

**PEMANFAATAN PATI UMBI TIRE (*Amorphophallus onchopillus*) SEBAGAI  
BAHAN PENGIKAT TABLET PARASETAMOL  
DENGAN METODE GRANULASI BASAH**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas  
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**WAHYUNI**

70100112049

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahyuni  
NIM : 70100112049  
Tempat/Tanggal Lahir : Bua/10 April 1994  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi  
Alamat : Perumahan BTN Paccinongan Harapan PA 10/19  
Judul : Pemanfaatan Pati Umbi Tire (*Amorphophallus onchopillus*) Sebagai Bahan Pengikat Tablet Parasetamol Dengan Metode Granulasi Basah

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

Makassar, 25 Agustus 2016

Penyusun

**WAHYUNI**

7010011204

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam juga tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi dengan judul “Pemanfaatan Pati Umbi Tire (*Amorphophallus onchopillus*) Sebagai Bahan Pengikat Tablet Parasetamol Dengan Metode Granulasi Basah” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda yaitu Andi dan Ibunda Hasmia beserta keluarga besarku yang tiada henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu mendukung baik dari segi materi maupun non materi, yang selalu memberikan nasehat, kritik, semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, MSc Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Ibu Dr. Nurhidayah, S.Kep., Ns, M.Kes Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Haeria, S.Si., M.Si Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar sekaligus penasehat akademik penulis.
7. Ibu Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt pembimbing pertama atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt pembimbing kedua atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si penguji kompetensi yang telah memberi banyak saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Bapak Dr. Darsul Puyu, M.Ag penguji agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan yang terdapat di dalam skripsi.
11. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi hingga selesainya skripsi ini.

12. Seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian. Khususnya kak Rakhmat Wahyudi yang telah turut meluangkan waktunya dalam membantu meneliti.
13. Teman seperjuangan peneliti Teknologi Sediaan Padat grup tablet saudari Hikmawati, Qurratul Aeni, Nurul Hidayah A, A. Rahmi dan Nisfah Hasik tiada kata yang patut terucap, kalian yang terbaik.
14. Teman-teman Isohidris Angkatan 2012, khususnya Aprianti, Hikmawati, Qoriatul Aini, Andi Rasdiyanah, Raden Dewi, Nurhikmah, Subaedah, Indriani, Mulyanti, Ainun Safitri dan juga Ipha Istiqamah serta teman-teman Isohidris yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih untuk kekeluargaan dan kebersamaan kalian selama ini. Kalian luar biasa.
15. Kakanda 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan adinda angkatan 2013, 2014 dan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin.  
Wassalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Gowa, 25 Agustus 2016

Penyusun


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	4
1. Defenisi Operasional.....	4
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelititan .....	6
BAB II    TINJAUAN TEORITIS .....	7

A. Uraian Tanaman .....	7
B. Tablet.....	12
C. Uraian Bahan Tablet .....	25
D. Tinjauan Islam.....	28
BAB III Metodologi Penelitian .....	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Instrumen Penelitian.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Pembuatan Sediaan Tablet.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	52
KEPUSTAKAAN .....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	56
RIWAYAT HIDUP.....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tanaman Umbi Tire.....	77
Gambar 2.	Umbi Tire yang telah diolah.....	77
Gambar 3.	Glukomannan yang telah didapatkan.....	77
Gambar 4.	Hasil pengempaan tablet.....	78
Gambar 5.	Kurva baku parasetamol.....	78



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Skema Kerja Pembuatan Ekstrak Pati.....	56
Lampiran 2.	Skema Kerja Pembuatan Gel dari Pati.....	58
Lampiran 3.	Skema Kerja Pembuatan Tablet.....	59
Lampiran 4.	Skema Kerja Uji Sifat Fisik Tablet.....	60
Lampiran 5.	Perhitungan Uji Evaluasi Granul .....	61
Lampiran 6.	Perhitungan Uji Disolusi Obat.....	66
Lampiran 7.	Tabel Perhitungan Hasil Penelitian.....	68
Lampiran 8.	Gambar Hasil Penelitian.....	77
Lampiran 9.	Spesifikasi Parasetamol.....	79



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi kimia umbi beberapa jenis <i>Amorphophallus</i> .....	9
Tabel 2.	Hubungan sudut istirahat dengan sifat alir.....	19
Tabel 3.	Persentase penyimpangan dari bobot tablet.....	21
Tabel 4.	Hubungan indeks kompresibilitas dan rasio hausner.....	22
Tabel 5.	Rancangan Formula Sediaan Tablet dari Pati Umbi Tire.....	35
Tabel 6.	Hasil Evaluasi Granul.....	42
Tabel 7.	Hasil Evaluasi Tablet Parasetamol.....	42
Tabel 8.	Data Hasil Pengukuran Kurva Baku Parasetamol.....	43
Tabel 9.	Data Hasil Uji Disolusi Tablet Parasetamol.....	43
Tabel 10.	Uji Distribusi Partikel Formula 1.....	68
Tabel 11.	Uji Distribusi Partikel Formula 2.....	68
Tabel 12.	Uji Distribusi Partikel Formula 3.....	68
Tabel 13.	Uji Sudut istirahat.....	69
Tabel 14.	Uji Kecepatan Alir.....	69
Tabel 15.	Uji Berat Jenis Sejati.....	69
Tabel 16.	Uji Berat Jenis Nyata.....	69
Tabel 17.	Uji Berat Jenis Mampat.....	69
Tabel 18.	Uji Porositas.....	70
Tabel 19.	Uji LOD atau Susut Pengeringan.....	70
Tabel 20.	Uji Indeks Kompresibilitas.....	70

Tabel 21.	Uji Rasio Hausner.....	70
Tabel 22.	Uji Organoleptik.....	71
Tabel 23.	Uji Keseragaman Ukuran.....	71
Tabel 24.	Uji Keseragaman Bobot.....	72
Tabel 25.	Uji Kekerasan Tablet.....	72
Tabel 26.	Uji Kerapuhan Tablet.....	73
Tabel 27.	Uji Waktu Hancur.....	73
Tabel 28.	Data Hasil Pengukuran Kurva Baku Parasetamol.....	73
Tabel 29.	Data Hasil Perhitungan Disolusi Formula 1.....	74
Tabel 30.	Data Hasil Perhitungan Disolusi Formula 2.....	75
Tabel 31.	Data Hasil Perhitungan Disolusi Formula 3.....	76



## ABSTRAK

Nama : Wahyuni  
NIM : 70100112049  
Judul : Pemanfaatan Pati Umbi Tire (*Amorphophallus oncophyllus*) Sebagai Bahan Pengikat Tablet Parasetamol Dengan Metode Granulasi Basah

---

Telah dilakukan penelitian pemanfaatan pati umbi tire (*Amorphophallus oncophyllus*) sebagai bahan pengikat tablet parasetamol yang pembuatannya menggunakan metode granulasi basah. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pati umbi tire dapat digunakan sebagai pengikat tablet dan juga untuk mengetahui konsentrasi pati umbi tire yang baik digunakan sebagai pengikat tablet. Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan penggunaan tiga formula dimana perbedaan dari ketiga formula ini terletak pada penambahan pati umbi tire sebagai bahan pengikat yaitu formula I dengan konsentrasi pati umbi tire 5%, formula II dengan konsentrasi pati umbi tire 10% dan formula III dengan konsentrasi pati umbi tire 15%. Dilakukan evaluasi tablet untuk semua formula uji.

Hasil penelitian yang di dapatkan pada formula I, II dan III menunjukkan bahwa pati umbi tire sebagai pengikat tablet memiliki keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan berkisar 4-5 kg, waktu hancur tidak melebihi 15 menit sedangkan untuk kerapuhan tablet, hanya formula III yang memenuhi syarat yaitu 0,839%. Sedangkan pada uji disolusi tidak memenuhi persyaratan dimana persen disolusi parasetamol yaitu 80%.

Kata kunci : Umbi tire, pengikat, granulasi basah, parasetamol

## ABSTRACT

Name : Wahyuni  
NIM : 70100112049  
Title : Tuber Starch Tire Use (*Amorphophallus oncophyllus*) as an Ingredient Paracetamol Binder Tablet With Wet Granulation Method

---

A researched the use of tuber tire starch (*Amorphophallus oncophyllus*) as material for paracetamol tablet binder manufacture use a method of wet granulation. The purpose of this research was conducted to determine whether the tuber tire starch is used as tablet binder and also to know the concentration of potato starch has a good tire used in tablets. In this research uses experimental method with the use of three formula, where the difference of the three formulas is about added tuber starch tire as fixed which is the formula I with tuber tire starch concentration 5%, formula II with tuber tire starch concentration 10% and formula III with tuber tire starch concentration tire 15%. Conducted an evaluation of tablet for any test formula.

The results of this research was obtained on a formula I, II and III shown this tuber tire starch as tablet binder have a size uniformity, weight uniformity, hardness range 4-5 kg, crushed time do not exceed 15 minutes and the tablet fragility, only qualified on formula III that to say, 0,839%. While the dissolution trial did not requirements where dissolution percentage of paracetamol is 80%.

Keywords : Tire tuber's, binder, wet granulation, paracetamol



# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Perkembangan tablet dewasa ini semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Akan tetapi komponen tablet seperti zat aktif, bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur, bahan pelicin, bahan pewarna, bahan pengaroma dan bahan pemanis yang digunakan umumnya berasal dari bahan-bahan sintetik. Hal ini yang menyebabkan rata-rata harga tablet menjadi mahal. Untuk itu dicari terobosan dengan memanfaatkan bahan dari alam sebagai pengganti bahan sintetik tersebut, sehingga dapat mengurangi biaya produksi tablet yang pada akhirnya menghasilkan tablet yang memiliki harga jual yang relatif murah (Tiara, 2014; 2).

Bahan dari alam yang dapat dimanfaatkan yaitu pati dari umbi tire sebagai bahan pengikat tablet. Tanaman tire adalah salah satu jenis tanaman dari marga *Amorphophallus* yang termasuk ke dalam suku talas-talasan (*Araceae*). Pemanfaatan tumbuhan ini digunakan di industri pangan maupun industri non pangan masih sangat sedikit. Umbi tire sangat jarang digunakan untuk konsumsi langsung karena mengandung kristal kalsium oksalat yang menyebabkan rasa gatal, sehingga sering dibuat galek atau tepung. Tepung mannan merupakan tepung yang dibuat dari umbi tire yang mempunyai kandungan glukomannan lebih tinggi dari pada komponen lain yang terdapat dalam tepung tersebut (Sutrisno, 2000; 2).

Glukomannan merupakan polisakarida yang terdiri atas satuan-satuan *D-glukosa* dan *D-mannosa*. Dalam satu molekul glukomannan terdapat *D-mannosa* sebanyak 67% dan *D-glukosa* 33%. Sumber glukomannan adalah umbi tire dengan kandungan glukomannan yang bervariasi tergantung kepada spesiesnya, dengan

kisaran kandungan glukomannan antara 5%-65%. Glukomannan mempunyai sifat yang istimewa diantaranya adalah dapat membentuk larutan kental dalam air, dapat mengembang dengan daya mengembang yang besar, dapat membentuk gel, dapat membentuk lapisan tipis dengan penambahan NaOH atau membentuk lapisan tipis yang kedap air dengan gliserin serta mempunyai sifat mencair seperti agar sehingga dapat digunakan sebagai pengikat dalam pembuatan tablet, sebagai media pertumbuhan mikroba, pengganti agar dan masih banyak penggunaan lainnya di berbagai industri kosmetik dan pembersih (Eka, 2014; 2).

Bahan pengikat merupakan komponen yang penting dalam pembuatan tablet dimana bahan pengikat berfungsi memberikan kekompakan dan daya tahan pada tablet. Selain itu bahan pengikat berfungsi memberi daya adhesi pada massa serbuk pada granulasi dan kempa langsung serta untuk menambah daya kohesi yang telah ada pada bahan pengisi. Bahan pengikat dapat ditambahkan dalam bentuk kering dan bentuk larutan (R.Voight, 1995; 202). Dalam bentuk kering, tepung mannan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengikat tablet karena dalam tepung mannan mempunyai kandungan glukomannan yang cukup tinggi.

Dalam surat An-Nahl ayat 11, Allah swt. menjelaskan mengenai tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, betapa banyak nikmat yang telah diberikan sehingga kita sebagai manusia harus bersyukur sebagaimana dalam QS. An-Nahl/16: 11

يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ  
فَإِنَّ ذَلِكَ لآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (Kementrian Agama RI, 2013).

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt. telah menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dengan bermacam-macam jenis,

bentuk, rasa, warna dan manfaat. Allah swt. menciptakan alam semesta beserta isinya tidak diciptakan dengan sia-sia akan tetapi memiliki fungsi masing-masing. Kita sebagai manusia telah diberi akal untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan tersebut khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari tumbuhan (Shibab, 2009; 543). Obat itu sendiri adalah zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Sedangkan ilmu yang membahas tentang obat yaitu ilmu farmasi. Dimana dalam ilmu farmasi kita diajarkan untuk mengembangkan tumbuh-tumbuhan yang berasal dari alam yang dapat dijadikan sebagai obat. Salah satu jenis tumbuhan yang dapat dikembangkan yaitu tumbuhan tire. Dimana tumbuhan tire ini mengandung glukomannan yang cukup tinggi yang dapat dijadikan sebagai komponen bahan obat khususnya pada tablet.

Allah swt. menjelaskan bahwa tidak semua makhluk hidup yang berbahaya itu diciptakan tidak ada manfaatnya sebagaimana dalam QS. An-Nahl/16: 69. Allah swt. berfirman :

ثُمَّ يَكُلُّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ يَفَسَّلُكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا  
شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لَآيَةٌ ذَلِكَ فِي إِنَّ

Terjemahnya :

Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memikirkan. (Kementrian Agama RI, 2013).

Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa Allah swt. tidak menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Seperti lebah tersebut, meskipun berbahaya bagi manusia, namun dari perut lebah itu tersimpan cairan yang didalamnya terdapat obat yang dapat menyembuhkan manusia. Begitupun dalam penelitian ini yang memanfaatkan bahan dari alam yang memiliki getah yang beracun tapi disisi

lain memiliki beberapa manfaat yang dapat diolah oleh manusia seperti dapat dijadikan sebagai komponen bahan obat khususnya pada tablet.

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan umbi tire sebagai bahan pengikat tablet parasetamol dengan menggunakan metode granulasi basah.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pati umbi tire (*Amorphopallus onchopillus*) dapat digunakan sebagai pengikat tablet ?
2. Berapa konsentrasi pati umbi tire yang baik digunakan sebagai pengikat tablet ?
3. Bagaimana tinjauan Islam mengenai pemanfaatan tanaman sebagai obat ?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional**

- a. Tablet adalah sediaan obat padat takaran tunggal yang dicetak dari serbuk kering, kristal atau granulat, umumnya dengan penambahan bahan pembantu, pada mesin yang sesuai, dengan menggunakan tekanan tinggi.
- b. Bahan pengikat atau binder berfungsi memberi daya adhesi pada massa serbuk pada granulasi dan kempa langsung serta untuk menambah daya kohesi yang telah ada pada bahan pengisi. Bahan pengikat dapat ditambahkan dalam bentuk kering dan bentuk larutan.
- c. Granulasi basah merupakan proses pembuatan granul menggunakan larutan bahan pengikat dimana capouran serbuk ditambah dengan larutan bahan pengikat atau dalam bentuk mucilago sampai terbentuk massa yang konsistensinya dapat dikepal.
- d. Tire merupakan tumbuhan semak (herba) dengan umbi di dalam tanah.

- e. Glukomannan merupakan makanan dengan kandungan serat larut air yang tinggi, rendah kalori dan bersifat hidrokoloidnya yang khas.

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa tire merupakan tumbuhan semak (herba) yang memiliki umbi dimana umbinya mengandung glukomannan yang cukup tinggi yang mempunyai sifat yang dapat membentuk gel sehingga dapat digunakan sebagai komponen pada tablet khususnya sebagai pengikat tablet.

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah pemanfaatan pati umbi tire (*Amorphopallus onchopillus*) sebagai bahan pengikat tablet parasetamol dengan metode granulasi basah.

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1. Eka Andi Saputro, Olim Lefiyanti dan Ir. Endang Mastuti : Pemurnian Tepung Glukomanan Dari Umbi Porang (*Amorphophallus muelleri Blume*) Menggunakan Proses Ekstraksi/Leaching Dengan Larutan Etanol. Adapun hasil yang didapatkan yaitu pada variasi konsentrasi pelarut etanol diperoleh kecenderungan bahwa semakin besar konsentrasi pelarut etanol yang digunakan maka semakin besar pula kadar glukomanan yang dihasilkan. Sementara untuk variasi rasio bahan dengan pelarut diperoleh kecenderungan bahwa semakin banyak pelarut yang digunakan maka semakin besar pula kadar glukomanan yang dihasilkan.

2. Putu Gita Maya, Tri Handoyo, Moch. Amrun Hidayat : Uji Aktivitas Protein Larut Air Umbi Porang (*Amorphophallus muelleri* Blume) terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktivitas protein larut air umbi porang (*Amorphophallus muelleri* Blume) terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Adapun hasil yang didapatkan adalah Protein larut air umbi porang dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* dengan efektifitas penghambatan lebih besar pada bakteri *Staphylococcus aureus* daripada *Escherichia coli*.

Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui potensi pati umbi tire (*Amorphophallus onchopillus*) sebagai bahan pengikat tablet parasetamol dengan metode granulasi basah.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah pati umbi tire dapat digunakan sebagai pengikat tablet.
2. Untuk mengetahui konsentrasi pati umbi tire yang baik digunakan sebagai pengikat tablet.
3. Untuk mengetahui tinjauan Islam mengenai pemanfaatan tanaman sebagai obat.

#### **F. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi ilmiah mengenai pemanfaatan pati umbi tire sebagai bahan pengikat tablet, sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bahwa pati umbi tire dapat digunakan sebagai bahan pengikat tablet.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Uraian Tanaman Umbi Tire (*Amorphophallus oncophyllus*)

##### 1. Klasifikasi

Secara taksonomi, tanaman tire mempunyai klasifikasi botani sebagai berikut (Sutrisno, 2000; 5).

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Anthophyta
Phylum	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledoneae
Famili	: Araceae
Genus	: <i>Amorphophallus</i>
Spesies	: <i>Amorphophallus oncophyllus</i> Prain; <i>Amorphophallus Blumei</i> (Schott) engl.

##### 2. Nama Daerah

Di Indonesia, tanaman tire mempunyai banyak sebutan sesuai daerah, seperti porang, iles-iles, ponang (Jawa), kruwu, lorkong, labing, subeg leres, subeg bali (Madura), acung, cocoan oray, (Sunda), kajrong (Nganjuk), badur (Nusa Tenggara Barat) dan tire (Sulawesi Selatan) (Kisroh, 2014; 3).

##### 3. Taksonomi dan Komposisi dari Tanaman Umbi Tire

###### a. Taksonomi dari tanaman tire

Tire adalah salah satu jenis tanaman dari marga *Amorphallus* yang termasuk ke dalam suku talas-talasan (*Araceae*). Tanaman tersebut hanya terdapat di daerah tropis dan sub-tropis. Di Indonesia tanaman ini belum banyak dibudidayakan dan hanya tumbuh secara liar di hutan-hutan, di bawah rumpun bambu, sepanjang tepi sungai dan di lereng-lereng gunung. Pemanfaatannya baik

untuk industri pangan maupun industri non pangan masih sangat sedikit (Sutrisno, 2000; 2).

Tire mempunyai daun berwarna hijau muda sampai hijau tua dan batang bercak putih kehijauan. Permukaan tangkai daun halus dan licin dan permukaan daun halus bergelombang. Tanaman tire juga memiliki bentuk anak helaian daun berbentuk elip dengan ujung daun runcing. Letak batang bersatu berada sebelah atas umbi, di dalam tanah dengan warna luar umbi batang kuning kecoklatan atau krem atau coklat dengan bentuk umbi batang bulat agak lonjong berserabut akar dengan bangun teratur, permukaan umbi yang kasar (Sumarwoto, 2005; 187-189).

Panjang tangkai daun tire berkisar 10-100 cm, helaian daun panjangnya 15-100 cm berbagi 3, tiap bagian dibagi lagi dalam taju, yang memanjang atau bentuk lanset, meruncing sampai diperpanjang menjadi berbentuk ekor. Pelepah segitiga memanjang dengan ujung runcing, pada bagian dalam dari pangkal bertonjolan kuning. Tongkol panjang 6-46 cm dengan tebal 1-5 cm (Van Steenis, 2006; 133).

Tire mempunyai siklus pertumbuhan yaitu periode vegetasi dan istirahat. Periode vegetasi berlangsung pada musim hujan, sedangkan periode istirahat pada musim kemarau. Periode vegetasi berlangsung sekitar 5 – 6 bulan, yaitu pada saat ditanam sampai tumbuh daun.

Tire sering terdapat pada pekarangan yang tidak ditanami, di tepi hutan, di bawah rumpun bambu, sepanjang tepi sungai juga di daerah sekitar gunung berapi. Jenis lain yang mirip sekali dengan iles-iles adalah suweg (*A. ampanulatus*). Suweg mempunyai batang semu yang berwarna hijau dengan belang-belang putih dan sedikit berbintil-bintil (Sutrisno, 2000; 6).

## b. Komposisi Kimia Umbi

*Amorphophallus* spesies telah dikenal di Asia sebagai tanaman penghasil umbi (*corm*) bernilai ekonomis tinggi. Pengolahan umbi tire menghasilkan tepung sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti agar-agar dan gelatin sebagai bahan pembuatan film negatif, isolator, dan *seluloid* karena sifatnya mirip selulosa. Apabila larutan mannan atau glukomannan dicampur dengan gliserin atau natrium hidroksida, dapat dibuat bahan kedap air. Di samping itu, glukomannan juga dapat digunakan untuk menjernihkan air dan memurnikan bagian-bagian koloid yang terapung dalam industri bir, gula, minyak, dan serat. Bagi industri farmasi, kemampuan parutan porang segar dapat menyembuhkan luka, selain itu dapat diolah sebagai bahan perekat tablet dan pembungkus kapsul (Serafinah, 2007; 12).

Karbohidrat umbi tire terdiri atas pati, mannan, serat kasar, gula bebas serta *poliosa* lainnya. Komponen lain yang terdapat di dalam umbi tire adalah kalsium oksalat. Adanya kristal kalsium oksalat menyebabkan umbi terasa gatal. Komposisi kimia umbi beberapa jenis *Amorphophallus* secara lengkap sebagai berikut.

**Tabel 1.** Komposisi kimia umbi beberapa jenis *Amorphophallus* (Sumber: Ohtsuki 1968).

Jenis	Kadar Air (%)	Bahan Kering (%)	Pati (%)	Mannan (%)	Poliosa Lain (%)	Serat Kasar (%)	Gula Bebas (%)
AC	70,1	29,2	77,0	0,0	14,2	8,5	0
AV	78,4	21,6	27,0	44,0	0,0	6,0	9,0
AO	79,7	20,3	2,0	55,0	14,0	8,0	0
AB	80,0	20,0	70,0	5,5	13,0	10,0	0
AK	80,0	20,0	10,6	64,0	5,0	5,0	0

Keterangan: AC = *Amorphophallus campanulatus* Bl

AV = *Amorphophallus variabilis* Bl

AO = *Amorphophallus oncophyllus* Pr

AB = *Amorphophallus bulbifer* Bl

AK = *Amorphophallus konjac* Kc

#### 4. Sifat dan Manfaat Glukomannan

Beberapa sifat glukomannan atau zat mannan antara lain sebagai berikut (Sutrisno, 2000; 21-22) :

##### a. Sifat Larut dalam Air

Glukomannan mempunyai sifat yang larut dalam air dan tidak larut dalam NaOH 20 persen. Glukomannan dalam air dapat membentuk larutan yang sangat kental.

##### b. Sifat Membentuk Gel

Karena zat glukomannan dalam air dapat membentuk larutan yang sangat kental maka dengan penambahan air kapur zat glukomannan dapat membentuk gel. Gel yang terbentuk mempunyai sifat yang khas dan tidak mudah rusak.

##### c. Sifat Menembang

Glukomannan juga mempunyai sifat yang istimewa yaitu glukomannan dalam air mempunyai sifat mengembang yang besar. Daya mengembangnya 138 sampai 200 persen.

##### d. Sifat Tembus Pandang

Larutan glukomannan dapat membentuk lapisan tipis (*film*) yang mempunyai sifat tembus pandang. Film yang terbentuk dapat larut dalam air, asam lambung dan cairan usus. Jika *film* dari tepung mannan dibuat dengan penambahan NaOH atau gliserin maka akan menghasilkan *film* yang kedap air.

##### e. Sifat Mencair

Zat glukomannan mempunyai sifat mencair seperti agar sehingga dapat digunakan dalam media pertumbuhan mikroba. Sifat mencair ini dapat digunakan

sebagai kriteria untuk klasifikasi *Actinomycetes* yang pertumbuhannya diperlambat dan diikuti dengan metabolisme yang lambat dibandingkan dengan bakteri dan fungi lain.

Berdasarkan sifat-sifat tersebut di atas, glukomannan sangat berpotensi sebagai bahan baku berbagai macam industri. Beberapa penerapan glukomannan dalam bidang industri disajikan berikut ini.

a. Bahan Pembuat Lem

Berdasarkan sifat merekat dari pastinya, tepung mannan lebih baik jika dibandingkan dengan bahan perekat lainnya misalnya tepung beras. Pada suhu yang rendah daya rekatnya tidak hilang sehingga banyak digunakan dalam industri perekat kertas.

b. Daya Rekat Cat

Di industri cat, larutan mannan dapat digunakan untuk meningkatkan daya rekat cat pada tembok, juga untuk mencegah kelunturan bila dioleskan di dinding terutama jika ditambah dengan alkali.

c. Pembuatan Tablet

Di industri farmasi, larutan mannan digunakan sebagai bahan pengikat dalam pembuatan tablet. Pada pembuatan tablet dibutuhkan suatu bahan pengisi yang dapat memecah tablet di dalam lambung. Biasanya digunakan pati atau agar-agar yang mempunyai sifat mengembang dalam air. Karena mannan mempunyai sifat mengembang yang besar dibanding pati maka pemakaian tepung mannan dalam pembuatan tablet "*Curcuma*" akan memberikan hasil yang lebih baik.

d. Media Pertumbuhan Mikroba

Sifat mannan yang mirip dengan agar-agar dapat digunakan di dalam bidang mikrobiologi sebagai media pertumbuhan mikroba, misalnya *Penicillium*

atau *Actinomyces*. Untuk pembuatan media dari tepung mannan ini tidak dijelaskan secara terperinci.

e. Zat Pengental

Di industri makanan, tepung mannan dapat digunakan sebagai zat pengental misalnya dalam pembuatan sirup, sari buah dan sebagainya.

## **B. Tablet**

### **1. Pengertian Tablet**

Tablet adalah sediaan padat kompak, dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah atau zat lainnya yang cocok (Dirjen POM, 1979; 6).

Tablet merupakan bahan obat dalam bentuk sediaan padat yang biasanya dibuat dengan penambahan bahan tambahan farmasetika yang sesuai. Tablet-tablet dapat berbeda-beda dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, daya hancurnya, dan dalam aspek lainnya tergantung pada cara pemakaian tablet dan metode pembuatannya (Ansel, 2008; 244).

Tablet yang dihasilkan haruslah baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

- a. Tablet yang dihasilkan harus cukup kuat dan tahan terhadap pengaruh mekanis atau guncangan dan gesekan dalam proses perakitan, pengemasan, transportasi dan sampai pada konsumen. Untuk memenuhi sifat tersebut perlu dilakukan uji kekerasan dan uji kerapuhan tablet.

- b. Tablet harus memiliki kandungan obat dan bobot yang seragam. Untuk hal ini dilakukan pengujian kandungan obat, keseragaman kandungan obat dan variasi bobot tablet.
- c. Untuk menjamin ketersediaan biologis obat dapat dilakukan uji waktu hancur tablet dan uji disolusi
- d. Bentuk harus menentukan penampilan yang elegan, mempunyai warna, bentuk dan hal lain yang spesifik, sehingga dapat merupakan identitas yang jelas dari sediaan berbentuk tablet. Disamping merupakan ciri spesifik, dari industri yang menghasilkan tablet, sering juga dijumpai pada tablet ialah garis tengah tablet, yang bertujuan agar supaya tablet dapat dipotong jadi dua bagian yang sama untuk takaran setengah tablet (Arsul, 2010; 12).

## **2. Keuntungan Tablet**

Tablet adalah bentuk sediaan farmasi yang paling banyak dibuat atau diproduksi karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan dari bentuk sediaan lainnya, yaitu (Lachman, 2008; 645) :

- a. Tablet merupakan bentuk sediaan yang utuh dan menawarkan kemampuan terbaik dari semua bentuk sediaan oral untuk ketepatan ukuran serta variabilitas kandungan yang paling rendah.
- b. Tablet merupakan bentuk sediaan yang ongkos pembuatannya paling rendah.
- c. Tablet merupakan bentuk sediaan oral yang paling ringan dan paling kompak.
- d. Tablet merupakan bentuk sediaan oral yang paling mudah dan murah untuk dikemas serta dikirim.
- e. Pemberian tanda pengenal produk pada tablet paling mudah dan murah; tidak memerlukan langkah pekerjaan tambahan bila menggunakan permukaan pencetak yang bermonogram atau berhiasan timbul.

- f. Tablet paling mudah ditelan serta paling kecil kemungkinan tertinggal ditenggorokan, terutama bila bersalut yang memungkinkan pecah atau hancurnya tablet tidak segera terjadi.
- g. Tablet bisa dijadikan produk dengan profil pelepasan khusus, seperti pelepasan diusus atau produk lepas lambat.
- h. Tablet merupakan bentuk sediaan oral yang paling mudah untuk produksi secara besar-besaran.
- i. Tablet merupakan bentuk sediaan oral yang memiliki sifat pencampuran kimia, mekanik dan stabilitas mikrobiologi yang paling baik.

### 3. Formulasi Tablet

Untuk membuat tablet diperlukan zat tambahan berupa zat aktif, bahan pengisi, bahan pengikat, desintegran dan lubrikan, dapat juga mengandung bahan pewarna dan absorben. Adapun komposisi dalam formulasi tablet yaitu sebagai berikut.

#### a. Bahan pengisi

Bahan pengisi (*diluents*) berfungsi untuk memperbesar volume massa agar mudah dicetak atau dibuat. Bahan pengisi juga berfungsi untuk memperbaiki daya kohesi sehingga membuat laju alir menjadi baik dan dapat dikempa langsung. Biasanya digunakan laktosa, pati atau amilum, *starch 1500*, sukrosa, manitol, sorbitol, selulosa mikrokristal, kalsium fosfat dihidrat dan *emdex* serta *celutab* (A. Syamsuni, 2006; 172).

#### b. Bahan pengikat

Bahan pengikat ditambahkan dalam bentuk kering atau cairan selama granulasi basah untuk membentuk granul atau menaikkan kekompakan kohesi bagi tablet yang dicetak langsung. Bahan pengikat ini pula berfungsi menambah daya kohesi pada bahan pengisi. Adapun yang biasa digunakan dalam bahan

pengikat adalah gom arab, tragakan, sukrosa, gelatin, pati, selulosa, *Polyvinyl Pyrolidan* (PVP) dan etil selulosa (Lachman, 2008; 701).

Penambahan bahan pengikat dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung sifat bahan aktif (Arsul, 2010; 19) :

- 1) Penambahan bahan pengikat dalam bentuk larutan (terlarut) atau terdispersi dalam air.

Bahan pengikat yang digunakan dalam bentuk demikian pada umumnya dikenal sebagai bentuk sirup atau *mucilago*. Bahan pengikat ini biasanya merupakan bahan yang mudah mengembang bila didispersikan ke dalam air dimana konsentrasi penggunaannya disesuaikan dengan daya kohesi yang diinginkan untuk bahan pengikat tersebut larut dalam air.

- 2) Penambahan bahan pengikat dalam bentuk kering.

Bahan pengikat yang termasuk kedalam kelompok ini mempunyai sifat aliran yang baik, juga dapat berfungsi sebagai bahan pengisi, penghancur bahkan adakalanya juga sebagai lubrikan. Umumnya bahan pengikat ini berbentuk granul, biasanya digunakan pada tablet cetak langsung, contohnya *laktosa spray dried* dan *avicel*

- 3) Bahan pengikat yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik.

Penambahan bahan pengikat ini dapat dalam bentuk larutan atau dalam bentuk kering kedalam campuran komponen tablet yang kemudian diaktifkan dengan penambahan pelarut. Contohnya *Polyvinyl Pyrolidan* (PVP).

#### c. Bahan Penghancur

Adanya bahan penghancur (pengembang, disintegrator) didalam formulasi tablet bertujuan agar tablet dapat pecah dengan segera bila terjadi kontak dengan cairan lambung atau air, menjadi partikel-partikel halus sehingga terjadi pelepasan

bahan aktif. Biasanya digunakan bahan penghancur yaitu amilum manihot kering, gelatin, agar-agar, natrium alginate dan gom (Anief, 2006; 211).

d. Bahan pelincir, pelicin dan antilekat

Zat pelincir yaitu zat yang meningkatkan aliran bahan memasuki cetakan tablet dan dapat teradsorpsi pada permukaan partikel dan membentuk suatu lapisan tipis yang dapat mencegah timbulnya daya kohesi antargranul (Ansel, 2008; 247).

Bahan pelincir atau lubrikan berfungsi mengurangi gesekan selama proses pengempaan tablet dan juga berguna untuk mencegah massa tablet melekat pada cetakan (A. Syamsuni, 2006; 172).

Antilekat atau *antiadherent* berfungsi untuk mencegah melekatnya bahan pada *punch* dan *die* yang disebabkan bukan karena efek gesekan (Lannie, 2013; 44).

e. Bahan Pengaroma

Bahan Pengaroma (*flavour*) berfungsi menutupi rasa dan bau zat khasiat yang tidak enak (misalnya tablet isap penisilin), biasanya digunakan untuk tablet yang penggunaannya lama dimulut. Misalnya macam-macam minyak atsiri (A. Syamsuni, 2006; 173).

f. Bahan Pemanis

Penggunaan pemanis dibatasi terutama pada tablet yang dikunyah untuk mengurangi penggunaan gula dalam tablet. Bahan pemanis yang umum digunakan adalah manitol, laktosa dan sukrosa. Tujuan penggunaan pengharum dan pemanis dalam tablet ialah (Lachman, 2008; 704-705) :

- 1) Menutupi bau dan rasa obat yang tidak menyenangkan.
- 2) Memberikan bau dan rasa yang menyenangkan pada tablet tertentu *hopper*

g. Bahan Pewarna

Penggunaan zat warna dalam tablet telah memberikan tiga keuntungan yaitu menutupi warna obat yang kurang baik, identifikasi hasil produksi dan membuat suatu produk menjadi lebih menarik. Ada dua macam warna yang sudah dipergunakan dalam pembuatan tablet yaitu zat warna FD dan C (Lachman, 2008; 704).

#### **4. Metode Pembuatan Tablet**

a. Cetak langsung

Tabletasi langsung (kompresi langsung) adalah pencetakan bahan obat atau campuran bahan obat dengan bahan pembantu berbentuk serbuk tanpa proses pengolahan awal. Oleh karena tabletasi dinilai sangat memuaskan, dimana kebutuhannya akan kerja rendah sehingga lebih ekonomis daripada pencetakan granulat, maka metode ini menjadi semakin menarik. Keuntungan utama dari tabletasi langsung adalah bahwa bahan obat yang peka lembab dan panas, yang stabilitasnya terganggu akibat operasi granulasi, dapat dibuat menjadi tablet (R. Voigt, 1995; 168).

Adapun tahapan pembuatan tablet dengan metode kempa langsung adalah sebagai berikut (Widodo, 2012; 71).

- 1) Penggilingan dari bahan obat dan bahan tambahan.
- 2) Pencampuran dari semua bahan.
- 3) Lalu pengempaan tablet.

b. Granulasi kering atau prekompresi

Pada metode granulasi kering, granul dibentuk oleh pelembapan atau penambahan bahan pengikat ke dalam campuran serbuk obat tetapi dengan cara memadatkan massa yang jumlahnya besar dari campuran serbuk, dan setelah itu memecahkannya dan menjadikan pecahan-pecahan ke dalam granul yang lebih

kecil. Dengan metode ini, baik bahan aktif maupun pengisi harus memiliki sifat kohesif supaya massa yang jumlahnya besar dapat dibentuk. Metode ini khususnya untuk bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi basah, karena kepekaannya terhadap uap air atau karena untuk meringankannya diperlukan temperatur yang dinaikkan (Ansel, 2008; 269).

Pembuatan granul dengan cara kering dimana zat berkhasiat, zat pengisi, zat penghancur, bila perlu zat pengikat dan zat pelicin dicampur dan dibuat dengan cara kempa cetak menjadi tablet yang besar (*slugging*), setelah itu tablet yang terjadi dipecah menjadi granul lalu diayak, akhirnya dikempa cetak menjadi tablet yang dikehendaki dengan mesin tablet (Anief, 2006; 211-212).

#### c. Granulasi basah

Tidak diragukan lagi bahwa metode granulasi basah merupakan yang terluas digunakan orang dalam memproduksi tablet kompresi. Metode ini merupakan metode pembuatan yang paling banyak digunakan dalam memproduksi tablet kompresi.

Metode ini dilakukan dengan mencampurkan zat khasiat, zat pengisi dan zat penghancur hingga homogen, lalu dibasahi dengan larutan pengikat, dan bila perlu ditambah zat pewarna. Selanjutnya, campuran diayak menjadi granula, lalu dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu 40-50°C (tidak lebih dari 60°C). Setelah kering, granula diayak lagi untuk memperoleh ukuran yang diperlukan, kemudian ditambahkan bahan pelicin dan dicetak menjadi tablet dengan mesin tablet (Hendra, 2012; 71).

Mekanisme perlekatan antarpartikel yaitu (Lannie, 2013; 30-31) :

- a. Terbentuknya jembatan cair pada saat penambahan bahan pengikat dalam musilago maupun larutan.

- b. Terbentuknya jembatan padat, yang dapat terjadi pada saat pengeringan granul basah atau penambahan bahan tambahan yang mempunyai titik lebur rendah.
- c. Pada saat terjadinya deformasi plastik, yang dapat menyebabkan terbentuknya *interlocking*.
- d. Adanya gaya elektrostatis antarpartikel, yang terjadi pada kondisi kelembapan yang rendah.

### 5. Evaluasi Granul

Evaluasi granul perlu dilakukan karena sifat-sifat dari granul yang dihasilkan akan menentukan kualitas tablet yang dicetak, evaluasi itu meliputi :

#### a. Ukuran dan bentuk partikel

Ukuran partikel granul dapat mempengaruhi berat rata-rata tablet, variasi berat tablet, waktu hancur, kerenyahan granul, daya mengalir granul serta kinetika kecepatan pengeringan dari granulasi basah (Lachman, 2008; 681).

#### b. Sifat aliran

Sifat-sifat mengalir suatu bahan dihasilkan dari banyak gaya. Partikel-partikel padat akan saling tarik menarik, dan gaya yang bekerja antara partikel bila mereka berhubungan terutama gaya permukaan. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat alir dari granul yaitu sudut istirahat dan kecepatan aliran.

**Tabel 2.** Hubungan sudut istirahat dengan sifat alir

$\alpha$	Sifat alir
25 – 30	sangat mudah mengalir
30 – 40	mudah mengalir
40 – 45	mengalir
>45	kurang mengalir

Besar sudut istirahat dapat dihitung dengan :

$$\tan \alpha = 2h/D$$

Keterangan:  $\alpha$  = sudut diam

h = tinggi kerucut tumpukan serbuk

D = diameter tumpukan serbuk

Menggunakan corong yang dipasang pada statif yang diletakkan dengan ketinggian tertentu. Kemudian granul dialirkan melalui corong dan ditampung pada bagian bawahnya. Gundukan yang tertampung lalu diukur tinggi (dicatat sebagai  $h$ ) dan diameternya (dicatat sebagai  $d$ ) (Lachman, 2008; 685).

c. Bobot jenis nyata, bobot jenis mampat dan porositas

Pengukuran  $B_j$  nyata dan  $B_j$  mampat berdasarkan perbandingan bobot granul terhadap volume sebelum dan setelah dimampatkan. Bobot jenis nyata merupakan bobot sampel dibagi dengan volume sampel, termasuk didalamnya ruang antar partikel dan ruang intra partikel. Bobot mampat juga merupakan ukuran yang digunakan untuk menyatakan segumpalan partikel atau granul (Lachman, 2008; 683).

Porositas tablet dihasilkan dari perbandingan bobot jenis nyata hasil cetakan terhadap bobot jenis sejati massa tablet dalam bentuk kompak (R.Voight, 1995; 201).

d. Penetapan bobot jenis ( $B_j$ ) sejati

Bobot jenis sejati adalah berat jenis sejati adalah perbandingan massa dengan volume bodi padat tanpa pori dan ruang rongga dan merupakan suatu karakteristik bahan penting, yang digunakan untuk pengujian identitas dan kemurnian. Penentuan bobot jenis sejati berlangsung dengan piknometer. Untuk serbuk yang memiliki pori dan ruang rongga, maka bobot jenis tidak lagi terdefinisi jelas, lebih banyak harus dibedakan antara bobot jenis benar dengan bobot jenis nyata (R.Voight, 1995: 159).

e. Penentuan Indeks Kompresibilitas dan Rasio Hausner

Indeks kompresibilitas dan rasio hausner merupakan salah satu metode yang cepat dan populer untuk menentukan karakteristik aliran serbuk. Indeks

kompresibilitas dan rasio Hausner dapat ditentukan dengan pengukuran densitas bulk dan densitas mampat dari suatu serbuk.

Indeks kompresibilitas adalah nilai dari selisih antara densitas mampat dengan densitas *bulk* dari suatu bahan dibagi dengan densitas mampat. Sedangkan rasio hausner adalah perbandingan densitas mampat dan densitas *bulk*. Interaksi antar partikel dapat diukur dengan penentuan indeks kompresibilitas. Pada serbuk yang mudah mengalir, interaksi antar partikel tidak signifikan sehingga nilai indeks kompresibilitas akan semakin kecil. Rasio Hausner juga berkaitan dengan indeks kompresibilitas, semakin baik aliran suatu serbuk semakin rendah nilai rasio Hausner (United States Pharmacopeia 30<sup>th</sup>, 2007: 1173).

**Tabel 3.** Hubungan indeks kompresibilitas dan rasio hausner dengan sifat alir (United States Pharmacopoeia 30<sup>th</sup>, 2007: 1174)

Indeks Kompresibilitas (%)	Rasio Hausner	Sifat Alir
<10	1,00-1,11	Istimewa
11-15	1,12-1,18	Baik
16-20	1,19-1,25	Cukup baik
21-25	1,26-1,34	Agak baik
26-31	1,35-1,45	Buruk
32-37	1,46-1,59	Sangat buruk
>38	>1,60	Sangat buruk sekali

#### f. Penetapan LOD

Banyak teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui kandungan lembab dari granul atau serbuk. Metode standart yang biasa digunakan adalah menggunakan oven pengering dengan waktu pengeringan tertentu. Kandungan lembab bisa diukur dengan kehilangan berat dengan adanya pengeringan menggunakan udara panas hingga didapat berat konstan dari bahan yang dikeringkan.

Kelembaban di dalam zat padat dinyatakan berdasarkan berat basah atau berat kering. Berdasarkan berat basah, kandungan air dari suatu bahan dihitung sebagai persen berat dari bahan basah, sedangkan berdasarkan berat kering, air

dinyatakan sebagai persen berat dari bahan kering. Istilah susut pengeringan umumnya disebut LOD (*loss on drying*), yaitu suatu pernyataan kadar kelembaban (Siregar dan Wikarsa, 2010: 72).

## 6. Evaluasi Tablet

Untuk memenuhi syarat-syarat baik syarat teknologi maupun syarat biologisnya maka tablet yang dihasilkan harus dievaluasi terhadap beberapa teknik evaluasi berikut ini.

### a. Bobot rata-rata tablet

Sejumlah 20 tablet yang telah dibersihkan dari debu ditimbang satu per satu, hitung bobot rata-ratanya maka menurut Farmakope Indonesia III menyatakan bahwa tidak lebih dari dua tablet mempunyai penyimpangan yang lebih besar dari kolom A dan tidak boleh ada satu tabletpun yang mempunyai penyimpangan lebih besar dari kolom B yang tertera pada tabel berikut.

**Tabel 4.** Persentase penyimpangan dari bobot tablet (Dirjen POM, 1979; 7).

Bobot Tablet	Penyimpangan	
	A	B
< 25 mg	15%	30%
26 mg – 150 mg	10%	20%
151 mg – 300 mg	7,5%	15%
> 300 mg	5%	10%

### b. Keseragaman Ukuran

Ketebalan berhubungan dengan kekerasan tablet. Selama percetakan, perubahan ketebalan merupakan indikasi adanya masalah pada aliran massa cetak atau pada pengisian granul ke dalam *die*. Alat yang digunakan pada uji keseragaman ukuran adalah jangka sorong. Farmakope Indonesia menyatakan bahwa kecuali dinyatakan lain, garis tengah tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari  $1\frac{1}{3}$  kali tebal tablet. Perbandingan ini ada kaitannya dengan penampilan yang menarik sebagai hasil perkiraan bobot per tablet sesuai dengan jumlah bahan obat yang dikandungnya (Dirjen POM, 1979; 7).

### c. Kekerasan tablet

Kekerasan tablet mencerminkan kekuatan tablet secara keseluruhan, diukur dengan cara memberi tekanan terhadap diameter tablet. Alat untuk mengukur kekerasan yaitu *Hardness tester*. Kekerasan merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti guncangan, benturan dan keretakan selama pengemasan, penyimpanan, transportasi dan sampai ke tangan pengguna. Peningkatan jumlah bahan pengikat akan meningkatkan kekerasan tablet meskipun tekanan kompresinya sama (Lannie, 2013; 116-118).

### d. Kerapuhan

Tes kerapuhan merupakan tes untuk menentukan kemampuan dan daya tahan tablet terhadap gesekan dan guncangan selama prosesing, *packing*, transportasi sampai kepada konsumen. Tes kerapuhan dinyatakan sebagai massa seluruh partikel, yang dilepaskan dari tablet akibat adanya beban penguji mekanis. (R. Voigt, 1995; 223). Alat yang digunakan pada uji kerapuhan adalah *friablator tester*. Kerapuhan di atas 1% menunjukkan tablet yang rapuh dan dianggap kurang baik (Lachman, 1994: 654).

### e. Waktu hancur tablet

Waktu hancur tablet adalah waktu yang dibutuhkan untuk hancurnya tablet dalam medium yang sesuai sehingga tidak ada bagian tablet yang tertinggal diatas kasa alat pengujian. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu hancur adalah sifat fisika kimia granul dan kekerasan tablet, kecuali dinyatakan lain, waktu hancur tablet tidak bersalut tidak boleh lebih dari 15 menit (Dirjen POM, 1979; 7).

Uji ini dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian batas waktu hancur yang tertera dalam masing-masing monografi, kecuali pada etiket dinyatakan bahwa tablet atau kapsul digunakan sebagai tablet isap atau dikunyah atau

dirancang untuk pelepasan kandungan obat secara bertahap dalam jangka waktu tertentu (Depkes RI, 1995: 1086).

f. Disolusi

Disolusi adalah suatu proses dimana bahan padat melarut ditentukan oleh laju difusi satu lapisan yang sangat tipis dari larutan jenuh yang terbentuk, disekeliling bahan padat. Tujuan dari prinsip disolusi secara *in vitro* yaitu:

- 1) Untuk meramalkan kecepatan disolusi suatu obat dalam saluran pencernaan
- 2) Merupakan suatu pegangan dalam pengembangan suatu produk sediaan obat.
- 3) Untuk mengawasi keseragaman suatu produk sediaan obat dari “*batch ke batch*”

Disolusi merupakan salah satu pendekatan untuk meramalkan ketersediaan biologis obat dalam tubuh. Cara pengukuran uji disolusi adalah sebagai berikut (Ansel, 2008; 259).

- 1) Tablet diletakkan dalam keranjang kawat yang dapat berputar dengan kecepatan 50, 100, 150 kali per menit.
- 2) Keranjang dimasukkan kedalam wadah yang berisi medium pada suhu 37°C
- 3) Putar keranjang dengan kecepatan 50 kali per menit
- 4) Dalam selang waktu tertentu cairan medium diambil dengan pipet melalui *sampling part*, kemudian kedalam wadah ditambahkan larutan medium baru sebagai penggantian yang telah diambil.
- 5) Cairan medium yang diambil dalam selang waktu tertentu ditentukan secara kuantitatif jumlah bahan obat yang larut pada waktu-waktu tertentu.

### ***C. Uraian Bahan Tablet***

#### **1. Parasetamol**

Parasetamol dipilih sebagai bahan dalam penelitian ini karena mempunyai kompresibilitas yang kurang baik, sehingga untuk dapat dicetak menjadi tablet yang baik, parasetamol memberikan banyak kesulitan dan membutuhkan bahan pengikat yang baik. Parasetamol juga ini menggunakan metode granulasi basah untuk memperbaiki sifat alir dan kompresibilitasnya.

Tablet parasetamol mengandung parasetamol,  $C_8H_9NO_2$ , tidak kurang dari 95,0% dan tidak lebih dari 105,0% dari jumlah yang tertera di etiket. Parasetamol berkhasiat sebagai analgetik-antipiretik (Dirjen POM, 1979; 38).

Pemerian parasetamol berupa bubuk kristal berwarna putih atau hampir putih. Kelarutan sedikit larut dalam air, larut dalam alkohol secara bebas, sangat sedikit larut dalam metilen klorida (British Pharmacopoeia, 2009; 4548). Sedangkan menurut Farmakope Indonesia Edisi III pemerian parasetamol berupa hablur atau serbuk hablur putih, tidak berbau dan rasa pahit dan kelarutannya larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian *etanol (95%) P*, dalam 13 bagian *aseton P*, dalam 40 bagian *gliserol P* dan dalam 9 bagian *propilenglikol P*, larut dalam larutan alkali hidroksida. Parasetamol memiliki titik lebur  $169^\circ$  sampai  $172^\circ C$  (Dirjen POM, 1979; 37).

Sifat fisika kimia dari parasetamol merupakan senyawa yang stabil dalam larutan air. Stabilitas maksimal terjadi pada pH sekitar 6. Dalam sediaan larutan, supaya stabil maksimal pH harus diatur pada sekitar pH 6. Pada pH 6 dan suhu  $25^\circ C$  tetapan kecepatan degradasinya adalah  $1,005 \times 10^{-9}$  detik<sup>-1</sup> setara dengan waktu paruh 21,8 tahun (Connors, 1986; 180).

Parasetamol atau asetaminofen merupakan obat NSAIDs (*Non Steroid Anti Inflammatory Drugs*) yang mempunyai aktivitas antiinflamasi lemah, namun

menunjukkan efek antipiretik dan analgesik. Parasetamol merupakan penghambat selektif terhadap COX-3 dan juga menghambat sintesis prostaglandin pada sistem saraf pusat (SSP) (Agung, 2012; 184).

Penyerapan obat parasetamol setelah pemberian oral cepat dan puncak kadar plasma dicapai dalam 30 sampai 120 menit. Waktu paruh dalam plasma sekitar 3 jam. Sekitar 2% diekskresikan di urine dan tidak berubah dalam air seni (Remington, 2005; 1565).

Farmakodinamikanya dimana efek analgetik parasetamol serupa dengan salisilat, yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Parasetamol menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang diduga berdasarkan efek sentral seperti salisilat. Efek anti-inflamasi parasetamol sangat lemah, oleh karena itu parasetamol tidak digunakan sebagai antireumatik (Ian Tanu, 2012; 238).

Adapun dosis parasetamol untuk nyeri dan demam oral 2-3 sehari 0,5-1 g, maksimum 4 g/hari, pada penggunaan kronis maksimum 2,5 g/hari. Anak-anak 4-6 tiap hari 10 mg/kg, yakni rata-rata usia 3-1 bulan 60 mg, 1-4 tahun 120-180 mg, 4-6 tahun 180 mg, 7- 12 tahun 240-360 mg, 3-6 kali sehari. Rektal 20 mg/kg setiap kali, dewasa 4 tiap hari 0,5-1 g, anak-anak usia 3-12 bulan 2-3 dd 120 mg, 1-4 tahun 2-3 sehari 240 mg, 4-6 tahun 4 sehari 240 mg, dan 7-12 tahun 2-3 tiap hari 0,5 g (Tjay, 2007; 318-319).

## 2. Pati Singkong

Pati singkong adalah pati diperoleh dari umbi akar *Manihot utilisima* (Dirjen POM. 1995; 107). Pati merupakan penghancur tablet yang umum digunakan pada konsentrasi 3-25% pada formulasi tablet (Raymond, 2009: 686).

Sejak lama telah dikenal, bahwa sejumlah senyawa pati dapat dicetak setelah penambahan 10-20%. Penambahan pati berfungsi sebagai bahan pengikat

dan bahan penghancur agar tablet dapat hancur cepat dalam tubuh. Pati merupakan bahan penghancur tertua dan paling sering digunakan seperti pati kentang dengan konsentrasi 5-10% cukup untuk membuat tablet dengan waktu hancur yang baik (R. Voight, 1995: 169-209).

### 3. Magnesium stearat

Magnesium stearat akan menyebabkan turunnya kekerasan tablet akibat mengecilnya gaya ikatan dengan terbentuknya lapis tipis bahan pelincir pada partikel bahan padat. Akhir-akhir ini banyak disarankan penggunaan kombinasi bahan pelincir yang mengandung talk, yang memiliki sifat-sifat pengatur aliran, pelicin dan pemisah hasil cetakan (R. Voigt, 1995; 206).

Pelincir diharapkan dapat mengurangi gesekan antara dinding tablet dengan dinding *die*, pada saat tablet ditekan ke luar. Pelincir yang paling banyak digunakan yaitu asam stearat, garam-garam asam stearat dan derivat-derivatnya. Bentuk garam yang paling banyak dipakai adalah magnesium stearat dengan konsentrasi 1% (Lachman, 2008; 703).

### 4. Talk

Talk adalah magnesium hidroksida polisilikat alam, yang terasa seperti lemak. Talk netral secara kimia, tidak larut dalam air dan asam. Sebagai komponen utama bubuk, talk memiliki daya mengalir dan lekat yang baik. Penambahan talk mampu memperbaiki daya mengalir basis lainnya. Daya meluncur dan pelincirnya yang istimewa berdasar atas adanya struktur kisi yang berlapis dari talk. (Dirjen POM, 1995: 771).

Salah satu bahan yang mempunyai sifat pelincir dan anti lekat yang sering digunakan adalah talk dengan konsentrasi 1,0 – 10%. Bahan ini murah dan mudah didapat, tetapi sifat pelumas dari talkum kurang bagus. Untuk itu perlu ditambahkan bahan yang mempunyai sifat pelumas yang baik, sehingga bila

keduanya digabungkan akan saling melengkapi. Bahan yang dimaksud adalah garam-garam stearat dan yang sering digunakan adalah magnesium stearat (Syofyan, 2015; 196).

#### 5. Laktosa

Bahan pengisi diperlukan bila dosis obat tidak cukup untuk membuat *bulk*. Pada obat yang berdosis cukup tinggi, bahan pengisi tidak diperlukan. Bahan pengisi dapat juga ditambah untuk memperbaiki daya kohesi sehingga dapat dikempa langsung atau untuk memacu aliran. Bahan pengisi yang bisa digunakan antara lain sukrosa, laktosa, amilum, kaolin, kalsium karbonat, dekstrosa, manitol, sorbitol, dan bahan lain yang cocok. Laktosa merupakan bahan pengisi yang paling banyak dipakai karna tidak bereaksi dengan hampir semua bahan obat (Lachman, 1994; 697-699).

Bahan pengisi (*diluent*) berfungsi untuk memperbesar volume massa agar mudah dicetak atau dibuat. Bahan pengisi ditambahkan jika zat aktifnya sedikit atau sulit dikempa (A. Syamsuni, 2006; 172). Laktosa merupakan bahan pengisi yang paling banyak digunakan, harganya murah dan merupakan bahan pengisi yang *inert*, selain itu waktu hancurnya sangat cepat karena sifatnya larut air (Tri Mumpuni, 2008; 28).

### **D. Tinjauan Islam terhadap Penyakit dan Pengobatannya**

#### **1. Pengobatan dalam Islam**

Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan muslim di era kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat.

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Dan Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan.

Firman Allah Swt dalam Q.S. Asy-Syu'araa/ 26: 80.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk terus berusaha dan yang menentukan hasilnya adalah Allah swt. Seperti halnya dalam dunia kesehatan, jika suatu penyakit menyerang kita dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu dengan menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat adalah salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan (Shihab, 2009; 256).

Biasanya setelah berobat ada yang langsung sembuh dan ada pula yang membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Ini berarti masalah kesembuhan suatu penyakit tergantung pada ridha dan izin Allah swt. Dewasa ini beragam cara yang digunakan masyarakat untuk berobat, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan karena selain murah juga efek samping yang ditimbulkan juga sangat jarang. Olehnya itu para peneliti mulai bermunculan untuk melakukan penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan yang biasanya bermanfaat sebagai obat. Apalagi mengingat negara kita yang kaya akan tumbuh-tumbuhan yang mengandung obat.

## **2. Kedudukan Tanaman sebagai Bahan Obat**

Allah SWT.. menciptakan berbagai macam makhluk termasuk tumbuhan yang ada disekeliling manusia. Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah Swt. yang memiliki manfaat yang sangat besar sekali. Hal ini terangkum dalam Alquran dan hadist sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Thaahaa [20]/53 :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ  
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya :

Allah telah menciptakan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam (Departemen Agama RI, 2005: 436).

Ayat-ayat diatas menyatakan bahwa *Dia*, yakni Allah, yang menjadikan bumi ini sebagai *hamparan* bagi manusia yang terbentang luas untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal, bangun, tidur dan bepergian dengan bebas kemana-mana. Tuhanlah yang telah menjadikan *jalan-jalan di bumi ini*, baik digunung-gunung maupun di tempat-tempat yang rendah untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain, antara satu kota dengan kota yang lain, antar desa dengan desa yang lain guna memudahkan melaksanakan keperluan-keperluan manusia. Tuhanlah yang *menurunkan air hujan dari langit* yang menyebabkan tumbuhnya tanam-tanaman dan buah-buahan yang *bermacam-macam* cita rasanya, ada yang masam, ada yang manis, bermacam ragam dan jenis dan manfaatnya. Ada yang layak untuk manusia dan ada yang baik untuk binatang yang kesemuanya itu menunjukkan atas besarnya karunia dan nikmat yang dilimpahkan Allah swt. kepada semua hamba-Nya (Departemen Agama RI, 2009: 150-151).

Tumbuhan atau tanaman adalah apotek lengkap yang mengandung zat aktif dan variatif yang telah diciptakan Allah swt. dengan hikmah dan takdir-Nya. Potensi tumbuhan adalah melawan pengaruh bakteri dan zat perusak potensi yang lain adalah membantu tubuh terbebas dari bakteri-bakteri dan mempermudah

penyerapan bahan-bahan aktif yang terdapat dalam tumbuhan tersebut. Di dalam Firman Allah swt. Q.S. Asy-Syu'araa [26] 7:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyak Kami telah tumbuhkan disana dan setiap pasang yang tumbuh subur lagi bermanfaat? (Departemen Agama RI, 2009: 61).

Ayat ini membuktikan melalui uraiannya keniscayaan keesan Allah swt. karena aneka tumbuhan yang terhampar dipersada muka bumi sedemikian banyak dan bermafaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadannya konsisten. Itu semua tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada Penciptanya Yang Maha Esa lagi Mahakuasa. Di sisi lain, tanah yang gersang melalui hujan yang diturunkan-Nya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan (Shihab, 2009; 187).

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt. senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana ketiganya telah dijelaskan di dalam Alquran mengandung suatu zat/obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Swt di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu (Shihab, 2009; 188).

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Dan Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah RA bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ  
فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأْنَاذِنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Jabir dari Rasulullah SAW bersabda: Setiap penyakit ada obatnya, maka apabila didapati obat yang cocok untuk menyembuhkan sesuatu penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah Azza wajallah (HR. Muslim).

Untuk itulah tidak ada kesembuhan, kecuali kesembuhan yang diberikan oleh-Nya, tidak ada kesehatan, kecuali kesehatan yang dikaruniakan oleh-Nya dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan oleh-Nya.

Maka hendaknya seorang yang terkena penyakit, selalu berdoa kepada Allah dan berkeyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, serta akan menyembuhkan penyakit yang sedang kita derita. Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan melalui penelitian dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya, bukan berarti tumbuhan yang menyembuhkan tetapi atas seizin Allah. Dalam pandangan islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang memerlukan penelitian.

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi eksperimental dimana bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan pati umbi tire (*Amorphophallus oncophyllus*) sebagai bahan pengikat tablet.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Farmasetika, Kimia Farmasi, dan Biologi Farmasi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan juga Laboratorium Tekonolgi Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar.

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi untuk melaksanakan proses pengolahan sampel umbi tire (*Amorphophallus oncophyllus*) sampai di dapatkan endapan glukomannan. Kemudian peneliti juga menggunakan Laboratorium Farmasetika untuk melakukan pengujian dan evaluasi tablet serta di Laboratorium Tekonolgi Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar untuk mencetak tablet. Pada laboratorium Kimia Farmasi untuk penentuan kurva baku parasetamol dengan menggunakan alat spektrofotometri UV-Vis.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimental. Eksperimental merupakan metode penelitian yang dapat menguji secara benar hipotesis menyangkut hubungan kausal (sebab akibat).

### **C. Instrumen Penelitian**

#### **1. Alat yang Digunakan**

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah Alu, batang pengaduk, Blender (*Philips*), Corong gelas, *Desintegrator tester (Labindia DT 1000)*, *Friabilator (Sotax F1)*, Gelas kimia (*Iwaki pyrex*), Gelas ukur (*Iwaki pyrex*), *Hardness tester (Erweka)*, Inkubator (*Memmert*), Jangka sorong (*Tricle Brand*), Joulting volumeter (*Erweka*), Labu tentukur, Lemari pengering, Mesin ayakan (*Retsch AS 200*), Mesin pencetak tablet (*Compress rotary tablet*), Neraca analitik (*Kern ALJ 220-4NM*) dan (*Precisa XB 220A*), Oven (*Memmert*), piknometer (*Labglass*), Spektrofotometer UV-Visible (*Genesys 10S UV-VIS*), Statif, Uji Disolusi (*Sotax*) dan *waterbath (Memmert)*.

#### **2. Bahan yang Digunakan**

Bahan yang digunakan adalah aquadest, alkohol 95%, laktosa, magnesium stearat, paraffin cair, parasetamol (PT. Indofarma), pati singkong, talk dan umbi tire.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Pengambilan Sampel**

Sampel umbi tire diambil di daerah Pangkep. Sampel yang digunakan adalah umbi tire yang tidak rusak dan tidak berjamur. Hasil dari pengambilan sampel umbi tire sebanyak 13 kg.

#### **2. Pengolahan Sampel**

Persiapan bahan, terlebih dahulu umbi tire sebanyak 13 kg dibersihkan dari kotoran-kotoran yang melekat lalu dicuci bersih menggunakan air mengalir. Mata tunas yang terdapat pada umbi dihilangkan kemudian dikupas kulitnya. Dipotong-potong kecil menggunakan pisau. Setelah itu, dilakukan perendaman dalam larutan air garam 80 g selama 3 hari. Setelah itu direndam dalam air dan

airnya diganti setiap 6 jam sekali selama 3 hari, lalu di jemur sampai kering (Syamsiah, 2011; 65).

### 3. Pembuatan Mannan

Jika umbi telah kering maka umbi kering tersebut disimpan dalam kantong plastik sebelum digiling. Umbi kering yang diperoleh digiling menjadi tepung dan disimpan dalam wadah kaleng berpenutup. Tepung tire yang telah diketahui beratnya dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam wadah yang berisi air destilata sambil diaduk-aduk dengan menggunakan *magnetic stirrer*. Jumlah air yang digunakan sebanyak 30 mililiter untuk setiap gram tepung tire. Proses pencampuran dilakukan pada suhu 45°C selama dua jam dengan pengadukan tetap. Campuran yang terbentuk disentrifuse pada kecepatan 3000 rpm selama 5 menit kemudian disaring untuk mendapatkan filtratnya. Ke dalam filtrat ditambahkan alkohol 95% sebanyak 13 ml per gram tepung tire sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Larutan dibiarkan sampai terjadi pemisahan antara air dan endapan mannan. Mannan yang mengendap dipisahkan dengan cara penyaringan. Untuk penyaringan ini digunakan kain saring. Endapan mannan dicuci dengan alkohol dan dikeringkan dalam oven pada suhu 40°C selama dua malam. Mannan kering digiling dan diayak dengan ayakan mesh 40 (Sutrisno Koswara, 2000; 31-32). Mannan kering yang didapatkan sebanyak 74 gram.

### E. Pembuatan Sediaan Tablet

#### 1. Rancangan Formula

**Tabel 5.** Rancangan Formula Sediaan Tablet dari Pati Umbi Tire

Bahan	Kegunaan	Formula Tablet (%)		
		I	II	III
Parasetamol	Zat aktif	500 mg	500 mg	500 mg
Pati Singkong	Zat penghancur	10	10	10
Pati Umbi Tire	Zat pengikat	5	10	15
Magnesium Stearat	Zat pelincir	1	1	1
Talk	Zat pelicin	5	5	5
Laktosa	Zat pengisi	ad 700 mg	ad 700 mg	ad 700 mg

## 2. Pembuatan Sediaan

### a. Formulasi Sediaan

Dalam penelitian ini menggunakan tiga formula dimana bobot masing-masing tablet 700 mg, perbedaan dari ketiga formula ini terletak pada penambahan pati umbi tire sebagai bahan pengikat. Zat aktif dan bahan tambahan lain sama untuk ketiga formula.

### b. Pembuatan pasta pati umbi tire

Pati umbi tire untuk formula I, II dan III disuspensikan dengan 5 ml aqua destilata diaduk sampai agak larut kemudian ditambahkan air panas sedikit demi sedikit (perbandingan air panas dan mannan umbi tire yaitu 5:1). Setelah itu dipanaskan diatas *hot plate* dengan pengadukan terus menerus sampai berbentuk pasta.

### c. Pembuatan tablet

Pembuatan tablet dilakukan dengan metode granulasi basah dimana pembuatan 100 tablet dengan dosis parasetamol 700 mg/tablet. Ditimbang sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan proses pembuatan tablet dimana zat aktif parasetamol dimasukkan kedalam lumpang kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit laktosa. Digerus sampai halus. Setelah itu, dicampur komponen obat tersebut dengan pati singkong lalu ditambah gel pati umbi tire sedikit demi sedikit sampai didapatkan massa basah. Kemudian ditekan granulasi basah dengan ayakan No. 10 lalu dikeringkan adonan granul basah pada suhu 50°C. Setelah itu, digerus granul yang telah dikeringkan dan diayak dengan ayakan 18 granul basah yang telah dikeringkan. Dicampur granul kering yang sudah diayak dengan bahan talk dan magnesium stearat lalu dimasukkan ke dalam mesin pencetak tablet.

#### d. Evaluasi Granul

##### 1) Uji Distribusi Partikel

Ditimbang granul sebanyak 25 g, dimasukkan ke dalam ayakan yang telah disusun (ayakan 5 mesh, 10 mesh, 18 mesh, 35 mesh, 120 mesh, 230 mesh dan hingga yang terbesar 325 mesh) lalu mesin pengayak dinyalakan selama 30 menit dengan kecepatan 50 rpm. Setelah itu, granul yang tertahan di tiap ayakan ditimbang. Dicatat hasilnya (Martin A, 1993: 1037).

##### 2) Uji Waktu Alir Granul

Ditimbang campuran serbuk 25 g, dimasukkan ke dalam alat uji waktu alir, yang berupa corong dan dihitung waktu alirnya untuk serbuk atau granul menggunakan *stopwatch*. Dicatat hasilnya. Sifat alir granul dikatakan mempunyai sifat alir yang baik mempunyai waktu alir  $\leq 10$  detik atau mempunyai kecepatan alir 10 g/detik (Aulton. 1988: 207). Kecepatan alir granul dihitung dengan rumus :

$$\text{Kecepatan alir} = \frac{\text{bobot granul yang ditimbang (g)}}{\text{waktu alir (s)}}$$

##### 3) Uji Sudut Istirahat

Ditimbang granul sebanyak 25 g, dimasukkan ke dalam corong yang lubang bawahnya ditutup dan diratakan permukaannya. Setelah itu, dibuka tutup bawah corong sehingga granul dapat mengalir diatas meja yang telah dilapisi kertas grafik. Kemudian diukur tinggi dan diameter timbunan granul yang terbentuk. Dicatat hasilnya. Sudut istirahat dihitung dengan rumus (USP, 2007: 643) :

$$\text{Tan } \alpha = \frac{2h}{d}$$

Keterangan :  $\alpha$  = sudut istirahat

h = tinggi timbunan granul

d = diameter timbunan granul

#### 4) Uji Penetapan Bobot Jenis Sejati

Ditimbang granul sebanyak 1 g dan juga ditimbang piknometer kosong ukuran 25 ml. Piknometer yang kosong diisi dengan granul lalu ditimbang. Setelah itu dibersihkan piknometer dan dimasukkan paraffin lalu ditimbang kembali. Kemudian piknometer yang berisi paraffin dimasukkan granul lalu ditimbang kembali. Dicatat hasilnya. Berat jenis paraffin dapat dihitung dengan rumus (R.Voight, 1995; 159):

$$\text{Bj Parafin} = \frac{b - a \text{ (g)}}{25 \text{ (ml)}}$$

Sedangkan untuk menghitung berat jenis sejati dengan rumus :

$$\text{Bj Sejati} = \frac{(c - a) \times \text{Bj Parafin}}{(c + b) - (a + d)}$$

#### 5) Uji Berat Jenis Nyata, Berat jenis Mampat dan Porositas

Ditimbang granul sebanyak 25 g, dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan dicatat volume awalnya (Bj Nyata). Dilakukan pengetukan dengan alat *joulting volumemeter*. Kemudian dicatat volume ketukan ke 10, 30 dan 500 (Bj Mampat). Kemudian dihitung dengan rumus:

$$\text{Bj Nyata} = \frac{\text{bobot granul (g)}}{\text{volume granul (ml)}}$$

$$\text{Bj Mampat} = \frac{\text{bobot granul (g)}}{\text{volume mampat (ml)}}$$

$$\text{Porositas} = \left( 1 - \frac{\text{Bj Mampat}}{\text{Bj Sejati}} \right) \times 100\%$$

#### 6) Uji Penetapan Indeks Kompresibilitas

Ditimbang granul sebanyak 25 g, dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan dicatat volume awalnya. Kemudian dimampatkan dengan alat *joulting volumemeter* sebanyak 500 kali. Dicatat volumenya dan dihitung indeks kompresibilitasnya (I) dengan rumus (USP, 2007: 1174) :

$$I = \frac{V_0 - V}{V} \times 100\%$$

Keterangan : I = Indeks Kompresibilitas (%)

$V_0$  = Volume awal granul sebelum dimampatkan (mL)

V = Volume akhir granul setelah dimampatkan (mL)

#### e. Uji Sifat Fisik Tablet

##### 1) Uji Keseragaman Bobot Tablet

Dua puluh tablet yang diambil secara acak ditimbang dengan neraca analitik satu per satu. Dihitung rata-ratanya, kemudian dihitung persentase penyimpangan bobot tiap tablet untuk dibandingkan dengan persyaratan yang ada di Farmakope Indonesia edisi IV (Dirjen POM, 1979; 7).

##### 2) Uji Keseragaman Ukuran

Alat yang digunakan pada uji keseragaman ukuran adalah jangka sorong. Prosedur kerja uji keseragaman ukuran yaitu diambil 20 tablet. Tablet yang baik mempunyai diameter tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari  $1\frac{1}{3}$  tebal tablet (Dirjen POM, 1979; 7).

##### 3) Uji Kekerasan Tablet

Pengujian dilakukan terhadap 6 tablet, dengan cara sebuah tablet diletakkan di antara ruang penjepit kemudian dijepit dengan memutar alat penekan *Hardness tester*, sehingga tablet kokoh ditempatnya dan petunjuk berada pada skala 0, melalui putaran pada sebuah sekrup, tablet akan pecah dan dibaca penunjukan skala pada alat tersebut (Ansel, 2008; 256).

##### 4) Uji Kerapuhan Tablet

Adapun dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat dimana 10 tablet dibebaskan. Timbang seksama dalam neraca analitik kemudian dimasukkan kedalam alat *friabilator*. Pengujian ini dilakukan selama empat menit atau 100

putaran. Keluarkan tablet dari alat, bebas debukan lagi dan timbang (Lachman, 2008; 654).

#### 5) Waktu Hancur Tablet

Bejana diisi dengan air suling bersuhu  $37,5^{\circ}\text{C}$ , dengan volume 900 ml, sehingga pada kedudukan tertinggi kawat kasa tepat berada di atas permukaan air dan pada kedudukan terendah mulut keranjang tepat di permukaan air. Enam buah tablet dimasukkan satu per satu ke dalam masing-masing keranjang, kemudian keranjang diturun-naikkan secara teratur sampai tablet hancur. Tablet dinyatakan hancur jika tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa (Dirjen POM, 1979; 7).

#### f. Uji Disolusi Obat (Kemenkes RI, 2014; 1231)

##### 1) Pembuatan medium disolusi dapar fosfat pH 5,8

Diambil larutan NaOH sebanyak 9 ml dan kalium dihidrogen fosfat ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ) sebanyak 125 ml lalu dimasukkan kedalam labu tentukur 500 ml. Dihomogenkan lalu dicukupkan volumenya dengan air bebas  $\text{CO}_2$  hingga batas tanda.

##### 2) Pembuatan larutan stok parasetamol

Ditimbang parasetamol baku sebanyak 50 mg lalu dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml. dilarutkan dengan menggunakan dapar fosfat pH 5,8 dan dicukupkan hingga batas volumenya.

##### 3) Pembuatan larutan baku parasetamol

Dibuat pengenceran sebanyak 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm dan 100 ppm lalu masing-masing dimasukkan kedalam labu tentukur 10 ml dan dicukupkan volumenya hingga batas tanda. Dihomogenkan dan diukur panjang gelombang maksimum 200-300 nm dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Dibuat persamaan kurva baku parasetamol dengan menghubungkan nilai

serapan (y) dan konsentrasi larutan baku (x) dalam persamaan garis lurus  $y = a + bx$ .

#### 4) Pelaksanaan Uji Disolusi

Uji disolusi dilakukan dengan menggunakan metode dayung “*paddle method*”. Pada metode ini menggunakan 900 ml dapar fosfat pH 5,8 sebagai medium disolusi dengan rotasi 50 rpm kemudian tablet dimasukkan kedalam medium disolusi yang suhunya dipertahankan  $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$  selama 1 jam dan dalam selang waktu ke 5, 15, 25, 35, 45 dan 55 menit cairan medium diambil sebanyak 10 ml dengan pipet melalui sampling part, kemudian kedalam wadah ditambahkan lagi larutan medium baru 10 ml sebagai penggantian yang telah diambil. Cairan medium yang diambil kemudian dianalisis dengan metode spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum parasetamol dan dihitung persen terdisolusinya.

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

1. Evaluasi granul

**Tabel 6.** Hasil Evaluasi Granul

No.	Jenis Evaluasi	Formula		
		I	II	III
1.	Sudut Istirahat (°)	27,86	30	30
2.	Kecepatan Alir (g/detik)	4,85	4,44	4,26
3.	Bj Sejati (g/ml)	1,4199	1,348	1,3892
4.	Bj Nyata (g/ml)	0,45	0,50	0,60
5.	Bj Mampat (g/ml)	0,47	0,53	0,65
6.	Porositas (%)	66	59	52
7.	LOD atau Susut Pengeringan (%)	3,39	3,09	3,41
8.	Indeks Kompresibilitas (%)	1,86	4,86	8,53
9.	Rasio Hausner	1,01	1,04	1,08

2. Evaluasi Tablet

**Tabel 7.** Hasil Evaluasi Tablet

No.	Uji Fisik Tablet	Formula		
		I	II	III
1.	Bobot rata-rata (g)	0,5498	0,6157	0,5827
2.	Keseragaman Ukuran			
	a. Diameter (cm)	1,2465	1,2650	1,2650
	b. Tebal (cm)	0,5901	0,5965	0,6050
3.	Kekerasan (kg)	4,5	4,9	4,0
4.	Kerapuhan (%)	51,548	25,228	0,839
5.	Waktu Hancur (menit)	14	09	01

3. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum

Pada penentuan panjang gelombang maksimum larutan parasetamol dalam dapar fosfat pH 5,8 diperoleh serapan maksimum pada panjang gelombang 289,0.

#### 4. Pembuatan Kurva Baku

Pada pembuatan kurva baku parasetamol dalam dapar fosfat pH 5,8 diperoleh persamaan garis lurus  $y = 0,005x + 0,246$  dengan koefisien regresi ( $R^2$ ) = 0,998.

**Tabel 8.** Data Hasil Pengukuran Kurva Baku Parasetamol

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
20	0,339
40	0,453
60	0,553
80	0,650
100	0,742

#### 5. Hasil Uji Disolusi Tablet Parasetamol

**Tabel 9.** Data Hasil Uji Disolusi Tablet Parasetamol

Waktu (menit)	% Terdisolusi		
	Formula I	Formula II	Formula III
5	4,54	32,35	43,70
15	26,37	45,55	44,84
25	39,44	46,63	45,12
35	47,18	47,33	45,64
45	49,41	47,48	46,20
55	52,07	47,51	46,69

#### B. Pembahasan

Tablet didefinisikan sebagai sediaan padat yang mengandung satu atau lebih zat aktif dengan atau tanpa berbagai zat tambahan (yang meningkatkan mutu sediaan tablet, kelancaran sifat aliran bebas, sifat kohesifitas, kecepatan desintegrasi dan sifat anti lekat) dan dibuat dengan mengempa campuran serbuk dalam mesin tablet (Aisyah, 2014; 296). Berbagai zat tambahan yang digunakan pada tablet dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengikat, zat pelicin, zat penghancur, zat pembasah, zat pewarna dan lain-lain. Salah satu zat tambahan yang penting pada sediaan tablet yaitu zat pengikat. Bahan pengikat dapat memberikan daya kekompakan, memberi

daya adhesi pada massa serbuk pada granulasi, memberi daya tahan pada tablet dan menambah daya kohesi yang telah ada pada bahan pengisi (R.Voight, 1995; 202).

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pati umbi tire yang memenuhi syarat sebagai zat tambahan pada tablet dengan metode granulasi basah. Granulasi basah yaitu proses pencampuran partikel zat aktif dan excipien menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat sehingga terjadi massa lembab yang dapat digranulasi. Metode ini biasanya digunakan apabila zat aktif tahan terhadap lembab dan panas. Keuntungan dari metode ini yaitu memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas, proses kompaksi lebih mudah karena pecahnya granul membentuk permukaan baru yang lebih aktif.

Pada penelitian ini dibuat sebanyak tiga variasi formula dengan penambahan konsentrasi yang berbeda pada bahan pengikat yaitu formula I dengan konsentrasi pati umbi tire 5%, formula II dengan konsentrasi pati umbi tire 10% dan formula III dengan konsentrasi pati umbi tire 15%. Penambahan talk sebagai pelicin atau glidant untuk memperbaiki sifat alir serbuk. Mg stearat digunakan sebagai pelumasan untuk mengurangi gesekan antarpartikel. Penambahan pati singkong sebagai penghancur agar partikel terdistribusi dengan baik sedangkan penggunaan laktosa sebagai zat pengisi agar dapat membentuk massa yang kompak dan pas untuk dicetak dengan ukuran tertentu.

Setelah digranulasi granul-granul yang dihasilkan kemudian dilakukan evaluasi granul. Pada pengujian LOD (*Lost On Drying*) ini dilakukan untuk mengukur kadar air granul, semakin banyak air yang terkandung maka akan semakin buruk sediaan yang akan dibuat. Kadar air yang terlalu tinggi akan membuat sulit pencetakan walaupun dapat tercetak, akan menyebabkan keretakan pada tablet

apabila disimpan pada suhu tinggi karena air dapat menguap dan menyisakan ruang kosong pada tablet tersebut (Lachman, 2007; 101-102). Pada uji ini didapatkan hasil pada masing-masing formula I, II dan III yaitu rata-ratanya 3,39%, 3,09% dan 3,41% dimana granul dapat dikategorikan baik apabila kadar air yang terkandung hanya sekitar 3-5% (R. Voight, 1995; 172). Pada hasil yang didapatkan terdapat pengurangan bobot yang berarti menunjukkan bahwa kualitas granul termasuk dalam kategori baik untuk parameter ini.

Waktu alir adalah waktu yang diperlukan serbuk atau granul untuk mengalir melalui corong. Sifat aliran dipengaruhi oleh bentuk partikel, ukuran partikel dan kadar air. Sifat aliran dapat diperbaiki melalui penambahan bahan pelicin yang menurunkan gesekan antar partikel. Pengujian laju daya alir dilakukan untuk menjamin keseragaman pengisian kedalam cetakan. Dalam percobaan ini kualitas granul akan semakin baik apabila kecepatan alirnya semakin cepat. Kecepatan aliran granul pada masing-masing formula I, II dan III yaitu sebesar 4,85 g/detik, 4,44 g/detik dan 4,26 g/detik yang berarti kualitas granul dikategorikan mudah mengalir pada uji ini karena batas kecepatan alirnya memenuhi syarat. Laju alir yang baik adalah  $>10$  g/detik (bebas mengalir) dan 4-10 g/detik (mudah mengalir) (Aulton, 1988; 207).

Pada pengukuran sudut istirahat, diukur diameter lingkaran gunung serbuk yang terbentuk, tinggi puncak serbuk dan sudut istirahat baik atau tidak. Sudut istirahat adalah sudut maksimum yang dibentuk permukaan serbuk dengan permukaan horizontal pada waktu berputar. Tujuan dilakukannya pengujian ini untuk menjamin sifat alir yang baik. Sudut istirahat pada uji ini memberikan hasil masing-masing formula I, II dan III sebesar  $27,86^\circ$ ,  $30^\circ$  dan  $30^\circ$ . Bila sudut istirahatnya lebih kecil

dari atau sama dengan  $30^\circ$  biasanya menunjukkan bahwa granul mengalir bebas dan bila sudutnya lebih besar atau sama dengan  $40^\circ$  biasanya daya mengalirnya kurang baik (Lachman, 2008; 685). Jadi, pada uji ini memenuhi persyaratan dimana granul mengalir bebas.

Selanjutnya adalah uji distribusi ukuran partikel dimana ukuran partikel dapat mempengaruhi kemampuan laju alir suatu serbuk. Semakin halus ukuran partikel maka laju alir akan berkurang. Hal ini disebabkan karena daya kohesivitas antarpartikel semakin besar. Granul yang terdistribusi lebih banyak pada ukuran tertentu berarti kualitas dari granul (keseragaman ukuran partikelnya) cukup baik sebagai bahan baku pencetakan tablet (Lachman, 2008; 681).

Pada pengujian bobot jenis nyata, bobot jenis mampat dan porositas dilakukan untuk menjamin aliran granul yang baik. Pengukuran  $B_j$  nyata dan  $B_j$  mampat berdasarkan perbandingan bobot granul terhadap volume sebelum dan setelah dimampatkan. Bobot jenis nyata merupakan bobot sampel dibagi dengan volume sampel, termasuk didalamnya ruang antar partikel dan ruang intra partikel. Didapatkan hasil pada uji bobot jenis nyata masing-masing formula I, II dan III yaitu 0,45 g/ml, 0,50 g/ml dan 0,60 g/ml.  $B_j$  mampat merupakan bobot sampel dibagi dengan volume mampat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa bobot jenis mampat pada masing-masing formula I, II dan III adalah 0,47 g/ml, 0,53 g/ml dan 0,65 g/ml.  $B_j$  mampat tergantung pada bentuk partikel. Bila ukuran granul bertambah besar, kecepatan *bulk* menurun. Granul kecil lebih dapat membentuk massa yang kompak daripada granul besar (Lachman, 2008; 683).

Porositas merupakan ruang kosong antar partikel pada granul, karena cairan pencernaan dapat masuk sehingga granul mengembang dan akhirnya hancur.

Porositas atau keadaan yang berongga-rongga ini dapat digunakan untuk menjelaskan tingkat kekuatan suatu serbuk. Hasil yang didapatkan pada masing-masing formula I, II dan III yaitu 66%, 59% dan 52% menunjukkan bahwa memenuhi range porositas pada umumnya yaitu 10% - 90%. Rendahnya porositas menyebabkan tingginya kekerasan dan rendahnya keausan tablet (R. Voight. 1995; 201).

Berat jenis sejati adalah bobot sampel dibagi dengan volume sampel tanpa ruang antartikel dan ruang intra partikel. Perhitungan BJ sejati dilakukan untuk mengetahui granul mengapung, melayang atau tenggelam dalam air. Granul yang tenggelam menandakan bahwa tablet yang dihasilkan mudah terbasahkan dan terdesintegrasi di dalam lambung, dibanding tablet yang mengapung karena susah terbasahkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa bobot jenis sejati masing-masing formula I, II dan III adalah 1,419 g/ml, 1,348 g/ml dan 1,389 g/ml. Hal ini menunjukkan bahwa granul tenggelam dalam air karena Bj sejati dari air yaitu 1 g/ml.

Selanjutnya adalah mengukur kepadatan atau kompresibilitas dari granul. Pada hasil percobaan didapatkan data bahwa kerapatan sebelum dan sesudah memiliki perbedaan. Dimana kompresibilitas masing-masing formula I, II dan III adalah 1,86%, 4,86% dan 8,53%. Nilai ini menunjukan kualitas granul yang baik dimana kompresibilitas kurang dari 10% termasuk pada parameter yang baik. Kompresibilitas akan sangat berpengaruh pada keseragaman bobot pada sediaan yang akan dibentuk walaupun ukuran sama, apabila keseragaman granul kurang baik maka sediaan tablet yang dicetak pun akan kurang baik pula (USP, 2007; 1174). Sedangkan rasio *Hausner* juga mempengaruhi sifat alir dari granul, jika nilai rasio *Hausner* tinggi maka granul susah mengalir. Adapun hasil yang diperoleh masing-masing

formula I, II dan III adalah 1,0, 1,04 dan 1,08 yang menunjukkan granul mudah mengalir.

Secara keseluruhan formula I, II dan III memenuhi syarat untuk dicetak menjadi tablet dengan metode granulasi basah karena telah memenuhi persyaratan dari evaluasi granul.

Setelah uji evaluasi granul kemudian dilakukan pencetakan tablet menggunakan alat *single punch* tablet press. Dilakukan evaluasi tablet untuk mengetahui kelayakan tablet. Berdasarkan pengujian organoleptik, tablet yang dihasilkan berbentuk bulat pipih, berwarna putih, tidak berbau, rasa pahit dan permukaan sedikit halus dan mengkilap.

Keseragaman ukuran merupakan perbandingan diameter dan tebal tablet. Dilakukannya pengujian ini untuk menjamin penampilan tablet yang baik. Rata-rata diameter tablet yang didapatkan masing-masing formula I, II dan III adalah 1,246 cm, 1,265 cm dan 1,265 cm. Sedangkan tebal tablet yang didapatkan masing-masing formula I, II dan III yaitu 0,5901 cm, 0,5965 cm dan 0,605 cm. Hasil yang diperoleh memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia Edisi III bahwa diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari  $1 \frac{1}{3}$  rata-rata tebal (Depkes RI, 1979; 6).

Uji keseragaman bobot dilakukan untuk menjamin keseragaman kandungan zat aktif. Keseragaman bobot dipengaruhi oleh sifat alir granul. Sifat alir granul yang baik mempengaruhi pengisian pada ruang kompresi oleh *hopper* dengan volume konstan sehingga diperoleh tablet yang bobotnya seragam. Semakin mudah mengalir suatu bahan akan semakin baik keseragaman bobotnya. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi III tentang ketentuan keseragaman bobot, tidak ada 2 tablet yang menyimpang lebih dari 5% dan tidak ada satupun tablet yang bobotnya menyimpang

lebih dari 10% dari bobot rata-ratanya (Depkes RI, 1979; 6). Berdasarkan hasil perhitungan keseragaman bobot tablet pada semua formula (tabel 23) yang dibandingkan dengan penyimpangan bobot tablet maka formula I, II dan formula III memenuhi persyaratan dalam Farmakope Indonesia edisi III.

Kekerasan tablet merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti guncangan, kikisan dan terjadinya keretakan tablet selama pembungkusan, pengangkutan dan pemakaian. Adapun hasil yang diperoleh yaitu kekerasan tablet pada masing-masing formula I, II dan III adalah 4,5 kg, 4,9 kg dan 4,0 kg. Kekerasan tablet yang ideal umumnya 4-8 kg dan hasil yang diperoleh menunjukkan kekerasan tablet cukup baik dan memenuhi persyaratan (Ansel, 2008; 255).

Kerapuhan tablet berhubungan dengan ketahanan tablet terhadap guncangan dan abrasi tanpa adanya serpihan selama proses produksi, pengepakan, pengiriman dan pada saat telah digunakan oleh konsumen. Kerapuhan juga merupakan salah satu cara untuk mengukur kekuatan tablet. Adapun hasil yang diperoleh pada masing-masing formula I, II dan III adalah 51,548%, 25,228% dan 0,839% dimana dari ketiga formula hanya formula III yang memenuhi persyaratan dimana syarat persentase kerapuhan kurang dari 0,5 - 1% (Lachman, 2008; 654).

Pengujian waktu hancur prinsipnya adalah menentukan waktu yang diperlukan suatu tablet untuk hancur dengan cara menempatkan tablet pada alat penentuan waktu hancur yang kondisinya sesuai dengan keadaan *in vivo* dan persyaratan monografi. Hasil yang diperoleh tablet masing-masing formula I, II dan III memiliki waktu hancur 14 menit 28 detik, 9 menit 23 detik dan 1 menit 51 detik.

Hasil yang diperoleh memenuhi persyaratan pada Farmakope Indonesia Edisi III yaitu tidak lebih dari 15 menit (Depkes RI, 1979; 7).

Uji disolusi merupakan parameter yang menunjukkan kecepatan pelarutan obat dari tablet. Uji disolusi ini merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui profil pelepasan obat yang dapat menggambarkan profil farmakokinetika obat dalam tubuh (Lachman, 2008). Uji disolusi dilakukan berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia yaitu menggunakan alat disolusi SOTAX dengan metode dayung. Adapun hasil yang didapatkan dapat dilihat pada tabel 8 dimana tidak memenuhi persyaratan dalam Farmakope Indonesia edisi III yang menyatakan bahwa persen disolusi parasetamol adalah 80% (Depkes RI, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa pada formula I dengan konsentrasi pati umbi tire 5% memenuhi persyaratan keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan tablet dan waktu hancur, sedangkan pada uji kerapuhan tablet dan uji disolusi tidak memenuhi persyaratan. Pada formula II dengan konsentrasi pati umbi tire 10% yang memenuhi persyaratan yaitu keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan tablet dan waktu hancur, serta pada uji kerapuhan tablet dan uji disolusi tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan pada formula III dengan konsentrasi pati umbi tire 15% memenuhi persyaratan keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan tablet, waktu hancur dan kerapuhan tablet, hanya uji disolusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai tablet yang baik.

Penelitian ini mengingatkan kita tentang adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Swt dalam dunia tumbuh-tumbuhan yang memang penuh dengan tanda-tanda yang menunjukkan keagungan dan keperkasaan-Nya. Seperti pada hasil penelitian yang

diperoleh membuktikan bahwa terdapat tanaman yang baik untuk dijadikan sebagai bahan tambahan pembuatan obat yaitu umbi tire yang dapat dijadikan sebagai pengikat tablet.

Penelitian ini seolah menjawab firman Allah swt. dalam QS. Al-Qhashas (28):

57

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا  
يُجِبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan mereka berkata: "Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami." Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami?. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (Departemen Agama RI, 2005; 552).

Dimana ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia mencari dan mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan-bahan obat-obatan (Shihab, 2009; 552).

Pengetahuan yang akan menuntut manusia untuk menemukan obat-obat yang tersedia di alam, seperti obat dari tanaman. Jika manusia tidak mengembangkan ilmu pengetahuan maka tidak akan pernah tahu adanya obat yang berasal dari tanaman yang biasanya dihiraukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pati umbi tire berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan pengikat tablet parasetamol dengan metode granulasi basah.
2. Pada formula I, II dan III menunjukkan bahwa pati umbi tire sebagai pengikat tablet yang memenuhi persyaratan keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan berkisar 4-5 kg, waktu hancur tidak melebihi 15 menit sedangkan untuk kerapuhan tablet, hanya formula III yang memenuhi persyaratan yaitu 0,839%. Sedangkan pada uji disolusi tidak memenuhi persyaratan dimana persen disolusi parasetamol yaitu 80%.
3. Agama Islam mengajarkan kita sebagai manusia untuk senantiasa memanfaatkan dan mengembangkan potensi tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat dengan sebaik mungkin.

#### **B. Saran**

Pada pengembangan selanjutnya sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pemanfaatan pati umbi tire untuk bahan tambahan lainnya dalam pembuatan tablet.

## KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an al-Karim.

Aisyah, Fatmawaty. *Farmasi Industri Teori dan Aplikasi*. Makassar. 2014

Anief, Moh. *Ilmu Meracik Obat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006.

Ansel, Howard C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Jakarta: UI-Press. 2008.

Arsul, Muh. Ikhlas. *Teknologi Sediaan Farmasi Padat*. Makassar: Haikal Press. 2010.

Aulton, Michael. *Pharmaceutics: The Science of Dosage From Design*. New York: Churcill Livingstone. 1988.

Connors, K.A, et al. *Stabilitas Kimiawi Sediaan Farmasi*. Edisi II. Jilid Kedua. Jakarta: Jhon willey and Sons. 1986.

Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. 1979.

\_\_\_\_\_. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. 1995.

Eka Andi Saputra, Olim Lefiyanti, dkk. *Pemurnian Tepung Glukomanan dari Umbi Porang (*Amorphophallus muelleri* Blume) Menggunakan Proses Ekstraksi/Leaching dengan Larutan Etanol*. Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret: Surakarta. 2014.

Endro, Agung Nugroho. *Farmakologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

Ian, Tanu dkk. *Farmakologi dan Terapi Edisi V*. Jakarta: Badan Penerbit FKUI. 2012.

Kementerian Agama RI. *Kitab Al-Quran Al-Fatih dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013.


Kementerian Kesehatan RI. *Farmakope Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Kemenkes RI, 2014.


Khopkar, S. M. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1990.


- Kisroh, Dwiyono. *Tanaman Iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume) Dan Beberapa Manfaatnya*. Jakarta: Fakultas Biologi Universitas Nasional Jakarta. 2014.
- Lachman, Leon, dkk. *Teori dan Praktek Farmasi Industri*. Jakarta: UI-Press. 2008.
- Lannie, Hadisoewignyo, Achmad Fudholi. *Sediaan Solida*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013
- Lippincon, Williams & Wilkins. *Remington; The Science and Practice of Pharmacy*. University of the Sciences in Philadelphia. 2005.
- Martin et al, Swarbrick J, Cammarata A. *Farmasi Fisik II*. Edisi 3. Terjemahan : Yoshita. Jakarta: UI Press. 1993.
- Ohtsuki, T. *Studies on Reverse Carbohydrates of Flour Amorphophallus Species, with Special Reference to Mannan*. Botanical Magazine: Tokyo 81. 1968.
- Putu, Gita Maya, dkk. *Uji Aktivitas Protein Larut Air Umbi Porang (Amorphophallus muelleri Blume) terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureu*. Jember: Fakultas Farmasi Universitas Jember. 2014.
- Raymond, C Rowe, dkk. *Pharmaceutical Excipients*. Pharmaceutical Development and Technology. 2009.
- Serafinah, Indriyani dkk. *Respon Pertumbuhan Dan Hasil Porang (Amorphophallus muelleri Blume) Terhadap Perlakuan Urea Dan Kapur*. Malang: Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. 2007.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- Siregar, Charles J.P. dan Wikarsa, S. *Teknologi Farmasi Sediaan Tablet Dasar-Dasar Praktis Cetakan II*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta, 2010.
- Steenis, Van dkk. *Flora*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2006.
- Sulaiman, T.N.S. *Tekhnologi Formulasi Sediaan Tablet*. Yogyakarta: Laboratorium Tekhnologi Farmasi UGM. 2007.


- Sumarwoto. *Iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume); Deskripsi dan Sifat-sifat Lainnya*. Jakarta: Jurusan Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional (UPN). 2005.
- Sutrisno Koswara. *Teknologi Pengolahan Umbi Porang*. Bogor. Bogor Agricultural University. 2000.
- Sweetman, Sean C. 2009. *Martindale the Complete Drug Reference*. London: Pharmaceutical Press
- Syamsiah. Pengaruh Cara Pengolahan Umbi Tire (*Amorphophallus sp.*) terhadap Kadar Kalsium Oksalat. Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Makassar: Makassar. 2011.
- Syamsuni, Andi. *Ilmu Resep*. Jakarta: Penerbit EGC. 2006.
- Syofyan, dkk. *Pengaruh Kombinasi Magnesium Stearat dan Talkum sebagai Lubrikan terhadap Profil Disolusi Tablet Ibuprofen*. Andalas: Fakultas Farmasi Universitas Andalas. 2015.
- Tiara, Indah G. *Pengaruh Bahan Penghancur Pati Ganyong (Canna edulis, Ker.) Terhadap Karakteristik Fisik Tablet Parasetamol*. Mataram: Politeknik Harapan Bersama. 2014.
- Tjay Tan, H dan Rahardja, K. *Obat-obat Penting*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2007.
- United States Pharmacopoeia NF. *This Unique E-Book Of The US Pharmacopoeiac 30<sup>th</sup> is Made Especially for* : Arabswell. 2007.
- Voight, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Jakarta: Gadjah Mada University Press. 1995.
- Wade, A dan Weller, P.J (eds). *Handbook Of Pharmaceutical Excipient*. 2<sup>nd</sup> Ed. Washington: American Pharmaceutical Association. 1994.
- Wicaksono, A. *Suksinilasi Pati Singkong Pregelatinasi sebagai Penghancur dan Pengikat pada Tablet Amoxicillin*. Skripsi. Depok: UI. 2008.
- Widodo, Hendra. *Ilmu Meracik Obat Untuk Apoteker*. Yogyakarta: D-Medika. 2012.
- Yulinah, Elin dkk. *ISO Farmakoterapi*. Jakarta: PT. Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Penerbitan. 2009.

**Lampiran 1. Skema Kerja Pembuatan Ekstrak Pati**



**Lampiran 2. Skema Kerja Pembuatan Gel dari Pati**

**Lampiran 3. Skema Kerja Pembuatan Tablet**

**Lampiran 4. Skema Kerja Uji Sifat Fisik Tablet**

## Lampiran 5. Perhitungan Uji Evaluasi Granul

### 1. Uji Distribusi Partikel

No. Ayakan	Diameter (mm)	Berat Residu (g)	n%	Diameter (d) x Berat Residu (a)
5	4	0	0	0
10	2	0	0	0
18	1	6,0321	26,2480	6,0321
35	0,5	8,3786	36,6019	4,1893
120	0,125	8,4653	36,9807	1,058
230	0,063	0,0151	0,0659	0,00095
325	0,045	0	0	0
Jumlah		22,8911	99,89%	

#### a. Perhitungan n%

$$n\% = \frac{\text{Berat residu (a)}}{\Sigma a} \times 100\%$$

1) Ayakan nomor 18

$$= \frac{6,0321}{22,8911} \times 100\% = 26,35\%$$

2) Ayakan nomor 35

$$= \frac{8,3786}{22,8911} \times 100\% = 36,60\%$$

3) Ayakan nomor 120

$$= \frac{8,4653}{22,8911} \times 100\% = 36,98\%$$

4) Ayakan nomor 230

$$= \frac{0,0151}{22,8911} \times 100\% = 0,065\%$$

#### b. Perhitungan d x a

1) Ayakan nomor 18

$$1 \times 6,0321 = 6,0321$$

2) Ayakan nomor 35

$$0,5 \times 8,3786 = 4,1893$$

3) Ayakan nomor 120

$$0,125 \times 8,4653 = 1,058$$

4) Ayakan nomor 230

$$0,063 \times 0,0151 = 0,00095$$

## 2. Uji Sudut Istirahat

$$d_1 = 8,5 \text{ cm}$$

$$d_2 = 9 \text{ cm}$$

$$d_3 = 8,7 \text{ cm}$$

$$= \frac{(8,5 + 9 + 8,7) \text{ cm}}{3}$$

$$= 8,7 \text{ cm}$$

$$h = 2,3 \text{ cm} + \left[ \frac{2 \times 0,05}{10} \right]$$

$$= 2,3 \text{ cm} + 0,01$$

$$= 2,31 \text{ cm}$$

$$\tan \alpha = \frac{2h}{d}$$

$$= \frac{2(2,31)}{9,1}$$

$$= 0,53$$

$$\tan 0,53 = 27,92 \text{ (sangat mudah mengalir)}$$

## 3. Uji Kecepatan Alir

$$\text{Kecepatan daya alir} = \frac{\text{bobot serbuk yang ditimbang}}{\text{waktu alir}}$$

$$= \frac{25,0218}{5,15}$$

$$= 4,85 \text{ g/detik}$$

## 4. Uji Berat jenis Sejati

Diketahui : Volume piknometer	= 25 ml
Berat piknometer kosong	= 24,3060 g.....(a)
Berat piknometer + paraffin	= 45,3815 g.....(b)
Berat piknometer + granul	= 25,3017 g.....(c)
Berat piknometer + paraffin + granul	= 45,7633 g.....(d)

Penyelesaian :

$$\begin{aligned}
 \text{Bj Paraffin} &= \frac{b - a}{\text{volume piknometer}} \\
 &= \frac{45,3815 \text{ g} - 24,3060 \text{ g}}{25 \text{ ml}} \\
 &= \frac{21,0755 \text{ g}}{25 \text{ ml}} \\
 &= 0,84 \text{ g/ml} \\
 \text{Bj Sejati} &= \frac{(c - a) \times \text{Bj paraffin}}{(c + b) - (a + d)} \\
 &= \frac{(25,3017 \text{ g} - 24,3060 \text{ g}) \times (0,84 \text{ g/ml})}{(25,3017 \text{ g} + 45,3815 \text{ g}) - (24,3060 \text{ g} + 45,7633 \text{ g})} \\
 &= \frac{0,8363}{0,6139} \\
 &= 1,3622 \text{ g/ml}
 \end{aligned}$$

## 5. Uji Bobot Nyata, Bobot Jenis Mampat dan Porositas

a. Bobot Nyata

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Bobot granul}}{\text{volume granul}} \\
 &= \frac{25 \text{ g}}{56 \text{ ml}} \\
 &= 0,44 \text{ g/ml}
 \end{aligned}$$

## b. Bobot Jenis Mampat

$$= \frac{\text{Bobot granul}}{\text{volume mampat}}$$

$$\text{Ketukan 10} = \frac{25 \text{ g}}{55 \text{ ml}}$$

$$= 0,45 \text{ g/ml}$$

$$\text{Ketukan 30} = \frac{25 \text{ g}}{54 \text{ ml}}$$

$$= 0,46 \text{ g/ml}$$

$$\text{Ketukan 500} = \frac{25 \text{ g}}{54 \text{ ml}}$$

$$= 0,46 \text{ g/ml}$$

## c. Porositas

$$= \left[ 1 - \frac{\text{Bj Mampat}}{\text{Bj Sejati}} \right] \times 100\%$$

$$\text{Ketukan 10} = \left[ 1 - \frac{0,45 \text{ g/ml}}{1,36 \text{ g/ml}} \right] \times 100\%$$

$$= [0,66] \times 100\%$$

$$= 66\%$$

$$\text{Ketukan 30} = \left[ 1 - \frac{0,46 \text{ g/ml}}{1,36 \text{ g/ml}} \right] \times 100\%$$

$$= [0,66] \times 100\%$$

$$= 66\%$$

$$\text{Ketukan 500} = \left[ 1 - \frac{0,46 \text{ g/ml}}{1,36 \text{ g/ml}} \right] \times 100\%$$

$$= [0,66] \times 100\%$$

$$= 66\%$$

## 6. Uji LOD atau Susut Pengeringan

$$= \frac{W_0 - W}{W} \times 100\%$$

$$= \frac{48,8066 - 47,6355}{47,6355} \times 100\%$$

$$= 2,4 \%$$

7. Uji Indeks Kompresibilitas

$$= \frac{V_0 - V}{V} \times 100\%$$

$$= \frac{55 \text{ ml} - 54 \text{ ml}}{54 \text{ ml}} \times 100\%$$

$$= 1,85 \%$$

8. Uji Rasio Hausner

$$= \frac{V_0}{V}$$

$$= \frac{55 \text{ ml}}{54 \text{ ml}}$$

$$= 1,01$$

## Lampiran 6. Perhitungan Uji Disolusi Obat

1. Persamaan Garis untuk Kurva Baku

$$y = 0,005x + 0,246$$

$$R^2 = 0,998$$

Dimana y adalah konsentrasi obat dan x adalah nilai serapan

2. Kadar Parasetamol

$$\begin{aligned} \text{Kadar PCT} &= \frac{\text{berat formula tablet}}{\text{total berat formula tablet}} \times \text{berat tablet yang diuji} \\ &= \frac{500 \text{ mg}}{700 \text{ mg}} \times 525,6 \text{ mg} \\ &= 375,42 \text{ mg} \end{aligned}$$

3. Kadar terdisolusi tiap liternya ( $C_{\text{ukur}}$ )

$$y = 0,005x + 0,246$$

$$0,284 = 0,005x + 0,246$$

$$x = \frac{0,284 - 0,246}{0,005}$$

$$= 7,6 \mu\text{g/ml}$$

4. Kadar yang erdisolusi dalam 900 ml ( $C_{\text{medium}}$ )

$$C_{\text{medium}} = C_{\text{ukur}} \times \text{volume cuplikan}$$

$$= 7,6 \mu\text{g/ml} \times 10 \text{ ml}$$

$$= 76 \mu\text{g/ml}$$

$$= 0,076 \text{ mg}$$

5. Kadar dalam medium (mg medium)

$$\text{Mg medium} = \frac{C_{\text{ukur}} \times \text{volume tabung}}{1000 \text{ ml}}$$

$$= \frac{7,6 \mu\text{g/ml} \times 900 \text{ ml}}{1000 \text{ ml}}$$

$$= 6,84 \text{ mg}$$

6. Faktor Koreksi (FK)

Faktor koreksi adalah pada awal menit nilai koreksi belum ada, pada menit berikutnya merupakan hasil tambah dari jumlah obat yang terbuang pada waktu sebelumnya. Dengan rumus :

$$\text{FK} = C_{\text{medium}}(\text{waktu sebelumnya}) + \text{FK}(\text{waktu sebelumnya})$$

7. Kadar terdisolusi (mg)

$$\begin{aligned} \text{Kadar terdisolusi} &= \text{Mg medium} + \text{nilai FK} \\ &= 6,84 \text{ mg} + 0 \\ &= 6,84 \text{ mg} \end{aligned}$$

8. Persen terdisolusi (%)

$$\begin{aligned} \% \text{ terdisolusi} &= \frac{\text{Kadar terdisolusi}}{\text{Kadar PCT}} \times 100\% \\ &= \frac{6,84 \text{ mg}}{372,42 \text{ mg}} \times 100\% \\ &= 1,83\% \end{aligned}$$

## Lampiran 7. Tabel Perhitungan Hasil Penelitian

### 1. Evaluasi Granul

**Tabel 10.** Uji Distribusi Partikel Formula 1

No. Ayakan	Diameter (mm)	Berat Residu (g)	n%	Diameter (d) x Berat Residu (a)
5	4	0	0	0
10	2	0	0	0
18	1	6,0321	26,2480	6,0321
35	0,5	8,3786	36,6019	4,1893
120	0,125	8,4653	36,9807	1,058
230	0,063	0,0151	0,0659	0,00095
325	0,045	0	0	0
Jumlah		22,8911	99,89%	

**Tabel 11.** Uji Distribusi Partikel Formula 2

No. Ayakan	Diameter (mm)	Berat Residu (g)	n%	Diameter (d) x Berat Residu (a)
5	4	0,1134	0,4590	0,4536
10	2	1,878	7,6023	3,756
18	1	0,1735	0,7023	0,1735
35	0,5	7,7915	31,5408	8,2915
120	0,125	8,2523	33,4061	1,0315
230	0,063	0,7308	2,9583	0,046
325	0,045	5,7634	23,3308	5,8084
Jumlah		24,7029	99,99	

**Tabel 12.** Uji Distribusi Partikel Formula 3

No. Ayakan	Diameter (mm)	Berat Residu (g)	n%	Diameter (d) x Berat Residu (a)
5	4	0,0347	0,1506	0,1388
10	2	0,1212	0,526	1,052
18	1	1,1176	4,8512	1,1176
35	0,5	8,1981	35,5862	4,0990
120	0,125	8,2523	35,8214	1,0315
230	0,063	2,5828	11,2113	0,1627
325	0,045	2,7306	11,8529	0,1228
Jumlah		23,0373	99,99	

**Tabel 13.** Uji Sudut istirahat

No.	Pengujian	Formula (°)		
		1	2	3
1.	Evaluasi 1	24,7	28,8	30
2.	Evaluasi 2	27,92	30	30
3.	Evaluasi 3	30,96	33	30
	Rata-rata =	27,86	30	30

**Tabel 14.** Uji Kecepatan Alir

No.	Pengujian	Formula (g/detik)		
		1	2	3
1.	Evaluasi 1	4,63	4,07	4,52
2.	Evaluasi 2	4,70	4,45	4,41
3.	Evaluasi 3	5,22	4,82	3,86
	Rata-rata =	4,85	4,44	4,26

**Tabel 15.** Uji Berat Jenis Sejati

No.	Pengujian	Formula (g/ml)		
		1	2	3
1.	Evaluasi 1	1,3622	1,1837	1,4576
2.	Evaluasi 2	1,440	1,1819	1,290
3.	Evaluasi 3	1,4576	1,68	1,42
	Rata-rata =	1,4199	1,348	1,3892

**Tabel 16.** Uji Berat Jenis Nyata

No.	Pengujian	Formula (g/ml)		
		1	2	3
1.	Evaluasi 1	0,44	0,52	0,62
2.	Evaluasi 2	0,45	0,50	0,60
3.	Evaluasi 3	0,46	0,49	0,60
	Rata-rata =	0,45	0,50	0,60

**Tabel 17.** Uji Berat Jenis Mampat

No.	Pengujian	Formula (g/ml)		
		1	2	3
1.	Evaluasi 1	0,46	0,55	0,67
2.	Evaluasi 2	0,47	0,53	0,65
3.	Evaluasi 3	0,48	0,53	0,64
	Rata-rata =	0,47	0,53	0,65

**Tabel 18.** Uji Porositas

No.	Pengujian	Formula (%)		
		1	2	3
1.	Evaluasi 1	66	55	53
2.	Evaluasi 2	67	55	49
3.	Evaluasi 3	66	68	54
	Rata-rata =	66	59	52

**Tabel 19.** Uji LOD atau Susut Pengeringan

No.	Pengujian	Formula (%)		
		1	2	3
1.	Evaluasi 1	3,45	3,40	3,54
2.	Evaluasi 2	3,03	3,17	3,37
3.	Evaluasi 3	3,70	2,72	3,34
	Rata-rata =	3,39	3,09	3,41

**Tabel 20.** Uji Indeks Kompresibilitas

No.	Pengujian	Formula (%)		
		1	2	3
1.	Evaluasi 1	1,85	4,25	7,5
2.	Evaluasi 2	1,88	4,08	10
3.	Evaluasi 3	1,85	6,25	8,1
	Rata-rata =	1,86	4,86	8,53

**Tabel 21.** Uji Rasio Hausner

No.	Pengujian	Formula (g/ml)		
		1	2	3
1.	Evaluasi 1	1,01	1,04	1,07
2.	Evaluasi 2	1,01	1,04	1,1
3.	Evaluasi 3	1,01	1,06	1,08
	Rata-rata =	1,01	1,04	1,08

## 2. Evaluasi Tablet

**Tabel 22.** Uji Organoleptik

No.	Pengamatan	Formula		
		1	2	3
1.	Bentuk Fisik	Bulat pipih	Bulat pipih	Bulat pipih
2.	Warna	Putih	Putih	Putih
3.	Bau	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau
4.	Rasa	Pahit	Pahit	Pahit
5.	Tekstur	Sedikit kasar dan mengkilap	Sedikit kasar dan mengkilap	Sedikit kasar dan mengkilap

**Tabel 23.** Uji Keseragaman Ukuran

No.	Formula 1		Formula 2		Formula 3	
	Diameter (cm)	Tebal (cm)	Diameter (cm)	Tebal (cm)	Diameter (cm)	Tebal (cm)
1.	1,215	0,6145	1,265	0,605	1,265	0,605
2.	1,215	0,6145	1,265	0,605	1,265	0,605
3.	1,310	0,6145	1,265	0,605	1,265	0,605
4.	1,215	0,6050	1,265	0,605	1,265	0,605
5.	1,310	0,5625	1,265	0,562	1,265	0,605
6.	1,215	0,6145	1,265	0,605	1,265	0,605
7.	1,310	0,5625	1,265	0,605	1,265	0,605
8.	1,215	0,5625	1,265	0,605	1,265	0,605
9.	1,215	0,5625	1,265	0,562	1,265	0,605
10.	1,215	0,6145	1,265	0,605	1,265	0,605
11.	1,215	0,6050	1,265	0,605	1,265	0,605
12.	1,215	0,5625	1,265	0,562	1,265	0,605
13.	1,310	0,5625	1,265	0,605	1,265	0,605
14.	1,215	0,6145	1,265	0,562	1,265	0,605
15.	1,215	0,6145	1,265	0,605	1,265	0,605
16.	1,265	0,6145	1,265	0,605	1,265	0,605
17.	1,265	0,5625	1,265	0,605	1,265	0,605
18.	1,265	0,5625	1,265	0,605	1,265	0,605
19.	1,265	0,5625	1,265	0,605	1,265	0,605
20.	1,265	0,5625	1,265	0,562	1,265	0,605
X	1,2465	0,5901	1,265	0,5965	1,265	0,605

**Tabel 24.** Uji Keseragaman Bobot

No.	Formula 1		Formula 2		Formula 3	
	Bobot (g)	Penyimpangan (%)	Bobot (g)	Penyimpangan (%)	Bobot (g)	Penyimpangan (%)
1.	0,5256	4,4	0,6412	4,1	0,6032	3,5
2.	0,5485	0,2	0,6164	0,1	0,6020	3,3
3.	0,5327	3,1	0,6166	0,2	0,6001	2,9
4.	0,5597	1,8	0,6267	1,7	0,5870	0,7
5.	0,5766	4,8	0,6176	0,3	0,6107	4,1
6.	0,5155	6,3	0,6370	3,4	0,6273	7,6
7.	0,5311	3,4	0,6580	6,8	0,5835	0,1
8.	0,5536	0,6	0,6351	3,1	0,6053	3,8
9.	0,5313	3,3	0,6236	5,0	0,5797	0,5
10.	0,5235	4,7	0,6345	3,0	0,5717	1,8
11.	0,5521	0,4	0,6022	2,1	0,5924	1,9
12.	0,5890	4,1	0,6092	1,0	0,6093	4,5
13.	0,5691	3,5	0,6048	1,7	0,5862	0,6
14.	0,5779	5,1	0,5761	4,4	0,6192	6,2
15.	0,5992	4,9	0,6522	5,9	0,5884	0,9
16.	0,5008	8,9	0,6093	1,0	0,6105	4,7
17.	0,5673	2,9	0,6190	0,5	0,5970	2,4
18.	0,5224	4,9	0,5696	4,2	0,6107	4,8
19.	0,5579	1,4	0,6185	0,4	0,6136	5,3
20.	0,5634	2,4	0,5634	8,4	0,6114	4,92
X	0,5498		0,6157		0,5827	

**Tabel 25.** Uji Kekerasan Tablet

Tablet	Formula (kg)		
	I	II	III
1	5,3	6,0	4,7
2	4,7	5,5	3,7
3	4,7	3,7	4,9
4	4,4	4,7	4,3
5	4,1	4,7	3,3
6	4,3	5,2	3,6
Rata-rata	4,5	4,9	4,0

**Tabel 26.** Uji Kerapuhan Tablet

Formula	Perlakuan (g)		Hasil (%)
	Sebelum Uji	Setelah Uji	
I	5,3887	2,6109	51,548
II	6,0919	4,5550	25,228
III	6,0505	4,4927	0,839

**Tabel 27.** Uji Waktu Hancur

Tablet	Formula (menit:detik)		
	I	II	III
1	12:46	09:44	01:12
2	14:50	09:48	01:19
3	14:56	10:37	01:53
4	14:58	11:22	02:08
5	14:59	12:01	02:18
6	15:01	13:24	02:19
Rata-rata	14:28	09:32	01:51

### 3. Pengukuran $\lambda_{\max}$ dan Pembuatan Kurva Baku

**Tabel 28.** Data Hasil Pengukuran Kurva Baku Parasetamol

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
20	0,339
40	0,453
60	0,553
80	0,650
100	0,742

**Tabel 29.** Data Hasil Perhitungan Disolusi Formula 1

Waktu (menit)	Absorbansi	Terdisolusi ( $\mu\text{g/ml}$ )	Terdisolusi dalam 900 ml (mg)	Kadar dalam 900 ml (mg)	FK	Terdisolusi pada t (mg)	% Terdisolusi
<b>1. Replikasi 1</b>							
5	0,284	7,6	0,076	6,84	0	6,84	1,83
15	0,762	103,2	1,032	92,88	0,076	92,956	24,9
25	1,035	157,8	1,578	142,02	1,108	143,128	38,12
35	1,236	198	1,98	178,2	2,686	180,886	48,18
45	1,309	212,6	2,126	191,34	4,666	195,005	52,20
55	1,307	212,2	2,122	190,98	6,792	197,772	52,68
<b>2. Replikasi 2</b>							
5	0,379	26,6	0,266	23,94	0	23,94	6,07
15	0,693	89,4	0,894	80,46	0,266	80,726	20,47
25	0,994	149,6	1,496	134,46	1,16	135,8	34,43
35	1,176	186	1,86	167,4	2,656	170,056	43,12
45	1,181	187	1,87	168,3	4,516	172,816	43,82
55	1,325	215,8	2,158	194,22	6,386	200,606	50,87
<b>3. Replikasi 3</b>							
5	0,376	24,2	0,242	21,78	0	21,78	5,74
15	0,956	142	1,42	127,8	0,242	128,042	33,75
25	1,202	191,2	1,912	172,08	1,662	175,742	45,79
35	1,285	207,8	2,078	187,02	3,574	190,954	50,24
45	1,309	212,6	2,126	191,34	5,652	196,992	51,92
55	1,313	214,4	2,144	192,06	7,778	199,838	52,67

M A K A S S A R

**Tabel 30.** Data Hasil Perhitungan Disolusi Formula 2

Waktu (menit)	Absorbansi	Terdisolusi ( $\mu\text{g/ml}$ )	Terdisolusi dalam 900 ml (mg)	Kadar dalam 900 ml (mg)	FK	Terdisolusi pada t (mg)	% Terdisolusi
<b>1. Replikasi 1</b>							
5	1,156	182	1,82	163,8	0	163,8	37,20
15	1,356	222	2,22	199,8	1,82	201,62	45,79
25	1,350	220,8	2,208	198,72	4,04	202,76	46,05
35	1,362	223,2	2,232	200,88	6,248	207,128	47,04
45	1,356	222	2,22	199,8	8,40	208,28	47,30
55	1,338	218,4	2,184	196,56	10,7	207,26	47,07
<b>2. Replikasi 2</b>							
5	0,999	150,6	1,506	135,54	0	135,54	31,51
15	1,332	217,2	2,172	195,48	1,506	196,986	45,79
25	1,372	225,2	2,252	202,68	3,678	206,358	47,97
35	1,379	226,6	2,266	203,94	5,93	209,87	48,79
45	1,361	223	2,23	200,7	8,196	208,895	48,56
55	1,357	222,2	2,222	199,98	10,426	210,406	48,19
<b>3. Replikasi 3</b>							
5	0,948	140,4	1,404	126,36	0	126,36	28,36
15	1,354	221,6	2,216	199,44	1,404	200,844	45,09
25	1,361	223	2,23	200,7	3,62	204,32	45,87
35	1,356	222	2,22	199,8	5,85	205,65	46,16
45	1,354	221,6	2,216	199,44	8,07	207,51	46,58
55	1,359	222,6	2,226	200,34	10,286	210,626	47,28

**Tabel 31.** Data Hasil Perhitungan Disolusi Formula 3

Waktu (menit)	Absorbansi	Terdisolusi ( $\mu\text{g/ml}$ )	Terdisolusi dalam 900 ml	Kadar dalam 900 ml (mg)	FK	Terdisolusi pada t (mg)	% Terdisolusi
<b>1. Replikasi 1</b>							
5	1,270	204,8	2,048	184,32	0	184,32	43,85
15	1,276	206	2,06	185,4	2,048	187,448	44,60
25	1,281	207	2,07	186,3	4,114	190,414	45,30
35	1,280	206,8	2,068	186,12	6,184	192,304	45,75
45	1,284	207,6	2,076	186,84	8,244	207,596	46,41
55	1,282	207,2	2,072	186,48	10,32	196,8	46,82
<b>2. Replikasi 2</b>							
5	1,270	204,8	2,048	184,32	0	184,32	42,86
15	1,289	208,6	2,086	187,74	2,048	189,824	44,14
25	1,281	207	2,07	186,3	4,134	190,434	44,28
35	1,288	208,4	2,084	186,12	6,024	192,324	44,72
45	1,292	209,2	2,092	188,28	8,264	196,564	45,37
55	1,287	208,2	2,082	187,38	10,376	197,756	45,98
<b>3. Replikasi 3</b>							
5	1,279	206,6	2,066	185,94	0	185,94	44,40
15	1,288	208,4	2,084	187,56	2,066	189,626	45,78
25	1,288	208,4	2,084	187,56	4,15	191,71	45,78
35	1,292	209,2	2,092	188,28	6,234	194,514	46,45
45	1,298	208,6	2,086	187,74	8,326	196,066	46,82
55	1,288	208,4	2,084	187,56	10,412	197,972	47,28

**Lampiran 8. Gambar Hasil Penelitian**

Gambar 1. Sampel a. Tanaman tire, b. Umbi tire




Gambar 2. Umbi dan Tepung tire a. Umbi yang telah diiris, b. Tepung umbi tire



Gambar 3. Glukomannan a. Endapan glukomannan, b. Glukomannan



Gambar 4. Hasil Pengempaan Tablet, a. Formula I, b. Formula II, c. Formula II



Gambar 5. Kurva Baku Parasetamol

## Lampiran 9. Spesifikasi Parasetamol

18/05/2025 14:55 FAX

HEBEI JIJIENG (GROUP) PHARMACEUTICAL CO., LTD. **REVIEWED**  
 No. 368 Jianan Street, Bengbu City, Hebei Province, 053000 P.R. China  
 Tel: +86 318 2994388 Fax: +86 318 2183593  
**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Name of Product	PARACETAMOL		
Lot No.	31404041	Report No.	1404047
Quantity	10025kg	Test Date	2014/04/25
Mfg date	2014/04/24	Exp.date	2018/04/23
Quality Standard	BP2011/USP35		

Tests	Standards	Results
Appearance	white or almost white crystalline powder.	A white crystalline powder.
Identification	A: IR absorption	Positive
	B: UV absorption	Positive
	C: TLC	Positive
Melting point	165-172°C	169.0-170.1°C
Water	Not more than 0.5%	0.10%
Related substances	Impurity J (chloroacetanilide) not more than 10 ppm	Not detected
	Impurity K (4-aminophenol) not more than 50 ppm	2ppm
	Impurity F (4-nitrophenol) not more than 0.05%	Not detected
	Any other impurity not more than 0.05%	0.01%
	Total of other impurities not more than 0.1%	0.03%
Residue on ignition	Not more than 0.1%	0.06%
Chloride	Not more than 0.014%	Less than 0.014%
Sulfate	Not more than 0.02%	Less than 0.02%
Sulfide	Conforms	Conforms
Heavy metals	Not more than 0.001%	Less than 0.001%
Free p-aminophenol	Not more than 0.005%	Less than 0.005%
Limit of p-chloroacetanilide	Not more than 0.001%	Less than 0.001%
Readily carbonizable substances	Conforms	Conforms
Residual solvents	Residual content of acetic acid is limited by the test of loss on drying not more than 0.5%	0.08%
Assay (anhydrous basis)	99.0-101.0%	100.0%
Conclusion:	Complies with BP2011/USP35	
Reported by: <u>[Signature]</u>	Reviewed by: <u>[Signature]</u>	Approved by: <u>[Signature]</u>

UNIVERSITAS ALAUDDIN MAKASSAR