

**PENENTUAN NILAI KALOR BRIKET DENGAN MEMVARIASIKAN  
BERBAGAI BAHAN BAKU**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Sains Jurusan Kimia pada  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**SAMSINAR**  
**NIM. 60500110038**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsinar  
NIM : 60500110038  
Tempat/Tgl. Lahir : Barru/ 16 September 1993  
Jurusan : Kimia  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Samata, Gowa  
Judul : Penentuan Nilai Kalor Briket dengan Memvariasikan Berbagai Bahan Baku

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Samata-Gowa, 10 Maret 2015

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Penyusun

**Samsinar**

**Nim: 60500110038**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penentuan Nilai Kalor Briket dengan Memvariasikan Berbagai Bahan Baku” yang disusun oleh Samsinar, NIM : 60500110038, Mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Kamis, tanggal 18 Desember 2014 M, bertepatan dengan 25 Shafar 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 10 Maret 2015 M  
19 Jumadil Awal 1436 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd (.....)  
Sekretaris : Dr. Ir. A. Suarda, M.Si (.....)  
Munaqisy I : Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si (.....)  
Munaqisy II : Syamsidar HS, ST., M.Si (.....)  
Munaqisy III : Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag. (.....)  
Pembimbing I : H. Asri Saleh, ST., M.Si (.....)  
Pembimbing II : Wa Ode Rustiah, S.Si., M.Si (.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,

**Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd**  
**Nip. 19711204 200003 1 001**

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i            |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                  | ii           |
| KATA PENGANTAR .....  | iii - v      |
| DAFTAR ISI.....   | vi - vii     |
| DAFTAR TABEL.....   | viii         |
| DAFTAR GAMBAR .....   | ix           |
| ABSTRAK .....   | x            |
| ABSTRACT .....  | xi           |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1-5</b>   |
| A. Latar Belakang .....   | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....  | 4            |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 5            |
| D. Manfaat Penelitian.....  | 5            |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                  | <b>6-29</b>  |
| A. Biomassa .....   | 6            |
| B. Eceng Gondok ( <i>Eicchornia Crassipes</i> ).....                  | 7            |
| C. Serbuk Gergaji.....  | 11           |
| D. Kulit Kakao .....  | 15           |
| E. Bahan Perekat.....   | 17           |
| F. Briket.....  | 18           |
| G. Bom Kalorimeter.....   | 22           |
| H. Nilai Kalor.....   | 24           |
| <b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                           | <b>30-36</b> |
| A. Waktu dan Tempat.....  | 30           |
| B. Alat dan Bahan.....  | 30           |
| C. Prosedur Penelitian .....  | 30           |
| 1. Pembuatan Briket Eceng Gondok, Serbuk Gergaji dan Kulit kakao..... | 30           |

|   |              |
|---|--------------|
| 2. Proses Pembuatan Briket.....           | 30           |
| 3. Uji Kimia.....                         | 32           |
| 4. Uji Fisika.....                        | 35           |
| <b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>37-48</b> |
| A. Hasil Penelitian.....                  | 37           |
| 1. Uji Kerapatan.....                     | 37           |
| 2. Uji Kuat Tekan .....                   | 37           |
| 3. Kadar air .....                        | 38           |
| 4. Kadar abu.....                         | 38           |
| 5. Kadar zat terbang.....                 | 39           |
| 6. Kadar karbon tetap.....                | 39           |
| 7. Nilai Kalor .....                      | 39           |
| B. Pembahasan .....                       | 40           |
| <b>BAB V. PENUTUP.....</b>                | <b>49</b>    |
| A. Kesimpulan .....                       | 49           |
| B. Saran .....                            | 49           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                     |              |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                  |              |

## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b>                                 | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| 2.1 Kandungan Kimia Eceng Gondok Segar ..... | 9              |
| 2.2 Komposisi Unsur Kimia Dalam Kayu .....   | 13             |
| 2.3 Nilai Standar Mutu Briket Batu Bara..... | 29             |
| 4.1 Nilai Uji Kerapatan .....                | 37             |
| 4.2 Nilai Uji Kuat Tekan.....                | 37             |
| 4.3 Nilai Kadar Air.....                     | 38             |
| 4.4 Nilai Kadar Abu .....                    | 38             |
| 4.5 Nilai Kadar Zat Terbang .....            | 39             |
| 4.6 Nilai Karbon Tetap.....                  | 39             |
| 4.7 Nilai Kalor.....                         | 39             |

## DAFTAR GAMBAR

| <b>Gambar</b>  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| 2.1 Tanaman Eceng Gondok .....   | 8              |
| 2.2 Serbuk Gergaji .....   | 11             |
| 2.3 Kulit Kakao .....  | 15             |
| 4.1 Grafik Nilai kalor dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao .....              | 40             |
| 4.2 Grafik Nilai kerapatan dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk Gergajidan kulit kakao .....           | 41             |
| 4.3 Grafik Nilai kuat tekan dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao .....         | 42             |
| 4.4 Grafik Nilai kadar air dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao .....          | 43             |
| 4.5 Grafik Nilai kadar abu dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dankulit kakao .....           | 45             |
| 4.6 Grafik Nilai kadar zat terbang dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao .....  | 47             |
| 4.7 Grafik Nilai kadar karbon tetap dari perbandingan bahan eceng gondok, Serbuk gergaji dan kulit kakao ..... | 48             |

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Prosedur Karbonisasi Eceng Gondok, Serbuk Gergaji dan Kulit Kakao
- Lampiran 2. Proses Pembuatan Briket
- Lampiran 3. Pengujian Kimia
- Lampiran 4. Uji Kadar zat terbang
- Lampiran 5. Nilai Kalor
- Lampiran 6. Pengujian Fisika
- Lampiran 7. Tabel dan Analisa Data
- Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian



## ABSTRAK

**Nama Penyusun : Samsinar**  
**NIM : 60500110038**  
**Judul Skripsi : Penentuan Nilai Kalor Briket dengan Memvariasikan Berbagai Bahan Baku**

---

Keterbatasan akan ketersediaan sumber energi tak terbaharukan khususnya bahan bakar minyak menjadi ancaman bagi masyarakat karena penggunaannya yang sangat essensial. Terdapat banyak limbah biomassa yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan briket yaitu eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah biomassa menjadi bahan bakar alternatif yaitu pembuatan briket. Pembuatan briket dilakukan dengan metode pengeringan, karbonisasi, pencampuran arang dengan perekat getah pinus 50 %, komposisi dari bahan yaitu (90 : 10 75 : 25 dan 50 : 50). Dari penelitian ini didapatkan nilai kalor terbaik terdapat pada perbandingan serbuk gergaji 90 : Eceng Gondok 10 yaitu 6223,20 kal/gr, perbandingan serbuk gergaji 90 : kulit kakao 10 yaitu 5953,72 kal/gr dan Kulit Kakao 90 : Eceng Gondok 10 yaitu 6066,09 kal/gr. Nilai kerapatan terbaik pada perbandingan serbuk gergaji : kulit kakao (75:25) yaitu 1,05 kg/cm<sup>3</sup>. Nilai kuat tekan terbaik pada perbandingan kulit kakao : eceng gondok (50:50) yaitu 2,32 kg/cm<sup>3</sup>. Nilai kadar air terbaik perbandingan serbuk gergaji : eceng gondok (90:10) yaitu 3,89 %. Nilai kadar abu terbaik perbandingan Kulit kakao : eceng gondok (90:10) yaitu 0,66 %. Nilai zat terbang terbaik perbandingan kulit kakao: eceng gondok (90:10) yaitu 13,1 %. Nilai karbon tetap terbaik perbandingan serbuk gergaji : kulit kakao (90 : 10) yaitu 62,34 %.

Kata kunci : *Briket, bom calorimeter, Eceng gondok (Eicchornia Crassipes), serbuk gergaji, kulit kakao, nilai kalor.*

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## ABSTRACT

**Name** : Samsinar  
**Rage Number** : 60500110038  
**Title tesis** : **Determination of calorific value of briquettes by varying various raw materials**

---

Limitations of the availability of non-renewable energy sources, especially fossil fuels become a community problem because of its use are very essential. Cocoa shell waste and sawdust widespread everywhere and can be used as an alternative energy source that is to cultivate and make fuel, one of which briquetting. Briquetting begins with the method of drying, carbonization, mixing charcoal with pine resin adhesive 50%, the composition of the material that is (90 : 10 : 75 : 25 and 50 : 50). After mixing the briquettes are printed using a printer briquettes. From this study, the best calorific value contained in the ratio of sawdust 90 : Water Hyacinth 10 is 6223.20 cal / g, the ratio of sawdust 90 : 10 cocoa skin is 5953.72 cal / g and Leather Cocoa 90 : Water Hyacinth 10 is 6066,09 cal / g. The best density value in comparison sawdust : cocoa skin (75:25) is 1.05 kg / cm<sup>3</sup>. Best values compressive strength in comparison cocoa skin : water hyacinth (50:50) is 2.32 kg / cm<sup>3</sup>. Best water content ratio of sawdust : water hyacinth (90:10) is 3.89% ash content. Value best comparison Leather cocoa : water hyacinth (90:10) is 0.66%. Volatile matter best value comparison cocoa skin : water hyacinth (90:10) is 13.1%. The best comparison value of fixed carbon sawdust : cocoa skin (90 :10) is 62,34%.

**Keywords** : *Briquette, Hyacinth (Eichornia crassipes), sawdust, cocoa shell, bomb calorimeter, calorific value.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Perkembangan ekonomi di era globalisasi menyebabkan pertambahan konsumsi energi di berbagai sektor kehidupan. Bukan hanya negara-negara maju, tapi hampir semua negara mengalami termasuk Indonesia, walaupun terkena dampak krisis ekonomi, tetap mengalami pertumbuhan konsumsi energi. Sementara itu cadangan energi nasional akan semakin menipis apabila tidak ditemukan cadangan energi baru. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai terobosan untuk mencegah terjadinya krisis energi.<sup>1</sup>

Tingkat konsumsi minyak naik pertahunnya. Pada tahun berikutnya diperkirakan akan terus menerus meningkat, sehingga persediaan minyak di Indonesia akan semakin menipis. Dengan adanya kondisi seperti ini, berbagai usaha dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak, salah satunya memanfaatkan sumber energi alternatif yang ada. Terdapat banyak sumber energi alternatif di Indonesia, salah satunya yaitu bahan-bahan limbah organik yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif, contohnya pembuatan briket.

Namun dibalik ancaman serius di atas, ada peluang bagi energi-energi alternatif, khususnya bagi energi yang dapat diperbaharui (*renewable energy*), satu diantaranya adalah biomassa ataupun bahan-bahan limbah organik. Biomassa ataupun bahan-bahan limbah organik ini dapat diolah dan dijadikan sebagai bahan bakar alternatif, contohnya dengan pembuatan briket. Selama ini, pembuatan briket

---

<sup>1</sup>A.Rasyidi Fachri, "Mencari Suhu Optimal Proses Karbonisasi dan Pengaruh Campuran Batubara Terhadap Kualitas Briket Eceng Gondok", *Jurnal Teknik Kimia*. 17, no. 2 (2010), h. 1.

kebanyakan hanya terbuat dari batubara saja. Maka, peneliti mencoba pembuatan briket dari eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit coklat.<sup>2</sup>

Pemanfaatan limbah biomassa sebagai sumber energi alternatif pada kondisi sekarang ini merupakan hal yang sangat bermanfaat, karena dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM). Di sisi lain, pengolahan limbah biomassa juga dapat menjadi upaya strategis untuk melatih masyarakat menggunakan energi alternatif yang sumbernya tersedia luar biasa melimpah disekitar mereka.

Pesatnya pertumbuhan eceng gondok mengakibatkan berbagai kesulitan seperti terganggunya transportasi, penyempitan sungai, dan masalah lain karena penyebarannya yang menutupi permukaan sungai/perairan. Begitupun dengan limbah serbuk gergaji dan kulit kakaoterus menumpuk dan menjadi limbah biomassa, maka dapat dilakukan suatu pemanfaatan alternatif terhadap limbah-limbah tersebut dengan jalan pembuatan briket arang. Kandungan selulosa dan senyawa organik pada eceng gondok berpotensi memberikan nilai kalor yang cukup baik. Dengan demikian briket arang dari eceng gondok ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif, begitupun dengan limbah serbuk gergaji dan kulit kakao.<sup>3</sup>

Di daerah Barru limbah gergajidan limbah kulit kakao sangat mudah ditemukan, namun limbah gergaji tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan banyak dibakar oleh masyarakat setempat. Limbah – limbah tersebut dapat

---

<sup>2</sup>A. Rasyidi Fachri, “Mencari Suhu Optimal Proses Karbonisasi dan Pengaruh Campuran Batubara Terhadap Kualitas Briket Eceng Gondok”, h. 2d

<sup>3</sup>Arif Fajar Utama, “Pemanfaatan Limbah Furniture Eceng Gondok (*Eichornia crassipes*) di Koen Gallery Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Briket Bioarang”, *Jurnal Teknologi Kimia dan Industri*. 2, no. 2, (2013), h. 1.

dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai ekonomisnya sebagai salah satu sumber energi alternatif yaitu dengan mengolahnya menjadidi briket arang.

Di dalam Alquran terdapat ayat yang berkaitan dengan energi dan pemanfaatannya, sebagaimana Firman Allah dalam surah Yasin ayat 80.

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

Terjemahan :

*“Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, Maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu”.*<sup>4</sup>

Allah swt menerangkan bahwa tanda kekuasaanya itu terdapat pada makhluknya termasuk terdapat pada pokok-pokok hijau. Pada ayat ini disebutkan kayu yang hijau sebagai sumber energi yang bermanfaat bagi manusia baik sebagai sumber panas dan sumber cahaya.<sup>5</sup>

Seperti dalam pemanfaatan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao merupakan pokok atau kayu yang hijau yang sesungguhnya dapat mengalirkan energi atau dapat dijadikan pengganti bahan bakar seperti pembuatan briket. Api yang keluar dari tumbuh-tumbuhan di gunakan sekarang ini telah mulai di gunakan untuk menggerakkan motor, mesin-mesin di kilang-kilang industri yang besar. Ini adalah di antara tanda kekuasaan Allah menukarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang masing-masing dalam keadaan yang berbeda mempunyai kehebatan tenaga yang berbeda.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h. 714.

<sup>5</sup>M. Quraish, Shihab. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 207.

Penyebaran eceng gondok yang cepat menyebabkan perairan menjadi tempat timbunan biomassa. Hal ini menimbulkan dampak kurang baik terhadap lingkungan. Eceng gondok dapat diolah menjadi arang, jika ditambahkan bahan pengikat dan diolah lebih lanjut dapat dibuat menjadi briket. Selain dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pemanfaatan eceng gondok dalam pembuatan briket dapat juga memberi dampak positif bagi lingkungan.

Berdasarkan penelitian dengan melakukan perbandingan bahan antara serbuk gergaji dan kulit pisang dengan perbandingan (90 : 10), perbandingan tersebut menghasilkan nilai kalor dan kadar air briket terbaik yaitu berturut – turut (6955, 144 kal/gr dan 2,06).<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti memanfaatkan tanaman Eceng Gondok (*Eichornia crassipes*), limbah serbuk gergaji dan kulit kakao untuk penentuan nilai kalor melalui proses pembriketan, dengan judul penelitian “**Penentuan Nilai Kalor Briket dengan Memvariasikan Berbagai Bahan Baku**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh parameter yang digunakan terhadap kualitas briket yang dihasilkan ?
2. Berapa nilai kalor terbaik dan terendah yang didapatkan dari pencampuran variasi bahan dalam pembuatan briket ?

---

<sup>7</sup>Eko Aristyanto, Pembuatan Biobriket dari Campuran Limbah Kulit Pisang dan Serbuk Gergaji Menggunakan Perikat Tetes Tebu, *Jurnal Teknik Kimia*. 19. no. 4 (2014),h. 5-6.

### ***C. Tujuan Penelitian***

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh parameter yang digunakan terhadap kualitas briket yang dihasilkan ?
2. Untuk mengetahui nilai kalor terbaik dan terendah yang didapatkan dari pencampuran variasi bahan dalam pembuatan briket ?

### ***D. Manfaat Penelitian***

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha briket yang berkualitas,
2. Dapat memberikan informasi mengenai perbandingan beberapa jenis bahan yang akan dijadikan briket yaitu eceng gondok, kulit kakao dan serbuk gergaji,
3. Menyediakan sumber energi alternatif untuk keperluan rumah tangga
4. Dapat mengurangi pencemaran lingkungan agar tercipta lingkungan yang bersih dengan cara memanfaatkan limbah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Biomassa

Di Indonesia terdapat cukup banyak sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan, baik dengan penerapan teknologi tinggi maupun teknologi sederhana. Dengan kondisi saat ini yang tidak menguntungkan, energi alternatif yang bisa dikembangkan dan ditawarkan kepada masyarakat harus murah, mudah dibuat dan mudah dicari sumber bahannya.<sup>8</sup>

Biomassa adalah suatu limbah benda padat yang bisa dimanfaatkan lagi sebagai sumber bahan bakar. Biomassa meliputi limbah kayu, limbah pertanian, limbah perkebunan, limbah hutan, komponen organik dari industri dan rumah tangga. Energi biomassa dapat menjadi sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil (minyak bumi) karena beberapa sifatnya yang menguntungkan yaitu sumber energi ini dapat dimanfaatkan secara lestari karena sifatnya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), sumber energi ini relatif tidak mengandung unsur sulfur sehingga tidak menyebabkan polusi udara dan juga dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya hutan dan pertanian.<sup>9</sup>

Biomassa adalah keseluruhan makhluk hidup (hidup atau mati), misalnya tumbuh-tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan bahan organik (termasuk sampah organik), unsur utama dari biomassa adalah bermacam-macam zat kimia

---

<sup>8</sup>Nasirotnunisa, Analisis Nilai Kalor Bahan Bakar Biomassa yang Dapat Dimanfaatkan Menggunakan Kompor Biomassa, *Skripsi*. (2010), h. 2.

<sup>9</sup>Ibnu Teguh Husada, Arang Briket Tongkol Jagung sebagai energi alternatif, *Jurnal Teknik Kimia*. 2. No.7 (2010), h. 2.

(molekul), yang sebagian besar mengandung atom karbon (C). Bila kita membakar biomassa, karbon tersebut dilepaskan ke udara dalam bentuk karbon dioksida.<sup>10</sup>

Berbagai cara untuk mendapatkan sebuah alat yang mengumpulkan dan menyimpan energi matahari, tidak menghasilkan polusi, tidak ada biaya untuk membangun, dan dapat memperbaharui dirinya sendiri di sepanjang hidupnya. Tumbuhan mengambil bahan-bahan mentah dari tanah dan karbon dioksida dari atmosfer dan mengubahnya menjadi oksigen dan gula menggunakan energi sinar matahari untuk memberi tenaga pada proses tersebut. Daun, batang, dan akarnya menyimpan energi kimia dengan daya guna dan dapat dilepas ketika tanaman dibakar, mati dan membusuk atau ketika dimakan oleh hewan.<sup>11</sup>

### **B. Eceng Gondok**

Tumbuhan eceng gondok adalah gulma air yang berasal dari Amerika Selatan. Tumbuhan ini mempunyai daya regenerasi yang cepat karena potongan-potongan vegetatifnya yang terbawa arus air akan terus berkembang menjadi eceng gondok dewasa. Eceng gondok sangat peka terhadap keadaan yang unsur haranya di dalam air kurang mencukupi tetapi mempunyai respon terhadap konsentrasi unsur hara yang tinggi. Akar eceng gondok berupa serabut yang penuh dengan bulu akar, tudung akarnya berwarna merah. Bulu-bulu akar berfungsi sebagai pegangan atau jangkar, dan sebagian besar berguna untuk mengabsorpsi zat-zat makanan dalam. Pemanfaatan tumbuhan eceng gondok (*Eichhornia crassipes*) pada pengolahan air limbah telah banyak dilakukan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Ibnu Teguh Husada, Arang Briket Tongkol Jagung sebagai energi alternatif, h. 3.

<sup>11</sup>Ibnu Teguh Husada, Arang Briket Tongkol Jagung sebagai energi alternatif, h. 3-4.

<sup>12</sup>Nasirotnunisa, "Analisis Nilai Kalor Bahan Bakar Biomassa yang Dapat Dimanfaatkan Menggunakan Kompor Biomassa", *Skripsi*. (2010), h, 25.



**Gambar 1. Tanaman Eceng Gondok**

**Klasifikasi tanaman Eceng Gondok :**

- Kerajaan : Plantae  
Divisi : Magnoliophyta  
Kelas : Liliopsida  
Ordo : Commelinales  
Family : pontederiaceae  
Genus : *Eicchornia*  
Spesies : *E. Crassipes*

Eceng gondok mempunyai sifat-sifat yang baik antara lain dapat menyerap logam-logam berat, senyawa sulfida, selain itu mengandung protein lebih dari 11,5 % dan mengandung selulosa yang lebih besar dari non selulosanya seperti lignin, abu, lemak, dan zat-zat lain.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Nasirotnunisa, “Analisis Nilai Kalor Bahan Bakar Biomassa yang Dapat Dimanfaatkan Menggunakan Kompor Biomassa”, h, 25.

**Tabel 2.1. Kandungan Kimia Eceng Gondok Segar<sup>14</sup>**

| No | Senyawa kimia                                | Persentase (%) |
|----|--|----------------|
| 1  | Air  | 92,6           |
| 2  | Abu  | 0,44           |
| 3  | Serat Kasar                                  | 2,09           |
| 4  | Karbohidrat                                  | 0,17           |
| 5  | Lemak  | 0,35           |
| 6  | Protein                                      | 0,16           |
| 7  | Fosfor sebagai P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0,52           |
| 8  | Kalium sebagai K <sub>2</sub> O              | 0,42           |
| 9  | Klorida                                      | 0,26           |

Eceng gondok yang berada di perairan Indonesia, mempunyai bentuk dan ukuran yang beraneka ragam, mulai dari ketinggian beberapa sentimeter sampai 1,5 meter, dengan diameter mulai dari 0,9 sentimeter sampai 1,9 sentimeter. Eceng gondok dewasa, terdiri dari akar, bakal tunas, tunas atau stolon, daun, petiole, dan bunga. Daun-daun eceng gondok berwarna hijau terang berbentuk telur yang melebar atau hampir bulat dengan garis tengah sampai 15 sentimeter. Pada bagian tangkai daun terdapat masa yang menggelembung yang berisi serat seperti karet busa. Kelopak bunga berwarna ungu muda agak kebiruan. Setiap kepala putik dapat menghasilkan sekitar 500 bakal biji atau 5000 biji setiap tangkai bunga. Pertumbuhan eceng gondok yang sangat cepat (3% per hari) menimbulkan berbagai masalah, antara lain mempercepat pendangkalan sungai atau danau, menurunkan produksi

---

<sup>14</sup>A.Rasyidi Fachri, "Mencari Suhu Optimal Proses Karbonisasi dan Pengaruh Campuran Batubara Terhadap Kualitas Briket Eceng Gondok", h. 4.

ikan, mempersulit saluran irigasi, dan menyebabkan penguapan air sampai 3 sampai 7 kali lebih besar daripada penguapan air di perairan terbuka<sup>15</sup>.

Eceng gondok merupakan biota air yang banyak dijumpai di rawa-rawa. penampilannya yang unik dengan bentuk daun seperti terompet dan batang yang menggelembung menjadikan gulma ini sebagai bahan sorotan dan bahan penelitian para ahli botani. Sampai kini eceng gondok hanya dianggap sebagai tumbuhan pengganggu dan pencemar rawa sehingga setiap tahun populasinya semakin bertambah besar. Berbagai riset telah dilakukan untuk memberdayakan batang tanaman eceng gondok. Kini diketahui bahwa serat eceng gondok sangat kuat untuk bahan tambang. di masa mendatang jenis floratersebut dapat diandalkan untuk produksi superkarbon secara besar-besaran karena mudah membudidayakannya dan bebas perawatan. Selain itu, hampir di setiap daerah ditemukan rawa-rawa yang dipenuhi eceng gondok.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan tanaman eceng gondok untuk pembuatan briket dengan bervariasi suhu karbonisasi pada suhu 300°C - 400°C terjadi peningkatan nilai kalor yaitu 4800 kal/gr. sedangkan dari suhu 400°C - 600°C terjadi penurunan nilai kalor yaitu 4300 kal/gr. Hal ini disebabkan karena pada suhu 300°C arang eceng gondok belum terkarbonisasi dengan sempurna dan memiliki kadar zat terbang yang tinggi yang mempengaruhi terhadap nilai kalor. Sedangkan pada suhu 400°C - 600°C arang eceng gondok sudah terkarbonisasi dengan sempurna

---

<sup>15</sup>A.Rasyidi Fachri, "Mencari Suhu Optimal Proses Karbonisasi dan Pengaruh Campuran Batubara Terhadap Kualitas Briket Eceng Gondok", h. 1.

<sup>16</sup>Nasirotnunisa. "Analisis Nilai Kalor Bahan Bakar Biomassa yang Dapat Dimanfaatkan Menggunakan Kompor Biomassa", h, 30.

tetapi seiring dengan peningkatan suhu pada proses karbonisasi akan mengakibatkan meningkatnya kadar abu yang akan menurunkan nilai kalor.<sup>17</sup>

### **C.Serbuk Gergaji**

Serbuk gergaji adalah serbuk kayu dari jenis kayu sembarang yang diperoleh dari limbah ataupun sisa yang terbuang dari jenis kayu dan dapat diperoleh di tempat pengolahan kayu. Serbuk ini biasanya terbuang percuma ataupun dimanfaatkan dalam proses pengeringan kayu yang menggunakan metode kiln ataupun dimanfaatkan untuk bahan pembuatan obat nyamuk bakar. Maka dicari alternatif untuk membuat limbah gergaji kayu lebih bermanfaat dalam penggunaannya.<sup>18</sup>



**Gambar 2.1 Serbuk Gergaji**

---

<sup>17</sup>Arif Fajar Utama,*Pemanfaatan Limbah Furniture Eceng Gondok (Eichonia crassipes) di Koen Gallery Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Briket Bioarang* Vol. 2, No. 2, Jurusan Teknik Kimia, Universitas Diponegoro, h, 8-9.

<sup>18</sup>Diah Sundari,*Karakteristik Briket Arang dari Serbuk Gergaji dengan Penambahan Arang Cangkang Kelapa Sawit. Jurnal Teknologi Kimia.* 9. no. 7 (2009), h. 5.

Berdasarkan data nasional BPS tahun 2006, produksi serbuk gergaji kayu di Indonesia sebesar 679.247 m<sup>3</sup> dengan densitas 600 kg/m<sup>3</sup> maka didapat 407.548,2 ton . Jika dari kayu yang tersedia terdapat 40% yang menjadi limbah serbuk gergaji, maka akan didapat potensi pembuatan briket sebesar 163.319,28 ton/th. Serbuk gergaji merupakan bahan yang masih mengikat energi yang melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan briket arang. Berdasarkan hasil penelitian Atok Setiawan (1990) dalam penelitian Unjuk Ketel Horizontal Return Turbular Dengan Bahan Bakar Briket Serbuk Gergaji Kayu Jati diperoleh Nilai kalor briket serbuk gergaji 4714 – 5519 kkal/kg.<sup>19</sup>

**Tabel 1. Komposisi Unsur Kimia Dalam Kayu<sup>20</sup>**

| No | Unsur    | % Berat Kering |
|----|----------|----------------|
| 1  | Karbon   | 50             |
| 2  | Hidrogen | 6              |
| 3  | Nitrogen | 0,04-0,01      |
| 4  | Abu      | 0,26-0,50      |
| 5  | Oksigen  | 0-45           |

<sup>19</sup>Agung Setiawan, “Pengaruh Komposisi Pembuatan Biobriket dari Campuran Kulit Kacang dan Serbuk Gergaji terhadap Nilai Pembakaran”, *Jurnal Fisika*. 18. no. 2, (2012), h. 2.

<sup>20</sup>Agung Setiawan, “Pengaruh Komposisi Pembuatan Biobriket dari Campuran Kulit Kacang dan Serbuk Gergaji terhadap Nilai Pembakaran”, h. 3.

Biomassa serbuk gergaji yang digunakan pada penelitian ini merupakan limbah yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi. Allah SWT menciptakan apa yang ada di langit dan di muka bumi mempunyai manfaat tersendiri demi kelangsungan hidup manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 164.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي  
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ  
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ  
بَيْنَ السَّمَاءِ ﴿١٦٤﴾

**Terjemahnya:**

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*<sup>21</sup>

M. Quraish Shihab memaknai bahwa ayat di atas mengundang manusia berfikir dan merenungkan tentang sekian banyak hal.<sup>22</sup>

1. Berfikir dan merenungkan tentang Khalqus samawat wal ardh yaitu penciptaan yang dapat juga diartikan pengukuran yang teliti atau pengaturan.
2. Merenungkan tentang bahtera-bahtera yang berlayar di laut membawahkan apa yang berguna bagi manusia.

<sup>21</sup>Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 322.

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an: Volume 1, Surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah*, h. 350.

3. Merenungkan tentang apa yang Allah turunkan dari langit berupa air yang berfungsi untuk kesemuanya yang merupakan kebutuhan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan.

Allah SWT senantiasa memerintahkan kita untuk merenungi bahwa segala apa yang diciptakan olehnya memiliki banyak manfaat, seperti dalam penelitian ini terdapat banyak limbah biomassa seperti eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan briket sebagai bahan bakar alternatif. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya, ayat ini bermakna bahwa Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan segala jenis tumbuh-tumbuhan contohnya menumbuhkan eceng gondok, dan pohon kakao yang pemanfaatannya begitu banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Penelitian dengan melakukan variasi bahan serbuk gergaji dan kulit kacang (75 : 25) % dapat meningkatkan nilai kalor dimana nilai kalor yang didapat yaitu 6329,199 kal/gr. Semakin banyak jumlah serbuk gergaji yang dimasukkan dalam komposisi briket maka akan menyebabkan bertambahnya nilai kalor. Sebaliknya semakin banyak jumlah serbuk gergaji kayu jati yang ditambahkan ke dalam biobriket maka akan menyebabkan nilai kalor semakin menurun.<sup>23</sup>

#### **D. Kulit Kakao**

Salah satu jenis potensi biomassa yang belum tergarap adalah limbah cangkang kakao. Limbah tersebut apabila tidak dimanfaatkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat merusak ekosistem lingkungan. Di Sumatera Barat potensi cangkang kakao yang dapat dijadikan bahan bakar 30.250 ton bahan

---

<sup>23</sup>Eko Yudi Aristyanto, "Pembuatan Biobriket dari Campuran Limbah Kulit Pisang dan Serbuk Gergaji Menggunakan Perak Tetes Tebu". *Jurnal Teknik Kimia*. 12. No. 3 (2014), h, 5-6.

kering per tahun (Statistik Dinas Perkebunan SUMBAR, 2009). Bahan bakar dari cangkang kakao ini cukup fleksibel untuk dapat dicetak dalam berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Nilai kalor yang terkandung dalam cangkang kakao telah memenuhi spesifikasi bahan bakar yaitu 4060 kal/gram (Statistik Energi Indonesia, 2004), dengan demikian cangkang kakao dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan biobriket. Keunggulan biobriket dibandingkan arang biasa diantaranya menghasilkan panas pembakaran yang cukup tinggi, memiliki masa bakar yang jauh lebih lama, porositas dapat diatur untuk memudahkan pembakaran.<sup>24</sup>



**Gambar 2.3. Cangkang Kakao**

---

<sup>24</sup>Munas Martinis, “Pembuatan Biobriket dari Limbah Cangkang Kakao”, Jurnal Teknik Kimia. 20. no. 3, (2012), h. 2.

### **Klasifikasi dari kulit kakao :**

|              |   |
|--------------|---|
| Kingdom      | : Plantae (Tumbuhan)                      |
| Subkingdom   | : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)    |
| Super Divisi | : Spermatophyta (Menghasilkan biji)       |
| Divisi       | : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)       |
| Kelas        | : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) |
| Sub Kelas    | : Dilleniidae                             |
| Ordo         | : Malvales                                |
| Famili       | : Sterculiaceae                           |
| Genus        | : Theobroma                               |
| Spesies      | : <i>Theobroma cacao</i> L.               |

Salah satu jenis potensi biomassa yang belum tergarap adalah limbah cangkang kakao, cangkang kakao sangat mudah didapat dan tersebar dimana-mana, dari penelitian yang dilakukan cangkang kakao sangat baik untuk dijadikan bahan bakar alternatif yaitu pembuatan briket dimana nilai kalor yang dihasilkan memenuhi standar SNI yaitu > 5000 kal/gr.<sup>25</sup>

Bahan bakar dari cangkang kakao ini cukup fleksibel untuk dapat dicetak dalam berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Nilai kalor yang terkandung dalam cangkang kakao telah memenuhi spesifikasi bahan bakar yaitu 4060 kal/gram, dengan demikian cangkang kakao dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan biobriket. Keunggulan biobriket dibandingkan arang biasa diantaranya menghasilkan panas pembakaran yang cukup tinggi, memiliki masa bakar yang jauh lebih lama, porositas dapat diatur untuk memudahkan pembakaran.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Munas Martinis, "Pembuatan Biobriket dari Limbah Cangkang Kakao", h. 3.

<sup>26</sup>Munas Martinis, "Pembuatan Biobriket dari Limbah Cangkang Kakao", h. 37-38.

Produksi kakao telah meningkat dari 1,5 juta ton pada tahun 1983-1984 menjadi 3,5 juta ton pada tahun 2003-2004, hampir seluruhnya karena perluasan area produksi daripada menghasilkan meningkat. Kakao ditanam baik oleh perkebunan besar dan agroindustri produsen kecil, sebagian besar produksi berasal dari jutaan petani yang memiliki beberapa pohon masing-masing. Dimana produksi ini menghasilkan limbah biomassa yang sangat banyak dan dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar seperti briket.<sup>27</sup>

Penelitian pembuatan briket menggunakan cangkang kakao dengan bervariasi ukuran mesh dari penghalusan arang menghasilkan nilai kalor yang tinggi yaitu 4822,211 kal/gr, nilai kadar air yaitu 5,63 %, nilai kadar abu yaitu 1,61 %, kuat tekan yaitu 5,6 kg/cm<sup>3</sup>. Dari nilai-nilai diatas sudah memenuhi standar pembriketan yang baik dan sesuai dengan standar SNI.<sup>28</sup>

### **E. Bahan Perekat**

Penambahan konsentrasi perekat memperkuat ikatan antara molekul penyusun briket, sehingga mengurangi porositas briket. Sedangkan untuk mempertahankan nyala api saat pembakaran dibutuhkan oksigen yang cukup. Semakin banyak pori-pori pada briket memberi ruang lebih untuk jalan masuknya oksigen, sehingga pembakaran yang terjadi semakin baik dan memberikan laju pembakaran yang besar. Sebaliknya, ikatan antar molekul yang semakin kuat dengan bertambahnya

---

<sup>27</sup>Wiwid Sugiarti, "Pemanfaatan Kulit kakao, Sekam Padi dan Jerami Menjadi Bahan Bakar Briket yang Ramah Lingkungan dan Dapat Diperbarui", *Jurnal Teknik Mesin*. 2. no. 3, (2009), h. 4.

<sup>28</sup>Munas Martinis, "Pemanfaatan Kulit kakao, Sekam Padi dan Jerami Menjadi Bahan Bakar Briket yang Ramah Lingkungan dan Dapat Diperbarui", h. 40.

konsentrasi perekat mengurangi porositas briket dan menurunkan laju pembakarannya.<sup>29</sup>

Ada beberapa karakteristik bahan baku perekatan untuk pembuatan briketyaitu memiliki gaya kohesi yang baik bila dicampur dengan semikokas atau batu bara, mudah terbakar dan tidak berasap, mudah didapat dalam jumlah banyak dan murah harganya dan tidak mengeluarkan bau, tidak beracun dan tidak berbahaya.<sup>30</sup>

Bahan perekat dari tumbuh-tumbuhan seperti pati memiliki keuntungan dimana jumlah perekat yang dibutuhkan untuk jenis ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan bahan perekat hidrokarbon. Kelemahannya adalah briket yang dihasilkan kurang tahan terhadap kelembaban. Hal ini disebabkan tapioka memiliki sifat dapat menyerap air dari udara. Baik gaplek maupun tapioka mempunyai sifat higroskopis, karena adanya gugus yang hidrofil pada susunan molekulnya, sehingga kemampuan untuk menyerap air dari sekelilingnya relatif besar. Kadar air briket bungkil biji jarak masih dibawah kadar air briket arang komersial Indonesia.<sup>31</sup>

Keunggulan perekat getah pinus terletak pada daya benturannya yang kuat,meskipun dijatuhkan dari tempat yang tinggi briket akan tetap utuh serta mudahmenyala jika dibakar. Namun asap yang keluar cukup banyak dan menyebabkanbau yang agak menusuk hidung. Sebelum digunakan getah pinus dipanaskansampai mencair dan kelihatan bening. Selanjutnya bubuk arang kering dicelupkanke dalam cairan lem, lalu diaduk rata, adonan yang telah rata kemudian

---

<sup>29</sup>Djajeng Sumangat,“Kajian Teknis dan Ekonomis Pengolahan Briket Bungkil Biji Jarak Pagar Sebagai Bahan Bakar Tungku”,*Jurnal Teknik*. 5, no. 7, (2009), h. 2.

<sup>30</sup>Retta Ria Purnama. “Pemanfaatan Limbah Cair CPO Sebagai Perekat pada Pembuatan Briket dari Arang Tandan Kosong Kelapa Sawit”, *Jurnal Kimia*. 18, no. 3, (2012), h. 18.

<sup>31</sup>Djajeng Sumangat, “Kajian Teknis dan Ekonomis Pengolahan Briket Bungkil Biji Jarak Pagar Sebagai Bahan Bakar Tungku”, h. 7.

dituangkanke dalam cetakan. Beberapa menit kemudian adonan akan mengeras seperti batadan mengkilap serta mudah menyala bila dibakar.<sup>32</sup>

Untuk mendapatkankarbon yang memiliki sifat yang unggul dari segimutu dan lebih ekonomis dari segi biaya produksinya, tidak jarang produsen briket arang mengkombinasikan 2 jenis bahan perekat sekaligus. Disisi lain,penggabungan macam-macam perekat ini bertujuan meningkatkan ketahananbriket dari faktor-faktor yang kurang menguntungkan, seperti temperatur ekstrim,kelembaban tinggi, dan kerusakan selama pengangkutan.<sup>33</sup>

#### **F. Briket**

Briket adalah bahan bakar padat yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang mempunyai bentuk tertentu. Beberapa tipe / bentuk briket yang umum dikenal, antara lain : bantal (*oval*), sarang tawon (*honey comb*), silinder (*cylinder*), telur (*egg*), dan lain-lain. Briket dapat dibuat dari bermacam-macam bahan baku, seperti ampas tebu, sekam padi, serbuk gergaji, dll. Bahan utama yang harus terdapat didalam bahan baku adalah selulosa.Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat briket arang adalah berat jenis bahan bakar atau berat jenis serbuk arang, kehalusan serbuk, suhu karbonisasi, dan tekanan pengempaan. Selain itu, pencampuran formula dengan briket juga mempengaruhi sifat briket.<sup>34</sup>

Briket arang merupakan arang (salah satu jenis bahan bakar) yang dibuat dari aneka macam bahan hayati atau biomassa misalnya kayu, ranting, daun-daunan, rumput, jerami. ataupun limbah pertanian lainnya. Bioarang ini dapat

---

<sup>32</sup>Dedet Hermawan,“Peningkatan Mutu Briket Batu Bara Melalui Pemilihan Jenis Binder yang Tepat”, *Jurnal Teknologi*. 2, no. 1, (2010), h. 8.

<sup>33</sup>Sriharti, “Pengaruh Komposisi Bahan Terhadap Karakterisasi Briket Limbah BijiJarak Pagar (*Jatropha Curcas Linn*)”, *Jurnal Teknologi*.34. no. 6, (2011), h. 6.

<sup>34</sup>A.Rasyidi Fachri,“Mencari Suhu Optimal Proses Karbonisasi dan Pengaruh Campuran Batubara Terhadap Kualitas Briket Eceng Gondok”, h, 4.

digunakan dengan melalui proses pengolahan, salah satunya adalah menjadi briket bioarang. Briket arang sebenarnya termasuk bahan lunak yang dengan proses tertentu diolah menjadi bahan arang keras dengan bentuk tertentu.<sup>35</sup>

Proses pembriketan adalah proses pengolahan yang mengalami perlakuan penggerusan, pencampuran bahan baku, pencetakan dan pengeringan pada kondisi tertentu, sehingga diperoleh briket yang mempunyai bentuk, ukuran fisik, dan sifat kimia tertentu. Tujuan dari pembriketan adalah untuk meningkatkan kualitas bahan sebagai bakar, mempermudah penanganan dan transportasi serta mengurangi kehilangan bahan dalam bentuk debu pada proses pengangkutan.<sup>36</sup>

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan didalam pembuatan briket<sup>37</sup> antara lain :

(a) Bahan baku

Briket dapat dibuat dari bermacam-macam bahan baku, seperti ampas tebu, sekam padi, serbuk gergaji, dll. Bahan utama yang harus terdapat didalam bahan baku adalah selulosa. Semakin tinggi kandungan selulosa semakin baik kualitas briket, briket yang mengandung zat terbang yang terlalu tinggi cenderung mengeluarkan asap dan bau tidak sedap.

(b) Bahan pengikat

Beberapa parameter kualitas briket yang akan mempengaruhi pemanfaatannya antara lain :

---

<sup>35</sup>Dwi Aries Himawanto, "Penentuan Energi Aktivasi Pembakaran Briket Char Sampah Kota Dengan Menggunakan Metoda Termogravimetry dan Isotermal Furnace", *Jurnal Sains*. 15, no. 3, (2013), h. 3.

<sup>36</sup>A.Rasyidi Fachri. "Mencari Suhu Optimal Proses Karbonisasi dan Pengaruh Campuran Batubara Terhadap Kualitas Briket Eceng Gondok", h. 5.

<sup>37</sup>A.Rasyidi Fachri. "Mencari Suhu Optimal Proses Karbonisasi dan Pengaruh Campuran Batubara Terhadap Kualitas Briket Eceng Gondok", h. 5-6.

## 1) Kandungan Air

Moisture yang dikandung dalam briket dapat dinyatakan dalam dua macam, yaitu :

### (a) *Free moisture* (uap air bebas)

*Free moisture* dapat hilang dengan penguapan, misalnya dengan air-drying. Kandungan *free moisture* sangat penting dalam perencanaan coal handling dan preparation equipment.

### (b) *Inherent moisture* (uap air terikat)

Kandungan *inherent moisture* dapat ditentukan dengan memanaskan briket antara temperatur  $104 - 110^{\circ}\text{C}$  selama satu jam.

## 2) Kandungan Abu

Semua briket mempunyai kandungan zat anorganik yang dapat ditentukan jumlahnya sebagai berat yang tinggal apabila briket dibakar secara sempurna. Zat yang tinggal ini disebut abu. Abu briket berasal dari clay, pasir dan bermacam-macam zat mineral lainnya. Briket dengan kandungan abu yang tinggi sangat tidak menguntungkan karena akan membentuk kerak.

## 3) Kandungan Zat Terbang (*Volatile matter*)

Zat terbang terdiri dari gas-gas yang mudah terbakar seperti hidrogen, karbon monoksida (CO), dan metana (CH<sub>4</sub>), tetapi kadang-kadang terdapat juga gas-gas yang tidak terbakar seperti CO<sub>2</sub> dan H<sub>2</sub>O. *Volatile matter* adalah bagian dari briket dimana akan berubah menjadi *volatile matter* (produk) bila briket tersebut dipanaskan tanpa udara pada suhu lebih kurang  $950^{\circ}\text{C}$ .

#### 4) Nilai Kalor

Nilai kalor dinyatakan sebagai *heating value* yang diperoleh dengan membakar suatu sampel briket didalam bomb calorimeter dengan mengembalikan sistem ke ambient temperatur. *Net calorific value* biasanya antara 93-97 % dari *gross value* dan tergantung dari kandungan *inherent moisture* serta kandungan hidrogen dalam briket.

Bahan perekat dari tumbuh-tumbuhan seperti pati memiliki keuntungan dimana jumlah perekat yang dibutuhkan untuk jenis ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan bahan perekat hidrokarbon. Kelemahannya adalah briket yang dihasilkan kurang tahan terhadap kelembaban. Hal ini disebabkan tapioka memiliki sifat dapat menyerap air dari udara. Baik gaplek maupun tapioka mempunyai sifat higroskopis, karena adanya gugus yang hidrofil pada susunan molekulnya, sehingga kemampuan untuk menyerap air dari sekelilingnya relatif besar. Kadar air briket bungkil biji jarak masih dibawah kadar air briket arang komersial Indonesia.<sup>38</sup>

#### **G. Bom Kalorimeter**

Bom Kalorimeter merupakan kalorimeter yang khusus digunakan untuk menentukan kalor dari reaksi-reaksi pembakaran. Kalorimeter ini terdiri dari sebuah bom (tempat berlangsungnya reaksi pembakaran, terbuat dari bahan *stainlesssteel* dan diisi dengan gas oksigen pada tekanan tinggi) dan sejumlah air yang dibatasi dengan wadah yang kedap panas. Reaksi pembakaran yang terjadi di dalam bom, akan menghasilkan kalor dan diserap oleh air dan bom. Oleh karena tidak ada kalor yang terbang ke lingkungan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Djajeng Sumangat, "Kajian Teknis dan Ekonomis Pengolahan Briket Bungkil Biji Jarak Pagar Sebagai Bahan Bakar Tungku", (2009), h. 2.

<sup>39</sup>Mirawati, "Pengaruh Perekat Getah Pimus Terhadap Peningkatan Nilai Kalor dari Tempurung Kelapa dan Sekam Padi", *Jurnal Kimia*. 18. no. 5, (2012), h. 21.

Nilai kalor diukur dengan bomb kalorimeter. Sebelum dipakai bomb dikalibrasi (standarisasi) dengan asam benzoat. Kalorimeter ini membakar bahan bakar secara adiabatik dengan isolator sempurna. Kenaikan temperatur ini untuk menghitung kalor yang dihasilkan.<sup>40</sup>

Prinsip perhitungan nilai kalor dalam kalorimeter adalah proses adiabatik seperti didalam termos air, dimana panas tidak terserap atau dipengaruhi oleh kondisinya, P dan T tetap, didalam bom kalorimeter tempat terjadinya proses pembakaran. Didalam kalorimeter terjadi perubahan suhu dimana air dingin akan menjadi hangat karena terjadi proses pembakaran dari bom kalorimeter hingga terjadi asas black didalam kalorimeter.<sup>41</sup>

Prinsip kerja dari bom kalorimeter adalah mengalirkan arus listrik pada kumparan kawat penghantar yang dimasukkan ke dalam air suling. Pada waktu bergerak dalam kawat penghantar (akibat perbedaan potensial) pembawa muatan bertumbukan dengan atom logam dan kehilangan energi. Akibatnya pembawa muatan bertumbukan dengan kecepatan konstan yang sebanding dengan kuat medan listriknya. Tumbukan oleh pembawa muatan akan menyebabkan logam yang dialiri arus listrik memperoleh energi yaitu energi kalor/panas.<sup>42</sup>

Diketahui bahwa semakin besar nilai tegangan listrik dan arus listrik pada suatu bahan maka panas listrik yang dimiliki oleh bahan itu semakin kecil. Kita dapat melihat seolah pengukuran dengan menggunakan arus kecil menghasilkan nilai yang kecil. Hal ini merupakan suatu anggapan yang salah karena dalam pengukuran

---

<sup>40</sup>Resha Widya Putra, "Peningkatan Nilai Kalor Biobriket Campuran Kulit Mete dan Duminani Sekam Padi Dengan Metode Pirolisa" *Jurnal Teknik Mesin*. 19. no. 8, (2012), h. 20.

<sup>41</sup>Aquino Gandhi. "Pengaruh Variasi Jumlah Campuran Perekat Terhadap Karakteristik Briket Arang Tongkol Jagung". *Jurnal Teknik Kimia*. 8. no.1, (2010), h. 10.

<sup>42</sup>Bernadheta Gisca, "Pengaruh Sifat Penyalaan Terhadap Briket Tempurung Kelapa", 2, no. 4, (2013), h. 10.

pertama perubahan suhu yang digunakan sangatlah kecil berbeda dengan data yang menggunakan arus besar. Tapi jika perubahan suhu itu sama besarnya maka yang berarus kecil yang mempunyai panas listrik yang besar.<sup>43</sup>

#### **H. Nilai Kalor**

Panas merupakan salah satu bentuk energi dan perubahan bentuk akibat panas akan sama dengan yang diakibatkan oleh kerja. Sebagaimana tarikan gravitasi, potensial listrik, panas juga mengalir dari temperatur yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, kecuali jika kerja dilakukan terhadap sistem. Tanda yang digunakan di sini yaitu  $Q$  (panas) adalah positif jika panas diabsorpsi oleh sistem dari sekelilingnya dan negatif jika panas dilepaskan dari sistem ke sekelilingnya. Kesamaan lainnya dengan kerja panas yang diserap atau dilepaskan juga tergantung pada jalannya sistem.<sup>44</sup>

Panas atau kalor merupakan salah satu bentuk energi. Suatu benda dapat melepas kalor pada benda-benda lain dan kalor yang diterima benda lain akan sama dengan kalor yang dilepas benda tersebut. Dalam hal ini berlaku Asas Black yaitu kalor yang dilepas = kalor yang diterima. Kalor juga didefinisikan sebagai energi yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain akibat adanya perbedaan suhu. Kalor secara alamiah akan mengalir dari benda yang suhunya lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan SI, kalor mempunyai satuan Joule. Joule adalah orang yang memperlihatkan dengan eksperimen bahwa bila suatu kualitas tenaga mekanis yang diubah menjadi kalor, maka kuantitas kalor yang sama

---

<sup>43</sup>Noor Mirad Sari, "Analisis Biaya dan Waktu Pembuatan Briket Arang Berdasarkan Bentuk Dari Kayu Bakau (*Rhizophora mucronata* Lamck) dan Rambai (*Sonneratia acidalin*)", *Jurnal Teknik Kimia*. 20.no. 26, (2009), h. 3.

<sup>44</sup>Dogra, SK, *Kimia Fisik dan Soal-soal* (Jakarta : UI-Press. 2009), h, 296.

selalu dikembangkan (dihasilkan). Jadi kesetaraan kalor dan kerja mekanis sebagai dua bentuk tenaga telah diperlihatkan secara pasti.<sup>45</sup>

Kalor merupakan energi yang ditransfer dari satu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Dengan diketahuinya nilai kalor yang dibutuhkan maka dapat ditentukan pula besarnya kadar kalor yang ada pada masing-masing bahan biomassa. Satuan kalor yang paling bagus dipakai disebut kalori dan didefinisikan sebagai sejumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1° C. Untuk mengukur jumlah kalor yang dipindahkan antara suatu sistem dengan sejumlah air, kita hanya memerlukan dua pengukuran, yaitu: massa air dan perubahan temperatur.<sup>46</sup>

Nilai kalori merupakan suatu angka yg menyatakan jumlah panas atau kalori yg dihasilkan dari proses pembakaran sejumlah tertentu bahan bakar dengan udara. Nilai bakar adalah panas yang dihasilkan oleh pembakaran sempurna kilogram atau satu satuan berat bahan bakar padat atau cair atau satu meter kubik atau satu satuan volume bahan bakar gas, pada keadaan standar. Nilai bakar atas atau “gross heating value” atau “higher heating value” (HHV) adalah panas yang dihasilkan oleh pembakaran sempurna satu satuan berat bahan bakar padat atau cair, atau satu satuan volume bahan bakar gas, pada tekanan tetap, suhu 25 °C, apabila semua air yang mula-mula berwujud cair setelah pembakaran mengembun menjadi cair kembali.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>P.W Atkins, *Kimia Fisika* ( Jakarta : Erlangga, 1990), h. 42.

<sup>46</sup>Nasirotnunisa. “Analisis Nilai Kalor Bahan Bakar Biomassa yang Dapat Dimanfaatkan Menggunakan Kompor Biomassa”, h. 35.

<sup>47</sup>Andrianto, Arif. “Pengukuran Kalori pada Campuran Tepung Sagu dengan Tepung Tapioka dengan Menggunakan Bom Kalorimeter Makanan”. *Jurnal Teknik Kimia*. 3. no. 2, (2009), h. 9-10.

Prinsip perhitungan nilai kalor dalam kalorimeter adalah proses adiabatik seperti didalam termos air, dimana panas tidak terserap atau dipengaruhi oleh kondisi luar, P dan T tetap, didalam bomkalorimetertertempat terjadinya proses pembakaran. Didalam kalorimeter terjadi perubahan suhu dimana air dingin akan menjadi hangat karena terjadi proses pembakaran dari bom kalorimeter hingga terjadi asas Black didalam kalorimeter.<sup>48</sup>

Jika suatu benda terdapat gradien suhu (temperatur gradient), maka akan terjadi perpindahan energi dari bagian bersuhu tinggi ke bagian bersuhu rendah. Energi berpindah secara konduksi. Jika sistem berada pada keadaan tunak (steady state), yaitu jika suhu tidak berubah menurut waktu maka masalahnya sederhana saja. Tetapi jika suhu zat padat itu berubah menurut waktu atau jika ada sumber kalor (*heat source*) atau sumur kalor (*heat sink*) dalam zat padat itu, maka situasinya akan menjadi rumit.<sup>49</sup>

Seperti halnya dengan kerja, kalor terkait dengan proses yang dijalani suatu sistem. Dalam sistem tertutup, terdapat tiga kemungkinan proses, yaitu proses yang berlangsung pada volume tetap (isokhor), pada suhu tetap (isobar), sedangkan bila sistem tersekat hanya ada satu kemungkinan, yaitu dengan  $dq = 0$  (adiabat). Jika sistem mengembang secara isoterm kalor adalah energi yang diserap untuk mengganti energi sistem yang digunakan saat melakukan kerja serta untuk memperbesar energi dalam, agar suhu sistem dapat terjaga pada harga tetap. Besar kalor tepat sama dengan besar kerja sistem, yaitu hanya mengganti energi yang diambil dari energi dalam untuk melakukan kerja, karena energi dalam untuk melakukan kerja, energi

---

<sup>48</sup>Rahayu, Susanto, *Termodinamika* (Bandung : ITB, 2006), h. 55.

<sup>49</sup>J.P. Holman, *Kalor Perpindahan* (Jakarta : Erlangga, 1995), h. 55.

dalam hanya merupakan fungsi suhu dan tidak bergantung pada volum. Tidak ada energi yang mengendap dalam sistem, selama suhu sistem berharga tetap.<sup>50</sup>

Nilai kalor menjadi parameter mutu paling penting bagi briket sebagai bahan bakar karena menentukan kualitas briket. Semakin tinggi nilai kalor bahan bakar briket, semakin baik pula kualitasnya. Briket bungkil biji jarak dengan perekat tapioka menghasilkan nilai kalor antara 3849-4538 kal/g, sedangkan briket dengan perekat gaplek menghasilkan nilai kalor 3821-4658 kal/g. Jika dibandingkan dengan briket arang komersial (6819 kal/g) maka nilai ini jauh lebih rendah. Namun hampir sama jika dibandingkan dengan briket kayu dan briket daun kayu putih. Hal ini disebabkan kadar karbon terikat pada briket arang jauh lebih besar dan kadar zat menguapnya jauh lebih kecil, sehingga nilai kalor yang dihasilkan briket arang pun jauh lebih tinggi.<sup>51</sup>

Nilai kalor merupakan suatu sifat bahan bakar yang menyatakan kandungan energi pada bahan bakar tersebut. Berdasarkan data dan perhitungan diatas diperoleh nilai kalor yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing bahan bakar biomassa. Dengan pengukuran perubahan suhu (T) dimana T1 merupakan Tawal yakni suhu air pada keadaan normal (sebelum dipanaskan) sedangkan T2 merupakan perubahan suhu yang diukur pada saat air dipanaskan dimana pengukuran dilakukan pada selang waktu 60 detik (1 menit).<sup>52</sup>

Perpindahan kalor dapat dipandang sebagai perpindahan energi dari suatu daerah ke daerah lainnya, akibat perbedaan temperatur antara daerah tersebut. Kalor

---

<sup>50</sup>Susanto Imam Rahayu, *Termodinamika* (Bandung : ITB, 2006), h. 23.

<sup>51</sup>Berkah Fajar, "Pengukuran Viskositas dan Nilai Kalor Biodiesel Minyak Bawang Dengan Variasi Temperatur dan Kadar Minyak Bawang". *Jurnal Teknik Mesin*. 9. no. 3, (2007), h. 9.

<sup>52</sup>Nasirotnunisa, "Analisis Nilai Kalor Bahan Bakar Biomassa yang Dapat Dimanfaatkan Menggunakan Kompor Biomassa", h. 6.

akan selalu mengalir dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur rendah. Aliran kalor ini akan terus terjadi selama masih terdapat perbedaan temperatur antara dua daerah tersebut. Peristiwa ini akan berhenti bila telah tercapai keseimbangan termal.<sup>53</sup>

Penelitian yang bervariasi jumlah perekat dan ukuran mesh pada pembuatan biobriket limbah kulit pisang uli menghasilkan variasi perekat terbaik pada konsentrasi 2,5 %. Semakin sedikit perekat yang ditambahkan maka akan menurunkan nilai kalor dan variasi ukuran partikel mesh terbaik terdapat pada ukuran partikel arang 50 mesh yang menghasilkan nilai kalor 5202,49 Kal/gr, semakin kecil ukuran partikel mesh semakin meningkatkan nilai kalor.<sup>54</sup>

Komposisi dan jenis bahan perekat sangat berpengaruh terhadap karakteristik yang terdapat dalam suatu briket yang meliputi kadar air, nilai kalor, lama penyalaan, opasitas gas buang dan kadar abu. Semakin rendah kadar air dan kadar abu dari suatu briket, maka semakin tinggi nilai kalor yang dihasilkan, pada perlakuan komposisi arang sekam padi dan arang kayu (50 : 50) % memiliki nilai kalor tinggi yaitu 4526,097 kal/gr serta memiliki kadar air dan kadar abu rendah. Semakin besar nilai kalor briket, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkan satu liter air.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Nasirotnunisa, "Analisis Nilai Kalor Bahan Bakar Biomassa yang Dapat Dimanfaatkan Menggunakan Kompor Biomassa", h. 30.

<sup>54</sup>Eka Irfanti, "Karakterisasi Briket Bioarang Limbah Kulit Pisang Uli (Musa Paradisiaca) dengan Perekat Tepung Tapioka". *Jurnal Teknik Kimia*. 14. no. 2, (2013), h. 7.

<sup>55</sup>Jalal Soelaiman Rosyidi, "Perbandingan Karakteristik antara Briket – Briket Berbahan Dasar Sekam Padi sebagai Energi Terbarukan", *Jurnal Fisika Fisika*, 15. no. 4, (2013), h. 12.

**Tabel 2.1 Nilai Standar Mutu Briket Batu Bara<sup>56</sup>**

| Sifat-sifat                      | Standar Mutu Batu Bara |           |            |             |           |         |
|----------------------------------|------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|---------|
|                                  | Komersial              | Impor     | Jepang     | Inggris     | USA       | SNI     |
| Kadar Air (%)                    | 7 - 8                  | 6 - 8     | 6 - 8      | 3 - 4       | 6         | 8       |
| Kadar Abu (%)                    | 5,26                   | 5 - 6     | 5 - 7      | 8 -10       | 16        | 8-10    |
| Kerapatan (g/cm <sup>3</sup> )   | 0,4                    | 0,53      | 1,0 - 1,20 | 0,46 - 0,84 | 1,0 - 1,2 | 0,5-0,6 |
| Kuat Tekan (Kg/cm <sup>2</sup> ) | 50                     | 46        | 60         | 12,7        | 62        | 50      |
| Nilai Kalor (kal/g)              | 6000                   | 4700-5000 | 5000-6000  | 5870        | 4000-6500 | 5600    |

<sup>56</sup>Esmar Budi. "Pemanfaatan Briket Arang Tempurung Kelapa Sebagai Bahan Bakar Pengganti", *Jurnal Fisika*. 12. no. 2, (2011), h. 5.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Waktu dan Tempat Penelitian***

Waktu dan Tempat penelitian yaitu Mei – November di Laboratorium Kimia Fisika UIN Alauddin Makassar.

#### ***B. Alat dan Bahan***

##### **1. Alat**

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat-alat gelas, tabung pembakar, timbangan, alat pengopres, tanur, oven dan timbangan.

##### **2. Bahan**

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eceng gondok, kulit kakao, serbuk gergaji, getah pinus, aquadest (H<sub>2</sub>O) dan aluminium foil.

#### ***C. Prosedur Penelitian***

##### **1. Pembuatan briket eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao**

###### **a. Proses karbonisasi eceng gondok**

Melakukan pengambilan tumbuhan eceng gondok di bawah jembatan Hertasing, kemudian Eceng gondok dikeringkan dibawah sinar matahari sampai kelihatan kering. Menyiapkan alat dan bahan, eceng gondok dimasukkan ke dalam tabung pembakaran kemudian tabung ditutup dan dikunci lalu menyiapkan kayu kering dan diletakkan dibawah tabung pembakaran kemudian membakarnya sambil memutar-mutar tabung pembakaran agar arang yang dihasilkan merata. Menunggu sekitar 20 menit sampai semua bahan baku menjadi arang, selanjutnya arang dikeluarkan dan

dipisahkan dengan yang menjadi abu dan arang yang telah dingin kemudian di giling hingga halus dan siap dicetak menjadi briket.

**b. Proses karbonisasi serbuk gergaji**

Melakukan pengambilan serbuk gergaji di daerah Barru. Serbuk gergaji dikeringkan dibawah sinar matahari sampai kelihatan kering. Menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya serbuk gergaji dimasukkan ke dalam tabung pembakaran kemudian tabung ditutup dan dikunci lalu menyiapkan kayu kering dan diletakkan dibawah tabung pembakaran kemudian membakarnya sambil memutar-mutar tabung pembakaran agar arang yang dihasilkan merata. Menunggu sekitar 20 menit sampai semua bahan baku menjadi arang. Arang dikeluarkan dan dipisahkan dengan yang menjadi abu. Kemudian arang yang telah dingin kemudian di giling hingga halus dan siap dicetak menjadi briket

**c. Proses karbonisasi Kulit Kakao**

Melakukan pengambilan Kulit kakao di daerah Barru. Kulit kakao dikeringkan dibawah sinar matahari sampai kelihatan kering. Menyiapkan alat dan bahan, Kemudian kulit coklat dimasukkan ke dalam tabung pembakaran kemudian tabung ditutup dan dikunci lalu menyiapkan kayu kering dan diletakkan dibawah tabung pembakaran kemudian membakarnya sambil memutar-mutar tabung pembakaran agar arang yang dihasilkan merata. Menunggu sekitar 20 menit sampai semua bahan baku menjadi arang. Arang dikeluarkan dan dipisahkan dengan yang menjadi abu. Arang yang telah dingin kemudian di giling hingga halus dan siap dicetak menjadi briket

## 2. Proses Pembuatan briket

Arang serbuk gergaji, kulit kakao dan arang eceng gondok yang telah disaring kemudian dibuat briket pada beberapa komposisi bahan baku setelah terlebih dahulu dicampur dengan perekat getah pinus sebanyak 60 % dari berat bahan baku persatuan briket. Pembuatan briket ini dibedakan menjadi 9 kombinasi bahan baku yaitu perbandingan serbuk gergaji : eceng gondok, serbuk gergaji : kulit kakao dan kulit kakao : eceng gondok dengan masing – masing perbandingan (90 : 10, 75 : 25 dan 50 : 50). Masing-masing komposisi bahan baku yang telah dibuat selanjutnya dimasukkan ke dalam alat cetak kemudian ditekan. Kemudian mengeluarkan hasil cetakan briket. Menyimpan briket yang sudah jadi pada tempatnya. Kemudian melakukan proses pengeringan sekitar 1 – 2 hari dibawah sinar matahari.

### 1. Uji Kimia

#### a. Kadar air (moisture)

Prosedur pengukuran kadar air (moisture) yaitu cawan porselin yang telah bersih diovenkan pada suhu 105 °C selama 1 jam. Mendinginkan dalam eksikator selama ½ jam kemudian di timbang (A gram). Kedalam cawan porselin ditimbang lebih kurang 1 gram contoh (cawan porselin + contoh = B gram). Memasukkan kedalam oven pada suhu 105 °C minimal selama 2 jam, mendinginkan kedalam eksikator selama 1 jam. Selanjutnya ditimbang dan memanaskan kedalam oven dengan suhu yang sama dan ditimbang kembali hingga menghasilkan selisih massa dibawa 0,0005 gram (C)

$$\text{Kadar air (\%)} = \frac{B-C}{B-A} \times 100 \%$$

Keterangan :

A = Bobot sampel (gr)

B = Bobot cawan kosong + sampel (gr)

C = Bobot cawan Konstan (gr)

#### b. Kadar Abu (*Ash*)

Prosedur pengukuran kadar Abu (*Ash*) adalah sebagai berikut yaitu Cawan porselin yang telah bersih diovenkan pada suhu 105 °C selama 1 jam. Mendinginkan dalam eksikator selama ½ jam kemudian di timbang (A gram). Kedalam cawan porselin ditimbang lebih kurang 1 gram contoh (B gram). Mentanurkan pada suhu 650 °C selama 2 jam, dinginkan dalam desikator selama 1 jam kemudian ditimbang dan panaskan kembali lalu menimbang hingga selisih massa 0,0005 gram (C).

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{C-A}{R} \times 100 \%$$

Keterangan :

A = Bobot sampel (gr)

B = Bobot cawan kosong + sampel (gr)

C = Bobot cawan Konstan (gr)

#### c. Volatile Matter (VM)

Prosedur pengukuran volatile matter (VM) yaitu sebagai cawan porselin yang telah bersih diovenkan pada suhu 105 °C selama 1 jam. Mendinginkan dalam eksikator selama ½ jam kemudian ditimbang (A gram). Kedalam cawan porselin ditimbang lebih kurang 1 gram contoh (B gram). Mentanurkan pada suhu 900 °C selama 7 menit, mendinginkan dalam desikator selama 45 jam kemudian ditimbang hingga selisih massa dibawa 0,0005 gram (C gram).

$$\% \text{ VM} = \frac{B-C}{R-A} \times 100 \% - \text{kadar}$$

Keterangan :

A = Bobot sampel (gr)

B = Bobot cawan kosong + sampel (gr)

C = Bobot cawan Konstan (gr)

#### d. Fixed Carbon (FC)

*Fixed Carbon* dihitung dari 100 % dikurangi dengan kadar air lembab (moisture) dikurangi kadar abu, dikurangi kadar zat terbang (*volatile matters*).

$$\text{FC (\%)} = 100 \% - (\text{moisture} + \text{kadar abu} + \text{volatile matters}) \%$$

#### e. Nilai Kalor

Dilakukan pengujian di Laboratorium Kimia Fisika Jurusan Kimia UIN Alauddin Makassar. Prosedur pengukuran nilai kalor (HHV) yaitu Menimbang kurang lebih 1 gram sampel yang sudah dipisahkan kedalam cawan besi. Menyiapkan rangkaian bom kalorimeter, memasang cawan ke rangkaian bom kalorimeter. Menghubungkan dengan kawat platina dan menyentuh dengan sampel. Memasukkan air sebanyak 1 ml ke dalam bejana bom kalorimeter, lalu memasukkan rangkaian bom kalorimeter kedalam bejana. Menutup rapat lalu isi dengan gas pada tekanan 130 ATM. Mengisi ember bom kalorimeter dengan 2 liter air dan memasukkan kedalam jaket bom kalorimeter. Memasukkan bejana bom kedalam ember kemudian ditutup. Menjalankan mesin dan melihat suhu awal. Setelah 5 menit,

menemukan tombol pembakaran dan biarkan selama 7 menit. Lihat suhu akhir dan matikan mesin.

$$T = t_c - t_a - r_1 (b-a) - r_2 (c-d)$$
$$H_{\text{Gross}} = \frac{W \times T - C_1 - C_2 - C_3}{M}$$

Keterangan :

M = Berat massa briket

T = Suhu

W = 2427,188 kal/°C + mL + kal

C<sub>1</sub> = volume titar

C<sub>2</sub> = koreksi kawat

T<sub>a</sub> = suhu pada menit ke 10

T<sub>c</sub> = suhu pada menit ke 19

H gross = nilai kalor (kal/gr).

## 2. Pengujian Fisik

### a. Kerapatan ( $\rho$ )

Pengujian ini dilakukan dengan mendeterminasi berapa rapat massa briket melalui perbandingan antara massa briket dengan besarnya dimensi volumetrik briket eceng gondok. Langkah pengujian kerapatan yaitu Menyiapkan peralatan yang digunakan termasuk benda uji, menimbang berat briket, mengukur volume briket (volume silinder), menghitung densitas dengan rumus :

$$\rho = m/v$$

Keterangan =

$\rho$  = kerapatan

m = massa

v = volume

## **b. Kuat Tekan**

Menyalakan mesin dengan menekan tombol switch ke posisi on. Meletakkan briket pada tumpuannya. Melakukan penyetelan jarum hitam dan merah pada manometer keposisi 0 (nol), pengujian dimulai dengan mendorong handle penggerak motor kedepan. Memperhatikan dan jarum petunjuk pada manometer selama penekanan dilakukan, jika jarum hitam pada manometer tidak bergerak lagi maka beban maksimum tercapai dan pengujian telah selesai. Menarik kembali handle penggerak motor keposisi semula. Mencatat penunjukkan temperatur briket (untuk memperoleh temperatur maksimum briket) dan air pada thermokopel setiap 1 menit sampai air mendidih. Apabila temperatur briket masih tinggi sementara air sudah mendidih, maka dilakukan pemanasan air yang telah dihitung sebelumnya. Apabila temperatur briket sudah menurun secara terus menerus maka pengujian briket bagian 1 selesai.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Adapun uji yang dilakukan untuk mengetahui kualitas briket yang dihasilkanyaitu uji fisika dan uji kimia.

#### 1. Uji Fisika

##### a. Uji Kerapatan

**Tabel 4.1.** Tabel nilai kerapatan dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao

| Perbandingan Bahan | Nilai kerapatan (gr/cm <sup>3</sup> ) dari komposisi bahan |                              |                            |
|--------------------|--|------------------------------|----------------------------|
|                    | Serbuk Gergaji : Eceng Gondok                              | Serbuk Gergaji : Kulit Kakao | Kulit Kakao : Eceng Gondok |
| 90 : 10            | 0,63   | 0,72                         | 0,62                       |
| 75 : 25            | 0,73   | 1,05                         | 0,64                       |
| 50 : 50            | 0,79   | 0,76                         | 0,65                       |

##### b. Uji Kuat tekan

**Tabel 4.2.** Tabel kuat tekan dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao

| Perbandingan Bahan (gr) | Nilai kuat tekan (gr/cm <sup>3</sup> ) dari komposisi bahan |                              |                            |
|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
|                         | Serbuk Gergaji : Eceng Gondok                               | Serbuk Gergaji : Kulit Kakao | Kulit Kakao : Eceng Gondok |
| 90 : 10                 | 1,32  | 1,51                         | 1,82                       |
| 75 : 25                 | 2,46  | 1,20                         | 2,02                       |
| 50 : 50                 | 3,08  | 1,56                         | 2,32                       |

## 2. Uji Kimia

### a. Kadar air

Tabel 4.2. Tabel kadar air dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao

| Perbandingan Bahan (gr) | Kadar air (%) dari komposisi bahan |                              |                            |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                         | Serbuk Gergaji : Eceng Gondok      | Serbuk Gergaji : Kulit Kakao | Kulit Kakao : Eceng Gondok |
| 90 : 10                 | 3,89                               | 4,40                         | 4,96                       |
| 75 : 25                 | 4,45                               | 4,79                         | 5,95                       |
| 50 : 50                 | 5,29                               | 5,09                         | 5,78                       |

### b. Kadar abu

Tabel 4.2. Tabel kadar air dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao

| Perbandingan Bahan (gr) | Kadar abu (%) dari komposisi bahan |                              |                            |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                         | Serbuk Gergaji : Eceng Gondok      | Serbuk Gergaji : Kulit Kakao | Kulit Kakao : Eceng Gondok |
| 90 : 10                 | 1,185                              | 1,04                         | 0,86                       |
| 75 : 25                 | 1,54                               | 1,35                         | 1,05                       |
| 50 : 50                 | 2,07                               | 1,64                         | 2,4                        |

c. Kadar zat terbang

Tabel 4.2. Tabel kadar zat terbang dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao

| Perbandingan Bahan (gr) | Kadar zat terbang (%) dari komposisi bahan |                              |                            |
|-------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
|                         | Serbuk Gergaji : Eceng Gondok              | Serbuk Gergaji : Kulit Kakao | Kulit Kakao : Eceng Gondok |
| 90 : 10                 | 42,95                                      | 32,42                        | 13,1                       |
| 75 : 25                 | 55,65                                      | 47,95                        | 43,67                      |
| 50 : 50                 | 57,43                                      | 58,13                        | 53,10                      |

d. Kadar karbon tetap (fixed karbon)

Tabel 4.2. Tabel kadar karbon tetap dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao

| Perbandingan Bahan (gr) | Kadar karbon tetap (%) dari komposisi bahan |                              |                            |
|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
|                         | Serbuk Gergaji : Eceng Gondok               | Serbuk Gergaji : Kulit Kakao | Kulit Kakao : Eceng Gondok |
| 90 : 10                 | 51,97                                       | 62,34                        | 81,08                      |
| 75 : 25                 | 27,34                                       | 45,90                        | 49,32                      |
| 50 : 50                 | 20,46                                       | 25,12                        | 23,71                      |


e. Nilai kalor

Tabel 4.2. Tabel nilai kalor dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao

| Perbandingan Bahan (gr) | Nilai kalor (kal/gr) dari komposisi bahan |                              |                            |
|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
|                         | Serbuk Gergaji : Eceng Gondok             | Serbuk Gergaji : Kulit Kakao | Kulit Kakao : Eceng Gondok |
| 90 : 10                 | 6223,20                                   | 5953,72                      | 6066,09                    |
| 75 : 25                 | 5823,99                                   | 5811,28                      | 5966,19                    |
| 50 : 50                 | 5609,86                                   | 5521,17                      | 5593,16                    |

## B. Pembahasan

Pada penelitian ini menggunakan komposisi campuran Serbuk Gergaji : Eceng Gondok, Serbuk Gergaji : Kulit Kakao dengan perbandingan dan Kulit Kakao : Eceng Gondok dengan perbandingan masing – masing perbandingan (90 : 10, 75 : 25, 50 : 50). Nilai kalor yang dihasilkan dari perbandingan serbuk gergaji : eceng gondok dengan perbandingan tersebut yaitu (6223,20 5823,99 dan 5609,86 kal/gr), perbandingan serbuk gergaji : kulit kakao berturut-turut yaitu (5953,72 5811,28 dan 5521,17) sedangkan perbandingan kulit kakao : eceng gondok berturut-turut yaitu (6066,09 5966,19 dan 5593,16).



**Grafik 4.1. Nilai kalor dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao**


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa semakin banyak komposisi bahan serbuk gergaji dan kulit kakao yang ditambahkan dalam perbandingan maka akan meningkatkan nilai kalor. Hal ini disebabkan karena kandungan air pada serbuk gergaji dan kulit kakao sangat kurang sehingga dapat meningkatkan nilai kalor. Nilai kalor terbaik terdapat pada perbandingan serbuk gergaji 90 : eceng gondok 10 yaitu

6223,20 kal/gr dan perbandingan kulit kakao 90 : eceng gondok 10 yaitu 6066,09 kal/gr. Peningkatan nilai kalor ini juga dipengaruhi oleh kurangnya kadar air, kadar abu, kadar zat terbang dan meningkatnya kuat tekan serta kerapatannya. Sedangkan nilai kalor terendah terdapat pada perbandingan serbuk gergaji 50 : eceng gondok 50 yaitu 5608,86, hal ini disebabkan karena kadar air, kadar abu dan zat terbangnya sangat tinggi, juga sangat kurang kuat tekan dan kerapatannya.

## 1. Uji Fisika

### a. Kerapatan

Kerapatan merupakan suatu besaran turunan yang digunakan untuk melambangkan perbandingan antara massa benda dengan volume dari suatu benda. Dari hasil pengujian dan perhitungan yang telah dilakukan, kerapatan rata-rata yang diperoleh pada perbandingan Serbuk Gergaji : Eceng Gondok (90 : 10, 75 : 25, 50 : 50) yaitu berturut-turut (0,63 0,73 dan 0,79). Pada komposisi bahan Serbuk Gergaji : Kulit Kakao dengan perbandingan yang sama nilai kerapatan berturut – turut (0,72, 1,05 dan 0,76). Sedangkan pada komposisi bahan Kulit Kakao : Eceng Gondok dengan perbandingan sama nilai kerapatan berturut – turut yaitu (0,62 0,64 dan 0,65).




**Grafik 4.2. Nilai kerapatan dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao**

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penambahan kulit kakao 50 % dan eceng gondok 50 % akan meningkatkan nilai kerapatan dari suatu briket. Uji kerapatan briket terbaik terdapat pada sampel 3 komposisi serbuk gergaji : eceng gondok (50 : 50) yaitu 0,79. Sampel 5 serbuk gergaji : kulit kakao (75 : 25) yaitu 1,05 dan sampel 9 kulit kakao : eceng gondok (50 : 50) yaitu 0,65. Hal ini disebabkan karena penambahan eceng gondok dan kulit kakao yang banyak menyebabkan bidang permukaan antar serbuk menjadi luas sehingga ikatan antar serbuk menjadi kompak dan kuat. Menurut Masturin (2012) ukuran eceng gondok dan kulit kakao lebih halus dan seragam sehingga ikatan antar partikel arang lebih maksimal dan menyebabkan kerapatan yang dihasilkan lebih tinggi.

## b. Uji Kuat Tekan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, kuat tekan dalam briketkerapatan rata-rata yang diperoleh pada perbandingan Serbuk Gergaji : Eceng Gondok (90 : 10, 75 : 25, 50 : 50) yaitu berturut-turut (1,32 2,46 dan 3,08). Pada komposisi bahan Serbuk Gergaji : Kulit Kakao dengan perbandingan sama nilai kerapatan berturut – turut (1,51 1,20 dan 1,56). Sedangkan pada komposisi bahan Kulit Kakao : Eceng Gondok dengan perbandingan sama nilai kerapatan berturut – turut yaitu (1,82 2,02 dan 2,32).

Dari grafik dibawah dapat dilihat bahwa nilai kuat tekan terbaik terdapat pada penambahan eceng gondok 50 % dan kulit kakao 50 %. Uji kuat tekan terbaik terdapat pada sampel 3 serbuk gergaji : eceng gondok (50 : 50) yaitu 3,08, sampel 6 serbuk gergaji : kulit kakao (50 : 50) yaitu 7,56 dan sampel 9 kulit kakao : eceng gondok (50 : 50) yaitu 2,32.




**Grafik 4.3. Nilai kuat tekan dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao**

Hal ini disebabkan karena kulit kakao dan eceng gondok memiliki partikel arang halus yang menyebabkan nilai kerapatannya tinggi sehingga berpengaruh terhadap kuat tekan bahan tersebut, juga dipengaruhi oleh proporsi campuran bahannya seimbang. Nilai kuat tekan pada briket ini tidak sesuai dengan standar briket batubara selain itu cetakan yang digunakan merupakan cetakan manual dengan menggunakan tangan manusia, dimana briket yang dihasilkan dipergunakan untuk skala rumah tangga, sedangkan standar briket batubara menggunakan mesin cetakan tinggi karena dipergunakan dalam skala industri.

## **2. Uji Kimia**

### **1. Kadar Air**

Dari hasil pengujian, nilai kadar air rata-rata yang diperoleh dari perbandingan Serbuk Gergaji : Eceng Gondok (90 : 10, 75 : 25, 50 : 50) yaitu berturut-turut (3,89 4,45 dan 5,03). Pada komposisi Serbuk Gergaji : Kulit Kakao dengan perbandingan yang sama nilai kadar air berturut – turut (4,40 4,79 dan 5,09). Sedangkan pada komposisi bahan Kulit Kakao : Eceng Gondok dengan perbandingan sama nilai kadar air berturut – turut yaitu (5,95 4,96 dan 5,78).




**Grafik 4.4. Nilai kadar air dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao**

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa semakin banyak penambahan komposisi serbuk gergaji dan kulit kakao maka akan menurunkan kadar air pada suatu briket. Hasil pengujian kadar air terbaik terdapat pada sampel 1 dengan komposisi serbuk gergaji : eceng gondok (90 : 10) yaitu 3,89 %. Sampel 4 dengan komposisi serbuk gergaji : kulit kakao (90 : 10) yaitu 4,40 % dan sampel 8 komposisi kulit kakao : eceng gondok (75 : 25) yaitu 4,96 %. Hal ini disebabkan karena bahan serbuk gergaji dan kulit kakao merupakan bahan cenderung memiliki kandungan air kurang, maka perbandingannya lebih tinggi dibanding eceng gondok yang memiliki kandungan air lebih tinggi, sehingga semakin sedikit perbandingan eceng gondok yang dipakai semakin rendah kadar air yang didapat. Semakin rendah kadar air maka nilai kalor yang dihasilkan akan semakin tinggi.

## 2. Kadar Abu

Dari hasil pengujian, nilai kadar abu rata-rata yang diperoleh dari perbandingan Serbuk Gergaji : Eceng Gondok (90 : 10, 75 : 25, 50 : 50) yaitu berturut-turut (1,18 1,54 dan 2,07). Pada komposisi Serbuk Gergaji : Kulit Kakao dengan perbandingan sama kadar abu berturut – turut (1,04 1,35 dan 1,64). Sedangkan pada komposisi bahan Kulit Kakao : Eceng Gondok dengan perbandingan sama kadar abu berturut – turut yaitu (0,66 1,05 dan 2,4).




**Grafik 4.5. Nilai kadar abu dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao**

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penambahan komposisi serbuk gergaji dan kulit kakao yang banyak (90 %) maka akan menurunkan kadar abu pada suatu briket. Hasil pengujian kadar abu terbaik terdapat pada perbandingan kulit kakao 90 : eceng gondok 10 yaitu 0,66 % dan perbandingan serbuk gergaji 90 : kulit kakao 10 yaitu 1,04 %. Semakin banyak jumlah serbuk gergaji dan kulit kakao yang dimasukkan dalam komposisi briket maka akan menurunkan kadar abu dan begitupun sebaliknya. Kandungan abu yang tinggi berpengaruh kurang baik terhadap nilai kalor yang dihasilkan, semakin rendah kadar abu semakin baik kualitas briket yang dihasilkan. Kadar abu briket arang

juga dipengaruhi oleh proses karbonisasi dan lamanya pengarangan. Kurangnya kadar abu akan meningkatkan nilai kalor (Sudrajat,1982).

### 3. Zat terbang (volatile matter)

Dari hasil pengujian, nilai kadar zat terbang rata-rata yang diperoleh dari perbandingan Serbuk Gergaji : Eceng Gondok (90 : 10, 75 : 25, 50 : 50) yaitu berturut-turut (42,95 66,65 dan 72,43). Pada komposisi Serbuk Gergaji : Kulit Kakao kadar zat terbang berturut – turut (32,42 47,95 dan 68,13). Sedangkan pada komposisi bahan Kulit Kakao : Eceng Gondokkadar zat terbang berturut – turut yaitu (13,1 43,67 dan 68,10).




Grafik 4.6. Nilai kadar zat terbang dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao

Hasil pengujian kadar zat terbang terbaik terdapat pada perbandingan kulit kakao 90 : eceng gondok 10 yaitu 32,42 % dan perbandingan serbuk gergaji 90 : eceng gondok 10 yaitu 13,1 %. Semakin banyak jumlah serbuk gergaji dan kulit kakao yang dimasukkan dalam komposisi briket maka akan

menurunkan kadar zat terbang dan begitupun sebaliknya. Hal ini dipengaruhi oleh kandungan minyak pada serbuk gergaji dan kulit kakao kurang sehingga kadar zat terbang yang dihasilkan juga menurun (Diah Sundari Wijayanti, 2009). Tetapi penelitian ini menghasilkan kadar zat terbang yang sangat tinggi, hal ini dipengaruhi oleh

#### 4. Kadar Karbon tetap


Dari hasil pengujian, nilai kadar karbon tetap rata-rata yang diperoleh dari perbandingan Serbuk Gergaji : Eceng Gondok yaitu berturut-turut (51,97 27,34 dan 20,46). Pada komposisi Serbuk Gergaji : Kulit Kakao kadar abu berturut – turut (62,34 45,90 dan 25,12). Sedangkan pada komposisi bahan Kulit Kakao : Eceng Gondok dengan perbandingan yang sama kadar abu berturut – turut yaitu (81,08 49,32 dan 23,71).



**Grafik 4.7.**Nilai kadar karbon tetap dari perbandingan bahan eceng gondok, serbuk gergaji dan kulit kakao

Hasil pengujian kadar karbon tetap terbaik terdapat pada perbandingan kulit kakao 90 : eceng gondok 10 yaitu 81,08 % dan perbandingan serbuk gergaji 90 : kulit kakao 10 yaitu 62,34 %. Semakin banyak jumlah serbuk gergaji dan

kulit kakao yang dimasukkan dalam komposisi briket maka akan meningkatkan kadar karbon tetap dan begitupun sebaliknya. Hal ini dipengaruhi oleh proses karbonisasi perbandingan tersebut sangat baik, dimana suhu pembakaran yang tinggi akan meningkatkan kadar karbon dalam arang serbuk gergaji dan kulit kakao karena banyak material yang terbakar sehingga karbon yang dihasilkan semakin banyak (Diah Sundari,2010).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Parameter yang diujikan berpengaruh terhadap kualitas briket yang dihasilkan dimana briket yang memiliki kuat tekan, kerapatan, kadar air, kadar abu, kadar zat terbang, karbon tetap terbaik menghasilkan nilai kalor terbaik.
2. Nilai kalor terbaik dihasilkan pada perbandingan serbuk gergaji 90 : eceng gondok 10 yaitu 6223,20 kal/gr, serbuk gergaji 90 : kulit kakao 10 yaitu 5953,09 kal/gr dan perbandingan kulit kakao 90 : eceng gondok 10 yaitu 6066,09 kal/gr. Sedangkan nilai kalor terendah didapatkan pada perbandingan serbuk gergaji 50 : kulit kakao 50 yaitu 5521,17 kal/gr dan perbandingan kulit 50 : eceng gondok 50 yaitu 5593,16 kal/gr

#### **B. Saran**

Saran dari penelitian ini yaitu sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan mesin pembuatan briket yang lebih canggih, agar briket yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristyanto, Eko. "Pembuatan Biobriket dari Campuran Limbah Kulit Pisang dan Serbuk Gergaji Menggunakan Perakat Tetes Tebu". *Jurnal Teknik Kimia*. 12. No. 3, (Surabaya : Universitas Negeri Surabaya), 2014.
- Atkins, P.W. *Kimia Fisika*. Jakarta : Erlangga, 1990.
- Budi, Esmar. "Pemanfaatan Briket Arang Tempurung Kelapa Sebagai Bahan Bakar Pengganti", *Jurnal Fisika*. 12. no. 2, (Jakarta : Universitas Negeri Jakarta) 2011.
- Departemen Agama, "Al Quran dan terjemahannya," (Semarang:CV.Toha Putra, 1989).
- Dogra, SK. *Kimia Fisik dan soal-soal*. Jakarta : UI – Press. 2009.
- Berkah Fajar, "Pengukuran Viskositas dan Nilai Kalor Biodiesel Minyak Bawang Dengan Variasi Temperatur dan Kadar Minyak Bawang". *Jurnal Teknik Mesin*. 9. no. 3, (Jakarta : UNDIP), 2007.
- Fachri, A.Rasyidi. "Mencari Suhu Optimal Proses Karbonisasi dan Pengaruh Campuran Batubara Terhadap Kualitas Briket Eceng Gondok", *Jurnal Teknik Kimia*. 17, no. 2, (Surabaya : Universitas Negeri Surabaya), 2010.
- Gandhi, Aquino. "Pengaruh Variasi Jumlah Campuran Perakat Terhadap Karakteristik Briket Arang Tongkol Jagung". *Jurnal Teknik Kimia*. 8. no.1, (Semarang : SMK 7), 2010.
- Gisca, Bernadheta. "Pengaruh Sifat Penyalaan Terhadap Briket Tempurung Kelapa", 2, no. 4, (Surabaya : Universitas Negeri Surabaya), 2013.
- Hermawan, Dedet. "Peningkatan Mutu Briket Batu Bara Melalui Pemilihan Jenis Binder yang Tepat", *Jurnal Teknologi*. 2, no. 1, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto), 2010.
- Himawanto, Dwi Aries. "Penentuan Energi Aktivasi Pembakaran Briket Char Sampah Kota Dengan Menggunakan Metoda Termogravimetry dan Isotermal Furnace", *Jurnal Sains*. 15, no. 3, (Surabaya : Universitas Sebelas Maret), 2013.
- Holman, J.P. *Kalor Perpindahan*. Jakarta : Erlangga, 1995.


- Irfanti, Eka. “Karakterisasi Briket Bioarang Limbah Kulit Pisang Uli (Musa Paradisiaca) dengan Perikat Tepung Tapioka”. *Jurnal Teknik Kimia*. 14. no. 2, (Yogyakarta : Universitas Negeri Sunan Kalijaga), 2013.
- Martinis, Munas. “Pembuatan Biobriket dari Limbah Cangkang Kakao”, *Jurnal Teknik Kimia*. 20. no. 3, (Jakarta : Universitas Bung Hatta), 2012.
- Mirnawati, “Pengaruh Perikat Getah Pimus Terhadap Peningkatan Nilai Kalor dari Tempurung Kelapa dan Sekam Padi”, *Jurnal Kimia*. 18. no. 5, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin), 2012.
- Nasirotunnisa, “Analisis Nilai Kalor Bahan Bakar Biomassa yang Dapat Dimanfaatkan Menggunakan Kompor Biomassa”, *Skripsi*. (Jakarta : Universitas Indonesia), 2010.
- Putra, Resha Widya. “Peningkatan Nilai Kalor Biobriket Campuran Kulit Mete dan Dominani Sekam Padi Dengan Metode Pirolisa” *Jurnal Teknik Mesin*. 19. no. 8, (Jakarta : Universitas Negeri Jakarta), 2012.
- Purnama, Retta Ria “Pemanfaatan Limbah Cair CPO Sebagai Perikat pada Pembuatan Briket dari Arang Tandan Kosong Kelapa Sawit”, *Jurnal Kimia*. 18, no. 3, (Surabaya : Universitas Negeri Surabaya), 2012.
- Rahayu, Susanto. *Termodinamika*. Bandung : ITB, 2006.
- Rosyidi, Jalal Soelaiman “Perbandingan Karakteristik antara Briket – Briket Berbahan Dasar Sekam Padi sebagai Energi Terbarukan”, *Jurnal Fisika Fisika*, 15. no. 4, (Universitas Jember), 2013.
- Sari, Noor Mirad. “Analisis Biaya dan Waktu Pembuatan Briket Arang Berdasarkan Bentuk Dari Kayu Bakau (*Rhizophora mucronata* Lamck) dan Rambai (*Sonneratia acidalin*)”, *Jurnal Teknik Kimia*. 20. no. 26, (Samarinda : Universitas Mulawarman), 2009.
- Setiawan, Agung. “Pengaruh Komposisi Pembuatan Biobriket dari Campuran Kulit Kacang dan Serbuk Gergaji terhadap Nilai Pembakaran”, *Jurnal Fisika*. 18. no. 2, (Jakarta : Universitas Sriwijaya), 2012.
- Shihab. M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran* (Jakarta : Lentera Hati, 2002).

- Sumangat, Djajeng. “Kajian Teknis dan Ekonomis Pengolahan Briket Bungkil Biji Jarak Pagar Sebagai Bahan Bakar Tungku”, *Jurnal Teknik*. 5, no. 7, (2009), h, 2.
- Sriharti, “Pengaruh Komposisi Bahan Terhadap Karakterisasi Briket Limbah BijiJarak Pagar (*Jatropha Curcas Linn*)”, *Jurnal Teknologi*. 34. no. 6, (Subang : Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI), 2011.
- Sugiarti, Wiwid. “Pemanfaatan Kulit kakao, Sekam Padi dan Jerami Menjadi Bahan Bakar Briket yang Ramah Lingkungan dan Dapat Diperbarui”, *Jurnal Teknik Mesin*. 2. no. 3, (Surabaya : Universitas Diponegoro), 2009.
- Sundari, Diah. “Karakteristik Briket Arang dari Serbuk Gergaji dengan Penambahan Arang Cangkang Kelapa Sawit”. *Jurnal Teknologi Kimia*. 9. no. 7, (Sumatra Utara : Universitas Sumatra Utara), 2009.
- Sulistiyanto, Amin. “Karakteristik Pembakaran Biobriket Campuran Batubara dan Sabut Kelapa” 2. no. 7. *Jurnal Teknik*, (Pabelan Kartasura : Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2006.
- Teguh Husada, Ibnu. “Arang Briket Tongkol Jagung sebagai energi alternatif”, *Jurnal Teknik Kimia*. 2. No.7 (Jakarta : Universitas Diponegoro), 2010.
- Arif Fajar Utama, “Pemanfaatan Limbah Furniture Eceng Gondok (*Eichornia cressipes*) di Koen Gallery Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Briket Bioarang”, *Jurnal Teknologi Kimia dan Industri*. 2, no. 2, (Jakarta : Universitas Diponegoro), 2013.


## SKEMA KERJA

### Lampiran 1. Prosedur Karbonisasi Eceng Gondok, Serbuk Gergaji dan Kulit

#### Kakao




## Lampiran 2. Proses Pembuatan Briket




### Lampiran 3. Pengujian Kimia


#### a. Uji Kadar air



#### b. Uji Kadar abu



#### Lampiran 4. a. Uji Kadar zat terbang



#### b. Uji karbon tetap

*Fixed Carbon* dihitung dari 100 % dikurangi dengan kadar air lembab (moisture) dikurangi kadar abu, dikurangi kadar zat terbang (*volatile matters*).

## Lampiran 5. Nilai Kalor


1 gr briket

- Ditimbang
- Menyiapkan rangkaian bom kalorimeter
- Memasang cawan ke rangkaian bom kalorimeter.
- Dimasukkan ke dalam bejana bomkalorimeter
- Menutup rapat, diisi gas pada tekanan 130 atm
- Mengisi 2 ml air ke dalama ember bom kalorimeter, memasukkan kedalam jaket bom kalorimeter.
- Memasukkan bejana bom kedalam ember, ditutup.
- Menjalankan mesin dan melihat suhu awal.
- Menekan tombol pembakaran (setelah 5 menit), membiarkan 7 menit.
- Melihat suhu akhir, mematikan mesin.


Hasil

## Lampiran 6. Pengujian Fisika

### a. Uji kuat tekan



### b. Uji Kerapatan



## Lampiran 7. Tabel dan Analisa Data

### A. Uji Fisika

#### 1. Uji Kerapatan

| Perbandingan Bahan (gr) | Kerapatan (gr/cm <sup>3</sup> ) Serbuk Gergaji : Eceng Gondok |      |       | Kerapatan (gr/cm <sup>3</sup> ) Serbuk Gergaji : Kulit Kakao |      |       | Kerapatan (gr/cm <sup>3</sup> ) Kulit Kakao : Eceng Gondok |      |       |
|-------------------------|---|------|-------|--|------|-------|--|------|-------|
|                         | I   | II   | rata2 | I  | II   | Rata2 | I  | II   | Rata2 |
| 90 : 10                 | 0,65  | 0,62 | 0,63  | 0,70   | 0,75 | 0,72  | 0,60   | 0,65 | 0,62  |
| 75 : 25                 | 0,60  | 0,87 | 0,73  | 0,68   | 1,42 | 1,05  | 0,60   | 0,68 | 0,64  |
| 50 : 50                 | 0,87  | 0,71 | 0,79  | 0,65   | 0,88 | 0,76  | 0,65   | 0,65 | 0,65  |

#### a. Campuran Serbuk Gergaji 90 gr dengan Eceng Gondok 10 gr (I)

Diketahui : Massa briket = 6 gram

$$\text{Diameter} = 2,3 \text{ cm}$$

$$\text{Volume} = 7,94 \text{ cm}^3$$

$$\text{Tinggi (h)} = 2,2 \text{ cm}$$

$$\text{Dimana } V = \pi \cdot r^2 \cdot h \quad r = \frac{1}{2} d$$

$$= 3,14 \cdot 1,15 \text{ cm}^2 \cdot 2,2 \text{ cm}$$

$$= 7,94 \text{ cm}^3$$

$$\text{Jadi, } \rho = m/v$$

$$= 6 \text{ gram} / 7,94 \text{ cm}^3$$

$$= 0,75 \text{ gram/cm}^3$$

#### b. Campuran Serbuk Gergaji 90 gr dengan Eceng Gondok 10 gr (II)

Diketahui : Massa briket = 6 gram

$$\text{Diameter} = 2,3 \text{ cm}$$

$$\text{Volume} = 8,30 \text{ cm}^3$$

$$\text{Tinggi (h)} = 2,3 \text{ cm}$$

$$\text{Dimana } V = \pi \cdot r^2 \cdot h \qquad r = \frac{1}{2} d$$

$$= 3,14 \cdot 1,15 \text{ cm}^2 \cdot 2,3 \text{ cm}$$

$$= 8,30 \text{ cm}^3$$

$$\text{Jadi, } \rho = m/v$$

$$= 6 \text{ gram}/9,55 \text{ cm}^3$$

$$= 0,72 \text{ gram}/\text{cm}^3$$

**c. Campuran Serbuk Gergaji 75 gr dengan Eceng Gondok 25 gr (I)**

Diketahui : Massa briket = 6 gram

$$\text{Diameter} = 2,3 \text{ cm}$$

$$\text{Volume} = 7,97 \text{ cm}^3$$

$$\text{Tinggi (h)} = 2,1 \text{ cm}$$

$$\text{Dimana } V = \pi \cdot r^2 \cdot h \qquad r = \frac{1}{2} d$$

$$= 3,14 \cdot 1,15 \text{ cm}^2 \cdot 2,1 \text{ cm}$$

$$= 7,97 \text{ cm}^3$$

$$\text{Jadi, } \rho = m/v$$

$$= 6 \text{ gram}/7,97 \text{ cm}^3$$

$$= 0,75 \text{ gram}/\text{cm}^3$$

**d. Campuran Serbuk Gergaji 75 gr dengan Eceng Gondok 25 gr (II)**

Diketahui : Massa briket = 6 gram

$$\text{Diameter} = 2,3 \text{ cm}$$

$$\text{Volume} = 7,97 \text{ cm}^3$$

$$\text{Tinggi (h)} = 2,4 \text{ cm}$$

$$\text{Dimana } V = \pi \cdot r^2 \cdot h \qquad r = \frac{1}{2} d$$

$$= 3,14 \cdot 1,15 \text{ cm}^2 \cdot 2,4 \text{ cm}$$

$$= 0,69 \text{ cm}^3$$

$$\text{Jadi, } \rho = m/v$$

$$= 6 \text{ gram}/8,66 \text{ cm}^3$$

$$= 0,75 \text{ gram/cm}^3$$

**e. Campuran Serbuk Gergaji 75 gr dengan kulit kakao 25 gr (II)**

Diketahui : Massa briket = 6 gram

$$\text{Diameter} = 2,3 \text{ cm}$$

$$\text{Volume} = 7,97 \text{ cm}^3$$

$$\text{Tinggi (h)} = 1 \text{ cm}$$

$$\text{Dimana } V = \pi \cdot r^2 \cdot h \quad r = \frac{1}{2} d$$

$$= 3,14 \cdot 1,15 \text{ cm}^2 \cdot 1 \text{ cm}$$

$$= 3,63 \text{ cm}^3$$

$$\text{Jadi, } \rho = m/v$$

$$= 6 \text{ gram}/3,63 \text{ cm}^3$$

$$= 1,65 \text{ gram/cm}^3$$

**f. Campuran kulit kakao 75 gr dengan eceng gondok 25 gr (I)**

Diketahui : Massa briket = 6 gram

$$\text{Diameter} = 2,3 \text{ cm}$$

$$\text{Volume} = 7,97 \text{ cm}^3$$

$$\text{Tinggi (h)} = 2 \text{ cm}$$

$$\text{Dimana } V = \pi \cdot r^2 \cdot h \quad r = \frac{1}{2} d$$

$$= 3,14 \cdot 1,15 \text{ cm}^2 \cdot 2 \text{ cm}$$

$$= 7,22 \text{ cm}^3$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi, } \rho &= m/v \\ &= 6 \text{ gram}/7,22 \text{ cm}^3 \\ &= 0,69 \text{ gram/cm}^3 \end{aligned}$$

## 2. Uji Kuat tekan

| Perbandingan Bahan (gr) | Nilai kuat tekan (gr/cm <sup>3</sup> ) dari komposisi bahan |                              |                            |
|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
|                         | Serbuk Gergaji : Eceng Gondok                               | Serbuk Gergaji : Kulit Kakao | Kulit Kakao : Eceng Gondok |
| 90 : 10                 | 1,32  | 1,51                         | 1,82                       |
| 75 : 25                 | 2,46  | 1,20                         | 2,02                       |
| 50 : 50                 | 3,08  | 1,56                         | 2,32                       |

## 2. Uji Kimia

### 1. Kadar air

| Perbandingan Bahan | Kadar air (%) Serbuk Gergaji : Eceng Gondok |      |       | Kadar air (%) Serbuk Gergaji : Kulit Kakao |      |       | Kadar air (%) Kulit Kakao : Eceng Gondok |      |       |
|--------------------|---|------|-------|--|------|-------|--|------|-------|
|                    | I   | II   | rata2 | I  | II   | Rata2 | I  | II   | Rata2 |
| 90 : 10            | 4,12  | 3,66 | 3,89  | 4,46                                       | 4,34 | 4,40  | 5,54                                     | 4,38 | 4,96  |
| 75 : 25            | 4,26  | 4,65 | 4,45  | 4,76                                       | 4,82 | 4,79  | 5,80                                     | 6,11 | 5,95  |
| 50 : 50            | 5,18  | 4,88 | 5,03  | 5,29                                       | 4,89 | 5,09  | 5,20                                     | 6,37 | 5,78  |

- Campuran serbuk gergaji 90 gr dan eceng gondok 10 gr

$$\text{Diketahui : Bobot cawan kosong (a)} = 36,1313 \text{ gr}$$

$$\text{Bobot cawan + sampel (b)} = 37,1292 \text{ gr}$$

$$\text{Bobot cawan + sampel setelah di oven (c)} = 37,0900 \text{ gr}$$

$$\% \text{ Kadar air} = \frac{B-C}{B-A} \times 100\%$$

$$= \frac{37,1292 \text{ gr} - 37,0900}{37,1292 - 36,1313} \times 100\%$$

$$= 4,12 \%$$

## 2. Kadar Abu

| Perbandingan Bahan | Kadar abu (%) Serbuk Gergaji : Eceng Gondok |      |       | Kadar abu (%) Serbuk Gergaji : Kulit Kakao |      |       | Kadar abu (%) Kulit Kakao : Eceng Gondok |      |       |
|--------------------|---|------|-------|--|------|-------|--|------|-------|
|                    | I   | II   | rata2 | I  | II   | Rata2 | I  | II   | Rata2 |
| 90 : 10            | 1,17  | 1,20 | 1,18  | 1,02                                       | 1,06 | 1,04  | 0,95                                     | 0,77 | 0,86  |
| 75 : 25            | 1,52  | 1,57 | 1,54  | 1,33                                       | 1,37 | 1,35  | 1,02                                     | 1,08 | 1,05  |
| 50 : 50            | 2,07  | 2,07 | 2,07  | 1,57                                       | 1,72 | 1,64  | 3,37                                     | 1,43 | 2,4   |

- **Campuran serbuk gergaji 90 gr dan eceng gondok 10 gr**

Diketahui : Bobot cawan kosong (a) = 51.1063

Bobot cawan + sampel (b) = 52,1060

Bobot cawan + sampel setelah di oven (c) = 51,7690

$$\% \text{ Kadar abu} = \frac{C-A}{B} \times 100\%$$

$$= \frac{51,7690 - 51,1063}{52,1060} \times 100\%$$

$$= 1,17 \%$$

## 3. Kadar zat terbang

| Perbandingan Bahan | Kadar zat terbang (%) Serbuk Gergaji : Eceng Gondok |       |       | Kadar zat terbang (%) Serbuk Gergaji : Kulit Kakao |       |       | Kadar zat terbang (%) Kulit Kakao : Eceng Gondok |       |       |
|--------------------|---|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|
|                    | I   | II    | rata2 | I  | II    | Rata2 | I  | II    | Rata2 |
| 90 : 10            | 53,02   | 32,89 | 42,95 | 37,71  | 27,13 | 32,42 | 14,30  | 11,9  | 13,1  |
| 75 : 25            | 60,43   | 50,88 | 55,65 | 51,36  | 44,55 | 47,95 | 44,56  | 42,78 | 43,67 |
| 50 : 50            | 52,35   | 62,52 | 57,43 | 57,79  | 58,47 | 58,13 | 48,95  | 57,26 | 53,10 |

- **Campuran serbuk gergaji 90 gr dan eceng gondok 10 gr**

Diketahui : Bobot cawan kosong (a) = 41,7611 gr

Bobot cawan + sampel (b) = 42,7671 gr

Bobot cawan + sampel setelah di oven (c) = 42,1922 gr

$$\begin{aligned} \% \text{ Kadar air} &= \frac{B-C}{B-A} \times 100\% \\ &= \frac{42,7671 \text{ gr} - 42,1922}{42,7671 \text{ gr} - 41,7611 \text{ gr}} \times 100\% \\ &= 53,02 \% \end{aligned}$$

#### 4. Kadar karbon tetap

| Perbandingan Bahan | Kadar karbon tetap (%) Serbuk Gergaji : Eceng Gondok |       |       | Kadar zat terbang (%) Serbuk Gergaji : Kulit Kakao |       |       | Kadar zat terbang (%) Kulit Kakao : Eceng Gondok |       |       |
|--------------------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|
|                    | I  | II    | rata2 | I  | II    | Rata2 | I  | II    | Rata2 |
| 90 : 10            | 41,69  | 62,25 | 51,97 | 57,21  | 67,47 | 62,34 | 79,21  | 82,95 | 81,08 |
| 75 : 25            | 26,79  | 27,90 | 27,34 | 42,55  | 49,26 | 45,90 | 48,62  | 50,03 | 49,32 |
| 50 : 50            | 20,40  | 20,53 | 20,46 | 25,35  | 24,92 | 25,12 | 22,48  | 24,95 | 23,71 |

- **Campuran serbuk gergaji 90 gr dan eceng gondok 10 gr**

$$\begin{aligned} \% \text{ FC} &= 100\% - (\% \text{ kadar air} + \% \text{ kadar abu} + \% \text{ kadar zat terbang}) \\ &= 100\% - (4,12 + 1,17 + 53,02) \\ &= 41,69 \% \end{aligned}$$

## 5. Nilai kalor

| No. | Perbandingan Bahan                     | Nilai Kalor (kal/gr) |         |         |
|-----|--|----------------------|---------|---------|
|     |  | I                    | II      | Rata2   |
| 1.  | Serbuk Gergaji 90 :<br>Eceng Gondok 10 | 6205,66              | 6240,75 | 6223,20 |
|     | Serbuk Gergaji 75 :<br>Eceng Gondok 25 | 6023,89              | 5933,65 | 5823,99 |
|     | Serbuk Gergaji 50 :<br>Eceng Gondok 50 | 5595,64              | 5624,08 | 5609,86 |
| 2.  | Serbuk Gergaji 90 : Kulit<br>Kakao 10  | 6154,81              | 5752,63 | 5953,72 |
|     | Serbuk Gergaji 75 : Kulit<br>Kakao 25  | 5848,69              | 5773,86 | 5811,28 |
|     | Serbuk Gergaji 50 : Kulit<br>Kakao 50  | 5623,12              | 5419,32 | 5521,17 |
| 3.  | Kulit Kakao 90 : Eceng<br>Gondok 10    | 6029,01              | 6103,17 | 6066,09 |
|     | Kulit Kakao 75 : Eceng<br>Gondok 25    | 5829,21              | 5735,79 | 5966,19 |
|     | Kulit Kakao 50 : Eceng<br>Gondok 50    | 5682,04              | 5504,27 | 5593,16 |

- **Campuran serbuk gergaji 90 gr dan eceng gondok10 gr**

**Analisa data**

Diketahui :

Berat sampel = 1,0007 gr

Panjang kawat yang terbakar =7,4 cm

Volume titran =6,9 kal

Tc = 32,627°C

Ta =30,134°C

a = 10 menit

b = 15 menit

c = 18 menit

C1 = Volume karbonat X 1 kal/mL

=6,9 mL X 1 kal/mL

=6,9 kal

C2 = 1,02 % → 1,37 kkal X 1000 kal/kkal X 1,02

= 13,5 kal

C3 = panjang kawat terbakar X 2,3 kal/cm

=7,4 cm X 2,3 kal/cm

=17,02 kal

$$r_1 = \frac{(30,127-30,124)+(30,129-30,127)+(30,131-30,129)+(30,133-30,131)+(30,134-30,133)}{5} \text{oC}$$

$$r_1 = \frac{0,010 \text{ oC}}{5}$$

$$r_1 = 0,0012 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$r_2 = \frac{(32,627-32,625)+(32,625-32,622)+(32,622-32,618)+(32,618-32,614)+ (32,614-32,609)oC}{5}$$

$$r_2 = \frac{0,018 oC}{5}$$

$$r_2 = 0,0036^{\circ}C$$

Ditanyakan : T dan Hgross:.....?

1. Penentuan T

$$T = T_c - T_a - (r_1(b-a)) - (r_2(c-b))$$

$$T = 32,627^{\circ}C - 30,134^{\circ}C - 0,002^{\circ}C(5) - 0,018^{\circ}C(3)$$

$$T = 2,493^{\circ}C - 0,01^{\circ}C - 0,054^{\circ}C$$

$$T = 2,547^{\circ}C$$

2. Hgross =  $\frac{W \times T - C_1 - C_2 - C_3}{1,0007 \text{ gr}}$

$$H_{\text{gross}} = \frac{\left(2427,188 \frac{\text{m}_{\text{kal}}}{\text{oC}} \times 2,547 \text{oC}\right) - 6,9 \text{ kal} - 13,5 \text{ kal} - 17,02 \text{ kal}}{1,0007 \text{ gr}}$$

$$H_{\text{gross}} = \frac{(6205,66784) - \text{kal}}{1,0007 \text{ gram}}$$

$$H_{\text{gross}} = 6205,66 \frac{\text{kal}}{\text{gr}}$$

## Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian



1. Proses Karbonisasi Serbuk Gergaji



2. Proses Karbonisasi Eceng Gondok



3. Proses Karbonisasi Kulit Kakao



4. Hasil Karbonisasi



5. Proses Pencampuran Briket dengan Getah Pinus



6. Proses Pencetakan briket



7. Hasil briket
8. Uji fisik briket
  - a. Uji kerapatan



Pengukuran dengan jangka Sorong Penimbangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## 9. Uji kimia



Pengovenan



Proses desikator



Proses tanur



Hasil abu



Proses penimbangan

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**SAMSINAR** biasa di panggil **SINAR** Lahir di Barru Kecamatan tanete rilau Kabupaten Barru, pada tanggal 16 Agustus 1993. Anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Haeruddin dan Syariah.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2004 di SD Negeri 20 Gattareng dan menamatkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Pujananting pada tahun 2007 serta menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 18 Makassar pada tahun 2010.

Penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2010.

Keinginan terbesar penulis adalah membahagiakan orang tua dengan melakukan yang terbaik hingga akhir hayatnya dan menjadi anak yang bisa membanggakan, berkat perjuangan dan kerja keras akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dan menghasilkan sebuah karya tulis yang berjudul **“Penentuan Nilai Kalor Briket dengan Memvariasikan Berbagai Bahan Baku”**.