

**KOEFISIEN PENYERAPAN DINDING AKUSTIK DARI  
KOMPOSISI BAHAN PELEPAH PISANG,  
ECENG GONDOK DAN RAK TELUR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Sains

Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A **ST. NURJANNAH** R

**60400112040**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad saw yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umat manusia, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “**Koefisien Penyerapan Dinding Akustik Dari Komposisi Bahan Pelepah Pisang, Eceng Gondok dan Rak Telur**” dapat diselesaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang terkhusus, teristimewa dan setulus-tulusnya kepada Ayah **Alm. Sultan** dan Ibunda tercinta **Hj. Hukmah S. Pd** dan terima kasih kepada nenek tercinta **Hj. Sainong** dan **Bayana** yang telah segenap hati dan jiwanya mencurahkan kasih sayang serta doanya yang tiada henti-hentinya demi kebaikan, keberhasilan dan kebahagiaan penulis.

Selain kepada kedua orang tua dan keluarga besar, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc, Ph.D** dan Bapak **Muh. Said L, S.Si., M.Pd** selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengajarkan, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan hasil yang baik dan dapat selesai dengan cepat dan tepat.

Selama penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang penulis hadapi, namun semuanya dapat dilewati berkat pertolongan dari Allah swt serta bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan doa dan material, sebagai motivasi bagi penulis yang sangat berarti bagi penulis dengan rasa penuh keiklasan dan tulus, mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc, Ph.D** selaku ketua jurusan dan selaku pembimbing I serta bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** selaku sekretaris jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Ibu **Hernawati, S.Pd., M.Pfis** selaku penguji I, ibu **Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc** selaku penguji II dan bapak **Dr. Abdullah, M.Ag** selaku penguji III atas semua bimbingan, saran serta nasehat yang diberikan.
5. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membekali pengetahuan, bimbingan dan arahan selama ini.
6. Saudara - saudaraku tersayang **Humaera S.Kep, Ns, Abd. Suhur S.Pd.I** dan **Muh. Aswar** yang sudah memberikan semangat, kasih sayang dan nasehat yang diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar dari ayah dan ibu terimakasih untuk doa, semangat yang diberikan.

8. Terkhusus untuk kakak **Andi Afriana S.E** dan kakak **Hadiningsih Mustari Bella S.E**, terima kasih untuk selama ini menjadi tempat curhat dan pemberi solusi dan telah menjadi kakak sekaligus sahabat terbaik selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
9. Sahabat-sahabatku di bangku kuliah **Munazzirah, Rahma Hamsyah Atmai Selli, Hijrah Mustajabah Saiyidah, Mu'Arif H.R** yang selalu menemani selama 4 tahun ini dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta untuk yang terkhusus buat **Irwan Afandi** yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan proses perkuliahan.
10. Terima kasih untuk kakak **Khaeriah**, kakak **Firman** dan adek **Hafid** yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis.
11. Terima kasih untuk Bapak **Muktar, ST** dan Bapak **Munim, ST** yang telah meminjamkan alat-alat yang penulis butuhkan.
12. Terima kasih untuk **Bapak** dan **Ibu kos** yang selama beberapa tahun ini telah menjadi ibu dan ayah kedua bagi penulis yang selalu menasehati dan menjaga penulis.
13. Terima kasih untuk teman-teman kos **Ifha, Imelda, Nitha, Wiwi, Risky, Fatma**, dan **Hilmi** yang selalu menemani dan membantu penulis jika membutuhkan bantuan.
14. Teman-teman Radiasi Angkatan 2012 serta adinda-adinda Jurusan Fisika angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016 serta keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika (HMJ-F).

15. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu dan telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian studi, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuanya.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hasil penelitian ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan dari semua pihak dan mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Semoga Allah swt selalu meridhoi niat baik hambaNya. Amin.

Makassar, 02 Desember 2016

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**St. Nurjannah**  
**NIM.60400112040**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul **“Koefisien Penyerapan Dinding Akustik Dari Komposisi Bahan Pelepeh Pisang, Eceng Gondok Dan Rak Telur”** yang disusun oleh ST. NURJANNAH, NIM: 60400112040, mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2016 M, bertepatan dengan 02 Rabi’ul Awal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains Dan Teknologi, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 02 Desember 2016 M  
02 Rabi’ul Awal 1438 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag	(.....)
Sekretaris I	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Hernawati, S.Pd.,M.Pfis	(.....)
Munaqisy II	: Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Abdullah, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph. D	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Said L., S.Si., M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh  
**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi**  
**UIN Alauddin Makassar**

  
**Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.**  
NIP. 19691205 199303 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Nurjannah  
Nim : 60400112040  
Tempat/Tgl. Lahir : Bowong Cindea/ 03 Juni 1994  
Judul : Koefisien Penyerapan Dinding Akustik Dari Komposisi  
Bahan Pelepah Pisang, Eceng Gondok dan Rak Telur.

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Gowa, 02 Desember 2016

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**ST. NURJANNAH**  
**NIM. 60400112040**

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR SIMBOL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR GRAFIK .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Ruang Lingkup .....	4
1.5 Manfaat Penelitian Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
2.1 Akustik dan Bunyi.....	7

2.2	Frekuensi Bunyi.....	8
2.3	Tekanan dan Intensitas Bunyi.....	9
2.4	Pemantulan Bunyi.....	12
2.5	Penyebaran Bunyi.....	13
2.6	Difraksi Bunyi.....	13
2.8	Penyerapan Bunyi .....	14
2.9	Koefisien Penyerapan Bunyi .....	15
2.10	Karakteristik Pisang.....	18
2.11	Eceng Gondok .....	19
2.12	Rak Telur.....	21
2.13	Ayat-Ayat Integrasi Pada Tumbuh-Tumbuhan.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
3.2	Alat dan Bahan Penelitian .....	32
3.3	Prosedur Kerja Penelitian.....	34
3.4	Teknik Analisis Data .....	39
3.5	Bagan Alir Penelitian .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Tahap Pembuatan Material Akustik .....	41
4.2	Tahap Pengambilan Data .....	44

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....59

5.2 Saran ..... 60

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 61

**LAMPIRAN** ..... 63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

Tabel	Perihal	Halaman
1.1	Perbandingan Komposisi Sampel.....	5
2.1	Tingkat Intensitas Bunyi Dari Berbagai Sumber.....	10
2.2	Material dan Koefisien Serap.....	16
2.3	Angka Koefisien Serap.....	16
3.1	Tabel Pengamatan Pengukuran Intensitas Bunyi .....	38
4.1	Nilai Hasil Koefisien Penyerapan.....	58
7.1	Pengukuran Koefisien Penyerapan Bunyi Dengan Variasi Komposisi Sampel Berbeda.....	91

## DAFTAR SIMBOL

Simbol	Keterangan Simbol	Satuan	Halaman
I	Intensitas Bunyi	$W/m^2$	10
P	Energi Tiap Waktu atau Daya	W	10
A	Luas	$m^2$	10
$\beta$	Tingkat Intensitas	dB	12
I	Intensitas Bunyi	$W/m^2$	12
$I_0$	Intensitas Ambang	$W/m^2$	12
$\alpha$	Koefisien Penyerapan Bunyi		17
$I_0$	Intensitas Bunyi Sebelum Melewati Medium Penyerap	dB	17
I	Intensitas Bunyi Setelah Melewati Medium Penyerap (dB)	(dB)	17
x	Ketebalan Medium Penyerap	(cm)	17

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Perihal	Halaman
<hr style="border: 1px solid black;"/>		
2.1	Difraksi.....	14
2.2	Perambatan Gelombang Bunyi.....	15
2.3	Morfologi Tanaman Pisang.....	18
2.4	Batang (Pelepah) Pisang.....	19
2.5	Bentuk Fisik Tanaman Eceng Gondok.....	20
2.6	Rak Telur ( <i>Egg Tray</i> ).....	22
4.1	Material Akustik Dengan Variasi Komposisi Pelepah Pisang.....	42
4.2	Material Akustik Dengan Variasi Komposisi Eceng Gondok.....	43
4.3	Material Akustik Dengan Variasi Komposisi Rak Telur.....	43
4.4	Material Akustik Campuran.....	43

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik	Perihal	Halaman
4.1	Hubungan Frekuensi Dengan Koefisien Penyerapan Pelepah Pisang .....	44
4.2	Hubungan Perbandingan Komposisi Bahan Terhadap Koefisien Penyerapan.	45
4.3	Hubungan Frekuensi Dengan Koefisien Penyerapan Eceng Gondok.....	47
4.4	Hubungan Perbandingan Komposisi Bahan Terhadap Koefisien Penyerapan.	48
4.5	Hubungan Frekuensi Dengan Koefisien Penyerapan Rak Telur .....	51
4.6	Hubungan Perbandingan Komposisi Bahan Terhadap Koefisien Penyerapan.	52
4.7	Hubungan Frekuensi Dengan Koefisien Penyerapan Bahan Campuran.....	55
4.8	Hubungan Perbandingan Komposisi Bahan Terhadap Koefisien Penyerapan..	56

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Perihal	Halaman
1.	Alat dan Bahan Penelitian.....	64
2.	Proses Pembuatan Ruang Pengujian Sampel.....	72
3.	Proses Pembuatan Perekat.....	75
4.	Proses Pembuatan Material Akustik.....	78
5.	Proses Penempelan Material Akustik ke Dalam Ruang Pengujian Sampel.....	85
6.	Proses Pengambilan Data.....	87
7.	Analisa Data.....	90
8.	Persuratan.....	94

## ABSTRAK

**Nama** : St. Nurjannah  
**Nim** : 60400112040  
**Judul** : Koefisien Penyerapan Dinding Akustik dari Komposisi Bahan Pelepah Pisang, Eceng Gondok dan Rak Telur

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai koefisien penyerapan bunyi bahan akustik dari pelepah pisang, eceng gondok, rak telur (*egg tray*) dan campuran dengan konsentrasi sampel berbeda, dan untuk mengetahui hubungan frekuensi sumber bunyi terhadap koefisien penyerapan bunyi bahan akustik. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu membuat material akustik dengan variasi perbandingan komposisi sampel yang berbeda-beda serta pengambilan data nilai koefisien penyerapan bunyi. Biasanya nilai frekuensi sumber bunyi yang digunakan dalam penelitian sebesar 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pengaruh nilai koefisien penyerapan material/bahan akustik dari pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur (*egg tray*) menunjukkan bahwa material yang terbuat dari pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur (*egg tray*) dapat menyerap bunyi. Nilai koefisien penyerapan material/bahan akustik dari pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur (*egg tray*) menunjukkan bahwa material yang terbuat dari pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur (*egg tray*) dapat menyerap bunyi. Nilai koefisien penyerapan bunyi yang tertinggi masing-masing pada dinding akustik yaitu pada pelepah pisang adalah 0,153 pada frekuensi 2000 Hz dengan komposisi bahan 50 % : 50 %, pada eceng gondok adalah 0,103 pada frekuensi 2000 Hz dengan perbandingan 50 % : 50 %, pada rak telur adalah 0,153 pada frekuensi 2000 Hz dengan perbandingan 50 % : 50 %. Sedangkan untuk nilai koefisien penyerapan bunyi tertinggi pada pencampuran bahan pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur adalah 0,193 pada frekuensi 2000 Hz dengan perbandingan 40 % : 25 % : 25 % : 10 %. Berdasarkan nilai koefisien penyerapan bunyi tertinggi pada masing-masing bahan maka yang memenuhi standar ISO 11654 adalah bahan pelepah pisang, eceng gondok, rak telur dan campuran. Dimana suatu bahan dikatakan dapat menyerap bunyi dengan baik yaitu apabila koefisien penyerapan bahan akustik minimal 0,15. Hubungan pemberian frekuensi terhadap koefisien penyerapan bahan akustik yaitu bahwa pada pemberian frekuensi diatas 2000 Hz yang diberikan maka semakin besar nilai koefisien penyerapan bunyi pada bahan akustik.

**Kata Kunci** : Akustik, material, bunyi, frekuensi, intensitas

## ABSTRACT

**Name** : St. Nurjannah  
**Nim** : 60400112040  
**Title** : Wall Acoustic Absorption Coefficient of Composition  
Banana, Water Hyacinth and Rak Eggs

---

This study aims to determine the effect of sound absorption coefficient of acoustic material from banana leaf, water hyacinth, rack eggs (*egg tray*) and mixed with different concentrations of the sample, and to determine the relationship of the frequency of the sound source of the sound absorption coefficient of acoustic material. The method used in this research that makes acoustic material with variation of composition of the sample varying as well as data capture sound absorption coefficient. Besanya value frequency sound sources used in the study is 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz and 2000 Hz. The research showed the effect of the absorption coefficient of material / acoustic material from banana leaf, water hyacinth and rack eggs (*egg tray*) indicates that the material is made of banana, water hyacinth and rack eggs (*egg tray*) can absorb sound. value of the absorption coefficient of material / acoustic material from banana leaf, water hyacinth and rack eggs (*egg tray*) indicates that the material is made of banana, water hyacinth and rack eggs (*egg tray*) can absorb sound. The coefficient of sound absorption is highest each on the wall acoustic namely the banana tree is 0,153 at a frequency of 2000 Hz with a composition of 50%: 50%, the water hyacinth was 0.103 at a frequency of 2000 Hz with a ratio of 50%: 50%, on a shelf eggs was 0.153 at a frequency of 2000 Hz with a ratio of 50%: 50%. As for the highest sound absorption coefficient in the material mixing banana leaf, water hyacinth and egg crates is 0.193 at a frequency of 2000 Hz with a ratio of 40%: 25%: 25%: 10%. Based on the highest sound absorption coefficient of each material that meets the ISO 11 654 standard is a material banana leaf, water hyacinth, rack eggs and mix. Where a material is said to absorb sound well that if the absorption coefficient of acoustic material of at least 0.15. A gift frequency against the coefficient absorption material acoustic monitoring the that in the provision of the frequency above 2000 Hz given then the greater the value of the coefficient absorption sound in the acoustic monitoring.

**Keywords** : *Acoustics, materials, sound, frequency, intensity.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin maju ilmu pengetahuan maka semakin berkembang pula teknologi elektronik dan transformasi yang digunakan. Misalnya peralatan elektronik yang banyak menimbulkan kebisingan yaitu audio, sedangkan pada transportasi seperti mobil, motor, kereta api, pesawat terbang yang menimbulkan kebisingan. Untuk itu diperlukan material akustik yang mampu meredam atau mengurangi kebisingan. Selama ini bahan yang digunakan sebagai peredam kebisingan terbuat dari bahan sintesis yang harganya cukup mahal. Oleh sebab itu diperlukan bahan alternatif untuk peredam suara yang relatif murah dan mudah didapat di lingkungan masyarakat (Dewi, 2015: 78).

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kenyamanan di dalam ruangan diantaranya adalah perencanaan sistem pencahayaan, penghawaan dan akustik. Kenyamanan dalam ruangan akan terwujud apabila bisa mengatasi masalah kebisingan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar ruangan. Reduksi bunyi dapat terjadi tergantung jenis material penyerapannya, yaitu material yang memiliki nilai penyerapan lebih tinggi dari pada nilai pantulnya. Pemilihan material akustik menjadi penentu kualitas suara di dalam ruangan. Beberapa fungsi suatu bangunan memiliki persyaratan tingkat intensitas bunyi yang distandarkan. Bahan material yang

diproduksi oleh pabrik dan sering dijumpai adalah glaswool, karpet, sterofoom (Suharyani, 2013: 62).

Selain bahan material yang diproduksi oleh pabrik adapula bahan material lain yang mudah untuk didapatkan dan masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat diantaranya pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Evi Indrawati (2009) tentang koefisien penyerapan bunyi bahan akustik dari pelepah pisang dengan kerapatan yang berbeda. Dari penelitian ini diperoleh bahwa pengaruh kepadatan terhadap nilai koefisien bahan akustik dari pelepah pisang yaitu semakin padat bahan yang digunakan semakin besar nilai koefisien yang dihasilkan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Surianti (2014) tentang uji aplikasi efek doppler pada bahan dinding akustik dari sekam padi. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan bahwa ada pengaruh jarak dengan nilai intensitas dan frekuensi pendengar yang dihasilkan.

Beberapa jenis tumbuhan/tanaman yang ada di Indonesia memiliki nilai kemanfaatan yang besar. Salah satu diantaranya adalah pohon pisang dan tanaman eceng gondok. Tanaman ini mudah didapatkan, memiliki beberapa manfaat dan harga relatif murah. Pohon pisang sering dijumpai di lingkungan sekitar kita, begitupun eceng gondok yang hidup di perairan.

Kebutuhan kayu untuk bahan baku industri seperti produksi kertas semakin meningkat. Hal ini yang menyebabkan limbah kayu yang melimpah dan banyak terbuang, bahkan tidak dimanfaatkan dan hanya dibakar saja pada hal pembakaran dapat menimbulkan dampak pada lingkungan, seperti polusi udara dan kerusakan

lingkungan. Oleh karena itu dilakukan upaya pemanfaatan limbah agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pengolahan limbah kertas menjadi produk daur ulang telah banyak dilakukan. Salah satu jenis produksi yang dihasilkan dari pengolahan kertas limbah adalah *egg tray* (rak telur) (Syech, 2015: 667).

Melihat karakteristik yang terdapat pada serat pelepah pisang yang dapat digunakan sebagai pengganti pembuatan kain dan memiliki daya serap tinggi yang merupakan salah satu syarat sebagai bahan akustik sebagai penyerapan bunyi dan memiliki kandungan selulosa sebesar 78,14 % (Dewi, 2015: 79) dan ternyata eceng gondok memiliki serat selulosa cukup tinggi pula sebesar 60 % yang mana kandungan selulosa ini merupakan bahan dasar industri seperti pabrik kertas, pabrik sutera tiruan, dan lain-lain (Putera, 2012: 1). Adapun untuk rak telur atau disebut sebagai *egg tray* merupakan campuran yang terbuat dari bahan kertas seperti koran, kardus dan kertas bekas lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa kertas terbuat dari serat yang digunakan biasanya adalah alami, dan mengandung selulosa dan hemiselulosa.

Dari latar belakang di atas, peneliti memiliki keinginan untuk memanfaatkan limbah dari pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur sebagai peredam suara, dengan judul "*Koefisien Penyerapan Dinding Akustik dari Komposisi Bahan Pelepah Pisang, Eceng Gondok dan Rak Telur*".

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh nilai koefisien penyerapan bunyi bahan akustik pelepah pisang, eceng gondok, rak telur (*egg tray*) dan campuran (pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur) dengan komposisi berbeda?
2. Bagaimana hubungan frekuensi sumber bunyi terhadap koefisien penyerapan bunyi bahan akustik?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai koefisien penyerapan bunyi bahan akustik dari pelepah pisang, eceng gondok, rak telur (*egg tray*) dan campuran (pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur) dengan komposisi berbeda.
2. Untuk mengetahui hubungan frekuensi sumber bunyi terhadap koefisien penyerapan bunyi bahan akustik.

## 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu:

1. Bahan yang digunakan sebagai penyerapan bunyi adalah pelepah pisang batu, batang eceng gondok, rak telur kertas, perekat dari tepung kanji dan air.
2. Menggunakan tripleks dengan ukuran 9 mm dengan merancang ruang dengan panjang 24,8 cm, tinggi 23 cm dan lebar 23 cm sebagai dinding untuk menempel bahan akustik.


3. Frekuensi sumber bunyi yang digunakan adalah 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz.
4. Besaran/ parameter yang diuji adalah intensitas bunyi.
5. Perbandingan komposisi sampel yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu:

Kode Sampel	Perbandingan komposisi sampel (%)			
		Pelepah pisang (%)	Perekat (%)	
A	50	50		
	30	70		
	70	30		
B	Eceng gondok (%)	Perekat (%)		
	50	50		
	30	70		
C	Rak telur ( <i>egg tray</i> ) (%)	Perekat (%)		
	50	50		
	30	70		
D	70	30		
	Pelepah pisang (%)	Eceng Gondok (%)	Rak telur ( <i>egg tray</i> ) (%)	Perekat (%)
	30	30	30	10
	40	25	25	10
	25	40	25	10
	25	25	40	10

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seberapa besar manfaat dari limbah pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur untuk menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dan berkualitas.
2. Dapat digunakan sebagai papan bahan akustik yang dapat meredam suara seperti di gedung.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian lanjutan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Akustika dan Bunyi**

Akustik adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi dan semua yang berkaitan dengan bunyi serta cara penanggulangan cacat akustik. Hal-hal yang dipelajari dalam akustik meliputi: sifat-sifat bunyi, usaha mendapatkan bunyi yang enak untuk di dengar dalam sebuah ruangan, isolasi bunyi, persyaratan akustik dan sebagainya. Bunyi adalah gelombang getaran mekanis dalam udara atau benda padat yang masih dapat terdengar oleh telinga normal manusia. Getaran tersebut ada pada frekuensi 20-20000 Hz. Di bawah rentang tersebut disebut bunyi infra (*infra sound*), sedangkan di atas rentang tersebut disebut bunyi ultra (*ultra sound*). Suara (*voice*) adalah bunyi manusia. Bunyi udara (*airborne sound*) adalah bunyi yang merambat melalui struktur bangunan. Alat untuk mengukur besarnya bunyi atau tekanan suara yang keluar dari sumbernya adalah sound level meter. Satuan bunyi adalah sound level meter (Suharyani, 2013: 63).

Gelombang bunyi adalah gelombang kompresi longitudinal dalam suatu medium material seperti udara dan air. Ketika kompresi atau perambatan gelombang dan mencapai gendang telinga, maka dapat menimbulkan sensasi bunyi, dengan syarat dan frekuensi gelombang adalah antara 20 Hz dan 20.000 Hz. Gelombang dengan frekuensi di atas 20 kHz disebut gelombang *ultrasonik*. Gelombang dengan

frekuensi di bawah 20 Hz disebut gelombang *infrasonik* (Bueche dan Hecht, 2006: 161).

Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang terjadi karena perapatan dan perenggangan dalam medium gas, cair atau padat. Gelombang itu dihasilkan ketika sebuah benda yang digetarkan dan menyebabkan gangguan kerapatan medium. Gangguan dijalarkan di dalam medium melalui interaksi molekul-molekulnya. Arah gerakan molekul medium yang dilewati searah dengan arah penjalaran gelombang tersebut (Tipler, 1998: 505).

## 2.2 Frekuensi Bunyi

Jumlah pergeseran atau osilasi sebuah partikel dalam satu sekon disebut frekuensi. Frekuensi dinyatakan dalam satuan hertz (Hz). Frekuensi adalah gejala fisis objektif yang dapat diukur oleh instrument-instrumen akustik. Telinga normal manusia tanggap terhadap bunyi diantara jangkauan (*range*) frekuensi audio sekitar 20 sampai 20.000 Hz. Jangkauan ini dan jangkauan frekuensi lain dari bermacam-macam sumber bunyi, jangkauan frekuensi audio orang yang berbeda umurnya juga berbeda. Dan dengan bertambahnya umur batas atas turun dengan banyak. Peranan frekuensi yang lebih tinggi dari 10.000 Hz dapat diabaikan dalam inteligibilitas pembicaraan atau kenikmatan musik.

Kebanyakan bunyi (pembicaraan, musik, bising) terdiri dari banyak frekuensi, yaitu komponen-komponen frekuensi rendah, tengah dan medium. Karena itu amatlah penting memeriksa masalah-masalah akustik meliputi spectrum frekuensi yang dapat didengar. Frekuensi standar yang dipilih secara bebas sebagai wakil yang penting

dalam akustik lingkungan adalah 125, 250, 500, 1000, 2000 dan 4000 Hz atau 128, 256, 512, 1024, 2048 dan 4096 Hz (Doelle, 1985: 15).

### 2.3 Tekanan dan Intensitas Bunyi

Penyimpanan dalam tekanan atmosfer yang disebabkan getaran partikel udara karena adanya gelombang bunyi yang disebut tekanan bunyi. Telinga tanggap terhadap jangkauan tekanan bunyi yang sangat lebar, walaupun tekanannya sendiri kecil. Skala standar yang digunakan untuk mengukur tekanan bunyi dalam akustik fisis mempunyai jangkauan yang lebar, yang menyebabkan susah digunakan. Tingkat tekan bunyi diukur oleh meter tingkat bunyi yang terdiri dari mikrofon, penguat dan instrumen keluaran atau (*output*) yang mengukur tingkat tekanan bunyi efektif dalam desibel (Doelle, 1985: 18).

Seperti ketinggian, kenyaringan merupakan sensasi dalam kesadaran manusia. Ketinggian juga berhubungan dengan besaran fisika yang diukur, yaitu intensitas gelombang (Giancoli, 2011: 410).

Gelombang bunyi berjalan, seperti semua gelombang berjalan lainnya, memindahkan energi dari satu daerah ruang ke daerah ruang lainnya. Intensitas (*intensity*) didefinisikan sebagai laju rata-rata terhadap waktu pada saat energi diangkat oleh gelombang itu per satuan luas, menyeberangi permukaan tegak lurus terhadap arah perambatan. Ini berarti intensitas  $I$  adalah daya rata-rata persatuan luas.

$$I = \frac{P}{A} \quad (2.1)$$

(Sumber: Young, 2003: 63)

Keterangan:

I= Intensitas bunyi ( $\text{W}/\text{m}^2$ )

P= Energi tiap waktu atau daya (W)

A= Luas ( $\text{m}^2$ )

Table 2.1: Tingkat intensitas bunyi dari berbagai sumber (nilai perwakilan)

Sumber atau deskripsi bunyi	Tingkat intensitas (dB)	Intensitas I ( $\text{W}/\text{m}^2$ )
Ambang rasa sakit	120	1
Pengering	95	$3.2 * 10^{-3}$
Kereta api yang ditinggikan	90	$1 * 10^{-3}$
Lalu lintas yang ramai	70	$1 * 10^{-5}$
Pembicaraan yang biasa	65	$1 * 10^{-6}$
Mobil yang bunyinya tidak berisik	50	$1 * 10^{-7}$
Radio mobil yang bunyinya tidak keras	40	$1 * 10^{-8}$
Pembisik rata-rata	20	$1 * 10^{-10}$
Desir dedaunan	10	$1 * 10^{-11}$
Ambang pendengar pada 1000 Hz	0	$1 * 10^{-12}$

(Sumber: Young dan Freedman, 2003: 65)

Hubungan kuadrat terbalik antara intensitas bunyi dan jarak dari sumber tidak berlaku di ruangan dalam rumah karena energi bunyi dapat juga mencapai seorang

pendengar melalui refleksi dari dinding dan loteng. Sesungguhnya, bagian dari pekerjaan arsitek dalam merancang sebuah aula adalah untuk mengatasi masalah refleksi-refleksi ini sehingga intensitas itu adalah hampir konstan atau sekontan mungkin diseluruh aula tersebut (Young dan Freedman, 2003: 63-66).

Telinga manusia dapat mendeteksi bunyi dengan intensitas serendah  $10^{-12}$   $\text{W/m}^2$  dan setinggi  $1 \text{ W/m}^2$  (dan bahkan lebih tinggi, walaupun di atas ini akan menyakitkan). Ini merupakan jangkauan intensitas yang luar biasa, mencakup faktor satu trilyun ( $10^{12}$ ) dari paling rendah sampai paling tinggi. Mungkin karena disebabkan oleh jangkauan yang lebar ini, maka dianggap kenyaringan tidak sebanding dengan intensitas. Untuk menghasilkan bunyi yang terdengar dua kali lebih besar dibutuhkan gelombang bunyi yang intensitasnya sekitar 10 kali lipat. Hal ini secara kasar berlaku disetiap tingkat bunyi untuk frekuensi di dekat pertengahan jangkauan yang bisa didengar. Sebagai contoh, gelombang bunyi dengan intensitas  $10^{-2} \text{ W/m}^2$  terdengar oleh manusia rata-rata dengan kenyaringan dua kali lipat gelombang yang intensitasnya  $10^{-3} \text{ W/m}^2$ , dan empat kali lipat lebih keras dari yang berintensitasnya  $10^{-4} \text{ W/m}^2$  (Giancoli, 2001: 410-411).

Karena hubungan antara sensasi subjektif dari kenyaringan dan besaran fisika yang terukur “intensitas” ini, biasanya tingkat intensitas bunyi dinyatakan dengan skala logaritmik. Satuan skala ini adalah bel, dari Alexander Graham Bell (1847-1922), penemu telepon atau jauh lebih umum disebut desibell (dB) yang merupakan

$\frac{1}{10}$  bel ( $10 \text{ dB} = 1 \text{ bel}$ ). Tingkat intensitas  $\beta$  dari bunyi didefinisikan dalam intensitasnya,  $I$  sebagai berikut:

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad (2.2)$$

(Sumber: Giancoli, 2001: 411)

Keterangan:

$\beta$  = Tingkat Intensitas (dB)

$I$  = Intensitas Bunyi ( $\text{W/m}^2$ )

$I_0$  = Intensitas ambang ( $\text{W/m}^2$ )

Dalam persamaan ini,  $I_0$  adalah sebuah intensitas acuan yang dipilih sebesar  $10^{-12} \text{ W/m}^2$ , mendekati ambang pendengaran manusia pada 1000 Hz. Tingkat intensitas bunyi dinyatakan dalam desibel, yang disingkat dB. Desibel adalah  $\frac{1}{10}$  bel, sebuah satuan yang dinamakan untuk menghormati Alexander Graham Bell (penemu telepon). Satuan bel terlalu besar untuk digunakan dalam kebanyakan keperluan, dan decibel adalah satuan tingkat bunyi yang biasa digunakan (Young dan Freedman, 2003: 66).

#### 2.4 Pemantulan Bunyi (*Refleksi*)

Refleksi (pemantulan) gelombang bunyi memainkan peran penting dalam perancangan ruang. Sifat pemantulan bunyi dapat menimbulkan masalah untuk beberapa hal tertentu. Akan tetapi dapat pula digunakan untuk beberapa keperluan. Pemantulan bunyi pada dinding dalam ruang dapat menyebabkan terjadinya gaung yang menyebabkan suara orang yang berbicara tidak jelas. Pada peristiwa

pemantulan, tiap suku kata yang diucapkan diikuti oleh bunyi pantulan suku kata tersebut. Bunyi asli dan bunyi pantul berbaaur menjadi suatu yang tiak jelas (Doelle, 1985: 26).

## **2.5 Penyebaran Bunyi (Difusi)**

Bila tekanan bunyi di suatu auditorium sama dan gelombang bunyi dapat merambat dalam semua arah, maka medan bunyi dikatakan serba sama atau homogen. Dengan perkataan lain, terjadi penyebaran bunyi dalam ruang tersebut, penyebaran atau difusi bunyi yang cukup adalah ciri akustik yang diperlukan pada jenis-jenis ruang tertentu, karena ruang-ruang itu membutuhkan distribusi bunyi yang merata dan menghalangi terjadinya cacat akustik yang tak diinginkan.


Difusi bunyi dapat diciptakan dengan beberapa cara, yaitu (Doelle, 1985: 27):

- a. Pemakaian permukaan dan elemen penyebar yang tak teratur dalam jumlah yang banyak sekali, seperti plaster, pier, balok-balok terpanjang, langit-langit yang bergeriji.
- b. Penggunaan lapisan permukaan pemantul bunyi dan penyerap bunyi secara bergantian.
- c. Distribusi lapisan penyerap bunyi yang berbeda secara tak teratur dan acak

## **2.6 Difraksi Bunyi**

Difraksi adalah pembelokan berkas yang hingga batas tertentu selalu terjadi ketika sebagian muka gelombang dibatasi (Tipler, 1998: 533). Difraksi adalah gejala akustik yang menyebabkan gelombang bunyi dibelokkan atau dihamburkan sekeliling penghalang, seperti sudut, kolom, tembok dan balok. Pembelokan gelombang bunyi


sampai batas tertentu terjadi ketika sebagian muka gelombang dibatasi. Difraksi lebih nyata pada frekuensi rendah dari pada frekuensi tinggi, karena panjang gelombang bunyi yang dapat didengar terentang dari beberapa sentimeter sampai beberapa meter dan seringkali cukup besar dibandingkan dengan lubang atau perintang, maka pembelokan gelombang bunyi di sekitar suatu pojokan merupakan suatu fenomena biasa (Doelle, 1985: 28).



Gambar 2.1: Difraksi  
(Sumber: Doelle, 1985)

## 2.7 Penyerapan Bunyi

Bahan lembut, berpori dan kain serta manusia menyerap sebagian besar gelombang bunyi yang menumbuk oleh penyerap bunyi. Penyerapan bunyi adalah perubahan energi bunyi menjadi suatu bentuk lain, biasanya panas ketika melewati suatu bahan atau ketika menumbuk suatu permukaan. Jumlah panas yang dihasilkan pada perubahan energi ini sangat kecil, sedangkan kecepatan perambatan gelombang bunyi tidak dipengaruhi oleh penyerapan.



Gambar 2.2: Perambatan gelombang bunyi mengenai objek akan mengalami pemantulan dan penyerapan  
(Sumber: Doelle, 1985)

Sebenarnya semua bahan bangunan menyerap bunyi sampai batas tertentu, tetapi pengendalian bahan akustik yang baik membutuhkan penggunaan bahan-bahan dengan tingkat penyerapan bunyi yang baik. Dalam akustik lingkungan unsur-unsur yang dapat menunjang penyerapan bunyi (Doelle, 1985: 26):

- a. Lapisan permukaan dinding, lantai dan atap.
- b. Isi ruang, seperti bahan tirai, tempat duduk dengan lapisan lunak dan karpet.
- c. Udara dalam ruang.

## 2.8 Koefisien Penyerapan Bunyi

Koefisien penyerapan adalah jumlah/proporsi dari keseluruhan energi yang datang yang mampu diserap oleh material. Nilai koefisien penyerapan 1 mengandung arti bahwa permukaan menyerap (*absorbs*) dengan sempurna, nilai penyerapan 0 berarti permukaan memantulkan (*refleksi*) dengan sempurna. Udara memiliki koefisien serap 0,007 dan dihitung dalam frekuensi 2000 Hz.

Table 2.2 Material dan koefisien serap

Material	Koefisien serap pada frekuensi 500 Hz
Semen	0,015
Semen lapis keramik	0,01
Semen lapis karpet tebal	0,14
Semen lapis kayu	0,10
Batu bata ekspos	0,06
Papan kayu	0,10
Tirai sedang/tebal	0,49/0,55
Kaca buram	0,04
Eternit	0,17
Gyosum	0,05
Manusia	0,46

(Sumber: Suharyani dan Mutiari, 2013: 65)

Tabel 2.3 Angka koefisien serapan

Bahan	Angka koefisien serapan bunyi ( $\alpha$ )
Dinding batu	0,03
Permadani	0,30
Celotex	0,35
Gelas	0,02

Vilt rambut	0,50
Linoleum	0,02
Plester tembok	0,02

(Sumber: Sears, dkk, 1962: 573)

Secara kuantitatif penyerapan oleh suatu permukaan ditentukan sebagai berikut. Jika gelombang bunyi sampai pada suatu permukaan padat atau cair maka sebagian gelombang bunyi, misalnya  $\alpha$  akan diserap dan sisanya ( $I-\alpha$ ) kemudian dipantulkan. Jika  $I_0$  adalah intensitas gelombang datang ( $I_0$  ini bukan taraf intensitas pembanding  $I_0=10^{-12}$  W/m<sup>2</sup> atau 0 dB), maka  $I$  adalah intensitas setelah intensitas datang tersebut.

Untuk menentukan nilai koefisien serapan bunyi suatu permukaan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\alpha = \frac{\ln I_0 - \ln I}{x} \quad (2.3)$$

(Sumber: Puspitarini, 2014: 97)

Keterangan:

$\alpha$  = Koefisien serapan bunyi

$I_0$  = Intensitas bunyi sebelum melewati medium penyerap (dB)


$I$  = Intensitas bunyi setelah melewati medium penyerap (dB)

$x$  = Ketebalan medium penyerap (cm)

Berdasarkan standar ISO 11654 dimana koefisien serapan bahan akustik minimal sebesar  $\alpha = 0,15$  (Khotimah, 2015: 91).

## 2.9 Karakteristik Pisang

Tanaman pisang merupakan tanaman yang berasal dari kawasan di Asia Tenggara (termasuk Indonesia). Tanaman pisang mudah didapatkan, memiliki beberapa manfaat dan harga relatif murah. Pohon pisang sering dijumpai di lingkungan sekitar kita. Pohon pisang sering dijumpai disetiap pekarangan rumah, di pinggir jalan serta sawah-sawah di pedesaan.



Gambar 2.3: Morfologi Tanaman Pisang  
(Sumber: Suharyani, 2013)

Indonesia memiliki lebih dari 230 jenis pisang. Dari beberapa jenis pisang di Indonesia hanya beberapa jenis pisang yang dijual di pasaran, dikonsumsi oleh masyarakat dan mudah untuk mendapatkannya, diantaranya adalah: Pisang Barangan, Raja, Raja Sereh (Raja Susu), Raja Uli, Raja Jambe, Raja Molo, Raja Kul, Raja Tahun, Raja Bulu, Kepok, Tanduk, Mas, Ambon Lumut, Ambon Kuning, Nangka, Kapas, Kidang, Lampung dan Pisang Tongkat Langit (Suharyani, 2013: 62-63).

Serat dari pelepah pisang merupakan serat yang kuat sehingga cocok dijadikan bahan kain (*textile*). Karakteristik dari serat pelepah pisang yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan pembuat kain juga berdaya simpan tinggi yang memenuhi syarat sebagai pengganti bahan akustik untuk penyerapan bunyi. Serat pelepah pisang juga memenuhi persyaratan penting dari karakteristik dasar bahan akustik yaitu, bahan berpori yang memiliki jaringan selular dengan pori-pori yang saling berhubungan. Apalagi setelah pelepah pisang dikeringkan untuk mengurangi kandungan air pada pelepah pisang tersebut, maka kepadatannya semakin membuat bahan yang dapat menyerap bunyi dengan cukup baik dan akan meredamnya (Suharyani, 2013: 66).



Gambar 2.4: Batang (Pelepah pisang)  
(Sumber: Suharyani, 2012)

### 2.10 Eceng Gondok

Menurut Gerbono (2005) dalam Ratnani, dkk (2011: 42) menyebutkan, eceng gondok termasuk *famili pontederiaceae*. Tanaman ini hidup di daerah tropis maupun

subtropis. Eceng gondok digolongkan sebagai gulma perairan yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan berkembang biak secara cepat. Tempat tumbuh yang ideal bagi tanaman eceng gondok adalah perairan yang dangkal dan berair keruh, dengan suhu berkisar antara 28-30 °C dan kondisi pH berkisar 4-12. Di perairan yang dalam dan berair jernih di daratan tinggi, tanaman ini sulit tumbuh. Eceng gondok mampu menghisap air dan menguapkannya ke udara melalui proses evaporasi.

Tanaman eceng gondok merupakan tanaman yang mudah sekali tumbuh yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan perairan. Tanaman eceng gondok mudah menyebar melalui air ke badan air lainnya. Pertumbuhan tanaman eceng gondok akan semakin berkembang dengan baik apabila air tersebut telah tercemar oleh limbah pertanian dan pabrik.



Gambar 2.5: Bentuk fisik tanaman eceng gondok  
(Sumber: Hajama, 2014)

Perkembang biakan eceng gondok terjadi secara vegetatif maupun secara generatif. Perkembangan secara vegetatif terjadi bila tunas baru tumbuh dari ketiak

daun, lalu membesar dan akhirnya menjadi tumbuhan baru. Setiap 10 tanaman eceng gondok mampu berkembangbiak menjadi 600.000 tanaman baru dalam waktu 8 bulan. Hal ini membuat eceng gondok dimanfaatkan untuk pengolahan air limbah. Eceng gondok dapat mencapai ketinggian antara 40-80 cm dengan daun yang licin dan panjangnya 7-25 cm. Tumbuhan eceng gondok terdiri atas helai daun, pengapung, leher daun, ligula, akar, akar rambut, ujung akar dan stolon yang dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan vegetatif (Hajama, 2014: 2-3).

### **2.11 Rak Telur (*Egg tray*) Kertas**

Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah alami, dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Pengolahan limbah kertas menjadi menjadi daur ulang telah banyak dilakukan. Salah satu jenis produk yang dihasilkan dari pengolahan limbah kertas adalah *egg tray* (rak telur) (Syech: 2015: 666).

*Egg tray* adalah kumpulan yang terbuat dari bahan kertas, seperti kardus, koran bekas, buku-buku dan bahan kertas lainnya. *Egg tray* atau papan telur berfungsi sebagai tempat telur yang berfungsi untuk melindungi telur dari benturan bahan yang berat ataupun kondisi sekitar yang akan membuat telur pecah. Dengan adanya *egg tray* telur dapat dibawa dengan mudah tanpa khawatir telur akan pecah, dan dengan adanya *egg tray* memudahkan pembeli ataupun konsumen untuk membawa telur dengan jumlah yang banyak.



Gambar 2.6: Rak Telur (*Egg Tray*)  
(Sumber: <http://cara.co.id/2015/01/cara-membuat-egg-tray-kertas-tempat-telur-dari-bahan-kertas/>)

## 2.12 Ayat-Ayat Integrasi Pada Tumbuh-Tumbuhan

Allah swt menciptakan berbagai macam tumbuhan, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Asy Syu'araa ayat 7 (Kementerian Agama R.I, 2004: 367).

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

*Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (QS. Asy Syu'araa' /7)*

Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas sebagai berikut (Shihab, 2002: 188)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ

Apakah mereka tidak melihat kebumi, merupakan kata yang mengandung makna batas akhir. Dia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir, dengan demikian ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya sampai mencakup seluruh bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya.

Kata **زَوْج** berarti pasangan. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan, karena mereka muncul dicelah-celah tanah yang terkampar di bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan pasangannya. Yang jelas, setiap tumbuhan memiliki pasangan dan itu dapat terlihat kapan saja bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Karena itu ayat diatas memulai dengan pertanyaan apakah mereka tidak melihat, pertanyaan yang mengandung unsur kebenaran bagi mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu.

Kata **كَرِيمٍ** antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik, paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2002: 188). Dan telah dijelaskan oleh

ayat sebelumnya dalam al-Qur'an surah Asy Syu'araa ayat 6 (Kementerian Agama R.I, 2004: 367).

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

*Sungguh mereka telah mendustakan (al-Quran), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan (QS. Asy Syu'araa: 6).*

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

“Sungguh mereka telah mendustakan (al-Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.”  
Yaitu, sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka, lalu mereka mengetahui berita bohong ini setelah beberapa waktu. Kemudian, Allah Ta'ala mengingatkan kebesaran kekuasaan-Nya dan keagungan kemampuan-Nya serta keadaan para pembangkang yang menyelisihi Rasul-Nya dan mendustakan Kitab-Nya. Dialah Yang Maha perkasa, Maha agung lagi Maha kuasa yang telah menciptakan bumi dan menumbuhkan di dalamnya tumbuh-tumbuhan yang baik berupa tanam-tanaman, buah-buahan dan hewan (Abdullah bin Muhammad, 2008: 489).

Dari tafsir QS. Asy-syu'araa ayat 7 pada penggalang ayat pertama yakni lafad-lafad yang artinya ‘apakah mereka tidak melihat kebumi’, ayat ini menunjukkan adanya rangsangan/simulasi kepada manusia untuk lebih peka terhadap ciptaan Allah

swt yang ada disekitarnya sehingga manusia dapat menggali manfaat dari potensi alam sebesar-besarnya untuk keperluan hidupnya.

Ayat di atas menunjukkan adanya rangsangan/ stimulus kepada manusia untuk lebih peka terhadap ciptaan Allah yang ada disekitarnya sehingga manusia dapat menggali manfaat dari potensi alam yang sebesar-besarnya. Demikian banyaknya hasil alam yang ada disekitar kita yang dapat diambil manfaatnya baik yang sudah terungkap maupun yang belum diketahui oleh manusia. Dari sini Islam mengajarkan kepada manusia untuk lebih memperhatikan dan mengkaji kekayaan alam yang masih banyak belum diketahui manfaatnya oleh sebagian besar manusia karena kemampuan dalam mengaksesnya masih kurang.

Secara khusus firman Allah swt tentang pisang tersirat dalam al-Qur'an surah al-Waqi'ah:29 (Kementerian Agama R.I, 2004: 535).

وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

*Dan pohon pisang yang bersusun-susun* (QS. al-waqi'ah:29)

وَطَلْحٍ

Adalah pohon besar yang terdapat didaerah Hijaz. Mengenai Firman-Nya

مَّنْضُودٍ ﴿٢٩﴾

Mujahid mengatakan: “yakni, buahnya bersusun-susun” As-Suddi mengatakan berarti terkait. “Dan Abbas mengatakan: pohon ini menyerupai pohon thalh didunia, tetapi pohon tersebut mempunyai buah yang lebih manis dari madu. Ibnu Jarir mempunyai pendapat lain, dimana ia mengatakan: “Kata itu bermakna pisang” (Abdullah bin Muhammad, 2008: 326-327).


Kata Thalh ada yang menafsirkannya dalam arti pohon pisang atau kurma. Banyak juga yang melukiskan sebagai pohon yang batangnya sangat kuat, dahan-dahannya sangat panjang dan tinggi, memiliki duri yang banyak, dedaunnya sangat hijau, memiliki duri tetapi tidak mengganggu dan memiliki aroma yang harum (Shihab, 2002: 353). Dan telah di jelaskan dari ayat sebelumnya dalam al-Qur’an al-Waqi’ah: 28 (Kementerian Agama R.I, 2004: 535).



فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ

Terjemahnya:

*Berada di antara pohon bidara yang tak berduri* (QS. al-Waqi’ah: 28).



فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ

“Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.” Ibnu ‘Abbas, ‘Ikrimah, Mujahid, Abul Ahwash, Qasamah bin Zuhair, as-Safar bin Qais, al-Hasan, Qatadah, ‘Abdullah bin Katsir, as-Suddi, Abu Harzah, dan lain-lain mengatakan: “Yaitu pohon yang tidak berduri .” Dan dari Ibnu ‘Abbas: “Yakni, Pohon yang dipenuhi dengan buah-buahan.”

Secara lahiriah, yang dimaksud dengan hal itu bahwa pohon bidara ketika di dunia mempunyai banyak duri dan sedikit buahnya. Sebaliknya, di akhirat pohon bidara itu mempunyai banyak buah dan tidak berduri (Abdullah bin Muhammad, 2008: 326).

Dari *asbabun nuzul* latar belakang historis turunnya ayat-ayat al-Qur'an QS. al-Waqi'ah yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah Rasulullah mengizinkan orang-orang Thalif menguasai lembah yang indah dan bersarang madu mereka mendengar bahwa syurga itu serba indah. Mereka berangan-angan untuk memiliki lembah disurga seperti yang dimilikinya waktu itu. Maka turunlah ayat ini (QS. al-Waqi'ah/56: 27-29) yang melukiskan kehidupan di syurga yang disediakan bagi golongan "kanan". *Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari 'Urwah bin Ruwaim (tapi mursal) dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam sunannya dan Al-Baihadi dalam kitab Al-Ba'ts yang bersumber dari 'Atha' dan Mujahid.* Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa orang-orang kagum melihat lembah yang teduh dinaungi pohon-pohon yang rindang dan indah. Ayat ini (QS. al-Waqi'ah/56: 27-29) turun melukiskan kehidupan di syurga yang serba lebih. *Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang lain yang bersumber dari Mujahid.* (Shaleh Qamaruddin, dkk, 1982: 478).

Telah dijelaskan dalam surah an-Nahl : 11 (Kementerian Agama R.I, 2004: 268).

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن  
كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

*Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (QS. an-Nahl: 11).*

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن  
كُلِّ الثَّمَرَاتِ

“Dia menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan,” maksudnya Allah mengeluarkannya dari bumi, dengan air yang hanya satu macam ini, keluarlah buah-buahan itu dengan segala perbedaan, macamnya, rasanya, warnanya, baunya, dan bentuknya. Dan untuk itu Allah berfirman:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (*kekuasaan Allah*) bagi kaum yang memikirkan,” maksudnya sebagai dalil dan bukti bahwasanya

tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) kecuali Allah (Abdullah bin Muhammad, 2008: 161-162).

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah menumbuhkan bagi kalian dengan air itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada demikian itu hal yang telah disebutkan itu (benar-benar ada tanda) yang menunjukkan akan keesaan Allah swt. Bagi kaum yang memikirkan mengenai ciptaan-Nya sehingga mereka mau beriman karenanya.

Dan telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya dalam surah QS. an-Nahl: 10 (Kementerian Agama R.I, 2004: 268).

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ  
فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

*Dia-lah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu (QS. An-Nahl :10).*

Sesudah Allah menyebutkan apa yang telah Dia berikan kepada mereka nikmat-Nya, yaitu berupa binatang-binatang ternak dan binatang-binatang melata, mulailah Dia menyebutkan nikmat-Nya (yang lain) yang diberikan kepada mereka yaitu berupa turunnya hujan dari langit, yang di dalam hujan terdapat air yang dapat

diminum dan kenikmatan dunia untuk mereka dan untuk binatang-binatang mereka.

Maka Allah Ta'ala berfirman:

لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ

“Dan untukmu sebagiannya menjadi minimum. “Maksudnya, Allah menjadikannya tawar lagi cair, yang mudah bagimu meminumnya, dan Allah tidak menjadikannya asin lagi pahit.

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ


Dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan yang (pada tempat tumbuhnya) kamu mengembalakan ternakmu. “Maksudnya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari hujan itu untukmu, yang kamu semua mengembalakan ternak-ternakmu di tempat itu, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, ‘Ikhrimah, adh-Dhahhak, Qatadah, dan Ibnu Said dalam firman Allah:

فِيهِ تُسِيمُونَ

Di tempat itu kamu mengembalakan ternakmu . ? تُسِيمُونَ artinya mengembalakan (Abdullah bin Muhammad, 2008: 161).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam dapat tumbuh dengan baik karena adanya air hujan. Tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia, begitu pula tanaman

pisang dan eceng gondok yang begitu banyak manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pada penelitian ini bagian dari tanaman pisang yang dimanfaatkan adalah pelepah pisang sedangkan eceng gondok yang dimanfaatkan adalah batang dari eceng gondok.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-September 2016 di Desa Bowong Cindea Kab. Pangkep, untuk proses pembuatan material akustik dan pengujian koefisien penyerapan bunyi.

#### **1.2 Alat dan Bahan Penelitian**

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.2.1 Alat**

Alat yang digunakan pada pembuatan material akustik adalah:

##### **1.2.1.1 Alat Pembuatan Ruang Pengujian Sampel**

Alat yang digunakan untuk membuat ruang pada penelitian ini adalah

1. Gergaji kayu
2. Palu
3. Pensil
4. Meteran/mistar

##### **1.2.1.2 Alat Pembuatan Material Akustik/Dinding Akustik**

Alat yang digunakan untuk membuat material akustik/dinding akustik pada penelitian ini adalah:

1. Timbangan

2. Blender
3. Cetakan
4. Wadah
5. Gelas ukur
6. Gunting

#### **1.2.1.3 Alat Pembuatan Perekat Sampel**

Alat yang digunakan untuk membuat perekat pada penelitian ini adalah:

1. Gelas ukur
2. Kuas
3. Pengaduk
4. Timbangan
5. Wajan

#### **1.2.1.4 Alat Pengujian Material Akustik/Dinding Akustik**

Alat yang digunakan pada proses pengujian koefisien penyerapan bunyi adalah:

1. *Sound level meter* (SLM)
2. *Speaker bluetooth*
3. Sambungan *bluetooth* ke laptop
4. Mistar plastik
5. Laptop yang telah diinstall software *true tone generator*

#### **1.2.2 Bahan**

Bahan yang digunakan pada pembuatan ruang akustik adalah:

### **1.2.2.1 Bahan Pembuatan Ruang Pengujian Sampel**

1. Tripleks ukuran 9 mm
2. Paku

### **1.2.2.2 Bahan Pembuatan Perekat Sampel**

1. Tepung kanji
2. Air

### **1.2.2.3 Bahan Pembuatan Material Akustik/Dinding Akustik**

Bahan yang digunakan untuk membuat material akustik/dinding akustik pada penelitian ini adalah:

1. Pelepah pisang yang basah
2. Eceng gondok yang basah
3. Rak telur (*egg tray*)
4. Perekat tepung kanji

Sedangkan bahan yang digunakan pada proses pengujian ini adalah sampel (contoh uji) dari hasil material akustik dengan massa tertentu. Adapun perekat yang digunakan untuk merekatkan material akustik dengan dinding pengujian yaitu menggunakan lem fox.

## **1.3 Prosedur Kerja**

Prosedur kerja pada penelitian ini yaitu:

### **1.2.1 Prosedur Kerja Pembuatan Ruang Pengujian Sampel**

1. Menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan ruang pengujian sampel

2. Merancang ruang menggunakan tripleks dengan panjang 24,8 cm, tinggi 23 cm dan lebar 23 cm.

### **1.2.2 Prosedur Kerja Pembuatan Perekat Sampel**

1. Menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan perekat.
2. Menimbang tepung kanji 500 gram dan air 1500 ml dengan timbangan dan gelas ukur, kemudian meletakkan pada wajan.
3. Memanaskan tepung kanji dan air sampai matang bersuhu 100<sup>0</sup> C.
4. Mengulangi langkah kedua dan ketiga dengan menggunakan tepung kanji dengan perbandingan 300, 700 untuk perlakuan II dan III. Kemudian untuk perlakuan IV menggunakan tepung kanji 100 gram dengan ukuran 1500 ml.

### **1.2.3 Prosedur Kerja Pembuatan Sampel**

1. Mencuci pelepah pisang
2. Mengeringkan pelepah pisang dibawah sinar matahari dalam 7 hari.
3. Memotong kecil-kecil pelepah pisang agar mudah untuk dihaluskan.
4. Menghaluskan pelepah pisang menggunakan blender.
5. Mengulangi langkah (1, 2, 3 dan 4) pada bahan eceng gondok.
6. Menggunting kecil-kecil rak telur (*egg tray*).
7. Mencampurkan pelepah pisang dengan perekat yang sebelumnya telah dimasak dalam satu wadah. Perbandingan komposisi pelepah pisang dan perekat yang dicampurkan yaitu 50 % : 50 %, 30 % : 70 % dan 70 % : 30 %.
8. Mengulangi langkah (7) pada bahan eceng gondok dan rak telur.

9. Mencampurkan pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur (*egg tray*) dengan perekat yang sebelumnya telah dimasak. Perbandingan komposisi pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur (*egg tray*) dan perekat yaitu 30 % : 30 % : 30 % : 10 %; 40 % : 25 % : 25 % : 10 %; 25 % : 40 % : 25 % : 10 % dan 25 % : 25 % : 40 % : 10 %.

Kode Sampel	Perbandingan komposisi sampel (%)			
	A	Pelepah pisang (%)	Perekat (%)	
50		50		
30		70		
B	Eceng gondok (%)	Perekat (%)		
	50	50		
	30	70		
C	Rak telur ( <i>egg tray</i> ) (%)	Perekat (%)		
	50	50		
	30	70		
D	Pelepah pisang (%)	Eceng Gondok (%)	Rak telur ( <i>egg tray</i> ) (%)	Perekat (%)
		30	30	10
		40	25	10
		25	40	10
		25	25	40

#### 1.2.4 Prosedur Kerja Pada Pengambilan Data Koefisien Penyerapan Bunyi

1. Menyiapkan ruang, sampel dan alat pengujian sampel.
2. Menyalakan sumber bunyi (speaker *bluetooth*) dengan frekuensi 125 Hz kemudian meletakkan alat ukur *Sound Level Meter* di luar ruang, kemudian mencatat sebagai intensitas bunyi sebelum melalui bahan akustik.
3. Mengulangi langkah kedua dengan frekuensi 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz.
4. Mengulangi langkah (2 dan 3) dengan menggunakan sampel pelepah pisang, eceng gondok, rak telur dan campuran dengan komposisi yang berbeda dari 50 % : 50 %, 30 % : 70 %, 70 % : 30% untuk perlakuan sampel A, B, dan C. Untuk perlakuan sampel D 30 % : 30 % : 30% : 10 % (pelepah pisang : eceng gondok : rak telur : perekat), 40 % : 25 % : 25 % : 10 % (pelepah pisang : eceng gondok : rak telur : perekat), 25 % : 40 % : 25 % : 10 % (pelepah pisang : eceng gondok : rak telur : perekat) dan 25 % : 25% : 40 % : 10 % (pelepah pisang : eceng gondok : rak telur : perekat).
5. Setelah melakukan pengukuran maka mencatat  $I_0$  langkah kedua dan langkah keempat dicatat sebagai intensitas akhir (I). setelah mendapatkan  $I_0$  dan I maka dapat menganalisis nilai koefisien penyerapan bunyi pada pembuatan dinding akustik tersebut.
6. Hasil pengamatan dicatat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1: pengukuran intensitas bunyi penyerapan akustik dari bahan pelepah pisang, eceng gondok, rak telur (*egg tray*) dan campuran di dalam dinding akustik.

No	Kode Sampel	Sampel yang berbeda	$f_{\text{sumber}}$ (Hz)	$I_0$ (dB)	I (dB)
1	A	A1	...	...	...
		A2	...	...	...
		A3	...	...	...
2	B	B1	...	...	...
		B2	...	...	...
		B3	...	...	...
3	C	C1	...	...	...
		C2	...	...	...
		C3	...	...	...
4	D	D1	...	...	...
		D2	...	...	...
		D3	...	...	...
		D4	...	...	...

Keterangan:

- a. Perlakuan I: yaitu: A1 perbandingan pelepah pisang dan perakat 50 % : 50 %, A2 perbandingan 30 % : 70 % dan A3 dengan perbandingan 70 % : 30 %.

- b. Perlakuan II: yaitu: B1 perbandingan eceng gondok dan perekat 50 % : 50 %, B2 perbandingan 30 % : 70 dan B3 dengan perbandingan 70 % : 30 %.
- c. Perlakuan III: yaitu: C1 perbandingan rak telur dan perekat 50 % : 50 %, C2 perbandingan 30 % : 70 dan C3 dengan perbandingan 70 % : 30 %.
- d. Perlakuan IV: yaitu D1 perbandingan Pelepah Pisang : Eceng Gondok : Rak Telur : Perekat Kanji 30 % : 30 % : 30% : 10 %, D2 perbandingan 40 % : 25 % : 25 % : 10 %, D3 perbandingan 25 % : 40 % : 25 % : 10 % dan D4 dengan perbandingan 25 % : 25% : 40 % : 10 %
7. Setelah memperoleh data-data pengukuran, maka nilai koefisien penyerapan bunyi dapat diperoleh dengan menganalisis data-data tersebut menggunakan persamaan 2.3 pada Bab II.

#### 1.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah penentuan nilai koefisien penyerapan bunyi bahan akustik seperti persamaan 2.3 Bab II yaitu:

$$\alpha = \frac{\ln I_0 - \ln I}{x} \quad (2.3)$$

Keterangan:


$\alpha$  = koefisien serapan bunyi

$I_0$  = Intensitas bunyi sebelum melewati medium penyerap (dB)

$I$  = Intensitas bunyi setelah melewati medium penyerap (dB)

$x$  = Ketebalan medium penyerap (cm)

### 1.5 Bagan Alir Penelitian



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini secara umum dibagi atas dua tahap yaitu pembuatan/pencetakan material akustik dan proses pengujian/pengambilan data.

#### **1.1 Tahap Pembuatan Material Akustik**

Pada tahap pembuatan material akustik ada tiga jenis bahan yang digunakan yaitu pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur (*egg tray*). Pelepah pisang dan eceng gondok terlebih dahulu dikeringkan di bawah sinar matahari, kemudian digunting kecil-kecil dan dihaluskan menggunakan blender. Sedangkan untuk rak telur (*egg tray*) digunting kecil-kecil.

Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dimana perlakuan sampel A, B, dan C memiliki 3 perbandingan variasi perbandingan komposisi yang berbeda-beda. Masing-masing sampel memiliki ketebalan 1 cm, pengujian material akustik dilakukan pada jarak 5 cm. Sedangkan untuk perlakuan D memiliki 4 perbandingan variasi komposisi yang berbeda-beda. Adapun perbandingan variasi komposisi meliputi perlakuan I yaitu 50 % : 50 % (pelepah pisang 500 gram dan tepung kanji 500 gram), 30 % : 70 % (pelepah pisang 300 gram dan tepung kanji 700 gram), dan 70 % : 30 % (pelepah pisang 700 gram dan tepung kanji 300 gram), untuk perlakuan sampel B dan C perlakuan yang diberikan sama dengan perlakuan A tetapi bahan yang digunakan untuk perlakuan B yaitu eceng gondok dan untuk perlakuan C yaitu

rak telur. Sedangkan untuk perlakuan sampel ke D memiliki 4 perbandingan variasi komposisi yang berbeda-beda yaitu: 30 % : 30 % : 30% : 10% (pelelah pisang 300 gram, eceng gondok 300 gram, rak telur 300 gram dan tepung kanji 100 gram), 40 % : 25 % : 25 % : 10 % (pelelah pisang 400 gram, eceng gondok 250 gram, rak telur 250 gram dan tepung kanji 100 gram), 25 % : 40 % : 25 % : 10 % (pelelah pisang 250 gram, eceng gondok 400 gram, rak telur 250 gram dan tepung kanji 100 gram), dan 25 % : 25 % : 40 % : 10 % (pelelah pisang 250 gram, eceng gondok 250 gram, rak telur 400 gram dan tepung kanji 100 gram), yang merupakan pencampuran dari ketiga bahan yang digunakan. Berikut gambar yang menunjukkan material akustik dengan variasi komposisi sampel yang berbeda.



(A1)

(A2)

(A3)

Gambar 4.1 Material akustik dari bahan pelelah pisang dan perekat dengan variasi sampel yang berbeda-beda (A1) 50 % : 50 % (A2) 30 % : 70 % (A3) 70 % : 30 %



(B1)

(B2)

(B3)

Gambar 4.2 Material akustik dari bahan eceng gondok dan perekat dengan variasi sampel yang berbeda-beda (B1) 50 % : 50 % (B2) 30 % : 70 % (B3) 70 % : 30 %



(C1)

(C2)

(C3)

Gambar 4.3 Material akustik dari bahan rak telur dan perekat tepung kanji dengan variasi sampel yang berbeda-beda (C1) 50 % : 50 % (C2) 30 % : 70 % (C3) 70 % : 30 %



(D1)

(D2)

(D3)

(D4)


Gambar 4.4 Material akustik campuran pelepah pisang, eceng gondok, rak telur dan perekat (D1) 30 % : 30 % : 30 % : 10 % (D2) 40 % : 25 % : 25 % : 10 % (D3) 25 % : 40 % : 25 % : 10 % (D4) 25 % : 25 % : 40 % : 10 %

## 1.2 Tahap Pengambilan Data Nilai Koefisien Penyerapan Bunyi ( $\alpha$ )

Pengambilan data untuk nilai koefisien penyerapan bunyi ( $\alpha$ ) pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan speaker *Bluetooth* sebagai sumber bunyi dengan frekuensi 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz, *software* yang digunakan untuk mengatur frekuensi yaitu *test tone generator* dan alat yang digunakan untuk mengukur intensitas yaitu *sound level meter*. Penelitian ini dilakukan pada pukul 22.00 WITA, dilakukan pada waktu tersebut untuk mengurangi besarnya pengaruh kebisingan dari luar pada saat melakukan pengujian. Pengambilan data dilakukan dengan cara mengukur intensitas sebelum melewati medium penyerap ( $I_0$ ) dan intensitas setelah melewati medium penyerap ( $I$ ), setelah nilai tersebut diperoleh maka dapat dihitung nilai koefisien penyerapan bunyi dengan menggunakan persamaan 2.3.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara frekuensi dengan koefisien penyerapan bunyi dengan variasi komposisi yang berbeda-beda untuk material/bahan dari pelepah pisang.


Grafik 4.1 Hubungan antara frekuensi ( $f$ ) dengan koefisien penyerapan bunyi ( $\alpha$ ) dengan variasi komposisi yang berbeda-beda untuk material/bahan dari pelepah pisang.



Pada grafik 4.1 menunjukkan hubungan antara frekuensi dan koefisien penyerapan menunjukkan bahwa pada frekuensi diatas 2000 Hz yang diberikan maka semakin besar pula nilai koefisien penyerapan bunyi yang dihasilkan. Pada grafik memperlihatkan nilai koefisien penyerapan bunyi yang paling tinggi berada pada frekuensi 2000 Hz yaitu 0,153 pada perbandingan komposisi 50 % : 50 % dan nilai koefisien penyerapan bunyi yang paling rendah berada pada pada frekuensi 250 Hz yaitu 0,001 pada perbandingan komposisi yang sama. Hal ini menandakan bahwa material yang terbuat dari pelepah pisang dan perekat dapat digunakan sebagai

peredam suara karena telah memenuhi standar ISO 11654 yang menyatakan bahwa material dikatakan dapat menyerap bunyi dengan baik ketika nilai koefisien penyerapan bunyi lebih besar dari 0,15 ( $\alpha > 0,15$ ).

Grafik 4.2 Hubungan perbandingan komposisi bahan terhadap koefisien penyerapan bunyi ( $\alpha$ ) pelepah pisang.




Pada grafik 4.2 diatas menunjukkan hubungan perbandingan komposisi bahan terhadap koefisien penyerapan bunyi. Komposisi A<sub>1</sub> menunjukkan perbandingan komposisi bahan (pelepah pisang) dengan perekat 50 % : 50 %. Koefisien penyerapan bunyi yang paling kecil ada pada frekuensi 250 Hz yaitu (0,001) sedangkan koefisien bunyi yang lain yaitu pada  $f = 125$  Hz adalah 0,044,  $f = 500$  Hz adalah 0,103,  $f = 1000$  Hz adalah 0,014. Sedangkan koefisien penyerapan bunyi yang paling besar berada pada frekuensi 2000 Hz yaitu 0,153. Komposisi A<sub>2</sub> menunjukkan perbandingan

komposisi bahan (pelepah pisang) dengan perekat 30 % : 70 %. Koefisien penyerapan bunyi yang paling kecil ada pada frekuensi 250 Hz yaitu (0,005) sedangkan koefisien bunyi yang lain yaitu pada  $f = 125$  Hz adalah 0.035,  $f = 500$  Hz adalah 0,032,  $f = 2000$  Hz adalah 0,043. Sedangkan koefisien penyerapan bunyi yang paling besar berada pada frekuensi 1000 Hz yaitu 0.080. Komposisi A<sub>3</sub> menunjukkan perbandingan komposisi bahan (pelepah pisang) dengan perekat 70 % : 30 %. Koefisien penyerapan bunyi yang paling kecil berada pada frekuensi 250 Hz yaitu (0,018) sedangkan koefisien bunyi yang lain yaitu pada  $f = 125$  Hz adalah 0,057,  $f = 500$  Hz adalah 0,018,  $f = 1000$  Hz adalah 0,104. Sedangkan koefisien penyerapan bunyi yang paling besar berada pada frekuensi 2000 Hz yaitu 0.131. Dari grafik diatas menunjukkan bahwa material pada penelitian ini hanya dapat bekerja dengan baik dengan perbandingan komposisi 50 % : 50 % pada frekuensi 2000 Hz dan memenuhi standar ISO 11654 yang telah ditentukan. Walaupun data yang didapatkan pada hasil pengukuran memperlihatkan penyerapan bunyi setiap variasi komposisi baik.

Untuk variasi komposisi yang berbeda-beda untuk material/bahan dari eceng gondok diperoleh nilai koefisien penyerapan bunyi yang ditunjukkan pada grafik berikut:


Grafik 4.3 Hubungan antara frekuensi ( $f$ ) dengan koefisien penyerapan bunyi ( $\alpha$ ) dengan variasi komposisi yang berbeda-beda untuk material/bahan dari eceng gondok.



Pada grafik 4.3 menunjukkan hubungan antara frekuensi dan koefisien penyerapan bunyi yang menunjukkan bahwa di setiap komposisi koefisien penyerapan bunyinya mengalami fluktuasi yang bergantung pada besarnya frekuensi. Bahwa pada frekuensi diatas 2000 Hz yang diberikan maka semakin besar pula nilai koefisien penyerapan bunyi yang dihasilkan. Pada grafik memperlihatkan nilai koefisien penyerapan bunyi yang paling tinggi berada pada frekuensi 2000 Hz yaitu 0,103 pada perbandingan komposisi 50 % : 50 % dan nilai koefisien penyerapan bunyi

yang paling rendah berada pada pada frekuensi 500 Hz yaitu 0,052 pada perbandingan komposisi yang sama. Hal ini menandakan bahwa material yang terbuat dari eceng gondok dan perekat tidak dapat digunakan sebagai peredam suara karena tidak memenuhi standar ISO 11654 yang menyatakan bahwa material dikatakan dapat menyerap bunyi dengan baik ketika nilai koefisien penyerapan bunyi lebih besar dari 0,15 ( $\alpha > 0,15$ ).

Grafik 4.4 Hubungan perbandingan komposisi bahan terhadap koefisien penyerapan bunyi ( $\alpha$ ) eceng gondok.




Pada grafik 4.4 diatas menunjukkan hubungan perbandingan komposisi bahan terhadap koefisien penyerapan bunyi. Komposisi B<sub>1</sub> menunjukkan perbandingan komposisi bahan (eceng gondok) dengan perekat 50 % : 50 %. Koefisien penyerapan bunyi yang paling kecil ada pada frekuensi 500 Hz yaitu (-0,052) sedangkan koefisien

bunyi yang lain yaitu pada  $f = 125$  Hz adalah  $-0,026$ ,  $f = 250$  Hz adalah  $-0,004$   $f = 1000$  Hz adalah  $-0,030$ . Sedangkan koefisien penyerapan bunyi yang paling besar berada pada frekuensi  $2000$  Hz yaitu  $0,103$ . Komposisi  $B_2$  menunjukkan perbandingan komposisi bahan (eceng gondok) dengan perekat  $30\% : 70\%$ . Koefisien penyerapan bunyi yang paling kecil ada pada frekuensi  $250$  Hz yaitu ( $0,002$ ) sedangkan koefisien bunyi yang lain yaitu pada  $f = 125$  Hz adalah  $0,037$ ,  $f = 500$  Hz adalah  $0,025$ ,  $f = 1000$  Hz adalah  $0,053$ . Sedangkan koefisien penyerapan bunyi yang paling besar berada pada frekuensi  $2000$  Hz yaitu  $0,058$ . Komposisi  $B_3$  menunjukkan perbandingan komposisi bahan (eceng gondok) dengan perekat  $70\% : 30\%$ . Koefisien penyerapan bunyi yang paling kecil ada pada frekuensi  $250$  Hz yaitu ( $0,003$ ) sedangkan koefisien bunyi yang lain yaitu pada  $f = 125$  Hz adalah  $0,046$ ,  $f = 1000$  Hz adalah  $0,043$ ,  $f = 2000$  Hz adalah  $0,088$ . Sedangkan koefisien penyerapan bunyi yang paling besar berada pada frekuensi  $500$  Hz yaitu  $0,089$ . Pada grafik diatas menunjukkan bahwa material pada penelitian ini hanya dapat bekerja dengan baik pada perbandingan komposisi  $50\% : 50\%$  pada frekuensi  $2000$  Hz. Walaupun data yang didapatkan pada hasil pengukuran memperlihatkan penyerapan bunyi setiap variasi komposisi baik. Seperti halnya pada material yang terbuat dari pelepah pisang. Tetapi pada penelitian ini nilai koefisien penyerapan bunyi yang terbesar tidak memenuhi standar ISO 11654 ISO 11654 yang menyatakan bahwa material dikatakan dapat menyerap bunyi dengan baik ketika nilai koefisien penyerapan bunyi lebih besar dari  $0,15$  ( $\alpha > 0,15$ ).

Untuk variasi komposisi yang berbeda-beda untuk material/bahan dari rak telur diperoleh nilai koefisien penyerapan bunyi yang ditunjukkan pada grafik berikut:


Grafik 4.5 Hubungan antara frekuensi ( $f$ ) dengan koefisien penyerapan bunyi ( $\alpha$ ) dengan variasi komposisi yang berbeda-beda untuk material/bahan dari rak telur (*egg tray*).



Pada grafik 4.5 menunjukkan hubungan antara frekuensi dan koefisien penyerapan bunyi yang menunjukkan bahwa di setiap komposisi koefisien penyerapan bunyinya mengalami fluktuasi yang bergantung pada besarnya frekuensi. Bahwa pada frekuensi diatas 2000 Hz yang diberikan maka semakin besar pula nilai koefisien penyerapan bunyi yang dihasilkan. Pada grafik memperlihatkan nilai

koefisien penyerapan bunyi yang paling tinggi berada pada frekuensi 2000 Hz yaitu 0,153 pada perbandingan komposisi 50 % : 50 % dan nilai koefisien penyerapan bunyi yang paling rendah berada pada pada frekuensi 125 Hz yaitu -0,012 pada perbandingan komposisi 70 % : 30 %. Hal ini menandakan bahwa material yang terbuat dari rak telur dan perekat dapat digunakan sebagai peredam suara karena memenuhi standar ISO 11654 yang menyatakan bahwa material dikatakan dapat menyerap bunyi dengan baik ketika nilai koefisien penyerapan bunyi lebih besar dari 0,15 ( $\alpha > 0,15$ ).

Grafik 4.6 Hubungan perbandingan komposisi bahan terhadap koefisien penyerapan bunyi ( $\alpha$ ) rak telur (*egg tray*).



Pada grafik 4.6 diatas menunjukkan hubungan perbandingan komposisi bahan terhadap koefisien penyerapan bunyi. Komposisi C<sub>1</sub> menunjukkan perbandingan komposisi bahan (rak telur) dengan perekat 50 % : 50 %. Koefisien penyerapan bunyi yang paling kecil ada pada frekuensi 125 Hz yaitu (0,022) sedangkan koefisien bunyi yang lain yaitu pada f = 250 Hz adalah 0,056, f = 500 Hz adalah 0,039, f = 1000 Hz adalah 0,026. Sedangkan koefisien penyerapan bunyi yang paling besar berada pada frekuensi 2000 Hz yaitu 0,153. Komposisi C<sub>2</sub> menunjukkan perbandingan komposisi bahan (rak telur) dengan perekat 30 % : 70 %. Koefisien penyerapan bunyi yang paling kecil ada pada frekuensi 125 Hz yaitu (-0,005) sedangkan koefisien bunyi yang lain yaitu pada f = 250 Hz adalah 0,030, f = 500 Hz adalah 0,017 f = 1000 Hz adalah 0,078. Sedangkan koefisien penyerapan bunyi yang paling besar berada pada frekuensi 2000 Hz yaitu 0,128. Komposisi C<sub>3</sub> menunjukkan perbandingan komposisi bahan (rak telur) dengan perekat 70 % : 30 %. Koefisien penyerapan bunyi yang paling kecil berada pada frekuensi 125 Hz yaitu (-0.012) sedangkan koefisien bunyi yang lain yaitu pada f = 500 Hz adalah 0,002, f = 1000 Hz aalah 0,001 f = 2000 Hz adalah 0,047. Sedangkan koefisien penyerapan bunyi yang paling besar berada pada frekuensi 250 Hz yaitu 0,142. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa material pada ini hanya dapat bekerja dengan baik pada massa 50 % : 50 % pada frekuensi 2000 Hz dan 30 % : 70 % pada frekuensi 500 Hz yang memenuhi standar ISO 11654.


Penelitian ini membuktikan bahwa material/bahan akustik dari pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur (*egg tray*) mampu menyerap bunyi. Dari nilai koefisien penyerapan bunyi yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa pada

frekuensi 2000 Hz dengan variasi perbandingan komposisi 50 % : 50 % pada setiap bahan material akustik bekerja dengan baik. Tetapi hanya pada material/bahan yang terbuat dari pelepah pisang dan rak telur (*egg tray*) yang telah memenuhi standar ISO 11654. Dimana standar ISO 11654 menyatakan bahwa suatu material dikatakan dapat menyerap bunyi dengan baik ketika nilai koefisien penyerapan bunyi lebih besar dari 0,15 ( $\alpha > 0,15$ ).

Jika dikaitkan dengan frekuensi sumber bunyi yang diberikan maka material pada penelitian ini digolongkan sebagai bahan berpori, dimana bahan berpori merupakan bahan yang lebih efisien digunakan pada frekuensi tinggi dibandingkan pada frekuensi rendah.

Untuk variasi komposisi campuran dari bahan pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur diperoleh nilai koefisien penyerapan bunyi yang ditunjukkan pada grafik berikut:


Grafik 4.7 Hubungan antara frekuensi ( $f$ ) dengan koefisien penyerapan bunyi ( $\alpha$ ) dengan variasi komposisi campuran yang berbeda-beda untuk material/bahan dari pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur.



Pada grafik 4.7 menunjukkan hubungan antara frekuensi dan koefisien penyerapan bunyi yang menunjukkan bahwa di setiap komposisi koefisien penyerapan bunyinya mengalami fluktuasi yang bergantung pada besarnya frekuensi. Bahwa pada frekuensi diatas 2000 Hz yang diberikan maka semakin besar pula nilai koefisien penyerapan bunyi yang dihasilkan. Pada grafik memperlihatkan nilai

koefisien penyerapan bunyi yang paling tinggi berada pada frekuensi 2000 Hz yaitu 0,193 pada perbandingan komposisi 40 % : 25 % : 25 % : 10 % dan nilai koefisien penyerapan bunyi yang paling rendah berada pada pada frekuensi 250 Hz yaitu 0,001 pada perbandingan komposisi 40 % : 25 % : 25 % : 10 %. Hal ini menandakan bahwa material yang terbuat dari pelepah pisang, eceng gondok, rak telur (*egg tray*) dan perekat dapat digunakan sebagai peredam suara karena memenuhi standar ISO 11654 yang menyatakan bahwa material dikatakan dapat menyerap bunyi dengan baik ketika nilai koefisien penyerapan bunyi lebih besar dari 0,15 ( $\alpha > 0,15$ ).

Grafik 4.8 Hubungan perbandingan komposisi bahan terhadap koefisien penyerapan bunyi ( $\alpha$ ) dengan variasi komposisi campuran yang berbeda-beda untuk material/bahan dari pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur (*egg tray*).



Pada grafik 4.8 diatas menunjukkan hubungan perbandingan komposisi bahan terhadap koefisien penyerapan bunyi. Komposisi D<sub>1</sub> menunjukkan perbandingan komposisi bahan campuran dengan perekat 30 % : 30 % : 30 % : 10 %. Koefisien penyerapan bunyi yang paling kecil ada pada frekuensi 250 Hz yaitu (0,041) sedangkan koefisien bunyi yang lain yaitu pada f = 125 Hz adalah 0,062, f = 500 Hz adalah 0,046, f = 1000 Hz adalah 0,076. Sedangkan koefisien penyerapan bunyi yang paling besar berada pada frekuensi 2000 Hz yaitu 0,126. Komposisi D<sub>2</sub> menunjukkan perbandingan komposisi bahan campuran dengan perekat 40 % : 25 % : 25 % : 10 %. Koefisien penyerapan bunyi yang paling kecil ada pada frekuensi 250 Hz yaitu (0,001) sedangkan koefisien bunyi yang lain yaitu pada f = 125 Hz adalah 0,039, f = 500 Hz adalah 0,054, f = 1000 Hz adalah 0,068. Sedangkan koefisien penyerapan bunyi yang paling besar berada pada frekuensi 2000 Hz yaitu 0,193. Komposisi D<sub>3</sub> menunjukkan perbandingan komposisi bahan campuran dengan perekat tepung kanji 25 % : 40 % : 25 % : 10 %. Koefisien penyerapan bunyi yang paling kecil ada pada frekuensi 250 Hz yaitu (0,004) sedangkan koefisien bunyi yang lain yaitu pada f = 125 Hz adalah 0,044, f = 500 Hz adalah 0,014, f = 1000 Hz adalah 0,047. Sedangkan koefisien penyerapan bunyi yang paling besar berada pada frekuensi 2000 Hz yaitu 0,113. Komposisi D<sub>4</sub> menunjukkan perbandingan komposisi bahan campuran dengan perekat tepung kanji 25 % : 25 % : 40 % : 10 %. Koefisien penyerapan bunyi yang paling kecil ada pada frekuensi 250 Hz yaitu (0,005) sedangkan koefisien bunyi yang lain yaitu pada f = 125 Hz adalah 0,033, f = 500 Hz adalah 0,090, f = 1000 Hz adalah 0,090. Sedangkan koefisien penyerapan bunyi yang paling besar berada pada

frekuensi 2000 Hz yaitu 0,104. Dari grafik 4.4 diatas menunjukkan bahwa pada perlakuan IV, pada variasi komposisi campuran nilai koefisien pada penyerapan bunyi yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa pada frekuensi 2000 Hz semua variasi komposisi bekerja dengan baik. Tetapi, hanya pada variasi komposisi 40 % : 25 % : 25 % : 10 % telah memenuhi standar ISO 11654. Maka dapat disimpulkan bahwa pada variasi perbandingan komposisi 40 % : 25 % : 25 % : 10 % yang merupakan variasi II merupakan variasi yang sesuai untuk digunakan pada variasi campuran material karena pada variasi campuran inilah diperoleh nilai yang sesuai dengan standar ISO 11654 yang ditetapkan. Nilai koefisien penyerapan bunyi ( $\alpha$ ) pada frekuensi 125, 250, 500, 1000 dan 2000.

Tabel 4.1: Hasil penelitian nilai koefisien penyerapan bunyi untuk setiap pemberian frekuensi yang bervariasi

Kode Sampel	Koefisien penyerapan bunyi untuk setiap pemberian frekuensi yang bervariasi				
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 HZ
A <sub>1</sub>	0,044	0,001	0,103	0,014	0,153
A <sub>2</sub>	0,035	0,005	0,032	0,080	0,043
A <sub>3</sub>	0,057	0,018	0,104	0,056	0,131
B <sub>1</sub>	-0,026	-0,004	0,052	-0,030	0,103
B <sub>2</sub>	0,037	0,002	0,025	0,053	0,058
B <sub>3</sub>	0,046	0,003	0,089	0,043	0,088
C <sub>1</sub>	0,022	0,056	0,039	0,026	0,153
C <sub>2</sub>	-0,005	0,030	0,017	0,078	0,128
C <sub>3</sub>	-0,012	0,142	-0,002	0,001	0,047
D <sub>1</sub>	0,062	0,041	0,046	0,076	0,126
D <sub>2</sub>	0,039	0,001	0,054	0,068	0,193
D <sub>3</sub>	0,044	0,004	0,014	0,047	0,113
D <sub>4</sub>	0,033	0,005	0,090	0,091	0,104

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah:

1. Pengaruh nilai koefisien penyerapan material/bahan akustik dari pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur (*egg tray*) menunjukkan bahwa material yang terbuat dari pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur (*egg tray*) dapat menyerap bunyi. Nilai koefisien penyerapan bunyi yang tertinggi masing-masing pada dinding akustik yaitu pada pelepah pisang adalah 0,153 pada frekuensi 2000 Hz dengan komposisi bahan 50 % : 50 %, pada eceng gondok adalah 0,103 pada frekuensi 2000 Hz dengan perbandingan 50 % : 50 %, pada rak telur adalah 0,153 pada frekuensi 2000 Hz dengan perbandingan 50 % : 50 %. Sedangkan untuk nilai koefisien penyerapan bunyi tertinggi pada pencampuran bahan pelepah pisang, eceng gondok dan rak telur adalah 0,193 pada frekuensi 2000 Hz dengan perbandingan 40 % : 25 % : 25 % : 10 %. Berdasarkan nilai koefisien penyerapan bunyi tertinggi pada masing-masing bahan maka yang memenuhi standar ISO 11654 adalah bahan pelepah pisang, eceng gondok, rak telur dan campuran. Dimana suatu bahan dikatakan dapat menyerap bunyi dengan baik yaitu apabila koefisien penyerapan bahan akustik minimal 0,15.

2. Hubungan pemberian frekuensi terhadap koefisien penyerapan bahan akustik yaitu bahwa pada pemberian frekuensi diatas 2000 Hz yang diberikan maka semakin besar nilai koefisien penyerapan bunyi pada bahan akustik.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Sebaiknya dalam penelitian ini selain variasi komposisi bahan yang digunakan ada baiknya variasi ketebalan sampel pun harus ada. Agar dapat memperoleh data yang lebih akurat lagi.
2. Sebaiknya dalam menggabungkan bahan dan perekat menggunakan alat hotpres tidak dengan secara langsung. Agar bahan dan perekat lebih padat karena kepadatan bahan akustik memberi pengaruh terhadap koefisien penyerapan bunyi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syai'I, 2008.
- Bueche, Frederick J dan Eugene Hecht. *Schaum's Outlines of Theory and Problems of College Physics Thenth Edition*. Terj. Refina Indriasari, *Teori dan Soal-Soal Fisika Universitas*, Edisi X. Jakarta: Erlangga, 2006.
- “Cara Membuat Egg Tray Kertas / Tempat Telur Dari Bahan Kertas” <http://cara.co.id/2015/01/cara-membuat-egg-tray-kertas-tempat-telur-dari-bahan-kertas/> ( 3 Januari 2016).
- Kementerian Agama R.I. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Dewi, Adella Kusmala dan Elvaswer. “Material Akustik Serat Pelepah Pisang (*Musa acuminax balbasiana calla*) Sebagai Pengendali Potensi Bunyi”. *Jurnal Fisika Unand* Vol. 3, no. 1 (2015): h. 78-82.
- Doelle, L Leslie. *Akustik Lingkungan*. Terjemahan Oleh: Lea Prasetia. Surabaya: Erlangga, 1985.
- Giancoli, Douglas C. *PHYSICS: Principles with aplication, Fifth Edition*. Terj. Yuhilza Hanum, *Fisika, Edisi V. Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Hajama, Nursyokia. “Studi Pemanfaatan Eceng Gondok Sebagai Bahan pembuatan Pupuk Kompos Dengan Menggunakan Aktivator EM4 Dan Mol Serta Prospek Pengembangannya”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, 2014.
- Indrawati, Evi. “Koefisien Penyerapan Bunyi Bahan Akustik Dari Pelepah Pisang Dengan Kerapatan Yang Berbeda”. *Skripsi* Malang: Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.
- Khotimah, Khusnul, dkk. “Sifat Penyerapan Bunyi Pada Komposit Serat Batang Pisang (SBP) – Poliester”. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA* Vol. 1, no. 1 (2015): h. 91-101.
- Putera, Rizky Dirga Harya. “Ekstraksi Serat Selulosa Dan Tanaman Eceng Gondok (*Eichornia Crassipes*) Dengan Variasi Pelarut”. *Skripsi*. Depok: Fakultas Teknik Program Studi Teknik Kimia Universitas Indonesia, 2012.

- Ratnani, Rita D, dkk. "Pemanfaatan Eceng Gondok (*Eichornia Crassipes*) Untuk Menurunkan Kandungan COD (*Chemical Oxygen Demand*), pH, Bau, dan Warna Pada Limbah Cair Tahu". *Momentum* Vol. 7, no. 1 (2011) : h. 78-82.
- Sears, Francis Weston & Zemansky, Mark W. *Fisika Universitas I Mekanika Panas Bumi*. Terjemahan Oleh Soedarjana, P.J & Ahmad Amir. Jakarta: Bima Cipta, 1962.
- Shaleh, Qamaruddin, dkk. "ASBABUN NUZUL *LATAR BELAKANG HISTORIS TURUNNYA AYAT-AYAT AL-QUR'AN*", Cetakan Ke-2, Bandung: c.v. DIPONEGORO, 1982.
- Surianti. "Aplikasi Efek Doppler Pada Bahan Dinding Akustik Dari Sekam Padi". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014.
- Suharyani dan Mutiari, Dhani. "Limbah Pelepeh Pisang Raja Susu Sebagai Alternatif Bahan Dinding Kedap Suara". *Sinektika* Vol. 13, no. 1 (2013) : h. 62-68.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera, 2002.
- Syech, Riad. Krisman dan Saragih, Angeline Stefani. "Desain Peredam Suara Tabung Kaca Dengan Sampel Campuran Serbuk Kayu meranti Dan Papan Telur Untuk Mengukur Koefisien Absorpsi Bunyi". (2015) : h. 666-672.
- Tipler, Paul A. *PHYSICS for Scientists and Engineers*. Terj. Lea Prasetyo dan Rahman W. Adi, *Fisika Untuk Sains & Teknik Edisi Ketiga Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 1998.
- Puspitarini, Yani dkk. Koefisien Serap Bunyi Ampas Tebu sebagai Bahan Peredam Suara: *Jurnal Fisika* vol. 4 no. 2 (2014), h.97.
- Young, Hugh D dan Freedman Roger A. *Sears and Zemansky's UNIVERSITY PHYSICS Tenth Edition*. Terj. Pantur Silaban, *Fisika Universitas Jilid II*. Jakarta: Erlangga, 2003.

# LAMPIRAN- LAMPIRAN



**LAMPIRAN 1: ALAT DAN BAHAN  
PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Lampiran 1.1 Gambar alat proses pembuatan ruang pengujian sampel



Gambar 1.1 Gergaji



Gambar 1.2 Mistar Plastik



Gambar 1.3 Pensil



Gambar 1.4 Palu

Lampiran 1.2 Gambar alat proses pembuatan material akustik



Gambar 1.5 Timbangan



Gambar 1.6 Blender




Gambar 1.7 Gelas ukur



Gambar 1.8 Cetakan



Gambar 1.9 Wadah



Gambar 1.10 Gunting

## Lampiran 1.3 Gambar alat proses pembuatan perekat



Gambar 1.11 Wajan



Gambar 1.2 Pengaduk



Gambar 1.13 Kuas



Gambar 1.14 Neraca digital



Gambar 1.15 Gelas Ukur

ALAUDDIN  
MAKASSAR

Lampiran 1.3 Gambar alat pengujian material akustik

a. Koefisien penyerapan bunyi



Gambar 1.16 *Sound Level Meter*




Gambar 1.17 *Speaker bluetooth*



Gambar 1.18 *Mistar*



Gambar 1.19 *Sambungan Bluetooth*



Gambar 1.20 Laptop dan aplikasi *Test tone generator*

#### Lampiran 1.4 Gambar bahan pembuatan ruang akustik



Gambar 1.21 Tripleks



Gambar 1.22 Paku

## Lampiran 1.5 Gambar bahan pembuatan perekat



Gambar 1.23 Sagu



Gambar 1.24 Air

## Lampiran 1.6 Gambar bahan pembuatan material akustik



Gambar 1.25 Pelepah Pisang



Gambar 1.26 Eceng Gondok

Gambar 1.27 Rak telur (*egg tray*)




Gambar 1.28 Perekat (Lem fox)



**LAMPIRAN 2: PROSES PEMBUATAN  
RUANG PENGUJIAN SAMPEL**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Gambar 2.1 Pengukuran multipleks menggunakan meteran/mistar plastik



Gambar 2.2 Pemotongan tripleks menggunakan gergaji



Gambar 2.3 Ruang pengujian sampel di paku meggunkan palu



Gambar 2.4 Ruang pengujian sampel tanpa menggunakan penutup



Gambar 2.5 Ruang pengujian sampel menggunakan penutup

**LAMPIRAN 3: PROSES PEMBUATAN  
PEREKAT**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Gambar 3.1 Menimbang Tepung kanji




Gambar 3.2 Mengukur dan Menuang air ke wajan



Gambar 3.3 Memasak perekat



Gambar 3.4 Perekat Sampel



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **LAMPIRAN 4: PROSES PEMBUATAN MATERIAL AKUSTIK**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Gambar 4.1 Mencuci eceng gondok



Gambar 4.2 Mengeringkan eceng gondok



4.3 Mengeringkan pelepah pisang



Gambar 4.4 Menggunting pelepah pisang



Gambar 4.5 Menggunting eceng gondok



Gambar 4.6 Menggunting rak telur



Gambar 4.7. Menghaluskan eceng gondok dan pelepah pisang dengan blender



Gambar 4.8 Eceng gondok yang telah dihaluskan



Gambar 4.9 Pelepah pisang yang telah dihaluskan



Gambar 4.10 Menimbang Eceng gondok



Gambar 4.11 Menimbang Pelepah pisang



Gambar 4.12 Menimbang Rak telur (egg tray)



Gambar 4.13 Pencampuran eceng gondok dan perekat



Gambar 4.14 Pencampuran pelepah pisang dan perekat



Gambar 4.15 Adonan Pelepah pisang dimasukkan dalam cetakan



Gambar 4.16 Pelepah pisang yang telah dicetak dan dianginkan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**LAMPIRAN 5: PROSES PENEMPELAN  
MATERIAL AKUSTIK KE DALAM RUANG  
PENGUJIAN SAMPEL**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Gambar 5.1 Pengolesan perekat



Gambar 5.2 Penempelan sampel pada dinding tripleks

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**LAMPIRAN 6:PROSES PENGAMBILAN  
DATA**




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

M A K A S S A R


Lampiran 6.1 Proses pengambilan data koefisien penyerapan bunyi



Gambar 6.1 Speaker diletakkan sebelum melewati material akustik



Gambar 6.2 Speaker diletakkan setelah melewati material akustik



Gambar 6.3 Pengukuran koefisien penyerapan bunyi



Gambar 6.4 Pencatatan nilai koefisien penyerapan bunyi

## **LAMPIRAN 7: ANALISA DATA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### Lampiran 7.1 Analisa data nilai koefisien penyerapan bunyi

- a. Koefisien penyerapan bunyi dengan variasi komposisi yang berbeda-beda

Untuk  $f = 125 \text{ Hz}$

Ketebalan tripleks =  $9 \text{ mm} = 0,9 \text{ cm}$

Ketebelan sampel =  $1 \text{ cm}$

$$x = 1,9 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{\ln I_0 - \ln I}{x} \\ &= \frac{\ln 89,5 - \ln 82,2}{1,9} \\ &= \frac{4,494 - 4,409}{1,9} \\ &= \frac{0,085}{1,4} \end{aligned}$$

$$\alpha = 0,04$$

Tabel 7.1: Hasil Pengujian Nilai Koefisien Penyerapan Bunyi dengan Variasi Komposisi yang berbeda-beda

No	Perlakuan	Sampel yang Berbeda	$f_{\text{sumber}}$ (Hz)	$I_0$ (dB)	$I$ (dB)	$\alpha$
1		A1 50 % : 50 %	125	89.5	82.2	0.044
			250	89.6	89.3	0.001
			500	82.6	68.3	0.103
			1000	83.8	82.5	0.014
			2000	89.6	67.2	0.153

	<b>I Pelepah pisang</b>	A2 30 % : 70 %	125	89.8	84.0	0.035
			250	90.0	88.9	0.005
			500	83.3	78.3	0.032
			1000	85.5	72.2	0.080
			2000	84.8	83.2	0.043
		A3 70 % : 30 %	125	86.2	80.2	0.057
			250	89.6	86.5	0.018
			500	83.1	68.2	0.104
			1000	84.2	75.6	0.056
			2000	82.6	70.3	0.131
2	<b>II Eceng gondok</b>	B1 50 % : 50 %	125	85.5	93.6	-0.026
			250	89.8	90.5	-0.004
			500	82.4	92.7	-0.052
			1000	75.3	89.1	-0.030
			2000	90.2	74.2	0.103
		B2 30 % : 70 %	125	86.8	83.3	0.037
			250	90.2	89.3	0.002
			500	83.0	79.5	0.025
			1000	85.3	75.9	0.053
			2000	82.1	81.2	0.058
		B3 70 % : 30 %	125	89.5	82.0	0.046
			250	90.5	89.3	0.003
			500	86.5	70.2	0.089
			1000	79.8	77.5	0.043
			2000	90.1	76.2	0.088
3	<b>III Rak telur</b>	C1 50 % : 50 %	125	88.9	85.2	0.022
			250	92.5	89.2	0.056
			500	85.5	77.4	0.039
			1000	87.5	80.7	0.026
			2000	90.6	67.2	0.153
	<b>III Rak telur</b>	C2 30 % : 70 %	125	85.9	90.5	-0.005
			250	90.2	84.6	0.030
			500	85.2	81.2	0.017
			1000	78.8	72.5	0.078
			2000	89.4	70.6	0.128
		C3 70 % : 30 %	125	90.3	91.5	-0.012
			250	89.9	68.3	0.142
			500	88.2	84.1	-0.002
			1000	80.7	84.2	0.001

4	IV Campuran dari pelepah pisang, eceng gondok rak telur	D1 30 % : 30 % : 30 % : 10 %	2000	90.2	82.4	0.047
			125	89.2	79.2	0.062
			250	89.6	82.7	0.041
			500	85.2	76.2	0.046
			1000	81.2	72.7	0.076
		2000	86.5	71.2	0.126	
		D2 40 % : 25 % : 25 % : 10 %	125	86.9	82.6	0.039
			250	90.5	89.4	0.001
			500	76.5	75.7	0.054
			1000	78.2	74.2	0.068
			2000	89.2	62.3	0.193
		D3 25 % : 40 % : 25 % : 10 %	125	86.6	82.0	0.044
			250	90.8	90.0	0.004
			500	82.0	81.3	0.014
			1000	85.2	77.0	0.047
			2000	90.5	72.9	0.113
		D4 25 % : 25 % : 40 % : 10 %	125	90.5	84.3	0.033
			250	91.9	89.9	0.005
			500	75.5	70.0	0.090
			1000	76.5	70.7	0.091
2000	86.6		73.8	0.104		

(Sumber: Data Primer 2016)

## **LAMPIRAN 8: PERSURATAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## RIWAYAT HIDUP



ST. Nurjannah adalah anak ke empat dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Sultan dan ibu Hj. Hukmah yang lahir di Kab. Pangkep di sebuah desa yang disebut Desa Bowong Cindea, Sulawesi Selatan, pada tanggal 03 Juni 1994. Pada tahun 2001 penulis memulai pendidikan di sekolah dasar di SDN 29/4 Majannang Kec. Bungoro Kab. Pangkep, kemudian pada tahun 2007 penulis melanjutkan sekolah di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Bungoro Kab. Pangkep, kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bungoro dan lulus pada tahun 2012. Dan pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains Dan Teknologi Jurusan Fisika. Penulis terlibat dalam Organisasi UKM LDK Al- Jami UIN Alauddin Makassar dan LDF Ulil Al-baab Fakultas Sains Dan Teknologi menjabat sebagai Bendahara dan periode berikutnya penulis menjabat sebagai Koordinator Kemuslimahan.

## RIWAYAT HIDUP



ST. Nurjannah adalah anak ke empat dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Sultan dan ibu Hj. Hukmah yang lahir di Kab. Pangkep di sebuah desa yang disebut Desa Bowong Cindea, Sulawesi Selatan, pada tanggal 03 Juni 1994. Pada tahun 2001 penulis memulai pendidikan di sekolah dasar di SDN 29/4 Majannang Kec. Bungoro Kab. Pangkep, kemudian pada tahun 2007 penulis melanjutkan sekolah di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Bungoro Kab. Pangkep, kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bungoro dan lulus pada tahun 2012. Dan pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains Dan Teknologi Jurusan Fisika. Penulis terlibat dalam Organisasi UKM LDK Al- Jami UIN Alauddin Makassar dan LDF Ulil Al-baab Fakultas Sains Dan Teknologi menjabat sebagai Bendahara dan periode berikutnya penulis menjabat sebagai Koordinator Kemuslimahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR