

**KARAKTERISTIK *EDIBLE FILM* PATI JAGUNG (*Zea mays L.*) DENGAN
PENAMBAHAN GLISEROL DAN EKSTRAK TEMU PUTIH
(*Curcuma zedoaria*)**



**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasmawati
NIM : 60500113009
Tempat/Tgl. Lahir : Malleleng/04 November 1994
Jurusan : Kimia
Alamat : Ranggong Sakinah, Antang Raya
Judul : Karakteristik *Edible Film* Pati Jagung (*Zea mays* L.)
dengan Penambahan Gliserol dan Ekstrak Temu Putih
(*Curcuma zedoaria*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Makassar, 20 Februari 2018

Penyusun,



Kasmawati
NIM:60500113009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Karakteristik *Edible Film* Pati Jagung (*Zea mays* L.) dengan Penambahan Gliserol dan Ekstrak Temu Putih (*Curcuma zedoaria*)”, yang disusun oleh Kasmawati, NIM: 60500113009, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 20 Februari 2018, bertepatan dengan 4 Jumadil Akhirah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 20 Februari 2018 M
4 Jumadil Akhirah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Aisyah, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: H. Asri Saleh, S.T., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Mirnawati, S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat, hidayah dan kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Karakteristik *Edible Film* Pati Jagung (*Zea mays* L.) dengan Penambahan Gliserol dan Ekstrak Temu Putih (*Curcuma zedoaria*)”**. Salawat dan Salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw seorang manusia pilihan penuntun jalan kebajikan.

Ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Ayah **ABD. Halim** dan Ibu **Hawani** atas segala pengorbanan, dukungan baik dalam bentuk do'a, tenaga maupun secara materi yang tak akan bisa terbalaskan hanya dengan ucapan terimah kasih.

Ucapan terimah kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Ibu Wasillah, ST, M.T, Bapak Dr. Muh. Thahir Maloko, M.Hi dan Bapak Ir. A. Suarda M.Pt, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D selaku ketua Jurusan Kimia dan penguji I yang telah memberi saran dan kritikan guna menyempurnakan skripsi ini.
5. Ibu Aisyah, S.Si., M.Si selaku sekretaris Jurusan Kimia dan Penguji II yang telah memberi saran dan kritikan untuk memperluas wawasan penulis..
6. Ibu Dr. Maswati Baharuddin, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan saran dan arahan dalam perjalanan selama perkuliahan

7. Bapak H. Asri Saleh, S.T., M.Si selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Mirnawati, S.Si., M.Si selaku dosen Pembimbing II atas kesedian dan keikhlasannya dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini diselesaikan.
8. Bapak Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag selaku dosen penguji III yang senantiasa memberikan saran yang membangun dan memperluas wawasan penulis.
9. Seluruh Dosen, Staf dan laboran Jurusan Kimia terkhusus Kak Andi Nurahma, S.Si selaku laboran Kimia Fisika yang selalu memberikan banyak ilmu.
10. Saudara-saudariku Makmur Setiawan, Nismayanti, Sri Zulfah Ningsih dan Ato Kurniawan serta seluruh keluarga besar papa Jama' yang selalu memberi do'a, dukungan dan semangat.
11. Sri Wahyuni B, yang setiap saat selalu bersama baik suka maupun duka penelitian bersama.
12. Sahabat-sahabatku Selvia, Yuliana dan Mardiana yang selalu menemani, memberikan semangat dan dukungan.
13. Seluruh teman-teman Jurusan Kimia angkatan 2013.
14. Terima kasih kepada keluarga besar Dg. Tayang yang selalu memberikan semangat dan hiburan dikala lelah dan letih.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Makassar, 20 Februari 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv-v
DAFTAR ISI	vi-vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-6
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7-31
A. Tanaman Jagung (<i>Zea mays</i> L.)	7
B. Tanaman Temu Putih (<i>Curcuma zeodaria</i>)	17
C. Plastik Sintesis	18
D. <i>Edible Film</i>	20

E. <i>Scenning Elektron Microscope (SEM)</i>	28
F. <i>Fourier Transform Infra Red (FTIR)</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	32-35
A. Waktu dan Tempat	32
B. Alat dan Bahan	32
C. Prosedur Kerja	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36-57
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan	40
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59-61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62-69
RIWAYAT HIDUP	70


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Bagian-bagian Anatomi Biji Jagung	11
2.2 Komposisi Kimia Biji Jagung	13
2.3 Perbandingan Jagung Putih, Kuning dan Pulut	14
2.4 Standar <i>Edible Film</i>	25
2.5 Korelasi Inframerah	31
4.1 Data Ketebalan <i>Edible Film</i>	36
4.2 Data Kuat Tarik (<i>Tensile Strength</i>) <i>Edible Film</i>	37
4.3 Data Uji Serap Air (<i>Water Uptake</i>) terhadap Ketahanan <i>Edible Film</i>	37
4.4 Gugus Fungsi Pati Jagung dan <i>Edible Film</i>	38
4.5 Umur Simpan <i>Edible Film</i>	39




DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Jagung (<i>Zea mays</i> L.)	7
2.2 Bunga Jantan dan Bunga Betina Jagug	10
2.3 Struktur Biji Jagung	12
2.4 Struktur Amilosa	16
2.5 Struktur Amilopektin	16
2.6 Temu Putih (<i>Curcuma zedoaria</i>)	17
2.7 Struktur Molekul Gliserol	27
2.8 <i>Scanning Electron Mikroscope</i> (SEM)	28
2.9 Spektroskopi FTIR	30
4.1 Morfologi <i>Edible Film</i> dengan SEM	52
4.4 Usulan Struktur Pati (Amilosa dan Amilopektin), Gliserol dan Kurkumin	56




DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
4.1 Presentase Ketebalan <i>Edible Film</i>	44
4.2 Persentase Kuat Tarik (<i>tensile strength</i>)	47
4.3 Gugus Fungsi FTIR Pati Jagung	54
4.4 Gugus Fungsi FTIR <i>Edible Film</i>	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Bagan Alir Penelitian	62
2. Perhitungan Karakteristik <i>Edible Film</i>	63
3. Dokumentasi Penelitian	66-69




ABSTRAK

Nama : Kasmawati
NIM : 60500113009
Judul : Karakteristik *Edible Film* Pati Jagung (*Zea mays* L.) dengan Penambahan Gliserol dan Ekstrak Temu Putih (*Curcuma zedoaria*)

Edible film merupakan salah satu produk alternatif pengemas makanan yang ramah lingkungan karena terbuat dari bahan-bahan alami. Salah satu bahan yang digunakan adalah pati jagung yang disuspensikan dengan *plasticizer* gliserol dan ekstrak temu putih sehingga menambah kualitas *edible film*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik *edible film* pati jagung dengan penambahan gliserol dan ekstrak temu putih. Penelitian ini menggunakan variasi konsentrasi gliserol 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% serta ekstrak temu putih 3%, 5% dan 7%. Karakteristik *edible film* yang dilakukan meliputi ketebalan, kuat tarik, uji ketahanan, uji morfologi SEM, uji gugus fungsi FTIR dan uji umur simpan *edible film*. Dari hasil pengujian didapatkan hasil terbaik yaitu gliserol 50% dan ekstrak temu putih 3% dengan ketebalan berkisar 0,15 mm, kuat tarik 2,40 N/mm², uji ketahanan 75,87%, morfologi yang tidak merata dan gugus fungsi C–H ikatan aldehid serta memiliki umur simpan yang relatif lama dibandingkan tanpa penambahan ekstrak temu putih.

Kata kunci: Plastik Sintetik, *Edible Film*, Jagung, Temu Putih dan Gliserol



ABSTRACT

Name : Kasmawati
NIM : 60500113009
Title : Characteristic *Edible Film* Corn Starch (*Zea mays* L.) with
Addiction Of Glycerol and White Ginger Extract (*Curcuma zedoaria*)

Edible film is one of the alternative food packaging products that are environmentally friendly because it is made from natural ingredients. One of the ingredients used is corn starch which is suspended with glycerol plasticizer and white ginger extract so as to add the quality of edible film. The purpose of this research is to know the characteristic of edible film from corn starch with addiction of glycerol and white ginger extract. This study used variations of glycerol concentrations of 10%, 20%, 30%, 40% and 50% and 3%, 5% and 7% white ginger extracts. Characteristics of edible films include thickness, tensile strength, endurance test, SEM morphology test, FTIR functional group test and edible film shelf life test. From the test results obtained the best results are 50% glycerol and 3% white ginger extract with a thickness ranging from 0.15 mm, tensile strength 2.40 N/mm², 75.87% resistance test, uneven morphology and aldehyde C-H bond function and have a relatively long shelf life than without the addition of white ginger extract.

Keyword: Plastic Of Sintetic, Edible Film, Corn, White Ginger and Glycerol



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini tingkat perkembangan teknologi sangat pesat. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kemajuan teknologinya sangat tinggi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Meningkatnya teknologi akan menimbulkan peningkatan di segala bidang salah satunya perkembangan teknologi dibidang pangan yang dapat menimbulkan produk pangan yang baru. Produk pangan ini hampir seluruhnya memerlukan pengemasan. Pengemasan ini merupakan salah satu hal penting dalam pengembangan produk pangan karena pengemasan ini dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas mutu produk karena dapat bertindak sebagai penahan migran uap air, aroma dan zat-zat luar lingkungan masuk ke dalam sistem produk tersebut. Selain itu, pengemasan juga dimaksudkan agar produk terhindar dari gangguan baik secara fisik, mekanik maupun mikroorganisme yang dapat merusak struktur dari produk pangan tersebut. Salah satu pengemasan yang dilakukan adalah dengan menggunakan plastik.

Plastik mulai dikenal masyarakat sejak abad ke-19. Kebutuhan akan plastik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebutuhan plastik masyarakat Indonesia tahun 2002 sekitar 1,9 juta ton kemudian meningkat menjadi 2,1 juta ton di tahun 2003 dan di tahun 2004 meningkat lagi menjadi 2,3 juta ton (Widyaningsih, dkk., 2012: 70). Penggunaan plastik ini dikarenakan sifatnya yang ringan, kuat dan ekonomis dalam penggunaannya. Plastik juga memiliki banyak keunggulan

dibandingkan bahan kemasan yang lain. Plastik jauh lebih ringan dibandingkan gelas atau logam dan tidak mudah pecah. Bahan ini bisa dibentuk lembaran sehingga dapat dibuat kantong atau dibuat kaku sehingga bisa dibentuk sesuai desain dan ukuran yang diinginkan. Namun dari kesekian banyak kelebihan dari plastik ini, masyarakat kurang menyadari bahwa plastik merupakan salah satu persoalan lingkungan yang serius.

Penggunaan plastik sebagai bahan pengemas menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya yaitu plastik menggunakan bahan utama yang berasal dari minyak bumi yang keberadaannya semakin menipis dan tidak dapat diperbaharui, plastik ini tidak dapat didaur ulang atau diuraikan secara alami oleh mikroba di dalam tanah, sehingga terjadi penumpukan sampah organik yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan bagi lingkungan. Sampah organik yang diakibatkan oleh plastik ini akan mengakibatkan terjadinya penumpukan diberbagai sudut lingkungan masyarakat. Sampah organik membutuhkan 1.000 tahun untuk dapat diurai dalam tanah dan 450 tahun untuk terurai dalam air (Sinaga, dkk., 2013: 12). Penumpukan ini berakibat pada struktur zat hara dalam tanah sehingga sifat dan karakteristik tanah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penggunaan plastik sebagai bahan pengemas saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Selain dapat merusak lingkungan, plastik juga dapat membahayakan kesehatan konsumen karena dapat mencemari produk. Hal ini mendorong dilakukannya penelitian dan pengembangan teknologi bahan kemasan yang “*biodegradable*” salah satunya yaitu *edible film*.

Edible film sebagai bahan alternatif pembuatan pengemasan makanan karena sifatnya yang ramah lingkungan. *Edible film* merupakan lapisan tipis yang digunakan pada makanan sebagai pengemas yang terbuat dari bahan-bahan alami. Keuntungan

edible film antara lain dapat dikonsumsi langsung bersama produk yang dikemas, tidak mencemari lingkungan, memperbaiki sifat organoleptik produk yang dikemas, berfungsi sebagai suplemen penambah nutrisi, sebagai flavor, pewarna, zat antimikroba dan antioksidan. *Edible film* biasanya terbuat dari bahan yang mengandung zat hidrokoloid yaitu suatu bahan yang banyak mengandung pati yang disuspensikan oleh bahan lainnya seperti gliserol dan penambahan berbagai bahan yang berfungsi sebagai penghambat transfer massa serta dapat digunakan sebagai pembawa senyawa antibakteri yang dapat melindungi produk dari bakteri maupun mikroorganisme yang dapat mengganggu struktur partikel dalam makanan. Pembuatan *edible film* dapat menggunakan bahan-bahan berbasis pati seperti pati jagung (*Zea mays* L.).

Pati jagung sebagai bahan utama pembentuk *film* berasal dari biji jagung. Hal ini sebagai bukti kekuasaan Allah bahwa senantiasa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi memiliki fungsi dan kodratnya masing-masing yang apabila diolah dengan baik oleh manusia akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Hal itu telah dijelaskan dalam surah QS. Yaasiin/36: 33.

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

“Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian maka dari (biji-bijian) itu mereka makan” (Kementrian Agama RI, 2016)

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah (147) bahwa kelompok ayat tersebut menegaskan tentang adanya hari dimana manusia semua akan dihimpun. Hari itu adalah hari kebangkitan. Di mana ayat ini menguraikan bukti kekuasaan

Allah membangkitkan dan menghidupkan apa yang mati. Pelajaran ayat yang dapat mereka petik dari pengalaman sejarah yang menunjukkan kekuasaan dan kuasa Allah, *suatu tanda* besar lainnya *bagi mereka adalah bumi yang mati*, yakni kering kerontang, lalu *Kami menghidupkannya* dengan menurunkan air dan menumbuhkan tumbuhan *dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya*, yakni dari biji-bijian itu *mereka* senantiasa *makan*. Penggunaan bentuk jamak pada kata-kata أَحْيَيْنَاهَا *ahyainahal/Kami menghidupkan* dan أَخْرَجْنَا *akhrajnal/Kami keluarkan* mengisyaratkan adanya keterlibatan selain Allah dalam hal menghidupkan bumi dan mengeluarkan adanya tumbuh-tumbuhan. Keterlibatan manusia dalam hal ini adalah salah satu yang dimaksud.

Berdasarkan pemaparan tafsir Al-Mishbah bahwa ayat ini menjelaskan tentang adanya pengolahan hasil kuasa Allah dalam menghidupkan tumbuh-tumbuhan dengan menurunkan air hujan ke bumi dengan tujuan agar tumbuhan yang dihasilkan mengeluarkan biji-bijian yang dapat diolah sehingga dapat dimakan dan nilai tambah produksinya akan semakin tinggi. Ayat ini pun menjelaskan tentang keterlibatan manusia dalam mengolah bumi. Seperti pada penelitian ini menggunakan tumbuhan jagung sebagai hasil dari tumbuh-tumbuhan berbiji yang dapat dijadikan sebagai bahan utama pembuatan *edible film* yang memiliki banyak kegunaan sebagai produk alternatif pengganti plastik sintetik. Selain itu, jagung memiliki banyak manfaat salah satunya yaitu dapat dijadikan sebagai bibit, pakan ternak dan bahan olahan industri yang akan menambah fungsi dari jagung itu sendiri.

Pati jagung sebagai bahan utama pembentuk *edible film* dipilih karena sifat higroskopisnya lebih rendah pada RH (*Relative Humidity*) sekitar 11%, dibandingkan dengan pati singkong 13% maupun pati kentang 18%. Selain itu, pati jagung

mengandung amilosa 27% sedangkan pati kentang 22% dan pati singkong hanya 17%. Amilosa berperan dalam kelenturan dan kekuatan *film* pada sediaan *edible film* (Amaliya dan Widya, 2014: 44). Berdasarkan penelitian (Amaliyah dan Widya, 2014), tentang *edible film* dari pati jagung mempunyai ketebalan *film* berkisar 0,1 mm-0,25 mm, sedangkan (Yulianti dan Erliana, 2012), ketebalan *edible film* dari pati ubi kayu yaitu 0,02 mm, pati ubi jalar yaitu 0,03 mm dan pati ganyong 0,03 mm. Ketebalan yang terdapat pada *film* pati jagung mempunyai ketebalan yang tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah sehingga efektif digunakan untuk menghambat laju uap air dan kemampuan penahannya lebih besar dibandingkan dengan ubi kayu, ubi ganyong maupun ubi jalar. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan pati jagung dalam pembentukan *film* lebih baik. Namun *edible film* yang terbuat dari pati bersifat kaku dan rapuh. Oleh karena itu dibutuhkan suatu komponen yang dapat menghilangkan sifat rapuh dan kaku yaitu *plasticizer*.

Komponen yang cukup besar dalam pembuatan *edible film* adalah *plasticizer*. *Plasticizer* adalah bahan organik dengan berat molekul rendah yang ditambahkan dengan maksud untuk meningkatkan fleksibilitas dan elatisitas. Beberapa jenis *plasticizer* yang sering digunakan dalam pembuatan *edible film* adalah gliserol. Gliserol digunakan karena sifatnya yang hidrofilik yang cocok digunakan sebagai *plasticizer* untuk pati yang bersifat hidrofobik. *Edible film* dengan gliserol sebagai *plasticizer* mempunyai ketebalan paling tipis dibandingkan dengan yang lainnya, ini dikarenakan berat molekulnya yang paling kecil, mempunyai konsentrasi padatan terlarut paling rendah. *Edible film* yang terlalu tebal dapat memberikan efek yang merugikan. Penambahan perasan temu putih (*Curcuma zedoaria*) pada *edible film* berfungsi sebagai pembawa senyawa antioksidan sehingga *edible film* yang dihasilkan

memiliki nilai fungsional yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian tentang “Karakteristik *Edible Film* Pati Jagung (*Zea mays* L.) dengan Penambahan Gliserol dan Ekstrak Temu Putih (*Curcuma zedoaria*)” untuk meningkatkan nilai fungsi dari jagung dan menangani penggunaan plastik sintesis.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana karakteristik *edible film* dari pati jagung dengan penambahan gliserol dan ekstrak temu putih?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada percobaan ini adalah untuk mengetahui karakteristik *edible film* dari pati jagung dengan penambahan gliserol dan ekstrak temu putih.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Jagung sebagai bahan baku pembuatan *edible film* yang ramah lingkungan.
2. Mengurangi penggunaan plastik kemasan yang bersifat sintetik.
3. Sebagai acuan referensi peneliti selanjutnya tentang pembuatan *edible film* dari pati jagung (*Zea mays* L.).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tanaman Jagung (Zea mays L.)*

Tanaman Jagung (*Zea mays L.*) merupakan tanaman asal daerah tropis. Dalam 100 juta hektar lahan pertanian di Indonesia terdapat sekitar 3,35 juta hektar lahan jagung. Jagung merupakan jenis tumbuhan rumput-rumputan dan banyak ditanam diladang berhawa sedang panas (Indriyani, 2013: 9).



Gambar 2.1 Jagung (*Zea mays L.*)

Menurut Indriyani (2013: 8-9), jagung dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Kingdom : Plantae (Tumbuh-tumbuhan)
- Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)
- Sub Divisi : Angiospermae (berbiji tertutup)
- Kelas : Monocotyledone (berkeping satu)
- Ordo : Graminae (rumput-rumputan)
- Famili : Graminaceae
- Genus : *Zea*
- Species : *Zea mays L.*

Di beberapa daerah di Indonesia jumlah jagung sangat melimpah, akan tetapi sampai saat ini jagung belum banyak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat biasanya mengolah jagung hanya dengan cara direbus, dibakar atau dibuat makanan kecil dan jajanan. Jagung memenuhi syarat apabila dilihat dari kadar protein dan kandungan kalori yang dihasilkan. Jagung juga mempunyai kadar lemak, fosfor, tiamin dan pro vitamin A yang lebih tinggi dari beras ketan (Indriyani, 2013: 9).

Jagung merupakan tanaman yang berspesies sebagai tanaman berbiji diperoleh dari alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. Thaha/20: 53.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya:

“(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian Kami tumbuhkan denganya (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan” (Kementrian Agama RI, 2016).

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah bahwa ayat ini menjelaskan kuasa dan pengetahuan Allah swt serta pencipta-Nya yang sempurna, yang menciptakan *Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantara hujan itu berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, rasa, warna dan manfaat.*

Allah swt menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini memiliki manfaatnya masing-masing apabila dipergunakan sebagaimana mestinya. Seperti halnya Allah swt menciptakan hujan untuk menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang banyak memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tumbuhan dimaksud adalah jagung. Jagung memiliki berbagai jenis seperti jagung pulut, jagung putih, jagung kuning, jagung manis dan lain sebagainya. Salah satu jenis jagung yang dijadikan sebagai bahan utama pembuatan *edible film* adalah jagung putih yang menambah kualitas dan fungsi dari jagung.


Produksi jagung menempati ketiga produksi tanaman pangan di Indonesia, setelah padi dan ubi kayu. Daerah produksi jagung di Indonesia adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyumbangkan 60% dari seluruh produksi jagung nasional. Di luar Jawa, daerah produksi jagung adalah Sulawesi Selatan dan Lampung yang menyumbangkan 8% dan 6% dari total produksi nasional. Sebagian besar jagung di Indonesia digunakan untuk makanan yaitu sebesar 48,4%. Penggunaan lainnya adalah untuk pakan 38,3%, bibit 1,2% dan bahan industri olahan 6,2% (Koswara, 2009: 5).

1. Struktur Morfologi, Anatomi dan Komposisi Jagung

a. Morfologi jagung

Jagung merupakan tanaman semusim yang termasuk ke dalam golongan rumput-rumputan Graminae. Buahnya berbentuk bundar berdiameter 4-6 cm dan panjangnya dapat mencapai 40 cm. Bunga jantan dalam bentuk malai terletak di pucuk tanaman dan bunga betina sebagai tongkol yang letaknya terletak kira-kira pada pertengahan tinggi batang. Tepung sari dihasilkan mulai 1-3 hari sebelum rambut tongkol keluar. Rambut tongkol ini berfungsi sebagai kepala putik dan

tangkai putik. Dalam satu malai dapat menghasilkan 25 juta sari atau 50 ribu tepung sari tiap satu tongkol apabila tiap tongkolnya ada 500 biji (Sembiring, 2007: 17).



Gambar 2.2 Bunga Jantan dan Bunga Betina Jagung

Jagung tongkol lengkap terdiri dari tangkai, kelobot, tongkol jagung, biji jagung dan rambut. Kelobot merupakan kelopak atau daun buah yang berguna sebagai pembungkus dan pelindung biji jagung. Tongkol jagung merupakan simpanan makanan untuk pertumbuhan biji jagung bervariasi antara 8-42 cm. Biji jagung melekat pada tongkol jagung dan berbentuk bulat. Pada umumnya satu tongkol jagung mengandung 300-1000 biji jagung. Rambut merupakan tangkai putik yang sangat panjang yang keluar ke ujung kelobot melalui sela-sela deret biji (Koswara, 2009: 6).

Jagung (*Zea mays* L.) adalah tanaman semusim dan termasuk jenis rumputan/graminae yang mempunyai batang tunggal, meski terdapat kemungkinan munculnya cabang anakan pada beberapa genotif dan lingkungan tertentu. Batang jagung terdiri atas buku dan ruas. Daun jagung tumbuh pada setiap buku, berhadapan satu sama lain. Bunga jantan terletak pada bagian terpisah pada satu tanaman sehingga lazim terjadi penyerbukan silang. Jagung merupakan tanaman hari pendek,

jumlah daunnya ditentukan pada saat inisiasi bunga jantan dan dikendalikan oleh genotipe, lama penyinaran dan suhu (Subekti, dkk., 2015: 16).

b. Anatomi jagung

Tanaman jagung mempunyai satu atau dua tongkol, tergantung varietas. Tongkol jagung diselimuti oleh daun kelobot. Tongkol jagung yang terletak pada bagian atas umumnya lebih dahulu terbentuk dan lebih besar dibanding yang terletak pada bagian bawah. Setiap tongkol terdiri atas 1016 baris biji yang jumlahnya selalu genap. Biji jagung disebut kariopsis, dinding ovari atau perikarp menyatu dengan kulit biji atau testa, membentuk dinding buah. Biji jagung terdiri atas tiga bagian utama, yaitu perikarp, berupa lapisan luar yang tipis, berfungsi mencegah embrio dari organisme pengganggu dan kehilangan air; endosperm, sebagai cadangan makanan, mencapai 75% dari bobot biji yang mengandung 90% pati dan 10% protein, mineral, minyak, dan lainnya; dan embrio (lembaga), sebagai miniatur tanaman yang terdiri atas plumula, akar radikal, scutelum dan koleoptil (Subekti, dkk., 2015: 21).


Secara umum biji jagung terdiri dari kulit (perikarp), endosperm, lembaga dan tudung pangkal biji (tip cap).

Tabel 2.1 Bagian-Bagian Anatomi Biji Jagung

Bagian Anatomi	Jumlah (%)
Perikarp	5
Endosperm	62
Lembaga	12
Tip cap	1

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa perikarp merupakan 5% dari seluruh biji jagung. Endosperm merupakan bagian terbanyak dari biji jagung yaitu 62%, sedangkan

bagian biji jagung yang lain yaitu lembaga 12% dan tip cap 1% dari total biji jagung (Koswara, 2009: 8).



Gambar 2.3 Struktur Biji Jagung

Kulit (perikarp) merupakan pelindung biji jagung terhadap pengaruh dari luar yaitu suhu, kelembaban dan benturan. Perikarp adalah suatu lapisan penutup biji yang terdiri dari berlapis-lapis sel yang menutup biji. Sebagai bahan pangan, bagian terpenting dari biji jagung yaitu endosperm. Lapisan pertama dari endosperm yaitu lapisan eleuron, merupakan pembatas antara endosperm dengan kulit (perikarp). Sebagian besar endosperm terdiri dari granula-granula pati. Pada lapisan tengah atau pusat terdapat granula-granula pati lunak dengan ukuran 10-30 μm , sedangkan pada bagian luar atau pinggir mengandung granula-granula pati keras dengan ukuran yang lebih kecil yaitu 1-10 μm . Perbandingan pati lunak dan pati keras endosperm bervariasi tergantung jenis jagungnya. Lembaga terletak pada bagian biji yang paling tengah. Lembaga tersusun atas dua bagian penting yaitu skutelum dan poros embrio. Skutelum merupakan 90% dari lembaga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat-zat gizi makanan selama perkecambahan biji. Tudung pangkal biji merupakan bekas tempat melekatnya biji jagung (Koswara, 2007: 8).

c. Komposisi Kimia Biji Jagung

Komposisi kimia jagung bervariasi tergantung jenis atau varietas jagung, keadaan tanah dan iklim. Pada umumnya komposisi kimianya adalah protein, lemak, karbohidrat dan abu dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Komposisi Kimia Biji Jagung

Komposisi Kimia	Jumlah
Air	13,5
Protein	10,0
Lemak/minyak	4,0
Karbohidrat	
- Pati	61,0
- Gula	1,4
- Pentose	6,0
- Serat kasar	2,3
Abu	1,4

Karbohidrat merupakan komponen yang paling banyak terdapat dalam biji jagung. Karbohidrat jagung terutama berupa pati. Pati mengandung dua macam molekul yaitu amilosa dan amilopektin. Kedua molekul tersebut merupakan polimer dari unit-unit D-glukosa dan mempunyai berat molekul yang tinggi. Amilosa mempunyai susunan rantai (polimer) lurus, sedangkan amilopektin merupakan susunan rantai bercabang. Sebagian besar jenis jagung mempunyai kandungan amilopektin 78% dan amilosa 22%, tetapi untuk jenis jagung ketan (*waxy corn*) patinya mengandung amilopektin hampir 100%. Kandungan amilopektin yang tinggi ini menyebabkan jagung ketan bersifat lengket. Karbohidrat jagung selain pati yaitu gula, pentosan dan serat kasar (Koswara, 2009: 8-9).

Perbandingan antara jagung putih, jagung kuning dan jagung pulut dapat dilihat pada Tabel 2.3, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perbandingan Jagung Putih, Kuning dan Pulut

Jenis jagung	Air (%)	Karbohidrat (%)	Amilosa (%)	Amilopektin (%)
Putih	10,08	73,07	31,05	68,95
Kuning	11,03	72,07	30,14	69,86
Pulut	11,12	72,81	4,25	95,75

(Sumber: Suarni dan Widowati, 2016) .

2. Pati Jagung

Pati adalah salah satu produk yang dihasilkan dari jagung. Pengolahan jagung menjadi pati mempunyai prospek untuk meningkatkan nilai tambah jagung. Kebutuhan pati nasional yang berkisar antara 1,5-2,0 juta ton ternyata belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sehingga Indonesia masih mengimpor pati, baik dalam bentuk alami maupun modifikasi. Jagung mengandung $\pm 70\%$ pati. Pati tersusun paling sedikit oleh tiga komponen utama, yaitu amilosa, amilopektin dan bahan antara seperti lipid dan protein. Komponen tersebut berpengaruh terhadap sifat fungsional tepung jagung. Komposisi amilosa dan amilopektin di dalam biji jagung terkendali secara genetik. Jagung pulut memiliki kandungan pati hampir 100% amilopektin. Umumnya sifat fisik kimia dan fungsional pati dapat memberi petunjuk dalam memilih varieties jagung yang sesuai untuk produk yang diinginkan (Suarni, dkk., 2013: 50).

Pati endosperm tersusun dari senyawa anhidroglukosa yang sebagian besar terdiri atas dua molekul, yaitu amilosa dan amilopektin dan sebagian kecil bahan antara. Namun pada beberapa jenis jagung terdapat variasi proporsi kandungan amilosa dan amilopektin. Protein endosperm biji jagung terdiri atas beberapa fraksi, yang berdasarkan kelarutannya diklasifikasikan menjadi albumin (larut dalam air),


globumin (larut dalam larutan salin), zein atau prolamin (larut dalam alkoholkonsentrasi tinggi), dan glutein (larut dalam alkali). Pada sebagian besar jagung, proporsi masing-masing fraksi protein adalah albumin 3%, globulin 3%, prolamin 60% dan glutein 34% (Subekti, 2015: 21).

Komponen utama jagung adalah pati, yaitu sekitar 70% dari bobot biji. Komponen karbohidrat lain adalah gula sederhana, yaitu glukosa, sukrosa, dan fruktosa hanya 1%-3% dari bobot biji jagung. Tepung jagung dapat diperoleh dengan cara mengekstrak biji jagung. Komposisi kimia tepung jagung adalah: karbohidrat (74,5%), protein (9%), serat (1%), abu (1,1%) dan lemak (3,4%). Pati telah banyak digunakan sebagai bahan biopolimer yang mampu membentuk matriks dalam pembuatan *edible film*. Semakin banyak pati yang digunakan, maka semakin rapat matriks *film* yang terbentuk. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai *tensile strength film* (Murni, dkk., 2013: 1). Polisakarida seperti pati dapat dijadikan sebagai bahan baku pada pembuatan *edible film*. Pati sering digunakan dalam industri pangan sebagai *biodegradable film* untuk menggantikan polimer plastik karena ekonomis, dapat diperbaharui dan memberikan karakteristik fisik yang baik (Sinaga, dkk., 2013: 13).

Menurut Koswara (2009: 12-13), zat pati merupakan komponen yang paling banyak dalam biji jagung. Zat pati terutama terdapat pada bagian endosperm biji jagung. Zat pati merupakan homopolimer unit-unit D-glukosa dengan ikatan α -glikosidik. Zat pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut amilopektin.

a) Amilosa


Amilosa memiliki rantai lurus yang terdiri dari 250-2000 unit D-glukosa dengan berat molekul 40000 sampai 340000. Kemampuan amilosa untuk berinteraksi dengan iodin membentuk kompleks berwarna biru merupakan cara untuk mendeteksi adanya pati. Amilosa mampu membentuk struktur kristal karena adanya interaksi molekuler yang kuat. Kristalisasi sering dilihat sebagai retrogradasi, yaitu proses dimana molekul pati menjadi tidak larut dalam air secara irreversibel sehubungan dengan pembentukan ikatan yang kuat.



Gambar 2.4 Struktur Amilosa

b) Amilopektin

Amilopektin merupakan polimer dari D-glukosa yang mempunyai rantai lurus dan percabangan. Rantai lurus dihubungkan dengan ikatan 4-D-glukosa, sedangkan pada titik percabangan dihubungkan oleh ikatan 6-D-glukosa. Titik percabangan ini terdiri dari 20-30 unit glukosa. Molekul amilopektin terdiri dari beratus-ratus cabang dengan berat molekul diperkirakan 1 juta. Amilopektin dapat juga membentuk kompleks walaupun tidak sereaktif amilosa. Pada amilopektin, kristalisasi terhalangi oleh rantai cabang polimer.



Gambar 2.5 Struktur Amilopektin

B. Tanaman Temu Putih (*Curcuma zedoaria*)

Curcuma zedoaria mempunyai nama daerah yaitu temu putih. Umumnya temu putih ditanam sebagai tanaman obat, dapat ditemukan tumbuh liar di tempat-tempat terbuka yang tanahnya lembab pada ketinggian 0-1.000 meter di atas permukaan laut. Sosok tanaman ini mirip dengan temulawak dan dapat dibedakan dari rimpangnya. Temu putih banyak ditemukan di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra, Ambon dan Irian (Nugroho, 2011: 19).



Gambar 2.6 Temu Putih (*Curcuma zedoaria*)

Menurut Rukmana (1995: 14), klasifikasi temu putih (*Curcuma zedoaria*) adalah sebagai berikut:

- Kingdom : Plantae
- Divisi : Spermaophyta
- Sub divisi : Angiospermae
- Kelas : Monocotyledone
- Ordo : Zingiberales
- Family : Zingiberaceae
- Genus : Curcuma
- Spesies : *Curcuma zedoaria*

Temu putih termasuk tanaman tahunan yang tumbuh merumpun. Tanaman ini berbatang dan harbitusnya dapat mencapai ketinggian 2-2,5 meter. Daun tanaman ini berbentuk panjang dan agak lebar. Lamina dan seluruh tulang daun bergaris hitam. Panjang daun sekitar 50-55 cm, lebarnya \pm 18 cm dan helain daun melekat pada tangkai daun yang posisinya saling menutup secara teratur (Rukmana, 1995: 14). Penambahan ekstrak temu putih yaitu berfungsi sebagai antioksidan karena mengandung kurkumin yang mampu mengikat radikal bebas sehingga *edible film* yang dihasilkan meningkatkan kualitas mutu sebagai kemasan ramah lingkungan.

Temu putih mengandung kurkumin seperti halnya pada kunyit. Fungsi kurkumin yaitu sebagai antioksidan yang bekerja mengikat radikal oksigen bebas hasil fagosit pada peradangan. Antioksidan membantu melindungi tubuh terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas. Rimpang temu putih mengandung Kurkuminoid, minyak atsiri, polisakarida dan golongan lain. Kurkuminoid yang telah diketahui meliputi kurkumin, demektosikurkumin, bisdemetoksikurkumin dan 1,7-bis (4-hidroksifenil)-1,4,6-heptatrien-3-on. Minyak atsiri berupa cairan kental kuning emas yang mengandung monoterpen dan seskuioterpen berdasarkan tingkat oksidasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penapisan fitokimia diperoleh simplisia serbuk rimpang temu putih mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, triterfenoid dan minyak (Nugroho, 2011: 21).

C. Plastik Sintetik

Plastik sintetik merupakan bahan yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dan telah berkembang menjadi industri besar. Bahan kemasan yang berasal dari polimer petrokimia yakni plastik sangat populer digunakan karena memiliki beberapa keunggulan, yakni fleksibel (mengikuti bentuk produk), transparan, tidak

mudah pecah, dapat dikombinasikan dengan kemasan lain dan tidak korosif. Namun, polimer plastik tidak tahan terhadap panas dan dapat mencemari produk dengan migrasi komponen monomernya, sehingga berdampak terhadap keamanan dan kesehatan konsumen. Selain itu, kelemahan plastik yang lainnya adalah tidak dapat dihancurkan secara alami (*non-biodegradable*) sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Karenanya, bahan kemasan plastik tidak dapat dipertahankan penggunaannya secara luas karena akan menambahkan persoalan dan kesehatan diwaktu mendatang (Coniwanti, dkk., 2014: 22).

Jenis plastik yang beredar di masyarakat merupakan plastik sintetis dari bahan baku minyak bumi yang terbatas jumlahnya dan tidak dapat diperbaharui. Plastik jenis ini tidak dapat terdegradasi oleh mikroorganisme atau sukar dirombak secara hayati (*nonbiodegradable*) di lingkungan karena mikroorganisme tidak mampu mengubah dan mensintesis enzim yang khusus untuk mendegradasi polimer berbahan dasar petrokimia. Banyak penelitian telah mencoba mencari bahan dasar pembuatan plastik ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah bioplastik (*plastic biodegradable*). Plastik jenis ini merupakan plastik yang dapat diuraikan oleh jamur atau mikroorganisme di dalam tanah sehingga akan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh plastik sintetis. Bioplastik merupakan plastik yang dapat diperbaharui karena senyawa-senyawa penyusunnya berasal dari tanaman seperti pati, selulosa dan lignin serta hewan seperti kasein, protein dan lipid (Widyaningsih, dkk., 2012, 70).

Alasan penggunaan plastik sintetis yang meluas, dikarenakan sifatnya yang kuat, tidak mudah rapuh dan stabil. Namun ternyata, polimer plastik juga mempunyai berbagai kelemahan, antara lain sifatnya yang tidak tahan panas, mudah rusak dan

dapat menyebabkan kontaminasi melalui transmisi monomernya ke bahan yang dikemas. Kelemahan lain adalah sifatnya yang tidak dapat dihancurkan secara alami (*nonbiodegradable*), sampah plastik bekas pakai tidak akan hancur meskipun telah ditimbun dalam waktu lama, sehingga mengakibatkan penumpukan sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan bagi lingkungan hidup (Coniwanti, dkk., 2014: 22).

Penggunaan plastik sebagai bahan pengemas saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Selain dapat merusak lingkungan, plastik juga dapat membahayakan kesehatan konsumen karena dapat mencemari produk. Hal ini mendorong dilakukannya penelitian dan pengembangan teknologi bahan kemasan yang "*biodegradable*". Pengembangan teknologi bahan kemasan *biodegradable* terarah pada usaha untuk membuat bahan kemasan yang memiliki sifat seperti plastik yang berbahan dasar dari bahan alam dan mudah terurai yang disebut dengan "*edible film*" (Sari, dkk., 2008: 27). Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif untuk membuat plastik yang ramah lingkungan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Salah satu cara yang dilakukan adalah pembuatan plastik yang berbahan dasar ramah lingkungan dan mudah terurai yaitu plastik *edible film*.

D. Edible Film

Edible film merupakan suatu lapisan tipis, terbuat dari bahan yang bersifat hidrokoloid dapat memberikan efek pengawetan karena dapat memberi perlindungan terhadap oksigen, mengurangi penguapan air, memperbaiki penampilan produk serta dapat digunakan sebagai pembawa senyawa antioksidan atau antibakteri yang dapat melindungi produk terhadap proses oksidasi lemak serta menghambat pertumbuhan mikroba (Amaliyah dan Widya, 2014: 44). *Edible film* yang tipis sangat baik

digunakan sebagai pembungkus dan pelapis produk-produk hasil pertanian, farmasi, industri dan pangan. Pemanfaatan *edible film* sebagai pelapis bahan pangan berfungsi sebagai penghambat perpindahan massa, sebagai *carrier* zat aditif dan meningkatkan penanganan suatu makanan (Hawa, dkk., 2012: 36).

Komponen utama penyusun *edible film* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu hidrokoloid, lipid dan komposit. Komposit merupakan gabungan dari hidrokoloid dan lipid. Hidrokoloid yang dapat digunakan untuk membuat *edible film* adalah protein dan karbohidrat. Sedangkan lipid yang digunakan adalah lilin/*wax* dan asam lemak. Pembuatan *edible film* dapat menggunakan bahan berbasis pati seperti pati jagung, *plastizicer* seperti gliserol dan pembentuk gel yang dapat memberikan sifat fisik yang lebih baik (Murdinah, dkk., 2007).

Edible film berfungsi sebagai pengemas atau pelapis makanan yang sekaligus dapat dimakan bersama dengan produk yang dikemas. *Edible film* juga dapat digunakan sebagai pembawa komponen makanan di antaranya vitamin, mineral, antioksidan, antimikroba, pengawet, bahan untuk memperbaiki rasa dan warna produk yang dikemas. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat *edible film* relatif murah, mudah dirombak secara biologis (*biodegradable*) dan teknologi pembuatannya sederhana. Contoh penggunaan *edible film* antara lain sebagai pembungkus permen, sosis, buah dan sup. Fungsi dan penampilan *edible film* bergantung pada sifat mekaniknya yang ditentukan oleh komposisi bahan di samping proses pembuatan dan metode aplikasinya. Salah satu bahan *edible film* dari golongan hidrokoloid adalah polisakarida yang memiliki beberapa kelebihan, di antaranya selektif terhadap oksigen dan karbondioksida, penampilan tidak berminyak dan kandungan kalornya rendah. Di antara jenis polisakarida, pati merupakan bahan baku

yang potensial untuk pembuatan *edible film* dengan karakteristik fisik yang mirip dengan plastik, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa (Yulianti dan Erliana, 2012: 131).

Menurut Sara (2015: 7), beberapa keunggulan *edible film* dibandingkan dengan bahan pengemas lain yaitu:

- a) Meningkatkan retensi warna, asam, gula dan komponen flavor
- b) Mengurangi kehilangan berat
- c) Mempertahankan kualitas saat pengiriman dan penyimpanan
- d) Mengurangi kerusakan akibat penyimpanan
- e) Memperpanjang umur simpan
- f) Mengurangi penggunaan pengemas sintetis

Keuntungan *edible film* antara lain dapat dikonsumsi langsung bersama produk yang dikemas, tidak mencemari lingkungan, memperbaiki sifat organoleptik produk yang dikemas, berfungsi sebagai suplemen penambah nutrisi, pewarna, zat antimikroba dan antioksidan. *Edible film* dapat dibuat dari berbagai bahan baku yang memiliki komposisi pati yang cukup tinggi. Pembuatan *edible film* dari pati tapioka memiliki karakteristik yang cukup baik walaupun laju transmisi terhadap uap air cukup tinggi (Nugroho, dkk., 2013: 74).

Bahan dasar pembentukan *edible film* sangat mempengaruhi sifat-sifat *edible film* itu sendiri. *Edible film* yang berasal dari hidrokoloid bersifat hidrofilik (suka air) yang memiliki ketahanan yang baik terhadap gas oksigen (O_2) dan karbon dioksida (CO_2), meningkatkan kualitas fisik, namun memiliki ketahanan terhadap uap air yang sangat rendah. Oleh karena itu, pada pembuatan *edible film* dibutuhkan penambahan bahan seperti *plasticizer* untuk mengurangi sifat rapuh dan juga akan menambah

keelastisan suatu *edible film* (Ahmadi, dkk., 2011: 101). *Edible film* berbasis pati murni (*native starch*) pada umumnya mempunyai sifat fleksibilitas rendah dan laju transmisi uap air tinggi. Untuk memperbaiki kelemahan *edible film* tersebut dapat dilakukan dengan penambahan *plasticizer* dalam formulasi *film* tersebut (Santoso, dkk., 2012: 9).

Bahan-bahan untuk membuat *edible film* relatif murah, mudah didegradasi secara biologis (*biodegradable*) dan menggunakan teknologi sederhana. Penggunaan *edible film* antara lain sebagai pembungkus permen, sosis, buah dan sup kering (Ningsih, 2015: 6). *Edible film* memiliki potensi untuk memperpanjang umur simpan dan mempertahankan kualitas dari bahan pangan dengan tidak merubah aroma, rasa, tekstur dan penampilan dari produk yang dikemas (Sara, 2015: 5).

1. Karakteristik *Edible Film*

Secara umum parameter yang sering digunakan dalam mengukur sifat mekanik *edible film* adalah ketebalan, kuat tarik (*tensile strength*) dan daya serap air. Faktor yang dapat mempengaruhi ketebalan *edible film* adalah konsentrasi padatan terlarut pada larutan pembentuk *film* dan ukuran plat pencetak. Semakin tinggi konsentrasi padatan terlarut, maka ketebalan *film* akan meningkat (Sara, 2015: 7).

a) Ketebalan *Edible Film*

Ketebalan *film* merupakan sifat fisik yang dipengaruhi oleh konsentrasi padatan terlarut dalam larutan *film* dan ukuran plat pencetak. Ketebalan *film* akan mempengaruhi laju transmisi uap air, gas dan senyawa *volatile*. Ketebalan *film* dipengaruhi juga oleh bahan penyusunnya. Ketebalan *edible film* pada umumnya berkisar antara 0,1 mm-0,5 mm (Murni, dkk., 2013: 4). Semakin tinggi konsentrasi padatan terlarut, maka ketebalan *edible film* akan meningkat. Sebagai kemasan,

semakin tebal *edible film* maka kemampuan penahanannya semakin besar, sehingga umur simpan produk akan semakin panjang. *Edible film* yang terlalu tebal dapat memberikan efek yang merugikan (Ilah, 2015: 19).

Ketebalan menentukan ketahanan film terhadap kuat tarik, laju perpindahan uap air, gas dan senyawa volatil lainnya. *Edible film* relatif tahan terhadap perpindahan oksigen dan karbondioksida, namun kurang tahan terhadap uap air (Ningsih, 2015: 7).

b) Kuat tarik (*Tensile strength*)

Kekuatan tarik atau kuat peregangan (*tensile strength*) merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai *film* tetap bertahan sebelum putus/sobek yang menggambarkan kekuatan *edible film*. Pemanjangan didefinisikan sebagai presentase perubahan panjang *film* pada saat *film* ditarik sampai putus. Kekuatan regang putus merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai *film* dapat tetap bertahan sebelum *film* putus atau robek. Pengukuran kekuatan regang putus berguna untuk mengetahui besarnya gaya yang dicapai untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap satuan luas area *film* untuk merenggang atau memanjang (Murni, dkk., 2013: 4).

Kekuatan tarik (*tensile strength*) adalah ukuran untuk kekuatan *film* secara spesifik, merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai *film* tetap bertahan sebelum putus/sobek. Pengukuran ini untuk mengetahui besarnya gaya yang diperlukan untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap luas area *film*. Sifat kekuatan tarik bergantung pada konsentrasi dan jenis bahan penyusun *edible film* (Sara, 2015: 7).

c) Laju Transmisi Uap Air

Laju transmisi uap air adalah jumlah uap air yang melalui suatu permukaan persatuan luas atau slope jumlah uap air dibagi luas area. *Edible film* dengan penambahan dasar polisakarida umumnya sifatnya terhadap uap airnya rendah. Nilai laju transmisi uap air suatu bahan dipengaruhi oleh struktur bahan pembentuk dan konsentrasi *plasticizer*. Penambahan *plasticizer* seperti gliserol akan meningkatkan permeabilitas *film* terhadap uap air karena gliserol bersifat hidrofilik (Ilah, 2015: 20). Permeabilitas uap air merupakan jumlah uap air yang hilang per satuan waktu dibagi dengan luas area *film*. Oleh karena itu salah satu fungsi *edible film* adalah untuk menahan migrasi uap air maka permeabilitasnya terhadap uap air harus serendah mungkin (Murni, dkk., 2013: 4).

d) Kadar Air

Kadar air adalah sejumlah air yang terkandung di dalam *edible film*, jika kadar air *edible film* rendah maka *edible film* akan mempunyai sifat yang fleksibel tetapi jika terlalu rendah *film* yang terbentuk akan sangat kaku dan daya renggangnya rendah (Ilah, 2015: 21).

Tabel 2.4 Standar *Edible Film*

No.	Karakteristik	Nilai
1	Ketebalan	0,1 mm -0,25 cm
2	Kuat Tarik	3,9266 MPa
3	Elogasi	Buruk <10% Bagus >10%
4	Modulus Young	0,35 MPa

(Sumber: Darni dan Herti, 2010)


2. *Plasticizer Gliserol*

Pelapis *edible* harus memiliki elastisitas dan fleksibilitas yang baik, daya kerapuhan rendah, ketangguhan tinggi, untuk mencegah retak selama penanganan dan penyimpanan. *Plasticizer* didefinisikan sebagai zat non volatil, bertitik didih tinggi, yang pada saat ditambahkan pada material lain mengubah sifat fisik dari material tersebut. *Edible film* yang terbuat dari protein dan polisakarida bersifat rapuh, sehingga membutuhkan *plasticizer* untuk meningkatkan elastisitas *film*. Jumlah *plasticizer* yang ditambahkan ke dalam persiapan pembentukan *film* hidrokoloid bervariasi antara 10% dan 60% berat hidrokoloid. *Plasticizer* yang paling umum digunakan adalah: gliserol, sorbitol, poliol (propilen glikol), polietilen glikol, oligosakarida dan air (Murni, dkk., 2013: 3).

Plasticizer merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam suatu bahan pembentuk *film* untuk meningkatkan fleksibilitasnya, karena dapat menurunkan gaya intermolekuler sepanjang rantai polimernya, sehingga *film* akan lentur ketika dibengkokkan. Karakteristik fisik *edible film* dipengaruhi oleh jenis bahan serta jenis dan konsentrasi *plasticizer*. Penambahan gliserol 1,5% pada pati memberikan *edible film* lebih baik dibandingkan dengan penambahan sorbitol dan sirup glukosa, juga mendapatkan struktur *film* yang stabil (Yulianti dan Erliana, 2012: 132).

Gliserol (1,2,3-propanatriol) dengan rumus kimia $\text{CH}_2\text{OHCHOHCH}_2\text{OH}$, adalah senyawa golongan alkohol trivalen. Gliserol berbentuk cairan kental, biasanya dimanfaatkan sebagai *food additive*. Gliserol memiliki sifat mudah larut dalam air, meningkatkan viskositas larutan dan mampu mengikat. Gliserol merupakan *plasticizer* yang hidrofilik, sehingga cocok untuk ditambahkan pada bahan

pembentuk *film* yang bersifat hidrofobik seperti pati, pektin, gel dan protein (Murni, dkk., 2013: 3).



Gambar 2.7 Struktur Molekul Gliserol

Gliserol tidak berwarna, tidak berbau, rasanya manis, bentuknya liquid sirup, meleleh pada suhu 17,88 °C, mendidih pada suhu 290 °C dan larut dalam air dan etanol. Sifat gliserol higroskopis, seperti menyerap air dari udara. Gliserol terdapat dalam bentuk ester (gliserida) pada semua hewan, lemak nabati dan minyak. Gliserol termasuk jenis *plasticizer* yang bersifat hidrofilik, menambah sifat polar dan mudah larut dalam air. Gliserol lebih cocok digunakan sebagai *plasticizer* karena berbentuk cair. Bentuk cair gliserol lebih menguntungkan karena mudah tercampur dalam larutan *film* dan terlarut dalam air. Sorbitol sulit bercampur dan mudah mengkristal pada suhu ruang, hal tersebut tidak disukai konsumen (Ningsih, 2015: 8).

Plasticizer merupakan substansi dengan berat molekul rendah dapat masuk ke dalam matriks polimer protein dan polisakarida sehingga meningkatkan fleksibilitas *film* dan kemampuan pembentukan *film*. Gliserol yang diizinkan untuk ditambahkan ke dalam bahan makanan adalah dengan konsentrasi maksimal 10 mg/m³ berdasarkan data *Material Safety Data Sheet* (MSDS). Penambahan gliserol yang berlebihan akan menyebabkan rasa manis-pahit pada bahan. Penambahan gliserol sebagai *plasticizer* pada *edible film* akan menghasilkan *film* yang lebih fleksibel dan halus, selain itu gliserol dapat meningkatkan permeabilitas *film* terhadap gas, uap air dan zat terlarut (Murni, dkk., 2013: 3).

E. *Scenning Elektron Microscope (SEM)*

SEM (*Scenning Elektron Microscope*) merupakan salah satu tipe mikroskop elektron yang mampu menghasilkan resolusi tinggi dari gambaran suatu permukaan sampel. Oleh karena itu gambar yang dihasilkan oleh SEM mempunyai karakteristik secara kualitatif dalam dua dimensi karena menggunakan elektron sebagai pengganti gelombang cahaya serta berguna untuk menentukan struktur permukaan sampel. Gambar topografi permukaan berupa tonjolan, lekukan dan ketebalan lapisan tipis dari penampang melintangnya (Cahyani, dkk., 2014: 24).



Gambar 2.8 *Scanning Electron Mikroskope (SEM)*

SEM atau mikroskop elektron ini memfokuskan sinar elektron (*electron beam*) di permukaan obyek dan mengambil gambar dengan mendeteksi elektron yang muncul pada permukaan obyek. Perbedaan tipe yang berbeda dari SEM memungkinkan penggunaan yang berbeda-beda antara lain untuk studi morfologi, analisis komposisi dengan kecepatan tinggi, kekasaran permukaan, porositas, distribusi ukuran partikel, homogenitas material atau untuk studi lingkungan tentang masalah sensitifitas material (Cahyani, dkk., 2014: 24).

Proses analisis SEM menghasilkan elektron yang difokuskan menuju sampel, ketika elektron mengenai sampel maka sampel akan mengeluarkan pantulan elektron

baru. Pantulan elektron inilah menghasilkan sinyal yang secara prinsip atom-atom dengan berat molekul lebih besar akan memantulkan lebih banyak elektron sehingga Nampak lebih cerah dari atom dengan berat molekul rendah (Sinaga, dkk., 2014:23).

Cara kerja dari *mikroskop scanning electron* adalah sinar dari lampu dipancarkan pada lensa kondensor, sebelum masuk pada lensa kondensor ada pengatur dari pancaran sinar elektron yang ditembakkan. Sinar yang melewati lensa kondensor diteruskan lensa objektif yang dapat diatur maju mundurnya. Sinar yang melewati lensa objektif diteruskan pada spesimen yang diatur miring pada pencekamnya, spesimen ini yang menghasilkan sebuah gambar yang diteruskan (Respati, 2008: 42-43).

Teknik SEM pada hakekatnya merupakan pemeriksaan dan analisis permukaan. Data atau tampilan yang diperoleh adalah data dari permukaan atau dari lapisan yang tebalnya sekitar 20 μm dari permukaan. Kata kunci dari prinsip kerja SEM adalah *scanning* yang berarti bahwa berkas elektron “menyapu” permukaan spesimen, titik demi titik dengan sapuan membentuk garis demi garis, mirip seperti gerakan mata yang membaca. Sinyal elektron sekunder yang dihasilkannya pun adalah dari titik pada permukaan, yang selanjutnya ditangkap oleh SE detektor dan kemudian diolah dan ditampilkan pada layar CRT (TV) (Octaviana, 2009: 6).

F. *Fourier Transform Infra Red (FTIR)*

Spektroskopi IR biasanya digunakan untuk menetapkan gugus fungsional apa yang terdapat dalam sampel. Semua ikatan memiliki frekuensi khas yang membuat ikatan mengulur atau menekuk. Apabila frekuensi energi elektromagnetik inframerah yang dilewatkan pada suatu molekul sama dengan frekuensi mengulur atau

menekuknya ikatan maka energi tersebut akan diserap. Serapan inilah yang dapat direkam oleh suatu spektrometer IR (Bresnick, 2003: 101).



Gambar 2.9 Spektroskopi FTIR

Prinsip kerja FTIR adalah mengenali gugus fungsi suatu senyawa dari absorbansi inframerah yang dilakukan terhadap senyawa tersebut. Pola absorbansi yang diserap oleh tiap-tiap senyawa berbeda-beda, sehingga senyawa-senyawa dapat dibedakan dan dikuantifikasikan (Sjahfirdi, dkk., 2015: 157). Analisis *Fourier Transform Infra Red* (FTIR) biasanya digunakan untuk mendeteksi keberadaan hidrat dalam padatan kristal secara kualitatif (Nugrahani, 2013: 1). Prinsip kerja FTIR adalah mengenali gugus fungsi suatu senyawa dari absorbansi inframerah yang dilakukan terhadap senyawa tersebut. Pola absorbansi yang diserap oleh tiap-tiap senyawa berbeda-beda, sehingga senyawa-senyawa dapat dibedakan dan dikuantifikasikan (Sjahfirdi, dkk., 2015: 156).

Teknologi *Far Infra Red* (FIR) digunakan untuk stabilisasi karena proses pengeringan sangat efisien yaitu panas radiasi langsung menembus bagian dalam melalui media udara seperti halnya proses konveksi dan konduksi. Teknologi pengering FIR mempunyai panjang gelombang lebih besar dari *infra red* dan lebih kecil dari *microwave* yaitu antara 3-1000 μm (Hariska, dkk., 2012: 2).

Informasi struktur dari spektrum infra merah menggunakan Tabel korelasi inframerah yang memuat informasi berbagai jenis gugus fungsional menyerap. Tabel korelasi yang sederhana dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Korelasi Inframerah

	Jenis Vibrasi	Frekuensi (cm ⁻¹)	Intensitas
C-H Alkana	Rentangan	3000-2850	Tajam
-CH ₃	Bengkokan	1450-1375	Sedang
-CH ₂	Bengkokan	1460-1450	Sedang
C-H	Aromatik (Rentang)	3150-3050	Lemah
	(Serapan Keluar Bidang)	900-690	Sedang
	Alkana (Rentang)	3300	Sedang
C-H	Aldehid	2900-2800	Lemah
		2800-2700	Lemah
C=H	Alkena	1680-1600	Sedang-Lemah
	Aromatik	1600-1475	Sedang-Lemah
C≡H	Alkuna	2250-2100	Sedang-Lemah
C=O	Aldehida	1740-1720	Tajam
	Keton	1725-1705	Tajam
	Asam Karboksilat	1720-1700	Tajam
	Ester	1750-1730	Tajam
C-O	Alkohol, Ester, Eter, Asam Karboksilat, Anhidrida	1300-1000	Tajam
O-H	Alkohol, Fenol, -Bebas ikatan -H	3650-3600	Sedang
		3500-3200	
	Asam Karboksilat	3400-2400	Sedang
N-H	Amida Primer dan Sekunder dan Amina (Rentang)	3500-3100	Sedang

(Sumber: Sastro Hamidjojo, 2013: 103).

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juni – 27 Oktober 2017 bertempat di Laboratorium Kimia Fisika, Laboratorium Biokimia, Laboratorium Instrumen, Laboratorium Biologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi, Laboratorium Mikrostruktur MIFA UNM dan Laboratorium Fisika Balai Besar Industri Hasil Pertanian Makassar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah *Fourier Transform Infra Red* (FTIR) *Thermo Scientific Nicolet iS10*, *Scanning Elektron microscope* (SEM) , mesin penggiling *Techno ECHO*, alat kuat tarik *LLOYD Instrumens*, mikroskop trinokuler, mikroskop binokuler, *sieve shakker*, oven, neraca analitik, *magnetic stirrer*, *hotplate*, *micrometer* manual 0,01 mm, erlenmeyer 250 mL, gelas ukur 50 mL, gelas kimia 1000 mL, gelas kimia 500 mL, gelas kimia 250 mL, gelas kimia 100 mL, gelas kimia 50 mL, *thermometer* 110 °C, blender, pipet skala 5 mL, pipet skala 1 mL, pipet tetes 2 mL, bulp, corong, cawan petri, statif dan klem, pinset, batang pengaduk, ayakan, parut, plat kaca dan pisau.

2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah akuades (H₂O), gliserol (CH₂OHCHOHCH₂OH), jagung, kain saring, kertas saring biasa, rimpang temu putih dan tisu.

C. Prosedur Kerja

1. Pembuatan Pati Jagung

Pembuatan pati jagung dilakukan dengan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Menimbang 1 kg jagung dan merendam selama 3 menit. Kemudian menggiling kasar untuk memisahkan antara kulit dan biji jagung. Setelah itu biji dicuci sampai bersih dan direndam selama 2 x 24 jam. Selanjutnya dilakukan penggilingan halus menggunakan blender untuk menghancurkan biji jagung dengan ditambahkan akuades secukupnya. Setelah itu dilakukan penyaringan menggunakan kain kasa untuk memisahkan residu dan filtrat jagung. Filtrat yang dihasilkan kemudian diendapkan selama 24 jam hingga terbentuk endapan. Endapan kemudian dibilas dengan akuades dan diendapkan kembali untuk memisahkan antara pati atau pati dan airnya. Pati yang dihasilkan selanjutnya di keringkan dalam oven selama 6 jam pada suhu 50 °C untuk menghilangkan kadar air yang terkandung dalam pati. Bubuk pati jagung yang dihasilkan kemudian di ayak dengan pembesaran 100 mesh untuk menghasilkan pati jagung yang akan digunakan pada proses pembuatan *edible film*.

2. Pembuatan Ekstrak Temu Putih

Pembuatan ekstrak temu putih dilakukan dengan membilas dan mengupas rimpang temu putih. Kemudian mencuci kembali untuk menghilangkan kotoran. Temu putih yang telah dikupas selanjutnya diparut hingga halus. Temu putih yang telah diparut kemudian ditimbang 100 gram. Setelah itu disaring menggunakan kain saring untuk menghasilkan filtrat parutan. Filtrat yang dihasilkan kemudian di endapkan selama 24 jam. Kemudian di saring menggunakan kertas saring biasa. Filtrat yang dihasilkan merupakan ekstrak temu putih yang siap digunakan.

3. Pembuatan *Edible Film*

Pembuatan *edible film* dilakukan dengan menimbang 5,000 gram pati jagung. Menambahkan 100 mL akuades dan diaduk menggunakan magnetik stirer. Kemudian memanaskan hingga suhu mencapai 60 °C. Larutan pati jagung yang terbentuk ditambahkan dengan gliserol 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% serta penambahan ekstrak temu putih 3%, 5% dan 7% dari berat pati. Kemudian dipanaskan kembali hingga suhu mencapai 80 °C. Larutan campuran pati jagung, gliserol dan ekstrak temu putih yang telah dipanaskan kemudian dituangkan ke dalam plat kaca dan dikeringkan dalam oven selama 5 jam pada suhu 60 °C. *Edible film* yang terbentuk didiamkan dalam ruangan dengan penerang lampu pijar sampai dingin. Setelah itu diangkat dari cetakan plat kaca dan *edible film* siap dilakukan pengujian.

4. Karakteristik *Edible Film*

a. Uji Ketebalan *Edible Film*

Mengukur ketebalan *edible film* menggunakan *micrometer* manual 0,01 mm pada 5 tempat yang berbeda kemudian hasil pengukuran dirata-ratakan sebagai hasil ketebalan *edible film*. Ketebalan *edible film* dinyatakan dalam mm.

b. Uji Kuat Tarik

Edible film dipotong dengan ukuran 8 cm x 3 cm. Pengujian dilakukan dengan cara menempatkan specimen pada genggamannya mesin uji. Kemudian indikator ekstensi (*extensometer*) dipasang. Alat pengukur regangan melintang dipasang. Dilakukan pengukuran beban dan tegangan. Kecepatan pengujian diatur sesuai dengan laju yang diperlukan. Kurva tegangan dicatat. Selain itu, dicatat pula nilai tegangan dan bebas serta nilai tegangan dan beban pada saat putus.

c. Uji Serap Air (*Water Uptake*) terhadap ketahanan *Edibel Film*

Memotong *edible film* ukuran 3 cm x 3 cm. Menimbang *edible film* yang akan diuji sebagai berat awal (W_0). Mengisi wadah (gelas kimia) dengan akuades. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang bersisi akuades selama 1 menit. Setelah itu, diangkat dari wadah dan dikeringkan (dilap permukaannya). Kemudian ditimbang berat sampel (W). Hal yang sama dilakukan hingga diperoleh berat akhir sampel yang konstan setiap 1 menitnya.

d. Uji Morfologi dengan *Scanning Elektron Mikroscope* (SEM)

Edible film ditempatkan pada *set holder* dengan perekat ganda, kemudian dilapisi dengan logam emas dalam keadaan vakum. Setelah itu, sampel dimasukkan pada tempatnya di SEM. Kemudian gambar tofografi diamati dan dilakukan dengan perbesaran 5000 kali 10.000 kali..

e. Analisis Gugus Fungsi dengan *Fourier Transform Infra Red* (FTIR)

Sampel *edible film* ditempatkan ke dalam *set holder*, kemudian dicari spektrum yang sesuai. Hasil yang di dapat berupa diafragma hubungan antara bilangan gelombang dengan intensitas. Spektrum FTIR di rekam menggunakan spektrometer pada suhu ruang.

f. Uji Umur Simpan terhadap Ketahanan *Edible Film*

Uji tahan lama *edible film* dilakukan dengan memotong *film* 1 x 1 cm, kemudian di letakkan pada kaca mikroskop dan dilakukan pengujian pertumbuhan jamur selama 14 hari.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ketebalan *Edible Film*

Ketebalan adalah salah satu parameter penting yang berpengaruh terhadap kualitas *edible film*. Ketebalan berkaitan dengan kemampuan *edible film* untuk melindungi produk pangan (Ningsih, 2015: 10). Berdasarkan hasil penelitian maka dihasilkan data uji ketebalan *edible film* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Ketebalan *Edible Film*

No.	Variasi Konsentrasi Gliserol (%)	Ketebalan <i>Edible Film</i> (mm)		
		Variasi Konsentrasi Ekstrak Temu Putih		
		3 %	5 %	7 %
1	10	0,06	0,06	0,07
2	20	0,07	0,08	0,08
3	30	0,09	0,10	0,11
4	40	0,10	0,11	0,12
5	50	0,15	0,15	0,16

Ketebalan *edible film* dari data tersebut dapat dilihat bahwa penambahan konsentrasi yang tinggi akan menghasilkan ketebalan *film* semakin tinggi.

2. Kuat Tarik *Edible Film*

Kekuatan tarik (*tensile strength*) adalah ukuran untuk kekuatan *film* secara spesifik, merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai *film* tetap bertahan sebelum putus/sobek. Pengukuran ini untuk mengetahui besarnya gaya yang diperlukan untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap luas area *film* (Sara, 2015: 7-8).

Berdasarkan hasil pengamatan maka dihasilkan data kuat tarik *edible film* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Kuat Tarik (*Tensile Strength*) *Edible Film*

No.	Variasi Konsentrasi Gliserol (%)	Kuat tarik <i>edible film</i> (N/mm ²)		
		Variasi Konsentrasi Ekstrak Temu Putih		
		3 %	5 %	7 %
1	10	12,00	16,78	14,19
2	20	5,31	9,21	4,16
3	30	4,75	5,60	4,30
4	40	1,75	3,30	2,29
5	50	2,40	2,14	0,74

Kuat tarik (*tensile strength*) dari data tersebut dapat dilihat bahwa kuat tarik tertinggi terdapat pada penambahan konsentrasi gliserol 10% dan ekstrak temu putih 5%. Sedangkan kuat tarik terendah terdapat pada konsentrasi gliserol 50% dan ekstrak temu putih 7%.

3. Serap Air terhadap Ketahanan *Edible Film*

Uji ketahanan atau serap air (*watter uptake*) yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar daya serap *film* plastik terhadap air. Berdasarkan hasil pengamatan maka dihasilkan data serap air terhadap ketahanan *edible film* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Data Uji Serap (*Watter Uptake*)

No.	Variasi Konsentrasi Gliserol (%)	Ketahanan <i>edible film</i> (%)		
		Variasi Konsentrasi Ekstrak Temu Putih		
		3 %	5 %	7 %
1	10	-	18,8	-
2	20	-	43,9	-
3	30	-	61,48	-
4	40	-	68,22	-
5	50	75,87	-	-

Uji serap air dari data tersebut dapat dilihat semakin tinggi konsentrasi gliserol dan ekstrak temu putih maka ketahanan terhadap *edible film* semakin tinggi. Dari data terlihat bahwa daya serap tertinggi terlihat pada konsentrasi gliserol 50% dengan ekstrak temu putih 3% dan daya serap terendah berada pada konsentrasi gliserol 10% dengan ekstrak temu putih 5%.

4. Gugus Fungsi Gugus Fungsi dengan *Fourier Transform Infra Red* (FTIR)

Prinsip kerja FTIR adalah mengenali gugus fungsi suatu senyawa dari absorbansi inframerah yang dilakukan terhadap senyawa tersebut. Pola absorbansi yang diserap oleh tiap-tiap senyawa berbeda-beda, sehingga senyawa-senyawa dapat dibedakan dan dikuantifikasikan (Sjahfirdi, dkk., 2015: 156).

Pengujian menggunakan FTIR dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi penyusun pati jagung dan *edible film* yang dihasilkan. Berdasarkan pengujian dihasilkan data gugus fungsi *edible film* ditunjukkan pada Tabel 4.4, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Gugus Fungsi Pati Jagung dan *Edible Film*

No	Variasi	Jenis Vibrasi Regangan	Frekuensi (cm ⁻¹)	Serapan (cm ⁻¹)
1	Pati Jagung	O-H (Alkohol)	3500-3200	3410,53
		C-H (Alkana)	3000-2850	2930,28
		C-O (Ester)	1300-1000	1018,98
		C-H (Aromatik)	900-690	707,85
2	Pati : Gliserol : ETP (5 g : 50% : 3%)	C-H (Aldehyd)	2900-2800	2839,19

Hasil analisis FTIR pati jagung terdapat ikatan O-H, ikatan C-H, ikatan C-O dan ikatan C-H aromatik. Sedangkan *edible film* menunjukkan adanya ikatan C-H aldehid.

5. Uji Umur Simpan *Edible Film*

Pengujian daya simpan bertujuan untuk mengetahui tingkat ketahanan *edible film* dari pengaruh suhu dan lingkungan terhadap pertumbuhan jamur. Pembuatan biopolimer yang menggunakan bahan-bahan organik pada umumnya memiliki ketahanan atau umur simpan yang pendek (tidak tahan lama) (Nahwi, 2016: 66). Data hasil pengujian daya simpan *edible film* dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Umur Simpan *Edible Film*

No.	Hari/Tanggal Pengujian	<i>Edible Film</i> Pati Jagung	Keterangan
1	Senin/16 Oktober 2017	Pati:Gliserol (5g:30%)	Belum terdapat pertumbuhan jamur
	I	Pati:Gliserol:ETP (5g:50%:3%)	
2	Rabu/18 Oktober 2017	Pati:Gliserol (5g:30%)	Belum terdapat pertumbuhan jamur
	II	Pati:Gliserol:ETP (5g:50%:3%)	
3	Jum'at/20 Oktober 2017	Pati:Gliserol (5g:30%)	Belum terdapat pertumbuhan jamur
	III	Pati:Gliserol:ETP (5g:50%:3%)	
4	Senin/23 Oktober 2017	Pati:Gliserol (5g:30%)	Belum terdapat pertumbuhan jamur
	IV	Pati:Gliserol:ETP (5g:50%:3%)	
5	Rabu/25 Oktober 2017	Pati:Gliserol (5g:30%)	Belum terdapat pertumbuhan jamur
	V	Pati:Gliserol:ETP (5g:50%:3%)	
6	Jum'at/27 Oktober 2017	Pati:Gliserol (5g:30%)z	Tumbuh jamur dan Berkutu Tidak ada pertumbuhan jamur
	VI	Pati:Gliserol:ETP (5g:50%:3%)	

Hasil uji umur simpan memperlihatkan bahwa pertumbuhan jamur dan berkutu pada *edible film* terjadi pada pengujian ke VI terdapat pada penambahan konsentrasi pati:gliserol (5g:50%) tanpa penambahan ekstrak temu putih.

B. Pembahasan

Edible film merupakan lapisan tipis yang digunakan pada makanan sebagai pengemas yang terbuat dari bahan-bahan alami. Keuntungan *edible film* antara lain dapat dikonsumsi langsung bersama produk yang dikemas, tidak mencemari lingkungan, memperbaiki sifat organoleptik produk yang dikemas, berfungsi sebagai suplemen penambah nutrisi, sebagai flavor, pewarna, zat antimikroba dan antioksidan.

Edible film yang terbuat dari bahan yang bersifat hidrokoloid seperti pati biasanya bersifat kaku oleh karena itu ditambahkan suatu suspensi yang dapat mencegah terjadinya kekakuan tersebut. Salah satu bahan yang ditambahkan disini adalah gliserol. Gliserol merupakan salah satu *plastizicer* yang ditambahkan dalam *edible film* dimaksudkan agar *plastizicer* yang dihasilkan merupakan *edible film* yang tidak kaku karena akan berpengaruh pada saat proses pengemasan. Selain itu, ditambahkan suspensi lain guna menambah mutu dari *edible film* yang dihasilkan yaitu ekstrak temu putih (*Curcuma zedoaria*) dimaksudkan agar *edible film* dapat bertahan lama pada saat dijadikan sebagai plastik pengemas.

1. Proses Pembuatan Pati Jagung (*Zea mays* L.)

Pati merupakan salah satu polimer yang dapat digunakan dalam pembuatan *edible film*. Pati sering digunakan dalam industri pangan sebagai *biodegradable film* untuk menggantikan polimer plastik karena ekonomis, dapat diperbaharui, dan memberikan karakteristik fisik yang baik. Dari berbagai jenis pati, pati jagung merupakan salah satu jenis pati yang mengandung komponen hidrokoloid yang dapat dimanfaatkan untuk membentuk matriks *film*. Pati jagung memiliki kadar amilosa tinggi sekitar 25% sehingga mengembangkan potensi kapasitas pembentukan film

dan menghasilkan *film* yang lebih kuat dari pati yang mengandung lebih sedikit amilosa (Kusumawati dan Widya, 2013: 91).

Pati jagung terbuat dari jagung yang sebagai bahan utama *edible film* merupakan jagung yang memiliki tekstur yang baik sebab *edible film* merupakan kemasan produk berbasis makanan dimana kemasan ini dapat langsung dimakan bersamaan dengan produk yang dikemas. Pembuatan *edible film* dilakukan dengan melalui beberapa tahapan guna untuk menghasilkan pati yang baik. Pati jagung dibuat dengan merendam jagung dengan air secukupnya untuk mengubah struktur biji jagung menjadi lembut sebelum dilakukan penggilingan kasar. Penggilingan kasar dilakukan menggunakan mesin penggiling olahan jagung. Bentuk biji jagung yang telah digiling terlepas dari kulit biji jagung.

Jagung yang telah terpisah dari kulit dan tudungnya selanjutnya direndam kembali selama 2 x 24 jam untuk mengubah tekstur jagung menjadi lebih lembut sebelum dilakukan penggilingan halus. Penggilingan halus dilakukan menggunakan blender untuk memperhalus biji jagung. Penggilingan ini dimaksudkan agar biji jagung berubah menjadi jagung yang halus dan berbentuk cairan jagung. penggilingan ini membutuhkan penambahan air pada saat dilakukan blender untuk memperlunak struktur jagung. Jagung yang telah dihaluskan kemudian ditambahkan air dan disaring menggunakan kain saring. Penyaringan dilakukan untuk memisahkan antara filtrat dan residu. Residu adalah zat yang tidak larut atau tidak bisa melewati penyaringan dan filtrat adalah zat yang dapat larut dan dapat lewat pada saat dilakukan penyaringan.

Filtrat jagung hasil penyaringan merupakan ekstrak pati yang masih dalam bentuk cairan. Ekstrak pati ini kemudian dicuci menggunakan akuades. Pencucian

menggunakan akuades berfungsi agar ekstrak pati jagung yang dihasilkan dalam keadaan bersih dan bebas dari zat-zat pengotor. Zat pengotor yang dimaksud disini adalah zat yang tidak dibutuhkan dalam ekstrak pati jagung. Hal ini juga dimaksudkan agar zat pengotor tidak mengganggu pati jagung dalam proses pembuatan *edible film*.

Ekstrak pati jagung kemudian didiamkan selama 1 x 24 jam. Hasil perendaman ini pula akan memisahkan antara pati jagung dan akuades yang telah ditambahkan ke dalam ekstrak pati jagung. Air dan ekstrak pati yang telah terpisah kemudian disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan antara residu dan filtratnya. Filtrat berbentuk cairan dimana air yang tak dibutuhkan. Sedangkan residu yang dimaksudkan adalah bahan yang berbentuk padatan ekstrak pati jagung. Padatan pati jagung kemudian di oven selama 6 jam dengan suhu 60 °C untuk menghilangkan kadar air dalam padatan pati. Selanjutnya dipanaskan di bawah sinar matahari langsung untuk mempercepat pengeringan pati jagung. Hasil pengeringan ini terbentuk bubuk pati jagung.

Pati jagung kemudian digerus untuk memperkecil patikel pati. Selanjutnya di ayak (mesh) menggunakan alat *sieve shakker* dengan perbesaran 100 mesh untuk menyamakan partikel dan memperhalus pati jagung yang akan digunakan sebagai bahan utama pembuatan *edible film*.

2. Proses Pembuatan Ekstrak Temu Putih (*Curcuma zedoaria*)

Temu putih (*Curcuma zedoaria*) merupakan salah satu rempah-rempah asal Indonesia yang biasa digunakan sebagai campuran obat atau jamu. Temu putih diketahui memiliki kandungan bioaktif seperti kurkumin, fenol, flavonoid dan minyak atsiri yang apabila dimanfaatkan dengan baik dapat berguna sebagai bahan

pembawa antioksidan. Salah satu alternatif untuk memanfaatkan rimpang temu hitam adalah dengan memanfaatkan perasannya dalam pembuatan *edible film* yang memiliki kemampuan sebagai antioksidan (Kusumawati dan Widya, 2013: 91). Ekstrak temu putih ditambahkan dalam proses pembuatan *edible film* untuk memperpanjang daya simpan *edible film* tersebut sehingga akan menambah kualitas dari *edible film* yang dihasilkan.

Pembuatan ekstrak temu putih dilakukan dengan pembersihan rimpang dengan cara mencuci hingga bersih agar terbebas dari kotoran-kotoran yang melekat. Setelah itu dikupas untuk memisahkan dari kulit rimpang. Kemudian dibilas kembali agar lebih bersih dan diparut agar lebih halus. Hasil parutan kemudian ditimbang sebanyak 100 gram untuk mengetahui bobot ekstrak yang akan digunakan. Selanjutnya disaring menggunakan kain saring untuk memisahkan antara filtrat dan residu. filtrat kemudian didiamkan selama 24 jam untuk memisahkan padatan ekstrak dan cairan ekstrak temu putih. Setelah dilakukan perendaman selanjutnya di saring menggunakan kertas saring untuk menghasilkan filtrat sebagai ekstrak temu putih yang siap digunakan sebagai bahan pembuatan *edible film*.

3. Proses Pembuatan *Edible film*

Edible film lapisan tipis yang digunakan sebagai pengemas makanan umumnya terbuat dari bahan hidrokolloid yang berbasis pati. Salah satu pati yang digunakan adalah pati jagung.

Pembuatan *edible film* dari pati jagung dilakukan dengan menimbang berat pati sebanyak 5 gram sebagai bahan utama *edible film*. Ditambahkan dengan 100 mL akuades diaduk hingga homogen menggunakan *magnetic stirrer*. Setelah itu dipanaskan hingga suhu mencapai 60 °C. Pemanasan dilakukan dimaksudkan agar


larut seutuhnya karena pati tidak dapat tercampur seutuhnya dengan air. Pati hanya dapat larut dalam air apabila dilakukan pemanasan dengan pengadukan. Menambahkan dengan gliserol 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% serta ekstrak temu putih 3%, 5% dan 7% dari berat pati sebagai pengujian dari *edible film*.

Edible film dari pati biasanya bersifat kaku dan rapuh. Oleh karena itu ditambahkan *plasticizer* gliserol. Gliserol ditambahkan dalam pembuatan *edible film* bertujuan agar mengurangi kekakuan dan dapat menambah keelastisan dan fleksibilitas. *Edible film* berbahan pati juga memiliki simpan yang pendek. Penambahan ekstrak temu putih dimaksudkan agar menambah umur simpan dari *edible film* sehingga menambah kualitas *film* yang dihasilkan.

4. Karakteristik *Edible Film*

a. Ketebalan *Edible Film*

Ketebalan adalah tebalnya *edible film* yang dihasilkan setelah pengeringan. *Edible film* yang terlalu tebal dapat memberikan efek yang merugikan (Ningsih, 2015: 16). Persentase ketebalan *edible film* dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:



Grafik 4.1 Presentase Ketebalan *Edible Film*

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa penambahan gliserol dan ekstrak temu putih berturut-turut adalah gliserol 10% dan ekstrak temu putih 3% adalah 0,06 mm, gliserol 10% dan ekstrak temu putih 5% adalah 0,06 mm dan ketebalan *edible film* dari gliserol 10% dan ekstrak temu putih 7% adalah 0,07; gliserol 20% dan ekstrak temu putih 3% adalah 0,07 mm, gliserol 20% dan ekstrak temu putih 5% adalah 0,08 mm dan gliserol 20% dan ekstrak temu putih 7% adalah 0,08 mm; gliserol 30% dan ekstrak temu putih 3% adalah 0,09 mm, gliserol 5% dan ekstrak temu putih adalah 0,10 mm, gliserol 30% dan ekstrak temu putih 7% adalah 0,11 mm; gliserol 40% dan ekstrak temu putih 3% adalah 0,10 mm, gliserol 40% dan ekstrak temu putih 5% adalah 0,11 mm, gliserol 40% dan ekstrak temu putih 7% adalah 0,12 mm. Serta gliserol 10% dan ekstrak temu putih 3% adalah 0,15 mm, gliserol 50% dan ekstrak temu putih 5% adalah 0,15 mm, gliserol 50% dan ekstrak temu putih 7% adalah 0,16 mm.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa penambahan gliserol 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% berturut-turut akan mengalami peningkatan. Ketebalan *edible film* yang paling tipis terdapat pada konsentrasi gliserol 10% dan ekstrak temu putih 3% sedangkan *edible film* yang paling tebal adalah gliserol 50% dengan penambahan ekstrak temu putih 7%. Ini menunjukkan bahwa penambahan gliserol berbanding lurus dengan ketebalan *edible film* yang diperoleh. Kusumawati dan Widya (2013), menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi penambahan gliserol dan ekstrak temu hitam akan meningkatkan ketebalan *edible film*. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya konsentrasi komponen penyusun *film* maka akan meningkatkan total padatan sehingga meningkatkan ketebalan *edible film*. Peningkatan konsentrasi bahan

yang digunakan dalam pembuatan *film* akan meningkatkan total padatan yang terdapat dalam *edible film*.

Selain itu, luas plat cetakan yang digunakan serta volume bahan suspensi yang ditambahkan juga akan menambah ketebalan dari *edible film*. Nugroho, dkk., (2013), menyatakan bahwa peningkatan ketebalan terjadi disebabkan karena perbedaan konsentrasi bahan pembuat *film*, sedangkan volume larutan yang dituangkan masing-masing menggunakan plat atau cetakan yang berukuran sama. Hal ini mengakibatkan total padatan di dalam *film* setelah dilakukan pengeringan meningkat dan polimer-polimer yang menyusun matriks *film* juga akan semakin tinggi.

Semakin tinggi gliserol yang ditambahkan maka ketebalan *film* yang dihasilkan akan semakin tebal. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Qamar/54: 49 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan sesuai ukurannya, yaitu:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” (Kementrian Agama RI, 2016).

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar ialah bahwasanya azab siksaan yang di timpahkan oleh Tuhan kepada hamba-Nya itu, baik dinamai kejam, berat, namun dia adalah takdir karena langkah yang dituju oleh manusia itu sendiri. Begitulah takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan. Memang, Tuhan boleh saja memberi ampun. Tetapi kalau diberi ampun saja, niscaya dalam hidup di dunia ini manusia tidak akan menentukan nilai-nilai mana perbuatan yang harus dikerjakan dan mana yang harus dihentikan.

Ayat tersebut menjelaskan tentang segala sesuatu yang diperbuat di muka bumi ini akan mendapatkan balasan di akhirat sesuai dengan apa yang telah


dilakukan. Hubungannya adalah ketebalan *edible film* yang dihasilkan sesuai konsentrasi dengan penambahan konsentrasi gliserol dan ekstrak temu putih.

Ketebalan *edible film* yang diperoleh berkisar antara 0,064 mm – 0,164 mm. Ketebalan yang terdapat pada *film* pati jagung mempunyai ketebalan yang tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah sehingga efektif digunakan untuk menghambat laju uap air dan kemampuan penahannya lebih besar sehingga daya simpannya semakin tinggi.

b. Kuat Tarik *Edible Film*

Kekuatan tarik merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai *edible film* tetap bertahan sebelum putus/sobek. Kuat tarik menentukan kekuatan dari *edible film*. Semakin besar kekuatan tarik maka *edible film* semakin baik dalam menahan kerusakan mekanis (Ningsih, 2015: 20).

Konsentrasi gliserol pada kuat tarik (*tensile strength*) adalah semakin tinggi penambahan gliserol maka akan menurunkan kuat tarik. Persentase kuat tarik *edible film* ditunjukkan pada Gambar 4.2 berikut:



Grafik 4.2 Persentase Kuat Tarik (*Tensile Strength*)

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa persentase kuat tarik *edible film* dengan penambahan gliserol dan ekstrak temu putih berturut-turut yaitu gliserol 10% dan ekstrak temu putih 3% adalah 12,00, gliserol 10% dan ekstrak temu putih 16,78 N/mm². Gliserol 10% dan ekstrak temu putih 7% adalah 14,19 N/mm²; Gliserol 20% dan ekstrak temu putih 3% adalah 5,31 N/mm². Gliserol 20% dan ekstrak temu putih 5% adalah 9,21 N/mm², gliserol 20% dan ekstrak temu putih 7% adalah 4,16 N/mm²; Gliserol 30% dan ekstrak temu putih 3% adalah 4,70 N/mm², gliserol 30% dan ekstrak temu putih 5% adalah 5,60 N/mm², gliserol 30% dan ekstrak temu putih 7% adalah 54,30 N/mm²; Gliserol 40% dan ekstrak temu putih 3% adalah 1,75 N/mm², gliserol 40% dan ekstrak temu putih 5% adalah 3,30 N/mm², gliserol 40% dan ekstrak temu putih 7% adalah 2,29 N/mm²; serta gliserol 50% dan ekstrak temu putih 3% adalah 2,40 N/mm², gliserol 50% dan ekstrak temu putih 5% adalah 3,30 N/mm², dan gliserol 50% dan ekstrak temu putih 7% adalah 0,74 N/mm².

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penambahan gliserol terhadap pembuatan *edible film* mengakibatkan adanya penurunan kuat tarik. Dilihat dari penambahan dari konsentrasi rendah yaitu 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% terlihat bahwa semakin tinggi penambahan konsentrasi gliserol maka tingkat kuat tarik akan menurun. Kuat tarik *edible film* tertinggi yaitu dari gliserol 10% dengan penambahan ekstrak temu putih 5%, sedangkan kuat tarik terendah adalah gliserol 50% dengan penambahan ekstrak temu putih 7%. Kenaikan jumlah *plasticizer* menurunkan *tensile strength*, dikarenakan penambahan *plasticizer* menurunkan gaya antar molekul dari bahan penyusun polimer, sehingga polimer menjadi lentur dan tidak kaku.

Rantai polimer dalam *edible film* berbasis pati adalah amilosa dan amilopektin. Amilosa dalam *edible film* berperan dalam kekompakan *film*, sedangkan

amilopektin dalam *edible film* berperan dalam kestabilan *film*. Widyarningsih, dkk., (2012), menyatakan bahwa tanpa penambahan *plasticizer*, amilosa dan amilopektin akan membentuk suatu *film* dan struktur dengan daerah kaya amilosa dan amilopektin. Interaksi-interaksi antara molekul-molekul amilosa dan amilopektin mendukung formasi *film*, menjadikannya *film* pati rapuh dan kaku. Oleh karena itu ditambahkan *plasticizer* gliserol untuk mencegah hal tersebut.

Gliserol merupakan salah satu *plasticizer* yang ditambahkan dalam pembuatan *edible film* untuk menghasilkan *film* yang tidak kaku. Namun jika penambahan gliserol lebih dari jumlah konsentrasi tertentu akan menghasilkan *film* dengan kuat tarik lebih rendah. Menurut Widyarningsih, dkk (2012), *plasticizer* dapat mengurangi ikatan hidrogen inter molekuler dan menyebabkan melemahnya gaya tarik intermolekul rantai polimer yang berdekatan sehingga mengurangi daya regang putus.

Semakin meningkatnya temperatur dapat meningkatkan nilai kuat tarik *film* akan menurun. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Kristiani (2015), bahwa pengaruh temperatur yang semakin tinggi dapat menyebabkan ikatan intermolekul pada rantai pati menjadi semakin lemah, yaitu ikatan hidrogen antar rantai amilosa, sehingga mengalami pemutusan ikatan. Semakin tinggi temperatur pemanasan larutan pati dapat menyebabkan amilosa mengalami depolimerisasi, yaitu proses dimana rantai lurus amilosa terputus-putus dan menjadi lebih pendek, sehingga kadar amilosa semakin menurun. Berkurangnya kadar amilosa ini berpengaruh pada proses pembuatan *film*, dimana amilosa sangat berperan dalam pembentukan gel serta dapat menghasilkan lapisan tipis (*film*) yang lebih kompak. Sehingga dengan semakin menurunnya kadar amilosa dapat berdampak pada semakin menurunnya kadar

amilosa dapat berdampak pada semakin menurunnya kekompakan *film* yang terbentuk dan menurunnya nilai kekuatan tariknya.

Pengukuran kuat tarik dilakukan untuk mengetahui besarnya gaya yang diperlukan untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap luas area *film*. *Edible film* dengan kuat tarik tinggi akan mampu melindungi produk yang dikemasnya dari gangguan mekanis dengan baik, sedangkan kuat tarik *film* dipengaruhi oleh formulasi bahan yang digunakan. Menurut Murni, dkk., (2013), bahwa nilai kuat tarik yang dapat diaplikasikan untuk *edible film* berkisar 10-100 MPa.

Berdasarkan hasil data persentase dari uji ketebalan dan uji kuat tarik dapat dilihat bahwa penambahan gliserol akan meningkatkan ketebalan *edible film* yang dihasilkan sehingga semakin bertambahnya ketebalan *edible film* yang dihasilkan akan menurunkan kekuatan tarik *edible film*. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan tarik dari *edible film* yang dihasilkan berbanding terbalik dengan ketebalan.

c. Uji Serap Air (*Water Uptake*) terhadap ketahanan *Edible Film*

Uji serap atau ketahanan air merupakan salah satu uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat ketahanan *edible film* terhadap serap air. Pengujian ini dilakukan untuk melihat kemampuan plastik dalam melindungi produk dari air (Lazuardi dan Sari, 2013: 163).

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ketahanan *edible film* saat dilakukan pengemasan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi gliserol yang ditambahkan maka ketahanan terhadap penyerapan air semakin tinggi.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa penambahan konsentrasi gliserol pada konsentrasi gliserol 10% dan ekstrak temu putih 3% adalah 18,8%; gliserol 20% dan ekstrak temu putih 5% adalah 43,9%; gliserol 30% dan ekstrak temu putih 5% adalah 61,48%, gliserol 40% dan ekstrak temu putih 5% adalah 68,22%; serta gliserol 50% dan ekstrak temu putih 3% adalah 75,87%.

Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa daya serap air disebabkan karena adanya penambahan konsentrasi gliserol. Semakin tinggi penambahan gliserol maka daya serap air akan semakin turun dan ketahanan air terhadap *edible film* akan semakin tinggi. Ketahanan *edible film* terhadap air akan semakin tinggi seiring dengan penambahan konsentrasi gliserol sehingga *edible film* akan semakin baik pada saat dilakukan pengemasan. Hasil ini sesuai dengan teori menurut Indriani (2014), yang menyatakan bahwa nilai penyerapan air oleh plastik semakin meningkat dengan semakin meningkatnya jumlah gliserol yang ditambahkan. Daya serap air *edible film* akan meningkat seiring dengan penambahan konsentrasi *plasticizer* yang ditambahkan.


Hasil karakteristik *edible film* dari pengukuran ketebalan, kuat tarik dan daya serap air terhadap ketahanan *edible film* maka dapat dihasilkan bahwa penambahan *edible film* dengan gliserol 50% dan ekstrak temu putih 3% yang memiliki karakteristik terbaik

d. Morfologi dengan *Scanning Elektron Mikroskop* (SEM)

Uji morfologi *edible film* dilakukan menggunakan SEM bertujuan untuk mengetahui struktur morfologi permukaan *edible film* yang dihasilkan. Cara kerja SEM yaitu dengan memfokuskan sinar elektron di permukaan obyek dan mengambil

gambar dengan mendeteksi elektron yang muncul pada permukaan obyek tersebut (Cahyani, dkk., 2014: 24).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan maka dihasilkan permukaan *edible film* ditunjukkan pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1 Morfologi *Edible Film* dengan SEM

Berdasarkan hasil uji SEM dengan komposisi campuran pati jagung, gliserol dan ekstrak temu putih (5 gram:50%:3%) dapat dilihat bahwa permukaan *edible film* yang dihasilkan tidak halus. Selain itu, juga terdapat pori-pori, gelombang permukaan dan juga masih terdapat pati yang belum larut.

Permukaan yang tidak halus menandakan bahwa proses pembuatan *film* yang tidak homogen. Hal ini juga ditandai dengan adanya endapan putih. Endapan putih tersebut merupakan endapan pati amilosa yang tidak larut pada saat dilakukan pencampuran yang tidak homogen. Gelombang-gelombang kecil yang terdapat pada permukaan *film* menandakan bahwa penyebaran gliserol yang tidak merata pada permukaan plastik. Gelembung ini pula yang menyebabkan permukaan *edible film* menjadi tidak halus. Semakin meningkatnya gliserol, maka gelembung yang terdapat pada permukaan *film* akan semakin sedikit dan rongga gelembung akan semakin


membesar. Hal ini dikarenakan sifat gliserol yang bersifat hidrofilik (suka air) yaitu dapat menyerap air sehingga kelarutan gliserol juga semakin meningkat. Gliserol digunakan sebagai *plasticizer* karena berbentuk cair. Bentuk cair ini yang menyebabkan gliserol lebih menguntungkan karena mudah tercampur dalam larutan *film* dan terlarut dalam air.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Warkoyo, dkk., (2014: 79), menyatakan bahwa morfologi *edible film* pati umbi kimpul tanpa penambahan bahan lain menghasilkan permukaan yang memiliki pori-pori atau lubang-lubang yang menandakan bahwa adanya pembentukan saluran yang tidak tampak oleh *film* karena pati tidak larut sempurna atau tidak homogen. Sedangkan untuk uji morfologi dengan pati dan penambahan gliserol menurut Coniwanti, dkk., (2014:128), menyatakan bahwa morfologi *edible film* dari pati jagung dengan penambahan gliserol memperlihatkan permukaan yang tidak merata disebabkan karena adanya penyebaran gliserol yang tidak merata dan terdapat titik-titik putih disebabkan pati tidak larut.

e. Analisis Gugus Fungsi dengan *Fourier Transform Infra Red* (FTIR)

Analisis gugus fungsi pada *edible film* dilakukan dengan menggunakan FTIR bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi pada *film* yang dihasilkan. Spektroskopi *Infra Red* biasanya digunakan untuk menetapkan gugus fungsional apa yang terdapat dalam sampel. Apabila frekuensi energi elektromagnetik inframerah yang dilewatkan pada suatu molekul sama dengan frekuensi mengulur atau menekuknya ikatan maka energi tersebut akan diserap. Prinsip kerja FTIR adalah mengenali gugus fungsi suatu senyawa dari absorbansi inframerah yang dilakukan terhadap senyawa tersebut. (Bresnick, 2003).

Hasil analisis gugus fungsi pati jagung menggunakan FTIR dapat dilihat berdasarkan Grafik 4.4, sebagai berikut:




Grafik 4.3 Gugus Fungsi FTIR Pati Jagung

Hasil analisis FTIR untuk mengetahui gugus fungsi berdasarkan panjang gelombang yang menunjukkan pati jagung terdapat pada panjang gelombang berturut-turut adalah $3410,53 \text{ cm}^{-1}$; $2930,28 \text{ cm}^{-1}$; $1018,98 \text{ cm}^{-1}$ dan $707,85 \text{ cm}^{-1}$. Pita serapan $3410,53 \text{ cm}^{-1}$ merupakan panjang gelombang yang menunjukkan adanya ikatan O-H dengan bebas ikatan -H. Dimana frekuensi serapan antara $3650\text{-}3600 \text{ cm}^{-1}$. Puncak serapan $2930,28 \text{ cm}^{-1}$ menunjukkan adanya ikatan C-H dengan frekuensi serapan antara $3000\text{-}2850 \text{ cm}^{-1}$. Puncak serapan $1018,98 \text{ cm}^{-1}$ menunjukkan adanya ikatan C-O dengan frekuensi $1300\text{-}1000 \text{ cm}^{-1}$. Dan panjang gelombang $707,83 \text{ cm}^{-1}$ merupakan puncak serapan yang menunjukkan adanya ikatan C-H aromatik. Dimana frekuensi panjang gelombang C-H aromatik adalah antara $900\text{-}690 \text{ cm}^{-1}$.

Pati jagung merupakan salah satu senyawa yang tersusun atas beberapa komponen, diantaranya. Amilosa dan amilopektin merupakan senyawa tersusun dari ikatan C-H, ikatan C-O, ikatan O-H dan juga terdapat ikatan C-H aromatik. Hasil FTIR menunjukkan proses pembuatan *edible film* merupakan proses pencampuran

secara fisik dengan adanya interaksi ikatan hidrogen antara rantai. Berdasarkan hasil analisis gugus fungsi dapat membuktikan bahwa gugus fungsi yang dihasilkan merupakan susunan gugus fungsi dari pati.


Hasil analisis gugus fungsi *edible film* dapat dilihat berdasarkan Grafik 4.5, sebagai berikut:



Grafik 4.4 Gugus Fungsi FTIR *Edible Film*

Hasil analisis gugus fungsi *edible film* berdasarkan Grafik 4.5 terlihat bahwa pita serapan $2839,19 \text{ cm}^{-1}$ menunjukkan adanya ikatan C-H dengan frekuensi serapan ikatan C-H adalah $2900\text{-}2800 \text{ cm}^{-1}$. Ikatan C-H ini merupakan identifikasi adanya gugus fungsi aldehyd. Gugus aldehyd terdeteksi di dalam pati, dimana gugus aldehyd merupakan salah satu gugus penyusun glukosa. Glukosa merupakan struktur dasar dari pembentukan 1 molekul amilosa dan amilopektin membentuk amilum atau pati. Amilosa dalam *edible film* berperan dalam kekompakan *film*, sedangkan amilopektin dalam *edible film* berperan dalam kestabilan *film*.

Usulan reaksi antara pati (amilosa dan amilopektin), gliserol dan ekstrak temu putih (kurkumin), ditunjukkan pada Gambar 4.4, berikut:



Gambar 4.4 Usulan Struktur Pati (Amilosa dan Amilopektin), Gliserol dan Ekstrak Temu Putih (Kurkumin)

Hasil usulan reaksi antara pati (amilosa dan amilopektin), gliserol dan ekstrak temu putih (kurkumin) dapat terlihat bahwa ikatan antara amilosa, amilopektin, gliserol dan kurkumin terjadi karena adanya ikatan O-H. Ikatan O-H intermolekul pada rantai pati mengalami pemutusan ikatan disebabkan karena adanya ikatan O-H antara gliserol maupun ikatan O-H terhadap kurkumin sehingga menyebabkan rantai lurus polimer penyusun pati (amilosa dan amilopektin) terputus-putus dan akan berpengaruh pada proses pembuatan *film*, dimana amilosa dan amilopektin sangat berperan dalam pembentukan gel.

f. Uji Umur Simpan *Edible Film*

Pengujian daya simpan bertujuan untuk mengetahui tingkat ketahanan *edible film* dari pengaruh suhu dan lingkungan terhadap pertumbuhan jamur. Pembuatan biopolimer yang menggunakan bahan-bahan organik pada umumnya memiliki umur simpan yang pendek (tidak tahan lama) dan mudah berjamur (Nahwi, 2016: 66).

Hasil pengamatan terhadap daya simpan *edible film* berdasarkan adanya pertumbuhan jamur terjadi pada percobaan ke VI dengan variasi pati:gliserol (5 gram:30%) tanpa penambahan ekstrak temu putih. Pati merupakan salah satu bahan organik yang banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan *film* karena sifatnya yang banyak mudah didapatkan ekonomis dan pengolahannya yang sederhana. Namun, pati juga merupakan yang mudah mengalami kerusakan terutama terhadap daya simpan.

Daya simpan dari bahan yang terbuat dari pati memiliki daya simpan pendek. Kerusakan pada pati terjadi karena pati pada suhu ruang mudah mengalami penyerapan kelembapan. Kelembapan mengakibatkan pati biasanya ditumbuhi jamur. Jamur dapat menyebabkan bahan berbasah dasar pati cepat mengalami kerusakan.

Edible film yang dihasilkan berdasarkan pengamatan terjadi pertumbuhan jamur dan hama seperti kutu terjadi pada percobaan ke VI dengan variasi pati dan gliserol. Sedangkan pada penambahan ekstrak temu putih tidak ada perubahan baik pertumbuhan jamur maupun adanya hama seperti kutu. Hal ini membuktikan bahwa adanya penambahan ekstrak temu putih dalam pembuatan *edible film* dapat menghambat daya simpan dari *edible film* yang dihasilkan sehingga dapat dikatakan bahwa ekstrak temu putih dapat memberikan kualitas dan nilai mutu *film* yang tinggi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah karakteristik *edible film* pati jagung dengan penambahan gliserol dan ekstrak temu putih dihasilkan karakteristik *edible film* terbaik yaitu konsentrasi gliserol 50% dan ekstrak temu putih 3% yang memiliki ketebalan 0,15 mm, kuat tarik 2,40 N/mm², daya serap 75,87%, memiliki morfologi permukaan yang tidak merata dengan gugus fungsi ikatan C-H aldehid serta memiliki potensi daya simpan yang lebih lama.

B. Saran

Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Sebaiknya dilakukan pengujian kadar pati amilosa dan amilopektin. Amilosa dalam *edible film* berperan dalam kekompakan *film*, sedangkan amilopektin berperan dalam kestabilan *film*.
2. Sebaiknya dilakukan pengaplikasian *edible film* terhadap buah-buahan.

DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'an Al-Karim

- Ahmadi, Noor Raufiq, dkk. "Ekstraksi Karagen *Eucheuma cottonii* dari Perairan Nusa Dua Bali dan Pemanfaatannya sebagai Edible Film". *Studi Ilmu dan Teknologi Pangan* (2011): h. 100-107.
- Amaliyah, Riza Rizki dan Widya Dwi Rukmi Putri. "Karakterisasi *Edible Film* dari pati Jagung dengan Penambahan Filtrat Kunyit Putih sebagai Antibakteri". *Pangan dan Agroindustri* 2, no. 3 (2014): h.1-11.
- Anggarini, Fetty. "Aplikasi *Plasticizer* Gliserol pada Pembuatan Plastik *Biodegradable* dari Biji Nangka". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Bresnick, Stephen. *The Essence of Organic Chemistry*. Terj. Hadian Kotong. Inti Sari Kimia Organik. Jakarta: Hipokrates, 2003
- Cahyani, Agus, dkk. "Analisa Sem (*Scanning Electron Microscope*) Pada Kaca Tzn Yang Dikristalkan". *Prosiding Mathematics and Sciences* (2014): h. 23-26.
- Coniwanti, Pamilia, dkk. "Pembuatan Film Plastik Biodegradable dari Pati Jagung dengan Penambahan Kitosan dan Pemplastis Gliserol". *Teknik Kimia* 20, no. 4 (2014): h. 22-30.
- Darni Y. dan Herti Utami. "Studi Pembuatan dan Karakteristik Sifat Mekanik dan Hidrofobitas Bioplastik dari Pati Sorgum". *Rekayasa Kimia dan Lingkungan*, 7, no. 4 (2010): 88-93.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2005.
- Hariska, Angga, dkk. "Pengaruh Metanol dan Katalis pada Pembuatan Biodiesel dari Minyak Jelantah secara Esterifikasi dengan Menggunakan Katalis K_2CO_3 ". *Teknik Kimia* 18, no. 1 (2012): h. 1-9.
- Hawa, Lexy Trendy, dkk "Pengaruh Pemanfaatan Jenis dan Konsentrasi Lipid terhadap Sifat Fisik *Edible Film* Komposit Whey-Porang". *Ilmu-Ilmu Peternakan* 23, no 1 (2012): h. 35-43.
- Ilah, Fina Mahabbatul. "Pengaruh Penambahan Ekstrak Etanol Daun Salam (*Eugenia polyantha*) dan Daun Beluntas (*Pluchea indica* Less) terhadap Sifat Fisik, Aktivasi Antibakteri dan Aktivasi Antioksidan pada *Edible Film* Berbasis Pati Jagung". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Indriani, Novita. "Pengaruh Ukuran Partikel Pati dan Variasi Volume *Plasticizer* Gliserol terhadap Karakteristik Film Bioplastik Pati Kentang". *Skripsi* (2014): h. 1-72.
- Indriyani, Lyta Oktavi. "Studi Komparasi Penggunaan Tepung Jagung dari Varietas yang Berbeda terhadap Kualitas Kremus". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang, 2013.

- Kementrian Agama RI. *Al-qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Shafia*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.
- Kristiani, Maria. "Pengaruh Penambahan Kitosan dan *Plasticizer* Sorbitol terhadap Sifat Fisiko-Kimia Bioplastik dari Pati Biji Durian (*Durio Zibethinus*)". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Koswara, Sutrisno, *Teknologi Pengolahan Jagung (Teknik dan Praktek)*. eBookPangan.com, 2009.
- Kusumawati, Dyah Hayu dan Widya Dwi Rukmi Putri. "Karakteristik Fisik dan Kimia *Edible Film* Pati Jagung yang Diinkorporasi dengan Perasan Temu Hitam". *Pangan dan Agroindustri* 1, no. 1 (2013): h. 91-100.
- Lazuardi, Gilang Panda dan Edi Cahyanigrum. "Pembuatan dan Karakteristik Bioplastik Berbahan Dasar Kitosan dan Pati Singkong dengan *Plasticizer* Gliserol". *UNESCA Journal Of Chemistry* 2, no. 3 (2013): h. 161-166.
- Murdinah, dkk. "Karakteristik *Edible Film* dari Komposit Alginat, Gluten dan Lilin Lebah (*Beeswax*)". *Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan* 2, no. 1 (2007): h. 19-26.
- Murni, Sri Wahyu, dkk. "Pembuatan *Edible Film* dari Tepung Jagung (*Zea Mays L.*) dan Kitosan". *Teknik Kimia unuk Pengolahan Sumber Daya Alam* 17, no. 1 (2013): h. 1-9.
- Nahwi, Naufal Fadli. "Analisis Pengaruh Penambahan *Plasticizer* Gliserol pada Karakteristik *Edible Film* dari Pati Kulit Pisang Raja, Tongkol Jagung, Bonggol Eceng Gondok". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Ningsih, Sri Hastuti. "Pengaruh *Plasticizer* Gliserol terhadap Karakteristik *Edible Film* Campuran Whey Dan Agar". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, 2015.
- Nugrahani, Ilma. "Studi Transformasi Hidrat Sefadroksil Monohidrat dan Sefaleksin Monohidrat dengan FTIR". *Matematika dan Sains* 18, no. 1 (2013): h. 1-10.
- Nugroho, Agung Adi, dkk. "Kajian Pembuatan *Edible Film* Tapioka Dengan Pengaruh Penambahan Pektin Beberapa Jenis Kulit Pisang Terhadap Karakteristik Fisik Dan Mekanik". *Teknosains Pangan* 2, no. 1 (2013): h. 73-80.
- Nugroho, Agus Tri. "Pengaruh Pemberian Temu Putih (*Curcuma Zedoaria* (Berg.) Roscoe) terhadap Produksi Susu Sapi Perah Penderita Mastitis Subklinis". *Skripsi* (Bogor: Fakultas Peternakan Institute Pertanian Bogor, 2011): h. 1-47.
- Octaviana, Aptika. "Teknologi Pengindraan Mikroskopi". *Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam* (2009): h. 1-18.
- Respati, S.M.B. "Macam-macam Mikroskop dan Penggunaannya". *Momentum* 4, no. 2 (2008): h. 42-44.
- Rukmana, Rahmat. *Temulawak Tanaman Rempah dan Obat*. Yogyakarta: Kasinius, 1995.

- Santoso, Budi, dkk. "Perbaikan Sifat Mekanika dan Laju Transmisi Uap Air *Edible Film* dari Pati Ganyong Termodifikasi dengan Menggunakan Lilin Lebah dan Surfaktan". *Agritech* 32, no. 1 (2010): h. 9-14
- Sara, Natalyah Edyson M. "Karakteristik *Edible Film* Berbahan Dasar Whey Dangka dan Agar dengan Penambahan Konsentrasi Sorbitol". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, 2015.
- Sari, Tuti Indah, dkk. "Pembuatan *Edible Film* dari Kolang Kaling". *Teknik Kimia* 15, no. 4 (2008): h. 27-35.
- Sembiring, Santiana. "Studi Karakteristik Beberapa Varietas Jagung (*Zea mays* L.) Hasil Three Way Cross". *Skripsi*. Universitas Sumatera Barat, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sinaga, Loisa Lorensia, dkk. "Karakteristik *Edible Film* dari Ekstrak Kacang Kedelai dengan Penambahan Tepung Tapioka dan Gliserol Sebagai Bahan Pengemas Makanan". *Teknik Kimia* 2, no. 4 (2013): h. 12-16.
- Sitompul, Afredo Johan Wahyu Sagita dan Elok Zubaidah. "Pengaruh Jenis dan Konsentrasi *Plasticizer* Terhadap Sifat Fisik *Edible Film* Kolang Kaling (*Arenga pinnata*)". *Pangan dan Agroindustri* 5, no. 1 (2017): h. 13-25.
- Sjahfirdi, Lutfiralda, dkk. "Aplikasi *Fourier Transform Infrared* (Ftir) dan Pengamatan Pembengkakan Genital pada Spesies Primata, 156 Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) untuk Mendeteksi Masa Subur". *Kedokteran Hewan*, 9, no. 2 (2015): h. 156-159.
- Suarni dan Widowati. "Struktur, Komposisi dan Nutrisi Jagung". *Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian* (2006): h. 410-436.
- Suarni, dkk. "Keragaman Mutu Pati Beberapa Varietas Jagung". *Pertanian Tanaman Pangan* 32, no. 1 (2013): h. 50-57.
- Subekti, Nuning Argo, dkk. "Morfologi Tanaman dan Fase Pertumbuhan Jagung". *Teknik Produksi dan Pengembangan* (2015): 16-28.
- Sujatno, Agus, dkk. "Studi *Scanning Electron Microscopy* (SEM) Untuk Karakterisasi Proses Oksidasi Paduan Zirkonium". *Forum Nuklir* 9, no. 2 (2015): h. 40-50.
- Widyaningsih, Senny, dkk. "Pengaruh Penambahan Sorbitol dan Kalsium Karbonat terhadap Karakteristik dan Sifat Biodegradasi *Film* dari Pati Kulit Pisang". *Molekul* 7, no. 1 (2012): h. 69-81.
- Yulianti, Rahmi dan Erliana Ganting. "Perbedaan Karakteristik Fisik *Edible Film* dari Umbi-umbian yang Dibuat dengan Penambahan *Plasticizer*". *Pertanian Tanaman Pangan* 30, no. 2 (2012): h. 131-136.

Lampiran 1: Bagan Alir Penelitian



Lampiran 2 : Perhitungan Karakteristik *Edible Film*

1. Ketebalan *edible Film*

Ketelitian *micrometer* yang digunakan adalah 0,01 mm

Pengukuran dilakukan di 5 titik yang berbeda

Gliseol 10% dan Ekstrak Temu Putih 3%

$$\text{Titik I} \quad : 5 \times 0,01 \text{ mm} = 0,05 \text{ mm}$$

$$\text{Titik II} \quad : 8 \times 0,01 \text{ mm} = 0,08 \text{ mm}$$

$$\text{Titik III} \quad : 6 \times 0,01 \text{ mm} = 0,06 \text{ mm}$$

$$\text{Titik IV} \quad : 5 \times 0,01 \text{ mm} = 0,05 \text{ mm}$$

$$\text{Titik V} \quad : 8 \times 0,01 \text{ mm} = 0,08 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} \text{Ketebalan} &= \frac{\text{titik} + \text{titik}}{\text{jumlah titik}} \\ &= \frac{(0,05 + 0,08 + 0,06 + 0,05 + 0,08)}{5} \text{ mm} \\ &= \frac{0,32}{5} \text{ mm} \\ &= 0,064 \text{ mm} \end{aligned}$$

Catatan: Ketebalan untuk konsentrasi gliserol (20%, 30%, 40% dan 50%) dan ekstrak temu putih (3%, 5% dan 7%) dilakukan dengan perhitungan yang sama

2. Uji Serap Air terhadap Ketahanan *Edible Film*

Dengan Rumus :

$$\text{Air (\%)} = \frac{W - W_0}{W_0} \times 100\%$$

Gliserol 10% dan Ekstrak Temu Putih 5 %

Diketahui :

$$W_0 = 0,1048$$

$$W = 0,1899$$

Ditanyakan :

$$\text{Air (\%)} = \dots?$$

$$\begin{aligned} \text{Air (\%)} &= \frac{W - W_0}{W_0} \times 100\% \\ &= \frac{0,1899 - 0,1048}{0,1048} \times 100\% \\ &= \frac{0,0851}{0,1048} \times 100\% \\ &= 0,8120 \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 81,20 \%$$


$$\% \text{ Ketahanan Air} = 100\% - 81,20\%$$

$$= 18,8\%$$


Catatan: Ketahanan *edible film* untuk konsentrasi gliserol (20%, 30%, 40% dan 50%) dan ekstrak temu putih (3%, 5% dan 7%) dilakukan dengan perhitungan yang sama.

3. Uji Gugus Fungsi *Fourier Transform Infra Red (FTIR)*

1. Pati jagung




2. *Edible Film*



4. Umur Simpan *Edible Film*

Edible Film dengan Pati 5 gram, Gliserol 50% dan Ekstrak Temu Putih 3%



(Pati:Gliserol)

(Pati:Gliserol:ETP)

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

1. Pembuatan Pati Jagung



Jagung



Pemisahan Tongkol



Perendaman



Giling (Mesin)



Rendam 2x24 Jam



Giling (Blender)



+akuades 500mL



Saring (Kain Saring)



Endapkan 24 jam



Saring (Kertas)



Pengeringan (oven)



Gerus



Mesh



Pati Jagung

2. Pembuatan Ekstrak Temu Putih (*Curcuma zeodaria*)



Temu Putih



TP Bersih



Parut TP



Timbang 100g



Disaring



Endapkan



Penyaringan



Ekstrak Temu Putih

3. Pembuatan *Edible Film*



Penimbangan 5g pati +100mL akuades

*Magnetic Stirrer*

Pemanasan 60°C



+Gliserol



+ETP



Pemanasan 80°C



cetak



Edible Film panas



Oven 60°C



Suhu Ruang




EF Siap Dikarakteristik

4. Uji Ketebalan *Edibel Film*



Pengujian 5 Titik

5. Uji Kuat Tarik *Edibel Film*



Panjang *EF*



Lebar *EF*



Pemasangan



Pengujian

6. Uji Serap *Edible Film*



Bobot Awal



Rendam 60 Detik



StopWatch



Konstan

7. Uji Morfologi Scanning Elektron Mikroskop (SEM)




Edible Film



Coating



Uji SEM



Hasil

8. Uji Gugus Fungsi Fourier Transform Infra Red (FTIR)



Edible Film



Uji FTIR

9. Uji Umur Simpan *Edible Film*



Kaca Preparat



Pengamatan



Hasil

RIWAYAT HIDUP



Kasmawati lahir di Malleleng Bulukumba pada tanggal 04 November 1994, dari pasangan terkasih Abd. Halim dan Hawani. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikan pada tahun 2001 di SD Negeri 114 Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan selesai pada tahun 2007 kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah pertama yaitu di SMP Negeri 2 Kajang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan selesai pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah atas yaitu di SMA Negeri 1 Angkona, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Selesai pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikannya di tingkat perguruan tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Kimia di Fakultas Sains dan teknologi angkatan 2013/2014. Selama berkecimpung di dunia kampus, penulis pernah aktif sebagai anggota HMJ-Kimia dibidang Bendahara Umum dan menjadi asisten praktikum Kimia Fisika di Laboratorium Kimia Fisika.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
M A K A S S A R