

**EKSTRAKSI ZAT WARNA DAUN KETAPANG (*Terminalia Catappa L.*)  
DAN APLIKASINYA PADA *DYE SENSITIZED SOLAR CELL*  
(DSSC)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh:  
**KURNIA ARINI PUTRI**  
NIM: 60500113033

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Arini Putri  
NIM : 60500113033  
Tempat/Tgl. Lahir : Dili/ 15 Juli 1995  
Jurusan : Kimia  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Jalan Tanjung Bunga Lr. II No. 8  
Judul : Ekstraksi Zat Warna Daun Ketapang (*Terminalia Catappa L.*) dan Aplikasinya pada *Dye Sensitized Solar Cell* (DSSC).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Oktober 2017

Kurnia Arini Putri  
NIM: 60500113033

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Ekstraksi Zat Warna Daun Ketapang (*Terminalia Catappa L.*) dan Aplikasinya pada *Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)*” yang disusun oleh Kurnia Arini Putri, NIM: 60500113033 mahasiswa jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang muaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa 17 Oktober 2017 bertepatan 27 Muharram 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 17 Oktober 2017

27 Muharram 1439 H

### DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Ir. A. Suarda., M.Si	(.....)
Sekretaris	: H. Asri Saleh, ST., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Asriani Ilyas, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Aan Farhani, Lc., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Aisyah S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Suriani S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag  
NIP. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt., atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, guyuran Ilmu dan Manfaat-Nya serta segala Pertolongan dan Pengawasan-Nya, sehingga penulis senantiasa berada pada garis kesabaran dan selalu dalam naungan keikhlasan, Insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah, Muhammad SAW, manusia dengan akhlaq paling mulia, tauladan yang sebenarnya dan pemimpin dengan keadilan yang tiada duanya.

Skripsi dengan judul “**Ekstraksi Zat Warna Daun Ketapang (*Terminalia Catappa l.*) dan Aplikasinya pada Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)**” dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada UIN Alauddin Makassar.

Segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis untuk meningkatkan kualitas pada penulisan karya-karya berikutnya. Seuntai kata terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak adalah satu-satunya ungkapan terindah yang dapat penulis sampaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibunda (**Hartati**) dan ayahanda (**Edi Suyanto**) serta saudar-saudara penulis karena support dan bantuannya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Senyum termanis serta ucapan terima kasih kepada mereka atas ilmu, pengetahuan dan bimbingannya:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir, M.Si** sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu **Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D** sebagai Ketua Jurusan Kimia dan Ibu **Aisyah S.Si., M.Si** sebagai Sekertaris jurusan Kimia sekaligus sebagai Pembimbing Pertama.
4. Ibu **Suriani S.Si., M.Si** selaku Pembimbing Kedua.
5. Ibu **Asriani Ilyas, S.Si., M.Si** dan Bapak **Dr. H. Aan Farhani, Lc., M.Ag** selaku tim penguji.
6. Para ibu/Bapak Dosen yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
7. **Laboran** yang telah membantu dalam proses penelitian.
8. Teman-teman penelitian saya **Jusnia, Wahidah Febriyah Ramadhani, Halisa, Nirma Nasir Putri, dan Muharam Bapa Lasang.**
9. Teman-teman **angkatan 2013 (Elektron).**

Samata-Gowa, Oktober 2017

Kurnia Arini Putri  
NIM: 60500113033

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-4</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5-25</b>
A. Energi Cahaya Matahari.....	5
B. Sel Surya ( <i>Sel Fotovoltaik</i> ) .....	9
C. <i>Dye Sensitized Solar Cell</i> (DSSC) .....	10
D. Zat Warna Alami ( <i>Natural Dye</i> ) .....	12
E. Ketapang ( <i>Terminalia Catappa L.</i> ).....	17
F. Proses Ekstraksi Pemisahan Kimia.....	18

G. Metode Identifikasi .....	20
H. <i>Scanning Electron Microscopy</i> (SEM) .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26-30</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
B. Alat dan Bahan Penelitian .....	26
1. Alat .....	26
2. Bahan .....	26
C. Prosedur Kerja .....	27
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31-48</b>
A. Hasil Penelitian .....	31
B. Pembahasan .....	36
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49-52</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>53-78</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Spektrum Radiasi Matahari untuk Cahaya Langsung ke Bumi .....	6
Gambar 2.2	Skema DSSC.....	11
Gambar 2.3	Prinsip DSSC.....	11
Gambar 2.4	Struktur Antosianin .....	13
Gambar 2.5	Struktur Asam Tanat .....	14
Gambar 2.6	$\beta$ -Karoten.....	15
Gambar 2.7	$\alpha$ -Cryptoxanthin .....	16
Gambar 2.8	Struktur Klorofil a .....	16
Gambar 2.9	Daun Ketapang ( <i>Terminalia Catappa L.</i> ) .....	17
Gambar 2.10	Spektrofotometer UV-Vis.....	22
Gambar 2.11	Spektrofotometer FTIR.....	23
Gambar 2.12	Hasil SEM pada Sampel TiO <sub>2</sub> .....	25
Gambar 4.1	Rangkain DSSC.....	36
Gambar 4.2	Sel DSSC.....	36
Gambar 4.3	Rangkaian Pengukuran Karakteristik I-V .....	38
Gambar 4.4	Hasil Serapan IR Ekstrak Daun Ketapang N-heksan .....	42
Gambar 4.5	Hasil Serapan IR Ekstrak Daun Ketapang Etil Asetat .....	43
Gambar 4.6	Hasil Serapan IR Ekstrak Daun Ketapang Metanol .....	44
Gambar 4.7	Hasil Serapan IR Ekstrak Daun Ketapang Campuran.....	45
Gambar 4.8	Morfologi TiO <sub>2</sub> Perbesaran 20 $\mu$ m (a) dan Morfologi TiO <sub>2</sub> yang Dilapisi Dye Perbesaran 20 $\mu$ m.....	46



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jangka Spektrum Golongan Pigmen Tumbuhan.....	22
Tabel 2.2	Daerah Serapan Khas IR .....	24
Tabel 4.1	Hasil Ekstraksi Serbuk Daun Ketapang.....	31
Tabel 4.2	Hasil Pengukuran Nilai Efisiensi DSSC .....	31
Tabel 4.3	Hasil Uji Skrining Fitokimia.....	32
Tabel 4.2	Hasil Pengukuran Panjang Gelombang Ekstrak Daun Ketapang .....	33
Tabel 4.3	Hasil Serapan IR dari Ekstrak N-Heksan Daun Ketapang.....	33
Tabel 4.4	Hasil Serapan IR dari Ekstrak Etil Asetat Daun Ketapang.....	34
Tabel 4.5	Hasil Serapan IR dari Ekstrak Metanol Daun Ketapang.....	34
Tabel 4.6	Hasil Serapan IR dari Ekstrak Campuran Daun Ketapang .....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Skema Keseluruhan Prosedur Kerja .....	53
Lampiran 2	Skema Prosedur Kerja .....	54
Lampiran 3	Nilai Efisiensi Ekstrak N-Heksan Daun Ketapang.....	61
Lampiran 4	Nilai Efisiensi Ekstrak Etil Asetat Daun Ketapang .....	60
Lampiran 5	Nilai Efisiensi Ekstrak Metanol Daun Ketapang.....	63
Lampiran 6	Nilai Efisiensi Ekstrak Campuran Daun Ketapang .....	64
Lampiran 7	Hubungan Arus dengan Tegangan .....	65
Lampiran 8	Gambar Spektrum UV-Vis pada Ekstrak Daun Ketapang .....	67
Lampiran 9	Gambar Spektrum FTIR pada Ekstrak Daun Ketapang .....	71
Lampiran 10	Gambar Bagan Kerja DSSC .....	75

## ABSTRAK

**Nama** : Kurnia Arini Putri  
**NIM** : 60500113033  
**Judul Penelitian** : Ekstraksi Zat Warna Daun Ketapang (*Terminalia Catappa*  
*L.*) dan Aplikasinya pada Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)

---

Kebutuhan energi listrik dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga mengakibatkan krisis energi listrik. Sumber energi alternatif berpotensi untuk dikembangkan sebagai pengganti bahan bakar fosil yaitu sel surya berbahan dasar organik atau *Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan nilai efisiensi yang dihasilkan dari ekstrak daun ketapang dan untuk mengetahui pengaruh kandungan senyawa dalam ekstrak daun ketapang terhadap nilai efisiensi DSSC. Dalam penelitian ini digunakan ekstrak daun ketapang n-heksan, etil asetat, metanol dan campuran sebagai zat warna. Nilai efisiensi diukur menggunakan rangkaian DSSC sedangkan karakterisasi senyawa dalam ekstrak menggunakan UV-Vis dan FTIR. Hasil pengukuran nilai efisiensi dari ekstrak daun ketapang n-heksan, etil asetat, metanol dan campuran berturut-turut 0.0051%, 0.09%, 0.12% dan 0.22%. Kemudian ekstrak daun ketapang n-heksan, etil asetat, metanol dan campuran dikarakterisasi menggunakan UV-Vis dan FTIR. Hasil karakterisasi UV-Vis dengan panjang gelombang maksimum berturut-turut 667 nm, 665.9 nm, 665.9 nm dan 209 nm. Hasil karakterisasi dengan menggunakan FTIR diidentifikasi adanya gugus ausokrom seperti -OH, C-N, -NH, dan C-O serta gugus kromofor seperti C=O dan C=C. Hasil karakterisasi morfologi komponen DSSC dengan menggunakan SEM dari ekstrak campuran yaitu *dye* tidak terabsorpsi secara merata dalam TiO<sub>2</sub>.

Kata Kunci: DSSC, Ekstrak daun ketapang dan efisiensi.

## **ABSTRACT**

**Name** : Kurnia Arini Putri

**NIM** : 60500113033

**Title** : *Leaf Ketapang Dye Extraction (Terminalia Catappa L.) And Its Application on Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)*

---

*The needs of electrical energy increase year by year which cause electrical energy crisis. Alternative energy sources which are potential to be developed as a substitute of fossil fuels are organic solar cells or DSSC (Dye Sensitized Solar Cell). The purpose of this study is to determine the value of efficiency resulting from ketapang leaf extract and to determine the effect of compound content in ketapang leaf extract toward the value of DSSC efficiency. This study used N-hexane of ketapang leaf extract, ethyl acetate, methanol and mixture as a dye. The value of efficiency is measured by using DSSC series while the compound characterization in the extract used UV-Vis and FTIR. The measurement results of the efficiency value from n-hexane of ketapang leaf extract, ethyl acetate, methanol and mixture were respectively 0.0051%, 0.09%, 0.12% and 0.22%. Then n-hexane of ketapang leaf extract, ethyl acetate, methanol and mixture were characterized by using UV-Vis and FTIR. The results of UV-Vis characterization with maximum wavelength were respectively 667 nm, 665.9 nm, 665.9 nm and 209 nm. The characterization results using FTIR identified an ausochrome group such as -OH, C-N, -NH, and C-O as well as chromophore groups such as C = O and C = C. The Result of characterization of DSSC component morphology from mixed extract using SEM show that dye is not absorbed evenly in TiO<sub>2</sub>.*

**Keywords** : DSSC, Ketapang Leaf extract and efficiency.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Sumber energi di dunia saat ini masih didominasi oleh energi yang berasal dari fosil seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Konsumsi kebutuhan energi tersebut lama kelamaan akan mengalami kenaikan. Menurut ESDM, 2016 Komposisi kebutuhan energi nasional saat ini yaitu BBM sebanyak 52.50%; gas sebanyak 10.08%; batubara sebanyak 20.86%. Hal ini, akan mengakibatkan penurunan persediaan bahan bakar fosil di alam dan juga akan berdampak pada krisis energi listrik.

Kebutuhan energi listrik dari tahun ke tahun semakin meningkat dan saat ini menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat mulai dari bidang industri sampai rumah tangga sehingga dapat mengakibatkan krisis energi listrik. Krisis energi listrik yang terjadi disebabkan karena saat ini Indonesia masih sangat tergantung pada pemenuhan energi listrik dari bahan bakar fosil.

Oleh karena itu, para peneliti berusaha mencari sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil salah satunya adalah sel surya. Sel surya dapat menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi matahari. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Nahl/ 16: 12 sebagai berikut:

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti” (Kementrian Agama RI, 2011).

Bahkan Allah SWT menundukkan matahari yang dapat kamu manfaatkan kehangatan dan sinarnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu yakni penundukan dan pengaturan itu terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan dan kasih sayang-Nya bagi kaum yang berakal yakni yang mau memanfaatkan akal yang dikaruniakan Allah SWT kepada mereka (Shihab, 2002: 197). Cahaya matahari dapat digunakan sebagai pengganti energi alternatif bahan bakar fosil yang kini persediaannya semakin menipis di alam. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan untuk sel surya, karena sel surya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik.

Penggunaan energi listrik melalui sel surya (*solar cell*) merupakan alternatif yang cukup menjanjikan dari sekian banyaknya sumber energi yang terdapat di alam. Hal ini dikarenakan, dilihat dari letak geografisnya Indonesia berada tepat pada garis lintang khatulistiwa yang berarti bahwa Indonesia memiliki potensi energi matahari yang cukup besar untuk digunakan sebagai sumber energi.

Sel surya dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu sel surya yang terbuat dari silikon, sel surya lapis tipis dan sel surya organik (*Dye sensitized Solar Cells*) (Ekasari dan Yudoyono, 2013: 15). Berdasarkan bahan pembuatannya, sel surya yang berbahan dasar dari silikon membutuhkan biaya yang sangat mahal sedangkan pembuatan DSSC tidak membutuhkan biaya yang mahal karena hanya menggunakan bahan organik banyak terdapat di alam serta ramah lingkungan.

Diprediksikan beberapa tahun ke depan DSSC (*Dye-sensitized solar cell*) dengan perkembangan nanoteknologi akan menjadi sangat penting bagi kehidupan

manusia karena hanya berbahan dasar zat warna alami yang berupa klorofil, antosianin, tanin, flavonoid, karetenoid yang dapat diekstraksi dari bagian-bagian tumbuhan seperti bunga, kulit, daun dan buah.

Telah banyak zat warna alami yang digunakan dalam pembuatan DSSC seperti ekstrak *terminalia chebula* dengan nilai efisiensi 0.28% (Latif, dkk., 2013), ekstrak *terminalia bellicia* dengan nilai efisiensi 0.026% (Prasada, dkk., 2016), ekstraksi daun ketapang (*Terminalia catappa L.*) dengan menggunakan perbandingan kepolaran yaitu dengan menggunakan pelarut air dan etanol yang menghasilkan nilai efisiensi tertinggi yaitu ekstraksi dengan menggunakan pelarut air dengan nilai efisiensi sebesar 0.63% (Boyo dan Akinwunmi, 2016), ekstrak daun pandan (*Pandanus amaryllifolius*) dengan nilai efisiensi 0.03% (Zanan, dkk., 2016), ekstrak daun jati (*Tectona Grandis*) menggunakan pelarut n-heksan:metanol dengan fraksi 5:5 diperoleh nilai efisiensi sebesar 0.05% (Baharuddin, dkk., 2015) DSSC dengan zat warna sintesis yang digunakan oleh Mathew dkk (2014) efesiansinya sebesar 13%. Walaupun zat warna alami lebih memiliki nilai efisiensi yang rendah dibanding dengan zat warna sintesis tetapi biaya produksi zat warna alami jauh lebih murah dan sangat mudah diperoleh disekitar kita.

Salah satu zat warna yang dapat dijadikan sebagai sel surya organik atau DSSC yaitu zat warna dari daun ketapang. Pohon ketapang banyak terdapat di pinggir jalan atau di taman sebagai pohon peneduh. Daun ketapang masih sangat jarang digunakan untuk kehidupan sehari-hari sehingga hanya akan terbuang padahal daun ketapang mengandung beberapa zat warna seperti tanin, klorofil, antosianin dan karoten yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar *dye* dalam pembuatan DSSC.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Berapa nilai efisiensi yang dihasilkan dari ekstrak daun ketapang (*Terminalia catappa L.*) dalam aplikasi *Dye Sensitizer Solar Cell* (DSSC)?
2. Bagaimana pengaruh kandungan senyawa ekstrak daun ketapang (*Terminalia catappa L.*) terhadap nilai efisiensi *Dye Sensitizer Solar Cell* (DSSC)?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Menentukan nilai efisiensi yang dihasilkan dari ekstrak daun ketapang (*Terminalia catappa L.*) dalam aplikasi *Dye Sensitizer Solar Cell* (DSSC).
2. Mengetahui pengaruh kandungan senyawa dalam ekstrak daun ketapang (*Terminalia catappa L.*) terhadap nilai efisiensi *Dye Sensitizer Solar Cell* (DSSC).

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Mampu memberikan informasi mengenai hubungan kandungan senyawa yang terdapat pada ekstrak daun ketapang terhadap nilai efisiensi DSSC dalam mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik
2. Memberikan manfaat dengan menyajikan literatur kepada pembaca yang dapat membantu dalam penelitian selanjutnya.
3. Memberikan tambahan ilmu bagi peneliti mengenai pembuatan *Dye Sensitizer Solar Cell* (DSSC) menggunakan ekstrak daun ketapang (*Terminalia catappa L.*)



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Energi Cahaya Matahari**

Matahari merupakan sumber energi yang terbesar dan tidak pernah habis (Alfanz, Maulana dan Haryanto, 2015: 34). Bumi menyerap energi yang dipancarkan oleh sinar matahari hanya sebesar 50% dari total energi yang dipancarkan oleh sinar matahari. Menurut pengukuran badan luar angkasa Amerika Serikat (NASA) pada tahun 1971 konstanta energi matahari sebesar  $1353 \text{ W/m}^3$  akan tetapi karena rotasi dan evolusi bumi maka besaran konstanta matahari dapat bervariasi yaitu sekitar  $1308 \text{ W/m}^3$  atau  $1398 \text{ W/m}^3$  (Islamy dan Sudrajad, 2014: 138).

Energi panas yang terdapat pada cahaya matahari berada dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Radiasi tersebut dapat sampai ke permukaan bumi dengan cara merambat tanpa adanya medium. Ketika radiasi sampai ke permukaan bumi maka radiasi tersebut akan mengalami penyerapan, pemantulan, hamburan dan pemancaran kembali (Alfanz, Maulana dan Haryanto, 2015: 34).


Radiasi matahari dan radiasi yang diemisikan oleh bumi memiliki tingkat panjang gelombang dan besar energi yang berbeda. Intensitas maksimum panjang gelombang dari radiasi matahari yaitu berkisar  $0.35\text{-}0.8 \mu\text{m}$  sedangkan intensitas maksimum panjang gelombang yang diemisikan oleh bumi yaitu berkisar  $10\mu\text{m}$ . (Sumaryati dan Hamdi, 2014: 291). Kisaran nilai panjang gelombang biasanya disebut spektrum elektromagnetik. Cahaya elektromagnetik itu sendiri ada yang tampak maupun tak nampak oleh indra penglihatan. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Yunus/ 10: 5 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾

Terjemahnya :

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Kementrian Agama RI, 2011).

Menurut M. Quraish Shihab (2002: 552), kalimat *dhiya'* sebagai sinar matahari karena cahayanya menghasilkan panas/ kehangatan. *Dhiya'* dapat diartikan secara jamak dan dapat diartikan secara tunggal. Ini mengisyaratkan bahwa sinar matahari bermacam-macam walaupun sumbernya hanya satu. Kadang kita melihat matahari berwarna merah pada saat tenggelam, berwarna kuning di siang hari. Seperti halnya pelangi atau lengkungan spektrum akibat pembiasan sinar matahari oleh titik-titik hujan menghasilkan pancaran berbeda-beda.



Gambar 2. 1 Spektrum Radiasi Matahari Untuk Cahaya Langsung ke Bumi (Rhodes, 2010: 44)

Menurut Rhodes (2010: 43-44), panjang gelombang elektromagnetik yang sampai ke permukaan bumi yaitu berkisar 100 sampai  $10^6$  nanometer (nm). komponen radiasi elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya dibagi menjadi lima kelompok, yaitu :

1. Ultraviolet C (UVC) merupakan sinar ultraviolet dengan panjang gelombang yang berkisar 100-280 nm. sinar UVC ini merupakan sinar yang paling kuat, paling berbahaya dan tidak terlihat oleh mata manusia. Sinar UVC umumnya telah diserap dan disaring oleh lapisan ozon di bumi sehingga sinar UVC tidak sampai langsung ke permukaan bumi.
2. Ultraviolet B (UVB) memiliki panjang gelombang sedang yaitu berkisar pada panjang gelombang 280-315 nm. Sinar ini dapat merusak lapisan luar kulit. Sebagian sinar UVB diserap oleh lapisan ozon di atmosfer. Sinar UVB memiliki intensitas tertinggi saat menjelang siang.
3. Ultraviolet A (UVA) memiliki panjang gelombang yang relatif panjang yaitu berkisar pada panjang gelombang 315-400 nm. Sinar UVA lebih banyak masuk ke permukaan bumi dan dapat menyebabkan perubahan warna kulit yaitu kulit akan berwarna kecoklatan. Intensitas radiasi UVA lebih konstan dibandingkan UVB.
4. Cahaya tampak berkisar pada panjang gelombang 400-700 nm. Cahaya ini dapat dilihat dengan kasat mata tanpa menggunakan alat.
5. Radiasi Inframerah, radiasi ini lebih panjang dibanding dengan radiasi sinar tampak, radiasi ini berada pada kisaran panjang gelombang  $700-10^6$  nm. Energi matahari yang sampai ke bumi sebagian besar berupa sinar inframerah. sinar inframerah sering disebut juga radiasi panas.

Energi matahari dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif yang terbarukan karena energi matahari tidak berdampak negatif bagi kehidupan manusia dan lingkungan (Sanur, 2015: 187). Sumber energi matahari ini belum bisa digunakan secara optimal karena adanya pengaruh dari rotasi dan revolusi bumi. Ketika bumi berevolusi maka dapat mengakibatkan gerak semu tahunan. Sehingga penggunaan sumber energi matahari tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sel surya karena sel surya akan menghasilkan daya yang maksimal ketika sel surya tegak lurus dengan cahaya matahari (Hardiyanto dan Rinaldi, 2012: 208).

Potensi energi matahari pada suatu wilayah dipengaruhi oleh posisi matahari, kondisi atmosfer, lintang tempat dan waktu dari suatu wilayah. Indonesia berada pada wilayah garis khatulistiwa yang manandakan bahwa wilayah Indonesia mempunyai potensi sumber energi matahari yang cukup besar. Sumber energi matahari dapat dimanfaatkan secara langsung dengan menggunakan teknologi fotovoltaik yaitu pengkonversi energi matahari menjadi energi listrik (Septiadi, dkk., 2009: 23). Pentingnya energi matahari sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Syams/ 91: 3, yaitu :

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّتْهَا

Terjemahnya:

“Demi siang apabila menampakkannya” (Kementrian Agama RI, 2011)

Artinya, apabila hari telah bertambah siang, bertambah jelaslah matahari itu, bahkan karena adanya matahari yang jelas itu menandakan bahwa adanya siang. Karena waktu itulah matahari memancarkan sinarnya dengan sangat jelas. Sehingga jelaslah pada ayat ini betapa pentingnya cahaya matahari itu bagi seluruh alam, terutama di bumi (Hamka, 1985:173).

Matahari sangat penting bagi kehidupan manusia. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan untuk sel surya. Intensitas cahaya matahari yang digunakan untuk penggunaan energi listrik pada sel surya paling optimum berada di waktu siang hari antara pukul 11.00-13.00. Pernyataan ini, didukung oleh penelitian (Asy'ari, dkk, 2012), dengan nilai intensitas cahaya matahari sebesar 99.900- 115.800 Lux dan daya yang keluar sebesar 15,53 watt.

### **B. Sel surya (*Sel fotovoltaik*)**

Sel surya adalah suatu elemen aktif yang memanfaatkan sumber energi matahari. Sel surya dapat mengkonversi energi cahaya matahari (foton) menjadi energi listrik secara langsung dengan arus searah melalui efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika yang berasal dari Prancis yaitu Becquerre pada tahun 1839 (Subandi dan Hani, 2015: 157-158). Jumlah daya yang terdapat dalam perangkat sel surya ditentukan oleh jenis materinya, intensitas matahari yang diserap dan panjang gelombang dari sinar matahari.

Jika intensitas radiasi cahaya matahari sampai ke bumi pada siang hari sebesar 1000 watt maka dapat diperkirakan sel surya yang memiliki semikonduktor seluas satu meter persegi dengan nilai efisiensi 10% tersebut akan mampu menghasilkan energi listrik sebesar 100 watt. Nilai efisiensi yang dihasilkan dari sel surya dapat berkisar antara 5% - 10% tergantung jenis materi dari sel surya tersebut (Yuliananda, dkk., 2015: 194).

Beberapa jenis materi dari sel surya telah dikembangkan salah satunya yaitu sel surya yang berbahan dasarnya dari bahan-bahan organik atau biasa disebut dengan sel surya pewarna tersensitivasi (*Dye Sensitized Solar Cell*).


### C. *Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)*

*Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)* merupakan sel surya generasi ketiga, sel surya ini prinsip kerjanya berbeda dengan sel surya dari generasi sebelumnya yaitu dengan menggunakan proses fotosintesis. Maka dari itu sel surya ini disebut sebagai sistem fotosintesis buatan yang pertamakali ditemukan oleh Michael Gratzel dan Brian O'Regan pada tahun 1991 (Bahrami, dkk., 2013: 177). DSSC adalah serangkaian alat sel surya yang berbasis fotoelektrokimia dengan menggunakan larutan elektrolit sebagai medium transpor muatan (Andari, 2017: 88-89).

Sel surya berbahan organik mempunyai potensi yang sangat besar untuk pemanfaatan sel surya dimasa depan karena semakin meningkatnya permintaan energi listrik, menipisnya bahan bakar fosil dan kebutuhan energi yang ramah lingkungan (Ezema, dkk., 2016: 434). Kekurangan dari sel surya berbahan organik yaitu tingkat transpor muatan yang masih kurang stabil dan kemampuan untuk menyerap cahaya spektrum merah masih rendah. Akan tetapi, kekurangan dari sel surya berbahan organik tersebut dapat diatasi dengan mensintesis material dan optimasi desain (Hikmah, 2015: 5-6).


Menurut Nurosyid dan Kusumandari (2010: 187), proses operasi sel surya organik terdiri dari tiga tahapan, yaitu :

- a. Absorpsi energi matahari (foton).
- b. Terjadinya pemisahan elektron dan hole pada permukaan antara donor-aseptor.
- c. Aliran elektron dan hole yang terdapat di dalam bahan organik menuju ke kedua elektrodanya.



Gambar 2.2 Skema DSSC (Ekasari dan Yudhoyono, 2013: 16)


Rangkaian alat *Dye Sensitized Solar Cell* (DSSC) terdiri dari lapisan nano kristal  $\text{TiO}_2$  berpori sebagai fotonanoda, *dye* sebagai fotosensitizer, elektrolit sebagai pendonor elektron dan kaca TCO (*Transparent Conducting Oxide*) sebagai elektroda (Maddu,Zuhri dan Irmansyah, 2007: 79). DSSC disusun berdasarkan struktur *sandwich* (gambar 2.2), DSSC mempunyai sepasang elektroda yaitu pada elektroda kerja dilapisi dengan  $\text{TiO}_2$  yang telah ditetesi oleh zat warna (*dye*) dan elektroda lawan dilapisi dengan karbon yang berfungsi sebagai katalis (Damayanti, Hardeli dan Sanjaya, 2014: 148). Diantara kedua kaca TCO dialiri larutan elektrolit redoks. Larutan elektrolit redoks yang biasa digunakan yaitu (iodide/triiodide) (Ekasari dan yudhoyono, 2013: 15).



Gambar 2. 3 Prinsip DSSC (Prasada, dkk., 2015: 52)

Menurut Damayanti, dkk (2014: 148-149), Prinsip kerja DSSC yaitu:


1. Ketika foton dari sinar matahari mengenai elektroda kerja pada DSSC, lalu energi foton tersebut akan diserap oleh *dye* yang melekat dengan TiO<sub>2</sub>. sehingga *dye* (D) akan mengalami eksitasi (D<sup>\*</sup>).



2. Elektron yang tereksitasi dari molekul *dye* akan diinjeksi ke pita konduksi TiO<sub>2</sub> dan molekul yang ditinggalkan dalam keadaan teroksidasi (D<sup>+</sup>).



3. Kemudian elektron akan ditransfer melalui rangkaian luar menuju ke elektroda pembanding (elektroda yang mengandung lapisan karbon).
4. Ion tri iodida akan menangkap elektron yang berasal dari rangkaian luar dengan bantuan dari molekul karbon yang berfungsi sebagai katalis. Dengan adanya donor elektron dari elektrolit (I<sup>-</sup>/I<sub>3</sub><sup>-</sup>) maka molekul *dye* akan kembali ke keadaan awalnya (*ground state*) dengan persamaan reaksi :



*Dye* sebagai penyerap energi foton adalah zat warna alami yang dapat diperoleh dari bahan-bahan alam.

#### **D. Zat Warna Alami (*Natural Dye*)**


Zat warna alami yang banyak terdapat pada tumbuhan atau hewan. Zat warna alami ini dapat diperoleh dengan cara pemanasan, penyimpanan atau pemrosesan (Sunardi dan Sari, 2014: 323). Umumnya, zat warna bersifat tidak terlalu stabil terhadap panas, cahaya dan pH tertentu. Akan tetapi, zat pewarna alami tidak menyebabkan efek samping dalam tubuh dan ramah lingkungan. Beberapa zat warna alami yang terdapat pada tumbuhan, yaitu :



### 1) Antosianin

Antosianin merupakan senyawa golongan flavonoid. Antosianin berfungsi sebagai antioksidan dan juga sebagai sumber pewarna alami (Inggrid dan Iskandar, 2016: 1). Antosianin ini dapat memberikan warna yang paling kuat dan larut dalam air. Pigmen dari antosianin yaitu berupa warna merah, ungu, biru yang terdapat pada bunga, daun dan buah (Harbone, 1987: 76).

Struktur dasar antosianin merupakan garam polihidrosiflavilium (2-arilbenzopirilium) selain itu antosianin juga terdapat dalam bentuk glikosida (pada posisi 3 atau 3,5) dari sejumlah bentuk antosianidin (Ilyas, 2013: 92).



**Gambar 2. 4** Struktur Antosianin


Struktur antosianin turunan suatu struktur aromatik tunggal dengan penambahan atau pengurangan gugus hidroksil atau dengan metilasi glikosida (Harbone, 1987: 76).

### 2) Tanin

Tanin merupakan senyawa polifenol larut dalam air yang banyak terdapat pada tumbuhan (Fachri, dkk., 2012: 69). Tanin mempunyai berat molekul yang cukup tinggi berkisar antara 500- 3000 gr/mr (Hagerman, 2002: 3). Tanin juga biasa disebut

asam tanat, mempunyai struktur kimia yang kompleks dan tidak sama (Peter, 1993 dalam Fajrianti, 2006: 110).

Tanin dapat membentuk kompleks dengan protein membentuk kopolimer yang tidak larut dalam air. Pada tumbuhan senyawa tanin letaknya terpisah dari protein dan enzim sitoplasma. Tanin dalam tumbuhan memiliki fungsi utama yaitu untuk mencegah hewan pemakan tumbuhan (Harbone, 1987: 104). Tanin dapat terkondensasi dengan baik atau dapat terhidrolisis berdasarkan tipe strukturnya dan reaktivitas terhadap zat hidrolitik terutama asam (Naczt, dkk., 1994: 2196).




**Gambar 2.5** Struktur Asam Tanat

Menurut (Fajrianti, 2006: 110) berdasarkan struktur senyawanya, tanin dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu (1) *Condensed tannin* yaitu tanin yang tidak dapat terhidrolisis tetapi dapat terkondensasi dan menghasilkan asam klorida (2) *Hidrolisable tannin* yaitu tanin yang dapat terhidrolisis dalam air.


### 3) Karotenoid

Karotenoid adalah golongan senyawa kimia organik tetraterpenoid  $C_{40}$ . Karotenoid termasuk golongan pigmen yang larut dan terdapat dalam semua jenis tumbuhan (Harbone, 1987: 158). Susunan dari molekul karotenoid memungkinkan terjadinya ikatan yang terkonjugasi, hal ini menyebabkan bagian molekul kromofornya menyerap cahaya sehingga dapat menghasilkan warna khas dari karotenoid (Chandrika, 2009: 221). Karotenoid memiliki pigmen warna yaitu kuning, merah sampai jingga dan biasanya terdapat pada wortel, kunyit, daun jati, dll.

Pada tumbuhan karotenoid berfungsi untuk memberikan warna pada tumbuhan dan sebagai pigmen yang membantu dalam proses fotosintesis (Harbone, 1987: 158). Secara umum, karotenoid dibagi menjadi dua kelompok yaitu (a) karoten merupakan karotenoid yang murni hidrokarbon dan tidak memiliki atom oksigen seperti likopen, neuresporen,  $\gamma$ -karoten,  $\alpha$ -karoten,  $\beta$ -karoten (b) Xantofil merupakan karotenoid yang mengandung atom oksigen seperti lutein,  $\alpha$ -cryptoxanthin,  $\beta$ -cryptoxanthin (Chandrika, 2009: 222).




Gambar 2.6  $\beta$ -karoten



**Gambar 2.7**  $\alpha$ -cryptoxanthin

#### 4) Klorofil

Klorofil yaitu pigmen hijau yang memberikan warna pada sebagian besar tanaman. Klorofil sebagai pigmen fotosintetik utama bagi tumbuhan hijau untuk transfer energi cahaya. Cahaya yang diserap oleh klorofil yang berupa energi dapat digunakan untuk proses fotosintesis (inanc, 2011: 26).



**Gambar 2.8** Struktur Klorofil a

Klorofil terdapat di kloroplasma tumbuhan, berikatan longgar dengan protein dan mudah diekstraksi dalam pelarut lipid. Minimal lima klorofil yang terdapat dalam tumbuhan. Klorofil a dan klorofil b mempunyai struktur yang berbeda, klorofil a

mempunyai penyulih metil dan klorofil b berikatan dengan gugus aldehid dikanan atas cincin pirol (Harbone, 1987: 259-260).

### **E. Ketapang (*Terminalia catappa* L.)**

Ketapang merupakan tumbuhan dari suku *Combretaceae*, tumbuhan ini banyak terdapat di tepi jalan dan di taman sebagai pohon peneduh karena daunnya yang lebar. *Terminalia Catappa* tersebar dari sumatera sampai papua dan terdistribusi secara luas di wilayah Indonesia (Faizal, Noprianto dan Amelia, 2009: 29). Berikut klasifikasi dari tanaman ketapang (Jagessar dan Allen, 2012: 17-18).

- Kingdom : Plantae
- Subkingdom : Tracheobionta
- Superdivision : Spermatophyta
- Class : Magnoliopsida
- Subclass : Asteridae
- Ordo : Myrtales
- Family : Combretaceae
- Genus : *Terminalia* L.
- Species : *Terminalia catappa* L.



**Gambar 2. 9** Daun Ketapang (*Terminalia catappa* L.)

Ketapang termasuk tumbuhan yang cepat tumbuh dan rindang (Sahala dan Soegihardji, 2012: 91). Ketapang merupakan pohon yang tingginya mencapai 20-25 meter. Cabang-cabang pohon tersusun secara horizontal. Panjang daun ketapang mencapai 10-25 cm (Jagessar dan Allen, 2014: 17).

Daun ketapang berbentuk seperti telur terbalik dengan pangkal daun yang tebal. Tulang daun berbentuk menyirip, tepi daun rata dan daun yang tipis. Ketapang juga merupakan golongan tumbuhan dikotil yang memiliki akar tunggang dan batangnya berbentuk bulat berkayu (Tjitropoesupomo, 2007 dalam Innayatillah, 2016: 23-24).

Daun ketapang mengandung total 122 senyawa tanin yang dapat terhidrolisis. Selain itu, daun ketapang mengandung flavonoid, alkaloid, saponin, kuinon, fenolik dan terpenoid serta steroid (Sahala dan Soegihardjo, 2012: 91). Menurut penelitian (Akharaiyi, dkk., 2011) dengan menggunakan metode identifikasi kualitatif secara fitokimia kandungan senyawa yang terdapat pada daun ketapang yaitu tanin, saponin, flavonoid, alkaloid dan fenol banyak ditemukan pada daun yang masih muda. Senyawa yang terdapat dalam daun ketapang dapat diperoleh dengan melalui proses ekstraksi.

#### **F. Proses Ekstraksi Pemisahan Kimia**

Ekstraksi adalah salah satu metode pemisahan yang didasarkan pada perpindahan massa komponen dari sampel bahan alam ke dalam pelarut organik yang digunakan (Ilyas, 2013: 2). Teknik ekstraksi senyawa organik bahan alam yang umum digunakan antara lain yaitu maserasi, perklorasi dan sokhletasi (Atun, 2014: 55).

### **1. Maserasi**

Maserasi merupakan proses perpindahan komponen sampel bahan alam dengan menggunakan pelarut organik pada suhu kamar (Ilyas, 2013: 2). Pelarut organik yang biasanya digunakan yaitu metanol, etanol, aseton, kloroform atau sesuai dengan kebutuhan. Maserasi biasa dilakukan dengan berulang-ulang kali sampai senyawa yang diinginkan benar-benar sudah habis, maserasi ini biasanya disebut remaserasi (Atun, 2014: 55).

### **2. Perklorasi**

Perklorasi adalah proses ekstraksi yang menggunakan pelarut organik dengan cara mengalirkan penyari melalui serbuk simplia (Ilyas, 2013: 3). Proses perklorasi dilakukan dengan menggunakan kolom perkolator yang diisi dengan sampel kemudian dialiri dengan pelarut organik dan ekstraksinya dikeluarkan melalui keran secara perlahan (Atun, 2014:56). Kerugian dari perklorasi yaitu sampel tidak terkena pelarut organik secara merata dan tidak dapat melarutkan komponen senyawa secara efisien (Irawan, 2010: 12).

### **3. Sokhletasi**

Sokhletasi merupakan metode ekstraksi zat padat dengan menggunakan pelarut organik tertentu secara berulang-ulang. Sokhletasi menggunakan alat khusus sokhlet sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik (Atun, 2014: 56). Metode sokhletasi merupakan teknik yang stabil dan dapat menghasilkan hasil ekstraksi lebih murni dibandingkan dengan teknik ekstraksi konvensional lainnya. Keuntungan dari penggunaan metode sokhletasi yaitu penggunaan suhu tinggi akan mengakibatkan peningkatan laju perpindahan massa. Tidak membutuhkan tahap

penyaringan dan sirkulasi pelarut selalu baru menuju ke bahan padat (Haeria, 2014: 21-23).

### **G. Metode Identifikasi**

Struktur senyawa metabolit sekunder yang diperoleh dari hasil ekstraksi dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode skrining fitokimia dan juga menggunakan alat-alat instrumen. Metode skrining fitokimia tergolong metode konvensional karena hanya menggunakan alat sederhana yaitu plat tetes. Pengidentifikasian senyawa dengan menggunakan alat instrumen (metode modern) dapat meminimalisir kesalahan dalam penentuan struktur senyawa dalam suatu sampel, proses pengerjaannya singkat, penggunaan sampel sedikit dan tingkat keakuratannya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Berikut beberapa metode yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa, yaitu :

#### **1. Skrining fitokimia**

Senyawa-senyawa aktif metabolit sekunder seperti penggolongan senyawa alkaloid, flavonoid dan terpenoid yang terdapat pada tumbuhan dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode uji skrining fitokimia. Metode uji skrining fitokimia menggunakan beberapa pereaksi dengan melihat perubahan warna yang terjadi. Menurut Harbone, 1987 hasil positif yang dihasilkan dari uji alkaloid, flavonoid dan terpenoid yaitu :

##### **a. uji alkaloid**

Identifikasi senyawa golongan alkaloid dapat dilakukan dengan pereaksi Dragendorff, pereaksi Meyer dan pereaksi Wagner. Hasil positif dari uji alkaloid yaitu bila direaksikan dengan pereaksi Meyer akan terbentuk endapan putih kekuningan,



terbentuk endapan coklat dengan pereaksi wagner dan terbentuk endapan merah hingga jingga dengan pereaksi dragondorff.

b. uji flavonoid

Identifikasi senyawa golongan flavonoid dapat dilakukan dengan uji warna yaitu dengan pereaksi  $\text{FeCl}_3$  5% dan NaOH 10%. Reaksi positif dari pereaksi  $\text{FeCl}_3$  5% yaitu dengan terbentuknya hijau, merah, biru, ungu atau hitam kuat diindikasikan adanya senyawa golongan fenol dan dengan pereaksi NaOH 10% terbentuk warna kuning tua.

c. uji terpenoid

Identifikasi senyawa golongan terpenoid dapat dilakukan dengan pereaksi Lieberman burchard. Hasil positif yang dihasilkan yaitu terbentuk warna merah sampai ungu diindikasikan adanya senyawa golongan terpen dan jika terbentuk warna biru atau hijau maka diindikasikan adanya senyawa golongan steroid.

## 2. Spektroskopi UV-Vis

Daerah pengukuran spektroskopi UV-Vis yaitu pada panjang gelombang antara 400 nm - 800 nm). Spektroskopi UV-Vis digunakan untuk mengetahui keberadaan ikatan rangkap terkonjugasi pendek seperti gugus kromofor dan ausokrom (Sitorus, 2013: 16-23).



**Gambar 2.10** Spektrofotometer UV-Vis

Kromofor adalah suatu gugus kovalen yang tidak jenuh yang dapat menyerap radiasi pada daerah ultraviolet. Kromofor memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang elektronnya terdelokalisasi. Ausokrom adalah suatu gugus jenuh yang tidak menyerap radiasi pada daerah ultraviolet-tampak akan tetapi jika berikatan dengan gugus kromofor maka akan mengubah panjang gelombang dan intensitas serapan kromofor (Supratman, 2010: 19).


**Tabel 2.1** Jangka spektrum golongan pigmen tumbuhan

Golongan Pigmen	Jangka spektrum sinar tampak (nm)	Jangka ultraviolet (nm)
Klorofil (hijau)	640 - 660 dan 430 - 470	Penyerapan UV pendek yang kuat disebabkan oleh ikatan pada protein
Antosianin (merah senduduk atau merah)	475 - 550	± 275
Karatenoid (kuning atau jingga)	400 - 500	-
Antrakuinon (kuning)	420 - 460	3-4 puncak kuat antara 220 dan 290

*Sumber: Harbone, 1987: 24*

### 3. Spektrofotometer FT-IR (*Fourier Transform InfraRed*)

Spektrofotometer merupakan alat instrumen yang daerah spektrumnya terletak pada panjang gelombang lebih panjang dibandingkan dengan sinar tampak. Daerah spektrum elektromagnetik inframerah letaknya berkisar antara  $400\text{-}4000\text{ cm}^{-1}$  (silverstein, dk., 2005: 78). Energi yang dihasilkan oleh spektrum inframerah pada suatu molekul yang hanya mengakibatkan getaran (*vibration*) atau osilasi (*oscillation*) pada ikatan (Supratman, 2010: 66).



Gambar 2.11 Spektrofotometer FTIR

Setiap ikatan memiliki frekuensi rentang (*stretching*) dan bengkok (*bending*) yang khas. Tidak semua ikatan dalam suatu molekul dapat menyerap radiasi inframerah hanya ikatan yang memiliki momen dipol saja yang dapat menyerap radiasi inframerah (Sastromidjojo, 2013: 49). Setiap tipe ikatan (C-H, C-C, C=O, C=C, O-H, dan sebagainya) dapat menyerap radiasi inframerah pada panjang gelombang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, spektrum inframerah dapat mengidentifikasi gugus fungsi pada molekul organik (Supratman, 2010: 66).

Tabel 2.2 Daerah Serapan Khas IR

Gugus Fungsi	Daerah serapan (cm <sup>-1</sup> )
-C-H (Alkana)	2850-2960
=C-H (Alkena)	3020-3100
≡C-H	3300
-C=C-	1650-1670
-C≡C-	2100-2260
Cincin aromatik	1600-1500
-C≡N	2210-2260
-O-H	3400-3640 (sangat luas)
-N-H	3310-3500 (luas)
C=O (Aldehida)	1690 – 1740
(keton)	1680-1750
(Ester)	1735-1750
(Amida)	1630-1690
C-O (Eters, Ester)	1080-1300

Sumber : William & wilkims, 2004


#### H. Scanning Electron Microscopy (SEM)

*Scanning electron microscopy* (SEM) adalah alat deteksi permukaan zat padat yang menggunakan sinar elektron berenergi tinggi pada skala yang sangat kecil. SEM memberikan penjelasan yang sangat detail dari suatu permukaan, memberikan informasi mengenai bentuk dan ukuran dari suatu nano partikel (Afandi, 2006: 7). Keuntungan dalam menggunakan SEM yaitu SEM memberikan data gambar yang

tidak pecah walaupun dengan jarak yang sangat dekat dan perbesaran yang maksimal (Bahanan, 2010: 29).

Prinsip kerja SEM, penembak elektron akan menghasilkan pancaran elektron monokromatis. Lensa pemfokus pertama akan menghasilkan pancaran dan arus. Lensa pemfokus kedua membentuk pelemahan (pancaran sinar koheren), pancaran sinar ini akan mengalami proses *scan* oleh koil penyerah untuk memberikan gambar lalu diteruskan ke lensa akhir. Interaksi elektron dengan sampel akan diterima oleh detektor, lalu detektor akan menghitung elektron-elektron yang diterima dan akan menampilkan intensitasnya (Afandi, 2006: 7).

Salah satu contoh hasil SEM  $\text{TiO}_2$  berfasa anatase (Rusdiana, dkk., 2011) pada gambar 2.12 memperlihatkan permukaan dari  $\text{TiO}_2$ . Hasilnya  $\text{TiO}_2$  mengandung beberapa jaringan membentuk struktur nanopori dengan ukuran partikel dan pori lebih kecil dari 100 nm.



**Gambar 2. 12** Hasil SEM pada sampel  $\text{TiO}_2$

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Waktu dan Tempat Penelitian***

Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Agustus. Preparasi sampel dilakukan di Laboratorim Kimia Organik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, analisis UV-Vis dan FT-IR dilakukan di Laboratorium Instrumen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan uji *Scanning Electron Microscopy* (SEM) dilakukan di Laboratorium Mikrostuktur Universitas Negeri Makassar.

#### ***B. Alat dan Bahan***

##### **1. Alat**

Alat-alat yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu spektrofotometer FTIR *Nicolet iS10*, spektrofotometer UV-Vis *Varian Cary 50 Conc*, SEM (*Scanning Electron Microscopy*), multimeter DT-680B, *rotary vaccum evaporator*, neraca analitik, kaca TCO (*Transparent Conductive Oxide*), Luxmeter, potensiometer 50 k $\Omega$ , *hot plate*, kabel, alat gelas, batang pengaduk, plat tetes dan spatula.

##### **2. Bahan**

Simplisia yang digunakan adalah daun ketapang (*Terminalia catappa L.*) yang diperoleh di jalan baji gau Makassar, Sulawesi Selatan. Bahan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu aquadest (H<sub>2</sub>O), etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH), etil asetat (C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>) (Bratachem), FeCl<sub>3</sub> 5%, iodin (I<sub>2</sub>), kalium iodida (KI), kertas saring biasa, lilin, metanol (CH<sub>3</sub>OH) (Bratachem), NaOH 10%, n-heksan (C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>) (Bratachem), Pereaksi dragendorf, pereaksi mayer, pereaksi wagner, pereaksi lieberman-burchard, Titanium dioksida (TiO<sub>2</sub>) catalog 7508, isolasi bening.

### ***C. Prosedur Penelitian***

#### **1. Ekstraksi Serbuk Daun Ketapang (Rita, dkk., 2012)**

Daun ketapang dipotong kecil-kecil lalu dikeringkan dalam suhu kamar kemudian sampel diblender hingga daun ketapang menjadi serbuk. Serbuk daun ketapang ditimbang sebanyak 300 gr kemudian diekstraksi. Ekstraksi dimulai dengan pelarut n-heksan, proses perendaman dilakukan selama  $\pm 24$  jam pada suhu kamar selama 3 hari. Dengan cara yang sama, residu dari ekstraksi tadi kemudian diangin-anginkan selama 10 menit lalu dilanjutkan dengan pelarut etil asetat dan tahap akhir residu diekstraksi dengan pelarut metanol. Filtrat yang diperoleh dari masing-masing pelarut kemudian dipekatkan dengan menggunakan *rotary vacuum evaporator* pada suhu 40-60 °C dan 30 rpm sampai menghasilkan ekstrak kental. Ekstrak kental n-heksan, etil asetat dan metanol ditimbang masing-masing 0.02 gram untuk membuat ekstrak gabungan.

#### **2. Aplikasi Zat Warna pada DSSC**

##### **a. Preparasi TiO<sub>2</sub> (Baharuddin, dkk., 2016)**

TiO<sub>2</sub> p.a katalog 7508 ditimbang  $\pm 1$  gram kemudian dilarutkan dengan menggunakan pelaut etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) sebanyak 5 mL hingga terbentuk pasta.

##### **b. Pembuatan larutan elektrolit (Rofi'ah dan Prajitno, 2013)**

Larutan elektrolit dibuat dari campuran kalium iodida dan Iodin. Kalium iodida ditimbang sebanyak 0.83 gr dan ditambahkan Iodin sebanyak 0.127 gr lalu dilarutkan dalam 10 mL aquades.

**c. Persiapan elektroda pembanding (Baharuddin, dkk., 2016)**

Kaca TCO dibersihkan dengan aquadest dalam ultrasonik kemudian dikeringkan. Setelah itu kaca TCO diukur resistansinya, sisi kaca yang mempunyai resistansi dipanaskan di atas api (lilin) hingga terbentuk warna hitam pada kaca TCO.

**d. Rangkaian perangkat DSSC (Baharuddin, dkk., 2016)**

Kaca TCO yang telah dibersihkan lalu diukur resistansinya, kemudian sisi kaca yang mempunyai resistansi ditutup dengan isolasi bening disalah satu sisinya dan dilakukan pelapisan pasta  $\text{TiO}_2$  p.a kemudian dilakukan proses sintering selama 30 menit. Kaca TCO yang telah dilapisi dengan  $\text{TiO}_2$  kemudian ditetesi dengan ekstrak daun ketapang dan dibiarkan beberapa menit hingga *dye* terserap ke dalam  $\text{TiO}_2$ . Selanjutnya dilapisi dengan larutan elektrolit dan ditutup dengan elektroda pembanding. Setelah rangkaian DSSC selesai, kemudian disambungkan dengan alat multimeter dan pengukur intensitas cahaya. Lalu disinari dengan sinar matahari dan dicatat arus serta tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian DSSC.

**3. Karakterisasi Senyawa pada Ekstrak Daun Ketapang**

**a. Uji absorpsi senyawa pada ekstrak kental daun ketapang**

Absorpsi dari senyawa dari ekstrak kental daun ketapang dianalisa dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis *Varian Cary 50 Conc.* Panjang gelombang cahaya yang digunakan yaitu berkisar antara 400-800 nm.

**b. Uji gugus fungsi pada ekstrak kental daun ketapang**

Spektra gugus fungsi dari ekstrak kental daun ketapang dianalisa dengan menggunakan spektrofotometer FTIR *Nicolet iS10.*



c. uji dengan skiring fitokimia meliputi :

1) Uji dengan  $\text{FeCl}_3$  5%

Sampel diencerkan dengan pelarutnya kemudian dipipet ke dalam plat tetes lalu ditetesi dengan  $\text{FeCl}_3$  5%, amati perubahan warna yang terjadi.

2) Uji dengan NaOH 10%

Sampel diencerkan dengan menggunakan pelarutnya lalu dipipet ke dalam plat tetes dan ditetesi dengan NaOH 10%. Amati perubahan warna yang terjadi.

3) Pereaksi Dragendorf

Sampel diencerkan menggunakan pelarutnya kemudian dipipet kedalam plat tetes dan ditetesi dengan pereaksi Dragendorf. Amati perubahan warna yang terjadi.

4) Pereaksi Mayer

Sampel diencerkan menggunakan pelarutnya kemudian dipipet kedalam plat tetes dan ditetesi dengan pereaksi Mayer. Amati perubahan warna yang terjadi.

5) Pereaksi Wagner

Sampel diencerkan menggunakan pelarutnya kemudian dipipet kedalam plat tetes dan ditetesi dengan pereaksi Wagner. Amati perubahan warna yang terjadi endapan berwarna jingga.

6) Pereaksi Lieberman-Burchard

Sampel diencerkan menggunakan pelarutnya kemudian dipipet ke dalam plat tetes dan ditetesi dengan pereaksi Lieberman-Burchard. Amati perubahan warna yang terjadi.

#### **4. Uji *Scanning Electron Microscopy* (SEM)**

Kaca TCO dipotong dengan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm. Kaca TCO yang telah dibersihkan, diletakkan di atas meja kerja. Salah satu sisinya ditutupi dengan isolasi

bening lalu dilakukan proses pelapisan pada  $\text{TiO}_2$  catalog 7508 kemudian dilakukan *sintering* selama 30 menit. Kaca TCO yang telah dilapisi kemudian ditetesi dengan ekstrak yang memiliki nilai efesien yang tinggi lalu dibiarkan beberapa menit hingga ekstrak tersebut meresap. Selanjutnya di uji menggunakan SEM.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Hasil Ekstraksi

Rendemen ekstrak daun ketapang dari pelarut n-heksan, etil asetat dan metanol berturut-turut dapat dilihat pada tabel 4.1

**Tabel 4.1** Hasil Ekstraksi Serbuk Daun Ketapang

No	Ekstrak Daun Ketapang	Massa Ekstrak (gr)	Rendemen Ekstrak (%)
1	N-Heksan	10.28	3.43
2	Etil Asetat	3.38	1.13
3	Metanol	27.08	9.03

##### 2. Pengukuran Nilai Efisiensi

Nilai Efisiensi DSSC dari ekstrak daun ketapang dengan pelarut n-heksan, etil asetat, metanol dan campuran dapat diukur dengan menggunakan multimeter (pengukuran arus dan tegangan) dan potensiometer (sebagai hambatan). Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2** Hasil Pengukuran Nilai Efisiensi DSSC

Ekstrak Daun Ketapang	V	I	Lux	$P_{in}$ (mwatt/cm <sup>2</sup> )	$P_{out}$ (nw)	$P_{out}$ (mw)	$\eta$ (%)
N- Heksan	24	4.8	88700	12.986675	115.2	0.0006675	0.005
Etil Asetat	273	46.2	95700	14.011437	12612.6	0.0126126	0.09
Metanol	259	60.3	87100	12.752311	15617.7	0.0156177	0.12
Campuran	128	177.2	70900	10.380469	22681.6	0.0226816	0.22

\*:  $1 \text{ lux} = 1,464 \cdot 10^{-7} \text{ W/M}^2$

### 3. Karakterisasi Komponen Zat Warna

Karakterisasi ekstrak daun ketapang dengan menggunakan uji skrining fitokimia, spektrofotometer FTIR, UV-Vis. Hasil analisa dari ekstrak daun ketapang yaitu sebagai berikut :

#### a. Uji Skrining Fotokimia

Tabel 4.3 Hasil Uji Skrining Fitokimia

Ekstrak Daun Ketapang	Uji Flavonoid		Uji Alkaloid			Uji Terpenoid
	FeCl <sub>3</sub>	NaOH	Wagner	Mayer	Dragondorff	Liebermann
	5%	10%				Burchard
N-Heksan	-	-	-	-	+	-
Etil Asetat	-	+	-	+	+	-
Metanol	+	+	-	-	+	-
Campuran	+	+	-	+	+	-

#### b. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometer UV-Vis digunakan untuk mengidentifikasi golongan senyawa yang terdapat pada ekstrak daun ketapang. Sampel diukur pada rentang panjang gelombang 200-800 nm. Hasil pengukuran panjang gelombang ekstrak daun ketapang yaitu:

**Tabel 4.4** Hasil Pengukuran Panjang Gelombang Ekstrak Daun Ketapang

No	Jenis Ekstrak Daun Ketapang	Panjang Gelombang ( $\lambda$ )	Absorbansi
1	Ekstrak n-heksan	667.0 nm	0.693
2	Ekstrak etil asetat	665.9 nm	0.116
3	Ekstrak metanol	665.9 nm	0.107
4	Ekstrak campuran	209.0 nm	0.049

### c. Spektrofotometer FTIR

Serapan inframerah digunakan untuk mengetahui gugus fungsi dari suatu senyawa organik. Serapan inframerah berada pada kisaran  $700-4000\text{ cm}^{-1}$  (Supratman, 2010:70). Vibrasi dari ikatan masing-masing gugus fungsi akan mengakibatkan nilai serapan yang dihasilkan akan berbeda-beda. Hasil serapan IR dari ekstrak daun ketapang yaitu :

**Tabel 4.5** Hasil Serapan IR Ekstrak N-Heksan Daun Ketapang

No	Bilangan gelombang ( $\text{cm}^{-1}$ )	Bentuk Pita	Gugus Fungsi
1	1376.77	Sedang	Aromatik
2	1460.34	Sedang	Aromatik
3	1736.73	Lemah	C=O
4	2851.18	Sedang	CH alifatik
5	2920.84	Sedang	CH alifatik

**Tabel 4.6** Hasil Serapan IR Ekstrak Etil Asetat Daun Ketapang

No	Bilangan gelombang ( $\text{cm}^{-1}$ )	Bentuk Pita	Gugus Fungsi
1	1049.89	Sedang	C-O
2	1375.95	Lemah	N-H
3	1458.64	Lemah	C=C aromatik
4	1694.2	Sedang	C=O
5	2850.65	Kuat	C-H alifatik
6	3395.65	Kuat	-OH

**Tabel 4.7** Hasil Serapan IR Ekstrak Metanol Daun Ketapang

No	Bilangan gelombang ( $\text{cm}^{-1}$ )	Bentuk Pita	Gugus Fungsi
1	875.78	Lemah	C-H alifatik
2	1048.80	Kuat	OH bebas
3	1219.39	Kuat	C-O dari aromatik
4	1351.35	Kuat	N-H
5	1445.98	Sedang	C-H
6	1614.88	Kuat	N-H
7	1721.28	Kuat	C=O
8	3397.09	Kuat	-NH

**Tabel 4.8** Hasil Serapan IR Ekstrak Campuran Daun Ketapang

No	Bilangan gelombang (cm <sup>-1</sup> )	Bentuk Pita	Gugus Fungsi
1	1052.90	Sedang	C-N
2	1221.10	Sedang	C-O
3	1354.33	Lemah	CH Sp <sub>3</sub>
4	1459.01	Lemah	CH Sp <sub>2</sub>
5	1618.75	Sedang	C=C
6	1719.75	Sedang	C=O
7	2851.36	Kuat	C-H
8	2920.96	Kuat	C-H
9	3424.53	Kuat	OH

## B. Pembahasan

### 1. Ekstraksi Daun Ketapang

*Dye sensitized solar cell* (DSSC) atau biasa juga disebut sebagai sel surya tersensitasi zat warna alami telah banyak dikembangkan untuk mendapatkan nilai efisiensi yang optimal. Penelitian ini menggunakan DSSC dengan zat warna dari ekstrak daun ketapang. Ekstrak daun ketapang diperoleh dengan menggunakan metode maserasi. Tujuan dari metode maserasi yaitu untuk mengambil semua komponen senyawa yang terkandung dalam suatu sampel. Sebelum dilakukan proses maserasi sampel terlebih dahulu di potong kecil-kecil untuk memperbesar luas permukaan daun ketapang, lalu dikeringkan untuk menghilangkan kadar air sehingga pelarut dapat dengan mudah menembus dinding sel daun ketapang. Pada proses maserasi ini menggunakan pelarut yang tingkat kepolarannya berbeda yaitu n-heksan, etil asetat dan metanol. Hasil maserasi (maserat) dikentalkan dengan

menggunakan *rotary evaporator*. Ekstrak kental yang dihasilkan mempunyai warna yang berbeda-beda tergantung dari senyawa yang terkandung di dalamnya.

Bobot serbuk daun ketapang yang telah dikeringkan pada suhu kamar sebanyak 300 gr. Ekstrak kental yang diperoleh dari pelarut n-heksan adalah 10.28 gr dengan rendemen sebesar 3.34 %. Ekstrak kental yang diperoleh dari pelarut etil asetat adalah 3.38 gr dengan rendemen sebesar 1.13 %, sedangkan ekstrak kental yang diperoleh dari pelarut metanol adalah 27.08 gr dengan rendemen sebesar 9.03 %.

## 2. Rangkaian DSSC

Pengujian nilai efisiensi DSSC pada penelitian ini menggunakan zat warna dari ekstrak daun ketapang yang tingkat kepolarannya berbeda. Rangkaian DSSC meliputi kaca TCO (*Transparent Conductive Oxide*), elektroda karbon,  $\text{TiO}_2$  dan larutan elektrolit. Kaca TCO digunakan agar foton dapat dengan mudah menembus kaca sehingga *dye* dapat menyerap foton yang berasal dari cahaya matahari. Kaca TCO yang digunakan yaitu ukuran kaca sebesar  $25 \text{ mm} \times 25 \text{ mm}$  dan resistansinya kurang dari  $7 \Omega/\text{sq}$ , semakin kecil nilai resistansi dari kaca TCO tersebut maka semakin mudah elektron mengalir menuju rangkaian luar. Gambar rangkaian dan sel DSSC dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2 sebagai berikut :



**Gambar 4.1** Rangkaian DSSC



**Gambar 4.2** Sel DSSC




Semikonduktor yang umum digunakan pada rangkaian DSSC yaitu  $\text{TiO}_2$  karena  $\text{TiO}_2$  merupakan bahan semikonduktor yang bersifat inert, stabil terhadap fotokorosi (Moon, 2001: 949). pada penelitian ini semikonduktor yang digunakan yaitu  $\text{TiO}_2$  katalog 7508.  $\text{TiO}_2$  dilarutkan dengan menggunakan etanol sampai terbentuk pasta, kemudian kaca TCO yang mempunyai nilai resistansi dilapisi dengan  $\text{TiO}_2$  dengan menggunakan metode *doctor blade*. Kaca yang telah dilapisi oleh  $\text{TiO}_2$  disintering pada suhu  $>400^\circ\text{C}$ , proses sintering pada suhu tinggi berfungsi agar memudahkan proses reaksi antara  $\text{TiO}_2$  dengan ekstrak sehingga memudahkan  $\text{TiO}_2$  untuk menangkap elektron dari *dye* yang tereksitasi, selain itu juga dapat menghasilkan tegangan yang cukup stabil.

Proses selanjutnya yaitu kaca TCO yang telah dilapisi  $\text{TiO}_2$  kemudian ditetesi dengan ekstrak daun ketapang secara merata, lalu didiamkan beberapa saat sampai zat warna terserap dengan baik. Elektroda pembanding yang digunakan yaitu kaca TCO yang diberi karbon dengan cara kaca TCO dipanaskan diatas lilin, karbon digunakan sebagai katalis yang dibutuhkan untuk mempercepat terjadinya reaksi reduksi tri iodida pada kaca TCO. Kemudian kedua elektroda pembanding tadi, direkatkan dengan menggunakan penjepit lalu sela-sela kaca ditetesi dengan larutan elektrolit yang bertindak sebagai mediator elektron sehingga dapat menghasilkan proses siklus dalam sel, dimana elektrolit akan menyediakan elektron pengganti untuk molekul *dye* yang telah teroksidasi.

### 3. Pengukuran Nilai Efisiensi

Pengukuran nilai efisiensi dilakukan dengan menggunakan rangkaian alat DSSC yaitu multimeter, lux meter, potensiometer dan dengan bantuan cahaya sinar matahari. Multimeter digunakan untuk mengukur tegangan (V) dan arus (I). Lux

meter digunakan untuk mengukur intensitas cahaya matahari sedangkan potensiometer berfungsi sebagai pengatur tegangan pada rangkaian alat DSSC untuk mendapatkan nilai  $P_{maks}$  dan  $I_{maks}$ . Rangkaian alat DSSC dapat dilihat pada Gambar 4.3



**Gambar 4.3** Rangkaian pengukuran karakteristik I-V

Nilai efisiensi ditentukan dengan persamaan berikut :

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$$

Nilai efisiensi ( $\eta$ ) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan diatas, dimana  $P_{out}$  adalah daya yang keluar (mw), nilai  $P_{out}$  dapat ditentukan dengan menggunakan rumus  $P_{out} = \frac{V \times i}{1000000}$  sedangkan  $P_{in}$  adalah daya yang masuk (mwatt/cm<sup>2</sup>), nilai  $P_{in}$  dapat ditentukan dengan menggunakan rumus  $Lux \times 1,464 \cdot 10^{-7}$ .

Nilai efisiensi yang diperoleh dari ekstrak daun ketapang dari pelarut n-heksan yaitu sebesar 0.005%; etil asetat 0.09%; metanol 0.12%. Dari hasil penelitian sebelumnya (Boyo dan Akinwunmi, 2016) diperoleh nilai efisiensi dari ekstraksi daun ketapang dengan menggunakan pelarut air lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan pelarut etanol yaitu dengan nilai efisiensi sebesar 0.63%. Tingginya

nilai efisiensi tersebut dikarenakan sifat kepolaran air lebih tinggi dibandingkan dengan etanol.

Nilai efisiensi ekstrak gabungan daun ketapang diperoleh sebesar 0.22%. Nilai efisiensi yang diperoleh masih lebih rendah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang juga menggunakan *dye* alami diperoleh nilai efisiensi antara 0.3-1.5 % (Zang dalam Maddu, 2007: 83). Rendahnya nilai efisiensi yang diperoleh dari penelitian dikarenakan nilai arus dan tegangan sangat kecil. Arus yang dihasilkan dari DSSC ditentukan dari mekanisme transfer dan transpor elektron di dalam sel. Siklus transfer elektron dalam sel dari elektrolit ke kaca TCO tidak berlangsung dengan baik.

Meskipun nilai efisiensi yang dihasilkan pada penelitian ini masih rendah, akan tetapi penelitian tentang DSSC masih terus dilakukan untuk mencari nilai efisiensi yang lebih optimal. Melihat kelebihan dari DSSC yaitu ramah lingkungan dan tidak membutuhkan biaya yang mahal.

#### **4. Karakterisasi Senyawa**

##### **a. Uji skrining fitokimia**

Uji skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa yang terdapat di dalam sampel. Uji skrining fitokimia yang dilakukan adalah uji flavonoid, uji terpenoid dan uji alkaloid. Uji flavonoid menggunakan dua pereksi yaitu NaOH 10% dan pereksi FeCl<sub>3</sub> 5%. Hasil positif yang diperoleh dari pereaksi NaOH 10% terbentuk warna kuning tua dan pereksi FeCl<sub>3</sub> 5% terbentuk warna kompleks biru (Harbone, 1987). Dari hasil uji fitokimia ekstrak daun ketapang dari pelarut metanol, etil asetat dan campuran mengandung flavanoid.

Uji alkaloid menggunakan tiga pereaksi yaitu Dragendorf, Mayer dan Wagner. Hasil positif yang diperoleh dengan penambahan pereaksi tersebut yaitu, pereaksi Mayer terbentuknya endapan putih kekuning-kuningan, pereaksi Wagner terbentuk endapan coklat dan pereaksi Dragendorff terbentuk endapan merah hingga jingga (Harbone, 1987). Dari hasil uji fitokimia ekstrak daun ketapang dari pelarut n-heksan, etil asetat, metanol dan campuran mengandung alkaloid.

Uji steroid menggunakan pereaksi Lieberman burchard dengan hasil positif terbentuk warna hijau (Harbone, 1987). Dari hasil uji fitokimia tidak ada yang mengandung steroid.

Hasil Uji fitokimia yang diperoleh menunjukkan bahwa ekstrak n-heksan mengandung alkaloid. Ekstrak etil asetat mengandung alkaloid dan flavonoid. Uji fitokimia ekstrak etil asetat daun ketapang mengandung senyawa alkaloid dan flavanoid dari hasil penelitian Rahayu, dkk., (2008). Ekstrak metanol mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid. Ekstrak campuran mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid.

#### **b. Spektrofotometer UV-Vis**

Pengujian *dye* terhadap ekstrak daun ketapang menggunakan Spktrofotometer UV-Vis dilakukan untuk mengidentifikasi golongan senyawa melalui serapan maksimum pada panjang gelombang tertentu. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang 200-800 nm. Hasil serapan yang diperoleh pada ekstrak daun ketapang pelarut metanol, n-heksan dan etil asetat berturut-turut yaitu 665.9 nm, 667.0 nm dan 665.9 nm diidentifikasi senyawa golongan alkaloid yaitu klorofil. Menurut Harbone (1987) pigmen klorofil berdasarkan kurva serapan UV-Vis menunjukkan puncak utama disekitar 400 nm, sejumlah puncak kecil antara 500 dan 600 nm dan satu


puncak utama diatas 625 nm. Sedangkan hasil serapan yang diperoleh pada ekstrak daun ketapang pelarut campuran yaitu 269.0 nm diidentifikasi sebagai senyawa golongan flavonoid. Menurut Harbone (1987) senyawa flavonoid berada pada panjang gelombang 250-270 nm.

Data yang dihasilkan dari spektrum panjang gelombang pada spektrofotometer UV-Vis membuktikan bahwa ekstrak daun ketapang dari n-heksan, etil asetat dan metanol dapat mengabsorpsi pada daerah visibel dengan rentang panjang gelombang 665.9 nm, 667.0 nm dan 665.9 nm. Besarnya panjang gelombang yang diserap maka akan mengakibatkan elektron pada *dye* mudah tereksitasi, dimana gugus kromofor merupakan gugus fungsi yang menyerap daerah ultraviolet yang mengalami transisi  $n \rightarrow \pi^*$  dan  $\pi \rightarrow \pi^*$  sedangkan ausokrom merupakan gugus jenuh dengan elektron sunyi yang tidak menyerap pada daerah ultraviolet-tampak tetapi jika terikat dengan kromofor akan mengubah panjang gelombang dan tidak mengalami transisi  $\pi \rightarrow \pi^*$  melainkan transisi  $n \rightarrow \sigma^*$  (Supratman, 2010: 19).

Sedangkan pada ekstrak daun ketapang dari campuran hanya dapat mengabsorpsi pada daerah UV dengan rentang panjang gelombang 269.0 nm hal ini berbanding terbalik dengan nilai efisiensi karena nilai efisiensi yang dihasilkan campuran cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena efek konjugasi elektron dan pelarut yang digunakan. Sehingga menyebabkan pergeseran panjang gelombang maksimum ke panjang gelombang yang lebih pendek. Ikatan-ikatan tak jenuh yang terdapat pada ekstrak campuran daun ketapang saling bertumpang tindih antara satu dengan yang lainnya sehingga energi transisi yang dibutuhkan lebih besar dan menyerap pada panjang gelombang yang rendah.


### c. FTIR

Spektrosfotometer Inframerah digunakan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada ekstrak daun ketapang. Penyerapan inframerah dilakukan pada panjang gelombang 500-4000  $\text{cm}^{-1}$ .




**Gambar 4.4** Hasil Serapan IR Ekstrak Daun Ketapang n-heksan

Hasil serapan yang diperoleh ekstrak n-heksan yaitu pada bilangan gelombang daerah 1376.77  $\text{cm}^{-1}$  dan 1460.34  $\text{cm}^{-1}$  dengan intensitas sedang diindikasikan adanya aromatik. Gugus C=O diindikasikan oleh adanya serapan yang tajam dan lemah pada daerah bilangan gelombang 1736.73  $\text{cm}^{-1}$ . Adanya serapan yang sedang dan intensitas sedang dengan panjang gelombang daerah 2851.18  $\text{cm}^{-1}$  dan 2920.84  $\text{cm}^{-1}$  diindikasikan adanya ikatan C-H alifatik (Silverstein, 2005).



**Gambar 4.5** Hasil Serapan IR Ekstrak Daun Ketapang Etil Asetat


Hasil serapan yang diperoleh pada ekstrak daun ketapang etil asetat yaitu pola spektrum serapan sedang pada bilangan gelombang  $1049.89 \text{ cm}^{-1}$  diindikasikan adanya gugus C-O alkohol. Pada bilangan gelombang daerah  $1375.95 \text{ cm}^{-1}$  dengan intensitas lemah diindikasikan adanya gugus amina (N-H). Diindikasikan adanya gugus C=C aromatik dengan intensitas lemah pada bilangan gelombang daerah  $1458.64 \text{ cm}^{-1}$ . Dengan intensitas sedang pada bilangan gelombang daerah  $1619.48 \text{ cm}^{-1}$  dan  $1694.02 \text{ cm}^{-1}$  diindikasikan adanya gugus C=O yang dipengaruhi gugus amina. Adanya intensitas kuat pada bilangan gelombang daerah  $2850.65 \text{ cm}^{-1}$  dan  $2920.64 \text{ cm}^{-1}$  diindikasikan ikatan C-H alifatik. Gugus -OH diindikasikan oleh adanya serapan kuat pada bilangan gelombang  $3395.54 \text{ cm}^{-1}$  (Silverstein, 2005).



**Gambar 4.6** Hasil Serapan IR Ekstrak Daun Ketapang Metanol

Hasil serapan yang diperoleh pada ekstrak daun ketapang metanol yaitu pada bilangan gelombang daerah  $875.78 \text{ cm}^{-1}$  dengan intensitas lemah diindikasikan adanya ikatan C-H alifatik. Diindikasikan adanya gugus -OH yang bebas pada bilangan panjang gelombang daerah  $1048.80 \text{ cm}^{-1}$  dengan intensitas kuat. Adanya intensitas serapan yang kuat pada bilangan panjang gelombang daerah  $1219.39 \text{ cm}^{-1}$  diindikasikan a gugus eter dari ikatan aromatik. Pada bilangan panjang gelombang daerah  $1351.35 \text{ cm}^{-1}$  dengan intensitas kuat diindikasikan adanya gugus amina ( $\text{NH}_2$ ). Dengan intensitas sedang pada bilangan panjang gelombang daerah  $1445.98 \text{ cm}^{-1}$  diindikasikan adanya ikatan C-H. Pada bilangan gelombang daerah  $1614.88 \text{ cm}^{-1}$  dengan intensitas kuat diindikasikan adanya gugus amina -NH. Diindikasikan adanya ikatan C=O yang berasal dari aldehid pada bilangan panjang gelombang daerah  $1721.28 \text{ cm}^{-1}$  dengan intensits kuat. Pada bilangan panjang gelombang daerah  $3397.09 \text{ cm}^{-1}$  dengan intensitas kuat diindikasikan adanya gugus -OH (Silverstein, 2005).





**Gambar 4.7** Hasil Serapan IR Ekstrak Daun Ketapang Campuran


Hasil serapan dari ekstrak daun ketapang campuran yang diperoleh yaitu pada bilangan gelombang daerah  $1052.90\text{ cm}^{-1}$  dengan intensitas sedang diindikasikan adanya gugus amina (C-N). Pada bilangan gelombang daerah  $1221.10\text{ cm}^{-1}$  dengan intensitas sedang diindikasikan adanya gugus C-O. Pada intensitas rendah dengan bilangan gelombang daerah  $1354.33\text{ cm}^{-1}$  diindikasikan adanya ikatan C-H  $\text{Sp}_3$ . Pada bilangan gelombang daerah  $1460.34\text{ cm}^{-1}$  dengan intensitas rendah diindikasikan adanya ikatan C-H  $\text{Sp}_2$ . Pada bilangan gelombang daerah  $1618.75\text{ cm}^{-1}$  dengan intensitas sedang diindikasikan adanya ikatan C=C. Diindikasikan adanya gugus C=O pada bilangan panjang gelombang daerah  $1719.75\text{ cm}^{-1}$  dengan intensitas sedang. Pada bilangan gelombang daerah  $2851.36\text{ cm}^{-1}$  dan bilangan gelombang daerah  $2920.96\text{ cm}^{-1}$  intensitas kuat dengan intensitas sedang diindikasikan adanya ikatan C-H  $\text{Sp}_3$ . Diindikasikan adanya gugus O-H pada bilangan panjang gelombang daerah  $3424.53\text{ cm}^{-1}$  dengan intensitas kuat (Silverstein, 2005).

Dari data hasil serapan FTIR dapat dilihat bahwa semakin banyaknya gugus fungsi ausokrom seperti -OH, C-N, -NH, C-O dan kromofom seperti C=O, C=C yang terdapat pada sampel akan mengakibatkan penyerapan panjang gelombang yang

maksimal sehingga mengakibatkan semakin tingginya nilai efisiensi DSSC dan hasil pengukuran nilai efisiensi yang tertinggi yaitu pada ekstrak campuran.

### 5. Karakterisasi Morfologi Komponen DSSC

Analisis karakteristik bentuk permukaan  $\text{TiO}_2$  dan bentuk permukaan  $\text{TiO}_2$  yang telah diberi zat warna. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pori pada lapisan  $\text{TiO}_2$  dan pengikatan dye pada  $\text{TiO}_2$ . Hasil SEM pada  $\text{TiO}_2$  dan permukaan  $\text{TiO}_2$  yang telah diberi zat warna dapat dilihat pada Gambar 4.8:



**Gambar 4.8** Morfoligi  $\text{TiO}_2$  Perbesaran  $20\ \mu\text{m}$  (a) Morfoligi  $\text{TiO}_2$  yang Dilapisi *dye* Perbesaran  $20\ \mu\text{m}$  (b)

Dari gambar 4.8 (a) terlihat adanya rongga-rongga atau pori pada permukaan lapisan  $\text{TiO}_2$ . Pori ini berfungsi untuk mengabsorpsi molekul *dye*. Jumlah pori sangat berpengaruh terhadap penyerapan molekul *dye* terhadap  $\text{TiO}_2$  (Lee, dkk: 2007) semakin banyak pori yang terbentuk maka semakin banyak *dye* yang terabsorpsi dalam  $\text{TiO}_2$  maka semakin meningkat foton yang terserap oleh *dye* sehingga akan menghasilkan nilai efisiensi yang besar. Gambar 4.8 (b) terlihat bahwa zat warna tidak tersebar secara merata karena masih ada pori yang belum tertutupi oleh *dye*. Sebagian *dye* terserap dengan baik pada  $\text{TiO}_2$  dan ada juga *dye* belum terserap pada

TiO<sub>2</sub>, dapat dilihat dari gambar yang dimaksud *dye* yaitu gambar nampak menggumpal yang menutupi pori-pori dari TiO<sub>2</sub>. Hal ini yang menyebabkan nilai efisiensi yang dihasilkan tidak begitu optimal karena *dye* yang terserap dalam TiO<sub>2</sub> tidak merata.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu :

1. Nilai efisiensi DSSC dengan zat warna dari ekstrak daun ketapang n-heksan, etil asetat, metanol dan campuran berturut-turut yaitu 0.005% ; 0.09%; 0.12%; 0.22%.
2. Kandungan senyawa yang terdapat pada ekstrak daun ketapang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai efisiensi.

#### B. Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu perlunya menggunakan ITO-PET atau substrat plastik berbahan *polimer polyethelen terephtalate* (PET) yang berlapis *transparent conducting oxide* (TCO) berupa *indium tin-oxide* (ITO) dengan ketebalan 0.1 mm dan resistansi  $< 7 \Omega/\text{sq}$  agar foton yang masuk ke sel dapat diserap secara maksimal oleh *dye*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim.

Afandi, Sonny."Sintesa dan Karakterisasi Partikel Magnetik Submikron Berbasis Oksida Fe dan Polimer Poliaktat (PLA)". *Skripsi*, Bogor: Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor. (2006).

Akhairiyi, FC, dkk., "Antibacterial Effect Of *Terminalia Catappa* On Some Selected Pathogenic Bacteria". *Pharmaceutical And Biomedical Research* 2, no. 2 (2011): h. 64-67.

Alfanz, Rocky, Maulana, Fadjar dan Heri Haryanto. "Rancangan Bangun Penyediaan Energi Listrik Tenaga Hibrida (PLTS-PLTB-PLN) untuk Membantu Pasokan Listrik Rumah Tinggal". *Jurnal Setrum* 4, no. 2 (2015): h. 2301-4652.

Andari, Rafika. "Sintesis dan Karakterisasi *Dye Sensitized Solar Cells* (DSSC) dengan Sensitizer Antosianin dari Bunga Rosella" *Jurnal Fisika dan Aplikasinya* 13, no. 2 (2017): h. 88-95.

Atun, Sri. "Metode Isolasi dan Identifikasi Struktur Senyawa Organik Bahan Alam". *Jurnal Pendidikan Kimia* 8, no. 2 (2014): h. 53-61.

Asy'ari, Hasyim, Jatmiko dan Angga."Intensitas Cahaya Matahari Terhadap Daya Keluaran Panel Sel Surya". *Simposium Nasional RAPI XI FT UMS*, ISSN : 1412-9612 (2012): h. 52-57.

Baharuddin, Aminuddin, dkk., "Karakterisasi Zat Warna Daun Jati (*Tectona Grandis*) Fraksi Metanol:N-Heksana Sebagai *Photosensitizer* Pada *Dye Sensitized Solar Cell*" *Chimical et Natura Acta* 3, no.1 (2015): h. 37- 41.

Boyo, A.O dan A.T. Akinwunmi. "The Stability and Performances of *Terminalia Catappa* L. Dye-Sensitized Solar Cell ".*Engineering and Technology International Journal of Energy and Power Engineering* 3, no. 5 (2016).

Bahanan, Ridho. "Pengaruh Waktu Sonokimia Terhadap Ukuran Kristal Kalsium Karbonat ( $\text{CaCO}_3$ )" *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah , 2010.

Bahrami, Ali, dkk., "Photovoltaic Cells Technology Principles And Recent Developments" *Springer* 45, no. 2 (2013): h. 161-197.

Chandrika, U.G. *Handbook of Natural Colorants*. Belgium: Ghent University, 2009.

Damayanti, Retno, dkk., "Preparasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) Menggunakan Ekstrak Antosianin Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea batatas* L.)". *Jurnal Saintek* 6, no. 2 (2014), hal: 148-157.

Ekasari, Vitriany dan Yudoyono, Gatut. "Fabrikasi DSSC dengan Ekstrak Jahe Merah (*Zingiber Officinale* Linn Var. *Rubrum*) Variasi Larutan  $\text{TiO}_2$  Nanopartikel Berfase Anatase dengan Teknik Pelapisan *Spin Coating*". *Jurnal Sains dan Seni* 2, no. 1 (2013).

- Ezema, C.G, dkk., "Photo-Electrochemical Studies Of Chemically Deposited Nanocrystalline Meso-Porous N-Type  $\text{TiO}_2$  Thin Films For Dyesensitized Solar Cell (DSSC) Using Simple Synthesized Azo Dye" *Springer* 122, no. 435 (2016): h. 1-10.
- Faizal, Prasatya Noprianto dan Rizky Amelia. "Pengaruh Jenis Pelarut, Massa Biji, Ukuran Partikel dan Jumlah Siklus Terhadap Yield Ekstraksi Minyak Biji Ketapang". *Jurnal Tenik Kimia* 16, no. 2 (2009).
- Fachry, A. Rasyid, dkk., "Kondisi Optimal Proses Ekstraksi Tanin dari Daun Biji Menggunakan Pelarut Etanol". *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Oleo dan Petrokimia Indonesia (Topi)*, ISSN: 1907-0500 (2012): h. 69-73.
- Fajrianti, Imelda. "Optimasi Penentuan Metode Tanin (Analisis Tanin Secara Spektrofotometri dengan Pereaksi Orto-Fenantrolin). *Jurnal Kaunia* 2, no. 2 (2016): h. 108-120.
- Hagerman, A. E. *Tannin Handbook*. Oxford: Departement of Chemistry and Biochemistry. USA: Miami University, 2002.
- Hamka. *Tafsir Al-Ahzar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Harbone, J.B. *Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Bandung: ITB Bandung, 1987.
- Hardianto, Hendry Eko dan Rinaldi, Reza satria "Perancangan *Prototype* Penjejak Cahaya Matahari Pada Aplikasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya". *Jurnal Ilmiah Foristek* 2, no. 2 (2012): h. 208-215.
- Haeria. *Kimia Produk Alami*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Hikmah. "Pengaruh Penggunaan *Gel-Electrolyte* pada Prototipe *Dye Sensitized Solar Cell* (DSSC) Berbasis  $\text{TiO}_2$  Nanopartikel dengan Ekstrak Muerbey (*Morus*) Sebagai *Dye Sensitizer* pada Substrat Kaca TCO". *Jurnal Sains dan Seni ITS* 4, no. 1 (2015).
- Ilyas, Asrianty. *Kimia Organik Bahan Alam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Inanc, A. Levent. "Chlorophyll: Structural Properties, Health Benefit and Its Occurrence in Virgin Olive Oils" *Academic Food Journal* 9, no. 2 (2011): h. 26-32.
- Ingggrid, H. Maria dan Iskandar, Albertus Reynaldi. "Pengaruh pH dan Temperatur pada Ekstraksi Antioksidan dan Zat Warna Buah Stroberi" *Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia*, ISSN: 1693-4393 (2016): h. 1-7.
- Innayatillah, Bilqis. "Pengaruh Ekstrak Daun Ketapang (*Terminalia Catappa l.*) Terhadap Perbaikan Kerusakan Hepatosit Serta Kadar sgot dan SGPT Mencit (*Mus Musculus*) Diabetik". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga (2016).
- Irawan, Bambang AT. "Peningkatan Mutu Minyak Nilam dengan Ekstraksi dan Destilasi pada Berbagai Komposisi Pelarut" *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro (2010).

- Islamy, Zawahar dan Sudrajad, Agung. "Studi Perencanaan Atap Panel Surya di Hotel The Royale Krakatau Cilegon". *Jurnal Energi dan Manufaktur* 7, no. 2 (2014).
- Jagessar, RC dan Allen R. "Phytochemical Screening And Atomic Absorption Spectroscopic Studies Of Solvent Type Extract From Leaves Of Terminalia Catappa, (Almond)" *Natural & Applied Sciences* 3, no. 3 (2012).
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Latif, Monzir S. Abdel, dkk., "Plant Seeds-Based Dye-Sensitized Solar Cells". *Materials Sciences and Applications* 4, no. 4 (2013): h. 516-520.
- Lee, S, H. dkk., "Characterization of DyeSensitized Solar Cell with ZnO Nanorod". *Journal Engineering Technology and Education* 9, no. 5 (2007): h.545- 552.
- Maddu, Akhiruddin, dkk., "Penggunaan Ekstrak Antosianin Kol Merah Sebagai Fotosensitizer Pada Sel Surya Tio<sub>2</sub> Nanokristal Tersensitisasi Dye" *Jurnal Teknologi* 11, no. 2 (2007). h: 78-84.
- Mathew, dkk. "Dye-Sensitized Solar Cells With 13% Efficiency Achieved Through The Molecular Engineering Of Porphyrin Sensitizers", *Nature Chemistry* 6, no. 3(2014): h. 242-247.
- Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia. *Hand Book of Energi & Economic Statistic of Indonesia*, 2016.
- Moon, Jooho. "Preparation and characterization of the Sb-doped TiO<sub>2</sub> photocatalysts" *Kluwer Academic Publishers* 36, no. 4 (2001): h. 946-955.
- Nurosyid, Fahri dan Kusumandari. "Penumbuhan Lapisan Tipis Cooper Phtalocyanine (CuPc) Sebagai Bahan Dasar Sel Surya Organik". *Jurnal Natur Indonesia* 12, no 2 (2010), hal: 186-190.
- Prasada, Ashari Bayu, dkk., "Fabrikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) dengan Memanfaatkan Ekstrak *Terminalia bellirica*, *Cinnamomum verum*, dan *Bixa orellana* Sebagai Fotosensitizer". *UM the learning University*, ISBN : 978-602-71279-1-9 (2016): h. 7-13.
- Rahayu, D.S., Kusrini, D., dan Fachriyah, E. "Penentuan Aktivitas Antioksidan dari Ekstrak Etanol Daun Ketapang (*Terminalia catappa L.*) dengan Metode 1,1-Difenil-2- pikrilhidrazil (DPPH)" *Kimia UNDIP* (2009): h. 1-8.
- Rhodes, Christopher. "Solar Energy: Princippel and Possibilities". *Journal Sciense Progress* 93, no.1 (2010).
- Sahala, Aldo dan Soegihardjo. "Uji Aktivitas Antioksidan dan Penetapan Kadar Fenolat Total Fraksi Air Daun Ketapang (*Terminalia catappa L.*) dengan metode DPPH dan Metode Folin-Ciocalteu". *Jurnal Farmasi Sains dan Komunikasi* 9, no. 2 (2012).
- Sanur, Dwi Lestari. "Pengaruh Intensitas Radiasi Matahari Terhadap Energi Listrik di Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kotoabang" *Jurnal Meteorologi Klimatologi dan Geofisika* 2, no. 2 (2015): h. 186-192.

- Sastromidjojo, Hardjono. *Dasar-dasar Spektroskopi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
- Shihab, Quraish M. *Tafsir AL-Misbah Volume 15*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Silverstein, Robert M., dkk. *Spectrometric identification of organic compounds*. Amerika: Lehigh Press, 2005.
- Sitorus, Marham. *Spektroskopi Elusidasi Struktur Molekul Organik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Septiadi, Deni, dkk.,. "Proyeksi Potensi Energi Surya Sebagai Energi Terbarukan (Studi Wilayah Ambon dan Sekitarnya)" *Jurnal Meteorologi dan Geofisika* 10, no. 1 (2009): h. 22-28.
- Subandi dan Hani, Slamet. "Pembangkit Listrik Energi Matahari Sebagai Penggerak Pompa Air dengan Menggunakan Solar Cell". *Jurnal Teknologi Technoscintia* 7, no. 2 (2015): h. 157-163.
- Sumaryati dan Hamdi, Saipul. "Respon perubahan Temperatur Permukaan Terhadap Energi Radiasi Terhadap Energi Radisi Matahari" *Prosiding Pertemuan Ilmiah XXVIII HFI, ISSN: 0853-0823* (2014): h. 291-294.
- Sunardi dan Sari Kartika. "Pengaruh Waktu Milling Titanium Dioksida Doping Dye Tectona Grandis Terhadap Sifat Listrik Solar Sell". *Prosiding Seminar Nasional Sains* 5, no.1 (2014): h. 322-325.
- Suprptman, Unang. *Elusidasi Struktur Senyawa Organik*. Bandung : Widya Padjajaran, 2010.
- Williams, Lippincott dan wilkinss. *High-yield Organic Chemistry*. Terj, Kotong, Hadian. Intisari Kimia Organik. Jakarta: Hipokrates, 2003.
- Damayanti, Retno, dkk. "Pereparasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) Menggunakan Ekstrak Antosianin Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea batatas l.*)". *Jurnal Saintek* 6, no. 2 (2014): h. 148-157.
- Yuliananda, dkk.,. "Pengaruh Perubahan Intensitas Cahaya Matahari Terhadap Daya Keluaran Panel Surya". *Pengabdian LPPM Untag* 01, no. 02 (2015): h. 193-202.
- Zanan, Rahul, dkk.,. "Dye sensitized solar cell based on TiO<sub>2</sub> nanoparticles and chlorophyll from *Pandanus amaryllifolius Roxb.* leaves". *Springer* 27, no. 12 (2016): h. 12452-12458.



**Lampiran 3 : Nilai Efisiensi Ekstrak N-Heksan Daun Ketapang**

<b>V</b>	<b>I</b>	<b>lux</b>	<b>Lux</b>	<b>P<sub>in</sub></b> <b>(mwatt/cm<sup>2</sup>)</b>	<b>P<sub>out</sub></b> <b>(nw)</b>	<b>P<sub>out</sub></b> <b>(mw)</b>	<b>η (%)</b>
92	1.9	887	88700	12.986675	174.8	0.0001748	0.0013459
91	1.9	887	88700	12.986675	172.9	0.0001729	0.0013314
89	2	887	88700	12.986675	178	0.000178	0.0013706
88	2.1	887	88700	12.986675	184.8	0.0001848	0.0014229
86	2.3	887	88700	12.986675	197.8	0.0001978	0.0015231
85	2.5	887	88700	12.986675	212.5	0.0002125	0.0016363
80	2.6	887	88700	12.986675	208	0.000208	0.0016016
77	2.6	887	88700	12.986675	200.2	0.0002002	0.0015416
76	2.6	887	88700	12.986675	197.6	0.0001976	0.0015216
71	2.8	887	88700	12.986675	198.8	0.0001988	0.0015308
65	3.1	887	88700	12.986675	201.5	0.0002015	0.0015516
62	3.3	887	88700	12.986675	204.6	0.0002046	0.00157546
58	3.6	887	88700	12.986675	208.8	0.0002088	0.00160780
53	3.8	887	88700	12.986675	201.4	0.0002014	0.00155082
49	3.9	887	88700	12.986675	191.1	0.0001911	0.00147151
45	4	887	88700	12.986675	180	0.000180	0.00138603
40	4.3	887	88700	12.986675	172	0.000172	0.00132443
34	4.3	887	88700	12.986675	146.2	0.0001462	0.00112576
28	4.4	887	88700	12.986675	123.2	0.0001232	0.00094866
<b>24</b>	<b>4.8</b>	<b>887</b>	<b>88700</b>	<b>12.986675</b>	<b>115.2</b>	<b>0.0006675</b>	<b>0.00513988</b>
16	5.4	887	88700	12.986675	84.6	0.0000864	0.00065143

**Lampiran 4 : Nilai Efisiensi Ekstrak Etil Asetat Daun Ketapang**

<b>V</b>	<b>I</b>	<b>lux</b>	<b>Lux</b>	<b>P<sub>in</sub></b> <b>(mwatt/cm<sup>2</sup>)</b>	<b>P<sub>out</sub></b> <b>(nw)</b>	<b>P<sub>out</sub></b> <b>(mw)</b>	<b>η (%)</b>
492	12.3	957	95700	14.011437	6051.6	0.0060516	0.04319043
490	12.7	957	95700	14.011437	6223	0.006223	0.04441372
489	13.2	957	95700	14.011437	6454.8	0.0064548	0.04606808
487	13.9	957	95700	14.011437	6769.3	0.0067693	0.04831267
485	14.8	957	95700	14.011437	7178	0.007178	0.05122958
483	15.4	957	95700	14.011437	7438.2	0.0074382	0.05308663
481	15.9	957	95700	14.011437	7647.9	0.0076479	0.05458327
475	16.8	957	95700	14.011437	7980	0.007980	0.05695347
471	17.7	957	95700	14.011437	8336.7	0.0083367	0.05949925
467	18.8	957	95700	14.011437	8779.6	0.0087796	0.06266024
464	20	957	95700	14.011437	9280	0.009280	0.06623161
461	21.6	957	95700	14.011437	9957.6	0.0099576	0.07106766
454	23.7	957	95700	14.011437	10759.8	0.0107598	0.07679298
444	25.7	957	95700	14.011437	11410.8	0.0114108	0.08143918
425	26.9	957	95700	14.011437	11432.5	0.0114325	0.08159406
419	27	957	95700	14.011437	11313	0.011313	0.08074118
417	27.3	957	95700	14.011437	11384.1	0.0113841	0.08124863
408	28.3	957	95700	14.011437	11546.4	0.0115464	0.08240696
396	29	957	95700	14.011437	11484	0.011484	0.08196161
384	30.9	957	95700	14.011437	11865.6	0.0118656	0.08468510
371	32	957	95700	14.011437	11872	0.011872	0.08473078
356	33.9	957	95700	14.011437	12068.4	0.0120684	0.08613249
339	36.1	957	95700	14.011437	12237.9	0.0122379	0.08734222
309	40.7	957	95700	14.011437	12576.3	0.0125763	0.08975738
<b>273</b>	<b>46.2</b>	<b>957</b>	<b>95700</b>	<b>14.011437</b>	<b>12612.6</b>	<b>0.0126126</b>	<b>0.09001646</b>
229	51.5	957	95700	14.011437	11793.5	0.0117935	0.08417052
114	73.1	957	95700	14.011437	8333.4	0.0083334	0.05947570
72	73.7	957	95700	14.011437	5306.4	0.0053064	0.03787192

**Lampiran 5: Nilai Efisiensi Ekstrak Metanol Daun Ketapang**

V	I	lux	Lux	$P_{in}$ (mwatt/cm <sup>2</sup> )	$P_{out}$ (nw)	$P_{out}$ (mw)	$\eta$ (%)
328	6.9	871	87100	12.7523	2263.2	0.00226	0.01775
327	7.2	871	87100	12.7523	2354.4	0.00235	0.01846
326	8.1	871	87100	12.7523	2640.6	0.00264	0.02071
324	9.1	871	87100	12.7523	2948.4	0.00295	0.02312
323	10	871	87100	12.7523	3230	0.00323	0.02533
314	10.6	871	87100	12.7523	3328.4	0.00333	0.0261
313	11.3	871	87100	12.7523	3536.9	0.00354	0.02774
311	11.9	871	87100	12.7523	3700.9	0.0037	0.02902
309	12.7	871	87100	12.7523	3924.3	0.00392	0.03077
306	13.9	871	87100	12.7523	4253.4	0.00425	0.03335
303	15.1	871	87100	12.7523	4575.3	0.00458	0.03588
299	17.8	871	87100	12.7523	5322.2	0.00532	0.04174
292	22.1	871	87100	12.7523	6453.2	0.00645	0.0506
268	44.5	871	87100	12.7523	11926	0.01193	0.09352
264	50.8	871	87100	12.7523	13411.2	0.01341	0.10517
<b>259</b>	<b>60.3</b>	<b>871</b>	<b>87100</b>	<b>12.7523</b>	<b>15617.7</b>	<b>0.01562</b>	<b>0.12247</b>
122	63.5	871	87100	12.7523	7747	0.007747	0.06075

**Lampiran 6: Nilai Efisiensi Ekstrak Campuran Daun Ketapang**

V	I	lux	Lux	P <sub>in</sub> (mwatt/cm <sup>2</sup> )	P <sub>out</sub> (nw)	P <sub>out</sub> (mw)	η (%)
373	7.3	709	70900	10.38047	2722.9	0.002723	0.026231
357	7.9	709	70900	10.38047	2820.3	0.00282	0.027169
349	8.7	709	70900	10.38047	3036.3	0.003036	0.02925
348	9.9	709	70900	10.38047	3445.2	0.003445	0.033189
347	13.2	709	70900	10.38047	4580.4	0.00458	0.044125
346	16.6	709	70900	10.38047	5743.6	0.005744	0.055331
338	20.6	709	70900	10.38047	6962.8	0.006963	0.067076
320	27.8	709	70900	10.38047	8896	0.008896	0.085699
309	38.8	709	70900	10.38047	11989.2	0.011989	0.115498
307	45.2	709	70900	10.38047	13876.4	0.013876	0.133678
305	54.9	709	70900	10.38047	16744.5	0.016745	0.161308
295	60	709	70900	10.38047	17700	0.0177	0.170513
284	72.9	709	70900	10.38047	20703.6	0.020704	0.199448
128	177.2	709	70900	10.38047	22681.6	0.022682	0.218503
40	180	709	70900	10.38047	7200	0.0072	0.069361

**Perhitungan**


$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} 100\%$$

$$\eta = \frac{V_{max} \cdot I_{max}}{M \cdot L} 100\% \quad \eta = \frac{128\text{mV} \cdot 177.2\mu\text{A}}{10.380469 \frac{\text{mW}}{\text{cm}^2} \cdot 1\text{cm}^2} 100\%$$


$$\eta = \frac{0.0226816 \text{ mWatt}}{10.380469 \text{ mWatt}} 100\% \quad \eta = 0.21850265 \%$$

## Lampiran 7: Hubungan Arus dengan Tegangan


### 1. Ekstrak N-Heksan Daun Ketapang




### 2. Ekstrak Etil Asetat Daun Ketapang




### 3. Ekstrak Metanol Daun Ketapang




### 4. Ekstrak Campuran Daun Ketapang



**Lampiran 8: Gambar Spektrum UV-Vis pada Ekstrak Daun Ketapang**





### Scan Analysis Report

Report Time : Thu 11 Mar 12:41:52 AM 2010  
 Method:  
 Batch: C:\Documents and Settings\Dell\My Documents\UV-Vis\blangko.DSW  
 Software version: 3.00(339)  
 Operator:


### Sample Name: ekstrak etil daun ketapang

Collection Time 3/11/2010 12:45:00 AM

Peak Table  
 Peak Style Peaks  
 Peak Threshold 0.0100  
 Range 800.1nm to 200.1nm

Wavelength (nm)	Abs
665.9	0.116
607.0	0.045
413.0	0.442
269.0	0.906
261.9	0.948
256.0	0.922
215.0	3.306
211.1	3.418
207.9	3.442
206.0	3.454





### Scan Analysis Report

Report Time : Thu 11 Mar 01:13:45 AM 2010  
 Method:  
 Batch: C:\Documents and Settings\Dell\My Documents\UV-Vis\blangko.DSW  
 Software version: 3.00(339)  
 Operator:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


**Sample Name: daun ketapang metanol**

Collection Time 3/11/2010 1:37:46 AM

Peak Table  
 Peak Style Peaks  
 Peak Threshold 0.0100  
 Range 600.1nm to 200.1nm

Wavelength (nm)	Abs
665.9	0.107
269.0	1.720
263.0	1.737
230.1	2.312
218.9	4.082
215.0	3.635
212.0	3.873
210.0	3.842
207.9	3.870
204.0	3.834

MAKASSAR



### Scan Analysis Report

Report Time : Thu 11 Mar 01:37:41 AM 2010

Method:

Batch: C:\Documents and Settings\Del1\My Documents\UV-Vis\dau ketapang metanol 3.DSW

Software version: 3.00(339)

Operator:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Sample Name:** campuran daun ketapang

Collection Time 3/11/2010 1:15:46 AM

Peak Table

Peak Style

Peak Threshold

Range


Peaks

0.0100

800.1nm to 200.1nm

Wavelength (nm) Abs

269.0	0.693
261.9	0.736
210.0	3.147
207.0	3.233
203.1	3.244

**Lampiran 9: Gambar Serapan FTIR pada Ekstrak Daun Ketapang**

Collection time: Fri Aug 18 07:53:53 2017 (GMT+07:00)

Fri Aug 18 07:54:19 2017 (GMT+07:00)

FIND PEAKS:

Spectrum: n-heksana daun ketapang

Region: 4000.00 400.00


Absolute threshold: 57.744

Sensitivity: 50

Peak list:

Position	Intensity
1376.77	19.180
1460.34	16.264
1736.73	14.800
2851.18	4.607
2920.84	2.881

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR



Collection time: Fri Aug 18 08:05:44 2017 (GMT+07:00)


Fri Aug 18 08:05:57 2017 (GMT+07:00)

FIND PEAKS:

Spectrum: etil asetat daun ketapang  
 Region: 4000.00 400.00  
 Absolute threshold: 52.704  
 Sensitivity: 50

Peak list:

Position:	1049.89	Intensity:	31.849
Position:	1224.71	Intensity:	34.504
Position:	1375.95	Intensity:	34.927
Position:	1458.64	Intensity:	33.779
Position:	1619.48	Intensity:	37.674
Position:	1694.02	Intensity:	30.259
Position:	2850.65	Intensity:	23.925
Position:	2920.64	Intensity:	18.150
Position:	3395.54	Intensity:	26.636



Collection time: Fri Aug 18 08:17:42 2017 (GMT+07:00)

Fri Aug 18 08:18:01 2017 (GMT+07:00)

FIND PEAKS:

Spectrum: metanol daun ketapang

Region: 4000.00 400.00

Absolute threshold: 59.712

Sensitivity: 50


Peak list:

Position:	463.31	Intensity:	37.758
Position:	875.78	Intensity:	48.180
Position:	1048.80	Intensity:	34.825
Position:	1219.39	Intensity:	35.586
Position:	1351.35	Intensity:	35.846
Position:	1445.98	Intensity:	41.237
Position:	1614.88	Intensity:	38.344
Position:	1721.28	Intensity:	39.632
Position:	3397.09	Intensity:	27.285
Position:	3842.01	Intensity:	52.523

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR



Collection time: Fri Aug 18 08:31:03 2017 (GMT+07:00)

Fri Aug 18 08:31:15 2017 (GMT+07:00)

FIND PEAKS:

Spectrum: campuran daun ketapang

Region: 4000.00 400.00

Absolute threshold: 64.683

Sensitivity: 50

Peak list:

Position: 1052.90	Intensity: 47.232
Position: 1221.10	Intensity: 47.533
Position: 1354.33	Intensity: 47.402
Position: 1459.01	Intensity: 47.351
Position: 1618.75	Intensity: 47.047
Position: 1719.75	Intensity: 46.179
Position: 2851.36	Intensity: 37.432
Position: 2920.96	Intensity: 32.829
Position: 3424.53	Intensity: 34.043
Position: 3651.38	Intensity: 39.870
Position: 3677.77	Intensity: 40.652
Position: 3692.17	Intensity: 40.988
Position: 3752.79	Intensity: 41.175
Position: 3806.36	Intensity: 41.275
Position: 3841.90	Intensity: 41.045
Position: 3855.83	Intensity: 40.900

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

**Lampiran 10: Gambar Bagan Kerja DSSC**



Daun ketapang dipotong kecil-kecil



Daun ketapang dikeringkan



Ditimbang 300 gram



maserasi



maserat daun ketapang



Evaporasi



Ekstrak kental daun ketapang



Pengukuran kaca TCO



Doctor blade



*sintering* TiO<sub>2</sub>



Elektroda pembeding



Elektroda pembeding  
(Carbon)



Elektroda pembeding  
(TiO<sub>2</sub>+ Dye)



Rangkaian DSSC



Pengukuran Efisiensi



Lux meter




Pellet KBr




FT-IR





Warna Ekstrak daun ketapang n-heksan sebelum uji fitokimia



Warna Ekstrak daun ketapang n-heksan sesudah uji fitokimia




Warna Ekstrak daun ketapang etil asetat sebelum uji fitokimia




Warna Ekstrak daun ketapang etil asetat sesudah uji fitokimia



Warna Ekstrak daun ketapang metanol  
sesbelum uji fitokimia



Warna Ekstrak daun ketapang metanol  
sesudah uji fitokimia



Warna Ekstrak daun ketapang  
campuran sesbelum uji fitokimia





Warna Ekstrak daun ketapang  
campuran sesudah uji fitokimia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Lampiran 1 : Skema Keseluruhan Prosedur Kerja**



**Lampiran 2 : Skema Prosedur Kerja****1. Ekstraksi Senyawa pada Daun Ketapang**

## 2. Preparasi TiO<sub>2</sub>

TiO<sub>2</sub> p.a katalog  
7508

- Timbang ± 1 gram
- Larutkan dengan etanol

Pasta TiO<sub>2</sub>

## 3. Pembuatan Larutan Elektrolit

Kalium Iodida

- Timbang 0.83 gr
- Tambahkan Iodin sebanyak 0.127 gr
- Larutkan dalam 10 mL aquades.

Larutan Elektrolit


## 4. Pembuatan Elektroda Pembanding

Kaca TCO

- Bersihkan kaca TCO, keringkan
- Panaskan di atas lilin hingga terbentuk warna hitam pada kaca

Elektroda pembanding


## 5. Rangkaian DSSC




## 6. Karakterisasi Senyawa Daun Ketapang

### a. Uji Fitokimia

1) Uji dengan  $\text{FeCl}_3$  5%




2) Uji dengan  $\text{NaOH}$  10%






## 3) Uji dengan Pereaksi Dragondorf




## 4) Uji dengan Pereaksi Mayer



## 5) Uji dengan Wagner



## 6) Uji dengan pereaksi Lieberman-Burchard



## b. Analisis UV-Vis dan FTIR



## 7. Uji Scanning Electron Microscopy (SEM)

### Kaca TCO

- Potong dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
- Bersihkan kaca TCO, letakkan diatas meja
- Salah satu sisi ditutupi dengan isolasi bening
- Lapisi dengan  $\text{TiO}_2$  p.a kemudian sintering selama 30 menit
- Tetesi ekstrak daun ketapang yang memiliki nilai efisien tinggi dan diamkan hingga ekstraknya meresap
- Uji dengan SEM

### Analisis SEM

## RIWAYAT HIDUP



**Kurnia Arini Putri** lahir di Dili pada tanggal 15 Juli 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara dari buah kasih Ayahanda **Edi Suyanto** dan **Hartati**. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pada tahun 2001 di SDN. Sambung Jawa dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 24 Makassar dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA Kartika XX-I tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama melalui jalur SBMPTN lulus di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R