

**FORMULASI PATI PREGELATINASI TAUT SILANG FOSFAT DARI
BAHAN DASAR UMBI TIRE (*Amorphophallus oncophyllus*) SEBAGAI
MATRIKS TABLET LEPAS LAMBAT ASPIRIN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasipada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

LISA FITRIANI
NIM. 70100113096

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lisa Fitriani
NIM : 70100113096
Tempat Tanggal Lahir : Biroro, 22 Februari 1995
Jurusan : Farmasi
Alamat : Jl. Tamangapa Raya V.
Judul : Formulasi Pati Pregelatinasi Taut Silang Fosfat Dari Bahan Dasar Umbi Tire (*Amorphophallus oncophyllus*) Sebagai Matriks Tablet Lepas Lambat Aspirin

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-gowa, November 2017

Penyusun,



Lisa Fitriani

NIM. 70100113096

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Formulasi Pati Pregelatinasi Taut Silang Fosfat Dari Bahan Dasar Umbi Tire (*Amorphophallus Oncophyllus*) Sebagai Matriks Tablet Lepas Lambat Aspirin" yang disusun oleh Lisa Fitriani, NIM: 70100113096, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 23 November 2017 M yang bertepatan dengan 4 Rabi'ul Awwal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Makassar, 23 November 2017 M
4 Rabi'ul Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Haeria, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Isfandy Ismail, S.Si, M.Si, Apt	(.....)
Pembimbing II	: Dwi wahyuni Leboe, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Karlina Amir Tahir S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Mukhtar Latfi, M.Pd.	(.....)

af
Pekan, f



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan Semesta Alam Maha Pencipta dan Maha Segala Sesuatu. Sebagai hamba-Nya patutlah kita bersyukur karena telah diberikan banyak kelimpahan dan kenikmatan kepada kita sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa pula tetap terhaturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. karena berkatnyalah kita dapat merasakan indahnya Islam dimana ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terimakasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mujahid dan Ibunda St.Nuraeniyang tak henti-hentinya memberi doa dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan buat keluarga saudaraku tercinta Mutmainnah, Musdalifah dan Mutahharah. Serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas doa, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk

mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada Bapak/Ibu:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Haeria, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Ibu Dwi Wahyuni Leboe, S.Si.,M.,Si. selaku pembimbing kedua yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Ibu Karlina Amir Tahir, S.Si.,M.,Si.,Apt selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
11. Keluarga Besar FARBION Farmasi 2013 UIN Alauddin Makassar
12. Keluarga besar Farmasi UIN Alauddin Makassar yang juga selalu memberi dukungan, serta pihak-pihak yang tidak sempat dituliskan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, November 2017

Penyusun



Lisa Fitriani

NIM : 70100113096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Oprasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Uraian Tanaman	9
B. Tablet.....	11
C. Sediaan Sustain Release.....	16
D. Pati	18
E. Obat Antiplatelet.....	21

	F. Uraian Bahan.....	22
	G. Pandangan Islam	25
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	31
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
	B. Pendekatan Penelitian	31
	C. Metode Pengumpulan data.....	32
	D. Instrumen Penelitian.....	32
	E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
	A. Hasil Penelitian.....	41
	B. Pembahasan.....	43
BAB V	PENUTUP.....	51
	A. Kesimpulan.....	51
	B. Implikasi Penelitian	51
	KEPUSTAKAAN	52
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	55
	RIWAYAT HIDUP.....	77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kurva hipotesis level obat dalam darah terhadap waktu.....	17
2. Modifikasi pati	21
3. Struktur aspirin.....	22
4. Struktur laktosa	24
5. Kurva baku aspirin dengan pelarut cairan lambung buatan pH1,2	67
6. Regresi linear formulasi I kadar terdisolusi pada t (mg).....	68
7. Regresi logaritma formulasi I kadar terdisolusi pada t (mg)	68
8. Regresi eksponensial formulasi I kadar terdisolusi pada t (mg)	69
9. Regresi linear formulasi II kadar terdisolusi pada t (mg)	70
10. Regresi logaritma formulasi II kadar terdisolusi pada t (mg)	70
11. Regresi eksponensial formulasi II kadar terdisolusi pada t (mg).....	71
12. Regresi linear formulasi III kadar terdisolusi pada t (mg)	72
13. Regresi logaritma formulasi III kadar terdisolusi pada t (mg).....	72
14. Regresi eksponensial formulasi III kadar terdisolusi pada t (mg)	73
15. Regresi linear formulasi IV kadar terdisolusi pada t (mg).....	74
16. Regresi logaritma formulasi IV kadar terdisolusi pada t (mg).....	74
17. Regresi eksponensial formulasi IV kadar terdisolusi pada t (mg)	74

18. Gambar Umbi Tire	75
19. Hasil pengolahan umbi tire menjadi pati	75
20. Hasil pengempaan tablet	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema kerja.....	55
2. Tabel dan perhitungan hasil penelitian	59
3. Gambar hasil penelitian.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hubungan sifat alir granul dengan sudut istirahat, indeks kompresibilitas dan rasio hausner	36
2. Rancangan formulasi sediaan tablet lepas lambat aspirin.....	37
3. Persyaratan bobot rata-rata tablet.....	38
4. Hasil Karakterisasi Pati umbi tire	41
5. Data hasil pengukuran kurva baku aspirin dalam cairan lamung buatan pH 1,2	42
6. Data hasil penampilan fisik tablet	42
7. Data hasil uji disolusi tablet lepas lambat aspirin	43
8. Data regresi kinetika pelepasan aspirin dari matriks PTPF	43
9. Hasil evaluasi granul pati umbi tire alami analisis ukuran partikel	59
10. Hasil evaluasi granul pati umbi tire alami uji Berat Jenis (BJ) sejati, BJ nyata, BJ mampat dan Porositas	60
11. Hasil evaluasi granul pati umbi tire alami uji indeks kompresibilitas	60
12. Hasil evaluasi granul pati umbi tire pregelatinasi (PTP) analisis ukuran partikel.....	61
13. Hasil evaluasi granul pati umbi tire pregelatinasi (PTP) uji sudut istirahat dan kecepatan alir	61
14. Hasil evaluasi granul pati umbi tire pregelatinasi (PTP) uji BJ sejati, BJ nyata, BJ mampat dan Porositas	61
15. Hasil evaluasi granul pati umbi tire pregelatinasi (PTP) uji indeks Kompresibilitas dan rasio hausner	62

16. Hasil evaluasi granul pati umbi tire pregelatinasi dengan penaut silang fosfat (PTPF) analisis ukuran partikel.....	62
17. Hasil evaluasi granul pati umbi tire pregelatinasi dengan penaut silang fosfat (PTPF) uji sudut istirahat dan kecepatan alir	62
18. Hasil evaluasi granul pati umbi tire pregelatinasi dengan penaut silang fosfat (PTPF) uji BJ sejati, BJ nyata, BJ mampat dan Porositas	62
19. Hasil evaluasi granul pati umbi tire pregelatinasi dengan penaut silang fosfat (PTPF) uji indeks kompresibilitas	63
20. Data hasil penampilan fisik tablet.....	63
21. Data hasil perhitungan keseragaman ukuran.....	64
22. Data hasil perhitungan keseragaman bobot.....	65
23. Data hasil evaluasi kerapuhan tablet	66
24. Data hasil evaluasi kekerasan tablet.....	66
25. Data hasil perhitungan kurva baku aspirin.....	66
26. Data hasil perhitungan disolusi formulasi 1.....	67
27. Data hasil perhitungan disolusi formulasi 2.....	69
28. Data hasil perhitungan disolusi formulasi 3.....	71
29. Data hasil perhitungan disolusi formulasi 4.....	73

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Formulasi Pati Pregelatinasi Taut Silang Fosfat Dari Bahan Dasar Umbi Tire (*Amorphophallus onchopillus*) Sebagai Matriks Tablet Lepas Lambat Aspirin**

Nama Penyusun : **Lisa Fitriani**

NIM : **70100113096**

Telah dilakukan penelitian tentang formulasi pati pregelatinasi taut silang fosfat dari bahan dasar umbi tire (*Amorphophallus onchopillus*) sebagai matriks tablet lepas lambat aspirin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh matriks PTPF terhadap kinetika pelepasan aspirin dari tablet. Tablet dibuat dengan metode kempa langsung dalam 4 formula yang didasarkan atas variasi konsentrasi PTPF 10% (F I), 20% (F II), 30% (F III), dan F IV sebagai kontrol negatif tidak menggunakan PTPF. Tablet yang dihasilkan diuji sifat fisiknya meliputi keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kerapuhan dan kekerasan. Selain itu dilakukan pula uji disolusi pelepasan obat. Uji disolusi pelepasan obat menggunakan medium cairan lambung buatan dengan pH 1,2, kecepatan 50 rpm, pada suhu $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ selama 8 jam.

Hasil uji disolusi pelepasan obat menunjukkan F I mengikuti kinetika pelepasan orde dua persamaan eksponensial, F II mengikuti kinetika pelepasan orde nol persamaan linear, F III dan F IV mengikuti kinetika pelepasan model orde kedua, dengan mekanisme pelepasan higuchi. Selain PTPF, laktosa anhidrat juga mempengaruhi pelepasan obat sebagai mana pada pelepasan obat pada F IV.

Kata Kunci : Aspirin, Tablet Lepas Lambat, Pati Tire Pregelatinasi, Taut Silang Fosfat.



ABSTRACT

Title : **Formulation Of Starch Pregelatination With Croos-Linking Phosphate From Tire Ambient Base Material (*Amorphophallus onchopillus*) As A Matrix Slow-Release Tablet Aspirin**

Writer : **Lisa Fitriani**

Reg. No : **70100113096**

A search on the Formulation Of Starch Pregelatination With Croos-Linking Phosphate From Tire Ambient Base Material (*Amorphophallus onchopillus*) As A Matrix Slow-Release Tablet Aspirin ablet of the formulation slow–release dosage of aspirin as antiplatelet use matrix pregelatinasi taro starch phosphate (PTPF). This study aims to determine the effect of the matrix PTPF the release kinetic of aspirin teblets. Tablets manufactured by metod directly felt in form 4 which is based on changes in the concentration PTPF 10% (F I), 20% (F II), 30% (F III) and F IV control negative not use PTPF. The resulting tablets were tested physical properties include weight uniformity, uniformity of size, fragility and violence. In addition the test is also carried out the determination of the active substance in the tablet and dissolution test the drug release. The release of the drug dissolution test using the medium of stomach fluids pH 1,2, 50 rpm, at $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ for 8 hours.

The results of the dissolution tests show the drug release kinetics F I followed the release of the first order exponential equations, F II drug release kinetics followed the release of the zero order exponential equations, and F IV follows the release of a second order kinetics model, with release mechanism erosion. Furthermore PTPF, anhydrous lactose also effect the release of drug when the drug release F III and F IV.

Keyword : aspirin, sustained-release tablets, pre-gelatinized starch tire, cross-links phosphate.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin canggih. Akan tetapi komponen tablet seperti zat aktif, bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur, bahan pelicin, bahan pewarna, bahan pengaroma dan bahan pemanis yang digunakan umumnya berasal dari bahan-bahan sintetik. Hal ini yang menyebabkan rata-rata harga tablet menjadi mahal. Untuk itu dicari terobosan dengan memanfaatkan bahan dari alam sebagai pengganti bahan sintetik tersebut, sehingga dapat mengurangi biaya produksi tablet yang pada akhirnya menghasilkan tablet yang memiliki harga jual yang relatif murah (Tiara, 2014; 2).

Umbi tire merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Umbi tire (*Amorphophallus oncophyllus*) termasuk tanaman umbi famili *Araceae* yang mengandung Glukomannan cukup tinggi (15-64 % basis kering). Tingginya kandungan glukomannan dalam umbi tire membuat tanaman ini banyak dicari terutama industri pangan dan kesehatan (Arif, dkk., 2013 : 1).

Pati alami umumnya memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang kurang baik. Oleh karena itu, pati harus memenuhi spesifikasi persyaratan farmasetik yang diinginkan oleh industri farmasi agar dapat digunakan sebagai bahan tambahan. Salah satu cara untuk memperbaiki sifat pati yang kurang baik adalah dengan melakukan modifikasi terhadap pati (Suheri, dkk. 2015: 208).

Penelitian produk pati modifikasi sudah digunakan sebagai bahan tambahan dalam industri pangan untuk meningkatkan kualitas dan nilai fungsionalnya, juga dalam industri farmasi sebagai tambahan dalam pembuatan tablet dan keperluan farmasi lainnya. Modifikasi pati adalah perlakuan tertentu yang diberikan sehingga diperoleh sifat yang lebih baik atau mengubah beberapa sifat tertentu (Pentury, dkk. 2012: 20).

Menurut Martodihardjo dalam penelitian Dodit Ari Wibowo, dkk (2011) Sediaan lepas lambat akhir-akhir ini mendapat perhatian yang semakin banyak, ini disebabkan beberapa faktor antara lain penggunaan obat yang efisien. Pola kadar obat dalam darah yang relatif konstan dan frekuensi penggunaan obat yang relatif sedikit. Dalam sediaan lepas lambat obat akan dilepaskan dalam bentuk sediaan dengan kecepatan yang relatif lambat dan terkontrol. Hal demikian itu tidak dijumpai pada sediaan konvensional seperti tablet yang hancur dengan cepat (Wibowo, dkk. 2011: 92).

Bentuk obat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aspirin. Aspirin pada dosis rendah digunakan sebagai pencegahan infark kedua setelah terjadi serangan, dan digunakan untuk profilaksis serangan stroke kedua setelah menderita TIA (Transient Ischaemic Attack).

Menurut Tabandeh dalam penelitian Dodit Ari Wibowo 2011 Formulasi aspirin dalam tablet lepas lambat tidak hanya memberikan konsentrasi dalam plasma yang konstan tetapi juga dapat menurunkan efek samping tersebut. Dengan demikian aman digunakan dan dapat meringankan keluhan pasien (Wibowo, dkk. 2011: 92). Aspirin sebagai platelet inhibitor digunakan pada dosis rendah yaitu 40mg/hari. Obat ini memiliki waktu paro eliminasi yang pendek yaitu sekitar 2-3 jam sehingga harus sering diberikan untuk mempertahankan kadar terapi dalam plasma (Tjay & Rahardja. 2010).

Produk obat lepas lambat merupakan bentuk sediaan obat yang dirancang untuk melepaskan suatu dosis terapeutik awal obat (dosis muatan) yang diikuti oleh suatu pelepasan obat yang lebih lambat dan konstan. Bentuk sediaan tablet *sustained release* dirancang untuk melepaskan suatu dosis terapeutik awal obat yang diikuti oleh suatu pelepasan obat yang lebih lambat dan konstan. Laju pelepasan dosis penjangaan dirancang sedemikian agar jumlah obat yang hilang dari tubuh melalui eliminasi diganti secara konstan. Dengan produk lepas lambat, konsentrasi obat dalam plasma yang konstan dapat dipertahankan dengan fluktuasi yang minimal (Shargel & Yu, 2005).

Menurut Czeisler dalam penelitian Juheini 2004 Dalam upaya mencari bahan penolong yang relatif murah dan mudah diperoleh pada pembuatan tablet dengan metode cetak langsung, maka pada penelitian ini digunakan pati yang telah diolah menjadi pati terpregelatinasi dengan cara memanaskan suspensi pati di atas suhu gelatinasinya kemudian dikeringkan. Pati terpregelatinasi terdiri dari gabungan granula pati utuh dan granula pati pecah yang membentuk granula lebih besar sehingga memiliki daya alir yang baik dan kompresibel serta dapat digunakan sebagai bahan penolong dalam pembentukan cetak langsung (Juheini. 2004: 21).

Menurut Islam, semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini menjadi sumber pengetahuan dan penelitian bagi kaum intelektual (*Ulul Albab*). Ciri manusia *Ulul Albab* adalah mereka yang memiliki kemampuan dzikir dan fikir yang seimbang. Hal ini sebagaimana disebut dalam Q.S Ali-Imram (3) : 190-191, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٤١﴾ الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤٢﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka (Kementerian Agama RI, 2012 : 140-141).

Dalam mengamati ciptaan Allah manusia *Ulul Albab*, akan memulai dengan sikap dzikir yakni segala sesuatu dijadikan sarana mengingat akan adanya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Dari ciptaan Allah tersebut lalu timbul keinginan untuk berfikir manfaatnya. Setelah itu muncul pengetahuan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menciptakan semua tanpa ada yang sia-sia. Seperti halnya dengan salah satu tanaman yang saat ini sudah kurang diperhatikan ternyata dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat misalnya umbi tire karena memiliki kandungan glukomannan.

Berdasarkan uraian di atas pada penelitian ini digunakan pati tire terpregelatinasi dengan suatu crosslinking agent dengan tujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap karakteristik fisik tablet lepas lambat aspirin dan mendapatkan suatu sediaan yang dapat bertahan dalam lambung selama waktu tertentu sehingga dapat mempertahankan efek farmakologi obat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perubahan karakteristik pati yang telah mengalami taut silang dengan fosfat?
2. Bagaimanakah pengaruh pati umbi tire pregelatinasi terhadap profil disolusi aspirin dari tablet?
3. Bagaimana pandangan islam tentang pemanfaatan tanaman umbi tire terhadap pengobatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perubahan karakteristik pati yang telah mengalami taut silang dengan fosfat.
2. Mengetahui pengaruh pati umbi tire pregelatinasi terhadap profil disolusi aspirin dari tablet.
3. Mengetahui pandangan islam tentang pemanfaatan tanaman umbi tire terhadap pengobatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diperoleh formula tablet lepas lambat yang mengandung aspirin sebagai antiplatelet dengan pati pregelatinasi umbi tire yang dapat dipaut silang untuk digunakan pada pengembangan sistem penghantaran obat.
2. Diperoleh bahan tambahan (*excipient*) tablet lepas lambat yang mengandung aspirin sebagai antiplatelet dengan pati pregelatinasi umbi tire yang dapat dipaut silang untuk digunakan pada pengembangan sistem penghantaran obat.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Formulasi. formulasi adalah perumusan, memformulasi adalah merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat.
- b. Tablet lepas lambat. Tablet adalah obat dalam bentuk butiran atau pipih, gentel (obat padat), pil; lepas adalah dapat bergerak, tidak melekat lagi atau hilang; lambat adalah perlahan-lahan, lambat. Tablet lepas lambat (*sustained release*) adalah efek diperpanjang, efek pengulangan, dan lepas lambat dibuat sedemikian rupa sehingga zat aktif akan tersedia selama jangka waktu tertentu setelah obat diberikan.
- c. Aspirin. aspirin adalah obat sakit kepala (pilek, demam), berupa puyer atau tablet berwarna putih, asam asetil salisilat.
- d. Antiplatelet adalah obat-obat yang menurunkan agregasi platelet dan menghambat pembentukan thrombus di sirkulasi arteri dimana antikoagulan mempunyai efek yang sedikit.
- e. Pati pregelatinasi adalah pati ini diperoleh dengan cara memasak pati pada suhu pemasakan, kemudian mengeringkannya dengan menggunakan rol-rol (drum drying) yang dipanaskan, pada proses ini terjadi kerusakan granula.
- f. Umbi tire/porang. Tire merupakan tumbuhan semak (herba) dengan umbi di dalam tanah
- g. Penaut silang (*cross-linking agent*) merupakan salah satu tipe pati termodifikasi yang paling banyak disintesis untuk keperluan industri. Syarat utama pati sebagai bahan PTPF (Pati Tire Pregelatinasi Fosfat) harus memiliki kadar amilosa lebih dari 25%.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pemanfaatan pati umbi tire (*Amorphopallus onchopyllus*) sebagai matriks tablet Aspirin dengan metode kempa langsung.

F. Kajian Pustaka


Pati terpregelatinasi terdiri dari gabungan granul pati utuh dan granul pati pecah yang membentuk granul lebih besar sehingga memiliki daya alir yang baik dan kompresibel serta dapat digunakan sebagai bahan penolong dalam pembentukan cetak langsung. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tablet yang mengandung pati tersebut ada yang memiliki waktu hancur sangat lama. Karena pati tersebut dalam air akan menyerap air dan membentuk gel. Dengan demikian pati terpregelatinasi diperkirakan dapat digunakan sebagai matriks hidrofilik dalam sediaan lepas terkontrol (Juheini. 2004: 21-22).

Dalam penelitian Maulani, dkk (2012) “Sifat Fungsional Garut Hasil Modifikasi Hidroksipropilasi dan Taut Silang” Pati taut silang dapat mempertahankan viskositas pasta dan dapat memperbaiki ketahanan pati terhadap sejumlah panas pada waktu yang lama, kestabilan pada kondisi asam, dan lebih tahan terhadap gesekan mekanis (Maulani. 2012: 61).

Penelitian Romengga, dkk. 2011 “Sintesis Pati Sagu Ikatan Silang Fosfat Berderajat Substitusi Fosfat Tinggi dalam Suasana Basa” pada skala industri, PTSF (Pati Taut Silang Fosfat) disintesis menggunakan POCl_3 dan campuran garam trinatrium trimetafosfat dan trinatrium tripolifosfat (TNMP-TNTP) dalam suasana basa. Kerugian penggunaan POCl_3 ialah dapat mencemari lingkungan karena sifat toksiknya. Adapun kerugian TNMP-TNTP adalah rendahnya derajat substitusi fosfat (DSp). Baik POCl_3 maupun TNMP-TNTP, keduanya tidak mampu bereaksi tinggi membentuk PTSF. Hal ini disebabkan reagen POCl_3 dan

TNMP-TNTP hanya mampu membentuk ikatan taut silang hanya pada bagian permukaan granul pati. Salah satu ragen fosforilasi terbaru yang mampu meningkatkan DSp pada PTSF adalah $\text{Na}_2\text{HPO}_4\text{-NaH}_2\text{PO}_4$. Kelebihannya, yaitu murah, tidak toksik, DSp tinggi, dan amfoter (Romengga, dkk. 2011: 118).

Farmakope Indonesia Edisi V (2014) bahan pengisi untuk kempa langsung yang paling banyak digunakan adalah selulosa mikrokristal, laktosa anhidrat, laktosa semprot kering, sukrosa yang dapat dikempa dan beberapa bentuk pati termodifikasi (Kementerian Kesehatan RI. 2014: 53).



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman Umbi Tire (*Amorphophallus oncophyllus*)

1. Klasifikasi

Secara taksonomi, tanaman tire mempunyai klasifikasi botani sebagai berikut (Sutrisno, 2000: 5).

Regnum	: Plantae
Divisi	: Anthophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledoneae
Famili	: Araceae
Genus	: <i>Amorphophallus</i>
Spesies	: <i>Amorphophallus oncophyllus</i> Prain; <i>Amorphophallus Blumei</i> (Schott) engl.

2. Nama Daerah

Tanaman tire memiliki nama sesuai daerah di Indonesia, seperti porang, iles-iles, ponang (Jawa), kruwu, lorkong, labing, subeg leres, subeg bali (Madura), acung, cocoan oray, (Sunda), kajrong (Nganjuk), badur (Nusa Tenggara Barat) dan tire (Sulawesi Selatan) (Kisroh, 2014; 3).

3. Taksonomi dan komposisi dari tanaman umbi tire

a. Taksonomi dari tanaman tire

Tire adalah salah satu jenis tanaman dari marga *Amorphallus* yang termasuk ke dalam suku talas-talasan (*Araceae*). Tanaman tersebut hanya terdapat di daerah tropis dan sub-tropis. Di Indonesia tanaman ini belum banyak dibudidayakan dan hanya tumbuh secara liar di hutan-hutan, di bawah rumpun bambu, sepanjang tepi sungai dan di lereng-lereng gunung. Pemanfaatannya baik untuk industri pangan maupun industri non pangan masih sangat sedikit (Sutrisno, 2000; 2).

Tire mempunyai daun berwarna hijau muda sampai hijau tua dan batang bercak putih kehijauan. Permukaan tangkai daun halus dan licin dan permukaan daun halus bergelombang. Tanaman tire juga memiliki bentuk anak helaian daun berbentuk elip dengan ujung daun runcing. Letak batang bersatu berada sebelah atas umbi, di dalam tanah. dengan warna luar umbi batang kuning kecoklatan atau krem atau coklat dengan bentuk umbi batang bulat agak lonjong berserabut akar dengan bangun teratur, permukaan umbi yang kasar (Sumarwoto, 2005; 187-189).

Tire mempunyai siklus pertumbuhan yaitu periode vegetasi dan istirahat. Periode vegetasi berlangsung pada musim hujan, sedangkan periode istirahat pada musim kemarau. Periode vegetasi berlangsung sekitar 5 – 6 bulan, yaitu pada saat ditanam sampai tumbuh daun (Van Steenis, 2006; 133).

Tire sering terdapat pada pekarangan yang tidak ditanami, di tepi hutan, di bawah rumpun bambu, sepanjang tepi sungai juga di daerah sekitar gunung berapi. Jenis lain yang mirip sekali dengan iles-iles adalah suweg (*A. ampanulatus*). Suweg mempunyai batang semu yang berwarna hijau dengan belang-belang putih dan sedikit berbintil-bintil (Sutrisno, 2000; 6).

b. Komposisi kimia umbi

Amorphophallus spesies telah dikenal di Asia sebagai tanaman penghasil umbi (*corm*) bernilai ekonomis tinggi. Pengolahan umbi tire menghasilkan tepung sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti agar-agar dan gelatin sebagai bahan pembuatan film negatif, isolator, dan seluloid karena sifatnya mirip selulosa. Apabila larutan mannan atau glukomannan dicampur dengan gliserin atau natrium hidroksida, dapat dibuat bahan kedap air. Di samping itu glukomannan juga dapat digunakan untuk menjernihkan air dan memurnikan bagian-bagian koloid yang terapung dalam industri bir, gula, minyak, dan serat. Bagi industri farmasi, kemampuan parutan porang segar dapat menyembuhkan luka, selain itu dapat diolah sebagai bahan perekat tablet dan pembungkus kapsul (Serafinah, 2007; 12).

Karbohidrat umbi tire terdiri atas pati, mannan, serat kasar, gula bebas serta *poliosa* lainnya. Komponen lain yang terdapat di dalam umbi tire adalah kalsium oksalat. Adanya kristal kalsium oksalat menyebabkan umbi terasa gatal.

B. Tablet

Tablet adalah sediaan padat kompak, dibuat secara kempa cetak, dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang dapat digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah atau zat lain yang cocok (Departemen kesehatan RI. 1979: 6).

Tablet adalah sediaan obat padat takaran tunggal. Sediaan ini dicetak dari serbuk kering, kristal atau granulat, umumnya dengan penambahan bahan pembantu, pada mesin yang sesuai, dengan menggunakan tekanan tinggi. Tablet dapat memiliki bentuk silender, kubus, batang dan cakram, serta bentuk seperti telur atau peluru. Kesempurnaan dimiliki bentuk bundar, bentuk melengkung cembung ganda atau bentuk cakram. Garis tengah tablet pada umumnya berukuran 5 – 17 mm, sedangkan bobot tablet 0,1 – 1 g (Voigt. 1995: 166).

1. Keuntungan Tablet

Sediaan obat dalam bentuk tablet mempunyai keuntungan dibandingkan sediaan lain (Lachman. 2008: 645), yaitu:

- a. Tablet merupakan bentuk sediaan yang utuh dan menawarkan kemampuan terbaik dari semua bentuk sediaan oral untuk ketetapan ukuran serta variabilitas kandungan yang paling rendah.
- b. Tablet merupakan bentuk sediaan yang ongkos pembuatannya paling rendah.
- c. Tablet merupakan bentuk sediaan oral yang paling ringan dan paling kompak.
- d. Tablet merupakan bentuk sediaan oral yang paling mudah dan murah untuk dikemas serta dikirim.
- e. Tablet bisa dijadikan produk dengan profil pelepasan khusus, seperti pelepasan diusus atau produk lepas lambat.
- f. Tablet merupakan bentuk sediaan oral yang paling mudah untuk diproduksi secara besar-besaran.
- g. Memiliki sifat pencampuran kimia, mekanik dan stabilitas mikrobiologi yang paling baik.

2. Kerugian Tablet

Kerugian sediaan tablet dibandingkan sediaan yang lain (Lachman. 2008: 645-646) adalah:

- a. Beberapa obat tidak dapat dikempa menjadi padat dan kompak tergantung keadaan amorfnya, flokulasi atau rendahnya berat jenis.
- b. Obat yang rasanya pahit, obat dengan bau tidak dapat dihilangkan, atau obat yang peka terhadap oksigen atau kelembaban udara perlu pengapsulan sebelum dikempa atau memerlukan penyalutan dulu.

3. Metode Pembuatan Tablet

Ada tiga metode pembuatan tablet kompresi yang berlaku yaitu metode granulasi basah, metode granulasi kering dan cetak langsung.

a. Granulasi basah

Metode granulasi basah merupakan metode yang terluas digunakan orang dalam memproduksi tablet kompresi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan tablet dengan metode ini adalah sebagai berikut: menimbang dan mencampur bahan-bahan, pembuatan granulasi basah, pengayakan adonan lembab menjadi pellet atau granul, pengeringan, pengayakan kering, pencampuran bahan pelincir, dan pembuatan tablet dengan kompresi (Ansel. 2008: 261).

b. Granulasi kering

Pada metode granulasi kering, granul dibentuk oleh pelembapan atau penambahan bahan pengikat ke dalam campuran serbuk obat tetapi dengan cara memadatkan massa yang jumlah besar dari campuran serbuk, dan setelah itu memecahkannya dan menjadikan pecahan-pecahan ke dalam granul yang lebih kecil. Dengan metode ini baik bahan aktif maupun pengisi harus memiliki sifat kohesif supaya massa yang jumlahnya besar dapat dibentuk. Metode ini khususnya untuk bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi basah, karena

kepekaannya terhadap uap air atau karena untuk mengeringkannya diperlukan temperatur yang dinaikkan (Ansel. 2008: 269).

c. Kompresi langsung

Metode kempa langsung dapat diartikan sebagai pembuatan tablet dengan cara mengempa langsung campuran bahan-bahan yang terbentuk kristal/serbuk tanpa mengubah karakteristik fisiknya. Pembuatan tablet dengan metode kempa langsung khususnya digunakan untuk bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat mudah mengalir dan mempunyai sifat kohesif yang memungkinkan untuk cetak langsung dalam mesin tablet (Ansel. 2008: 271).

4. Komposisi Tablet

a. Bahan pengisi (*diluent*)

Bahan pengisi yang sering digunakan antara lain laktosa, pati dan selulosa mikrokristal. Bahan pengisi ditambahkan jika perlu ke dalam formulasi agar membentuk ukuran tablet yang diinginkan (Ansel. 2008: 263).

b. Pengikat (*binders*)

Zat ini ditambahkan dalam bentuk kering atau cairan selama granulasi basah untuk membentuk granul atau menaikkan kekompakan kohesif bagi tablet yang dicetak langsung. Contoh bahan pengikat adalah akasia dan tragakan, gelatin, kanji, polimer-polimer alam yang telah dimodifikasi seperti alginat, derivat selulosa, seperti CMC dan PVP (Voigt. 1995: 359).

c. Pelicin (*Lubrikan*)

Bahan pelicin berfungsi memudahkan mendorong tablet keluar cetakan melalui pengurangan gesekan antar dinding dalam ruang cetak dengan permukaan sisi tablet. Bahan pemisah bentuk (*anti-adherent*) berfungsi mengurangi lekatnya

massa tablet pada dinding ruang cetak dan permukaan *punch* serta menghasilkan kilap percetakan pada tablet (Voigt. 1995: 359).

d. Pelincir

Bahan pelincir berfungsi meningkatkan aliran bahan memasuki cetakan tablet dan mencegah melekatnya bahan ini pada *punch* dan *die* serta membuat tablet-tablet menjadi bagus dan berkilat (Ansel. 2008: 266).

5. Evaluasi Sifat Fisik Tablet

a. Keseragaman bobot tablet

Tablet tidak bersalut harus memenuhi syarat keseragaman bobot yang ditetapkan dengan menimbang 20 tablet, menghitung bobot rata-rata tablet. Jika ditimbang satu-persatu, tidak boleh lebih dari dua tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari harga yang ditetapkan kolom A, dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari harga yang ditetapkan kolom B pada Farmakope Indonesia. Jika tidak mencukupi 20 tablet, dapat digunakan 10 tablet, tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom A dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom B (Departemen kesehatan RI. 1979: 6).

b. Kekerasan tablet

Pengukuran dilakukan terhadap 5 tablet memakai alat-alat seperti stoches. Cara pengukuran yaitu: letakkan sebuah tablet diantara “anvil” dengan plat datar yang diam tablet tersebut dijepit dengan memutar alat penekan. Angka yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk pada skala dinyatakan sebagai titik nol. Alat penekan diputar kembali sampai retak atau pecah. Angka pada skala dicatat pada saat

ini maka kekerasan tablet adalah selisih antara angka pada saat pecahnya tablet dengan angka yang dianggap sebagai titik nol (Depkes RI. 1979).

c. Kerapuhan tablet

Parameter lain dari ketahanan tablet dalam melawan pengikisan dan guncangan adalah kerapuhan. Besaran yang dipakai adalah % bobot yang hilang selama pengujian. Alat yang digunakan adalah *abrasive tester*. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kerapuhan antara lain banyaknya kandungan serbuk. Kerapuhan di atas 1% menunjukkan tablet yang dan dianggap kurang baik. Kerapuhan tablet dihitung dari pengurangan tablet akibat perlakuan, diungkapkan dengan persamaan berikut ini:


$$\text{Kerapuhan} = \frac{(\text{berat awal} - \text{berat akhir})}{\text{berat awal}} \times 100\%$$

C. Sediaan Sustain Release

Beberapa bentuk sediaan padat dirancang untuk melepaskan obatnya ke dalam tubuh agar diserap secara cepat seluruhnya, sebaliknya produk lain dirancang untuk melepaskan obatnya secara perlahan-lahan supaya pelepasannya lebih lama dan memperpanjang kerja obat. Tipe bentuk obat yang disebutkan terakhir umumnya dikenal tablet atau kapsul yang kerjanya *controlled-release*, *delayed release*, *sustained action*, *prolonged action*, *sustained release*, *prolonged release*, *timed release*, *slow release*, *extended action* atau *extended release* (Ansel. 2008: 287).

Sediaan *sustain release* menyediakan dosis terapeutik awal yang diikuti dengan pelepasan granul dalam waktu lama. Tujuan sediaan ini untuk mencapai kadar terapeutik dalam darah dalam waktu yang cepat, kemudian mempertahankan kadar tersebut dengan pelepasan berkelanjutan pada kisaran terapeutik. Pada umumnya bentuk sediaan *sustained release* dirancang untuk pemakaian satu unit

dosis tunggal. Hal ini ditujukan untuk menyajikan pelepasan segera sejumlah obat setelah pemakaiannya secara tepat sehingga menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan, biasanya 8 sampai 12 jam. Keunggulan bentuk sediaan ini menghasilkan kadar obat dalam darah yang merata tanpa perlu mengurangi pemberian unit dosis (Agustin, dkk. 2015: 177).



Gambar 1: kurva hipotesis level obat dalam darah terhadap waktu untuk bentuk sediaan konvensional dan produk pelepasan terkendali (Ansel. 2008: 293).

Produk *sustained-release* adalah obat yang memiliki laju absorpsi dan ekskresi sedikit tinggi, obat yang dosisnya relatif kecil, obat yang tidak merata diabsorpsi dari saluran cerna dan obat yang digunakan untuk mengobati keadaan kronik dari pada yang akut. Obat-obat yang laju absorpsi dan ekskresinya lambat, biasanya sifat kerjanya panjang dan tidak diperlukan perubahan sediaan menjadi bentuk sediaan aksi diperlama. Obat yang diberikan dalam dosis besar tidak cocok untuk sediaan aksi diperlama, karena unit dosisnya sendiri perlu dijaga supaya kadar obat dalam darah yang bekerja terapeutik tetap konstan, akan menjadi terlalu besar untuk ditelan oleh pasien. Obat yang diabsorpsi pada laju kecepatan yang berbeda-beda pada saat obat tersebut melalui saluran cerna bukan calon yang baik untuk dijadikan produk *sustained-release*, karena pelepasan obatnya demikian, absorpsi

obatnya pun naik turun, tergantung pada kedudukan obat dalam saluran cerna dan pada kecepatan gerakannya pada saluran cerna (Ansel. 2008: 292).

Sediaan lepas lambat mempunyai beberapa keuntungan antara lain, mengurangi frekuensi pemakaian obat, meningkatkan kepatuhan pasien, mengurangi terjadinya efek samping, aktifitas obat diperpanjang di siang dan malam hari, mampu membuat lebih rendah biaya harian bagi pasien karena lebih sedikit satuan dosis yang digunakan (Ansel. 2008: 287).

D. Pati

1. Struktur pati

Pati merupakan sumber utama karbohidrat dalam pangan. Pati merupakan cadangan makanan yang terdapat di dalam biji-bijian atau umbi-umbian. Pati atau karbohidrat secara umum merupakan bahan organik pertama yang diproduksi dari udara dan air dari bahan tanah pada suatu proses fotosintesis dengan menggunakan energi radiasi sinar matahari. Pati merupakan campuran 15-20% amilosa dan 80-85% amilopektin, yang mengandung sejumlah kecil bahan putih telur (kira-kira 0,1-0,15% perekat) kandungan air dari pati yang tidak dikeringkan berkisar antara 10-20% (Voigt.1995: 353).

a. Amilosa

Amilosa memiliki struktur lurus dengan ikatan α (1,4)-D-glikosidik, lebih mudah larut dalam air karena banyak mengandung gugus hidroksil. Kumpulan amilosa dalam air sulit membentuk gel sehingga kurang kental dibandingkan amilopektin serta lebih mudah membentuk senyawa kompleks dengan asam lemak dan molekul organik. Derajat polimerisasi berkisar antara 100 dan 10.000 (Cui. 2005: 314).

b. Amilopektin

Amilopektin memiliki ikatan α (1,4) dan α (1,6) dengan struktur yang bercabang, memiliki sifat yang mudah mengembang dan membentuk koloid dalam air. Derajat polimerisasi amilopektin berkisar antara 10^6 sampai 10^9 g/mol (Cui. 2005: 317).

2. Gelatinisasi pati

Amilosa dan amilopektin di dalam granula pati dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Apabila granula pati dipanaskan di dalam air, maka energi panas akan menyebabkan ikatan hidrogen terputus, dan air masuk ke dalam granula pati. Air yang masuk selanjutnya membentuk ikatan hidrogen dengan amilosa dan amilopektin.

Meresapnya air ke dalam granula menyebabkan terjadinya pembengkakan granula pati. Ukuran granula akan meningkat sampai batas tertentu sebelum akhirnya granula pati tersebut pecah. Pecahnya granula menyebabkan bagian amilosa dan amilopektin berdifusi keluar. Proses masuknya air ke dalam pati yang menyebabkan granula mengembang dan akhirnya pecah disebut dengan gelatinisasi, sedangkan suhu dimana terjadinya gelatinisasi disebut dengan suhu gelatinisasi.

3. Modifikasi ikatan silang pada pati (*cross linking*)


Pada pemanasan suspensi pati maka ikatan primer yang menyusun molekul dalam suatu struktur yang kompak akan pecah karena terjadinya hidrasi granula mengisap air dan mengembang, sebagian granula akan mengembang pada suhu yang sangat terbatas, pengembangan terjadi pada dua tingkat yaitu setelah gelatinisasi dan pendinginan (Koswara. 2009: 20).

Pati ikatan silang dibuat dengan menambahkan "*cross-linking agent*" dalam suspensi pati pada suhu tertentu dan pH yang sesuai. Dengan sejumlah "*cross-linking*

agent”, viskositas tertinggi dicapai pada temperatur pembentukan yang normal dan viskositas ini relatif stabil selama konversi pati. Peningkatan “*cross-linking*” viskositas mungkin tidak mencapai maksimum tapi secara perlahan-lahan meningkat sampai pemasakan yang normal, tapi ini tidak untuk semua pati karena ada bahan lain yang terdapat dalam pati yang dapat mempengaruhi kecepatan dan perluasan pengembangan misalnya gula (Koswara. 2009: 21).

Keuntungan dari penggunaan metode taut silang adalah dapat menghasilkan pati dengan *swelling power* yg kecil dimana hal ini dapat memperkuat granula pati dan menjadi pati lebih tahan terhadap medium asam dan panas sehingga tidak mudah pecah pada saat pemanasan. Selain itu, metode taut silang dapat meningkatkan tekstur, viskositas, *paste clarity*, *gel strength*, dan *adhesiveness* pati (Raina, 2006: 561-570).

Pada setiap tingkatan konsentrasi ikatan silang dapat diamati pengembangan granula pati hal ini dapat diamati selama pengolahan. Reaksi yang berlanjut dapat rusak struktur granula ini sehingga pengolahan produk jadi sukar untuk ditangani. Jadi apa bila dilakukan suatu reaksi kimia maka harus dipergunakan “*cross-linking*” agar produk derivat pati yang dihasilkan akan dapat diatur sesuai dengan karakteristik viskositasnya. Berjenis “*cross-linking agent*” telah banyak digunakan seperti hepihlorohidrin, tri-meta phospat dimana keduanya sering dipakai untuk buatan makanan dan juga industri pati. “*Cross-linking agent*” lain dipakai dalam industri adalah aldehid, di-aldehid, vynil sulfon, di-epoksida, 1, 3, 5, tri-khloro, 1, 3, 5, tri-akril-5-triazin, n,n-metil etilen bis-akrilamid, bis-hidroksi metil etilen urea, dan lain-lain (Koswara. 2009: 21-22).



Gambar 2. Modifikasi pati

E. Obat Antiplatelet

Pembentukan bekuan memerlukan aktivitas trombosit dan agregasi yang diikuti pembentukan trombin. Protease serum ini mengkatalisis produksi fibrin yang jika berikatan silang akan mempertahankan bekuan (Mycek. 2001: 195).

Platelet terlibat dalam pembentukan trombus patologis yang menyebabkan infark miokard, stroke, dan trombosis pembuluh perifer. Inhibitor fungsi platelet yang kuat telah dikembangkan pada beberapa tahun terakhir. Ketersediaan antiplatelet telah membawa suatu revolusi dalam pengobatan kardiovaskular (Hardman, dan Limbird. 2014: 1505).

Fungsi trombosit diatur oleh tiga kategori zat. Grup pertama terdiri atas zat yang dihasilkan di luar trombosit yang berinteraksi dengan reseptor membran trombosit, misalnya katekolamin, kolagen, trombin, dan prostasiklin. Kategori kedua terdiri dari zat yang dihasilkan di dalam trombosit yang berinteraksi dengan reseptor membran, seperti ADP, prostaglandin D_2 , prostaglandin E_2 , dan serotonin. Kategori ketiga terdiri atas zat yang dihasilkan di dalam trombosit yang bekerja di dalam trombosit sendiri, dalam trombosit yang bekerja di dalam trombosit sendiri, seperti


prostaglandin endoperoksida dan tromboksan A_2 , nukleotida siklik cAMP dan cGMP, dan ion kalsium (Katzung. 2012: 567).

Beberapa sasaran untuk obat penghambat trombosit: penghambatan sintesis prostaglandin (aspirin), penghambatan agregasi trombosit yang dicetuskan ADP (clopidogrel, ticlopidine), dan blokade reseptor glikoprotein IIb/IIIa pada trombosit (abciximab, tirofiban, eptifibtide). Dipyridamole dan cilostazol adalah obat antitrombosit tambahan (Katzung. 2012: 567).

F. Uraian Bahan

1. Aspirin

Aspirin disamping berkhasiat analgesik dan antiradang (pada dosis tinggi), obat antinyeri tertua ini pada dosis rendah berkhasiat merintangi penggumpalan trombosit. Aspirin juga digunakan pada dosis rendah untuk gangguan kardiovaskular berikut: prevensi sekunder dari TIA (*transient ischaemic Attack*), yakni kehilangan kesadaran akibat gangguan sirkulasi di otak; terapi angina pektoris instabil; dan pasca pembedahan bypass (Tjay dan Kirana. 2010: 617).



Gambar 3: Struktur aspirin (Sweetman. dkk. 2009: 20)

Nama kimia Aspirin adalah asam asetilsalisilat, asam asetat salisilat dan 2-asetiloksi-asam bensobat, aspirin berwarna putih, serbuk kristal, tidak berbau tetapi bau asam kuat dari asam asetat. Serapan ultraviolet pada panjang gelombang 229 nm, dan 276 nm (Florey. 1979: 6-7). Agak sukar larut dalam air, mudah larut dalam

etanol (95%) P, larut dalam kloroform P, dan larut dalam eter P. Rumus molekul $C_9H_8O_4$, berat molekul 180,16, suhu lebur 141-144°C.

Dosis antiagregasi pemberian oral 50-325 mg sekali sehari atau 50-100 mg sekali sehari, bioavailabilitas 80-100%, onset PO 5-30 menit, durasi PO 4-6 jam, waktu puncak plasma PO 0,25-3 jam, terikat protein ≤ 100 mcg/mL, 90 – 95 %; 100 – 400 mcg/mL, 70 – 85 %, waktu eliminasi 2-3 jam (dosis rendah), 15-30 jam (dosis tinggi), klirens ginjal 80-100% dalam 24-72 jam, eksresi urin 80-100% keringat, air liur, tinja (Charles. dkk. 2009).

Aspirin dosis kecil hanya dapat menekan pembentukan TXA_2 , sebagai akibatnya terjadi pengurangan agregasi trombosit. Sebagai antiplatelet dosis efektif aspirin 50-320 mg per hari. Dosis lebih tinggi selain meningkatkan toksisitas (terutama perdarahan), juga menjadi kurang efektif karena selain menghambat TXA_2 juga menghambat pembentukan prostasiklin (Gunawan. dkk. 2012: 813).


Efek samping aspirin adalah mual, muntah, iritasi pada saluran pencernaan (Sweetman, dkk. 2009: 20), ulkus dan perdarahan saluran pencernaan atas, disfungsi ginjal (terutama apabila sudah terdapat gangguan ginjal sebelumnya), alergi (ruam) (Davey. 2003: 331).

2. Talk

Nama resmi TALCUM, nama lain Spektan powder, magsil star, steatite, rumus molekul $Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$, serbuk sangat halus, putih, atau putih kelabu, zat larut dalam asam, tidak lebih dari 2,0%. Talk adalah material stabil dan memungkinkan disterilisasi dengan melakukan pemanasan pada suhu 160°C pada waktu kurang dari 1 jam. Itu juga disterilisasi dengan menggunakan Etilen Oksida atau radiasi sinar gamma (Rowe. 2009: 728 - 729). Bahan yang digunakan sebagai pelicin atau pemacu aliran adalah jenis talk konsentrasi 5% (Lachman. 2008: 703).

3. Laktosa anhidrat

Laktosa dengan nama resmi LACTOSUM, nama lain CapsuLac, GranuLac, Lactochem, lactosum monohydricum, Monohydrate, Pharmatose, PrismaLac, SacheLac, SorboLac, SpheroLac, Super Tab 30GR, Tablettose. Nama kimia O-β-D-Galactopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranosemonohydrate [5989-81-1], rumus molekul $C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$, berat molekul 360,31 (Rowe. 2009: 364).



Gambar 4. Struktur laktosa (Rowe, dkk. 2009: 364)

Dalam bentuk padat, laktosa terlihat memiliki variasi bentuk isomerik, tergantung pada kristalisasi dan kondisi pengeringan. Laktosa berwarna putih atau tidak berwarna dalam bentuk kristalnya maupun serbuk. Tidak berbau, rasa manis. Praktis tidak larut dalam kloroform, etanol, dan eter. Larut dalam air dan semakin meningkat kelarutannya dengan pemanasan. Stabilitas laktosa adalah jamur tumbuh saat kelembapan tinggi. Laktosa berubah menjadi kecoklatan pada penyimpanan, adanya reaksi yang dipercepat dengan pemanasan, kondisi basah. Kemurnian dari laktosa yang berbeda dapat berubah-ubah dan penting untuk dilakukan evaluasi warna, terutama jika tablet sedang diformulasi. Stabilitas warna dari berbagai jenis laktosa juga berbeda. Simpan pada wadah yang tertutup baik, dingin dan tempat yang kering. Reaksi kondensasi (Maillard-type) seperti terjadi antara laktosa dan senyawa amina primer menjadi produk yang berwarna coklat atau kuning. Interaksi Maillard juga terjadi antara laktosa dan amina sekunder. Laktosa juga inkompatibel dengan asam amino, amfetamin, dan lisinopril (Rowe. 2009: 364-366).

Laktosa merupakan bahan pengisi yang paling banyak dipakai karena tidak bereaksi dengan hampir semua bahan obat, yang digunakan dalam bentuk hidrat atau anhidrat. Laktosa anhidrat mempunyai kelebihan karena tidak bereaksi dengan pereaksi maillard yang dapat menimbulkan warna coklat dan perubahan warna dengan obat-obat tertentu (Lachman. 2008: 699).

4. Asam stearat

Asam stearat merupakan senyawa asam-asam organik padat yang diperoleh dari lemak, terutama terdiri dari asam oktadekanobat ($C_{18}H_{36}O_2$) dan asam dekanobat ($C_{16}H_{32}O$). Pemerian zat padat keras mengkilat menunjukkan susunan hablur putih atau kuning pucat, mirip lemak lilin. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol (95%) P, dalam 2 bagian kloroform P dan dalam 3 bagian eter P (Departemen kesehatan RI. 1979). Untuk itu, asam stearat umumnya lebih digunakan sebagai bahan pelicin/lubrikan dengan amilum pregelatinasi (Rowe. 2009: 103 - 104). Pelincir yang paling banyak dipakai yaitu asam stearat, garam-garam asam stearat dan derivat-derivatnya. Bentuk garam yang paling banyak dipakai adalah kalsium dan magnesium stearat. Asam stearat efek pelincirnya kurang dibanding garam-garamnya dan titik leburnya juga lebih rendah (Lachman. 2008: 703).

A. Pandangan Islam tentang Penelitian dan Pengembangan Obat

Menurut Islam, semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini menjadi sumber pengetahuan dan penelitian bagi kaum intelektual (*Ulul Albab*). Ciri manusia *Ulul Albab* adalah mereka yang memiliki kemampuan dzikir dan fikir yang seimbang. Hal ini sebagaimana disebut dalam Q.S Ali-Imram (3) : 190-191, Allah *Subhan Wa Ta'ala*, berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٠١﴾ الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٠٢﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka (Kementerian Agama RI. 2012 : 140-141).

Menurut Shihab, ayat ini menjelaskan sebagian dari ciri-ciri siapa dinamai *ulul albab* yang disebut pada ayat sebelumnya. Mereka adalah orang-orang baik laki-laki ataupun perempuan yang terus menerus mengingat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat kerja atau istirahat, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring atau bagaimanapun dan mereka memikirkan tentang penciptaan, yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan, Tuhan kami tiadalah Engkau menciptakan alam raya segala isinya dengan sia-sia, tanpa tujuan yang hak. Apa yang kami alami, atau lihat, atau dengar dari keburukan atau kekurangan. Maha Suci Engkau dari semua itu (Shihab. 2002: 370-372).

Penulis mencoba untuk mengkaji ciptaan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang secara kasat mata tidak diperhatikan manfaatnya bagi manusia. Namun, sesungguhnya semua yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* ciptakan ada manfaatnya.

Umbi tire, meskipun bahan ini sudah diberdayakan, namun penggunaannya belum optimal yakni hanya sebatas pada industri tradisional.

Namun dengan memanfaatkannya dalam penelitian ini yang dapat digunakan sebagai pembantu pembuatan tablet maka dapat digunakan pada industri yang lebih modern untuk pembuatan tablet. Umbi tire mengandung pati yang dapat dimodifikasi menjadi umbi tire terpregelatinasi sehingga dapat dijadikan bahan pembantu tablet cetak langsung yang dengan pemodifikasian lebih lanjut dapat difungsikan sebagai matriks tablet lepas lambat yang mengandung bahan obat tertentu. Itulah salah satu bukti nyata bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, pasti semua ada manfaatnya bagi manusia.

Dalam surah lain, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman, Q.S An-Nahl (16) :
10

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

Dia-lah, yang Telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu (Kementerian Agama RI. 2012).

Menurut Shihab, ayat ini merupakan perincian argumentasi ke-Esaan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Sekaligus uraian tentang aneka nikmatnya. Dalam ayat ini, diuraikan tentang tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan pangan dan kebutuhan manusia dan binatang. Ayat tersebut juga mengingatkan manusia dengan hujan agar mereka mensyukuri nikmat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya (Shihab. 2002: 542).

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menyuburkan atau menumbuhkan tanaman-tanaman untuk digunakan sebaik-baiknya oleh manusia. Begitu pula dengan tanaman talas. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menyediakan tanaman tersebut untuk diolah agar dapat dioptimalkan

pemanfaatannya. Dengan memodifikasi tanaman tersebut menjadi pati pregelatinasi, maka pemanfaatan tanaman tersebut dapat dikatakan optimal karena dapat meningkatkan nilai jual dari tanaman tersebut.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya sebagai pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Olehnya itu, kita sebagai khalifah di muka bumi dituntut untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang farmasi dengan selalu berlandaskan Al-Qur'an yang merupakan pedoman utama ajaran Islam dan pedoman yang sebaik-baiknya menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Ilmu pengetahuan adalah suatu dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu objek pengalaman tertentu yang disusun berdasarkan pemikiran yang dapat dijangkau oleh indera manusia yang kebenarannya diuji secara ilmiah.

Dengan proses pembacaan terhadap dua sumber rujukan kebenaran ilmiah dan dengan menggunakan suatu metode, maka Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membuka alam pikiran manusia dan mengajarkan setetes ilmu-Nya. Hal tersebut terungkap dalam firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Q.S. Al-Alaq (96) : 5.

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

Terjemahnya:

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (Kementerian Agama RI. 2012).

Dalam Al-Qur'an juga menerangkan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, Allah berfirman dalam QS Al-Mujaadilah/58: 11.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama RI. 2012).

Dari penjelasan kedua firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di atas, jelas disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting bahkan memiliki kewajiban dalam mengembangkannya. Pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK) dalam semua bidang semakin pesat. Kemajuan IPTEK saat ini diperuntukkan untuk memberi kemudahan pada manusia.

Dalam dunia medis, kemudahan yang dimaksud adalah memberi kenyamanan serta kepatuhan bagi para pengguna obat. Bahkan dalam sebuah hadist Nabi menjelaskan semangat tenaga medis memberi pengobatan tanpa mengetahui komposisi dari khasiat suatu obat karena dikhawatirkan dia melakukan diagnosa dan pemberian pengobatan yang salah. Hal ini misalnya dinyatakan dalam hadist Nabi dari 'Am bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَن جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ مِنْهُمْ وَلِيَعْلَمُ
 مِنْهُ طِبُّ فَهُوَ ضَا مِنْ

Artinya:

Barangsiapa yang berusaha melakukan tugas medis, sementara sebelumnya ia belum mempelajari ilmu pengobatan, maka ia bertanggung jawab terhadap hasilnya (H.R. An-Nassa'I VIII: 52-53).

Hadist tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap ahli medis memiliki kapasitas yang berbeda-beda dokter untuk mendiagnosa, farmasis memberikan pengobatan dan lain-lain. Apabila seseorang yang melakukan pengobatan namun dangkal ilmu pengobatannya maka ia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Setiap yang melakukan tugas medis harus mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya karena kelak akan dimintai pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode bersifat eksperimental laboratorium.

2. Lokasi

Penelitian dilakukan di laboratorium farmasetika dasar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Politeknik Kesehatan Makassar Jurusan Farmasi hingga diperoleh tablet lepas lambat aspirin sebagai antiplatelet, dilakukan pengujian tablet yang selanjutnya dilanjutkan di laboratorium kimia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk penentuan kurva baku aspirin dengan menggunakan alat spektrofotometri UV-Vis.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis ini menggunakan pendekatan kepustakaan dan eksperimen. Pendekatan kepustakaan adalah pendekatan yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Pendekatan ini didasarkan pada teori-teori yang melingkupi masalah dan bidang penelitian dengan memanfaatkan sumber kepustakaan dari buku, jurnal penelitian dan lain-lain. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh penelitian mengenai metode pembuatan dan metode pengujian tablet lepas lambat, komponen penyusun sediaan, khasiat aspirin, penggunaan pati termodifikasi sebagai bahan tambahan pembuat sediaan tablet dengan metode kempa langsung serta tinjauan islam yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan eksperimental dilakukan dengan membuat pati pregelatinasi umbi tire dengan penaut silang fosfat, sediaan tablet lepas lambat aspirin sebagai antiplatelet, dan dilakukan pengujian terhadap pati

pregelatinasi dan sediaan meliputi uji sudut alir, porositas, uji kekerasan, uji kehancuran, penetapan kadar, penetapan kurva baku, disolusi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pati pregelatinasi umbi tire yang dipaut silang fosfat terhadap pelepasan aspirin dari tablet dan mengetahui komposisi penaut silang fosfat yang sesuai dengan sediaan lepas lambat terhadap kinetika pelepasan aspirin.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi. Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan dengan dua cara yaitu mengamati dan melakukan pencatatan hasil secara teliti.

D. Instrumen Penelitian

1. Alat-Alat yang digunakan

Alat-alat gelas, alat uji disolusi (labindia), alat uji kerapuhan (sotax), alat uji kekerasan (Erweka), mesin pencetak tablet, neraca analitik (kern ALJ 220-4 NM), pH meter, pengayak mesh 35, 125, 230, dan 325 (Retsch), oven (Memmert), spektrofotometer UV-Vis (Kern ALJ 220-4 NM), magnetik stirer dan stopwatch.

2. Bahan-bahan yang digunakan

Air suling, aluminium foil, aspirin, asam klorida, kalium dihidrogen fosfat, laktosa anhidrat, asam stearat, natrium hidroksida, parafin cair, talk, pati umbi tire, natrium klorida, asam klorida.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Sampel

a. Pengambilan Sampel

Sampel berupa umbi tire diambil di Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan.

b. Pencucian Sampel

Persiapan bahan, terlebih dahulu umbi tire sebanyak 13 kg dibersihkan dari kotoran-kotoran yang melekat lalu dicuci bersih menggunakan air mengalir. Mata tunas yang terdapat pada umbi dihilangkan kemudian dikupas kulitnya. Dipotong dan diiris-iris kecil menggunakan pisau. Setelah itu, dilakukan perendaman selama 3 hari. Setelah itu direndam dalam air dan airnya diganti setiap 6 jam sekali selama 3 hari,

c. Ekstraksi Pati (Eksawati, 2012: 37-38).

Umbi tire dibersihkan dari kotoran atau tanah yang menempel dengan air mengalir, kemudian dibuka kulitnya, dipotong kecil-kecil, lalu diblender. Hasil blenderan diperas dengan menggunakan kain ke dalam wadah hingga ampas tidak mengeluarkan air perasan lagi. Suspensi yang dihasilkan didiamkan selama ± 2 jam (hingga pati mengendap) di dasar wadah, kemudian ambil patinya. Pati yang dihasilkan dikeringkan pada suhu 50°C selama 2×24 jam, lalu diayak dengan ayakan no. 100.

d. Pembuatan pati prigelatinasi umbi tire (Eksawati, 2012: 38)

1. Penentuan suhu gelatinasi

Ditimbang pati umbi tire sebanyak 42,0 g, lalu disuspensikan ke dalam air suling hingga 100,0 mL. Kemudian dipanaskan secara perlahan-lahan sambil diaduk dan diamati hingga terbentuk gel, suhu terbentuknya gel ditetapkan sebagai suhu gelatinasinya.

2. Pembuatan pati terpregelatinasi

Pasta pati dibuat dengan konsentrasi 42 % b/b berdasarkan bobot kering, dipanaskan dengan oven pada suhu gelatin sambil diaduk perlahan-lahan pada suhu gelatinnya. Setelah tercapai suhu gelatinasi, pati pregelatinasi didinginkan dan dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C selama 1 x 24 jam. Serpihan yang diperoleh dihaluskan dan diayak dengan ayakan no. mesh 100.

e. Evaluasi Pati

a. Analisis ukuran partikel

Distribusi ukuran partikel dievaluasi dengan menggunakan sieving analyzer. Satu seri dari delapan ayakan standar analyzer dengan nomor ayakan 5, 10, 18, 35, 120, 230, dan 325 yang disusun secara menurun dari ukuran lubang ayakan yang paling besar. Pati umbi tire ditempatkan dalam ayakan dan mesin pengayak dijalankan selama 10 menit. Kemudian, pati umbi tire yang tertahan di tiap ayakan ditimbang (Martin, 1999).

b. Uji sudut istirahat

Pati umbi tire ditimbang sebanyak 25 gram, dimasukkan ke dalam corong, ditutup bagian bawah corong, kemudian diratakan permukaannya. Pada bagian bawah corong diberi alas. Tutup bawah corong dibuka, sehingga pati dapat mengalir ke atas meja yang telah dilapisi kertas grafik. Diukur tinggi dan diameter timbunan pati umbi tire yang terbentuk (Usp, 2007).

Sudut istirahat dihitung dengan rumus:

$$\tan \alpha = \frac{2h}{d}$$

Keterangan: α = sudut istirahat
 h = tinggi timbunan pati tire
 d = diameter timbunan pati tire

c. Uji kecepatan alir

Pengujian dilakukan seperti pada pengujian sudut istirahat waktu alir ditentukan dengan menggunakan stopwatch, dihitung pada saat pati mulai mengalir hingga berhenti mengalir.

Kecepatan alir dihitung dengan rumus :

$$\text{Kecepatan alir} = \frac{\text{bobot pati umbi tire (g)}}{\text{waktu alir (s)}}$$

d. Penetapan bobot jenis (BJ) sejati

Penetapan BJ sejati dilakukan dengan cara ditimbang piknometer 25 mL yang kosong (a), kemudian piknometer diisi dengan parafin cair dan ditimbang kembali (b).

$$\text{BJ parafin} = \frac{b-a \text{ (g)}}{25 \text{ (mL)}}$$

Pati umbi tire sebanyak 1 gram dimasukkan ke dalam piknometer kosong kemudian ditimbang (c), lalu parafin cair dimasukkan kedalamnya hingga penuh, kemudian ditimbang kembali (d).

Bobot jenis dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{BJ sejati} = \frac{(c-a) \times \text{BJ parafin cair}}{(c+b) - (a+d)}$$

e. Uji BJ nyata, BJ mampat, dan porositas

Sebanyak 25 gram pati umbi tire dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 mL dan dicatat volumenya (BJ Nyata). Kemudian dilakukan pengetukan dengan alat dan dicatat volume ketukan ke 10, ke 50, dan ke 500 (BJ Mampat), lalu dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{BJ nyata} = \frac{\text{bobot granul pati (g)}}{\text{volume granul pati (mL)}}$$

$$\text{BJ mampat} = \frac{\text{bobot granul pati (g)}}{\text{volume mampat pati (mL)}}$$

$$\text{Porositas} = \left(1 - \frac{\text{BJ mampat pati (g)}}{\text{BJ sejati pati (g/ml)}}\right) \times 100 \%$$

f. Penentuan Indeks Kompresibilitas (Lachman. 2008)

Ditimbang pati umbi tire sebanyak 25 g, dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 mL dan dicatat volumenya (V_o), kemudian dimampatkan dengan cara diketukkan sebanyak 500 kali dan dicatat kembali volumenya (V). Kemudian dihitung indeks kompresibilitasnya (I) dengan rumus:

$$I = \frac{V_o - V}{V} \times 100\% \quad \text{Rasio Hausner} = \frac{V_o}{V}$$

Keterangan : I = indeks kompresibilitas (%)
 V_o = volume granul sebelum dimanpatkan (mL)
 V = volume granul setelah dimanptkan (mL)
 Syarat = tidak lebih dari 20%

Tabel 1. Hubungan sifat alir granul dengan sudut istirahat, indeks kompresibilitas dan rasio hausner.

Sudut istirahat	Sifat alir	Indeks kompresibilitas	Rasio hausner
25-30	Istimewa	<10	1,00-1,11
31-35	Baik	11-15	1,12-1,18
36-40	Cukup baik	16-20	1,19-1,25
41-45	Agak baik	21-25	1,26-1,34
46-55	Kurang baik	26-31	1,35-1,45
56-65	Sangat kurang baik	32-37	1,46-1,59
>66	Praktis kurang baik	>38	>1,60

(Sumber: USP30-NF25 NF. This unique e-book of the US Pharmacopoeia 30-NF25 is made especially for: Arabswell. 2007)

f. Pembuatan Matriks Pati umbi Tire Pregelatinasi dengan Crosslinking Agent (PTPF)

Pati umbi tire pregelatinasi 42 g direaksikan dengan Na_2HPO_4 0,4% ditambahkan NaOH 5 N hingga dicapai pH 9-10. Setelah reaksi selesai, dibiarkan selama 2 jam, dinetralkan dengan HCl 1 N sampai pH \pm 6. Kemudian, dibiarkan selama 24 jam, campuran dikeringkan dalam oven pada suhu \pm 50°C. Massa kering yang diperoleh dihaluskan dan diayak dengan ayakan no. Mesh 100 (Eksawati. 2012: 39).

g. pembuatan Tablet Aspirin dalam Matriks Pati umbi Tire Pregelatinasi Fosfat (PTPF) dengan Metode Kempa Langsung

1) Rancangan Formula

Tabel 2. Rancangan formulasi sediaan tablet lepas lambat aspirin sebagai antiplatelet

Nama Bahan	Kegunaan	FORMULASI			
		FI	FII	FIII	FIV
Aspirin (mg)	zat aktif	80	80	80	80
PTPF (%)	matriks polimer	10	20	30	-
Talk (%)	Pelicin	5	5	5	5
Asam stearat (%)	Pelincir	1	1	1	1
Laktosa anhidrat (add mg)	Pengisi	400	400	400	400

Ket : PTPF (Pati umbi Tire Pregelatinasi Fosfat)

2) Pembuatan tablet aspirin

Pembuatan tablet dilakukan dengan metode kempa langsung untuk setiap formula. Ditimbang bahan-bahan untuk pembuatan tablet dengan bobot tablet 400 mg dengan dosis aspirin 80 mg/tablet. Dicampurkan aspirin, dan PTPF hingga homogen. Selanjutnya, ditambahkan laktosa anhidrat sambil diaduk homogen dan terakhir ditambahkan talk dan asam stearat dicampur hingga homogen. Campuran dicetak dengan mesin pencetak tablet, lalu dilakukan evaluasi tablet.

h. Evaluasi Tablet

1) Penampilan fisik dan keseragaman ukuran tablet

Pengamatan dilakukan secara organoleptis meliputi warna, tekstur permukaan, bau dan keregangan tablet. Adapun keseragaman ukuran, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan kurang dari $1 \frac{1}{3}$ tebal tablet.

1) Kekerasan tablet

Sampel diambil acak dari tiap formula dan jumlah tablet yang digunakan masing-masing 20 tablet. *Hardness tester* diatur hingga menunjukkan nol. Tablet diletakkan pada ujung penekan dengan posisi tegak lurus pada alat. Penekan diputar pelan-pelan hingga tablet pecah. Skala pada alat menunjukkan kekerasan pada tablet yang dinyatakan dalam satuan kilogram.

2) Kerapuhan tablet

Sampel diambil acak dari tiap formula dan jumlah tablet yang digunakan masing-masing 20 tablet. Sejumlah tablet yang telah dibebasdebukan, ditimbang dan dimasukkan ke dalam *abrasive tester*. Mesin dijalankan dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Tablet dikeluarkan dan dibebasdebukan, lalu ditimbang.

3) Pemeriksaan keseragaman bobot tablet

Dua puluh tablet ditimbang satu persatu, dihitung bobot rata-ratanya. Tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobot rata-ratanya lebih besar dari harga yang ditetapkan tabel 3 (A) dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih dari harga yang ditetapkan tabel 3 (B). Persyaratan bobot rata-rata tablet dalam Farmakope Indonesia edisi III adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Persyaratan bobot rata-rata tablet (Departemen kesehatan RI. 1979: 7)

Bobot rata-rata (mg)	Penyimpangan bobot rata-rata (%)	
	A	B
25 atau kurang	15	30
26 – 150	10	20
151 – 300	7,5	15
lebih dari 300	5	10

2) Uji Pelepasan Tablet (Disolusi)

1) Pembuatan cairan lambung buatan pH 1,2

Ditimbang 2,0 gram natrium klorida dilarutkan dalam 7,0 ml asam klorida dan dicukupkan air hingga 1000 ml.

2) Pembuatan kurva baku aspirin dalam medium cairan lambung buatan pH 1,2

a) Pembuatan deret konsentrasi larutan baku aspirin (Sudjadi & Abdul Rohman, 2012: 8)

Aspirin ditimbang 80 mg dan dimasukkan dalam labu ukur 100 ml. Dilarutkan dalam medium cairan lambung buatan pH 1,2 dan dicukupkan sampai batas tanda. Lalu dikocok homogen sehingga diperoleh larutan stock dengan konsentrasi 1000,0 ppm. Selanjutnya, larutan stock dipipet berturut-turut 0,6 ml; 0,8 ml; 1,0 ml; 1,2 ml; dan 1,4 ml dimasukkan ke dalam masing-masing labu ukur 10 mL yang berbeda dan ditambahkan dengan medium cairan lambung pH 1,2 sampai batas tanda, sehingga diperoleh larutan 6, 8, 10, 12, 14 ppm.

b) Penentuan panjang gelombang (λ) maksimum aspirin dalam medium cairan lambung buatan pH 1,2

Serapan larutan kurva baku aspirin pada konsentrasi 6, 8, 10, 12, 14 diukur pada panjang gelombang UV 200-400 nm, ditentukan panjang gelombang maksimumnya.

c) Pembuatan kurva baku

Diukur nilai serapan dari masing-masing pengenceran 6; 8; 10; 12 dan 14 ppm pada λ maksimumnya, kemudian dibuat persamaan kurva baku aspirin dengan menghubungkan nilai serapan (y) dan konsentrasi larutan baku (x) dalam persamaan garis lurus $y = a + bx$.

3) Uji disolusi (Kementerian kesehatan RI, 2014: 139)

Uji disolusi dilakukan dengan menggunakan metode dayung "*paddle methode*". Dalam metode ini menggunakan 900,0 mL cairan lambung buatan sebagai medium disolusi dengan rotasi 50 rpm kemudian tablet dicampurkan dalam medium disolusi yang suhunya dipertahankan $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ selama 8 jam. 5,0 ml sampel

diambil pada jam ke- 2, 4, 6, dan 8. Medium yang telah diambil digantikan dengan 5,0 mL, medium disolusi baru untuk mempertahankan kondisi tunak (*sink*). Sampel kemudian dianalisis dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum aspirin pada point 2)b).

2. Analisis Data

Dilakukan analisis data terhadap pengujian evaluasi tablet dan uji disolusi aspirin. Dalam uji disolusi yaitu:

- a. Pembuatan kurva baku (Gandjar dan Abdul Rohman. 2012: 108-109).

Dibuat seri larutan baku dari aspirin dengan berbagai konsentrasi. Masing-masing absorbansi larutan dengan berbagai konsentrasi diukur kemudian dibuat kurva yang merupakan hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi.

- b. Menentukan kinetika dan mekanisme pelepasan obat dari sediaan tablet (Wibowo. 2011: 96).

Dibuat kurva hubungan antara Waktu dengan presentase obat yang terlarut (erosi, orde nol), akar waktu dengan presentase yang terlarut (difusi), waktu dengan in fraksi obat yang tidak larut (orde satu). Kemudian nilai koefisien korelasi (r) yang diperoleh dari tiap hubungan tersebut dibandingkan untuk mengetahui kinetika dan mekanisme pelepasan yang dominan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakterisasi Pati Umbi Tire

Perbandingan hasil karakterisasi Pati Tire Alami (PTA), Pati Tire Pregelatinasi (PTP) dan Pati Tire Pregelatinasi Fosfat (PTPF) meliputi analisis ukuran partikel, uji sudut istirahat, uji kecepatan alir, penetapan BJ sejati, BJ nyata, BJ mampat, porositas, indeks kompresibilitas dan rasio hausner. Hasil karakterisasi dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Karakterisasi Pati Tire

No	Parameter pengukuran	Hasil Pengujian			Syarat	Keterangan
		PTA	PTP	PTPF		
1	Analisis Ukuran Partikel (mm)	0,3001	0,1591	0,2360	< 0,5%	Memenuhi syarat
2	Uji sudut istirahat (°)	13,8473	25,2287	23,2709	< 30%	Memenuhi syarat
3	Uji kecepatan alir (g/s)	5,1379	9,2311	12,5576	> 10%	Memenuhi syarat
4	Penetapan BJ sejati (g/ml)	1,64	1,30	1,6078	-	-
5	Penetapan BJ nyata (g/ml)	0,3234	0,5140	0,6303	-	-
6	Penetapan BJ mampat (g/ml)	0,3895	0,6402	0,7031	-	-
7	Uji porositas (%)	26,2461	17,2720	6,8112	-	-
8	Indeks kompresibilitas (%)	10,81	15,83	15,54	11-15	Memenuhi syarat
9	Rasio Hausner	1,1080	1,1583	1,1554	1,12-1,18	Memenuhi syarat

Keterangan: PTA : pati tire alami
 PTP : pati tire pregelatinasi
 PTPF : pati tire pregelatinasi fosfat

2. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Aspirin

Pada penentuan panjang gelombang maksimum aspirin dalam cairan lambung buatan pH 1,2 diperoleh serapan maksimum pada panjang gelombang 223 nm.

3. Pembuatan Kurva Baku

Kurva baku aspirin dalam cairan lambung buatan pH 1,2 diperoleh persamaan garis lurus $y = 0.0336x - 0.0038$ dengan koefisien korelasi (R^2) = 0,9995. Hasil pengukuran kurva baku aspirin dalam cairan lambung buatan dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Nilai Absorban Aspirin Dalam Cairan Lambung Buatan pH 1,2

Konsentrasi (ppm)	Absorban
6	0,200
8	0,263
10	0,332
12	0,397
14	0,469

4. Evaluasi Tablet

a. Penampilan umum/fisik

Tabel 6. Penampilan Fisik Tablet

No.	Parameter	Formula			
		F10	F20	F30	F0
1	Warna	Putih Kecoklatan	Putih Kecoklatan	Putih Kecoklatan	Putih
2	Bau	Khas Aspirin	Khas Aspirin	Khas Aspirin	Khas Aspirin
3	Permukaan	Halus	Halus	Halus	Halus
4	Bentuk	Bundar	Bundar	Bundar	Bundar

Tabel 7. Uji Disolusi Tablet Aspirin

Waktu (jam)	Aspirin Terlarut (%)			
	F1	F2	F3	F4
2	8,99	17,712	11,1825	17,4537
4	11,53	17,9275	11,5744	18,2977
6	15,223	18,9837	17,0553	19,4968
8	19,265	17,2167	15,623	21,1241

Tabel 8. Data regresi kinetika pelepasan aspirin dari matriks PTPF

Formula	Pelepasan			Kesimpulan	
	Linear	Logaritma	Eksponensial	Orde	Model
F10	$Y = 1,7259x + 5,1225$	$Y = 7,119\ln(x) + ,1613$	$Y = 6,9549e^{0,1282x}$	Orde 2	Higuchi
	$R^2 = 0,9901$	$R^2 = 0,9132$	$R^2 = 0,9991$		
F20	$Y = 0,2418x + 17,065$	$Y = 0,983\ln(x) + 16,811$	$Y = 17,095e^{0,0132x}$	Orde 0	Erosi
	$R^2 = 0,7948$	$R^2 = 0,7121$	$R^2 = 0,7929$		
F30	$Y = 0,9401x + 9,1582$	$Y = 4,0343\ln(x) + 7,8572$	$Y = 9,6251e^{0,0695x}$	Orde 2	Higuchi
	$R^2 = 0,6875$	$R^2 = 0,6863$	$R^2 = 0,7176$		
F0	$Y = 0,6106x + 16,04$	$Y = 2,498\ln(x) + 15,377$	$Y = 16,243e^{0,0318x}$	Orde 2	Higuchi
	$R^2 = 0,9798$	$R^2 = 0,889$	$R^2 = 0,9868$		

A. Pembahasan

Menurut Islam, semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini menjadi sumber pengetahuan dan penelitian bagi kaum intelektual (*Ulul Albab*). Ciri manusia *Ulul Albab* adalah mereka yang memiliki kemampuan dzikir dan fikir yang seimbang. Hal ini sebagaimana disebut dalam Q.S Ali-Imran (3) : 190-191.

Menurut Shihab, ayat ini menjelaskan sebagian dari ciri-ciri siapa dinamai *ulul albab* yang disebut pada ayat sebelumnya. Mereka adalah orang-orang baik laki-

laki ataupun perempuan yang terus menerus mengingat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat kerja atau istirahat, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring atau bagaimanapun dan mereka memikirkan tentang penciptaan, yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan, Tuhan kami tiadalah Engkau menciptakan alam raya segala isinya dengan sia-sia, tanpa tujuan yang hak. Apa yang kami alami, atau lihat, atau dengar dari keburukan atau kekurangan. Maha Suci Engkau dari semua itu (Shihab. 2002: 370-372).

Peneliti mencoba untuk mengkaji ciptaan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang secara kasat mata tidak diperhatikan manfaatnya bagi manusia. Namun, sesungguhnya semua yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* ciptakan ada manfaatnya. Begitu pula tanaman talas yang digunakan pada penelitian ini sebagai bahan tambahan pembuatan tablet.

Pada penelitian ini dibuat sediaan tablet lepas lambat aspirin sebagai antiplatelet dalam 4 formula dengan konsentrasi Pati Tire Pregelatinasi Fosfat (PTPF) yang bervariasi. Aspirin merupakan obat yang cocok diformulasikan menjadi sediaan lepas lambat karena memiliki waktu paruh eliminasi yang pendek yaitu sekitar 2-3 jam sehingga harus sering diberikan untuk mempertahankan kadar terapi dalam plasma (Charles, dkk. 2009: 271).

Bahan pembantu lain yang digunakan adalah laktosa anhidrat, karena metode yang digunakan adalah cetak langsung sehingga bahan yang digunakan harus memiliki laju alir dan indeks kompresibilitas yang baik. Untuk itu bahan ini merupakan salah satu bahan yang paling banyak digunakan dalam pembuatan tablet cetak langsung (Departemen kesehatan RI. 2014: 53). Selain itu talk dan asam stearat digunakan sebagai lubrikan untuk memperbaiki sifat alir serbuk pada saat pencetakan.

Na_2HPO_4 Sebagai bahan taut silang yang dapat menyebabkan terbentuknya ikatan-ikatan (jembatan) baru antar molekul di dalam pati itu sendiri atau diantara molekul pati yang satu dengan molekul pati yang lain (Koswara. 2009: 12).

Hasil analisis ukuran partikel pada pengujian dapat diketahui semua hasil dari PTA (Pati Tire Alami), PTP (Pati Tire Pregelatinasi), dan PTPF (Pati Tire Pregelatinasi Fosfat) dapat memenuhi syarat untuk dilakukan metode kempa langsung. Ukuran partikel dirancang sesuai ukuran partikel pati pregelatinasi yaitu 30-150 μm , lebih dari 90% melewati mesh 100 (150 μm) dan kurang dari 0,5% tertahan pada mesh 40 (425 μm) (Rowe, dkk. 2009: 693). Ukuran partikel mempengaruhi sifat fisika dan kimia dari obat, yakni laju disolusi obat, tekstur, dan keseragaman isi yang homogen. Sedangkan pada matriks sebagai salah satu bahan tambahan, ukuran partikel dapat mempengaruhi sifat aliran dan bobot tablet (Lachman, dkk. 2008: 681).

Sudut istirahat merupakan suatu cara mengukur tahanan terhadap gerakan partikel. Semakin kecil sudut reposa, sifat alir suatu serbuk semakin baik dan sebaliknya (USP 30th, 2007: 1174). Berdasarkan hasil karakterisasi sudut istirahat menunjukkan bahwa pati umbi tire alami memiliki sudut istirahat 13,8473⁰, sudut istirahat pati umbi tire pregelatinasi yaitu 25,2287⁰, dan sudut istirahat pati umbi tire pregelatinasi fosfat yaitu 23,2709⁰. Rendahnya nilai sudut istirahat menunjukkan sifat alir yang baik pada serbuk. Nilai sudut istirahat yang baik yaitu 20⁰-40⁰, diatas 50⁰ akan mengalir dengan susah, itupun jika mungkin (Lachman, 1989: 643).

Hasil uji kecepatan alir menunjukkan nilai kecepatan alir yang baik untuk dilakukan metode kempa langsung yaitu pada nilai kecepatan alir Pati Pregelatinasi Fosfat dengan kecepatan alirnya 12,5576 g/det, sedangkan pada nilai kecepatan alir dari Pati Tire Alami 5,1379 g/det dan Pati Tire Pregelatinasi 9,2311 g/det nilai

kecepatan alir yang kurang baik. Kecepatan alir yang baik dan memenuhi persyaratan yaitu >10 g/det (bebas mengalir) (Aulton, 1988: 207). Nilai kecepatan alir pati pregelatinasi dengan penaut silang fosfat menunjukkan kecepatan alir yang lebih baik bila dibandingkan dengan kecepatan alir dari pati umbi tire pregelatinasi biasa.

Pada pengujian bobot jenis (BJ) dilakukan uji BJ sejati, BJ nyata, dan BJ mampat. BJ sejati adalah bobot sampel dibagi dengan volume sampel tanpa ruang antar partikel dan ruang intra partikel. Hasil penetapan BJ sejati yang diperoleh yakni PTA, PTP, dan PTPF masing-masing adalah 1,64 g/ml, 1,30 g/ml, dan 1,6078 g/ml. BJ nyata merupakan bobot sampel dibagi dengan volume sampel, termasuk di dalamnya ruang antar partikel dan ruang intra partikel. BJ nyata untuk masing-masing pati tire yaitu untuk PTA 0,3234 g/ml, PTP 0,5140 g/ml, dan PTPF 0,6303 g/ml. BJ mampat merupakan bobot sampel dibagi dengan volume sampel, termasuk di dalamnya ruang intra partikel tetapi tanpa ruang antar partikel. Ruang antar partikel dikurangi bahkan dihilangkan dengan pengetukan sehingga diperoleh mampat yang konstan. Diperoleh BJ mampat pada PTA 0,3895 g/ml, PTP 0,6402 g/ml, dan PTPF 0,7031 g/ml. BJ mampat dapat mempengaruhi ketebalan tablet. Selain itu, dapat diproduksi tablet dengan bobot bahan yang besar, namun tablet yang dihasilkan kecil.

Hasil uji porositas untuk PTA adalah 26,2461%, PTP 17,2720%, dan PTPF 6,8112%. Porositas merupakan ruang kosong antar partikel pada granul. Ruang kosong ini dapat membantu proses disintegrasi dari granul, karena cairan pencernaan dapat masuk sehingga granul mengembang dan akhirnya hancur. Range porositas pada umumnya adalah 1-20%. Dengan demikian PTA memiliki nilai porositas yang buruk.

Indeks kompresibilitas menunjukkan kerapatan suatu partikel, dimana indeks kompresibilitas yang tinggi menjadikan granul susah mengalir, menghasilkan tablet

yang padat atau keras. Hasil uji indeks kompresibilitas adalah 10,8148% untuk PTA, 15,83% untuk PTP, dan 15,5456% untuk PTPF. Hasil ini menunjukkan nilai indeks kompresibilitas yang baik untuk dikempa langsung karena tidak melebihi persyaratan yang ditentukan yaitu 20% (USP30-NF25. 2007: 643). Selain itu rasio hausner juga mempengaruhi sifat alir dari granul, jika nilai rasio hausner tinggi maka granul susah mengalir. Nilai rasio hausner yang diperoleh pada PTA, PTP, dan PTPF masing-masing adalah 1,1081, 1,1583 dan 1,1554. Nilai tersebut memenuhi syarat nilai rasio hausner yang baik yaitu $<1,25$ (USP30-NF25. 2007: 643). Berdasarkan penjelasan di atas, pati tire pregelatinasi fosfat memenuhi syarat untuk dapat dicetak menjadi tablet dengan metode kempa langsung karena memiliki fluiditas dan kompresibilitas yang memenuhi persyaratan.

Proses pembuatan tablet dilakukan dengan metode kempa langsung yang mengandung 80 mg aspirin. Tablet yang dihasilkan adalah berwarna agak kecoklatan, permukaan halus dan mengkilap. Hasil evaluasi keseragaman ukuran tablet ditunjukkan pada tabel 21 yang memenuhi persyaratan keseragaman ukuran (Departemen kesehatan RI. 1979: 6) yakni kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari $1\frac{1}{3}$ tebal tablet. Kecepatan alir granul yang baik berperan dalam keseragaman ukuran tablet karena memungkinkan pengisian granul yang seragam ke dalam ruang pencetakan. Uji keseragaman bobot seperti yang tertera pada tabel 22 menunjukkan bahwa keseluruhan tablet memenuhi syarat keseragaman bobot menurut Farmakope Indonesi Edisi III yakni tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobot rata-ratanya lebih besar dari 5% dan tidak 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih dari 10%.

Suatu tablet yang baik harus mempunyai kekerasan yang baik, kekerasan yang baik adalah tablet yang tidak begitu keras dan tablet yang tidak begitu rapuh. Apabila

terlalu keras air tidak dapat berpenetrasi ke dalam tablet dan tablet sulit untuk larut dalam tubuh, apabila kekerasan kurang maka tablet tidak tahan terhadap kekuatan mekanik seperti guncangan saat pembuatan ataupun pendistribusian. Hasil uji kekerasan tablet yang terdapat pada tabel 24 menunjukkan kekerasan untuk tiap formula masing-masing adalah 3,83 Kg untuk F1, 4,33 Kg untuk F2, 4 Kg untuk F3, dan 4,83 Kg untuk F4. Hasil evaluasi kekerasan tablet tiap formula memenuhi syarat tablet pada umumnya yaitu 4-8 Kg, akan tetapi tidak memenuhi syarat tablet lepas lambat yaitu 10-20 Kg (Hadisoewignyo dan Achmad. 2013: 118). Hal ini dipengaruhi karena sifat alir pada massa tablet tidak seragam dan pelincir yang kurang baik sehingga *punch* atas dan *punch* bawah tidak tepat bertemu pada saat pengempaan.


Kerapuhan tablet adalah ketahanan tablet dalam menahan tekanan terutama guncangan atau pengikisan. Kerapuhan merupakan parameter yang baik untuk mengetahui ketahanan tablet selama proses pengemasan dan distribusi. Tablet yang tahan dan tidak rapuh yang bertahan sampai kepada konsumen, karena tablet yang rapuh akan terkikis bahkan bisa pecah ketika mengalami pengikisan dipengemasan dan guncangan saat distribusi. Kerapuhan dinyatakan dalam persentase bobot yang hilang selama pengujian, syarat persentase kerapuhan kurang dari 0,8% (Hadisoewignyo dan Achmad. 2013: 119). Uji kerapuhan tablet untuk F1, F2, F3, dan F4 adalah 0,15740%, 0,1608%, 0,1928%, 0,094%.

Uji disolusi dilakukan untuk mengetahui kinetika dan mekanisme pelepasan obat aspirin dalam tablet secara *in-vitro*. Uji disolusi *in-vitro* merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui profil pelepasan obat yang dapat menggambarkan profil farmakokinetika obat dalam tubuh (Lachman, dkk. 2008). Uji disolusi dilakukan berdasarkan metode yang ditetapkan Farmakope V. Dalam penelitian ini membandingkan pelepasan aspirin dari 4 formula. Formula pertama menggunakan

matriks PTPF 10%, formula II menggunakan matriks PTPF 20%, formula III menggunakan matriks PTPF 30%, dan formula IV adalah kontrol negatif yaitu sediaan yang tidak menggunakan matriks PTPF. Pada tabel 8, terlihat perbedaan data regresi pelepasan aspirin yakni koefisien korelasi (R^2) pada regresi linear, logaritma dan eksponensial. Berdasarkan nilai koefisien korelasi (R^2) tertinggi pada tabel 8, menunjukkan bahwa kinetika pelepasan obat formulasi I cenderung mengikuti kinetika pelepasan orde dua yaitu regresi ($R^2 = 0,9991$), formulasi II mengikuti kinetika orde nol yaitu ($R^2 = 0,7929$), dan formulasi III dan IV pelepasannya cenderung mengikuti kinetika orde kedua yakni regresi eksponensial ($R^2 = 0,7176$ dan $R^2 = 0,9868$). Kinetika pelepasan orde nol terjadi melalui mekanisme erosi. Kinetika ini menggambarkan suatu sistem dimana kecepatan pelepasan zat aktif yang konstan dari waktu ke waktu tanpa dipengaruhi oleh konsentrasi zat aktif. Sedangkan kinetika pelepasan orde kedua menggambarkan pelepasan obat dari matriks bergantung pada akar waktu yang berarti bahwa pelepasan zat aktif dipengaruhi oleh waktu, sehingga semakin lama zat aktif akan dilepaskan dengan kecepatan rendah yang disebabkan oleh jarak difusi zat aktif semakin panjang.

Tablet lepas lambat ketika kontak dengan cairan saluran cerna, tablet akan pecah dan melepaskan obatnya hingga mencapai kadar yang tinggi (*loading dose*), namun terdapat sebagian obat yang masih terperangkap oleh matriks sehingga dengan bertambahnya waktu maka pelepasan obatnya akan menjadi konstan. Kecepatan pelepasan obat dipengaruhi oleh berapa banyak obat yang terbungkus oleh matriks pati tire pregelatinasi ikatan silang fosfat (PTPF). Oleh karena itu waktu yang diperlukan untuk melepaskan zat aktif lebih lambat. Selain pengaruh matriks PTPF yang digunakan dalam penelitian ini, laktosa anhidrat yang berfungsi sebagai pengisi

sebagaimana pada formula IV sebagai kontrol negatif tidak menggunakan PTPF juga mempengaruhi pelepasan zat aktif.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perubahan karakteristik Pati Tire Pregelatinasi Fosfat (PTPF) setelah mengalami taut silang dengan fosfat memiliki sifat alir dan indeks kompresibilitas yang baik dibanding dengan Pati Tire Alami (PTA) dan Pati Tire Pregelatinasi (PTP).
2. Pengaruh penggunaan Pati Tire Pregelatinasi Fosfat terdapat pada Formula 1 yang penggunaan Aspirin dengan PTPF 10% terdapat pada orde 2 yang mengikuti pelepasan Higuchi.
3. Ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini menjadi sumber pengetahuan dan penelitian bagi kaum intelektual (*Ulul Albab*). Ciri manusia *Ulul Albab* adalah mereka yang memiliki kemampuan dzikir dan fikir yang seimbang.

B. Saran

Untuk mengetahui suatu obat dapat memberikan efek farmakologis atau tidak, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut ketahap farmakokinetik obat sediaan tablet lepas lambat aspirin menggunakan pati talas pregelatinasi petaut silang fosfat.

KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'anul Karim.
- Agustin, Rini dan Hestiary ratih. *Jurnal Sains farmasi & Klinik* (e-ISSN: 2442-5435 Vol. 01 No. 02 Mei 2015 *Profil Disolusi Tablet Sustained Release natrium Diklofenak dengan Menggunakan Matriks Metolose 90 SH 4000*. Universitas Andalas & Universitas Jenderal Achmad Yani. 2015.
- Ansel, Howard C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi Edisi Keempat*. Jakarta: UI-Press. 2008.
- Charles, F., dkk. *Drug Information Handbook 17th Edition*. American Pharmacists Association. 2009.
- Davey, Patrick. *At a Glance Medicine*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2003.
- Departemen kesehatan RI. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1979.
- Eksawati, Nur. *Penelitian Formulasi Sediaan Tablet Lepas Lambat Propanolol HCl Menggunakan Pati Pregelatinasi Talas dengan Penaut Silang Fosfat*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2012.
- Florey, Klaus. *Analytical profiles of Drug Substances Volume 8*. New York San Francisco London: Academic Press. 1979.
- Gunawan, Sulastia Gan, dkk. *Farmakologi dan Terapi Edisi 5*. Jakarta: Kementerian Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2012.
- Hardman, Joel G. dan Limbird, Lee E. *Goodman & Gilman Dasar Farmakologi Terapi Edisi 10*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2014.
- Juheini, dkk. *Majalah Ilmu Kefarmasian, Vol. I, No. 1 ISSN: 1693-9883 Pengaruh Kandungan Pati Singkong Terpregelatinasi terhadap Karakteristik Fisik Tablet Lepas Terkontrol Teofilin*. Jakarta: Jurusan farmasi, FMIPA Universitas Indonesia. 2004.
- Katzung, Bertram G. *Farmakologi Dasar dan Klinik*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2012.
- Kementerian kesehatan RI. *Farmakope Indonesia Edisi V*. Jakarta: Kementerian kesehatan Republik Indonesia. 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media. 2012.
- Kisroh, Dwiyono. *Tanaman Iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume) Dan Beberapa Manfaatnya*. Jakarta: Fakultas Biologi Universitas Nasional Jakarta. 2014.


- Lachman, Leon, dkk. *Teori dan Praktek Farmasi Industri Edisi ke-3*. Jakarta: UI-press. 2008.
- Maulani, dkk. *J. Teknol. Dan Industri Pangan Vol. 24 No. 1 Th. 2013 ISSN 1979-7788 Terakreditasi Dikti: 80/DIKTI/Kep/2012 Sifat Fungsional Pati Garut Hasil Modifikasi Hidroksipropilasi dan Taut Silang*. Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor. 2013.
- Ohtsuki, T. *Studies on Reverse Carbohydrates of Flour Amorphophallus Species, with Special Reference to Mannan*. Botanical Magazine: Tokyo 81. 1968.
- Pentury, Melkhianus H, dkk. *Wacana-Vol. 15 No. 2 ISSN 1411-0199 E-ISSN 2338-1884 Analisis Kelayakan Teknis dan Finansial Produksi Maltodekstrin dari Pati Hipokotil Brugusera gymnosrhiza di Kaupaten Seram bagian Barat*.2012.
- Rahayuningsi, Dwi. *Penelitian Pengaruh Penggunaan Amilum Singkong Pregelatinasi sebagai Bahan Penghancur terhadap Sifat Fisik Tablet Aspirin*. Purwokerto: Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2010.
- Romengga, Jorion, dkk. *J. Teknologi dan Industri Pangan, Vol. XXII No. 2 Th. 2011 Sintesis Pati Sagu Ikatan Silang Fosfat Berderajat Substitusi Fosfat Tinggi dalam Suasana Asam*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 2011.
- Raina, C. dkk. *Some Characteristics of Acetylated, Cross-Linking and Dual Modified Indian Rice Starches*: European Food Research and Tehnology. 2006.
- Rowe, Raymond C., et al. *Handbook of Pharmaceutical Excipients Sixth edition*. London: Pharmaceutical Press. 2009.
- Serafinah, Indriyani dkk. *Respon Pertumbuhan Dan Hasil Porang (Amorphophallus muelleri Blume) Terhadap Perlakuan Urea Dan Kapur*. Malang: Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. 2007
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sumarwoto. *Iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume); Deskripsi dan Sifat-sifat Lainnya*. Jakarta: Jurusan Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional (UPN). 2005.
- Sutrisno Koswara. *Teknologi Pengolahan Umbi Porang*. Bogor. Bogor Agricultural University. 2000.
- Syamsiah, Dra C. *Buku Ajar Taksonomi Tumbuhan Tingkat Tinggi*. Makassar: Universitas Negeri Makassar Press. 2009.
- Sweetman, Sean C., dkk. *Martindale: The Complete Drug Reference Thirty-Sixth Edition*. London: Pharmaceutical Press. 2009.

- Tjay, Tan Hoan, dan Kirana Rahardja. *Obat-Obat Penting Edisi Keenam*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. 2010.
- Voigt, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1995.
- Wibowo, D. Ari, dkk. *Farmacy Vol. 08 No. 01 April 2011 ISSN 1693-3* *Formulasi Sediaan Tablet Lepas Lambat Aspirin dengan Etil Selulosa Aqualon T10 sebagai Matriks*. Puwokerto: Fakultas farmasi Universitas Muhammdadiyah Puwoketo. 2011.




Lampiran : Skema Kerja

1. pengolahan Sampel Umbi Tire




2. Pembuatan Pati Pregelatinasi Umbi Tire (PPUT)


Penentuan Suhu Gelatinasi dan Pembuatan Pati Terpregelatinasi



3. Pembuatan Matriks Pati Pregelatinasi Umbi Tiro dengan *Crosslinking Agent* (PPUTF)



4. Pembuatan tablet aspirin dalam matriks pati pregelatinasi umbi tire fosfat dengan metode kempa langsung



Lampiran 2. Tabel dan perhitungan hasil penelitian

1. Evaluasi granul pati tire alami

Tabel 9. Hasil evaluasi granul pati tire alami analisis ukuran partikel

No. Ayakan	Diameter (mm)(x)	Berat Residu (g)	η % (y)	x.y	D (mm)
5	4	0,1281	1,2090	4,836	0,3001
10	2	0,4469	4,2180	8,436	
18	1	0,2241	2,1151	2,1151	
35	0,5	1,0032	9,4687	4,7343	
120	0,125	7,9730	75,2531	9,4066	
230	0,063	0,8104	7,6489	0,4818	
325	0,045	0,0092	0,0868	0,0039	
Jumlah		10,5949	99,9996	30,0137	

$$\eta \% = \frac{\text{berat residu}}{\sum \text{berat residu}} \times 100\% = \frac{0,1281}{10,5949} \times 100\% = 1,2090 \%$$

$$D = \frac{\sum x \cdot y}{100} = \frac{30,0137}{100} = 0,3001 \text{ mm}$$

Tabel 10. Hasil evaluasi granul pati tire alami uji Berat Jenis (BJ) sejati, BJ nyata, BJ mampat dan Porositas

Replikasi	BJ sejati	BJ nyata	BJ mampat	Porositas
I	1,84	0,2802	0,32545	82,387
II	1,55	0,333	0,40941	73,714
III	1,53	0,3571	0,43373	71,699
Rata-rata	1,64	0,3234	0,38953	75,933

Perhitungan BJ Sejati

Volume piknometer = 25 ml

(a) Pikno kosong = 29,933 g

(b) Pikno + parafin = 51,308 g

(c) Pikno + serbuk = 30,902 g

(d) Pikno + parafin + serbuk = 51,828 g

$$BJ \text{ paraffin} = \frac{b-a}{\text{volume pikno}} = \frac{51,308 \text{ gr} - 29,933 \text{ gr}}{25 \text{ ml}} = \frac{21,375 \text{ gr}}{25 \text{ ml}} = 0,855 \text{ gr/ml}$$

$$Bj \text{ sejati} = \frac{(c-a) \times Bj \text{ paraffin}}{(c+b) - (a+d)} = \frac{(30,902 \text{ gr} - 29,933 \text{ gr}) \times 0,855 \text{ gr/ml}}{(30,902 \text{ gr} + 51,308 \text{ gr}) - (29,933 \text{ gr} + 51,828 \text{ gr})}$$

$$= \frac{(0,968 \text{ gr}) \times 0,855 \text{ gr/ml}}{(82,209 \text{ gr}) - (81,761 \text{ gr})} = \frac{0,82764 \text{ gr/ml}}{0,448 \text{ gr}} = 1,8474 \text{ gr/ml}$$

Perhitungan BJ nyata, BJ Mampat dan porositas

$$\begin{aligned}
 \text{Bobot pati tire} &= 25 \text{ g} \\
 \text{Volume awal} &= 89 \text{ ml} \\
 \text{Volume ketukan ke-10} &= 84 \text{ ml} \\
 \text{Volume ketukan ke-50} &= 79 \text{ ml} \\
 \text{Volume ketukan ke-500} &= 69 \text{ ml} \\
 \text{BJ Nyata} &= \frac{\text{Bobotgranul}}{\text{Volume granul}} = \frac{25 \text{ g}}{89 \text{ ml}} = 0,2808 \text{ g/ml} \\
 \text{BJ mampat} &= \frac{\text{Bobotgranul}}{\text{Volume mampat}} \\
 \text{BJ mampat}_{10} &= \frac{25 \text{ g}}{84 \text{ ml}} = 0,29761 \text{ g/ml} \\
 \text{BJ mampat}_{50} &= \frac{25 \text{ g}}{79 \text{ ml}} = 0,31645 \text{ g/ml} \\
 \text{BJ mampat}_{500} &= \frac{25 \text{ g}}{69 \text{ ml}} = 0,36231 \text{ g/ml} \\
 \text{BJ mampat} &= \frac{0,29761 + 0,31645 + 0,36231}{3} = 0,32545 \text{ g/ml} \\
 \text{Porositas} &= \left(1 - \frac{\text{BJ mampat}}{\text{BJ sejati}}\right) \times 100\% \\
 \text{Porositas}_{10} &= \left(1 - \frac{0,29761 \text{ g/ml}}{1,8474 \text{ g/ml}}\right) \times 100\% = 83,891 \% \\
 \text{Porositas}_{30} &= \left(1 - \frac{0,31645 \text{ g/ml}}{1,8474 \text{ g/ml}}\right) \times 100\% = 82,876 \% \\
 \text{Porositas}_{500} &= \left(1 - \frac{0,36231 \text{ g/ml}}{1,8474 \text{ g/ml}}\right) \times 100\% = 80,394 \% \\
 \text{Porositas} &= \frac{83,891 + 82,876 + 80,394}{3} = 82,387 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 11. Hasil evaluasi granul pati tire alami uji indeks kompresibilitas

Replikasi	Indeks kompresibilitas (%)	Rasio Hausner
1	8	1,08
2	13,33	1,13
3	11,11	1,11
Rata-rata	10,81	1,108

Bobot pati tire = 25 g

Volume awal = 54 ml

Volume ketukan 500 = 50 ml

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kompresibilitas} &= \frac{\text{volume awal} - \text{volume mampat}}{\text{Volume mampat}} \times 100\% \\ &= \frac{54-50}{50} \times 100\% = \frac{4}{50} \times 100\% = 8\% \end{aligned}$$

$$\text{Rasio hausner} = \frac{\text{volume awal}}{\text{Volume mampat}} = \frac{54}{50} = 1,08 \%$$

2. Evaluasi granul pati tire pregelatinasi

Table 12. Hasil evaluasi granul pati tire pregelatinasi (PTP) analisis ukuran partikel

No. Ayakan	Diameter (mm) (x)	Berat Residu (g)	η % (y)	x.y	D (mm)
5	4	0,0751	0,3495	1,398	0,1591
10	2	0,5124	2,3846	4,7692	
18	1	0,2195	1,0215	1,0215	
35	0,5	0,2960	1,3775	0,6887	
120	0,125	7,7092	35,8772	4,4846	
230	0,063	10,6699	49,6558	3,1283	
325	0,045	2,0056	9,3337	0,4200	
Jumlah		21,4877	99,9998	15,9103	

Tabel 13. Hasil evaluasi granul pati tire pregelatinasi (PTP) uji sudut istirahat dan kecepatan alir

Replikasi	Sudut istirahat (°)	Kecepatan alir (g/detik)
1	25,5457	8,7071
2	24,8382	8,7375
3	25,2724	9,4987
Rata-rata	25,2187	8,9811

Tabel 14. Hasil evaluasi granul pati tire pregelatinasi (PTP) uji BJ sejati, BJ nyata, BJ mampat dan Porositas

Replikasi	BJ sejati	BJ nyata	BJ mampat	Porositas
1	1,31	0,5102	0,6213	52,6253
2	1,30	0,5319	0,6712	49,8566
3	1,30	0,5	0,6296	49,0223
Rata-rata	1,30	0,5140	0,6402	50,5014

Tabel 15. Hasil evaluasi granul pati tire pregelatinasi (PTP) uji indeks kompresibilitas dan rasio hausner

Replikasi	Indeks kompresibilitas (%)	Rasio Hausner
1	17,5	1,175
2	17,5	1,175
3	12,5	1,125
Rata-rata	15,83	1,1583

3. Evaluasi granul pati tire pregelatinasi dengan penaut silang posfat

Table 16. Hasil evaluasi granul pati tire pregelatinasi dengan penaut silang fosfat (PTPF) analisis ukuran partikel

No. Ayakan	Diameter (mm) (x)	Berat Residu (g)	η % (y)	x.y	D (mm)
5	4	0,0610	0,2584	1,0336	0,2360
10	2	0,2090	0,8854	1,7708	
18	1	0,1605	0,6800	0,6800	
35	0,5	0,2144	0,9083	0,4541	
120	0,125	1,4853	6,2929	0,7866	
230	0,063	12,8788	54,5649	3,4375	
325	0,045	8,5937	36,4098	1,6384	
Jumlah		23,6027	99,9997	9,801	

Tabel 17. Hasil evaluasi granul pati tire pregelatinasi dengan penaut silang fosfat (PTPF) uji sudut istirahat dan kecepatan alir

Replikasi	Sudut istirahat ($^{\circ}$)	Kecepatan alir (g/detik)
1	22,6025	12,2450
2	22,7623	12,9027
3	23,4589	12,6042
Rata-rata	22,9412	12,5839

Tabel 18. Hasil evaluasi granul pati tire pregelatinasi dengan penaut silang fosfat (PTPF) uji BJ sejati, BJ nyata, BJ mampat dan Porositas

Replikasi	BJ sejati	BJ nyata	BJ mampat	Porositas
1	1,6036	0,625	0,6888	57,05
2	1,6037	0,625	0,6969	38,969
3	1,6161	0,64102	0,7236	55,222
Rata-rata	1,6078	0,63034	0,7031	50,4136

Tabel 19. Hasil evaluasi granul pati tire pregelatinasi dengan penaut silang fosfat (PTPF) uji indeks kompresibilitas

Replikasi	Indeks kompresibilitas (%)	Rasio Hausner
1	14,285	1,1428
2	17,647	1,1764
3	14,705	1,1470
Rata-rata	15,5456	1,1554

4. Evaluasi tablet

a. Penampilan umum

Tabel 20. Data hasil penampilan fisik tablet

No	Parameter	Formula I	Formula II	Formula III	Formula IV
1	Warna	Putih kecoklatan	Putih kecoklatan	Putih kecoklatan	Putih
2	Bau	khas Aspirin	Khas aspirin	Khas aspirin	Khas aspirin
3	Permukaan	Halus	Halus	Halus	Halus
4	Bentuk	Bundar	Bundar	Bundar	Bundar

b. Keseragaman ukuran

Tabel 21. Data hasil perhitungan keseragaman ukuran

No.	F1		F2		F3		F4	
	d (cm)	Tebal (cm)						
1	1,22	0,515	1,22	0,505	1,22	0,51	1,22	0,525
2	1,22	0,525	1,22	0,537	1,22	0,52	1,22	0,542
3	1,22	0,51	1,22	0,51	1,23	0,505	1,22	0,525
4	1,22	0,515	1,22	0,515	1,23	0,512	1,22	0,525
5	1,22	0,510	1,22	0,502	1,23	0,52	1,21	0,515
6	1,22	0,520	1,22	0,515	1,22	0,505	1,21	0,545
7	1,22	0,53	1,21	0,505	1,22	0,51	1,21	0,515
8	1,22	0,532	1,21	0,512	1,22	0,50	1,22	0,525
9	1,22	0,535	1,21	0,52	1,23	0,55	1,22	0,535
10	1,23	0,515	1,23	0,53	1,23	0,50	1,23	0,505
11	1,23	0,52	1,23	0,505	1,23	0,512	1,23	0,515
12	1,23	0,53	1,22	0,51	1,23	0,51	1,23	0,530
13	1,22	0,52	1,22	0,512	1,20	0,517	1,22	0,535
14	1,22	0,527	1,22	0,51	1,20	0,51	1,22	0,54
15	1,23	0,52	1,23	0,515	1,20	0,55	1,23	0,53
16	1,23	0,517	1,23	0,515	1,23	0,51	1,23	0,525
17	1,23	0,545	1,23	0,517	1,23	0,517	1,22	0,535
18	1,22	0,532	1,22	0,515	1,22	0,512	1,22	0,535
19	1,22	0,515	1,22	0,522	1,22	0,52	1,22	0,545
20	1,23	0,545	1,23	0,522	1,21	0,515	1,23	0,525
Rata-rata	1,223	0,5239	1,221	0,5147	1,221	0,5152	1,221	0,5286

c. Keseragaman bobot

Tabel 22. Data hasil perhitungan evaluasi keseragaman bobot

No	Bobot tablet (g)							
	F1	Penyimpan gan (%)	F2	Penyimp ngan (%)	F3	Penyimpan gan (%)	F4	Penyimp ngan (%)
1	0,4124	1,2235	0,4139	1,4560	399,5	1,766724	418,7	2,718218
2	0,4144	1,7144	0,4076	0,0882	426,5	4,872321	422,3	3,601393
3	0,4045	0,7154	0,4122	1,0393	428,1	5,265746	406,3	0,32383
4	0,404	0,8382	0,4195	2,8287	416,6	2,438005	415,6	1,957706
5	0,4038	0,8873	0,4037	1,0442	415,5	2,167525	400,4	1,77126
6	0,4086	0,2908	0,3994	2,0982	395,1	2,848642	421,3	3,356067
7	0,4052	0,5436	0,4174	2,3139	392,4	3,512547	408,3	0,166822
8	0,4003	1,7463	0,4067	0,3088	398,9	1,914258	427,2	4,803493
9	0,4044	0,7400	0,3942	3,3728	408,7	0,495469	409,2	0,387616
10	0,4184	2,6962	0,403	1,2158	390,5	3,979739	404,2	0,83902
11	0,4096	0,5363	0,4053	0,6520	421,1	3,544512	395,9	2,87523
12	0,402	1,3291	0,4239	3,9072	401,8	1,201175	394,1	3,31681
13	0,4137	1,5426	0,3993	2,1227	398,4	2,037203	397,7	2,43364
14	0,4026	1,1818	0,4034	1,1177	409,6	0,716771	395,8	2,89976
15	0,404	0,8382	0,3969	2,7110	395,1	2,848642	397,2	2,5563
16	0,4076	0,0454	0,4183	2,5345	417,7	2,708484	395,3	3,02242
17	0,4124	1,2235	0,4009	1,7305	415	2,04458	426,2	4,558167
18	0,4087	0,3154	0,4097	0,4265	418,2	2,83143	424,5	4,141112
19	0,4043	0,7645	0,4186	2,6080	390,1	4,078095	396	2,85069
20	0,4074	0,0036	0,4053	0,6520	394,9	2,89782	396,2	2,80163
X	0,4074 15	0,95885	0,4079	1,7114	406,68 5	2,708484	407,6 2	2,569059

$$\% \text{ penyimpangan rata-rata} = \frac{0,4124 - 0,407415}{0,407415} \times 100\% = 1,2235\%$$

d. Kerapuhan

Tabel 23. Data hasil evaluasi kerapuhan tablet

Perlakuan	Hasil uji kerapuhan			
	F1	F2	F3	F4
Berat 10 tablet sebelum pengujian (g)	5,1576	5,0473	5,2575	4,8105
Berat tablet setelah pengujian (g)	4,3454	4,2354	4,2435	4,3564
Persentase kerapuhan (%)	0,1574	0,1608	0,1928	0,094

$$\% \text{ kerapuhan} = \frac{5,1576 - 4,3454}{5,1576} \times 100\% = 0,1574\%$$

e. Kekerasan

Tabel 24. Data hasil evaluasi kekerasan tablet


No.	Kekerasan tablet (Kg)			
	F1	F2	F3	F4
1	4	3	4	3
2	3	6	4	5
3	3	4	5	5
4	4	3	4	6
5	5	5	3	5
6	4	5	4	5
X	3,83	4,33	4	4,83

f. Pengukuran λ_{\max} dan pembuatan kurva baku

Tabel 25. Data hasil pengukuran kurva baku aspirin dalam cairan lambung buatan

pH 1,2

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
6	0,200
8	0,263
10	0,332
12	0,397
14	0,469




Gambar 5. Kurva baku aspirin dengan cairan lambung buatan pH 1,2


g. Disolusi

Tabel 26. Data hasil perhitungan disolusi formulasi 1


Waktu (jam)	A	A<	Jumlah terlarut (mg/900 mL)	Fk	Jumlah kumulatif (mg/900 mL)	% terlarut (%)
2	0,2554	0,2647	7,192	0,0399	7,192	8,99
	0,2439					
	0,2948					
4	0,2792	0,3392	9,187	0,0909	9,2269	11,53
	0,3359					
	0,4027					
6	0,3782	0,4475	12,088	0,1580	12,1789	15,223
	0,5049					
	0,4594					
8	0,5637	0,5657	15,254	0,2427	15,412	19,265
	0,5513					
	0,5821					



Gambar 6. Regresi linear formulasi I kadar terdisolusi pada t (mg)




Gambar 7. Regresi logaritma formulasi I kadar terdisolusi pada t (mg)




Gambar 8. Regresi eksponensial formulasi I kadar terdisolusi pada t (mg)

Tabel 27. Data hasil perhitungan disolusi formulasi II


Waktu (jam)	A	A<	Jumlah terlarut (mg/900 mL)	Fk	Jumlah kumulatif (mg/900 mL)	% terlarut (%)
2	0,4959	0,5252	14,1696	0,0787	14,1696	17,712
	0,5224					
	0,5573					
4	0,5240	0,5287	14,2633	0,1579	14,342	17,625
	0,5148					
	0,5473					
6	0,5232	0,5573	15,0291	0,2413	15,187	18,837
	0,5819					
	0,5669					
8	0,4649	0,5126	13,8321	0,3181	13,7734	18,92
	0,4995					
	0,5735					



Gambar 9. Regresi linear formulasi II kadar terdisolusi pada t (mg)




Gambar 10. Regresi logaritma formulasi II kadar terdisolusi pada t (mg)




Gambar 11. Regresi eksponensial formulasi II kadar terdisolusi pada t (mg)

Tabel 28. Data hasil perhitungan disolusi formulasi III


Waktu (jam)	A	A<	Jumlah terlarut (mg/900 mL)	Fk	Jumlah kumulatif (mg/900 mL)	% terlarut (%)
2	0,3496	0,3302	8,946	0,0497	8,946	11,1825
	0,3044					
	0,3367					
4	0,3469	0,2104	5,7375	0,0506	5,7872	11,5744
	0,1327					
	0,1518					
6	0,5099	0,5037	13,5937	0,1261	13,6443	17,0553
	0,4051					
	0,5961					
8	0,5365	0,4581	12,3723	0,1948	12,4984	15,623
	0,4601					
	0,3777					



Gambar 12. Regresi linear formulasi III kadar terdisolusi pada t (mg)




Gambar 13. Regresi logaritma formulasi III kadar terdisolusi pada t (mg)




Gambar 14. Regresi eksponensial formulasi III kadar terdisolusi pada t (mg)

Tabel 29. Data hasil perhitungan disolusi formulasi IV


Waktu (jam)	A	A<	Jumlah terlarut (mg/900 mL)	Fk	Jumlah kumulatif (mg/900 mL)	% terlarut (%)
2	0,5609	0,5175	13,963	0,0775	13,963	17,4537
	0,4124					
	0,5794					
4	0,6565	0,5398	14,5607	0,1583	14,6382	18,2977
	0,5034					
	0,4595					
6	0,5727	0,5726	15,4392	0,2440	15,5975	19,4968
	0,5522					
	0,5930					
8	0,6208	0,6180	16,6553	0,3365	16,8993	21,1241
	0,6684					
	0,5650					



Gambar 15. Regresi linear formulasi IV kadar terdisolusi pada t (mg)




Gambar 16. Regresi logaritma formulasi IV kadar terdisolusi pada t (mg)



Gambar 17. Regresi eksponensial formulasi IV kadar terdisolusi pada t (mg)

Lampiran.3:

1. Gambar Umbi tire




Gambar 18. a. pohon umbi tire b. umbi tire yang telah dibersihkan, dan c. umbi tire yang telah dikupas dan dipotong kecil-kecil.

2. Hasil pengolahan umbi tire menjadi pati



Gambar 19. a. pati palas alami, b. pati talas pregelatinasi, dan c. pati talas pregelatinasi fosfat

3. Hasil pengempaan tablet



Gambar 20. a. tablet formulasi I, b. tablet formulasi II, c. tablet formulasi III, dan d. tablet formulasi IV

BIOGRAFI PENULIS



Lisa Fitriani, lahir pada tanggal 22 Februari 1995. Putri Tunggal dari pasangan suami-istri Firman dan Sahria. Dikenal sebagai anak yang Baik, Penyayang dan agak terbuka dengan temannya. Ia mengawali sekolahnya di SDN No.240 Harue, Kemudian melanjutkan ke SMP 14 Bulukumba dan selanjutnya melanjutkan sekolah di SMA Neg. 2 Bulukumba dan sekarang menjadi mahasiswi di UIN Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan program studi Farmasi angkatan 2013. Alasannya memilih UIN Alauddin Makassar untuk menempuh jenjang pendidikan kuliah, karena penasaran dengan jurusan farmasi dan ingin menjadi seorang yang ahli di bidang Farmasi dikemudian hari yang memiliki akhlak baik dan mengamalkan ajaran- ajaran Islam. Banyak hal dan ilmu yang bisa kita pelajari dari alam dan mengolahnya ke kimiawi serta rasa keingintahuannya yang besar terhadap tumbuh-tumbuhan untuk mengetahui khasiat dan manfaatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR