

**KARAKTERISTIK BRIKET TONGKOL JAGUNG DAN BRIKET
TEMPURUNG KELAPA BERDASARKAN VARIASI UKURAN
BUTIRAN ARANG DAN KONSENTRASI PEREKAT**



Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar*

Oleh:

HASFIANA HONDONG
NIM : 60400112029

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Makassar, 01 Desember 2016

Penulis


Hasfiana Hondong
NIM: 60400112029

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Karakteristik Briket Tongkol Jagung dan Briket Tempurung Kelapa berdasarkan Variasi Ukuran Butiran Arang dan Konsentrasi Perekat”, yang disusun oleh saudara **Hasfiana Hondong**, Nim: 60400112029 Mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis 01 Desember 2016 M, bertepatan dengan 01 Rabiul Awal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Jurusan Fisika.

Gowa, 01 Desember 2016 M
01 Rabiul Awal 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko., M.Hi.	(.....)
Sekretaris	: Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy I	: Rahmaniah, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Ria Reski Hamzah, S.Pd., M.Pd.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Sohra, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP: 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan Yang Maha Suci dan Maha Bijaksana karena berkat dan hidayah-Nya juga sehingga penulis skripsi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Tak lupa pula salam dan salawat penulis hantarkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sebagai Nabi akhir zaman yang telah memperjuangkan nilai-nilai Islam di mata dunia dan sebagai orang yang tercerahkan di atas muka bumi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Banyak hambatan dan tantangan yang penulis hadapi selama menempuh perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini, namun dengan bantunan semua pihak baik materil maupun non materil kepada penulis sehingga semua itu dapat teratasi sesuai harapan. Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan sembah sujud dan rasa hormat kepada kedua orang tuaku **Hondong Djanida** dan **Hasni P.** Terima kasih karena telah memberikan semangat yang tiada henti memberikan kasih sayang dan cintanya serta doa-doanya untuk keberhasilan penulis.

Penulis tak lupa pula untuk mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pabbari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) AIAUDDIN Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc, Ph. D** selaku ketua jurusan dan bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** selaku sekretaris jurusan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan selaku pembimbing **I** yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk bimbingan dan arahnya.
4. Ibu **Hernawati, S.Pd., M.Pfis** selaku pembimbing **II** yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk bimbingan dan arahnya.
5. Ibu **Rahmaniah, S.Si.,M.Si** selaku penguji **I**, Ibu **Ria Reski Hamzah, S.Pd., M.Pd** selaku penguji **II** dan Ibu **Dr. Sohra, M.Ag** selaku penguji **III** atas semua bimbingan serta nasehat yang diberikan.
6. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membekali pengetahuan, bimbingan dan arahan selama ini.
7. Saudaraku tersayang dan satu-satunya **Muh. Wahyudi** yang sudah memberikan semangat, kasih sayang dan nasehat yang diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar dari ayah dan ibu terima kasih untuk doa, semangat yang diberikan.

9. Sahabatku tercinta **Arnidarwati, Ernawati** dan **Rezky Salam** yang sudah mengisi hari-hariku dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada **Husnul Khatimah, S.Si, Nurhidayat, S.Si, Nurhidayah, S.Si dan A. Ulfayanti, S.Si** dan **Susilas Tuti, S.Si** yang senantiasa membagi ilmunya kepada penulis serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih buat seseorang yang selalu membagi pengetahuannya mengenai isi dari skripsi penulis serta senantiasa memberi motivasi, dukungan, bantuan serta doa.
12. Teman-teman KKN **Adel, Mirna, Astri, Ardi, Diman, Uqi, Angga, Ifah, Mail, Mubarak, Icca, Haruddin, Syaiful, Zaidi**, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya, terima kasih atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada Bapak **Muh. Jufriadi, SE., M.Ak** dan Ibu **Lidya Megawati, S.Hum., M.Hum** yang senantiasa memberikan arahan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberi dukungan dan motivasi.
14. Teman-teman Radiasi angkatan 2012 terima kasih atas semangat yang telah diberikan.
15. Adinda-adinda Jurusan fisika angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016 serta keluarga besar Himpunan Jurusan Fisika (HMJ-F).

16. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu dan telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian studi, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya.

Akhirnya sebagai usaha manusiawi, penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis dengan senang hati membuka diri untuk menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun guna memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi masyarakat luas, para pembaca dan khususnya bagi pribadi penulis. Semoga segala kerja keras dan doa dari segala pihak mendapat balasan dari sang pencipta “Amin Ya Rabbal Alamin”

Makassar, 01 Desember 2016

Penulis



Hasfiana Hondong
NIM: 60400112029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SIMBOL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	6

BAB II. TINJAUAN TEORETIS.....	8
2.1. Energi.....	8
2.2. Bahan Bakar.....	9
2.3. Tongkol Jagung.....	9
2.4. Tempurung Kelapa.....	15
2.5. Proses Pengarangan.....	17
2.6. Definisi Arang.....	18
2.7. Briket.....	18
2.8. Bahan Perekat.....	22
2.9. Ukuran Partikel Pada Briket.....	25
2.10. Kerapatan (<i>Density</i>).....	26
2.11. Kadar Air.....	26
2.12. Kalorimeter.....	27
2.13. Kadar Abu.....	30
BAB III. METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
3.2 Alat dan Bahan.....	31
3.3 Prosedur Penelitian.....	33
3.4 Bagan Alir Penelitian.....	41
3.5 Jadwal Penelitian.....	42

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Karakteristik Briket.....	43
4.2 Pembahasan.....	44
BAB V. PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SIMBOL

ρ = Kerapatan briket (gr/cm³)

r = Jari-jari briket (cm)

m = Massa briket / massa cawan (gr)

D = Diameter briket (cm)

V = Volume silinder (cm³)

h = Tinggi briket (cm)

H_{gross} = Nilai kalor (kal/gr)

W = 2427,188 kal/°C + ml + kal

T = Perubahan suhu (°C)

T_c = Suhu pada menit ke-18 (°C)

T_a = Suhu pada menit ke-10 sebelum di barning (°C)

C_1 = Koreksi nitrat (Na₂CO₃) (ml)

C_2 = Koreksi sulfur = 0

C_3 = Koreksi kawat terbakar (kal)

$(b - a) = 1,65$

$(c - b) = 7,65$

r_1 = Perubahan temperature selama 5 menit sebelum dibarning (°C)

r_2 = Perubahan temperature selama 5 menit sesudah dibarning (°C)

Ka = Kadar air / kadar abu (%)

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Limbah Tongkol Jagung	11
Gambar 2.2	Tempurung Kelapa	16
Gambar 2.3	Briket	19
Gambar 2.5	Tepung Tapioka	24
Gambar 2.7	Kalorimeter	28
Gambar 2.8	Diagram Alir Penelitian	41
Gambar 2.9	Jadwal Penelitian	44

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan Grafik	Halaman
Grafik 4.1	Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap kerapatan pada briket tongkol jagung	44
Grafik 4.2	Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap kerapatan pada briket tempurung kelapa	46
Grafik 4.3	Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap kadar air pada briket tongkol jagung	47
Grafik 4.4	Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap kadar air pada briket tempurung kelapa	49
Grafik 4.5	Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap nilai kalor pada briket tongkol jagung	50
Grafik 4.6	Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap nilai kalor pada briket tempurung kelapa	51
Grafik 4.7	Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap kadar abu pada briket tongkol jagung	53
Grafik 4.8	Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap kadar abu pada briket tempurung kelapa	54

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Luasan panen dari produksi jagung di Provinsi Sulawesi Selatan	10
Tabel 2.2	Komposisi Kimia Tempurung Kelapa	15
Tabel 2.3	Karakteristik kimia Tempurung Kelapa	16
Tabel 2.4	Standarisasi Briket Arang (SNI 01-6235-2000)	22
Tabel 2.5	Daftar Analisa Bahan Perekat	24
Tabel 3.1	Uji Kerapatan (<i>Density</i>) pada briket	35
Tabel 3.2	Uji Kadar Air Pada Briket	36
Tabel 3.3	Uji Nilai Kalor Pada Briket	38
Tabel 3.4	Uji Kadar Abu Pada Briket	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan Lampiran	Halaman
L1	Data Penelitian	61
L2	Analisis Data	66
L3	Dokumentasi Foto	76
L4	Dokumentasi Persuratan Penelitian	86

ABSTRAK

Nama Penyusun : Hasfiana Hondong
NIM : 60400112029
Judul Skripsi : Karakteristik Briket Tongkol Jagung Dan Briket Tempurung Kelapa Berdasarkan Variasi Ukuran Butiran Arang Dan Konsentrasi Perekat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran butiran arang dan konsentrasi perekat terhadap karakteristik briket tongkol jagung dan briket tempurung kelapa. Pada penelitian ini dibuat briket dengan variasi komposisi yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, briket yang memiliki nilai kerapatan tertinggi sebesar $0,82 \text{ gr/cm}^3$ dengan ukuran butir 80 mesh dengan konsentrasi perekat 20 %, kadar air tertinggi 0,42 % dengan ukuran butir 80 mesh dengan konsentrasi perekat 20 %, nilai kalor tertinggi untuk briket tongkol jagung sebesar 3747,294 kal/gr dengan ukuran butir 60 mesh dengan konsentrasi perekat 15 %, dan kadar abu tertinggi sebesar 0,16 %. Sedangkan untuk briket tempurung kelapa memiliki nilai kerapatan tertinggi sebesar $1,05 \text{ gr/cm}^3$ dengan ukuran butir 60 mesh dengan masing-masing perekat 15 % dan 20 %, kadar air tertinggi sebesar 0,61 % dengan ukuran butir 60 mesh dengan konsentrasi perekat 20 %, untuk nilai kalor tertinggi sebesar 3940,148 kal/gr dengan ukuran butir 40 mesh dengan konsentrasi perekat 10 %, dan kadar abu tertinggi sebesar 0,35 % dengan konsentrasi perekat 20 %.

Kata Kunci: *Ukuran Partikel, Konsentrasi Perekat, Tepung Tapioka, Tempurung Kelapa dan Tongkol Jagung.*

ABSTRACT

Composer Name : Hasfiana Hondong
NIM : 60400112029
Essay Title : Characteristics Briquette Of Corn Cob And Briquette
Coconut Shell Charcoal Granules Based On Size Variation
And Concentration Adhesives

This study aims to investigate the influence of grain size and concentration of charcoal briquettes adhesive on the characteristics of the corn cob and coconut shell briquettes. In this study is made briquettes with a variety of different compositions. Based on the research that has been done, briquettes which has the highest density value of 0.82 g / cm³ with a grain size of 80 mesh with adhesive concentration 20%, the highest water content of 0.42% with a grain size of 80 mesh with adhesive concentration 20%, the value of the highest heat briquettes corn cobs at 3747.294 cal / g with a grain size of 60 mesh with adhesive concentration 15%, and the highest ash content of 0.16%. As for the coconut shell briquettes have the highest density values of 1.05 g / cm³ with a grain size of 60 mesh with each adhesive 15% and 20%, the highest water content of 0.61% with a grain size of 60 mesh with the concentration of adhesive 20 %, to a high of 3940.148 calorific value cal / g with a grain size of 40 mesh with adhesive concentration 10%, and the highest ash content of 0.35% with a 20% concentration of adhesive.

Keywords: Particle Size, Concentration Adhesives, Tapioca Starch, Shell Coconut and Corn Cob.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan hasil produk alamnya, sehingga menjadi salah satu negara sebagai sumber penghasil bahan bakar yang cukup baik. Tetapi kebutuhan energi saat ini terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat khususnya pada kebutuhan bahan bakar. Setiap tahunnya kebutuhan akan energi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas penggunaan bahan bakar, terutama bahan bakar minyak yang diperoleh dari alam.

Salah satu sumber energi alternatif tersebut adalah briket. Briket merupakan suatu bahan bakar alternatif yang dapat mengurangi pemakaian bahan bakar minyak yang terbuat dari bahan organik berupa limbah kayu, limbah pertanian, limbah hutan, limbah perkebunan dan rumah tangga. Pembuatan briket harus didasarkan pada bahan bakunya yang mudah diperoleh dan diperbarui, sehingga digunakan limbah perkebunan diantaranya yaitu tongkol jagung dan tempurug kelapa yang sampai saat ini pemanfaatannya belum banyak sehingga digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan briket tongkol jagung dan briket tempurung kelapa sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.

Masing-masing bahan memiliki sifat tertentu untuk dimanfaatkan sebagai briket namun yang paling penting adalah bahan tersebut harus memiliki sifat termal yang tinggi dan emisi CO₂ yang dihasilkan rendah sehingga tidak berdampak pada pemanasan global. Diantara bahan yang memiliki sifat tersebut yaitu tempurung kelapa yang memiliki sifat difusi termal yang baik dan dapat menghasilkan kalor sekitar 6500-7600 kkal/kg (Maryono, dkk, 2013: 75).

Bahan perekat yang biasa digunakan adalah tepung aci karena mudah didapatkan dan tidak berbahaya. Hasil menunjukkan bahwa briket yang dibuat dengan perekat tepung tapioka baik yang menggunakan pelarut air maupun asap cair memenuhi syarat mutu SNI 01-6235-2000 untuk kadar air, abu dan energi. Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa nilai kalor arang tongkol jagung lebih dari 5000 kkal/gr yang artinya berpotensi digunakan sebagai bahan baku briket (Enny Scholicha dan Nok Afifah, 2011: 303-305).

Tongkol jagung merupakan salah satu limbah bagian tanaman yang belum banyak dimanfaatkan. Dengan demikian, limbah tongkol jagung akan terus meningkat jumlahnya. Cara yang paling sering dan sangat efektif dilakukan oleh para petani dalam mengatasi limbah tersebut yaitu dengan membakarnya. Namun, pada pembakaran tersebut menimbulkan masalah baru bagi lingkungan terutama karena asap yang dihasilkan berpotensi sebagai sumber polusi. Sedangkan, tempurung kelapa sendiri biasa digunakan sebagai pembakaran ikan dan lain-lain sebagainya. Namun dari hasil pembakaran tersebut menimbulkan banyak asap yang dapat menyebabkan terjadinya polusi dan sisa pembakaran dari tempurung kelapa tersebut

dibuang begitu saja sehingga bisa menjadi sampah dimana-mana. Oleh karena itu, cara yang paling efektif yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat bahan bakar alternatif berupa briket dari tempurung kelapa.

Tongkol jagung memiliki kandungan serat kasar yang cukup tinggi yakni 33 %. Kandungan selulosa sekitar 44 % dan kandungan lignin sekitar 33,3 % sehingga memungkinkan tongkol jagung dijadikan briket arang sebagai bahan bakar alternatif (Lina L, dkk, 2010: 93).

Tempurung kelapa termasuk golongan kayu keras, yang secara kimiawi memiliki komposisi hampir serupa dengan kayu yaitu tersusun dari lignin, selulosa dan hemiselulosa, dengan komposisi yang berbeda-beda dimana pada kandungan selulosa terdapat 33,61 %, hemiselulosa 19,27 % dan lignin 36,51 % (M. tirono dan Ali Sabit, 2011: 144). Pada umumnya nilai kalor yang terkandung dalam tempurung kelapa berkisar antara 18.200 kJ/kg hingga 19.338,05 kJ/kg (Sarjono, 2013: 12).

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Arif Fajar Utomo dan Nungki Primastuti (2013) dengan judul penelitian “Pemanfaatan Limbah Furnitur Enceng Gondok (*Einchornia Crassipes*) Di Koen Gallery Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Briket Bioarang”. Dalam penelitian ini telah dibuat briket bioarang dengan limbah eceng gondok dengan ukuran partikel 20 mesh, 30 mesh dan 40 mesh dengan konsentrasi perekat 10%, 15% dan 20% dimana nilai kalor tertinggi di dapatkan 3748,69 kal/gr dengan konsentrasi perekat 20% dan ukuran partikel 20 mesh, sedangkan briket paling kuat diperoleh dari variabel 20% perekat dengan ukuran partikel 40 mesh, yang mana menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi perekat

dengan ukuran mesh yang sama menghasilkan nilai kalor yang relatif semakin tinggi. Sementara itu, semakin kecil ukuran partikel dengan konsentrasi perekat yang sama menghasilkan nilai kalor yang relatif semakin rendah. Hal tersebut terjadi karena semakin kecil ukuran partikel mengakibatkan meningkatnya kerapatan briket, sehingga air yang terjebak di dalamnya sulit untuk keluar. Adanya kadar air inilah yang menyebabkan turunnya nilai kalor pada briket.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Sudiro dan Sigit Suroto (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh Komposisi dan Ukuran Serbuk Briket Yang Terbuat Dari Batubara Dan Jerami Padi Terhadap Karakteristik Pembakaran”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa briket pada ukuran 35 mesh menghasilkan nilai kalor sebesar 4463.499 kal/gr dengan komposisi arang jerami padi 100% dan pada briket ukuran 50 mesh memiliki nilai kalor sebesar 5867.457 kal/gr dengan komposisi 100% batubara. Ukuran partikel briket sangat berpengaruh karena semakin tinggi persentase arang jerami padi maka semakin rendah nilai kalor dan sebaliknya semakin tinggi persentase arang batubara maka semakin tinggi nilai kalor briket. Ditinjau dari ukuran partikel briket maka semakin kecil ukuran partikelnya, semakin tinggi nilai kalor. Nilai kalor dalam briket dipengaruhi oleh kadar karbon terikat tinggi akan memiliki nilai kalor yang tinggi pula.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Monica Cahyaning Ratri dan Sri Yamtinah (2012) dengan judul penelitian “Pembuatan Briket Arang Dari Limbah Organik Dengan Menggunakan Variasi Komposisi Dan Ukuran Bahan”. Dalam penelitian ini telah dibuat briket dengan bahan dasar tempurung kelapa, ampas tebu

dan eceng gondok dengan ukuran partikel 40 mesh dan 60 mesh yang mana menunjukkan bahwa kandungan kalor tertinggi yaitu sebesar 6156,25 kal/gr diperoleh dari ukuran 40 mesh. Hal ini menunjukkan bahwa variasi ukuran berpengaruh terhadap nilai kalor yang dihasilkan dari briket. Dimana ukuran yang besar akan memperbesar rongga di dalam briket sehingga air mudah menguap dan kadar air briket akan rendah. kadar air berpengaruh terhadap nilai kalor, nilai kalor akan tinggi apabila kadar air rendah begitu pula sebaliknya.

Dengan melihat permasalahan diatas, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang briket dengan judul *“Karakteristik Briket Tongkol Jagung Dan Briket Tempurung Kelapa Berdasarkan Variasi Ukuran Butiran Arang Dan Konsentrasi Perekat”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik briket tongkol jagung dan briket tempurung kelapa berdasarkan variasi ukuran butiran arang dan konsentrasi perekat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik briket tongkol jagung dan briket tempurung kelapa berdasarkan variasi ukuran butiran arang dan konsentrasi perekat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dapat dikemukakan di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian di masyarakat.
- b. Dapat menginformasikan kepada masyarakat bagaimana karakteristik briket tongkol jagung dan briket tempurung kelapa berdasarkan variasi ukuran butiran arang dan konsentrasi perekat sebagai bahan bakar alternatif yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan.
- c. Dapat menginformasikan kepada masyarakat cara pembuatan briket dari tongkol jagung dan tempurung kelapa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa batasan objek permasalahan yang akan diteliti yaitu:

- a. Bahan yang digunakan adalah tongkol jagung dan tempurung kelapa.
- b. Jenis tongkol jagung yang digunakan adalah tongkol jagung hibrida sedangkan untuk jenis tempurung kelapa yang digunakan adalah tempurung kelapa yang tua.
- c. Bahan yang digunakan untuk membuat bahan perekat adalah tepung kanji.
- d. Ukuran partikel yang digunakan yaitu 40 mesh, 60 mesh dan 80 mesh.

- e. Variasi presentase antara arang dengan bahan perekat yang diberikan pada masing-masing sampel yaitu untuk komposisi dari tempurung kelapa 90 % : 10 %, 85% : 15 % dan 80 % : 20 %, sedangkan untuk komposisi tongkol jagung 90 % : 10 %, 85 % : 15 % dan 80 % : 20 %.
- f. Parameter yang ingin diketahui adalah uji kerapatan, uji kadar air, uji nilai kalor dan uji kadar abu.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Energi

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kebutuhan akan bahan bakar. Bahan bakar merupakan senyawa kimia yang dapat menghasilkan energi melalui perubahan kimia. Dalam pengertian umum energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja (Muhammad Syariful, 2011: 19). Energi diperlukan bagi segala sesuatu untuk bergerak atau berubah. Energi diukur dalam joule (J). Ketika kerja selesai atau energi telah digunakan selama waktu tertentu disebut tenaga. Tenaga diukur dalam watt (W). Watt merupakan penggunaan satu joule energi untuk satu detik (Rika Sukmana, 2011: 17).

Energi adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang sukar dibuktikan tapi dapat dirasakan adanya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, energi bersifat kekal. Energi dapat berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Perubahan bentuk energi disebut transformasi energi (Sutrisno, 1997).

Seperti diketahui Indonesia sangat berkepentingan untuk menggantikan sumber daya energi minyak dengan sumber daya energi lainnya karena minyak merupakan sumber daya energi yang menghasilkan gas alam. Oleh karena itu, sektor-sektor perekonomian yang memanfaatkan minyak sedapat mungkin

menggantikannya dengan sumber daya lain seperti gas alam, batubara, panas bumi, listrik tenaga air dan biomassa yang tersedia dalam jumlah besar (Nodali Ndraha, 2009: 05).

2.2 Bahan Bakar

Bahan bakar adalah istilah populer media untuk menyalakan api. Bahan bakar dapat bersifat alami ataupun ditemukan langsung dari alam, tetapi juga bersifat buatan yaitu diolah manusia dengan teknologi (Adam Ismun, 1998: 09). Bahan bakar adalah suatu zat atau materi yang mengandung energi. Bahan bakar terdiri dari 4 jenis yaitu: bahan bakar padat, gas, cair dan nuklir. Ada bebrbagai jenis bahan bakar padat seperti batubara dan kayu. bahan bakar cair contohnya minyak, bensin, methanol, etanol, solar dan kerosin serta bahan bakar gas contohnya gas alam (Muhammad Syariful, 2011).

2.3 Tongkol Jagung

Jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain gandum dan padi. Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji-bijian dari keluarga rumput-rumputan. Berasal dari Amerika yang tersebar ke Asia dan Afrika melalui kegiatan bisnis orang-orang Eropa ke Amerika. Sekitar abad ke-16 orang Portugal menyebarkan ke Asia termasuk Indonesia. Orang Belanda menamakannya *mais* dan orang Inggris menamakannya *corn*. Pada varietas tertentu tanaman jagung memiliki tinggi kurang dari 60 cm dan tipe yang lain dapat mencapai 6 m atau lebih saat dewasa.

Permintaan terhadap jagung pun semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari produksi jagung yang relatif meningkat setiap tahun seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.1: Perkembangan Luas Panen dan Produksi Jagung 2013 – 2015 Di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1.	2013	274.046	1.250.203
2.	2014	289.739	1.490.990
3.	2015	295.115	1.528.414

Sumber: BPS Sul-Sel, 2015

Dalam kegiatan industri jagung dihasilkan limbah seperti tongkol jagung (*corn cob*). Batang jagung (*corn stover*) merupakan limbah jagung. Setelah masa produktif jagung habis maka limbah batang jagung yang dihasilkan cukup besar dan memiliki kandungan serat yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku *bio oil*.

Pada dasarnya limbah tongkol jagung melimpah tetapi tidak dimanfaatkan dengan optimal. Timbul gagasan untuk memanfaatkannya supaya mempunyai nilai lebih. *Briquetting* merupakan metode yang efektif untuk mengkonversi bahan baku padat menjadi suatu bentuk hasil kompaksi yang lebih efektif, efisien dan mudah untuk digunakan.

Tongkol jagung mengandung serat kasar yang cukup tinggi yakni 33%, kandungan selulosa sekitar 44,9% dan kandungan lignin sekitar 33,3% yang memungkinkan tongkol jagung dijadikan bahan baku briket arang. Tongkol jagung

mengandung energi 3.500-4.500 kkal/gr, dan pembakarannya dapat mencapai suhu tinggi yaitu 205°C (Budi Nining, 2016: 17).

Limbah pertanian merupakan biomassa yang berpotensi sebagai sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui, limbah pertanian jagung apabila diolah dengan perlakuan khusus akan menjadi suatu bahan bakar padat yang lebih luas penggunaannya sebagai bahan bakar alternatif (biobriket) (Enny Sholichah dan Nok Afifah, 2011: 303-304).

Limbah batang jagung tersebut merupakan sumber energi alternatif yang melimpah, dengan kandungan energi yang relatif besar. Limbah pertanian tersebut apabila diolah dengan perlakuan khusus akan menjadi suatu bahan bakar padat buatan yang lebih luas penggunaannya sebagai bahan bakar alternatif yang disebut biobriket. Pembriketan merupakan metode yang efektif untuk mengkonversi bahan baku padat menjadi suatu bentuk hasil kompaksi yang lebih mudah untuk digunakan (Asri Saleh, 2013: 80).



Gambar 2.1: Limbah dari tongkol jagung
(Sumber: Dokumen pribadi, 2016)

Maka dari itu limbah dari tongkol jagung ini tidak akan terbuang sia-sia sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam pembuatan briket yang akan berguna bagi kehidupan sehari-hari khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Semua yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surah Al-Imran Ayat 191 (Departemen Agama RI, 2002):

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (QS.Ali Imran: 191)”.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwa yang mana mereka berkata “Engkau tidak menciptakan semuanya ini dengan sia-sia”. Tetapi dengan penuh kebenaran, agar Engkau memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal buruk terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan dan juga memberikan balasan orang-orang yang beramal baik dengan balasan yang lebih baik (Surga). Kemudian mereka menyucikan Allah dari perbuatan sia-sia dan penciptaan yang bathil seraya berkata:”wahai Rabb yang menciptakan makhluk ini dengan sungguh-sungguh dan adil. Wahai Dzat yang jauh dari kekurangan, aib dan kesia-siaan, peliharalah kami dari adzab Neraka dengan daya dan kekuatan-Mu dan

berikanlah taufik kepada kami dalam menjalankan amal shalih yang dapat mengantarkan kami ke Surga serta menyelamatkan kami dari adzab-Mu yang sangat pedih”.

Pada QS. Ali-Imran ayat 191 menjelaskan bahwa Allah mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu dan memerintahkan kita untuk mempergunakan akal dan pikiran, merenungkan dan menganalisa semua yang ada di langit dan bumi. Kemudian, hasil berpikir itulah yang nantinya akan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan memanfaatkan apapun yang ada di alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Seperti halnya, dalam penelitian ini tidak ada yang terbuang sia-sia karena limbah dari tongkol jagung dan tempurung kelapa ini akan dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan briket sebagai pengganti bahan bakar alternatif yang berguna bagi masyarakat sekitar. Semua ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT dan menunjukkan kepada manusia bahwa semua ini tidak terjadi begitu saja.

Allah SWT telah memberikan akal kepada manusia untuk melakukan penelitian sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 19-20 (Departemen Agama RI, 2002):

أَو لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan (makhluk, kemudian Dia mengulanginya (kembali). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah (19). Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk),

kemudian Allah menjadikan kejadian akhir. Sungguh Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (20) (QS. Al-Ankabut: 19-20)”.

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban yang seharusnya dijalankan umat Islam untuk mengadakan perjalanan, dalam arti penelitian di muka bumi ini. Sehingga umat Islam dapat menemukan suatu kesimpulan dengan cara mengambil *i'tibar* baik atas penciptaan alam, hingga sejarah perjalanan manusia dan alam dimasa lampau. Apa yang diperoleh dari penelaahan itu, kemudian akan dijadikan bahan refleksi dalam meniti kehidupan di dunia yang akan mengantarkannya selamat dalam kehidupan di akhirat kelak.

Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW, untuk menerangkan kepada kaumnya yang kafir agar kiranya mereka berjalan di atas bumi ini sambil merenungkan bagaimana bumi ini diciptakan pada awalnya dan kemudian dikembalikan lagi sebagaimana pada awal kejadiannya, dari tidak ada menjadi tidak ada, kemudian manusia dibangkitkan kembali, dari tidak ada menjadi ada, yaitu pada hari kebangkitan. Semua itu harus diyakini bahwa tak seorangpun dapat melakukannya, kecuali Allah SWT yang maha kuasa.

Ayat tersebut di atas memerintahkan kepada umat manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan membaca dan merenungkan ayat-ayatNya yang terbentang luas di alam semesta jagad raya ini. Silih bergantinya siang dan malam, besar pengaruhnya atas kehidupan kita dan segala yang bernyawa. Terkadang malam terasa pendek, siang terasa panjang ataupun sebaliknya. Musim pun silih berganti, semua ini menjadi tanda-tanda kebesaran dan keagungan

Allah SWT. bagi orang-orang yang berfikir bahwa tidaklah semuanya terjadi dengan sendirinya. Pastilah semuanya ada yang menciptakan, yaitu Allah SWT Berdasarkan hikmah yang di ajarkan Al-Qur'an maka manusia diwajibkan untuk melakukan sebuah penelitian apapun yang dapat memberikan kesimpulan tentang kekuasaan Allah di muka bumi, perumpamaan yaitu dengan diberikannya akal kepada manusia, manusia dapat berfikir bahwa segala sesuatu akan bermanfaat dengan menyadari bahwa di muka bumi banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian termasuk limbah-limbah yang dapat merusak lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai bahan yang dapat dipergunakan demi memenuhi kelangsungan hidup manusia.

2.4 Tempurung Kelapa

Kelapa memiliki bagian yang berfungsi sebagai pelindung inti buah yang disebut tempurung kelapa. Tempurung kelapa termasuk golongan kayu keras, dengan kadar air sekitar 9-10% (dihitung berdasarkan berat kering). Kelapa termasuk golongan kayu keras, yang secara kimiawi memiliki komposisi kimiawi hampir serupa dengan kayu yaitu tersusun dari lignin, selulosa dan hemiselulosa (M.Tirono, Ali Sabit, 2011: 144).

Tabel 2.2: Komposisi Kimia Tempurung Kelapa

Komponen	Presentase (%)
Lignin	36,51
Hemiselulosa	19,27
Selulosa	33,61

Sumber: Pranata (2007)

Tabel 2.3: Karakteristik kimia Tempurung Kelapa

Komponen	Presentase (%)
Kadar Air	7,8
Kadar Abu	0,4
Kadar Karbon	18,80
Kadar Zat Menguap	80,80

Sumber: Pranata (2007)

Penyebaran tanaman kelapa di Indonesia yang banyak serta banyaknya industri kecil dan rumah tangga yang menggunakan bahan dasar kelapa mengakibatkan limbah tempurung kelapa semakin meningkat. Oleh karena itu dengan penggunaan tempurung kelapa sebagai bahan pembuatan briket dapat mengatasi permasalahan limbah.

Pemanfaatan tempurung kelapa sebagai bahan pembuatan briket dapat memperbaiki penampilan dan mutu tempurung kelapa akan meningkatkan nilai ekonomis tempurung kelapa (Maryono, dkk, 2013: 75).



Gambar 2.2: Tempurung kelapa
(*Sumber: Dokumen pribadi, 2016*)

Sifat termal briket arang tempurung kelapa berhubungan dengan jumlah pori dan ukuran partikelnya. Dengan demikian parameter proses pembentukan seperti suhu pada proses pirolisis, tekanan (pada proses pemadatan) dan pembentukan serbuk pada proses penggilingan sangat menentukan distribusi pori-pori dan kerapatannya. Proses pirolisis yang efektif memerlukan penggunaan suhu yang makin tinggi suhu dan jangka waktu pirolisis akan membutuhkan waktu proses yang lebih pendek dibandingkan pecahan yang berukuran kecil (Esmar Budi, 2011: 26).

2.5 Proses Pengarangan

Proses pengarangan (pirolisa) adalah penguraian biomassa (*lysis*) menjadi panas (*pyro*) pada suhu lebih dari 150 °C. Pada proses pirolisa terdapat beberapa tingkatan proses yaitu pirolisa primer dan pirolisa sekunder. Pirolisa primer adalah pirolisa yang terjadi pada bahan baku (umpan), sedangkan pirolisa sekunder adalah pirolisa yang terjadi atas partikel dan gas / uap hasil pirolisa primer.

Selama proses pengarangan dengan alur konveksi pirolisa perlu diperhatikan asap yang ditimbulkan selama proses tersebut:

- a. Jika asap tebal dan putih, berarti bahan sedang mengering
- b. Jika asap tebal dan kuning, berarti pengkarbonan sedang berlangsung, pada fase ini sebaiknya tungku ditutup dengan maksud agar oksigen pada ruang pengarangan rendah-serendahnya.

c. Jika asap semakin menipis dan berwarna biru berarti pengarangan hampir selesai kemudian drum dibalik dan proses pengarangan telah selesai (Nodali Ndraha, 2009: 19).

2.6 Definisi Arang

Arang adalah salah satu sumber energi biomassa yang memiliki sifat lebih baik daripada kayu bakar. Arang sendiri merupakan suatu bahan padat berpori hasil pembakaran bahan yang mengandung unsur karbon. Sebagian besar pori-porinya masih tertutup senyawa hidrokarbon dan senyawa organik lainnya. Komponen arang terdiri dari karbon, abu, air dan sulfur (Sarjono, 2013: 12).

2.7 Briket

Briket merupakan suatu padatan yang dihasilkan melalui proses pemampatan dan pemberian tekanan, apabila dibakar akan menghasilkan sedikit asap, briket diolah dengan sistem pengepresan dan menggunakan bahan perekat, sehingga berbentuk briket yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Adapun keuntungan dari bentuk briket yang dicetak yaitu ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan, porositasnya diatur untuk memudahkan pembakaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat briket arang adalah kerapatan bahan bakar atau kerapatan serbuk arang, kehalusan serbuk, suhu karbonisasi dan tekanan pada saat dilakukan pencetakan (Iriany,dkk, 2016: 1).



Gambar 2.3: Briket
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016)

Bahan bakar briket dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang sederhana dan panas (nyala api) yang dihasilkan pun cukup besar, cukup lama dan aman. Bahan bakar ini cocok digunakan oleh para pedagang dan pengusaha yang memerlukan pembakaran yang terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, bahan bakar briket ini juga sangat cocok digunakan pada wilayah pedesaan karena tidak menimbulkan asap yang berlebihan sehingga tidak mengganggu kesehatan.

Syarat briket yang baik adalah briket yang permukaannya halus dan tidak meninggalkan bekas hitam di tangan. Selain itu, sebagai bahan bakar, briket juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mudah dinyalakan
- b. Tidak mengeluarkan asap
- c. Emisi gas hasil pembakaran tidak mengandung racun
- d. Kedap air dan hasil pembakaran tidak berjamur bila disimpan pada waktu lama.
- e. Menunjukkan upaya laju pembakaran (waktu, laju pembakaran dan suhu pembakaran yang baik).

Beberapa tipe/bentuk briket yang umum dikenal, antara lain : bantal (*oval*), sarang tawon (*honey comb*), silinder (*cylinder*), telur (*egg*), dan lain-lain. Adapun keuntungan dari bentuk briket adalah sebagai berikut :

- a. Ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Porositas dapat diatur untuk memudahkan pembakaran.
- c. Mudah dipakai sebagai bahan bakar (Asri Saleh, 2013: 83).

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan didalam pembuatan briket antara lain:

1. Bahan Baku

Briket dapat dibuat dari bermacam-macam bahan baku, seperti ampas tebu, sekam padi, serbuk gergaji dan lain-lain. Bahan utama yang harus terdapat didalam bahan baku adalah selulosa. Semakin tinggi kandungan selulosa semakin baik kualitas briket, briket yang mengandung zat terbang yang terlalu tinggi cenderung mengeluarkan asap dan bau tidak sedap.

2. Bahan Perekat

Untuk merekatkan partikel-partikel zat dalam bahan baku pada proses pembuatan briket maka diperlukan zat perekat sehingga dihasilkan briket yang kompak (Erikson Sinurat, 2011:18).

2.7.1 Teknik Pencampuran Adonan

Sebatas untuk keperluan sendiri, pencampuran adonan briket dan perekat cukup dengan kedua tangan disertai dengan alat pengaduk kayu dan logam. Namun, jika jumlah briket diproduksi cukup besar, kehadiran mesin pengaduk adonan sangat

dibutuhkan untuk mempermudah pencampuran dan meringankan pekerjaan operator. Apabila mesin pengaduk adonan tersebut dianggap masih belum memadai, bisa dicoba mesin molen yang sering dipakai dalam mencampur adukan semen yang kapasitasnya beragam, mulai yang mini hingga yang raksasa. Semua peralatan digunakan tersebut harus bertenaga mesin agar target yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat terkejar (Erikson Sinurat, 2011: 22).

2.7.2 Mencetak dan Meringankan Briket

Pencetakan arang bertujuan untuk memperoleh bentuk yang seragam dan memudahkan dalam pengemasan serta penggunaannya. Dengan kata lain, pencetak briket akan memperbaiki penampilan dan mengangkat nilai jual dari briket itu sendiri. Oleh karena itu bentuk briket yang diinginkan tergantung dari alat pencetak yang digunakan. (Nodali Ndraha, 2009: 13). Briket yang sudah dicetak mengandung kadar air yang tinggi, oleh karena itu perlu dilakukan pengeringan. Pengeringan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi kadar air dan mengeraskan biobriket agar tahan terhadap benturan fisik dan gangguan jamur. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu dengan sinar matahari langsung dan pengeringan dengan cara di oven (Asri Saleh, 2013: 82).

2.7.3 Keunggulan Dari Briket Bioarang

Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan briket bioarang antara lain adalah biayanya amat murah. Alat yang digunakan untuk pembuatan briket bioarang cukup sederhana dan bahan bakunya pun sangat murah, bahkan tidak perlu membeli karena berasal dari sampah, daun-daun kering, limbah pertanian yang sudah tidak

berguna lagi. Bahan baku untuk pembuatan arang umumnya telah tersedia di lingkungan sekitar. Briket bioarang dalam penggunaannya menggunakan tungku yang relatif kecil dibandingkan dengan tungku yang lainnya (Nodali Ndraha, 2009: 13).

2.7.4 Standar Mutu Briket Arang

Badan standarisasi nasional (2000) briket bioarang yang memenuhi standar sebagai bahan bakar, dilihat dari kadar air, kadar *volatile matter*, kadar abu dan nilai kalor. Kualitas standar briket arang dengan bahan kayu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4: Standarisasi Briket Arang (SNI 01-6235-2000)

No.	Standarisasi	Nilai	Satuan
1.	Kadar Air	Maksimal 8	%
2.	Kadar <i>Volatile Matter</i>	Maksimal 15	%
3.	Kadar Abu	Maksimal 8	%
4.	Nilai Kalor	Minimal 5000	kal/g
5.	Kerapatan	0.4407	gr/cm ³

Sumber: Sudiro (2014)

2.8 Bahan Perekat

Dengan pemakaian bahan perekat maka tekanan akan jatuh lebih kecil bila dibandingkan dengan briket tanpa bahan perekat, dengan adanya bahan perekat maka ikatan antar partikel akan semakin kuat, butir-butiran briket akan saling mengikat yang menyebabkan air terikat dalam pori-pori briket (Nodali, Ndraha, 2009). Kriteria untuk menilai ketepatan komposisi bahan pengikat dalam briket adalah dengan

meratanya campuran, campuran dapat digumpalkan, air tidak merembes keluar pada saat pencetakan dan peregangan pada briket tidak terlalu besar setelah proses pengeringan. Penggunaan perekat juga meningkatkan nilai kalor dari briket sehingga briket tidak mudah pecah / hancur ((Lina,L, 2010: 93). Perekat diperlukan dalam pembuatan briket bioarang. Hal ini karena sifat alami bubuk arang yang cenderung saling memisah. Dengan bantuan bahan perekat atau lem, butir-butir arang dapat disatukan dan dibentuk sesuai kebutuhan. Pemilihan jenis perekat sangat berpengaruh terhadap kualitas bioarang. Hal ini disebabkan perekat akan mempengaruhi kalor pada saat pembakaran (Ilham Muzi, 2014: 02).

Salah satu jenis perekat yang sering digunakan dalam pembuatan briket adalah tapioka. Bahan perekat yang terbuat dari tapioka memiliki beberapa sifat diantaranya:

1. Memiliki daya serap terhadap air
2. Mempunyai kekuatan perekatan yang baik
3. Mudah didapat dan tidak mengganggu kesehatan
4. Mudah dicampur dengan bahan baku lainnya dalam hal ini tepung arang (Iriany, 2016: 2).

Adapun keuntungan dari penggunaan perekat tepung tapioka yaitu:

1. Harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan
2. Menghasilkan kekuatan rekat yang kering
3. Penggunaan tapioka akan menghasilkan briket yang tidak berasap dan tahan lama.

Sedangkan kelemahan dari perekat tapioka ini yaitu akan menurunkan sedikit nilai kalor (Lina,L, 2010: 93).

Jenis tapioka beragam kualitasnya tergantung dari proses pembuatannya terutama pencampuran airnya dan pada saat dimasak sampai mendidih. Tapioka juga banyak digunakan sebagai bahan pengental, bahan pengisi dan bahan pengikat dalam industri makanan, seperti dalam pembuatan pudding sop, pengolahan sosis daging dan lain-lain.



Gambar 2.5: Tepung tapioka
(Sumber: <http://pusatobatradisional.info/uploads/tepung-tapioka>)

Dari jenis-jenis bahan perekat di atas, yang paling umum digunakan adalah bahan perekat tapioka (Erikson Sinurat, 2011: 40-41).

Tabel 2.5 : Daftar Analisa Bahan Perekat

Jenis Tepung	Air (%)	Abu (%)	Lemak (%)	Protein (%)	Serat Kasar (%)	Karbon (%)
Tepung Jagung	10,52	1,27	4,89	8,48	1,04	73,80
Tepung	7,58	0,68	4,53	9,89	0,84	76,90
Tepung Terigu	10,70	0,86	2,0	11,50	0,64	74,20
Tepung Tapioka	9,84	0,36	1,5	2,21	0,69	85,20
Tepung Sagu	14,10	0,67	1,03	1,12	0,37	82,70

Sumber: Nodali Ndraha (2010).

2.9 Ukuran Partikel Pada Briket

Ukuran partikel sangat berpengaruh terhadap kualitas briket karena lebih kecil ukurannya akan menghasilkan rongga yang lebih kecil pula sehingga kerapatan partikel briket akan semakin besar dan kualitas briket semakin bagus dan tidak mudah pecah/hancur (Taufik Iskandar, 2015: 34). Ukuran partikel mempengaruhi kekuatan briket yang dihasilkan karena ukuran yang lebih kecil akan menghasilkan rongga yang lebih kecil pula sehingga kuat tekan briket akan semakin besar sedangkan distribusi ukuran akan menentukan kemungkinan penyusunan yang lebih baik (Erikson Sinurat, 2011: 20). Ukuran butiran arang yang semakin kecil memiliki *densitas* yang lebih tinggi, sehingga semakin besar area kontak dengan udara yang mampu mengikat air. Penyerapan air pada arang terjadi setelah proses pirolisis selesai. Besarnya jumlah air yang diserap tergantung pada kondisi udara dan tempat dimana arang tersebut disimpan (Sudiro, 2014: 10).

2.9.1 Pengaruh Persen Perekat Dan Ukuran Partikel Terhadap Ketahanan

Briket

Diketahui bahwa semakin kecil ukuran partikel bahan dengan % perekat yang sama menghasilkan daya tahan terhadap benturan yang semakin kuat. Hal ini dikarenakan ukuran partikel yang lebih kecil akan menghasilkan rongga yang lebih kecil pula sehingga kerapatan partikel briket akan semakin besar dan kualitas briket semakin bagus karena tidak mudah rontok/hancur. Dari ukuran partikel 20 sampai 40 mesh dihasilkan briket paling baik pada ukuran partikel 40 mesh karena hanya mengalami kehilangan partikel paling sedikit (Arif Fajar Utomo, 2013: 224).

2.10 Kerapatan (*Density*)

Kerapatan adalah perbandingan antara massa dengan volume briket, besar kecilnya kerapatan dipengaruhi oleh ukuran dan kehomogenan penyusun briket tersebut. Ukuran partikel yang lebih kecil dapat memperluas bidang ikatan antar serbuk, sehingga dapat meningkatkan kerapatan briket (Santosa, dkk , 2010: 20). Kerapatan briket dapat ditentukan dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

$$\rho = \frac{m}{v} \quad (2.1)$$

Sedangkan untuk menghitung besar volume dalam jari-jari dari briket ditentukan dengan menggunakan persamaan:

$$v = \pi r^2 h \quad : \quad r = \frac{1}{2} \cdot D \quad (2.2)$$

Dimana:

r = jari-jari briket (cm)

h = tinggi briket (cm)

v = volume silinder (cm³)

ρ = kerapatan (gram/cm³)

m = massa sampel (gram)

D = diameter briket (cm)

2.11 Kadar Air

Kadar air merupakan kandungan air pada bahan bakar padat. Semakin besar kadar air yang terdapat pada bahan bakar padat maka nilai kalornya semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Untuk menghitung kadar air yang terdapat pada briket dengan

cara menguapkan air yang terdapat di dalam briket tersebut sehingga tercapai keseimbangan kadar air dengan udara disekitarnya (Munas Martynis, Dkk, 2012: 35).

Kadar air dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{(M_{bb} - M_{bk})}{M_{bb}} \times 100 \% \quad (2.3)$$

Dimana :


M_{bb} = Massa briket basah (gram)

M_{bk} = Massa briket kering (gram) (Sarjono, 201: 16).

2.12 Kalorimeter

Kalorimeter adalah alat untuk menentukan kalor jenis yang dimasukkan dalam bejana tembaga yang lebih besar. Pada prinsipnya, antara bejana kecil (dinding dalam) dengan bejana besar (dinding luar) dibatasi oleh bahan yang tidak dapat dialiri kalor (*adiabatic*). Kemudian, diberi tutup yang mempunyai dua lubang untuk memasukkan / tempat termometer dan pengaduk. Pengukuran kalor jenis dengan kalorimeter didasarkan pada asas black, yaitu kalor yang diterima sama dengan kalor yang diberikan oleh zat yang dicari kalor jenisnya. Hal ini mengandung pengertian jika dua benda yang berbeda suhunya bersentuhan, maka akan menuju kesetimbangan termodinamika (Saras Dian Pramudita, 2012: 4).

Kalor hilang = kalor yang didapat



Gambar 2.7: Kalorimeter
(Sumber : google.com)

2.12.1 Kalor

Kalor merupakan “transfer energi” ketika kalor mengalir dari benda panas ke yang lebih dingin, energilah yang ditransfer dari yang panas ke yang dingin. Dengan demikian, kalor merupakan energi yang ditransfer dari satu benda ke yang lainnya karena adanya perbedaan temperatur. Dalam satuan SI, satuan untuk kalor, sebagaimana untuk bentuk energi lain adalah joule (Douglas C, Giancoli, 2001: 490).

Dari hasil percobaan yang telah sering dilakukan besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda (zat) bergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Masa zat
2. Jenis zat (kalor jenis)
3. Perubahan suhu.

2.12.2 Nilai Kalor

Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Secara umum untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya tinggi maka kalor yang dikandung oleh

benda sangat besar, begitu juga sebaliknya jika suhunya rendah maka kalor yang dikandung sedikit (Saras Dian Pramudita, 2012: 04).

Nilai kalor bahan bakar adalah jumlah panas yang dihasilkan atau ditimbulkan oleh suatu gram bahan bakar tersebut dengan meningkatkan temperatur 1 gram air dari 3,5 °C – 4,5 °C dengan satuan kalori, dengan kata lain nilai kalor. Nilai kalor adalah besarnya panas yang diperoleh dari pembakaran suatu jumlah tertentu bahan bakar didalam zat asap, makin tinggi berat jenis bahan bakar, maka makin tinggi nilai kalor yang diperoleh. (Sudiro, 2014: 04).

Nilai kalor bahan bakar dapat ditentukan dengan persamaan di bawah ini:

$$H_{gross} = \frac{T \times W - C_1 - C_2 - C_3}{m} \quad (2.4)$$

Dimana :

$$T = T_c - T_a - r_1(b - a) - r_2(c - b)$$

Dengan : H_{gross} = Nilai Kalor (kal/gr)

T = Perubahan suhu (°C)

W = Energi yang diperlukan untuk menaikkan kalori setiap 1°C

T_c = Suhu ketika mencapai konstan (°C)

T_a = Suhu pada saat pembakaran (°C)

C₁ = Koreksi nitrat (Na₂CO₃)

C₂ = Koreksi sulfur

C₃ = Koreksi kawat terbakar (2,3 kal/cm)

a = Menit pada saat pembakaran

b = Menit ketika suhu mencapai 60% dari total pembakaran

c = Menit pada saat berubah menjadi konstan

m = Massa briket (gr)

r₁ = Perubahan temperatur selama 5 menit sebelum pembakaran (°C)

r₂ = Perubahan temperatur selama 5 menit sesudah pembakaran (°C)

(Richards, Theodore, 1906).

2.13. Kadar Abu

Semua briket mempunyai kandungan zat anorganik yang dapat ditentukan jumlahnya sebagai berat yang tinggal apabila briket dibakar secara sempurna. Zat yang tinggal ini disebut abu. Abu briket berasal dari pasir dan bermacam-macam zat mineral lainnya. Briket dengan kandungan abu yang tinggi sangat tidak menguntungkan karena akan membentuk kerak. Abu atau disebut dengan bahan mineral merupakan bahan yang tidak dapat terbakar. Abu adalah bahan yang tersisa apabila bahan dipanaskan hingga berat konstan (Erikson Sinurat, 2011: 19).

Kadar abu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{M_a - M_c}{M_{sa}} \times 100 \% \quad (2.5)$$

Dimana:

M_a = Massa cawan + abu (gr)

M_c = Massa cawan (gr)

M_{sa} = Massa sebelum abu / massa sampel awal + massa cawan (gr)

(Monica Cahyaning, 2012: 104).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan September di Laboratorium Fisika Dasar Jurusan Fisika, Laboratorium Kimia Fisika Dan Laboratorium Analitik Jurusan Kimia, Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

3.2 Alat dan Bahan

Adapun Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Alat

Beberapa alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Ayakan 40 mesh, 60 mesh dan 80 mesh
- b. Alat pencetak briket dengan diameter luar 4,10 cm, diameter dalam 3,2 cm dan tinggi 3,5 cm.
- c. Baskom
- d. Cawan porselin
- e. Desikator
- f. Gelas ukur 500 ml dan 1000 ml

- g. Gegep besi
- h. Jangka sorong
- i. Kalorimeter bomb
- j. Kompor
- k. Lesung
- l. Neraca digital
- m. Neraca analitik
- n. Oven
- o. Panci
- p. Stopwatch
- q. Sendok
- r. Tanur
- s. Termokopel

3.2.2 Bahan

Beberapa bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Air
- b. Tepung tapioka (kanji)
- c. Tempurung kelapa
- d. Tongkol jagung

3.3 Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

3.3.1 Tahap Pembuatan Briket

1. Membersihkan tongkol jagung dan tempurung kelapa dari kotoran kemudian dijemur dibawah sinar matahari selama 2 hari untuk mengurangi kadar air.
2. Tongkol jagung dan tempurung kelapa dimasukkan ke dalam drum bekas yang bersih secara terpisah dimana drum tersebut telah diberi lubang-lubang kecil pada bagian atas drum dan dilakukan pembakaran kemudian memasukkan termokopel ke dalam salah satu lubang untuk mengetahui suhu dari pembakaran bahan. Proses pengarangan berlangsung selama ± 4 jam untuk masing-masing bahan.
3. Arang dari masing-masing bahan tersebut kemudian ditumbuk dengan menggunakan lesung sampai halus.
4. Kemudian arang yang telah halus diayak dengan menggunakan ayakan 40 mesh, 60 mesh dan 80 mesh, tujuan dari pengayakan ini agar mendapatkan material yang seragam dari hasil ayakan tersebut.
5. Menyiapkan bahan perekat (tepung kanji) dengan variasi konsentrasi perekat yang berbeda-beda yaitu 10 %, 15 % dan 20 %.
6. Setelah itu, mencampurkan tepung kanji dengan air sebanyak 50 mL kemudian dimasak diatas kompor dengan api yang sama selama 2 menit.
7. Menimbang masing-masing bahan yang akan dicampurkan dengan komposisi yang berbeda-beda yaitu 90 % : 10 %, 85 % : 15 % dan 80 % : 20 % sehingga total

massa bahan antara tepung arang yang telah diayak dengan perekat sesudah pencampuran yaitu sebesar 50 gram. Pencampuran dilakukan hingga merata (homogen).

8. Memasukkan adonan ke dalam alat pencetak yang terbuat dari pipa, kemudian memadatkan adonan dengan cara menekannya ke bawah dengan menggunakan balok-balok.
9. Mengeluarkan hasil cetakan briket, kemudian menjemurnya dibawah sinar matahari selama 1 hari tujuannya agar briket tidak mudah hancur pada saat dilakukan pengukuran kerapatan.
10. Menimbang massa briket yang telah dicetak.

3.3.2 Tahap Pengujian

3.3.2.1 Kerapatan

Penentuan kerapatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menimbang massa bahan.
2. Menghitung volume yang mana meliputi pengukuran diameter dan tinggi.
3. Memutar pengunci jangka sorong dengan berlawanan arah dengan jarum jam.
4. Menggeser rahang kanan jangka sorong.
5. Memasukkan briket yang akan diukur di antara kedua rahang bawah jangka sorong.
6. Menggeser rahang sampai tepat pada tepi benda.
7. Memutar pengunci searah jarum jam agar rahang tidak bergeser.
8. Membaca skala utama dan skala noniusnya.

9. Menghitung diameter dan tinggi briket menggunakan persamaan:

$$\frac{\text{diameter}}{\text{tinggi}} = \text{Skala utama (SU)} + (\text{NST Jangka sorong} \times \text{Skala nonius})$$

10. Mengulangi langkah-langkah diatas sebanyak 18 kali.

Tabel 3.1 Uji Kerapatan (*Density*) pada briket

Diketahui : $\pi = 3,14$

No.	Sampel Briket	Ukuran Partikel (mesh)	Konsentrasi Perekat (%)	Massa Briket (gr)	Volume (cm ³)	
					Diameter (cm)	Tinggi (cm)
1.	Tongkol Jagung	40	10
			15
			20
		60	10
			15
			20
		80	10
			15
			20
2.	Tempurung Kelapa	40	10
			15
			20
		60	10
			15
			20
		80	10
			15
			20

11. Setelah memperoleh data-data pengukuran, maka nilai kerapatan dari briket dapat diperoleh dengan menganalisis data-data tersebut menggunakan persamaan 2.1.

3.3.2.2 Kadar Air

Prosedur pengujian kadar air yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Menimbang bahan ± 1 gram ke dalam cawan menggunakan neraca analitik.
2. Memasukkan bahan yang telah ditimbang ke dalam oven untuk mengurangi kadar air dari briket dengan suhu 105°C selama ± 6 jam
3. Bahan yang sudah di oven kemudian dimasukkan ke dalam desikator selama 1 jam yang mana desikator berfungsi untuk mendinginkan bahan.
4. Menimbang kembali bahan untuk mengetahui kadar air dari bahan tersebut.
5. Mengulangi langkah-langkah diatas sebanyak 18 kali.

Tabel 3.2. Uji Kadar Air Pada Briket

No.	Sampel Briket	Ukuran Partikel (mesh)	Konsentrasi Perekat (%)	Massa Briket Basah (gr)	Massa Briket Kering (gr)
1.	Tongkol Jagung	40	10
			15
			20
		60	10
			15
			20
		80	10
			15
			20
2.	Tempurung Kelapa	40	10
			15
			20
		60	10
			15
			20
		80	10
			15
			20

6. Setelah memperoleh data-data pengukuran, maka nilai kadar air yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan 2.3.

3.3.2.3 Nilai Kalor

Pengujian nilai kalor dari masing-masing komposisi briket yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Menimbang ± 1 gram sampel ke dalam cawan besi.
2. Menyiapkan rangkaian alat kalorimeter bomb, memasang cawan ke rangkaian kalorimeter bomb.
3. Menghubungkan dengan kawat platina dan menyentuh dengan sampel.
4. Memasukkan air sebanyak 1 ml ke dalam bejana kalorimeter bomb, lalu memasukkan rangkaian kalorimeter bomb ke dalam bejana.
5. Menutup rapat lalu mengisi dengan gas dengan tekanan 25 – 30 ATM.
6. Mengisi ember kalorimeter bomb dengan 2 liter air dan memasukkan ke dalam jaket kalorimeter bomb.
7. Memasukkan bejana bom ke dalam ember kalorimeter bomb kemudian di tutup.
8. Menjalankan mesin dan mengamati suhu awal pada termometer.
9. Mencatat kenaikan suhu pada menit ke 5 – 10 dan menekan tombol pembakaran pada menit ke 10.
10. Mencatat suhu pada menit 10.45 – 24.
11. Menekan tombol OF pada termometer dan menghentikan perputaran karet dengan memutar ke kanan.

12. Membuka penutup dan mengambil wadahnya.
13. Membersihkan dari air dan membuka aliran gasnya.
14. Membilas seluruh permukaan wadah kalorimeter bomb dengan aquades dan menitrasi dengan Na_2CO_3 .
15. Mencatat volume titran (C_1)
16. Menghitung panjang kawat yang terbakar (C_3).

Tabel 3.3. Uji Nilai Kalor Pada Briket

No.	Sampel briket	Ukuran partikel (mesh)	Konsentrasi perekat (%)	Massa briket (gr)	Perubahan suhu ($^{\circ}\text{C}$)		Waktu (menit)		
					T_c	T_a	a	B	c
1.	Tongkol Jagung	40	10
			15
			20
		60	10
			15
			20
		80	10
			15
			20
2.	Tempurung Kelapa	40	10	
			15	
			20	
		60	10
			15
			20
		80	10
			15
			20

17. Setelah memperoleh data-data pengukuran, maka nilai kalor yang diperoleh dapat lisis dengan menggunakan persamaan 2.4.

3.3.2.4 Kadar Abu

Prosedur pengujian kadar abu yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah:


1. Menimbang sampel ± 1 gram ke dalam cawan menggunakan neraca analitik.
2. Memasukkan cawan yang telah berisi sampel ke dalam oven dengan suhu $105\text{ }^{\circ}\text{C}$ selama 1 jam.
3. Sampel yang sudah di oven kemudian dimasukkan ke dalam tanur dengan masing-masing suhu $650\text{ }^{\circ}\text{C}$ dengan waktu yang berbeda dimana untuk sampel tongkol jagung di tanurkan selama 3 jam sedangkan untuk sampel tempurung kelapa di tanurkan selama 6 jam.
4. Sampel yang sudah ditanurkan dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit.
5. Menimbang kembali sampel untuk mengetahui kadar abu dari bahan tersebut.
6. Mengulangi langkah-langkah diatas sebanyak 18 kali.

Tabel 3.4. Uji Kadar Abu Pada Briket

No.	Sampel Briket	Ukuran Partikel (mesh)	Konsentrasi Perekat (%)	Massa Sebelum Pengabuan (gr)	Massa Setelah Pengabuan (gr)	Massa Cawan (gr)
1.	Tongkol Jagung	40	10
			15
			20
		60	10
			15
			20
		80	10
			15
			20
2.	Tempurung Kelapa	40	10
			15
			20
		60	10
			15
			20
		80	10
			15
			20

7. Setelah memperoleh data-data pengukuran, maka nilai kadar abu yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan 2.5.

3.4 Bagan Alir Penelitian



3.5 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada jadwal berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Bulan												Tempat
		Agustus				September				Oktober				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		
1.	Persiapan Alat Dan Bahan	■	■											BTN. Taborong Sungguinasa, Gowa
2.	Pengeringan Sampel			■										Desa Japing Kec. Pattallassang
3.	Pengarangan Sampel			■	■									Desa Japing Kec. Pattallassang
4.	Tahap Pengayakan					■								Lab. Kehutanan, Universitas Hasanuddin
5.	Pembuatan Briket						■							Desa Japing Kec. Pattallassang
6.	Pengeringan Briket						■							BTN. Taborong Sungguinasa, Gowa
7.	Uji Kerapatan						■							Lab. Fisika Dasar, Jurusan Fisika
8.	Uji Kadar Air							■						Lab. Kimia Fisika, Jurusan Kimia
9.	Uji Nilai Kalor								■					Lab. Kimia Fisika, Jurusan Kimia
10.	Uji Kadar Abu								■	■				Lab. Analitik, Jurusan Kimia
11.	Analisis Data									■	■	■		BTN. Taborong Sungguinasa, Gowa
12.	Penyusunan Laporan									■	■	■		BTN. Taborong Sungguinasa, Gowa

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Briket

Dalam penelitian ini telah dibuat briket yang berbahan dasar tongkol jagung dan tempurung kelapa. Pembuatan briket dilakukan dengan komposisi bahan dan konsentrasi perekat yang bervariasi. Briket yang dihasilkan diukur kerapatannya (massa, diameter, tinggi) dengan menggunakan jangka sorong, kadar air dengan metode oven, nilai kalor dengan menggunakan alat kalorimeter bomb dan kadar abu dengan menggunakan tanur dari setiap komposisi briket yang telah dibuat.

Penelitian ini menggunakan perekat dari tepung kanji dengan perbandingan 1:1, 1:2 dan 1:3. Tepung kanji dicampurkan dengan air dan dimasak sehingga menjadi lem. Alat cetakan briket terbuat dari pipa dengan diameter luar 4,10 cm dan diameter dalam 3,2 cm dan tinggi 3,5 cm.


Pada pembuatan briket dilakukan dengan mengukur masing-masing bahan yang akan dikomposisikan sehingga massa total komposisi yang dibuat dalam satu jenis briket sebesar 50 gram.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kerapatan Briket (ρ)

Pengujian kerapatan dilakukan berdasarkan SNI 01-6235-2000. Kerapatan bertujuan untuk mengetahui massa briket dan volume briket dengan mengukur diameter dan tinggi briket pada 18 sampel untuk setiap variasi komposisi pada briket sehingga diperoleh nilai volume pada briket kemudian menghitung besar nilai kerapatan dengan menggunakan persamaan 2.1.


Kerapatan digunakan untuk menerangkan massa suatu bahan per satuan volume. Data-data hasil pengujian kerapatan pada briket dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2.



Gambar 4.1 : Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap kerapatan pada briket tongkol jagung

Berdasarkan gambar 4.1 diperoleh hasil bahwa ukuran partikel pada briket tongkol jagung sangat berpengaruh terhadap nilai kerapatan pada briket. Hal tersebut terjadi karena semakin besar ukuran partikel yang diberikan maka semakin besar nilai kerapatan yang dihasilkan sebaliknya jika semakin kecil ukuran partikel yang diberikan maka semakin kecil nilai kerapatan yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena ukuran partikel yang kecil akan menghasilkan rongga yang lebih kecil pula sehingga kerapatan ukuran partikel pada briket akan semakin bagus karena briket tidak mudah pecah/hancur.

Sedangkan untuk konsentrasi perekat dari briket tongkol jagung diperoleh hasil bahwa konsentrasi perekat pada briket tongkol jagung sangat berpengaruh terhadap nilai kerapatan briket. Hal tersebut terjadi karena semakin besar nilai konsentrasi perekat yang diberikan maka semakin besar nilai kerapatan yang dihasilkan pada briket. Hal ini disebabkan karena jenis perekat yang digunakan pada penelitian ini mempunyai kekuatan perekatan dan memiliki sifat daya serap terhadap air yang baik. Seperti yang diketahui bahwa nilai kerapatan yang dihasilkan pada briket tongkol jagung telah memenuhi standar SNI 01-6235-2000 yaitu minimal $0,4407 \text{ gr/cm}^3$.



Gambar 4.2 : Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap kerapatan pada briket tempurung kelapa

Berdasarkan gambar 4.2 diperoleh hasil bahwa untuk briket tempurung kelapa dengan ukuran partikel 60 mesh memiliki nilai paling tinggi dibandingkan briket dengan ukuran partikel 80 mesh. Hal tersebut terjadi karena pada saat proses pencetakan menggunakan tenaga manusia, dengan cetakan manual sehingga tekanan pada saat mencetak tidak terlalu rapat sehingga menyebabkan briket kurang rapat.


Sedangkan untuk konsentrasi perekat dari briket tempurung kelapa diperoleh hasil bahwa konsentrasi perekat sangat berpengaruh terhadap nilai kerapatan briket. Hal tersebut terjadi karena semakin besar nilai konsentrasi perekat yang diberikan maka semakin besar nilai kerapatan yang dihasilkan pada briket. Hal ini disebabkan karena jenis perekat yang digunakan pada penelitian ini mempunyai kekuatan perekatan dan memiliki sifat daya serap terhadap air yang baik. Seperti yang

diketahui bahwa nilai kerapatan yang dihasilkan pada briket tongkol jagung telah memenuhi standar SNI 01-6235-2000 yaitu minimal $0,4407 \text{ gr/cm}^3$.

4.2.2 Kadar Air Briket (%)

Pengujian kadar air dilakukan berdasarkan SNI 01-6235-2000. Kadar air dilakukan dengan mengukur massa briket basah pada setiap variasi komposisi kemudian briket dimasukkan ke dalam oven selama 6 jam pada suhu $105 \text{ }^\circ\text{C}$ sehingga air yang terdapat pada briket mengalami penguapan dan mencapai titik konstan setelah itu briket kemudian dikeluarkan dari dalam oven lalu dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit setelah itu menimbang kembali massa dari briket. kemudian menghitung nilai kadar air dengan menggunakan persamaan 2.3.


Data-data hasil pengujian kadar air pada briket dapat dilihat pada gambar 4.3 dan 4.4.



Gambar 4.3 : Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap kadar air pada briket tongkol jagung

Berdasarkan gambar 4.3 diperoleh hasil bahwa untuk briket tongkol jagung dengan setiap variasi komposisi campuran bahan baku, kadar air pada briket memiliki kecenderungan meningkat pada ukuran partikel yang semakin besar. Hal itu disebabkan karena dugaan adanya perbedaan besar kecilnya pori-pori antar ukuran partikel yang mampu menyimpan air didalam briket.

Sedangkan untuk konsentrasi perekat dari briket tongkol jagung diperoleh hasil bahwa nilai kadar air pada masing-masing komposisi briket mengalami naik turunnya massa pada kadar air briket. Hal itu disebabkan karena pada saat briket dihancurkan menyebabkan pori-pori briket semakin besar sehingga briket akan lebih mudah menyerap air dari udara disekitar dan memberikan penambahan air di dalam briket. Selain itu, tekstur dari arang tongkol jagung juga yang mudah rapuh sehingga dapat menyerap air lebih banyak. Ditinjau dari jenis perekat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tepung tapioka (kanji) yang mana memiliki kadar air tinggi sebesar 9,84 %. Seperti yang diketahui bahwa nilai kadar air yang dihasilkan pada briket tongkol jagung telah memenuhi standar SNI 01-6235-2000 yaitu minimal 8 %.



Gambar 4.4 : Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap kadar air pada briket tempurung kelapa

Berdasarkan gambar 4.4 diperoleh hasil bahwa semakin besar ukuran partikel pada briket maka semakin banyak kadar air yang dihasilkan pada briket sebaliknya jika semakin kecil ukuran partikel maka semakin sedikit kadar air yang terdapat pada briket. Hal ini disebabkan karena komposisi pada briket berbeda-beda yang memiliki jumlah pori-pori yang berbeda sehingga kemampuan menyerap air pada briket pun berbeda pula.


Sedangkan untuk konsentrasi perekat dari briket tempurung kelapa diperoleh hasil bahwa semakin besar konsentrasi perekat yang diberikan maka semakin besar nilai kadar air yang dihasilkan pada briket. Hal ini disebabkan jenis perekat yang digunakan memiliki kandungan kadar air sebesar 9,84 %. Seperti yang diketahui

bahwa nilai kadar air yang dihasilkan pada briket tongkol jagung telah memenuhi standar SNI 01-6235-2000 yaitu minimal 8 %.


4.2.3 Nilai Kalor Briket (kal / gr)

Pengujian nilai kalor dilakukan berdasarkan SNI 01-6235-2000. Nilai kalor menjadi peranan yang sangat penting bagi briket karena sangat berpengaruh terhadap kualitas briket arang. Semakin tinggi nilai kalor briket, maka semakin tinggi pula kualitas briket yang dihasilkan. Nilai kalor pada briket dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.4

Data-data hasil pengujian nilai kalor pada briket dapat dilihat pada gambar 4.5 dan 4.6.



Gambar 4.5 : Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap nilai kalor pada briket tongkol jagung



Gambar 4.6 : Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap nilai kalor pada briket tempurung kelapa

Berdasarkan gambar 4.5 dan gambar 4.6 diperoleh hasil bahwa untuk briket tongkol jagung dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai kalor pada briket berbeda-beda pada ukuran partikel yang berbeda-beda pula. Variasi ukuran partikel pada briket sangat berpengaruh karena semakin kecil ukuran partikel maka semakin besar nilai kalor yang dihasilkan begitupun sebaliknya semakin besar ukuran partikel yang diberikan maka semakin kecil nilai kalor yang dapat dihasilkan. Hal itu disebabkan karena briket dengan ukuran partikel yang kecil akan menyimpan air yang sedikit di dalamnya, berbeda jika briket dengan ukuran partikel yang besar akan menyimpan air yang cukup besar. Itu terjadi karena rongga dari ukuran partikel yang kecil lebih besar sehingga air akan mudah menguap, berbeda dengan briket yang ukuran partikelnya besar menyebabkan rongga yang lebih kecil sehingga air di dalam briket


sulit untuk keluar, itulah yang menyebabkan nilai kalor dari briket menurun. Hal yang sama pula terjadi pada briket tempurung kelapa. Salah satu faktor yang mempengaruhi naik turunnya nilai kalor pada briket yaitu adanya perbedaan massa pada bahan serta rendahnya suhu pada saat proses pengarangan juga mempengaruhi nilai kalor dari briket tersebut

Sedangkan untuk konsentrasi perekat pada briket tongkol jagung ini juga ikut mempengaruhi nilai kalor pada briket. Terlihat dari beberapa jenis komposisi pada briket ada yang mengalami nilai kalor yang sangat rendah yaitu pada ukuran partikel 80 mesh dengan konsentrasi perekat 20 %. Hal yang sama pula terjadi pada briket tempurung kelapa. Hal itu disebabkan karena tingginya konsentrasi perekat yang diberikan. Selain itu jenis perekat yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kelemahan yaitu dapat menurunkan nilai kalor apabila konsentrasi yang diberikan terlalu tinggi. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar 4.5 dan gambar 4.6 nilai kalor yang diperoleh tidak ada yang memenuhi standar SNI 01-6235-2000 yaitu minimal 5.000 kal/gr.

4.2.4 Kadar Abu (%)

Pengujian kadar abu dilakukan berdasarkan SNI 01-6235-2000. Kadar abu merupakan bahan dari sisa pembakaran yang sudah tidak memiliki nilai kalor atau tidak memiliki unsur karbon lagi. Kandungan abu yang tinggi pada briket akan menurunkan nilai kalor pada briket. Nilai kalor pada briket dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.5.


Data-data hasil pengujian kadar abu pada briket dapat dilihat pada gambar 4.7 dan 4.8



Gambar 4.7 : Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap kadar abu pada briket tongkol jagung

Berdasarkan gambar 4.7 diperoleh hasil bahwa untuk briket tongkol jagung nilai kadar abu tertinggi diperoleh dari ukuran partikel 60 mesh dan 80 mesh. Ditinjau dari variasi ukuran partikel sangat berpengaruh terhadap kadar abu briket. Hal ini terlihat pada ukuran partikel 60 dan 80 mesh memiliki kadar abu tertinggi dibandingkan dengan ukuran partikel 40 mesh. Kadar abu pada ukuran 40 mesh ukuran partikelnya cukup besar sehingga kerapatannya rendah yang mengakibatkan bahan anorganik dapat cepat menguap pada saat pemanasan. Selain itu, faktor suhu ruangan juga mempengaruhi tinggi rendahnya kadar abu yang dihasilkan pada briket.

Sedangkan untuk konsentrasi perekat dari briket tongkol jagung diperoleh hasil bahwa nilai kadar abu tertinggi diperoleh dari ukuran butir 60 mesh perekat 15 % dan 80 mesh dengan perekat 10 %.



Gambar 4.8 : Hubungan antara ukuran butir dan konsentrasi perekat terhadap kadar abu pada briket tempurung kelapa

Berdasarkan gambar 4.8 diperoleh hasil untuk briket tempurung kelapa dapat dilihat bahwa semakin besar ukuran partikel yang diberikan pada briket maka semakin besar juga nilai kadar abu yang dihasilkan pada briket. Hal ini disebabkan karena briket dengan ukuran partikel yang kecil akan memiliki rongga yang lebih besar sehingga bahan anorganik sangat cepat menguap pada saat pemanasan berlangsung, begitupun sebaliknya.

Sedangkan untuk konsentrasi perekat dari briket tempurung kelapa diperoleh hasil bahwa semakin besar konsentrasi perekat yang diberikan maka semakin besar

nilai kadar abu yang dihasilkan pada briket. Hal ini disebabkan karena tingginya kandungan abu dari bahan perekat yang digunakan mengakibatkan nilai kadar abu pada briket juga meningkat. Nilai kadar abu yang dimiliki dari bahan perekat yaitu sebesar 0,36 %.

Ukuran partikel pada briket sangat mempengaruhi kualitas dari briket karena semakin besar ukuran partikel yang diberikan maka semakin besar pula nilai kerapatan yang akan dihasilkan, begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan karena briket dengan ukuran partikel yang besar akan memiliki jumlah pori-pori yang lebih kecil sehingga air yang terdapat di dalam briket akan terjebak dan kadar air pada briket pun meningkat. Akibatnya briket akan menjadi susah untuk dinyalakan. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap nilai kalor yang dihasilkan pada briket tersebut. Briket yang memiliki kadar air yang cukup banyak akan membuat briket akan jadi sulit terbakar karena briket tersebut mengandung banyak air di dalamnya. Jika briket memiliki nilai kalor yang rendah, hal ini juga dapat mempengaruhi terhadap kadar abu pada briket. Dimana briket dengan nilai kalor yang rendah akan menyebabkan kadar abu pada briket pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena briket dengan ukuran partikel yang kecil akan memiliki nilai kerapatan yang kecil pula dan mengakibatkan bahan anorganik cepat menguap pada saat pemanasan terjadi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu karakteristik briket tongkol jagung dan briket tempurung kelapa berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa untuk nilai kerapatan telah memenuhi standar SNI 01-6235-2000 yaitu minimal $0,4407 \text{ gr/cm}^3$, untuk nilai kadar air juga telah memenuhi standar SNI 01-6235-2000 yaitu maksimal 8 %, sedangkan untuk nilai kalor pada briket tidak ada yang memenuhi standar SNI 01-6235-2000 yaitu minimal 5.000 kal/gr, sementara untuk nilai kadar abu pada briket juga telah memenuhi standar SNI 01-6235-2000 yaitu maksimal 8 %.

5.2 Saran

Saran-saran untuk peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan jenis bahan perekat yang berbeda.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pengujian kuat tekan dari setiap komposisi briket
3. Peneliti selanjutnya diharapkan membuat bentuk briket yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), Cet. 1, hlm. 267.
- Adam Ismun Uti, *Membuat Briket Bioarang*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Arif Fajar Utomo Dan Nungki Primastuti, *Pemanfaatan Limbah Furniture Enceng Gondok (Eichornia Crassipes) Di Koen Gallery Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Briket Bioarang*, Jurusan Teknik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Vol. 2 No.2 Tahun 2013.
- Asri Saleh, *Efisiensi konsentrasi perekat tepung tapioka terhadap nilai kalor pembakaran biobriket batang jagung (Zea mays L)*, Makassar, Dosen Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol.7, No.1, Januari 2013.
- Budi Nining Widarti, dkk, *Penggunaan Tongkol Jagung Akan Meningkatkan Nilai Kalor Pada Briket*, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, Vol.6, No.1, April 2016.
- Douglas C, Giancoli, *Fisika Edisi Kelima Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (2002), h. 75.
- Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (2002), h. 398.
- Enny Sholichah dan Nok Afifah, *Studi Banding Penggunaan Pelarut Air Dan Asap Cair Terhadap Mutu Briket Arang Tongkol Jagung*, Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI , Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sains, Teknologi dan Kesehatan, Vol.2, No.1, 2011.
- Erikson Sinurat, *Studi Pemanfaatan Briket Kulit Jambu Mete dan Tongkol Jagung Sebagai Bahan Bakar Alternatif*, Makassar: Jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.
- Esmar Budi, *Tinjauan Proses Pembentukan Dan Penggunaan Arang Tempurung*

- Kelapa Sebagai Bahan Bakar*, Jurusan Fisika, FMIPA Universitas Negeri Jakarta, Indonesia. 2011.
- Ilham Muzi, Surahma Asti Mulasari, *Perbedaan Konsentrasi Perekat Antara Briket Bioarang Tandan Kosong Sawit Dengan Briket Bioarang Tempurung Kelapa Terhadap Waktu Didih Air*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Vol.8, No. 1, Maret 2014.
- Iriany, dkk, *Pengaruh Perbandingan Massa Eceng Gondok Dan Tempurung Kelapa Serta Kadar Perekat Tapioka Terhadap Karakteristik Briket*, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Lina Lestari, dkk, *Analisis Kualitas Briket Arang Tongkol Jagung Yang Menggunakan Menggunakan Bahan Perekat Sagu Dan Kanji*, Jurusan Fisika FMIPA, Universitas Haluoleo, Kampus Tridharma Anduonohu, Kendari Sulawesi Tenggara, 2010.
- Maryono, dkk, *Pembuatan dan Analisis Mutu Briket Arang Tempurung Kelapa Ditinjau Dari Kadar Kanji*, Makassar : Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Makassar, 2013.
- M.Tirono, Ali Sabit, *Efek Suhu Pada Proses Pengarangan Terhadap Nilai Kalor Arang Tempurung Kelapa (Coconut Shell Charcoal)*, Malang: Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol.3, No.2, April 2011.
- Monica Cahyaning Ratri Dan Sri Yamtinah, *Pembuatan Briket Arang Limbah Organik Dengan Menggunakan Variasi Komposisi Dan Ukuran Bahan*, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas PMIPA FKIP, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, 2012.
- Munas Martynis, dkk, *Pembuatan Biobriket Dari Limbah Cangkang Kakao*, Padang: Jurusan Teknik kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Bung Hatta, 2012.
- Ndraha, Nodali, *Uji Komposisi Bahan Pembuat Briket Bioarang Tempurung Kelapa dan Serbuk Gergaji Kayu terhadap Mutu yang Dihasilkan*, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Richards, Theodore w., et al., eds., *Concerning the Adiabatic Determanation Of the Heats of Combustion for organik subtances, especially sugar and benzol*. Processding of the American Academy. Dec 4th, 1906.

- Sukmana Widya, Rika dan Anny Muljatiningrum, *Biogas Dari Limbah Ternak*. Bandung: Nuansa, 2011.
- Santosa, dkk, *Studi Variasi Komposisi Penyusun Briket Dari Kotoran Sapi Dan Limbah Pertanian*, Padang: Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Kampus Limau Manis, 2010.
- Sarjono, *Studi Eksperimental Perbandingan Nilai Kalor Briket Campuran Bioarang Sekam Padi dan Tempurung Kelapa*, Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin STTR Cepu, 2013.
- Saras Dian Pramudita, *Panas Lebur Es*, Jurnal Laboratorium Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, 2012.
- Sudiro Dan Sigit, *Pengaruh komposisi dan Ukuran Serbuk Briket Yang Terbuat Dari Batubara Dan Jerami Padi Terhadap Karakteristik Pembakaran*, Surakarta : Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta ISSN, 2014, Vol. 2 No. 2
- Sutrisno, *Fisika Dasar Mekanika*. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1997.
- Syariful Banun, Muhammad dan Gunawan, *Daun pun Jadi Uang: Membuat Energi Alternatif Dari Sampah Daun*. Yogyakarta: Lintang Aksara, 2011.
- Taufik Iskandar Dan Hesti Poerwanto, *Identifikasi Nilai Kalor Dan Waktu Nyala Hasil Kombinasi Ukuran Partikel Dan Kuat Tekan Pada Bio-Briket Dari Bambu*, Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2015, Vol. 9 No. 2.

RIWAYAT HIDUP



Hasfiana Hondong, Lahir tepatnya pada tanggal 16 Juni 1994 di Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan anak Pertama dari dua bersaudara, hasil buah cinta dari pasangan Hondong Djanida dan Hasni Pande.

Penulis memulai jenjang pendidikan formal di SD Inpres Tetebatu 1 Kecamatan Pallangga pada tahun 2000 dan tamat

pada tahun 2006, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Askari Pallangga dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar melalui jalur SPMB.

Keinginan terbesar dalam hidupnya adalah membahagiakan keluarga terkhusus kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dan membesarkan hingga ke jenjang perguruan tinggi dan mengaktualkan ilmu yang telah diperoleh kepada masyarakat.

LAMPIRAN I

(DATA PENELITIAN)

A. Data Penelitian Untuk Kerapatan (ρ) Briket

Data hasil penelitian untuk pengujian kerapatan pada briket dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

No.	Sampel Briket	Ukuran Partikel (mesh)	Konsentrasi Perekat (%)	Massa Briket (gr)	Volume (cm ³)	
					Diameter (cm)	Tinggi (cm)
1.	Tongkol Jagung	40	10	18,9	3,2	3,5
			15	19,0	3,2	3,5
			20	19,1	3,2	3,5
		60	10	19,0	3,3	3,5
			15	19,2	3,3	3,5
			20	21,4	3,3	3,5
		80	10	23,4	3,3	3,5
			15	23,5	3,3	3,5
			20	23,2	3,2	3,5
2.	Tempurung Kelapa	40	10	27,0	3,3	3,5
			15	27,2	3,3	3,5
			20	27,4	3,3	3,5
		60	10	30,4	3,3	3,5
			15	31,4	3,3	3,5
			20	31,4	3,3	3,5
		80	10	30,4	3,3	3,5
			15	30,9	3,3	3,5
			20	30,9	3,3	3,5

B. Data Penelitian Untuk Kadar Air (%) Briket

Data hasil penelitian untuk pengujian kadar air pada briket dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

No.	Sampel Briket	Ukuran Partikel (mesh)	Konsentrasi Perekat (%)	Massa Briket Basah (gr)	Massa Briket Kering (gr)
1.	Tongkol Jagung	40	10	30,0007	29,9091
			15	30,0443	29,9543
			20	28,1552	28,0580
		60	10	31,1500	31,0612
			15	27,6063	27,5230
			20	27,7489	27,6560
		80	10	29,9975	29,8842
			15	30,0440	29,9427
			20	28,0967	27,9786
2.	Tempurung Kelapa	40	10	31,1550	31,0701
			15	27,6854	27,5724
			20	27,7441	27,5980
		60	10	29,9978	29,8860
			15	30,0485	29,9106
			20	28,1067	27,9349
		80	10	31,1672	31,0670
			15	27,6965	27,5879
			20	27,7555	27,6168

C. Data Penelitian Untuk Nilai Kalor Briket (kal/gr)

Data hasil penelitian untuk pengujian nilai kalor pada briket dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Nama Briket	Ukuran Partikel (mesh)	Konsentrasi Perekat (%)	Massa briket (gr)	C ₁ (ml)	C ₃ (kal)	T (°C)
Tongkol Jagung	40	10	1,0001	6,1	16,1	1,5367
		15	1,0002	3,6	13,34	1,5458
		20	1,0000	15	14,72	1,5119
	60	10	1,0002	4,5	14,95	1,5422
		15	1,0004	6,5	16,79	1,5541
		20	1,0000	0,6	18,17	1,4903
	80	10	1,0008	1	17,25	1,5099
		15	1,0005	3	20,7	1,5075
		20	1,0000	2	16,79	1,4364
Tempurung Kelapa	40	10	1,0010	4	18,4	1,6342
		15	1,0003	3,4	17,71	1,452
		20	1,0002	1,5	18,4	1,6023
	60	10	1,0005	3,5	17,25	1,5871
		15	1,0008	2	13,8	1,5604
		20	1,0005	3,2	20,7	1,5037
	80	10	1,0006	2,5	10,35	1,5883
		15	1,0003	4	13,8	1,5533
		20	1,0001	5,4	16,33	1,479

D. Data Penelitian Untuk Kadar Abu (%) Briket

Data hasil penelitian untuk pengujian kadar abu pada briket dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

No.	Sampel Briket	Ukuran Partikel (mesh)	Konsentrasi Perekat (%)	Massa Sebelum Abu (gr)	Massa Abu (gr)	Massa Cawan (gr)
1.	Tongkol Jagung	40	10	29.0414	29.0369	28.9939
			15	29.0400	29.0763	29.0400
			20	27.1346	27.1316	27.0931
		60	10	30.1956	30.1936	30.1511
			15	26.7259	26.7243	26.6793
			20	28.8485	28.8468	28.8082
		80	10	33.7965	33.7939	33.7375
			15	26.7855	26.7818	26.7399
			20	44.6050	44.5970	44.5503
2.	Tempurung Kelapa	40	10	29.0183	29.0147	28.9987
			15	29.0622	29.0599	29.0445
			20	27.1175	27.1166	27.1010
		60	10	26.7692	26.7690	26.7440
			15	26.7690	26.7110	26.6866
			20	28.8355	28.8335	28.8117
		80	10	33.7493	33.7490	33.7104
			15	30.1868	30.1867	30.1516
			20	11.6188	11.6182	11.5741

LAMPIRAN II

(ANALISIS DATA)

A. Menghitung Konsentrasi Perekat (%)

Masing-masing sampel memiliki konsentrasi perekat yaitu 10 %, 15 % dan 20 %. Dimana masing-masing ukuran partikel 40 mesh, 60 mesh dan 80 mesh.

Dengan perbandingan masing-masing sampel sebagai berikut:

90 % : 10 %, 85 % : 15 % dan 80 % : 20 %. Dengan menentukan terlebih dahulu total massa sampel antara arang pada bahan dengan jumlah bahan perekat yaitu 50 gr. Dengan perhitungan sebagai berikut:

a. 1.) $90 \% : 10 \% \rightarrow \frac{90 \%}{100 \%} = 0,9 \times 50 \text{ gr} = 45 \text{ gr} \rightarrow$ massa arang

2.) $10 \% \rightarrow \frac{10 \%}{100 \%} = 0,1 \times 50 \text{ gr} = 5 \text{ gr} \rightarrow$ massa perekat

b. 1.) $85 \% : 15 \% \rightarrow \frac{85 \%}{100 \%} = 0,85 \times 50 \text{ gr} = 42,5 \text{ gr} \rightarrow$ massa arang

2.) $15 \% \rightarrow \frac{15 \%}{100 \%} = 0,15 \times 50 \text{ gr} = 7,5 \text{ gr} \rightarrow$ massa perekat

c. 1.) $80 \% : 20 \% \rightarrow \frac{80 \%}{100 \%} = 0,8 \times 50 \text{ gr} = 40 \text{ gr} \rightarrow$ massa arang

2.) $20 \% \rightarrow \frac{20 \%}{100 \%} = 0,2 \times 50 \text{ gr} = 10 \text{ gr} \rightarrow$ massa perekat

B. Menghitung Kerapatan (ρ) Briket

Persamaan:

$$\rho = \frac{m}{v}$$

1. Tongkol Jagung 40 mesh Perekat 10 %

Diketahui: Massa briket = 18,9 gram

Diamater briket = 3,2 cm

Tinggi briket = 3,5 cm

Dimana $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ $r = \frac{1}{2} \cdot D$

$$= 3,14 \cdot (1,65)^2 \cdot 3,5$$

$$= 29,89 \text{ cm}^3$$

Jadi $\rho = \frac{\text{Massa Briket}}{\text{Volume}}$

$$= \frac{18,9 \text{ gr}}{29,89 \text{ cm}^3}$$

$$= 0,63 \text{ gram/ cm}^3$$

Dengan menggunakan persamaan di atas, maka hasil perhitungan kerapatan yang diperoleh dari setiap briket dapat dilihat pada tabel 1.

No.	Sampel Briket	Ukuran Partikel (mesh)	Konsentrasi Perekat (%)	Massa Briket (gr)	Volume (cm ³)		Kerapatan (gr/cm ³)
					Diameter (cm)	Tinggi (cm)	
1.	Tongkol Jagung	40	10	18,9	3,2	3,5	0,63
			15	19,0	3,2	3,5	0,64
			20	19,1	3,2	3,5	0,64
		60	10	19,0	3,3	3,5	0,64
			15	19,2	3,3	3,5	0,64
			20	21,4	3,3	3,5	0,72
		80	10	23,4	3,3	3,5	0,78
			15	23,5	3,3	3,5	0,79
			20	23,2	3,2	3,5	0,82
2.	Tempurung Kelapa	40	10	27,0	3,3	3,5	0,90
			15	27,2	3,3	3,5	0,91
			20	27,4	3,3	3,5	0,92
		60	10	30,4	3,3	3,5	1,02
			15	31,4	3,3	3,5	1,05
			20	31,4	3,3	3,5	1,05
		80	10	30,4	3,3	3,5	1,02
			15	30,9	3,3	3,5	1,03
			20	30,9	3,3	3,5	1,03

C. Menghitung Kadar Air (%) Briket

Persamaan:

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{\text{Massa Briket Basah} - \text{Massa Briket Kering}}{\text{Massa Briket Kering}} \times 100 \%$$

1. Tongkol Jagung 40 mesh perekat 10 %

Diketahui: $M_{bb} = 30,0007$ gram

$M_{bk} = 29,9091$ gram

$$\begin{aligned} \text{Jadi Kadar air (\%)} &= \frac{30,0007 \% - 29,9091 \%}{29,9091 \%} \times 100 \% \\ &= 0,30 \% \end{aligned}$$

Dengan menggunakan persamaan di atas, maka hasil perhitungan kadar air yang diperoleh dari setiap briket dapat dilihat pada tabel 2.

No.	Sampel Briket	Ukuran Partikel (mesh)	Konsentrasi Perekat (%)	Massa Briket Basah (gr)	Massa Briket Kering (gr)	Kadar Air (%)
1.	Tongkol Jagung	40	10	30,0007	29,9091	0,30
			15	30,0443	29,9543	0,29
			20	28,1552	28,0580	0,34
		60	10	31,1500	31,0612	0,28
			15	27,6063	27,5230	0,30
			20	27,7489	27,6560	0,33
		80	10	29,9975	29,8842	0,37
			15	30,0440	29,9427	0,33
			20	28,0967	27,9786	0,42
2.	Tempurung Kelapa	40	10	31,1550	31,0701	0,27
			15	27,6854	27,5724	0,40
			20	27,7441	27,5980	0,52
		60	10	29,9978	29,8860	0,37
			15	30,0485	29,9106	0,45
			20	28,1067	27,9349	0,61
		80	10	31,1672	31,0670	0,32
			15	27,6965	27,5879	0,39
			20	27,7555	27,6168	0,49

D. Menghitung Nilai Kalor Briket

1. Tongkol Jagung 40 mesh perekat 10 %

Waktu (menit ke-)	Suhu (°C)	Waktu (menit ke-)	Suhu (°C)
5	29,517	19	32,144
6	29,518	20	32,140
7	29,519	21	32,136
8	29,520	22	32,131
9	29,520	23	32,126
10	29,520	24	32,120
10.45	29,978		
11	30,316		
11.15	30,716		
11.30	30,922		
11.45	31,216		
12	31,435		
13	31,817		
14	32,013		
15	32,089		
16	32,125		
17	32,139		
18	32,144		

Diketahui :	Massa Briket	= 1,0001 gram
	T _c	= 32,144 °C
	T _a	= 29,520 °C
	C ₁	= 6,1 ml
	C ₃	= 7 cm × 2,3 kal/cm = 16,1 kal

Untuk mencari nilai kalor (H_{gross}) terlebih dahulu mencari perubahan temperatur selama 5 menit (r) :

$$r_1 = \frac{(29,517 - 29,518) + (29,518 - 29,519) + (29,519 - 29,520) + (29,520 - 29,520) + (29,520 - 29,520)}{5}$$

$$= \frac{0,003}{5} = 0,0006 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$r_2 = \frac{(32,144 - 32,144) + (32,144 - 32,140) + (32,140 - 32,136) + (32,136 - 32,131) + (32,131 - 32,126)}{5}$$

$$= \frac{0,018}{5} = 0,0036 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$T = T_c - T_a - r_1 (b - a) - r_2 (c - b)$$

$$= 32,144 - 29,520 - 0,0006(1,65) - 0,0036(7,65)$$

$$= 1,5368 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Jadi nilai kalor dari briket tongkol jagung 40 mesh perekat 10 % adalah :

$$H_{gross} = \frac{T \times W - C_1 - C_2 - C_3}{m}$$

$$= \frac{1,5368 \times 2427,188 - 6,1 - 0 - 16,1}{1,0001}$$

$$= 3707,529 \text{ kal/gr}$$

Dengan menggunakan persamaan di atas, maka hasil perhitungan nilai kalor yang diperoleh dari setiap briket dapat dilihat pada tabel 3.

No	Nama Briket	Ukuran Partikel (mesh)	Konsentrasi Perekat (%)	Massa briket (gr)	C ₁ (ml)	C ₃ (kal)	T (°C)	Nilai Kalor (kal/gr)
1	Tongkol Jagung	40	10	1,0001	6,1	16,1	1,5367	3707,529
			15	1,0002	3,6	13,34	1,5458	3734,256
			20	1,0000	15	14,72	1,5119	3639,945
		60	10	1,0002	4,5	14,95	1,5422	3723,010
			15	1,0004	6,5	16,79	1,5541	3747,294
			20	1,0000	0,6	18,17	1,4903	3598,468
		80	10	1,0008	1	17,25	1,5099	3643,631
			15	1,0005	3	20,7	1,5075	3633,457
			20	1,0000	2	16,79	1,4364	3467,622
2	Tempurung Kelapa	40	10	1,0010	4	18,4	1,6342	3940,148
			15	1,0003	3,4	17,71	1,452	3502,110
			20	1,0002	1,5	18,4	1,6023	3868,405
		60	10	1,0005	3,5	17,25	1,5871	3829,514
			15	1,0008	2	13,8	1,5604	3768,556
			20	1,0005	3,2	20,7	1,5037	3624,038
		80	10	1,0006	2,5	10,35	1,5883	3839,941
			15	1,0003	4	13,8	1,5533	3751,220
			20	1,0001	5,4	16,33	1,479	3567,722

E. Menghitung Kadar Abu (%) Briket

Persamaan:

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{M_a - M_c}{M_{sa}} \times 100 \%$$

1. Tongkol Jagung 40 mesh perekat 10 %

Diketahui: $M_a = 29.0369$ gr

M_{sa} (massa cawan + massa awal sampel) = $28.9939 + 1.0183 = 30.0122$ gr

$M_c = 28.9939$ gr

$$\begin{aligned} \text{Jadi Kadar abu (\%)} &= \frac{29.0369 \% - 28.9939 \%}{30.0122 \%} \times 100 \% \\ &= 0.14 \% \end{aligned}$$

Dengan menggunakan persamaan di atas, maka hasil perhitungan kadar abu yang diperoleh dari setiap briket dapat dilihat pada tabel 4.

No.	Sampel Briket	Ukuran Partikel (mesh)	Konsentrasi Perekat (%)	Massa Sebelum Abu (gr)	Massa Abu (gr)	Massa Cawan (gr)	Kadar Abu (%)
1.	Tongkol Jagung	40	10	29.0414	29.0369	28.9939	0.14
			15	29.0400	29.0763	29.0400	0.12
			20	27.1346	27.1316	27.0931	0.13
		60	10	30.1956	30.1936	30.1511	0.13
			15	26.7259	26.7243	26.6793	0.16
			20	28.8485	28.8468	28.8082	0.12
		80	10	33.7965	33.7939	33.7375	0.16
			15	26.7855	26.7818	26.7399	0.15
			20	44.6050	44.5970	44.5503	0.10

2.	Tempurung Kelapa	40	10	29.0183	29.0147	28.9987	0.05
			15	29.0622	29.0599	29.0445	0.05
			20	27.1175	27.1166	27.1010	0.05
		60	10	26.7692	26.7690	26.7440	0.09
			15	26.7690	26.7110	26.6866	0.08
			20	28.8355	28.8335	28.8117	0.07
		80	10	33.7493	33.7490	33.7104	0.11
			15	30.1868	30.1867	30.1516	0.11
			20	11.6188	11.6182	11.5741	0.35

LAMPIRAN III

(DOKUMENTASI FOTO)

A. Persiapan dan Proses Pengarangan Pada Bahan

1. Pengambilan Tongkol Jagung dan Tempurung Kelapa



2. Proses Pengarangan Bahan





3. Tongkol jagung dan tempurung kelapa yang telah jadi arang



(arang tongkol jagung)



(arang tempurung kelapa)

B. Proses Penghalusan dan Pengayakan Bahan




C. Proses Penimbangan Massa Arang dan Perekat



D. Proses Pembuatan dan Pencampuran Adonan



E. Briket Yang Telah Dicitak



F. Tahap Pengujian Briket

1. Uji Kerapatan Pada Briket



2. Uji Kadar Air Pada Briket



3. Uji Nilai Kalor Pada Briket

a. Merangkai kalorimeter bomb



- b. Memasukkan briket ke dalam cawan bomb, kemudian menghubungkan ke kawat platina dan menyentuhkan pada sampel briket



- c. Mengisi oksigen pada tabung pembakaran (bomb)



- d. Memasukkan bomb ke dalam bejana yang berisi air 2 liter



- e. Mencatat tiap kenaikan suhu



4. Uji Kadar Abu

- a. Memasukkan cawan yang telah berisi briket ke dalam tanur untuk mengetahui kadar abu dari briket



- b. Sampel yang telah dikeluarkan dari dalam tanur kemudian di dinginkan selama 5 menit setelah itu di masukkan ke dalam desikator



- c. cawan yang telah berisi sampel yang di dinginkan dalam desikator selama 15 menit



LAMPIRAN IV

(DOKUMENTASI PERSURATAN PENELITIAN)



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1080 TAHUN 2016**

TENTANG

**PANITIA SEMINAR DRAFT PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
HASFIANA HONDONGNIM 60400112029
JURUSAN FISIKA SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, nama **HASFIANA HONDONGNIM 60400112029**, untuk melaksanakan seminar draft
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar draft dan penyusunan skripsi
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
 5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
 6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri, Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Panitia Seminar Draft, Jurusan **FISIKA** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- Ketua : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Sekertaris : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Pembimbing I : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Pembimbing II : Hernawati, S.Pd., M.PfIs.
Penguji I : Rahmanlah, S.Si., M.Si.
Penguji II : Ria Reski Hamzah, S.Pd., M.Pd.
Penguji III : Dr. Sohró, M.Ag.
Pelaksana : Jusmulyadi, S.T.
- Kedua :
 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
 2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 20 Juni 2016



Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2124 TAHUN 2016
TENTANG**

**PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan **HASFIANA HONDONG**, NIM 60400112025, tertanggal 08-Nop-16, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Sahara, S.Si., M.Si., Fh.D.
Sekretaris : Irwadi, S.Pd., M.Si.
Pembimbing I : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Pembimbing II : Aernawati, S.Pd., M.PfIs
Penguji I : Rahmaniah, S.Si., M.Si.
Penguji II : Rifa Rizky Hamzah, S.Pd., M.Pd.
Penguji III : Dr.Sahrah, M.Ag.
Pelaksana : Jusmulyadi, S.T.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbalkan mengenal materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 08-Nop-16





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1913 TAHUN 2016
TENTANG**

**PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif : **HASFIANA HONDONG, NIM: 60400112029**
Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129 C tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
Ketua : Dr.Hj.Wasillah,S.T., M.T.
Sekertaris : Nassar,S.Ag.
Penguji I : Dr.Sohrah,M.Ag.
Penguji II : Ihsan,S.Pd.,M.Si.
Penguji III : Hernawati,S.Pd., M.Pfis.
Pelaksana : Risnawati Salam,S.Sos.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknonologi UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 24-Okt-16



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIRS 19691205 19933 1 001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR :2402 TAHUN 2016**

TENTANG

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat permohonan : **HASFIANA HONDONG**
NIM : **60400112029**
Tanggal : **23 November 2016**
Mahasiswa Jurusan : **FISIKA**

Menimbang : Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " **Karakterisasi Briket Tongkol Jagung dan Briket Tempurung Kelapa Berdasarkan Variasi Ukuran Butir Arang dan Konsentrasi Perekat**"

1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggapan Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
7. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : **Dr.M.Thanir Maloko,M.Hi.**
Sekretaris : **Ayusari Wahyuni,S.Si., M.Sc**
Penguji I : **Rahmanlah,S.Si., M.Si.**
Penguji II : **Ria Reski Hamzah,S.Pd., M.Pd.**
Penguji III : **Dr.Sohrah,M.Ag.**
Pembimbing I : **Ihsan, S.Pd., M.Si.**
Pembimbing II : **Hernawati,S.Pd., M.Pfis.**
Pelaksana : **Hapsah,S.T.**

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahuinya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, 23 November 2016


Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

SURAT IZIN PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM FISIKA DASAR
JURUSAN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIM : Ernawati / 60400112065

Hasfiana Hiondong / 60400112029

Jurusan : Fisika

Tanggal :

Dengan hormat,

Dalam rangka melakukan penelitian untuk tugas akhir, kami memohon kepada kepala Laboratorium Fisika Fakultas Sains dan Teknologi agar memberikan izin peminjaman alat Laboratorium Fisika Dasar berupa:

1. Termokopel (1 buah)
2. Neraca Digital (1 buah)

Demikian permohonan kami atas persetujuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Koordinator Lab



Mulhar S T
Nip. 198308102011011010

Gowa,

Peminjam




Ernawati
Nim. 60400112065

Kepala

Laboratorium Fisika

Fakultas Sains dan Teknologi



Rahmaniah S Si, M Si
Nip. 198002132009012006



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 Jl. H. M. Yasin Limpo No.36 Gedung D lantai 2

Samata-Gowa, Agustus 2016

Nomor :
 Lampiran : 1 Lembar
 Perihal : Permohonan Penelitian

Kepada,
Kepala Laboratorium Fakultas Kehutanan UNHAS

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring doa untuk kita semua, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Dalam rangka penyelesaian penelitian yang berjudul "Karakteristik Briket Tongkol Jagung Dan Briket Tempurung Kelapa Berdasarkan Butiran Arang Dan Konsentrasi Perekat" maka kami mengajukan permohonan penelitian

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing

Ihsan, S.Pd., M.Si
 NIP. 19830904 200912 1 005

Pemohon

Hasfiana Hondong
 NIM. 60400112029

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Fisika
 Fakultas Sains dan Teknologi

Sahara, S.Si, M.Sc., Ph.D
 NIP. 19810927 200604 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
LABORATORIUM KIMIA FISIK

ALAUDDIN
MAKASSAR

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa . ☎ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : 12.12/LA/KF/IX/2016
Lampiran : -
Hal : *Laporan Hasil Analisa*

Nama Peneliti : Hasfiana Hondong
NIM : 60400112027
Jurusan : Fisika UIN Alauddin Makassar
Waktu Analisa : 29 Agustus sampai 21 September 2016
Judul Penelitian : *Karakteristik Briket Tongkol Jagung dan Briket Tempurung Kelapa Berdasarkan Variasi Ukuran Butiran Arang dan Konsentrasi Perekat*

A. Penentuan Kadar Air

No	Sampel	Kadar Air	
1.	Tongkol Jagung	T.J 40/40	0,30 %
		T.J 40/15	0,29%
		T.J 40/20	0,34%
		T.J 60/10	0,28%
		T.J 60/15	0,30%
		T.J 60/20	0,33%
		T.J 80/10	0,37%
		T.J 80/15	0,33%
		T.J 80/20	0,42%
		2.	Tempurung Kelapa
T.K 40/15	0,40%		
T.K 40/20	0,52%		
T.K 60/10	0,37%		
T.K 60/15	0,45%		
T.K 60/20	0,61%		
T.K 80/10	0,32%		
T.K 80/15	0,39%		
T.K 80/20	0,49%		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
LABORATORIUM KIMIA FISIK

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923


Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa . ☎ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

B. Penentuan Nilai Kalor

No	Sampel	Nilai Kalor (Kal/gram)	
1.	Tongkol Jagung	T.J 40/40	3.707,2868
		T.J 40/15	3.734,2569
		T.J 40/20	3.639,9455
		T.J 60/10	3.723,0108
		T.J 60/15	3.747,2946
		T.J 60/20	3.598,4682
		T.J 80/10	3.643,6316
		T.J 80/15	3.633,4573
		T.J 80/20	3.467,6228
2.	Tempurung Kelapa	T.K 40/10	3.940,1480
		T.K 40/15	3.502,1100
		T.K 40/20	3.868,4056
		T.K 60/10	3.829,5149
		T.K 60/15	3.768,5566
		T.K 60/20	3.624,0386
		T.K 80/10	3.839,9410
		T.K 80/15	3.751,2204
		T.K 80/20	3.567,7221

Gowa, 29 September 2016

Mengetahui,
Kepala Laboratorium,


Dra. St. Chadijah, M.Si
NIP. 19680216 199903 2 001

Laboran Kimia Fisik


Andi Nurahma, S.Si
NIP.19880422 201101 2 009