

**PENGUKURAN EFEK TEMPERATUR TERHADAP
RESISTANSI INTERNAL DIODA SEMIKONDUKTOR**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Sains Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar*

Oleh

INDAH PURNAMASARI
NIM. 60400106010

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 November 2010

Penyusun,

Indah Purnamasari
NIM. 60400106010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengukuran Efek Temperatur Terhadap Resisitansi Internal Dioda Semikonduktor” yang disusun oleh Indah Purnamasari, NIM : 6040106010, mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 5 November 2010, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Fisika, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 25 November 2010

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S	(.....)
Sekretaris	: Rahmaniah, S.Si, M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Drs. Bangsawang, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Ihsan, S.Pd, M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Drs. M. Arif Alim, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Drs. Abdul Haris, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Dra. Bidayatul Armynah, M.T	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S
NIP: 19520709 198103 1.001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Dia-lah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang kepada seluruh makhluk-Nya. Salam dan shalawat tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini sebagai laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Laboratorium Elektronika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar (UNM), sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Makassar (UIN).

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal itu disebabkan keterbatasan penulis sebagai manusia biasa dalam mengkaji dan menelaah rujukan-rujukan yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan perbaikan dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan “Jazakumullah khairan Kastiran” dan penghargaan yang tidak terhingga kepada pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini yaitu :

1. Prof.Dr. Azhar Arsyad, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta stafnya.
2. Terkhusus kepada kedua orang tuaku Idward Muchtar Prabudjaya dan Maswati Alimin, yang selalu menjadi inspirasi bagi Penulis untuk terus semangat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Bahaking Rama, M.S, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
4. Ibu Rahmania, S.Si, M.Si selaku ketua jurusan Fisika Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Bapak Drs. Abd. Haris, M.Si dan Ibu Dra. Bidayatul Armynah, M.T masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang dengan segala ketulusan hati serta meluangkan kesempatan untuk member saran, arahan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Bangsawang, M.Si dan Bapak Ihsan, S.Pd., M.Si masing-masing sebagai penguji I dan Penguji II atas kesediaannya memberikan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen dalam lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Makassar yang telah mendidik penulis dengan baik dan penuh kesabaran.

8. Kak Saleh sebagai tempat bertanya dan berkeluh kesah apabila penulis mengalami kesulitan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kak Anto dan Kak Udin yang selalu memberikan semangat dan bantuan dengan tulus.
10. Teman- temanku di Jurusan Fisika Angkatan 06 (Uya, Inna, Wadda, Zelvi, Nafsah, Time, Diah, Yani, Mala, Nunung dan Arsi) yang selalu menjadi pendengar setia terhadap keluhan-keluhan penulis.
11. Adik-adik junior Angkatan 07 (Saleh), Angkatan 08 (Uga, Haris, Yudi, Uci) dan 09 (Ahmad) yang selalu mendoakan Penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.

Akhirnya, semoga segala kerja keras dan doa semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT

Makassar, Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SIMBOL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1-4
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5-41
A. Temperatur.....	5
B. Teori semikonduktor.....	11
C. Semikonduktor Intrinsik.....	14
D. Struktur Atom.....	16
E. Struktur Kristal.....	19
F. Energi Pita.....	20
G. Konduksi Dalam Semikonduktor.....	22
H. Semikonduktor Ekstrinsik.....	24
a. Semikonduktor Jenis-n.....	24
b. Semikonduktor Jenis-p.....	26
I. Dioda Semikonduktor.....	28
a. Dioda Umum.....	29
b. Dioda Khusus.....	33
J. Pengaruh Temperatur.....	39

BAB III. METODE PENELITIAN	42-45
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B. Alat dan Bahan Penelitian	42
a. Alat	42
b. Bahan	42
C. Prosedur Pengambilan Data	43
D. Teknik Analisis Data	44
E. Bagan Alir Penelitian	45
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	 46-61
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan	46
 BAB V. PENUTUP	 62-63
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SIMBOL

- I : Besarnya arus listrik yang mengalir (A)
- Q : Besarnya muatan listrik (C)
- t : Waktu (s)
- I : Arus listrik (A).
- V : Tegangan (V)
- R : Resistansi atau tahanan (Ω)
- Tc : Koefesien resistifitas Temperatur (% $^{\circ}\text{C}^{-1}$)
- ΔV_z : Perubahan Tegangan zener (Volt)
- Vz : Tegangan Zener (Volt)
- T1 : Suhu akhir setelah dipanaskan ($^{\circ}\text{C}$)
- T₀ : Suhu awal sebelum dipanaskan ($^{\circ}\text{C}$)

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Perihal	Hal
II.1	Arah arus listrik dan arah gerak elektron	5
II.2	Alat ukur thermometer	10
II.3	Struktur atom	16
II.4	Level energi	17
II.5	Pita energi dalam semikonduktor	21
II.6	Doping atom pentavalen	26
II.7	Doping atom trivalent	27
II.8	Kurva Dioda Ideal	32
II.9	Kurva Dioda Pendekatan Kedua	33
II.10	Simbol dioda zener	35
II.11	Dioda dengan bias maju	38
II.12	Dioda dengan bias negatif	38
II.13	Grafik arus dioda	39
III.1	Rangkaian alat ukur	43
IV.1	Grafik hubungan antara arus (I_d) dengan tegangan (V_d) pada dioda rectifier	48
IV.2	Grafik hubungan antara arus (I_d) dengan tegangan (V_d) pada dioda avalanche.....	50

IV.3	Grafik hubungan antara arus (I_d) dengan tegangan (V_d) pada dioda zener.....	51
IV.4	Grafik hubungan antara arus (I_d) dengan tegangan (V_d) pada dioda rectifier setelah dipanaskan.....	53
IV.5	Grafik hubungan antara arus (I_d) dengan tegangan (V_d) pada dioda avalance setelah dipanaskan.....	55
IV.6	Grafik hubungan antara arus (I_d) dengan tegangan (V_d) pada dioda zener setelah dipanaskan.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel	Perihal	Hal
II.1	Semikonduktor unsur senyawa.....	13
II.2	Mobilitas pembawa muatan	23

ABSTRAK

Nama Penyusun : Indah Purnamasari
NIM : 60400106010
Judul Skripsi : “ Pengukuran Efek Temperatur Terhadap resistansi Internal Dioda Semikonduktor”

Telah dilakukan penelitian tentang penentuan resistansi internal dioda semikonduktor terhadap perubahan temperatur dengan menggunakan 3 jenis dioda, yaitu dioda rectifier, dioda avalanche dan dioda zener. Penelitian ini dibatasi dengan penentuan nilai resistansi internal dioda semikonduktor dan efek temperatur terhadap molekul-molekul dioda. Penelitian ini dilakukan di laboratorium elektronik Universitas Negeri Makassar (UNM). Alat yang digunakan adalah voltmeter, amperemeter, termokopel dan pemanas listrik. Penelitian ini dimulai dengan mengukur nilai arus (I_d) dan tegangan (V_d) sebelum dan sesudah dipanaskan. Dari hasil pengukuran arus dan tegangan diperoleh nilai bias maju dan bias mundur. Pemanasan pada dioda dilakukan hingga suhu 85°C . Dari hasil pengukuran diperoleh hubungan antara arus dan temperatur adalah berbanding lurus sedangkan arus berbanding terbalik dengan tegangannya. Koefisien resistifitas temperatur yang bernilai positif menunjukkan adanya kenaikan tegangan ketika temperatur naik, sedangkan yang bernilai negatif menunjukkan adanya penurunan tegangan setiap kenaikan temperatur. Semakin tinggi temperatur maka nilai resistansi internal juga semakin besar.

Kata kunci: *Semikonduktor, dioda, resistansi, koefisien resistifitas temperatur.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini penggunaan sistem elektronika telah dikenal luas dan maju dengan pesatnya. Seiring dengan munculnya beragam inovasi yang tiada hentinya, penggunaan komponen elektronika secara luas telah mencakup ke segala bidang kehidupan manusia yang semakin simpel. Penggunaan komponen elektronika seperti dioda, resistor, transistor, kapasitor, serta alat ukur osiloskop sering kita jumpai dalam praktikum komponen-komponen alat elektronika karena merupakan komponen utama dalam rangkaian alat elektronika.¹

Komponen-komponen yang terdapat dalam perangkat alat elektronika pada umumnya terbuat dari bahan semikonduktor, yang merupakan bahan dasar pembentuk dioda, thyristor, triac, transistor dan rangkaian terpadu Integrated Circuit (IC). Semikonduktor merupakan material yang mempunyai sifat antara konduktor dan isolator. Teknologi semikonduktor banyak digunakan dalam aplikasi dunia teknologi saat ini dengan memanfaatkan keunikan sifatnya yaitu sifat hantaran yang bisa dirubah hanya dengan menambahkan sedikit bahan tidak murni (*dopant*) atau suhu.²

Bahan semikonduktor yang banyak dikenal contohnya adalah Silikon (Si), Germanium (Ge) dan Gallium Arsenida (GaAs). Germanium dahulu adalah bahan

¹[Http://aryanto.blog.uns.ac.id/2009/10/07/pemanfaatan-komponen-komponen-elektronika-dalam-kehidupan-sehari-hari](http://aryanto.blog.uns.ac.id/2009/10/07/pemanfaatan-komponen-komponen-elektronika-dalam-kehidupan-sehari-hari).

²Mike Tooley, Rangkaian Elektronik Prinsip dan Aplikasi, (Jakarta: Erlangga 2003)h. 81

satu-satunya yang dikenal untuk membuat komponen semikonduktor. Namun belakangan, silikon menjadi populer setelah ditemukan cara mengekstrak bahan ini dari alam. Silikon merupakan bahan terbanyak ke dua yang ada di bumi setelah oksigen (O_2). Pasir, kaca dan batu-batuan lain adalah bahan alam yang banyak mengandung unsur silikon.

Semikonduktor merupakan elemen dasar dari komponen elektronika seperti dioda, transistor dan sebuah IC (*integrated circuit*). Disebut semi atau setengah konduktor, karena bahan ini memang bukan konduktor murni. Bahan-bahan logam seperti tembaga, besi, timah disebut sebagai konduktor yang baik sebab logam memiliki susunan atom yang sedemikian rupa, sehingga elektronnya dapat bergerak bebas.

Dioda merupakan komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor (Silikon atau Germanium). Dioda tersusun dari 2 buah bahan, yaitu bahan tipe p (anoda) dan bahan tipe n (katoda). Dioda berfungsi sebagai penyearah arus. Dioda adalah suatu komponen elektronik yang dapat melewatkan arus pada satu arah saja.³

Berdasarkan deskripsi di atas, performa atau unjuk kerja dioda sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pengaruh temperatur pada unjuk kerja dioda adalah faktor paling utama, karena setiap bahan semikonduktor akan mengalami peningkatan temperatur apabila semakin lama digunakan. Hal ini dapat

³Sutrisno, Elektronika Teori dan Penerapannya, (Bandung : Penerbit ITB 198)h. 81

mempengaruhi dari unjuk kerja dari dioda semikonduktor yang berakibat pada kestabilan kerja dari perangkat yang menggunakan dioda tersebut.

Untuk itulah penulis mencoba mengkaji efek temperatur terhadap resistansi internal dioda semikonduktor yang memiliki banyak aplikasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh temperatur terhadap resistansi internal dioda semikonduktor.
2. Seberapa besar koefisien temperatur dioda semikonduktor.

C. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran efek temperatur terhadap resistansi internal dioda semikonduktor. Penelitian ini dibatasi dengan penentuan nilai resistansi internal dioda dan efek temperatur pada molekul-molekul dioda.

D. Tujuan Penelitian

1. Menentukan pengaruh perubahan temperatur terhadap resistansi internal dioda semikonduktor.
2. Menentukan koefisien resistivitas temperatur dioda semikonduktor.

E. Manfaat Penelitian


1. Sebagai bahan referensi bagi saintis-saintis lainnya dalam hal pemahaman konsep tentang efek temperatur terhadap dioda semikonduktor.
2. Sebagai bahan referensi dalam perancangan alat elektronika dan instrumentasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara terus menerus dan berkesinambungan pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Satuan arus listrik adalah Amper.

Arus listrik bergerak dari terminal positif (+) ke terminal negatif (-), sedangkan aliran listrik dalam kawat logam terdiri dari aliran elektron yang bergerak dari terminal negatif (-) ke terminal positif (+), arah arus listrik dianggap berlawanan dengan arah gerakan elektron.



Gambar II.1. Arah arus listrik dan arah gerakan elektron.⁴

(Sumber : <http://dunia-listrik.blogspot.com/2009/01/teori-dasar-listrik.html>)

Arus listrik terdiri dari muatan-muatan yang bergerak dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Bila gerak ini berlangsung di dalam sebuah lintasan konduksi yang membentuk sebuah simpul tertutup, maka lintasan tersebut dinamakan rangkaian listrik.

⁴ <http://dunia-listrik.blogspot.com/2009/01/teori-dasar-listrik.html>

Pada dasarnya, rangkaian listrik adalah sarana untuk menghantarkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sewaktu partikel bermuatan bergerak di dalam sebuah rangkaian, maka energi potensial listrik dipindahkan dari sebuah sumber ke sebuah alat tempat energi tersebut disimpan atau dikonversi ke dalam bentuk energi lain menjadi bunyi dalam sistem stereo atau menjadi cahaya atau kalor dalam pemanggang roti atau bola lampu.

Kuat arus listrik adalah arus yang tergantung pada banyak sedikitnya elektron bebas yang pindah melewati suatu penampang kawat dalam satuan waktu. Arus listrik didefinisikan sebagai laju aliran muatan listrik yang melalui satu luasan penampang lintang. Arus adalah sebarang gerak muatan dari satu daerah ke daerah lainnya. Dalam logam biasa seperti tembaga atau aluminium, sejumlah elektron bebas bergerak di dalam material konduksi. Elektron-elektron bebas ini bergerak secara acak dalam semua arah, agak menyerupai molekul-molekul gas tetapi dengan laju yang lebih besar, yang ordenya sebesar 10^6 m/s. Namun, elektron tidak melepaskan diri dari material konduksi, karena elektron ditarik ke ion positif material. Jika Q adalah muatan yang mengalir melalui penampang luas penampang dalam waktu t , maka dapat dinyatakan :

$$I = \frac{Q}{t} \dots\dots\dots \text{II.1)}$$

(Sumber : Paul A. Tipler, Fisika untuk Sains dan Teknik Edisi Ketiga Jilid 2, 1991 Jakarta : Erlangga)

Keterangan :

I : Besarnya arus listrik yang mengalir (A)

Q : Besarnya muatan listrik (C)

t : waktu (s)

Menurut konvensi, arah arus dianggap searah dengan aliran muatan positif. Konvensi ini ditetapkan sebelum diketahui bahwa elektron-elektron bebas yang muatannya negatif, adalah partikel-partikel yang sebenarnya bergerak dan akibatnya menghasilkan arus pada kawat penghantar. Gerak dari elektron-elektron bermuatan negatif dalam satu arah ekuivalen dengan aliran muatan positif yang arah geraknya berlawanan. Jadi, elektron-elektron bergerak dalam arah berlawanan dengan arah arus.⁵

Pada suatu rangkaian tertutup, Besarnya arus I berubah sebanding dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan beban tahanan R, atau dinyatakan dengan Rumus berikut.

$$I = \frac{V}{R} \dots\dots\dots\text{II.2)}$$

⁵ Paul A. Tipler, Fisika untuk Sains dan Teknik Edisi Ketiga Jilid 2, (Jakarta : Penerbit Erlangga 1991)h.138

(Sumber : Young & Freedman, Fisika Universitas Jilid 2, Jakarta : Erlangga)

Keterangan :

I = Arus listrik (A).

V = Tegangan (V)

R = Resistansi atau tahanan (Ω)⁶

Konduktifitas listrik sangat tergantung pada suhu. Dalam logam, konduktivitas listrik menurun dengan meningkatnya suhu, sedangkan dalam semikonduktor konduktivitas listrik meningkat dengan meningkatnya suhu. Rentang suhu terbatas, konduktivitas listrik kemungkinan berbanding lurus dengan suhu. Untuk membandingkan pengukuran konduktivitas listrik pada temperatur yang berbeda, maka harus digunakan standar suhu yang umum.

Ayat yang terkait dengan konduktivitas listrik dijelaskan oleh Allah dalam Al Qur'an Surah An-Nuur/ 24: 35 yang berbunyi:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ

⁶ Young & Freedman, Fisika Universitas Jilid 2, (Jakarta: Erlangga 1999)h.222

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak di sentuh api, cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada Cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁷.

Ayat diatas menjelaskan segala tuntunan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup duniawi dan ukhrawi manusia. Ayat ini mengemukakan bahwa diturunkannya ayat-ayat Al Qu’ran oleh Allah SWT karena Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi baik cahaya yang bersifat material yang dapat dilihat dengan mata kepala (secara langsung) maupun imaterial berupa cahaya keimanan, kebenaran, pengetahuan dan lain-lain yang dirasakan dengan mata hati.

Meskipun tidak dijelaskan dan dibahas secara rinci di dalam Al Qur’an mengenai konduktivitas listrik, tetapi penjelasan mengenai cahaya telah sedikit menggambarkan bahwa materi tentang cahaya (terkait dengan listrik) adalah benar-benar merupakan sebagian kecil ilmu Sains yang termaktub di dalam Al Qur’an.

⁷ Departemen Agama RI, Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur’an, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, terj. Yayasan penyelenggara penerjemah (Depok: Al-Huda, Kelompok Gema Insai.h.354

A. Temperatur

Temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Temperatur merupakan ukuran energi molekul internal rata-rata sebuah benda. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer.



Gambar II.2 Alat ukur thermometer

(Sumber : <http://elektronika-pemula.blogspot.com/2008/07/termometer.html>)

Bila suatu benda dipanaskan atau didinginkan, sebagian dari sifat fisiknya berubah. Sebagai contoh, kebanyakan padatan dan cairan bila dipanaskan, demikian pula pada gas, juga akan memuai bila dipanaskan, atau jika volumenya dijaga konstan, tekanannya akan naik. Jika sebuah konduktor listrik dipanaskan, resistansi listriknya akan berubah. Sifat fisis yang berubah dengan temperatur dinamakan sifat termometrik. Perubahan sifat termometrik menunjukkan perubahan temperatur benda itu.⁸

⁸ Paul A Tipler, Fisika untuk Sains dan Teknik Edisi Ketiga Jilid 1, (Jakarta : Penerbit Erlangga 1991)h.561

Ayat yang terkait dengan temperatur dijelaskan oleh Allah dalam Al Qur'an Surah Al-Kahfi/ 18: 96 yang berbunyi:

ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُوا ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ
ءَاتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ﴿٩٦﴾

Terjemahannya:

Berilah aku potongan-potongan besi" Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: Tiuplah (api itu)". Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atas besi panas itu"⁹.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa sifat termometrik menunjukkan perubahan temperatur benda seperti pada besi akan berubah jika dipanaskan.

B. Teori Semikonduktor

Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada diantara insulator dan konduktor. Semikonduktor adalah bahan dasar untuk komponen aktif dalam alat elektronika, digunakan misalnya untuk membuat dioda, transistor dan IC (integrated circuit). Sebuah semikonduktor bersifat sebagai isolator pada temperatur yang sangat rendah, namun pada temperatur ruangan bersifat sebagai konduktor. Bahan semikonduktor yang sering digunakan adalah silikon, germanium, dan gallium arsenide. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik, karena

⁹ Departemen Agama R.I., *op.cit.*, h.888.

konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain (biasa disebut materi doping).¹⁰

Semikonduktor dengan properti elektronik yang dapat diprediksi dan handal diperlukan untuk produksi massa. Tingkat kemurnian kimia yang diperlukan sangat tinggi karena adanya ketidaksempurnaan, bahkan dalam proporsi sangat kecil dapat memiliki efek besar pada properti dari material. Kristal dengan tingkat kesempurnaan yang tinggi juga diperlukan, karena kesalahan dalam struktur kristal (seperti dislokasi, kembaran, dan retak tumpukan) mengganggu properti semikonduktivitas dari material. Retakan kristal merupakan penyebab utama rusaknya perangkat semikonduktor. Semakin besar kristal, semakin sulit mencapai kesempurnaan yang diperlukan. Proses produksi massa saat ini menggunakan ingot (bahan dasar) kristal dengan diameter antara empat hingga dua belas inci (300 mm) yang ditumbuhkan sebagai silinder kemudian diiris menjadi wafer.

Karena diperlukannya tingkat kemurnian kimia dan kesempurnaan struktur kristal untuk membuat perangkat semikonduktor, metode khusus telah dikembangkan untuk memproduksi bahan semikonduktor awal. Sebuah teknik untuk mencapai kemurnian tinggi termasuk pertumbuhan kristal menggunakan proses *Czochralski*. Langkah tambahan yang dapat digunakan untuk lebih meningkatkan kemurnian dikenal sebagai perbaikan zona. Dalam perbaikan zona, sebagian dari kristal padat dicairkan. Impuritas cenderung berkonsentrasi di daerah yang dicairkan, sedangkan

¹⁰ <http://cnt121.com/2007/11/14/semikonduktor/>

material yang diinginkan mengkristal kembali sehingga menghasilkan bahan lebih murni dan kristal dengan lebih sedikit kesalahan.¹¹

Tabel II.1. Semikonduktor unsur dan senyawa

Unsur	IV – IV Senyawa	III – V Senyawa	II – VI Senyawa	IV – VI Senyawa
Si	SiC	Al As	Cds	Pb S
Ge		Al Sb	Cd Se	Pb Te
		Bn	Cd Te	
		Ga As	Zn S	
		Ga P	Zn Se	
		Ga Sb	Zn Te	
		In As		
		In P		
		In Sb		

(Sumber : RioS,Dkk, 1982, Fisika dan Teknologi Semikonduktor, Jakarta: Paradiya Pratam)

Pada umumnya semikonduktor bersifat sebagai isolator pada suhu 0°C dan pada suhu kamar bersifat sebagai konduktor. Bahan semikonduktor murni yaitu terdiri dari unsur silikon saja atau unsur germanium saja yang disebut semikonduktor

¹¹Rio S. Reka, Ir dan Dr. Masamori Lida, 1982, *Fisika dan Teknologi Semikonduktor*,(Jakarta: Pradiya pratama)

intrinsik. Semikonduktor yang digunakan untuk membuat dioda dan transistor terdiri dari campuran bahan semikonduktor intrinsik dengan unsur kelompok IV atau kelompok III yang disebut semikonduktor ekstrinsik.

C. Semikonduktor Intrinsik

Kristal semikonduktor silikon intrinsik terdiri dari atom silikon yang termasuk dalam kelompok IV pada susunan berkala. Tiap atom silikon mempunyai empat buah elektron valensi. Atom silikon menempati kisi-kisi dalam Kristal. Setiap atom Si terikat dengan empat buah atom silikon lain, membentuk ikatan kovalen. Pada keadaan ini semua elektron terikat pada atom. Walaupun di dalam Kristal diberi medan listrik, elektron tetap terikat dalam ikatan kovalen, sehingga tak ada muatan bergerak. Ini berarti tidak ada arus walaupun diberi beda potensial, atau bahan bersifat isolator.

Pada suhu kamar banyak elektron valensi yang terlepas dari ikatan kovalen oleh karena terjadinya gerakan atom. Dikatakan elektron valensi ini menjadi elektron bebas oleh eksitasi termal. Makin tinggi suhu maka makin banyak pula elektron bebas. Jika dalam bahan diberi medan listrik, yaitu dengan memberikan beda potensial pada ujung kristal, elektron ini akan bergerak menjadi aliran atau arus listrik. Makin tinggi suhu makin banyak elektron bebas yang terjadi dan makin besar pula arus yang mengalir untuk beda potensial yang sama, yang berarti makin rendah hambatannya.

Eksitasi suatu elektron valensi menjadi elektron bebas menyebabkan atom silikon yang bersangkutan menjadi terionkan dan menjadi bermuatan ion positif. Karena pengaruh medan listrik, ion silikon ini dapat menangkap elektron bebas dari atom lain.


Jika hal ini terjadi, ion A akan menjadi netral, tetapi atom B sebagai pemberi elektron pada ion A menjadi bermuatan positif. Jadi adanya pengaruh medan listrik menyebabkan perpindahan letak muatan positif dari A ke B. Perpindahan letak muatan positif ini merupakan aliran listrik juga. Dapat dibayangkan keadaan terionkan atom silikon sebagai zarah semu yang bermuatan positif, yang bebas bergerak di bawah pengaruh medan listrik. Zarah semu ini kita sebut sebagai lubang (*holes*). Elektron yang dibebaskan oleh kovalen kita sebut sebagai elektron intrinsik, sedangkan lubang yang terjadi oleh terbebasnya elektron intrinsik disebut lubang intrinsik.

Dapat disimpulkan bahwa pada semikonduktor intrinsik aliran listrik disebabkan oleh gerak elektron intrinsik dan lubang intrinsik. Konsentrasi elektron dan lubang intrinsik bergantung pada bahan dan suhu. Elektron valensi pada atom germanium lebih mudah tereksitasi termik menjadi elektron bebas daripada elektron valensi pada atom silikon. Ini berhubungan dengan adanya pita-pita energi untuk elektron di dalam semikonduktor.¹²

D. Struktur Atom

¹²Sutrisno, Elektronika Teori dan penerapannya, (Bandung: ITB 1986)h.71

Dalam dunia fisika atom, terdapat beberapa model untuk menggambarkan struktur fisik sebuah atom. Beberapa ahli yang memaparkan model atom antara lain adalah: Rutherford, Thompson, Bohrs dan De Broglie. Bohr membuat model dimana atom diasumsikan sebagai sebuah inti yang dikelilingi oleh elektron-elektron, (e^-), (bermuatan negatif) yang mengitarinya, sebagaimana terlihat pada Gambar II.3 di bawah ini. Inti atom terdiri dari neutron dan proton, (e^+), yang menarik elektron-elektron agar tetap pada orbit yang stabil. Model ini diinspirasi dari miniatur sistem tata surya alam semesta ini.




Gambar II.3. Struktur atom

(Sumber : <http://pintar-elektronika.blogspot.com/2009/10/resistor.html>)

Setiap elektron beredar di dalam suatu lintasan dengan radius tertentu, sedangkan setiap radius memiliki lintasan yang unik dengan ikatan energi tertentu, dimana elektron tidak dapat berada diantara lintasan-lintasan tersebut. Elektron-elektron akan bergerak dengan konstan saat mengorbit disekeliling inti atom Orbit-orbit elektron akan tersusun menjadi kulit. Atom memiliki jumlah proton dan elektron

yang sama. Lintasan terjauh dari inti atom disebut dengan lintasan valensi. Sehingga, elektron yang terletak pada lintasan terluar disebut dengan elektron valensi. Tipe atom akan ditentukan oleh jumlah elektron valensi ini. Ilustrasi sistem level energi ini digambarkan pada Gambar II.4 di bawah ini.



Gambar II.4 Level Energi

(Sumber : Sutrisno, Elektronika Teori dan penerapannya, (Bandung: ITB 1986)

Untuk berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain yang lebih tinggi, diperlukan energi, seperti energi panas, cahaya, radiasi dan lainnya. Situasi dimana sebuah elektron berada pada level energi yang lebih tinggi dikenal dengan istilah elektron yang tereksitasi. Sebaliknya, ketika elektron berpindah dari lintasan yang tinggi ke lintasan yang lebih rendah, ia akan melepaskan energi. Pada kondisi sebenarnya, atom-atom tersebut akan saling mengikat dalam jumlah yang banyak. Sehingga, level energi setiap atom akan saling berdekatan. Level-level energi yang

saling berdekatan ini akan membentuk suatu pita, dikenal dengan pita energi (*Energy Band*).

Secara umum, pita energi ini akan terbagi menjadi dua daerah, yaitu daerah pita valensi (*Valence Band*) dan pita konduksi (*Conduction Band*). Atom-atom pada daerah pita valensi terikat sangat erat dengan inti atom, sedangkan atom-atom pada daerah pita konduksi mudah sekali terlepas dari inti atom. Setiap material memiliki jarak tertentu antara pita valensi dengan pita konduksi, dikenal dengan istilah Energi Gap. Berdasarkan Energi Gap inilah, sifat-sifat material dapat dibedakan. Material logam memiliki Energi Gap yang saling tumpang tindih (*overlap*), sehingga atom-atom dapat dengan sangat mudah bergerak ke daerah pita konduksi. Sehingga, material ini memiliki sifat yang sangat konduktif dan dikenal dengan bahan konduktor.

Sementara itu, material non-logam memiliki Energi Gap yang berjauhan, sehingga atom-atom sulit untuk bergerak ke daerah pita konduksi. Sehingga, material ini memiliki sifat yang sukar untuk konduksi dan dikenal dengan istilah isolator. Pada sisi yang lain, terdapat material yang memiliki Energi Gap yang berdekatan. Oleh karena itu, pada kondisi normal atom-atom sulit untuk bergerak ke daerah pita konduksi dan bersifat isolator. Namun, dengan sedikit tambahan energi, atom-atom tersebut dapat bergerak ke daerah pita konduksi sehingga menjadi bersifat konduktor. Karena sifatnya yang demikian, material ini dikenal dengan nama bahan

semikonduktor. Material semikonduktor yang telah dikenal secara umum adalah Silikon.¹³

E. Struktur Kristal

Jika atom bergabung membentuk padatan (solid), dan mengatur atom-atom tersebut dalam pola tatanan tertentu yang disebut kristal. Gaya saling memegang dari atom merupakan ikatan kovalen. Untuk melukiskan ikatan kovalen kita dapat menyelidiki silikon.

Atom silikon terisolir mempunyai 4 elektron dalam orbit valensinya. Untuk alasan yang diliputi persamaan tingkat lanjut, atom silikon yang bergabung mempunyai 8 elektron dalam orbit valensi. Untuk mengatasi ini, tiap atom silikon mendudukkan dirinya antara 4 atom silikon lainnya. Masing-masing membagi elektron dengan atom pusat. Dengan jalan ini, atom pusat mengambil 4 elektron, membentuk 8 elektron dalam orbit valensi. Sebenarnya elektron tidak selamanya milik satu atom, melainkan dibagi oleh atom-atom yang berbatasan. Pembagian ini akan membentuk ikatan kovalen.

Jika energi luar mengangkat elektron valensi ke level energi yang lebih tinggi (orbit lebih besar), elektron yang keluar meninggalkan lowongan dalam orbit terluar, yang dinamakan sebagai hole.¹⁴

¹³<http://id.wikipedia.org/wiki/Semikonduktor>

¹⁴Wasito, Vademekum elektronika (Jakarta : Gramedia 1984) h.63


F. Energi Pita

Ketika atom silikon membentuk kristal, orbit elektron bukan hanya dipengaruhi oleh muatan dalam atomnya sendiri tetapi juga oleh inti dan elektron setiap atom lain dalam kristal. Karena setiap atom mempunyai kedudukan yang berbeda dalam kristal, tidak ada dua elektron terlihat benar-benar mempunyai pattern muatan sekeliling yang sama. Oleh sebab itu orbit tiap elektron berbeda.

Dalam atom bebas elektron hanya dapat mempunyai nilai energi tertentu saja. Dikatakan elektron hanya dapat berada pada tingkat energi tertentu. Dalam Kristal semikonduktor oleh karena atom-atom terletak berdekatan di dalam susunan yang berkala, maka elektron dapat berada pada pita-pita energi. Oleh karena adanya prinsip Pauli yang menyatakan bahwa tiap keadaan orbital atom hanya dapat berisi dua buah atom saja, maka untuk semikonduktor pita-pita energi bawah akan terisi penuh hingga suatu pita energi tertentu. Oleh karena setiap atom mempunyai empat buah elektron valensi, maka ada satu pita energi yang terisi penuh dan pita berikutnya akan kosong.

Gambar II.5 di bawah ini menunjukkan apa yang terjadi dengan level energi. Semua elektron yang bergerak dalam orbit pertama mempunyai level energi yang sedikit berbeda karena tidak ada dua yang benar-benar terlihat mempunyai lingkungan muatan yang sama. Karena ada bermilyar-milyar elektron yang mempunyai orbit pertama, level energi yang sedikit berbeda membentuk kelompok atau pita. Sama halnya bermilyar elektron orbit kedua, semua dengan level energi

yang sedikit berbeda, membentuk pita energi kedua seperti yang ditunjukkan pada Gambar II.5 di bawah ini. Dan semua eletron orbit ketiga membentuk pita ketiga.



Gambar II.5. Pita energi dalam semikonduktor

(Sumber : Sutrisno, Elektronika Teori dan penerapannya, (Bandung: ITB 1986)

Pita teratas yang terisi penuh elektron disebut pita valensi, sedangkan pita energi berikutnya (kosong) disebut pita konduksi. Keadaan ini berlaku pada semikonduktor yang mendekati suhu 0°C, dimana semua elektron terikat dalam ikatan kovalen. Daerah energi antara E₂ dan E₃ misalnya disebut celah pita. Ini adalah daerah energi terlarang untuk elektron semikonduktor intrinsik, yang hanya boleh berada dalam pita valensi atau pita konduksi. Suatu elektron yang tereksitasi termal menjadi elektron bebas dapat dibayangkan sebagai melompat dari pita valensi ke pita konduksi. Energi yang diperlukan untuk eksitasi ini berasal dari getaran atom. Lebar celah pita untuk semikonduktor silikon adalah kira-kira 1,2 eV dan untuk germanium adalah 0,78 eV.

Elektron yang berada pada pita konduksi bebas bergerak di bawah pengaruh medan listrik. Untuk elektron yang berada pada pita valensi, alih energi semacam ini

tidak terjadi karena akan membawa elektron ke dalam celah pita yang merupakan daerah terlarang.¹⁵

Perbedaan antara Kristal germanium dan silikon yaitu terletak pada suhu ruangan. Pada suhu ruang Kristal silikon mempunyai elektron bebas yang lebih sedikit daripada Kristal germanium. Hal inilah salah satu alasan mengapa silikon telah menjadi bahan semikonduktor utama dalam pemakaian masa skarang.¹⁶

G. Konduksi Dalam Semikonduktor

Arus listrik I menyatakan jumlah muatan listrik yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu. Gerak pembawa muatan bebas ini tidaklah lurus, tetapi terus berubah arah oleh gaya pertumbukan oleh atom dalam Kristal. Misalkan antara kedua ujung Kristal semikonduktor diberi beda potensial sehingga terjadi medan listrik dengan kuat medan E. Di bawah pengaruh medan ini elektron dan lubang akan bergerak dengan arah berlawanan. Lubang bergerak ke arah medan listrik dan elektron bergerak kearah yang berlawanan. Gerak keduanya mengakibatkan arus listrik pada arah gerak muatan positif. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa arahnya tidak lurus, tetapi selalu berubah oleh karena adanya tumbukan dengan atom, namun umumnya sejajar dengan medan listrik. Kecepatan gerak rata-rata pembawa muatan disebut sebagai kecepatan hanyut yang dinyatakan dengan v . Jika sebatang konduktor dialiri arus listrik, besar arus listrik adalah sama sepanjang

¹⁵Jacob Millman, Elektronika terpadu, Rangkaian dan Sistem analog dan Digital, (Jakarta: Penerbit Erlangga 1986)h.47

¹⁶Albert Paul Malvino, Prinsip-Prinsip Elektronik Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga 199)h.35

batang konduktor. Hal ini berarti kecepatan rata-rata pembawa muatan yaitu v juga sama besarnya. Pembawa muatan bergerak di bawah pengaruh medan listrik yang berarti mendapatkan gaya. Menurut Hukum II Newton, pembawa muatan akan mendapatkan percepatan, sehingga kecepatannya akan bertambah terus. Adanya tumbukan menyebabkan hilangnya sebagian tenaga pembawa muatan, sehingga pengaruh rata-ratanya adalah seperti gerak benda di dalam zat cair yang kental. Mobilitas elektron dan lubang tidaklah sama, sehingga mobilitas elektron dapat ditulis sebagai μ_n dan mobilitas lubang dituliskan sebagai berikut.

Tabel II.2 Mobilitas Pembawa Muatan

Bahan	Mobilitas pada 30°K (cm ² / volt-sec)	Mobilitas pada suhu T
Ge : a. Elektron bebas	3900	$4,9 \times 10^9 T^{-1,6}$ (100-300°K)
b. Lubang	1900	$1,05 \times 10^9 T^{-2,33}$ (125-300°K)
Si : a. Elektron bebas	1350	$2,1 \times 10^9 T^{-2,5}$ (160-400°K)
b. Lubang	1480	$2,3 \times 10^9 T^{-2,7}$ (150-400°K)

(Sumber : RioS,Dkk, 1982, Fisika dan Teknologi Semikonduktor, Jakarta: Paradiya Pratama)

H. Semikonduktor Ekstrinsik

Semikonduktor yang digunakan untuk membuat dioda dan transistor adalah semikonduktor ekstrinsik, yang dibuat dari campuran bahan intrinsik dengan atom unsur dari kelompok III atau kelompok V dalam susunan berkala.

Campuran bahan semikonduktor intrinsik dengan atom unsur kelompok V dalam susunan berkala mengandung lebih banyak elektron daripada lubang, sehingga pembawa muatan bebasnya bermuatan negatif. Semikonduktor ekstrinsik yang dibuat dengan bahan ini disebut semikonduktor jenis n. Sebaliknya campuran bahan semikonduktor intrinsik dengan atom unsur dari kelompok III dalam susunan berkala mengandung lebih banyak lubang daripada elektron. Akibatnya pembawa muatan bebas yang utama bermuatan positif. Semikonduktor yang dibuat dengan bahan campuran seperti ini disebut semikonduktor jenis p.

a. Semikonduktor Jenis-n


Semikonduktor jenis-n menggunakan bahan semikonduktor intrinsik yang dicampur misalnya dengan atom As (kelompok V dalam susunan berkala). Atom campuran ini akan menempati lokasi atom intrinsik di dalam kisi Kristal semikonduktor. Atom donor As terionisasi memberikan elektron ekstrinsik dan ion donor As^+ .

Atom As mempunyai lima buah elektron valensi, sehingga dalam ikatan kovalen dengan atom silicon di dalam kristal terdapat kelebihan satu elektron valensi. Elektron ini terikat sangat lemah dan mudah sekali terlepas, dan disebut elektron donor atau elektron ekstrinsik, sedangkan atom As disebut sebagai atom

donor. Pada suhu 50°K hampir semua atom donor terionkan, sedangkan atom silikon baru terionisasi oleh eksitasi termal pada suhu 450°K .

Ion donor yang ditinggalkan bermuatan positif, namun tak dapat menangkap elektron bebas seperti halnya ion silikon, karena daya ikatnya yang amat lemah. Ion donor ini berlaku sebagai muatan tak bebas. Pada suhu kamar ada sejumlah elektron yang terlepas dari atom silikon, yaitu elektron intrinsik yang menimbulkan lubang intrinsik. Jadi dalam semikonduktor jenis-n ada berbagai pembawa muatan, yaitu lubang serta elektron intrinsik, elektron ekstrinsik dan ion donor yang tak bebas bergerak.

Misalnya pada bahan silikon diberi doping phosphorus atau arsenik yang pentavalen yaitu bahan kristal dengan inti atom memiliki 5 elektron valensi. Dengan doping, Silikon yang tidak lagi murni ini (*impurity semiconductor*) akan memiliki kelebihan elektron. Kelebihan elektron membentuk semikonduktor jenis-n. Semikonduktor jenis-n disebut juga donor yang siap melepaskan elektron.



Gambar II.6 Doping atom pentavalen

(Sumber: <http://www.dudenk.co.cc/625/dioda/>)


b. Semikonduktor jenis-p

Pada semikonduktor jenis-p, atom dari kelompok III dalam susunan berkala misalnya gallium, dibubuhkan ke dalam Kristal semikonduktor intrinsik. Oleh karena gallium termasuk kelompok III pada susunan berkala, atom Ga mempunyai tiga buah elektron valensi. Akibatnya dalam bergandengan dengan atom silikon di dalam kristal atom Ga memerlukan satu elektron lagi untuk berpasangan dengan atom Si. Oleh sebab itu atom Ga mudah menangkap elektron sehingga disebut atom akseptor. Jika ini terjadi atom akseptor menjadi kelebihan elektron sehingga menjadi bermuatan negatif. Dalam hal ini dikatakan atom akseptor terionkan. Ion akseptor ini mempunyai muatan tak bebas, oleh karena tak bergerak di bawah pengaruh medan listrik luar. Ion silikon yang elektronnya tertangkap oleh atom akseptor terbentuk menjadi lubang yang disebut lubang ekstrinsik. Pada semikonduktor jenis-p lubang merupakan pembawa muatan yang paling utama sehingga disebut pembawa muatan mayoritas, sedangkan elektron bebas merupakan pembawa muatan minoritas.¹⁷

Jika silikon diberi doping *Boron*, *Gallium* atau *Indium*, maka akan didapat semikonduktor jenis-p. Untuk mendapatkan silikon jenis-p, bahan dopingnya adalah bahan trivalen yaitu unsur dengan ion yang memiliki 3 elektron pada pita valensi. Karena ion silikon memiliki 4 elektron, dengan demikian ada ikatan kovalen yang bolong (*hole*). Hole ini digambarkan sebagai akseptor yang siap

¹⁷ Nyoman Suwitra, Pengantar Fisika Zat Padat, (Jakarta: Penerbit Erlangga 1989)

menerima elektron. Dengan demikian, kekurangan elektron menyebabkan semikonduktor ini menjadi tipe-p.



Gambar II.7 Doping atom trivalen¹⁸

(Sumber: <http://www.dudenk.co.cc/625/dioda/>)

I. Dioda Semikonduktor

Dioda adalah suatu komponen elektronik yang dapat melewatkan arus pada suatu arah saja. Dioda adalah suatu bahan semikonduktor yang dibuat dari bahan yang disebut PN Junction yaitu suatu bahan campuran yang terdiri dari bahan positif (jenis-p) dan bahan negatif (tip-n).

Bahan positif (jenis-p) adalah bahan campuran yang terdiri dari Germanium atau Silikon dengan aluminium yang mempunyai sifat kekurangan elektron dan bersifat positif. Sedangkan bahan negatif (jenis-n) adalah bahan campuran yang

¹⁸<http://www.dudenk.co.cc/625/dioda/>

terdiri dari Germanium atau Silikon dengan Fosfor yang mempunyai kelebihan elektron dan bersifat negatif. Apabila kedua bahan tersebut dipertemukan, maka akan menjadi komponen aktif yang disebut dioda. Dioda adalah komponen yang memiliki 2 buah kaki. Pada dioda, arus listrik hanya dapat mengalir dari kutub anoda ke kutub katoda sedangkan arus yang mengalir dari katoda akan ditahan oleh bahan katoda. Dengan adanya prinsip seperti ini, sehingga dioda dapat dipergunakan sebagai:

- a. Penyearah arus dan tegangan listrik
- b. Pengaman arus dan tegangan listrik
- c. Pemblokir arus dan tegangan listrik.

Dioda adalah sambungan bahan p-n yang berfungsi terutama sebagai penyearah. Bahan jenis-p akan menjadi sisi anoda sedangkan bahan jenis-n akan menjadi katoda. Bergantung pada polaritas tegangan yang diberikan kepadanya, dioda bisa berlaku sebagai sebuah saklar tertutup (apabila bagian anode mendapatkan tegangan positif sedangkan katodenya mendapatkan tegangan negatif) dan berlaku sebagai saklar terbuka (apabila bagian anoda mendapatkan tegangan negatif sedangkan katoda mendapatkan tegangan positif). Kondisi tersebut terjadi hanya pada dioda ideal-konseptual.

Pada umumnya dioda dibuat dari bahan dasar Germanium, kuprok, Silikon sehingga dioda-dioda tersebut dinamakan dioda silikon, Dioda germanium dan sebagainya. Berdasarkan kegunaannya dioda dibagi menjadi 2 yaitu dioda umum dan khusus.

1. Dioda Umum

Dioda umum yaitu dioda yang sifatnya dipergunakan secara umum dan biasanya dipergunakan sebagai perata atau pembatas tegangan. Yang termasuk dioda umum yaitu :

a. Dioda Germanium

Sesuai dengan namanya dioda germanium sebagai bahan dasarnya dibuat dari bahan Germanium. Dioda jenis ini banyak dipergunakan dalam rangkaian pesawat penerima radio (receiver) pada bagian detektor.

b. Dioda Selenium

Dioda ini disebut dioda selenium karena sebagai bahan dasarnya dibuat dari selenium. Dioda jenis ini pada umumnya dipergunakan sebagai perata dalam suatu rangkaian power supply. Sifat dari dioda Selenium adalah mempunyai kemampuan tegangan yang besar. Kelemahan dari dioda ini adalah tidak mampu untuk dialiri arus yang cukup besar.

c. Dioda Kuprok

Kuprok (*Cuproks*) adalah singkatan dari Cupper Oksida yaitu suatu bahan tembaga (Cu) yang sudah dioksidasi dengan oksigen. Dalam praktek dioda jenis ini banyak dipergunakan sebagai perata gelombang penuh (*Full Wave*) pada rangkaian power supply atau pada adaptor. Dioda kuprok terdiri dari beberapa buah dioda yang disusun secara berlapis. Sifat dari dioda ini adalah dapat mengalirkan aliran listrik

yang besar tetapi tegangannya kecil. Dioda kuproks dilengkapi dengan 4 buah kaki. Untuk menentukan mana kaki negatif dan mana kaki positif dapat dibedakan dengan cara melihat tanda yang terdapat pada kaki-kakinya. Kaki yang bertanda merah adalah kutub positif, sedangkan kaki yang bertanda hitam adalah kutub negatif. Selanjutnya kaki yang lainnya adalah kaki-kaki yang dihubungkan dengan arus listrik AC.

d. Dioda Silikon


Dioda ini terbuat dari bahan silikon dan seperti dioda sebelumnya. Dioda ini dipergunakan sebagai perata. Keistimewaan dari dioda ini adalah mempunyai kemampuan mengalirkan arus dan tegangan yang cukup besar.

e. Dioda Rectifier (penyearah)

Rectifier berfungsi sebagai penyearah Arus (AC ke DC). Biasanya Rectifier lebih dikenal sebagai Dioda karena penyearah arus ialah fungsi dasar dari dioda, tetapi lebih spesifik lagi merupakan fungsi dari rectifier. Ada satu jenis dioda yang dirancang khusus agar mampu mengalirkan tegangan dan arus listrik yang besar. Bentuknya mirip dengan *Baud* dan konstruksinya sendiri terbuat dari logam dan dapat dipasang pada plat aluminium dengan cara dibaud. Fungsi dari plat aluminium ini adalah sebagai pendingin dari dioda dalam praktek plat logam

tersebut dinamakan *Heatsink*. Salah satu penggunaan terpenting dioda adalah didasarkan pada kemampuan dioda untuk menghantarkan arus hanya kesatu arah. Arus listrik yang diberikan ke rangkaian adalah arus bolah balik yang dihasilkan oleh sebuah transformator.¹⁹

Dioda akan konduksi dengan baik pada arah forward (bias maju) dan buruk pada arah reverse (bias mundur). Jika diintisarikan maka diperoleh secara ideal bahwa dioda berlaku seperti konduktor sempurna (tegangan nol) pada bias maju, dan berlaku seperti isolator sempurna (arusnya nol) pada bias mundur seperti yang ditunjukkan pada Gambar II.8 di bawah ini




Gambar II.8 Kurva Dioda Ideal

(Sumber: Albert Malvino. Prinsip-Prinsip Elektronika Jilid I. Jakarta: Erlangga)

¹⁹Owen Bishop, Dasar-Dasar Elektronika, (Jakarta : Penerbit Erlangga 2004)h.56

Dalam istilah rangkaian, dioda ideal berlaku seperti saklar otomatis jika arus konvensional berusaha mengalir searah anak panah dioda, saklar tertutup. Jika arus berusaha mengalir ke arah saklar sebaliknya, saklar terbuka. Inilah yang menjadi dasar untuk menyederhanakan tanpa kehilangan ide utama dari dioda.

Pada pendekatan kedua dibutuhkan tegangan offset sekitar 0,7 Volt sebelum dioda benar-benar konduksi dengan baik. Jika terdapat tegangan input yang besar, tegangan 0,7 dianggap sangat kecil. Pada Gambar II.9 di bawah ini memperlihatkan kurva untuk pendekatan kedua. Pada kurva tersebut terlihat bahwa tidak ada arus yang mengalir sampai tegangan dioda mencapai 0,7 Volt. Pada titik ini dioda mulai mengalami konduksi.



Gambar II.9 Kurva Dioda Pendekatan Kedua

(Sumber: Albert Malvino. Prinsip-Prinsip Elektronika Jilid I. Jakarta: Erlangga. 1985)

2. Dioda Khusus

Yang dimaksud dengan dioda khusus adalah dioda yang berdasarkan sifat-sifatnya dipergunakan sebagai rangkaian bersifat kompleks. Yang termasuk diode khusus adalah :

a. Dioda Zener

Dioda zener pada umumnya dipergunakan pada rangkaian power supply dan fungsinya adalah sebagai penstabil tegangan. Beberapa jenis diode zener ini memiliki harga pembatas 5V, 6V, 12 V dll. Dioda zener berfungsi sebagai pembatas dan penentu tegangan.


Sebuah dioda biasanya dianggap sebagai alat yang menyalurkan listrik ke satu arah, namun Dioda Zener dibuat sedemikian rupa sehingga arus dapat mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas “tegangan rusak” (breakdown voltage) atau “tegangan Zener”.

Sebuah dioda Zener memiliki sifat yang hampir sama dengan dioda biasa, kecuali bahwa alat ini sengaja dibuat dengan tegangan rusak yang jauh dikurangi, disebut tegangan Zener. Sebuah dioda Zener memiliki p-n junction yang memiliki doping berat, yang memungkinkan elektron untuk menembus (tunnel) dari pita valensi material tipe-p ke dalam pita konduksi material tipe-n. Sebuah dioda zener yang dicatu-balik akan menunjukkan perilaku rusak yang terkontrol dan akan melewatkan arus listrik untuk menjaga tegangan jatuh supaya tetap pada tegangan zener. Sebagai contoh, sebuah dioda zener 3.2 Volt akan menunjukkan tegangan jatuh pada 3.2 Volt jika diberi catu-balik. Namun, karena arusnya tidak terbatas,

sehingga dioda zener biasanya digunakan untuk membangkitkan tegangan referensi, atau untuk menstabilisasi tegangan untuk aplikasi-aplikasi arus kecil.²⁰

Dioda zener dengan tegangan zener di atas 6 Volt mempunyai koefesien suhu yang positif, sedangkan tegangan zener di bawah 6 Volt memiliki koefesien suhu negatif. Dioda zener dengan nilai tegangan sebesar 6 Volt biasa juga disebut dengan dioda avalance.

Sebuah dioda zener juga digunakan seperti ini sebagai regulator tegangan shunt (shunt berarti sambungan parallel, dan regulator tegangan) sebagai sebuah kelas sirkuit yang memberikan sumber tegangan tetap.



Gambar II.10 Simbol Dioda Zener

(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Dioda_Zener)

b. Dioda DIAC

DIAC adalah singkatan dari Dioda alternating Current. Jadi fungsi dari dioda DIAC adalah dioda yang dapat mengalirkan arus listrik bolak-balik (AC). Dioda DIAC sebenarnya terdiri dari 2 buah dioda yang disusun secara berlawanan .Dioda DIAC paad umumnya dipergunakan sebagai pemicu atau mentrigger dan mengendalikan komponen SCR (Silikon Control Rectifier).

²⁰http://id.wikipedia.org/wiki/Dioda_Zener

c. Dioda LED

LED adalah singkatan dari Light Emitting Diode atau dioda yang dapat memancarkan cahaya. Cahaya yang dihasilkan oleh LED bermacam-macam, misalnya warna merah, hijau ataupun kuning. LED terbuat dari bahan Silikon atau Germanium. Karena warnanya yang berwarna-warni, maka LED banyak dipergunakan untuk rangkaian lampu reklame atau sebagai pilot lamp.

Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan P-N juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk mendapatkna emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang pakai adalah galium, arsenik dan phosporus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula.

d. Dioda TRIAC

TRIAC adalah singkatan dari Trioda Alternating Current. Dalam rangkaian dioda TRIAC pada umumnya dipergunakan untuk pengendali, pengontrol atau sebagai pengatur arus bolak balik.

e. Dioda Varactor

Yang dimaksud dengan dioda varactor adalah dioda yang dilengkapi dengan sebuah komponen kondensator sehingga kondensator tersebut akan dimuati arus bila ada arus yang melewati dioda tersebut. Pada umumnya dioda ini

dipergunakan sebagai rangkaian otomatis Frekuensi Control (AFC) atau sebagian komponen penyesuai frekuensi.

f. Dioda Fotosel

Dioda fotosel adalah jenis dioda yang berfungsi mendeteksi cahaya. Berbeda dengan dioda biasa, komponen elektronika ini akan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Cahaya yang dapat dideteksi oleh dioda foto ini mulai dari cahaya infra merah, cahaya tampak, ultra ungu sampai dengan sinar-X. Aplikasi dioda foto mulai dari penghitung kendaraan di jalan umum secara otomatis, pengukur cahaya pada kamera serta beberapa peralatan di bidang medis.


Dioda fotosel adalah dioda yang nilai tahanannya akan berubah apabila terkena cahaya, besar perubahan kapasitansya tergantung dari intensitas cahaya yang mengenai permukaan fotosel tersebut.²¹

Dioda memegang peranan penting dalam elektronika, diantaranya adalah untuk menghasilkan tegangan searah dari tegangan boalk balik, untuk mengesan gelombang radio, untuk membuat berbagai gelombang isyarat, untuk mengatur tegangan searah agar tidak berubah dengan pengaruh beban maupun dengan perubahan tegangan jala-jala (PLN), untuk saklar elektronik, LED, mengesan gelombang mikro dan lain-lain. Beberapa pengertian dari diode sambungan p-n digunakan pada transistor.

Bentuk dioda yang lazim digunakan terdiri dari semikonduktor jenis p yang dibuat bersambung dengan semikonduktor jenis n. Penyambungan ini dilakukan pada

²¹Dedi Rusmadi, Mengenal Teknik Elektronika, (Bandung : Penerbit Pionir Jaya 1994)h.67


waktu penumbukan Kristal. Pada sisi P banyak terbentuk *hole-hole* yang siap menerima elektron sedangkan di sisi N banyak terdapat elektron-elektron yang siap untuk bebas merdeka. Lalu jika diberi bias positif, dengan arti kata memberi tegangan potensial sisi P lebih besar dari sisi N, maka elektron dari sisi N dengan serta merta akan bergerak untuk mengisi *hole* di sisi P. Tentu kalau elektron mengisi *hole* disisi P, maka akan terbentuk *hole* pada sisi N karena ditinggal elektron. Ini disebut aliran *hole* dari P menuju N, Kalau menggunakan terminologi arus listrik, maka dikatakan terjadi aliran listrik dari sisi P ke sisi N.



Gambar II.11 Dioda dengan bias maju

(Sumber: <http://elektrokita.blogspot.com/2008/09/dioda-zener-dan-led.html>)


Apabila polaritas tegangan dibalik yaitu dengan memberikan bias negatif (*reverse bias*). Dalam hal ini, sisi N mendapat polaritas tegangan lebih besar dari sisi P. Maka tidak akan terjadi perpindahan elektron atau aliran *hole* dari P ke N maupun sebaliknya. Karena baik *hole* dan elektron masing-masing tertarik ke arah kutub berlawanan. Bahkan lapisan deplesi (*depletion layer*) semakin besar dan menghalangi terjadinya arus.



Gambar II.12 Dioda dengan bias negatif

(Sumber: <http://elektrokita.blogspot.com/2008/09/dioda-zener-dan-led.html>)

Dengan tegangan bias maju yang kecil saja dioda sudah menjadi konduktor. Tidak serta merta diatas 0 volt, tetapi memang tegangan beberapa volt diatas nol baru bisa terjadi konduksi. Ini disebabkan karena adanya dinding deplesi (*depletion layer*). Untuk dioda yang terbuat dari bahan Silikon tegangan konduksi adalah diatas 0.7 volt. Kira-kira 0.2 volt batas minimum untuk dioda yang terbuat dari bahan Germanium.



Gambar II.13 Grafik arus dioda

(Sumber: <http://elektrokita.blogspot.com/2008/09/dioda-zener-dan-led.html>)

Sebaliknya untuk bias negatif dioda tidak dapat mengalirkan arus, namun memang ada batasnya. Sampai beberapa puluh bahkan ratusan volt baru terjadi breakdown, dimana dioda tidak lagi dapat menahan aliran elektron yang terbentuk di lapisan deplesi.²²

J. Pengaruh Temperatur

Temperatur adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam desain analisis sistem elektronika. Pengaruh temperatur akan mempengaruhi semua karakteristik dari setiap perlengkapan semikonduktor. Perubahan suhu menyebabkan terjadinya perubahan bentuk lengkung ciri pada dioda. Pengaruh suhu terhadap lengkungan ciri dioda terdapat pada tegangan potong dan pada arus penjenahan. Jika suhu dinaikkan, maka tegangan berkurang tetapi arus penjenahan bertambah dan kemiringan lengkung cirri pada tegangan mundur pun bertambah. Kenaikan suhu juga menaikkan eksitasi termik sehingga rapat elektron intrinsik bertambah. Zener adalah daerah longsor dari dioda semikonduktor. Dioda zener adalah sebuah alat yang di desain secara penuh pada wilayah zener.

Lokasi dari wilayah zener dapat dikontrol dengan bermacam-macam tingkatan doping. Kenaikan pada doping menghasilkan kenaikan di dalam nomor yang akan mengurangi potensial zener. Kelengkapan sama dengan sirkuit dari dioda zener dalam wilayah zener meliputi daya tahan kecil dan baterai DC yang sama untuk potensial zener. Untuk semua aplikasi yang meliputi, akan memberikan taksiran bahwa

²² <http://elektrokita.blogspot.com/2008/09/dioda-zener-dan-led.html>

penghambat dari luar adalah lebih besar dalam jarak dari pada penghambat zener equivalent dan indikasi sirkuit.

Istilah nominal diasosiasikan dengan V_z diindikasikan adalah tipe nilai rata-rata mulai dari 20% dioda, potensial zener dapat diterapkan $10V \pm 20\%$ atau dari 8 ke 12 Volt dalam aplikasinya juga mendapatkan 10% dan 5% dioda dengan spesifikasi yang sama.

Koefisien suhu mencerminkan persentasi berubah V_z dengan temperatur. Dituliskan dalam persamaan berikut ini

$$T_c = \frac{\Delta V_z}{V_z(T_1 - T_0)} \times 100\% \dots\dots\dots \text{II.3)}$$

(Sumber: Robert Boylestand, Electronic Devices and Circuit Theori, Prentice Hall of India Private Limited 1989)

Keterangan:

- T_c = Koefisien resistifitas Temperatur (% $^{\circ}\text{C}^{-1}$)
- ΔV_z = Perubahan Tegangan zener (Volt)
- V_z = Tegangan Zener (Volt)
- T_1 = Suhu akhir setelah dipanaskan ($^{\circ}\text{C}$)
- T_0 = Suhu awal sebelum dipanaskan ($^{\circ}\text{C}$)

Jika ΔV_z adalah menghasilkan perubahan di dalam zener potensial dalam kaitan dengan variasi temperatur. Keofisen suhu dapat berniali positif, negatif atau bahkan nol untuk yang zener yang berbeda tingkatan. Suatu hal positif nilai akan

mencerminkan suatu peningkatan di dalam V_z dengan suatu peningkatan di dalam temperatur, sedangkan nilai negatif nilai akan mengakibatkan suatu penurunan nilai dengan peningkatan di dalam temperatur.²³

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 september sampai dengan 30 september 2010 di Laboratorium Elektronika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar, Jl. Parangtambung Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat

²³ Robert Boylestand, Electronic Devices and Circuit Theori, (Prentice Hall of India Private Limited 1989)h.96

- a. 2 buah multimeter digital
- b. Termokopel
- c. Power Supply DC
- d. Bejana aluminium
- e. Pemanas listrik
- f. Kabel Penghubung


2. Bahan

- a. Dioda Rectifier
- b. Dioda Zener
- c. Dioda Avalance
- d. Air


C. Prosedur Pengambilan Data

1. Tahap Persiapan

- a. Menguji kelayakan alat ukur Power supply Dc, Multimeter Digital, dan Termokopel.
- b. Menyusun perangkat eksperimen seperti pada Gambar III.1 di bawah ini:



Termokopel



Gambar III.1 Rangkaian alat ukur

2. Tahap Pengambilan Data


- a. Mengukur arus dalam (I_d) dan tegangan dalam (V_d) pada bias maju dan bias mundur untuk masing-masing dioda pada temperatur ruang.
- b. Memasukkan dioda rectifier pada bejana aluminium yang telah diisi air dan mulai memanaskan dengan pemanas listrik sampai suhu 85 derajat pada termokopel untuk arah bias maju.
- c. Menurunkan temperatur pada termokopel dan mencatat arus dalam (I_d) dan tegangan dalam (V_d) setiap penurunan 5°C sampai pada temperatur yang dapat dibaca oleh termokopel.
- d. Melakukan perlakuan yang sama seperti pada poin b dan c untuk bias mundur
- e. Mengulangi perlakuan di atas untuk dioda avalanche dan dioda zener.


- f. Mencatat hasil yang diperoleh pada tabel data.

D. Teknik Analisis Data

1. Membuat grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d) untuk menentukan nilai resistansi internal
2. Menghitung nilai koefesien resistifitas temperatur (T_c)

E. Bagan Alir





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

1. Sebelum Dipanaskan

Berdasarkan penelitian diperoleh tabel hubungan arus (I_d) dan tegangan (V_d) untuk masing-masing dioda yang terlihat pada lampiran I Tabel I Hubungan Arus (I_d) dan Tegangan (V_d) sebelum proses pemanasan.

2. Sesudah dipanaskan

Berdasarkan penelitian diperoleh tabel arus (I_d) dan tegangan (V_d) dengan temperatur dan tegangan sumber yang bervariasi untuk masing-masing dioda yang terlihat pada lampiran I Tabel II Hubungan Arus (I_d) dan Tegangan (V_d) setelah proses pemanasan.

B. Pembahasan

1. Sebelum Dipanaskan

Berdasarkan pada lampiran I Tabel I, pada penelitian ini dilakukan pengukuran arus (I_d) dan tegangan (V_d), baik pada dioda rectifier, dioda avalanche maupun dioda zener. Ketiga dioda tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda, dioda rectifier digunakan sebagai penyearah gelombang, sedangkan dioda avalanche dan dioda zener digunakan sebagai penstabil tegangan. Pada prinsipnya dioda avalanche dan dioda zener adalah sama, yang membedakan hanyalah pada tegangan zenernya. Dioda avalanche memiliki nilai tegangan zener sebesar 5,1 Volt, sedangkan dioda zener memiliki tegangan zener sebesar 9,1 Volt. Pada pengukuran arus (I_d) dan tegangan (V_d) ketiga dioda tersebut, diperoleh nilai yang berbeda-beda. Ketiga dioda tersebut mempunyai nilai bias maju dan bias mundur yang berbeda juga.

Pada dioda rectifier, untuk bias maju arus maksimum yaitu 264,8 mA dan tegangan maksimum yaitu 0,78 volt, sedangkan pada bias mundur, arus maksimum yaitu $-1,3 \mu\text{A}$ dan tegangan maksimum yaitu -13,9 volt. Pada dioda avalanche, untuk bias maju arus maksimum yaitu 299,4 mA dan tegangan maksimum adalah


0,73 volt, sedangkan pada bias mundur, arus maksimum yaitu 80 mA dan tegangan maksimum yaitu 5,5 volt. Pada dioda zener untuk bias maju, arus maksimum yaitu 37,25 mA dan tegangan maksimum yaitu 0,79 volt, sedangkan pada bias mundur arus maksimum yaitu 92,8 mA dan tegangan maksimum yaitu 9,8 volt.

Pada pengukuran arus (I_d) dan tegangan (V_d) pada ketiga dioda tersebut, untuk bias maju digunakan tegangan sumber (V_s) sebesar 5 volt. Hal ini disebabkan karena nilai tegangan maksimum yang dapat terbaca pada bias maju berkisar 0,6 – 0,7 Volt. Apabila digunakan tegangan sumber lebih dari 5 volt, maka dioda akan rusak atau jebol, sehingga tidak dapat lagi digunakan.

Pada dioda rectifier dan dioda zener, untuk bias mundur digunakan tegangan sumber sebesar 15 volt, karena apabila tegangan sumber yang digunakan lebih besar, maka dioda akan jebol. Sedangkan pada dioda avalanche, untuk bias mundur digunakan tegangan sumber sebesar 10 volt, karena apabila lebih besar dapat merusak dioda atau dioda akan jebol.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada lampiran I, maka diperoleh Grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d) sebagai berikut.

a. Dioda Rectifier



Gambar IV.1 Grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d) pada dioda rectifier.


Pada Gambar IV.1 untuk bias maju, pada nilai tegangan 0,05 volt hingga 0,3 volt belum ada arus yang dihasilkan. Kenaikan arus terjadi pada nilai tegangan 0,35 volt dan berhenti pada 0,76 volt dengan nilai arus sebesar 311,1 mA. Sedangkan pada bias mundur, setiap perubahan tegangan nilai arusnya juga mengalami perubahan.

Berdasarkan Gambar IV.1, pada bias maju menunjukkan kenaikan arus yang kecil pada tegangan awal, tetapi setelah mendekati 0,7 Volt, elektron pita konduksi dan hole mulai mendekati junction dalam jumlah yang besar sehingga menyebabkan arus mulai bertambah dengan cepat. Tegangan dimana arus

bertambah dengan cepat disebut tegangan knee. Untuk dioda silikon, tegangan knee berkisar 0,7 Volt dan dioda germanium berkisar 0,3 Volt. Sehingga setelah melewati nilai tegangan 0,7 Volt, maka arus akan bertambah dengan pesatnya dengan hanya pertambahan nilai tegangan yang sangat kecil. Sedangkan pada bias mundur perubahan arus sangat kecil, sehingga sangat sulit terbaca oleh grafik atau dapat pula dikatakan bahwa pada bias mundur sangat sulit dilewati arus, sampai beberapa puluh bahkan ratusan volt baru terjadi breakdown, dimana dioda tidak lagi dapat menahan aliran elektron yang terbentuk di lapisan deplesi. Dioda ideal, yaitu apabila dioda berlaku seperti konduktor sempurna (tegangan nol) pada bias maju, dan seperti isolator (arusnya nol) pada bias mundur.

Berdasarkan Gambar IV.1 Grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d) pada dioda rectifier, telah menunjukkan kesesuaian dengan gambar kurva dioda pada pendekatan kedua yang terlihat pada Gambar II.9.

b. Dioda Avalance




Gambar IV.2 Grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d) pada dioda avalance.

Pada Gambar IV.2 untuk bias maju, pada nilai tegangan 0,05 volt hingga 0,45 volt belum ada arus yang dihasilkan. Kenaikan arus terjadi pada nilai tegangan 0,5 volt dan berhenti pada tegangan 0,73 volt dengan nilai arus sebesar 299,4 mA. Sedangkan pada bias mundur, setiap perubahan tegangan, nilai arusnya juga ikut berubah. Berdasarkan teori, jika tegangan mundur pada dioda zener diperbesar pada suatu nilai tegangan, maka arus mundur naik dengan sangat cepat.

Berdasarkan gambar IV.2, kurva yang dihasilkan menunjukkan bahwa baik pada bias maju maupun bias mundur telah sesuai dengan grafik arus dioda (Gambar II.13).

c. Dioda Zener



Gambar IV.3 Grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d) pada dioda zener

Pada Gambar IV.3 untuk bias maju, pada nilai tegangan 0,05 volt hingga 0,55 volt belum ada nilai arus yang dihasilkan. Kenaikan arus terjadi pada tegangan 0,6 dan berhenti pada tegangan 0,79 volt dengan nilai arus sebesar 37,25 mA. Sedangkan pada bias mundur, setiap perubahan tegangan, nilai arus juga ikut

berubah. Gambar IV.3 juga menunjukkan bahwa kurva yang diperoleh dari data hasil penelitian telah sesuai dengan grafik arus dioda (Gambar II.13).

2. *Setelah dipanaskan*


Pada penelitian ini, proses pemanasan dilakukan dengan cara memasukkan satu persatu dioda ke dalam bejana aluminium yang telah berisi air kemudian mulai memanaskan dengan menggunakan pemanas listrik. Pemanasan masing-masing dioda dilakukan sampai suhu mencapai 85°C . Hal ini dilakukan karena apabila melebihi suhu 85°C , maka dioda akan jebol, atau tidak dapat digunakan lagi karena pembacaannya sudah tidak sesuai.

Setelah termokopel menunjukkan suhu dioda sebesar 85°C , pengukuran arus (I_d) dan tegangan (V_d) dimulai, dan dilakukan setiap penurunan temperatur sebesar 5°C , hingga pada suhu yang dapat diukur oleh termokopel yaitu 29°C .

Berdasarkan teori, jika arus dioda terlalu besar, maka panas yang berlebihan akan merusak dioda. Bahkan jika mendekati harga terbakarnya, walaupun tanpa mencapainya dapat mempercepat kerusakan pada dioda. Oleh sebab itu biasanya dicantumkan arus maksimum yang dapat dilalui oleh dioda yang menunjukkan bahwa dioda masih dapat bekerja bila dilalui arus tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka diperoleh grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d) sebagai berikut.

a. Dioda Rectifier




Gambar IV.4. Grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d) pada dioda rectifier setelah dipanaskan

Berdasarkan Gambar IV.4, grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d), untuk bias maju kurva yang dihasilkan pada setiap perubahan suhu hampir berimpit sehingga sulit membedakan arus (I_d) dan tegangan (V_d) disetiap suhu. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh berdasarkan penelitian hampir sama pada setiap perubahan suhu. Sedangkan pada bias mundur kurva yang dihasilkan terlihat jelas kurva arus (I_d) dan tegangan (V_d) pada setiap perubahan suhu.

Berdasarkan referensi kurva dioda ideal, pada bias maju kurva yang dihasilkan seharusnya tidak mengalami perubahan tegangan atau tegangannya bersifat konstan ($\Delta v = 0$) walaupun terjadi kenaikan arus. Namun berdasarkan hasil penelitian, data yang diperoleh menunjukkan kurva yang dihasilkan tidak sama persis dengan referensi kurva dioda ideal, tetapi hasil yang diperoleh mendekati pada kurva dioda pendekatan kedua, bahwa arus akan bertambah sangat pesat setelah melewati tegangan lutut dioda yaitu 0,7 Volt. Sedangkan pada bias mundur, berdasarkan referensi kurva yang dihasilkan, seharusnya tidak ada perubahan arus, atau dengan kata lain pada bias mundur tidak boleh dialiri arus ($\Delta I = 0$). Namun pada penelitian, hasil yang diperoleh sangat menyimpang jauh dari referensi karena terdapat perubahan nilai arus. Hal ini menunjukkan pada dioda rectifier setelah terjadi pemanasan pada bias mundur ada kebocoran arus, karena dapat dilewati arus pada bias mundur walaupun hanya diberi nilai tegangan 15 Volt. Hal ini menunjukkan bahwa temperatur sangat mempengaruhi

karakteristik dari dioda rectifier. Sehingga pada temperatur tertentu, dioda rectifier tidak dapat lagi digunakan.

b. Dioda Avalance




Gambar IV.5. Grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d) pada dioda avalance setelah dipanaskan

Berdasarkan grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d) pada dioda avalanche, untuk bias maju kurva yang dihasilkan sangat berimpit di setiap perubahan suhu, kecuali pada suhu 70°C dan 29°C , hal ini disebabkan karena data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian hampir sama di setiap perubahan suhu. Sedangkan pada bias mundur, kurva yang diperoleh terlihat sangat jelas dan bervariasi pada setiap suhu walaupun posisinya berimpit.

Berdasarkan Gambar IV.5, grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d) menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur pada dioda avalanche, maka nilai tegangannya juga akan semakin kecil, tetapi apabila dioda avalanche telah melewati nilai tegangan zenernya yakni 5,1 Volt, maka yang terjadi adalah sebaliknya, nilai tegangan (V_d) akan semakin besar dengan meningkatnya nilai temperatur. Hal ini menunjukkan bahwa dioda avalanche memiliki nilai koefisien temperatur yang negatif, yang berarti tegangan zener pada dioda avalanche akan mengalami penurunan setiap kenaikan 1°C . Sehingga pada temperatur tertentu dioda avalanche tidak dapat lagi digunakan sebagai penstabil tegangan karena dapat mempengaruhi pembacaan pada alat ukur yang menggunakan dioda avalanche tersebut.

c. Dioda Zener



Gambar IV.6. Grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d) pada dioda Zener setelah dipanaskan

Berdasarkan Gambar IV.6, grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d) menunjukkan kurva pada bias maju sangat berimpit di setiap suhu kecuali pada suhu 40°C , sehingga sulit membedakan perubahan arus (I_d) dan tegangan (V_d) setiap perubahan suhu. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh dari hasil penelitian hampir sama di setiap perubahan suhu. Sedangkan pada bias mundur kurva yang dihasilkan terlihat jelas dan bervariasi nilai arus (I_d) dan tegangan (V_d) di setiap perubahan suhu, walaupun sedikit berimpit.

Berdasarkan Gambar IV.6, kurva yang dihasilkan menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur pada dioda zener, maka nilai tegangannya semakin besar, tetapi setelah dioda zener melewati nilai tegangan zenernya yakni 9,1 Volt, maka yang terjadi adalah sebaliknya, tegangannya akan semakin kecil dengan meningkatnya temperatur. Hal ini menunjukkan bahwa diode zener memiliki nilai koefisien temperatur yang positif, yang berarti tegangan zener akan mengalami peningkatan setiap kenaikan temperatur 1°C .

Pada dasarnya, dioda zener dan dioda avalanche adalah sama, yang membedakan hanyalah nilai tegangan zener antara keduanya. Dioda avalanche memiliki tegangan zener 5,1 Volt, sedangkan dioda zener memiliki tegangan zener sebesar 9,1 Volt. 2 Pada dioda zener dan avalanche dibuat untuk bekerja pada daerah breakdown. Pada kedua dioda tersebut breakdown mempunyai knee yang tajam, diikuti dengan kenaikan arus yang hampir vertikal, yang berarti bahwa ketika mencapai tegangan zenernya, kenaikan arusnya akan selalu vertikal.

Pada dioda avalanche maupun dioda zener, Berdasarkan referensi kedua dioda tersebut dapat dinyatakan layak apabila nilai tegangan zenernya konstan. Bila terdapat pergeseran menunjukkan adanya hambatan, yang berarti hambatan tersebut bervariasi efek dari perubahan temperatur. Berdasarkan referensi konsep dioda zener dan avalanche, kurva yang diperoleh harusnya konstan dan tidak ada kemiringan, dan berada tepat pada tegangan zenernya atau tidak ada perubahan tegangan, yang berarti tegangan akan bersifat konstan ketika telah mencapai tegangan zenernya. Karena aplikasi kedua dioda tersebut sebagai tegangan referensi, sehingga apabila kedua dioda tersebut digunakan sebagai penstabil tegangan, nilai tegangan keluarannya tidak boleh berubah. Namun hasil yang diperoleh pada grafik menunjukkan adanya pergeseran tegangan ketika dioda zener telah mencapai titik zenernya yang disebabkan karena adanya perubahan temperatur. Hal ini menunjukkan bahwa pada dioda zener ada keterbatasan temperatur. Sehingga apabila dioda zener tersebut digunakan pada perangkat-perangkat tertentu maka tegangan zenernya akan menghasilkan perubahan tegangan, sehingga pembacaannya tidak akan akurat lagi.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan II.3, maka diperoleh nilai koefisien resistifitas temperatur (T_c) untuk ketiga dioda pada setiap tegangan sumber yang terlihat pada Lampiran II Tabel I yang menjelaskan Hubungan Suhu dan Koefisien resistivitas temperatur pada dioda avalanche dan dioda zener.

Berdasarkan Lampiran II Tabel I, terlihat bahwa nilai koefisien resistifitas temperatur pada ketiga dioda tersebut sangat beragam, ada yang bernilai positif, negatif ataupun nol. Nilai koefisien resistifitas negatif, menunjukkan bahwa setiap kenaikan temperatur, maka nilai tegangan pada dioda akan berkurang. Nilai koefisien resistifitas temperatur positif, menunjukkan bahwa pada setiap kenaikan temperatur, maka nilai tegangan pada dioda juga ikut bertambah. Sedangkan nilai resistivitas temperatur nol, menunjukkan bahwa setiap kenaikan temperatur tidak terjadi kenaikan tegangan, atau dengan kata lain tegangan pada dioda tidak mengalami perubahan sebelum dipanaskan maupun setelah dipanaskan.

Berdasarkan perhitungan nilai koefisien resistifitas temperatur (T_c) pada Tabel I pada Lampiran II, hasil yang diperoleh ada yang bernilai positif, negatif, dan ada pula yang bernilai 0. Nilai koefisien resistifitas temperatur (T_c) yang bernilai positif menunjukkan bahwa adanya kenaikan tegangan pada dioda ketika temperatur naik, sedangkan nilai koefisien resistifitas temperatur (T_c) negatif, menunjukkan adanya penurunan tegangan pada dioda dengan naiknya temperatur.

Berdasarkan grafik hubungan antara arus (I_d) dan tegangan (V_d), maka diperoleh nilai Resistifitas Internal (R_d) untuk dioda rectifier, avalanche dan zener pada Lampiran II Tabel II Tabel Hubungan antara Temperatur dan Resistansi Internal.

Pada dioda rectifier, berdasarkan referensi untuk bias maju nilai Resistansi Internal (R_d) bernilai 0 yang disebabkan karena tidak adanya perubahan tegangan

($\Delta V=0$) atau tegangan bersifat konstan. Sedangkan pada bias mundur nilai resistansi internal (R_d) adalah tak berhingga yang disebabkan karena tidak adanya arus yang mengalir pada bias mundur. Namun berdasarkan grafik yang diperoleh, pada bias maju terdapat kemiringan atau penyimpangan karena adanya perubahan nilai tegangan. Hal ini menyebabkan pada dioda rectifier bias maju memiliki nilai resistansi internal (R_d), tetapi tidak terlalu besar. Demikian halnya pada dioda avalanche dan dioda zener, kedua dioda tersebut ditunjukkan pada grafik memiliki kemiringan, sehingga terdapat nilai resistansi Internal (R_d). Berdasarkan teori, nilai arus pada dioda zener apabila telah mencapai tegangan zenernya, yakni pada dioda avalanche 5,1 Volt dan pada dioda zener 9,1 Volt, maka kenaikan arusnya akan selalu stabil atau vertikal, atau kurva yang dihasilkan akan lurus.

Berdasarkan grafik dari ketiga dioda tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai resistansi internal akan meningkat ketika temperatur pada dioda juga meningkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Setiap kenaikan temperatur, nilai resistansi internal juga mengalami peningkatan, yang disebabkan karena disetiap kenaikan temperatur, terjadi perubahan nilai arus (I_d) dan tegangan (V_d). Pada dioda rectifier pada suhu 29°C nilai resistansi internal sebesar $0,185 \Omega$, dan bertambah seiring naiknya temperatur hingga pada suhu 85°C nilai resistansi internalnya sebesar $0,2 \Omega$. Pada dioda avalance pada suhu 29°C nilai resistansi internal sebesar $0,233 \Omega$ dan bertambah seiring naiknya temperatur sampai pada suhu 85°C nilai resistansi internalnya sebesar $0,25 \Omega$. Pada dioda zener pada suhu 29°C nilai resistansi internal sebesar $0,1 \Omega$, dan bertambah seiring naiknya temperatur, sampai pada suhu 85°C nilai resistansi internalnya sebesar $0,125 \Omega$.
2. Berdasarkan tabel hasil perhitungan, nilai koefesien resistifitas temperatur (T_c) yang diperoleh pada dioda rectifier, avalance dan zener adalah berbeda-beda setiap perubahan temperature pada dioda tersebut , yaitu ada yang bernilai positif, negatif atau nol. Nilai koefesien resistifitas temperatur (T_c) positif menunjukkan adanya kenaikan tegangan pada saat kenaikan temperatur, dan nilai koefesien

resistifitas temperatur (T_c) negatif menunjukkan adanya penurunan tegangan pada kenaikan temperatur, sedangkan koefesien temperatur (T_c) yang bernilai 0 menunjukkan tidak adanya perubahan tegangan seiring dengan kenaikan temperatur.

B. Saran

1. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya, jenis dioda yang digunakan lebih bervariasi tidak hanya menggunakan dioda rectifier, zener dan avalance.
2. Pengukuran efek temperatur pada resistansi dioda, sebaiknya penelitian ini dilanjutkan dengan metode lain, untuk membandingkan hasil yang diperoleh mana yang lebih mendekati prinsip dasar dari dioda semikonduktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Dioda. <http://www.dudenk.co.id>. Diakses pada 10 Juli 2010.
- Anonim. Dioda Zener. <http://id.wikipedia.org>. Diakses pada 10 Juli 2010.
- Anonim. *Elektronika*. <http://elektrokita.blogspot.com/2008/09/dioda-zener-dan-led.html>. Diakses pada 15 Juli 2010.
- Aryanto. *Komponen Elektronika*. [Http/aryanto.blog.uns.ac.id/2009/10/07/pemanfaatan-komponen-komponen-elektronika-dalam-kehidupan-sehari-hari](http://aryanto.blog.uns.ac.id/2009/10/07/pemanfaatan-komponen-komponen-elektronika-dalam-kehidupan-sehari-hari). Diakses pada 18 Juli 2010.
- Bishop Owen. *Dasar-Dasar Elektronika*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 2004.
- Boylestand Robert. *Electronic Devices and Circuit Theori Fourth Edition*. Prentice Hall of India Private Limited . India. 1989.
- Departemen Agama R.I. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Perwakilan Bagian Percetakan Dan Penerbitan Kementrian Agama. Jakarta. 1971.
- Forum Fisika. *Semikonduktor*. <http://cnt121.com/2007/11/14/semikonduktor/>. Diakses pada 1 Juli 2010.
- Gudang Ilmu FisikaGratis. *Semikonduktor*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Semikonduktor>. Diakses pada 1 Juli 2010.
- Hans-Peter. Komponen Dioda. <http://elektrokita.blogspot.com>. Diakses pada 15 Juli 2010.
- Malvino Albert. *Prinsip-Prinsip Elektronik Edisi Kedua*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1985.
- Malvino Albert. *Electronic Principle Seventh Edition*. McGraw-Hill International Edition. New York. 2007.
- Millman Jacob. *Elektronika terpadu Rangkaian dan Sistem analog dan Digital*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1986.
- SuwitraNyoman. *Pengantar Fisika Zat Padat*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1989..

- Rusmadi Dedi. *Mengenal Teknik Elektronika*. Penerbit Pionir Jaya. Bandung. 1994.
- Rio S. Reka. *Fisika dan Teknologi Semikonduktor*, Pradiya pratama. Jakarta. 1982.
- Tipler Paul. *Fisika untuk Sains dan Teknik Edisi Ketiga Jilid 2*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1991.
- Tipler Paul. *Fisika untuk Sains dan Teknik Edisi Ketiga Jilid 1*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1991.
- Tooley Mike. *Rangkaian Elektronik Prinsip dan Aplikasi Edisi Kedua*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 2002.
- Slurzberg Morris, dkk. *Essentials Of Communication Electronics Third Edition*. McGraw-Hill Book Company. Singapore. 1973.
- Sutrisno. *Elektronika Teori dan Penerapannya*, Penerbit ITB. Bandung. 1986.
- Vienna. *Dunia Listrik*. <http://dunia-listrik.blogspot.com/2009/01/teori-dasar-Forum-listrik.html>. Diakses pada 15 Juni 2010.
- Wasito. *Vademekum elektronika*. Gramedia. Jakarta. 1994.
- Young & Freedman. *Fisika Universitas Jilid 2*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1999.

Lampiran I

A. Sebelum Dipanaskan

Tabel 1. Hubungan antara Arus (I_d) dan tegangan (V_d) sebelum dipanaskan

1. Dioda Rectifier

➤ Bias maju

$V_s = 5$ Volt

$T = 27^\circ\text{C}$

$V_d(\text{Volt})$	$I_d(\text{A } 10^{-3})$
0,00	0,00
0,05	0,00
0,10	0,00
0,15	0,00
0,20	0,00
0,25	0,00
0,30	0,00
0,35	0,02
0,40	0,09
0,45	0,32
0,50	1,22
0,55	3,38
0,60	4,47
0,65	8,86
0,70	30,97
0,75	94,8
0,76	311,1

➤ Bias mundur

$V_s = 15$ Volt

$T = 27^\circ\text{C}$

$V_d(\text{Volt})$	$I_d(\text{A } 10^{-6})$
0,0	0
0,5	0
1,0	0,1
1,5	0,1
2,0	0,1
2,5	0,2
3,0	0,3
3,5	0,3
4,0	0,3
4,5	0,4
5,0	0,5
5,5	0,5
6,0	0,5
6,5	0,6
7,0	0,6
7,5	0,7
8,0	0,7
8,5	0,8
9,0	0,9
9,5	0,9
10,0	0,9
10,5	1,0
11,0	1,1

11,5	1,1
12,0	1,2
12,5	1,2
13,0	1,3
13,5	1,3
13,9	1,3

2. Dioda Avalance

a. Bias Maju

$$V_s = 5 \text{ Volt}$$

$$T = 27^\circ\text{C}$$

Vd(Volt)	Id(A 10 ⁻³)
0,00	0,00
0,05	0,00
0,10	0,00
0,15	0,00
0,20	0,00
0,25	0,00
0,30	0,00
0,35	0,00
0,40	0,00
0,45	0,00
0,50	0,02
0,55	0,17
0,60	0,79
0,65	4,85
0,70	37,00
0,73	299,4

b. Bias mundur

$$V_s = 10 \text{ Volt}$$

$$T = 27^\circ\text{C}$$

Vs (Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10 ⁻³)
0	0,00	0,00
1,0	1,0	0,00
2,0	1,9	0,00
3,0	2,9	00,3
4,0	3,9	0,19
5,0	4,8	1,98
6,0	5,3	12,43
7,0	5,4	29,14
8,0	5,4	45,17
9,0	5,5	63,1
10,0	5,5	80,0

3. Dioda Zener

a. Bias maju

$$V_s = 5 \text{ Volt}$$

$$T = 27^\circ\text{C}$$

Vd(Volt)	Id(A 10 ⁻³)
0,00	0,00
0,05	0,00
0,10	0,00
0,15	0,00
0,20	0,00
0,25	0,00
0,30	0,00
0,35	0,00
0,40	0,00
0,45	0,00
0,50	0,00
0,55	0,00
0,60	0,03
0,65	0,14
0,70	1,19
0,75	6,93
0,79	37,25

b. Bias mundur

$$V_s = 15 \text{ Volt}$$

$$T = 27^\circ\text{C}$$

Vs (Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10 ⁻³)
0	0,00	0,00
1,0	1,0	0,00
2,0	1,9	0,00
3,0	2,9	0,00
4,0	3,9	0,00
5,0	4,9	0,00
6,0	5,9	0,00
7,0	6,9	0,00
8,0	7,9	0,00
9,0	8,7	1,72
10,0	9,0	17,03
11,0	9,2	31,88
12,0	9,3	46,3
13,0	9,5	61,8
14,0	9,6	77,2
15,0	9,8	92,8

B. Setelah dipanaskan

Tabel 2. Hubungan antara Arus (I_d) dan tegangan (V_d) setelah dipanaskan

1. Dioda Rectifier

➤ Untuk $T = 85^\circ\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,20	0,01
0,30	0,08
0,40	1,13
0,50	3,53
0,60	9,13
0,70	34,39

b. Bias mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,89	0,480
4	3,72	1,551
6	5,67	1,809
8	7,51	2,911
10	9,71	5,16
12	11,61	6,11
14	13,51	8,35
16	15,36	12,92

➤ Untuk $T = 80^\circ\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,20	0,01
0,30	0,07
0,40	1,04
0,50	3,30
0,60	9,06
0,70	34,26

b. Bias mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,90	0,454
4	3,75	1,389
6	5,68	1,712
8	7,53	2,805
10	9,72	4,89
12	11,63	5,80
14	13,54	8,09
16	15,39	12,04

➤ Untuk $T = 75\text{ }^{\circ}\text{C}$

a. Bias maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,20	0,01
0,30	0,05
0,40	0,93
0,50	3,18
0,60	8,90
0,70	34,18

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,90	0,434
4	3,77	1,240
6	5,70	1,615
8	7,56	2,606
10	9,73	4,81
12	11,65	5,50
14	13,56	7,70
16	15,43	11,16

➤ Untuk $T = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$

a. Bias maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,20	0,01
0,30	0,04
0,40	0,84
0,50	2,71
0,60	8,79
0,70	34,02

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,90	0,412
4	3,80	1,104
6	5,72	1,518
8	7,59	2,407
10	9,74	4,60
12	11,67	5,20
14	13,58	7,39
16	15,46	10,30

➤ Untuk $T = 65^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,20	0,01
0,30	0,03
0,40	0,74
0,50	2,45
0,60	8,62
0,70	33,89

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,91	0,386
4	3,82	0,968
6	5,73	1,421
8	7,61	2,208
10	9,76	4,37
12	11,69	4,86
14	13,60	7,02
16	15,50	9,60

➤ Untuk $T = 60^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,20	0,01
0,30	0,02
0,40	0,65
0,50	2,22
0,60	8,49
0,70	33,70

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,91	0,358
4	3,83	0,858
6	5,75	1,334
8	7,64	2,006
10	9,77	4,12
12	11,72	4,58
14	13,62	6,60
16	15,53	8,80

➤ Untuk $T = 55^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,20	0,01
0,30	0,01
0,40	0,56
0,50	2,03
0,60	8,30
0,70	33,61

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,92	0,332
4	3,85	0,798
6	5,76	1,247
8	7,67	1,801
10	9,89	3,89
12	11,74	4,29
14	13,64	6,20
16	15,56	7,89

➤ Untuk $T = 50^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,20	0,00
0,30	0,01
0,40	0,37
0,50	1,88
0,60	6,16
0,70	33,13

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,92	0,306
4	3,86	0,678
6	5,77	1,150
8	7,69	1,680
10	9,81	3,50
12	11,76	3,98
14	13,66	5,75
16	15,59	6,99

➤ Untuk $T = 45^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,20	0,00
0,30	0,01
0,40	0,27
0,50	1,65
0,60	5,88
0,70	32,88

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,93	0,286
4	3,87	0,588
6	5,79	1,063
8	7,70	1,500
10	9,82	3,15
12	11,78	3,70
14	13,68	5,30
16	15,61	6,21

➤ Untuk $T = 40^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,20	0,00
0,30	0,00
0,40	0,19
0,50	1,50
0,60	5,31
0,70	32,25

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,93	0,264
4	3,88	0,512
6	5,80	0,976
8	7,71	1,475
10	9,83	2,89
12	11,80	3,46
14	13,70	4,81
16	15,64	5,79

➤ Untuk $T = 35^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,20	0,00
0,30	0,00
0,40	0,15
0,50	1,35
0,60	5,01
0,70	31,79

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,93	0,224
4	3,89	0,460
6	5,81	0,906
8	7,72	1
10	9,84	2,56
12	11,82	3,19
14	13,72	4,32
16	15,66	5,25

➤ Untu $T = 30^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,20	0,00
0,30	0,00
0,40	0,12
0,50	1,29
0,60	4,75
0,70	31,25

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,94	0,224
4	3,90	0,390
6	5,82	0,839
8	7,73	1,265
10	9,85	2,25
12	11,84	2,99
14	13,74	3,78
16	15,68	5,09

➤ Untuk $T = 29^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,20	0,00
0,30	0,00
0,40	0,09
0,50	1,22
0,60	4,47
0,70	30,97

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,94	0,213
4	3,91	0,359
6	5,83	0,766
8	7,73	1,195
10	9,86	2,15
12	11,85	2,79
14	13,75	3,50
16	15,69	4,82

2. Dioda Avalance

➤ Untuk $T = 85^{\circ}\text{C}$

b. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,30	0,04
0,40	0,05
0,50	0,72
0,60	3,96
0,70	47,8

b. Bias mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,39	0,98
4	3,81	2,63
6	5,12	14,20

➤ Untuk $T = 80^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,30	0,03
0,40	0,12
0,50	0,62
0,60	3,85
0,70	47,7

b. Bias mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,39	0,92
4	3,82	2,33
6	5,12	14,20

➤ Untuk $T = 75^{\circ}\text{C}$

a. Bias maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,30	0,03
0,40	0,10
0,50	0,54
0,60	3,69
0,70	47,5

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,40	0,84
4	3,84	2,11
6	5,13	13,86

➤ Untuk $T = 70^{\circ}\text{C}$

a. Bias maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,30	0,02
0,40	0,08
0,50	0,45
0,60	3,56
0,70	47,4

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,90	0,412
4	3,80	1,104
6	5,72	1,518

➤ Untuk $T = 65^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,30	0,02
0,40	0,06
0,50	0,38
0,60	3,41
0,70	47,2

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,41	0,78
4	3,86	1,85
6	5,15	13,61

➤ Untuk $T = 60^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,30	0,01
0,40	0,05
0,50	0,30
0,60	3,25
0,70	47,0

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,41	0,65
4	3,87	1,62
6	5,16	13,50

➤ Untuk $T = 55^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,30	0,01
0,40	0,04
0,50	0,28
0,60	3,13
0,70	46,9

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,41	0,58
4	3,88	1,45
6	5,17	13,39

➤ Untuk $T = 50^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,30	0,01
0,40	0,03
0,50	0,22
0,60	2,96
0,70	46,7

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,42	0,48
4	3,90	1,21
6	5,18	13,28

➤ Untuk $T = 45^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,30	0,00
0,40	0,03
0,50	0,16
0,60	2,86
0,70	46,4

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,42	0,42
4	3,91	1,11
6	5,18	13,19

➤ Untuk $T = 40^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,30	0,00
0,40	0,01
0,50	0,12
0,60	2,20
0,70	45,2

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,43	0,37
4	3,92	1,01
6	5,18	13,00

➤ Untuk $T = 35^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,30	0,00
0,40	0,01
0,50	0,08
0,60	1,60
0,70	44,3

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,43	0,33
4	3,93	0,81
6	5,18	12,78

➤ Untuk $T = 30^{\circ}\text{C}$

b. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,30	0,00
0,40	0,00
0,50	0,05
0,60	1,25
0,70	42,9

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,43	0,27
4	3,94	0,66
6	5,19	12,61

➤ Untuk $T = 29^{\circ}\text{C}$

c. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,30	0,00
0,40	0,00
0,50	0,02
0,60	0,80
0,70	37,1

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,43	0,24
4	3,94	0,51
6	5,19	12,52

3. Dioda Zener

➤ Untuk $T = 85^{\circ}\text{C}$

a. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,50	3,53
0,60	0,26
0,70	2,60
0,79	41,0

b. Bias mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,96	0,43
4	3,96	0,85
6	5,88	2,78
8	7,82	3,08
10	9,38	11,37
12	9,57	41,0
14	9,75	75,9
16	9,62	108,2

➤ Untuk $T = 80^{\circ}\text{C}$

b. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,50	0,01
0,60	0,21
0,70	2,50
0,79	40,9

b. Bias mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,96	0,38
4	3,97	0,78
6	5,89	2,62
8	7,84	2,96
10	9,36	11,80
12	9,55	41,9
14	9,70	71,2
16	9,60	109,2

➤ Untuk $T = 75\text{ }^{\circ}\text{C}$

b. Bias maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,50	0,00
0,60	0,17
0,70	2,37
0,79	40,8

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,96	0,36
4	3,98	0,76
6	5,90	2,45
8	7,85	2,78
10	9,34	12,23
12	9,53	42,0
14	9,65	72,3
16	9,58	110,2

➤ Untuk $T = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$

b. Bias maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,50	0,00
0,60	0,13
0,70	2,23
0,79	40,7

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,96	0,33
4	3,98	0,73
6	5,91	2,20
8	7,86	2,71
10	9,32	12,58
12	9,50	42,8
14	9,63	73,1
16	9,56	111,1

➤ Untuk $T = 65^{\circ}\text{C}$

b. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,50	0,00
0,60	0,10
0,70	2,11
0,79	40,5

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,97	0,31
4	3,98	0,69
6	5,92	2,11
8	7,87	2,65
10	9,30	13,01
12	9,47	43,1
14	9,60	73,9
16	9,54	112,1

➤ Untuk $T = 60^{\circ}\text{C}$

b. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,50	0,00
0,60	0,08
0,70	2,02
0,79	40,4

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,97	0,28
4	3,99	0,66
6	5,93	1,80
8	7,89	2,47
10	9,27	13,44
12	9,44	44,0
14	9,58	74,7
16	9,52	113,0

➤ Untuk $T = 55^{\circ}\text{C}$

b. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,50	0,00
0,60	0,07
0,70	1,92
0,79	40,3

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,98	0,26
4	3,99	0,62
6	5,94	1,65
8	7,89	2,32
10	9,25	31,87
12	9,41	44,9
14	9,55	75,1
16	9,50	114,1

➤ Untuk $T = 50^{\circ}\text{C}$

b. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,50	0,00
0,60	0,06
0,70	1,80
0,79	40,2

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,98	0,22
4	4,00	0,59
6	5,95	1,40
8	7,90	2,21
10	9,23	14,23
12	9,38	45,1
14	9,53	75,9
16	9,48	115,0

➤ Untuk $T = 45^{\circ}\text{C}$

b. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,50	0,00
0,60	0,04
0,70	1,70
0,79	39,0

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,98	0,18
4	4,00	0,57
6	5,95	1,25
8	7,91	2,09
10	9,21	14,25
12	9,35	45,8
14	9,50	76,2
16	9,46	116,2

➤ Untuk $T = 40^{\circ}\text{C}$

b. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,50	0,00
0,60	0,03
0,70	1,53
0,79	38,6

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,98	0,16
4	4,00	0,50
6	5,96	1,10
8	7,92	1,89
10	9,18	15,38
12	9,33	46,2
14	9,48	77,2
16	9,44	117,2

➤ Untuk $T = 35^{\circ}\text{C}$

b. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,50	0,00
0,60	0,03
0,70	1,30
0,79	38,0

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,98	0,14
4	4,00	0,45
6	5,96	0,92
8	7,93	1,89
10	9,14	15,82
12	9,30	47,1
14	9,46	78,1
16	9,42	118,0

➤ Untuk $T = 30^{\circ}\text{C}$

d. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10^{-3})
0,50	0,00
0,60	0,03
0,70	1,21
0,79	37,7

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10^{-3})
2	1,98	0,11
4	4,00	0,39
6	5,97	0,85
8	7,94	1,36
10	9,08	17,01
12	9,28	47,8
14	9,44	79,2
16	9,47	118,9

➤ Untuk $T = 29^{\circ}\text{C}$

b. Bias Maju

Vd (Volt)	Id(A 10⁻³)
0,50	0,00
0,60	0,03
0,70	1,19
0,79	37,25

b. Bias Mundur

Vs(Volt)	Vd(Volt)	Id(A 10⁻³)
2	1,99	0,08
4	4,01	0,37
6	5,98	0,70
8	7,95	1,22
10	9,05	17,01
12	9,26	48,1
14	9,43	79,4
16	9,40	119,4

Lampiran II

Tabel. IV.1. Hubungan Suhu dan Koefisien resistivitas temperatur pada dioda avalanche dan zener.

Diode avalanche			Dioda zener							
<i>V_s</i> (Volt)	<i>T_I</i> (°C)	<i>T_c</i> (°C)	<i>V_s</i> (Volt)	<i>T_I</i> (°C)	<i>T_c</i> (°C)	<i>V_s</i> (Volt)	<i>T_I</i> (°C)	<i>T_c</i> (°C)		
1,9	85	-0,47091	1,9	85	0,055402	9,0	85	0,074074		
	75	-0,55991		65	0,099573		80	0,076923		
	65	-0,69701		55	0,155945		75	0,080378		
	50	-1,14833		29	4,736842		70	0,084656		
	40	-2,0614		85	0,026991		65	0,09009		
3,9	85	-0,04049	3,9	80	0,034517		60	0,09375	55	0,111111
	80	-0,03945		75	0,043644		50	0,116162		
	75	-0,03273		60	0,072115		45	0,137265		
	70	-0,03053		50	0,11655		40	0,166667		
	65	-0,02772		29	2,820513		35	0,222222		
	60	-0,02404	5,9	85	0,00595	30	0,444444			
	55	-0,01899		80	0,00326	29	0,555556			
	50	0		75	0	85	0,050934			
	45	0,015083		70	0,004036	80	0,051696			
	40	0,042735		65	0,009162	75	0,05262			
35	0,10989	60		0,01589	70	0,051203				
30	0,512821	55		0,02511	65	0,049404				
5,9	85	-0,05352		50	0,038521	60	0,047043			
	75	-0,06131		40	0,084746	55	0,043807			
	70	-0,06457		30	0,59322	50	0,039101			
	65	-0,06871	29	1,186441	45	0,031626				
	60	-0,07415	7,9	85	-0,01777	40	0,026882			
	55	-0,08161		80	-0,01461	35	0,0			
	50	-0,09245		75	-0,01347	30	-10753			
	30	-0,9322		70	-0,01206	29	-43011			
		65		-0,01026	85	0,027412				
		60		-0,00396	80	0,020032				
		50		0	75	0,011082				
		45		0,007446	70	0,00744				
		40		0,021097	65	0				
		35		0,02425	60	-0,00651				
		30	0,253165	55	-0,01929					
		29	0,632911	50	-0,03314					
				45	-0,06127					
				40	-0,10417					
				35	-0,20833					
				30	-0,83333					
				29	-1,77083					

Tabel IV.2. Tabel Hubungan antara Temperatur dan Resistansi Internal

Suhu	Rectifier	Avalance	Zener
	Rd (Ω)	Rd (Ω)	Rd (Ω)
29	0,185	0,233	0,1
30	0,185	0,233	0,1
35	0,185	0,233	0,1
40	0,185	0,233	0,1
45	0,192	0,233	0,1
50	0,192	0,233	0,1
55	0,192	0,241	0,1
60	0,192	0,241	0,1
65	0,192	0,241	0,1
70	0,2	0,241	0,1
75	0,2	0,241	0,1
80	0,2	0,241	0,11
85	0,2	0,25	0,125

Lampiran III

Koefesien Resistifitas Temperatur (T_c)

1. Dioda Avalance

Untuk $T_0 = 28^\circ\text{C}$

a. $V_s = 1,9$ Volt

$$T_c = \frac{\Delta V_z}{V_z (T_1 - T_0)} \times 100 \%$$

$$T_c = \frac{(1,93 - 1,9)}{1,9(85 - 28)} \times 100\%$$

$$T_c = -0,47091\% \text{ C}^{-1}$$

b. $V_s = 3,9$ Volt

$$T_c = \frac{\Delta V_z}{V_z (T_1 - T_0)} \times 100 \%$$

$$T_c = \frac{(3,91 - 3,9)}{3,9(45 - 28)} \times 100\%$$

$$T_c = 0,0147\% \text{ C}^{-1}$$

c. $V_s = 5,9$ Volt

$$T_c = \frac{\Delta V_z}{V_z (T_1 - T_0)} \times 100 \%$$

$$T_c = \frac{(5,13 - 5,3)}{5,3(75 - 28)} \times 100\%$$

$$T_c = -0,0602\% \text{ C}^{-1}$$

2. Dioda Zener

a. $V_s = 1,9$ Volt

$$T_c = \frac{\Delta V_z}{V_z (T_1 - T_0)} \times 100 \%$$

$$T_c = \frac{(1,97 - 1,9)}{1,9(65 - 28)} \times 100\%$$

$$T_c = 0,099573\% \text{ C}^{-1}$$

b. $V_s = 3,9$ Volt

$$T_c = \frac{\Delta V_z}{V_z (T_1 - T_0)} \times 100 \%$$

$$T_c = \frac{(4,01 - 3,9)}{3,9(29 - 28)} \times 100\%$$

$$T_c = 1,186441\% \text{ C}^{-1}$$

c. $V_s = 5,9$ Volt

$$T_c = \frac{\Delta V_z}{V_z (T_1 - T_0)} \times 100 \%$$

$$T_c = \frac{(5,92 - 5,9)}{5,9(65 - 28)} \times 100\%$$

$$T_c = 0,009 \text{ \% C}^{-1}$$

d. $V_s = 7,9$ Volt

$$T_c = \frac{\Delta V_z}{V_z (T_1 - T_0)} \times 100 \%$$

$$T_c = \frac{(7,90 - 7,9)}{7,9(50 - 28)} \times 100\%$$

$$T_c = 0 \% \text{ C}^{-1}$$

e. $V_s = 9,0$ Volt

$$T_c = \frac{\Delta V_z}{V_z (T_1 - T_0)} \times 100 \%$$

$$T_c = \frac{(9,36 - 9,0)}{9,0(80 - 28)} \times 100\%$$

$$T_c = 0,0692 \% \text{ C}^{-1}$$

f. $V_s = 9,3$ Volt

$$T_c = \frac{\Delta V_z}{V_z (T_1 - T_0)} \times 100 \%$$

$$T_c = \frac{(9,41 - 9,3)}{9,3(55 - 28)} \times 100\%$$

$$T_c = 0,0339 \% \text{ C}^{-1}$$

g. $V_s = 9,6$ Volt

$$T_c = \frac{\Delta V_z}{V_z (T_1 - T_0)} \times 100 \%$$

$$T_c = \frac{(9,44 - 9,6)}{9,6(30 - 28)} \times 100\%$$

$$T_c = -0,571 \% \text{ C}^{-1}$$

LAMPIRAN IV

Foto Kegiatan



Pengukuran Arus dan Tegangan Sebelum Dipanaskan



Pengukuran Arus dan Tegangan Sebelum Dipanaskan

RIWAYAT HIDUP



Indah Purnamasari, lahir di Sungguminasa tanggal 12 Juli 1989, anak pertama dari 3 bersaudara, pasangan Ayahanda Idward Muchtar Prabudjaya dan Ibunda Maswati Alimin. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pada tahun 1995 di SD Negeri 1 Kalukuang Boka, Kabupaten Gowa, dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2000. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Sungguminasa dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2003. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sungguminasa, dan berhasil keluar sebagai alumni pada tahun 2006. Setelah menamatkan pendidikan di SMA, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di tahun 2006.