

**EKSTRAKSI SERTA KARAKTERISASI SIFAT FISIKA KIMIA GELATIN
DARI SISIK DAN TULANG IKAN KAKAP MERAH DALAM
PENGUNAANYA SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUAT GEL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SAMHARIRATUL KAULIYAH
NIM : 70100112099

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Samhariratul Kauliyah
NIM : 70100112099
Tempat/Tgl. Lahir : Samboja / 18 Maret 1995
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Pao-Pao Permai Blok H1 No 2
Judul : Ekstraksi dan Karakterisasi Sifat Fisika Kimia Gelatin dari
Sisik dan Tulang Ikan dalam Penggunaanya Sebagai
Bahan Dasar Pembuat Gel

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 01 Juni 2016

Penulis,

Samhariratul Kauliyah

NIM: 70100112099

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Ekstraksi serta Karakterisasi Sifat Fisika Kimia Gelatin dari Sisik dan Tulang Ikan Kakap Merah dalam Penggunaannya Sebagai Bahan Dasar Pembuat Gel” yang disusun oleh Samhariratul Kauliyah, NIM : 70100112099, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 01 Juni 2016 M yang bertepatan dengan tanggal 25 Sya’ban 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, **01 Juni 2016 M**
25 Sya’ban 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Nursalam Hamzah S.Si.,M.Si.,Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Asrul Ismail S.Farm.,M.Sc.,Apt	(.....)
Penguji I	: Isriany Ismail S.Si.,M.Si.,Apt.	(.....)
Penguji II	: Dr. Muh. Kurdi M.Hi	(.....)
Pelaksana	: Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19530203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad SAW, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Terima kasih saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Ayahanda Drs. Syamsul Bahri B, M.si dan Ibunda Hj. Zuhrah Kasim. yang tak henti-hentinya memanjatkan do'a memberikan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan buat keluarga saudara-saudariku tercinta, serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Haeria, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Nursalam Hamzah S.si., M.Si., Apt selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Asrul Ismail S.Farm., M.Sc., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Isriany Ismail S.Si., M.Si., Apt selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Dr. H. Muh. Kurdi, M.Hi selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
11. Surya Ningsi S.Si., M.Si., Apt. selaku penasehat akademik penulis, yang selalu memberikan arahan baik terhadap penulis.
12. Syamsuri Sakri, S.Farm.,M.Si.,Apt. pelaksana kegiatan ujian akhir, yang telah banyak berusaha dan bekerja keras dalam membantu terselenggarakannya ujian akhir bagi peneliti.
13. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
14. Kepada seluruh Laboran Laboratorium Farmasi Biologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Farmasetik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Biofarmaka Universitas Hasanuddin, Laboratorium Forensik Polri Polda, Laboratorium Farmasetik Universitas Muslim Indonesia, Laboratorium Kimia Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
15. Kepada sahabat-sahabat terbaikku Muslimin, Atika Abidin, Ayu Triana Sulistiyowati, Dimma Alby, Putri Utami Muis, Illomuflih, Athyra, Al makmur,

Virta Silvia, Hadijah Syamsul, Zhella Anwar, Hafsi, Irfan, Toni, Alga, dan Ari yang memberikan banyak warna dalam hidupku, memberikan motivasi selama penelitian berlangsung, semoga kita selalu kompak dalam segala situasi dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

16. Kepada teman-teman kelompok Gelatin (Dinda Musdalifah dan Uliyanti) serta teman-teman seperjuangan angkatan “**Isohidris 2012**” yang telah banyak membantu penulis, terkhusus buat Ilmi, Yuschaidir, Novi, Indah, Tantri, Ikram, Rifai, Herma, Salmia, wahyuni, dan teman lain yang tidak sempat saya sebut satu persatu terima kasih untuk semua bantuan, kekompakan, kebersamaan, dan kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, 01 Juni 2016

Penyusun

SAMHARIRATUL KAULIYAH
NIM : 70100112099

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
1. Definisi Operasional	4
2. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Uraian Ikan Kakap Merah	8
1. Klasifikasi Ikan Kakap Merah	8
2. Deskripsi Ikan Kakap Merah	8
B. Uraian Umum Gelatin	14

1. Kolagen.....	14
2. Gelatin	17
3. Pembuatan Gelatin.....	19
4. Bahan Pembuatan Gelatin	19
5. Mutu Gelatin.....	22
6. Pemanfaatan Gelatin.....	23
C. Uraian Umum Sediaan Gel	23
1. Definisi Gel	23
2. Bahan Penyusun Sediaan Gel.....	24
3. Parameter Kestabilan Sediaan Gel	25
D. Spektro FTIR.....	26
1. Analisis FTIR	26
E. Uraian Bahan	27
1. Metil Paraben	27
2. Propil Paraben	28
F. Tinjauan Islam Mengenai Penyakit dan Pengobatan	28
G. Ayat Al-quran dan Hadist tentang Kehalalan	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis dan lokasi penelitian.....	36
1. Jenis penelitian	36
2. Lokasi penelitian	36
B. Pendekatan penelitian.....	36
C. Sampel.....	36
D. Alat dan Bahan	37
1. Alat yang digunakan.....	37
2. Bahan yang digunakan.....	37
E. Prosedur Kerja.....	37
1. Pengambilan sampel.....	37

2. Pengolahan Sampel.....	37
F. Analisis FTIR.....	39
G. Analisis Kuantitatif Sampel.....	39
H. Pembuatan Sediaan Gel.....	40
I. Evaluasi Sediaan Gel.....	41
J. Analisis Data Penelitian.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
KEPUSTAKAAN	56
LAMPIRAN	60
RIWAYAT HIDUP.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Ikan Kakap Merah.....	8
2. Ikan yang tidak bersisik <i>Trichiurus lepturus</i>	10
3. Pertumbuhan dari sisik placoid yang menyerupai pertumbuhan gigi	11
4. Tipe sisik cosmoid pada ikan <i>Lathimeria chalumnae</i>	12
5. Tipe sisik ganoid pada family Acipenseridae (sturgeons)	12
6. Tipe sisik cycloid dan bagian-bagiannya	13
7. Analisis FTIR Sisik Ikan.....	43
8. Analisis FTIR Tulang Ikan	44
9. Grafik Histogram pada Uji Viskositas	78
10. Grafik Histogram pada uji Kadar Abu	78
11. Grafik Histogram pada Uji pH.....	79
12. Grafik Histogram Evaluasi Sediaan Gel pada Uji Viskositas.....	80
13. Grafik Histogram Evaluasi Sediaan Gel pada Uji pH.....	80
14. Grafik Daya sebar pada Formula I.....	81
15. Grafik Daya sebar pada Formula II	81
16. Grafik Daya sebar pada Formula III	82
17. Demineralisasi sisik dan tulang ikan.....	83
18. Pencucian Sampel Sisik dan Tulang	83
19. Tahap Sebelum dilakukan Pengeringan dengan <i>Freeze Dryer</i>	84

20. pH Gelatin sisik dan tulang ikan	85
21. Pengeringan dengan <i>Freeze Dryer</i>	85
22. Uji Viskositas Gelatin sisik dan tulang ikan	86
23. Kadar abu Gelatin sisik dan tulang ikan	87
24. Uji Daya Sebar Gelatin sisik dan tulang ikan	88
25. pH Sediaan Gel Gelatin sisik dan tulang ikan	88
26. Uji Viskositas Gelatin sisik dan tulang ikan	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Penyiapan Bahan Baku	60
2. Analisis Karakteristik fisika dan kimia.....	63
3. Preparasi Sediaan Gel	64
4. Analisis Sediaan Gel	65
5. Perhitungan Hasil.....	66
6. Grafik Histogram Analisis Karakteristik Fisika dan Kimia.....	78
7. Grafik Histogram Analisis Sediaan Gel	80
8. Grafik Uji Daya Sebar	81
9. Gambar	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tipe Jenis Gelatin.....	20
2. Master Formula	40
3. Hasil Analisis Sifat Fisika Kimia Gelatin Sisik dan Tulang Ikan Kakap.....	43
4. Hasil Uji Organoleptis.....	44
5. Hasil Uji Homogenitas	44
6. Hasil Uji pH.....	45
7. Hasil Uji Daya Sebar.....	45
8. Hasil Uji Viskositas.....	45

ABSTRAK

Nama : SAMHARIRATUL KAULIYAH
NIM : 70100112099
Jurusan : FARMASI
Judul Skripsi : EKSTRAKSI SERTA KARAKTERISASI SIFAT FISIKA KIMIA
GELATIN DARI SISIK DAN TULANG IKAN KAKAP MERAH
DALAM PENGGUNAANYA SEBAGAI BAHAN DASAR
PEMBUAT GEL

Gelatin adalah protein yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen dari kulit, jaringan ikat putih dan tulang hewan. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk memanfaatkan limbah sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah sebagai bahan baku gelatin.

Perlakuan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pada sisik ikan menggunakan asam asetat dan untuk tulang ikan menggunakan asam klorida. Sisik dan tulang ikan dicuci dengan air mengalir sampai pH netral (6-7) dan diekstraksi dengan aquadest pada suhu 70⁰C. Ekstrak gelatin yang dihasilkan disaring dengan kain flanel, dan filtrat dikeringkan dengan *freezer dryer* ±60 jam sehingga diperoleh gelatin yang kemudian dihaluskan. Hasil ekstraksi gelatin ini diuji kadar rendamen, pH, viskositas, kadar abu, dan uji gugus fungsi dengan FTIR. Hasil penelitian gelatin sisik ikan menunjukkan bahwa gelatin yang diperoleh yakni rendamen 2,5%, pH 5,55, viskositas 27,0595 mps, kadar abu 1,7% dan uji FTIR menunjukkan kemiripan dengan gelatin yaitu 98%. Sedangkan hasil ekstraksi gelatin tulang ikan yakni uji kadar rendamen 3,31%, pH 4,58, viskositas 23,32, kadar abu 0,4% dan uji FTIR menunjukkan kemiripan dengan gelatin yaitu 90%.

Pembuatan sediaan dengan menggunakan Gelatin sebagai bahan dasar pembuat gel dengan variasi konsentersasi 5%, 10% dan 15% dimana gelatin komersil (brataco) sebagai kontrol positif, dilakukan penentuan mutu fisik meliputi organoleptis, homogenitas, pH dan daya sebar diperoleh sisik ikan sebagai bahan dasar pembuat gel dengan konsentersasi 10% sedangkan tulang 15%.

Kata Kunci : Gelatin, sisik ikan, tulang ikan, pembuat gel

ABSTRACT

Name : SAMHARIRATUL KAULIYAH
Student number : 70100112099
Department : PHARMACY
Title : THE EXTRACTION ALONG WITH THE PHYSICAL CHEMISTRY CHARACTERIZATION OF GELATIN FROM THE SCALE AND FISH BONES OF RED SNAPPER AS THE BASIC SUBSTANCE OF GEL MAKER

Gelatin is a kind of protein which gained from the partial hydrolysis of collagen from the skin, white connective tissue and animal bones. The purposes of this research are for the use of red snapper's scale and its bones as the basic substance of gelatin.

The treatment for this research is the use of acetic acid on the fish scale using hydrochloric acid. The scale and the bones will be washed with the water flow until it reaches the neutral pH (6-7) and will be extracted with water in the heat of 70⁰C degrees. The extract of gelatin will be strained using flannel and a filtrate which dried with a freezer dryer in a span of time ±60 hours, until it produce gelatin which will be refined not long after. The extraction result of gelatin will test the yield levels, pH, viscosity, ash content, and the test of functional groups with FTIR. The result of fish scale gelatin shows that the earned gelatin are yield level 2,5%, pH 5,55, viscosity 27, 0595 mp, ash content 1,7%, and FTIR test shows the similarity with gelatin, that is 98%. While the extraction result of fish scale gelatin are yield level 3,31%, pH 4,58, viscosity 23,22, ash content 0,4% and FTIR test shows the similarity to gelatin, that reach the nominal 90%

The production of preparation with using Gelatin as the basic substance of gel maker with the variant of concentration, such 5%, 10% and 15% where the commercial gelatin (*brataco*) as positive control, held the physical quality determiner which covers organoleptic, homogeneity, pH and the dispersive power obtained by the fish scale as the basic substance of gel maker with the concentrate of 10% while the bones shows the result of 15%.

Key Word: Gelatin, fish scale, fish bones, gel maker

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelatin merupakan bahan makanan protein secara substansial murni, diperoleh oleh denaturasi termal kolagen, yang merupakan protein yang dapat ditemukan dalam hewan (Adam, 2013 :135).

Gelatin merupakan zat protein yang larut dalam air diproses dengan cara penghancuran struktur kolagen, khususnya dihidrolisis oleh parsial kolagen yang berasal dari kulit, jaringan ikat putih dan tulang hewan (Adam, 2013 : 135).

Gelatin biasanya digunakan sebagai pembentuk gel dalam makanan, farmasi, fotografi, dan manufaktur kosmetik. Zat yang mengandung gelatin atau berfungsi dengan cara yang mirip disebut agar-agar. Gelatin adalah ireversibel bentuk kolagen, dan diklasifikasikan sebagai bahan makanan. Hal ini ditemukan dalam beberapa permen gummy serta produk lain seperti marshmallow, makanan penutup gelatin, dan beberapa es krim dan yoghurt. Gelatin yang ada dalam rumah tangga berbentuk lembaran, butiran, atau bubuk. Jenis instan dapat ditambahkan ke makanan, yang lainnya harus direndam dalam air terlebih dahulu. Paling dikenal sebagai agen pembentuk gel dalam memasak, jenis gelatin digunakan dalam berbagai macam produk makanan dan non makanan. Contoh umum makanan yang mengandung gelatin adalah gelatin desserts, marshmallow, permen jagung, jelly. Gelatin dapat digunakan sebagai penstabil, pengental, atau texturizer dalam makanan seperti selai, yoghurt, keju krim, dan margarin, melainkan digunakan, juga dalam makanan rendah lemak. (Praja, 2015: 241).

Gelatin adalah sejenis protein yang larut dalam air, dihasilkan dengan melalui proses hidrolisis kolagen. Kolagen adalah protein alami yang terdapat pada hewan vertebrata dan invertebrata. Kulit *khinzir*, kulit lembu, urat-urat dan tulang binatang adalah bahan mentah utama untuk menghasilkan gelatin ini. Terdapat 2 jenis, yaitu gelatin jenis A dan gelatin jenis B. Gelatin jenis A, gelatin jenis ini diproses menggunakan asam dan mampu menghasilkan kuantitas gelatin yang banyak dan berkualitas. Yang kedua adalah gelatin jenis B, gelatin jenis ini diproses menggunakan alkali atau air kapur (Hehsan, 2015: 83).

Menurut (Hsiung Pan, 2010) secara umum ikan utuh mengandung 20-25% daging yang dapat dimakan dan 75-80% merupakan limbah yang dapat diolah dari berat total ikan. Limbah yang dapat diolah tersebut didominasi oleh kepala, isi perut, tulang, kulit, dan sisik. Sebagian dari limbah tersebut diolah menjadi tepung ikan atau pupuk. Namun, sebagian besar dibuang tanpa pemanfaatan yang lebih berguna. Hal ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga hasil nilai tambah dari produk sampingan atau limbah yang hilang begitu saja. Sebagai contoh, pengolahan ikan *fillet* menghasilkan banyak limbah kulit dan sisik. Sebelumnya kulit dan sisik dibuang, namun para peneliti kini telah memusatkan perhatian untuk menggunakan kolagen dari kulit dan sisik ikan yang kemudian nantinya akan dihidrolisis menjadi gelatin.

Data terbaru menunjukkan bahwa produksi gelatin di dunia mencapai 326.000 ton/tahun, gelatin yang berasal dari kulit babi menempati produksi tertinggi (46%), diikuti oleh kulit sapi (29,4%), tulang sapi (23,1%), dan sumber-sumber lain (1,5%). Berkaitan dengan merebaknya *bovine spongiform encephalopathy* (BSE) dan beberapa agama yang melarang konsumsi gelatin dari sapi dan babi, maka perlu

adanya alternatif pembuatan gelatin yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat (Suptijah, 2013: 183).

Gelatin yang terbuat dari tulang ikan maupun sisik ikan kakap merah ini sangat terjamin kehalalannya sedangkan gelatin yang terbuat dari tulang hewan mamalia masih diragukan kehalalannya baik dari jenisnya seperti babi atau proses penyembelihan atau pemotongannya misalnya dalam menyembelih tidak menyebut Asma Allah dan memotong tidak melalui urat leher. Isu-isu lain yang dapat mengkhawatirkan pemakaian gelatin dari hewan mamalia terutama sapi adalah maraknya berita tentang penyakit sapi gila (mad cow disease).

Dengan demikian sangat penting dilakukan serangkaian penelitian yang diawali dengan mengkarakterisasi sifat fisik kimia gelatin hasil ekstraksi dari sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah sebagai langkah awal untuk memulai produksi gelatin dari tulang ikan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan gel dari gelatin ikan yang akan terjamin kehalalannya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak dari sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah dapat dijadikan sebagai sumber gelatin?
2. Bagaimana perbandingan karakteristik sifat fisika kimia antara sisik dan tulang ikan kakap merah beserta gelatin komersil sebagai pembanding?
3. Bagaimana perbandingan kualitas gelatin antara sisik dan tulang ikan kakap merah beserta gelatin komersil sebagai pembanding untuk bahan dasar pembuat gel ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Ekstraksi adalah penyarian senyawa gelatin dari bagian hewan yang meliputi sisik dan tulang ikan kakap merah dengan menggunakan pelarut air panas dengan suhu 70°C
- b. Sisik ikan dan tulang ikan kakap merah diperoleh dari Pabrik KIMA PT Buah Mimpi masing-masing sebanyak 1 kg
- c. Karakterisasi gelatin komersil yang memenuhi standar menurut GMIA, kekuatan gel yaitu 50-300 bloom, viskositas 1,50-7,50 cP, presentase kadar abu 0,30-2,00 % dan pHnya 3,8 – 6,0.
- d. Gel yang baik memenuhi syarat seperti sediaan gel yang tingkat kejernihannya tinggi, dapat mempertahankan homogenitasnya selama waktu penyimpanan, memenuhi kriteria kulit yaitu pH kulit dalam interval 4,5-6,5.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pembuatan bahan dasar pembuat gel dengan mengisolasi gelatin pada sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian Vanadia Yogaswari tahun 2009 dengan melakukan penelitian Terhadap Karakteristik Kimia Dan Fisik Sisik Ikan Gurami (*Osphronemus gouramy*) diperoleh hasil Rendemen sisik gurami dengan bobot gurami 260–3.315 gram, berkisar antara 3,0-5,7 %. Sisik gurami mengandung kadar air berkisar 30,0–36,8 %, abu 18,7-26,3 %, lemak 0,1-1,0 %, protein 29,8-40,9 %, karbohidrat *by differences* 2,0-5,7 %, kitin 0,4-3,7 %, kalsium 5,0-8,6 %. Tingkat keasaman sisik

gurami berkisar antara 8,0-8,7 yang berarti sisik gurami bersifat basa. Ketebalan sisik berkisar antara 20-70 μm dan diameternya berkisar antara 9-21 mm. Berdasarkan uji fitokimia, sisik gurami mengandung alkaloid, karbohidrat, senyawa peptida, dan asam amino. Bobot ikan tidak berpengaruh nyata terhadap rendemen, kadar air, abu, protein, lemak, kalsium sisik ikan. Bobot ikan berpengaruh pada kadar kitin. Semakin besar ukuran sisik, semakin rendah kadar kitinnya.

Berdasarkan penelitian Ima Hani Setiawati tahun 2009 dengan melakukan penelitian Karakterisasi Mutu Fisika Kimia Gelatin Kulit Ikan Kakap Merah (*Lutjanus Sp.*) Hasil Proses Perlakuan Asam diperoleh hasil yaitu kulit ikan kakap merah dapat dibuat menjadi gelatin dengan menggunakan asam asetat 1-5% dan lama perendaman 12 jam, 18 jam, dan 24 jam. Berdasarkan penelitian, kombinasi perlakuan terbaik yang dihasilkan adalah konsentrasi asam asetat 3% dan lama perendaman 18 jam, perlakuan ini dipilih karena mempunyai nilai rendemen, pH, viskositas, kekuatan gel yang lebih besar dari perlakuan yang lain. Hasil analisis sifat fisika dan kimia gelatin kulit ikan kakap merah memiliki hasil yang berbeda nyata dengan gelatin komersial dan gelatin standar laboratorium, bahkan beberapa parameter cenderung lebih baik seperti kadar protein, kekuatan gel, dan viskositas

Berdasarkan penelitian dari Juniato et al pada tahun 2006 dengan penelitiannya Produksi Gelatin Dari Tulang Ikan dan Pemanfaatannya Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Cangkang Kapsul dengan sampelnya Tulang ikan nila, ikan tuna dan juga tulang kaki ayam, diperoleh hasil rendemen gelatin tertinggi diperoleh dari ekstraksi tulang ikan nila, kemudian diikuti tulang campuran ikan Nila-Tuna, tulang ikan Tuna dan tulang kaki Ayam dengan nilai masing-masing adalah 11,19; 10,21; 9,43; dan 6,38 %. Karakteristik proksimat dan fisikokimia gelatin yang dihasilkan dari ekstraksi

tulang ikan Nila, tulang ikan Tuna, tulang campuran ikan Nila-Tuna, dan tulang kaki Ayam memenuhi standar sebagai bahan farmasi.

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini membandingkan gelatin dari bahan bakunya yang berupa sisik ikan kakap merah dengan tulang ikan kakap merah dengan berdasarkan karakterisasi sifat fisika dan kimianya, sebagai bahan dasar pembuat gel.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan limbah sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah sebagai bahan baku gelatin. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengekstraksi sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah sebagai sumber gelatin.
2. Membandingkan karakteristik sifat fisika kimia dari sisik dan tulang ikan kakap merah beserta gelatin komersil sebagai pembanding.
3. Membandingkan kualitas gelatin dari sisik dan tulang ikan kakap merah beserta gelatin komersil sebagai pembanding untuk bahan dasar pembuat gel.

F. Manfaat Penelitian

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi tentang alternatif lain yang dapat digunakan sebagai pengganti gelatin babi yaitu gelatin dari sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah dapat dijadikan bahan dasar pembuat gel.
3. Dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai sumber data ilmiah atau rujukan penelitian lebih lanjut mengenai karakterisasi fisika dan kimia pada gelatin sebagai bahan dasar pembuat gel.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembuat gel dari gelatin sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah ataupun bahan bahan halal lainnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Ikan Kakap Merah (*Lutjanus sp.*)

1. Klasifikasi Ikan Kakap Merah (*Lutjanus sp.*)

Klasifikasi ikan kakap secara sistematis, ikan kakap diklasifikasikan sebagai berikut:

Filum : Chordata

Kelas : Pisces


Ordo : Perciformes

Famili : Lutjanidae

Genus : *Lutjanus*

Spesies : *Lutjanus sp* (Burhanuddin,2014: 184)

Gambar 1. Ikan kakap merah (*Lutjanus sp.*)




2. Deskripsi Ikan Kakap Merah

Ikan kakap merupakan ikan buas yang dapat mencapai ukuran panjang hingga 170 dengan berat tubuh yang lebih dari 200 kg. Ikan kakap memiliki bentuk kepala yang tirus ke depan, dengan punggung tinggi dan tebal, banyak berisi daging, ujung sirip ekor berbentuk bundar. Seluruh badan tertutup sisik yang kasar, memiliki gigi-gigi yang kecil dan tajam. Biasanya ikan kakap hanya berdiam diri saja, dan

menunggu mangsanya mendekat sehingga tinggal mencaploknya saja. Ikan kakap dapat mengandung telur yang sangat banyak jumlahnya, hidup di muara sungai. Beberapa ikan *snapper* dipelihara di akuarium dengan ukuran yang tidak boleh terlalu besar (di bawah 10 cm-12 cm). Ikan Snapper tidak suka sinar, sehingga dapat di buat gua-guaan dalam dekorasinya. Di Indonesia terdapat \pm 25 jenis ikan dengan famili ini, sedangkan dari wilayah Asia Tenggara terdapat \pm 50 jenis (Kuncoro, 2004: 182).

Menurut Burhanuddin (2014), bentuk, ukuran dan jumlah sisik ikan dapat memberikan gambaran bagaimana kehidupan ikan tersebut. Sisik ikan mempunyai bentuk dan ukuran yang beraneka macam, yaitu sisik *ganoid* merupakan sisik besar dan kasar, sisik *cycloid* dan *ctenoid* merupakan sisik yang kecil, tipis atau ringan hingga sisik *placoid* merupakan sisik yang lembut. Umumnya tipe ikan perenang cepat atau secara terus menerus bergerak pada perairan berarus deras mempunyai tipe sisik yang lembut, sedangkan ikan-ikan yang hidup di perairan yang tenang dan tidak berenang secara terus menerus pada kecepatan tinggi umumnya mempunyai tipe sisik yang kasar. Sisik *cycloid* berbentuk bulat, pinggiran sisik halus dan rata sementara sisik *ctenoid* mempunyai bentuk seperti sikloid tetapi mempunyai pinggiran yang kasar. Ikan yang bersisik keras biasanya ditemukan pada golongan ikan primitif, sedangkan pada ikan modern, kekerasan sisiknya sudah fleksibel. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh jenis bahan yang dikandungnya. Sisik dibuat di dalam dermis sehingga sering diistilahkan sebagai rangka dermis. Ada beberapa jenis ikan yang hanya ditemukan sisik pada bagian tubuh tertentu saja. Seperti *paddle fish*, ikan yang hanya ditemukan sisik pada bagian operculum dan ekor. Dan adapula yang hanya ditemukan sepanjang linea lateralis ikan sidat. (Burhanuddin, 2014:186)

Di samping ikan bersisik terdapat pula ikan yang sama sekali tidak bersisik, di temukan pada ikan lajur (*Trichiurus*, *Lepturancanthus*, *Demissolinea*) ikan sub-ordo *Siluroidea* (*Pegasius*, *Clarias*, *Fluta alba*). Sebagai suatu kompensasi dan tidak terdapatnya lendir pada tubuhnya, mereka memiliki lendir yang lebih tebal sehingga badannya menjadi lebih licin. Ada beberapa jenis ikan yang ditemukan sisik hanya pada bagian tubuh tertentu saja. Seperti “*paddle fish*”, ikan yang hanya ditemukan sisik pada bagian operculum dan ekor. Dan ada pula yang hanya ditemukan sepanjang linea lateralis. ikan sidat (*Anguilla*) yang terlihat seperti tidak bersisik, sebenarnya bersisik tetapi sisiknya kecil dan dilapisi lendir yang tebal (Burhanuddin, 2014:187).




Gambar 2. Ikan yang tidak bersisik *Trichiurus lepturus*

a. Sisik Placoid

Jenis sisik ini merupakan karakteristik bagi golongan ikan bertulang rawan (*Chondrichthyes*). Bentuk sisik tersebut menyerupai bunga mawar dengan dasar yang bulat atau bujur sangkar. Sisik macam ini terdiri dari keping basal yang letaknya terbenam di bagian dermis kulit, dan suatu bagian yang menonjol berupa duri keluar dan permukaan epidermis. Sisik tersebut merupakan struktur exoskeleton yang primitif yang mempunyai titik perkembangan menuju ke lembaran sisik yang biasa

terdapat pada *osteichthyes* yang terdiri atas lempeng dasar tangkai sentral dan duri. Bagian yang lunak dan sisik ini (*pulp*) berisikan pembuluh darah dan saraf yang berasal dari dermis. Sisik placoid dibangun oleh dentine sehingga sering disebut dermal *denticle* yang di dalamnya terdapat rongga pulpa. Pertumbuhan dari sisik *placoid* menyerupai pertumbuhan gigi, yaitu dimulai dengan adanya pengelompokan dan sel-sel dermis yang seterusnya akan tumbuh menjadi lebih nyata membentuk papilla dermis yang mendesak epidermis yang ada di sebelah permukaan. Gigi ikan hiu merupakan derivat dari sisik.

Gambar 3. Pertumbuhan dari sisik placoid yang menyerupai pertumbuhan gigi



b. Sisik Cosmoid

Sisik ini hanya ditemukan pada ikan fosil dan ikan primitif yang sudah punah dan kelompok *Crossopterygii* dan *Dipnoi*. Sisik ikan ini terdiri dari beberapa lapisan, yang berturut-turut dari luar adalah *vitrodentine*, yang dilapisi semacam enamel, kemudian *cosmine* yang merupakan lapisan terkuat dari noncellular, terakhir *isopedine* yang materialnya terdiri dari substansi tulang. Pertumbuhan sisik ini hanya pada bagian bawah, sedangkan pada bagian atas tidak terdapat sel-sel hidup yang menutup permukaan. Tipe sisik ini ditemukan pada jenis ikan *Lathimeria chalumnae*.

Gambar 4. Tipe sisik cosmoid pada ikan *Lathimeria chalumnae*



c. Sisik Ganoid

Jenis sisik ini dimiliki oleh ikan-ikan *Lepidosteus (Holostei)* dan *Scaphyrhynchus (Chondrichthyes)*. Sisik ini terdiri dari beberapa lapisan yakni lapisan terluar disebut *ganoine* yang materialnya berupa garam-garam anorganik, kemudian lapisan berikutnya adalah *cosmine*, dan lapisan yang paling dalam adalah *isopedine*. Pertumbuhan sisik ini dari bagian bawah dan bagian atas. Ikan bersisik type ini adalah antara lain, *Polypterus*, *Lepisostidae*, *Acipenseridae* dan *Polyodontidae*.

Gambar 5. Tipe sisik ganoid pada family Acipenseridae (sturgeons)




d. Sisik Cycloid dan Ctenoid

Sisik ini ditemukan pada golongan ikan *teleostei*, yang masing-masing terdapat pada golongan ikan berjari-jari lemah (*Malacopferigii*) dan golongan ikan berjari-jari keras (*Acanthopterigi*). Perbedaan antara sisik *cycloid* dengan *ctenoid* hanya meliputi adanya sejumlah duri-duri halus yang disebut *ctenii* beberapa baris di bagian posteriornya. Pertumbuhan pada tipe sisik ini adalah bagian atas dan bawah, tidak mengandung dentine atau enamel dan kepipihannya sudah tereduksi menjadi lebih tipis, fleksibel dan transparan. Penempelannya secara tertanam ke dalam sebuah

kantung kecil di dalam dermis dengan susunan seperti genting yang dapat mengurangi gesekan dengan air sehingga dapat berenang lebih cepat. Sisik yang terlihat adalah bagian belakang (posterior) yang berwarna lebih gelap dan pada bagian depan (anterior) karena bagian posteriornya mengandung butir-butir pigmen (chromatophore). Bagian anterior (terutama pada bagian tubuh) transparan dan tidak berwarna. Perbedaan antara tipe sisik *cycloid* dengan *ctenoid* adalah pada bagian posterior sisik *ctenoid* dilengkapi dengan *ctenii* (gerigi kecil). Focus merupakan titik awal perkembangan sisik dan biasanya berkedudukan di tengah-tengah sisik (Burhanuddin, 2014:188).

Gambar 6. Tipe sisik cycloid dan bagian-bagiannya



Tulang ikan biasanya dibuang atau dikubur dalam tanah, padahal tulang ikan mengandung mineral yang tinggi. Mineral tersebut merupakan salah satu zat gizi

yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tulang ikan banyak mengandung garam mineral, seperti kalsium fosfat dan kreatin fosfat yang berpotensi untuk meningkatkan nutrisi produk pangan (Murniyati. 2015 : 85).

Kalsium merupakan unsur penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh karena kalsium berfungsi dalam metabolisme tubuh dan pembentukan tulang dan gigi. Tubuh manusia memiliki tingkat kebutuhan kalsium yang berbeda menurut usia dan jenis kelamin. Anak-anak membutuhkan kalsium 600 mg per hari, sedangkan usia dewasa 800 mg hingga 1.000 mg per hari. Pemanfaatan hasil samping tulang ikan sebagai sumber kalsium merupakan alternatif pemanfaatan yang tepat dalam rangka menyediakan sumber pangan kaya kalsium sekaligus mengurangi dampak buruk akibat pencemaran limbah pada industri pengolahan hasil perikanan (Murniyati. 2015 : 85).

B. Uraian Umum Gelatin

1. Kolagen

Pada hewan invertebrata kolagen merupakan bahan penyusun dinding tubuh, Kata kolagen berasal dari bahasa Yunani, kolla yang artinya bersifat lekat atau menghasilkan pelekat. Kolagen termasuk protein fibrin (protein berbentuk serabut), yang berperan dalam pembentukan struktur sel terbesar pada matriks ekstraseluler yang mempertahankan bentuk jaringan. Secara umum, kandungan kolagen sekitar 25-35% dari total protein pada tubuh. Kolagen juga merupakan komponen organik pembangun tulang gigi, sendi, otot, dan kulit. Kolagen adalah protein alami yang terdapat pada hewan vertebrata dan invertebrata. Pada vertebrata, kolagen merupakan konstituen protein yang terdapat pada kulit, tendon, tulang rawan maupun tulang keras), dan jaringan lainnya (Peranginangin, 2015: 6).

Kolagen adalah komponen utama lapisan kulit dermis (bagian bawah epidermis) yang dibuat oleh sel fibroblast. Pada dasarnya kolagen adalah senyawa protein rantai panjang yang tersusun lagi atas asam amino alanin, arginin, lisin, glisin, prolin, serta hidroksiprolin. Sebelum menjadi kolagen, terlebih dahulu terbentuk pro kolagen (Hartati, 2010: 33).

Kolagen merupakan komponen struktur utama dari jaringan pengikat meliputi 30% dari total protein pada jaringan organ tubuh vertebrata dan invertebrata. Pada mamalia, kolagen terdapat pada kulit, tulang rawan, dan jaringan pengikat. Kolagen merupakan jenis protein yang mempunyai struktur heliks triple dan terdiri atas glisin, proline dan hidroksi proline, tetapi tidak mengandung sistein, sistin dan triptopan, kolagen banyak mengandung asam amino dasar berbentuk glutamin dan asparagin (Yudhomenggol, 2012: 36).

Kolagen merupakan golongan protein yang amat serupa, dengan beberapa variasi pada strukturnya, tergantung pada fungsi anatomis dan spesies sumber. Kolagen merupakan material yang menarik perhatian dalam hal bahwa kolagen mempunyai kekuatan rentang, struktur istimewa, dan mengandung hidroksilisin dan hidroksiprolin yakni asam-asam amino yang terdapat dalam beberapa protein lain. Satu zat yang diturunkan dan kolagen umum adalah gelatin. Jika kolagen dididihkan, strukturnya menjadi rusak secara permanen dan menghasilkan gelatin. Karena adanya sejumlah besar rantai samping yang hidrofil (suku air) dalam gelatin, maka dalam larutan air membentuk gel (Bakar, 2009: 22).

Kolagen umumnya diproduksi dari kulit sapi dan babi, namun kedua sumber ini umumnya mengandung resiko antara lain kemungkinan terjangkitnya penyakit sapi gila (Mad Cow Disease) dan penyakit kaki dan mulut (Foot and mouth Disease)

bila menggunakan sapi, serta adanya aturan yang melarang penggunaan segala bentuk produk hewan babi bagi masyarakat mayoritas Islam. Oleh karena itu perlu dicari alternatif sumber lain seperti dari ikan, hal ini disebabkan bahan baku dari ikan lebih aman karena bebas dari resiko diatas (Kasim, 2013: 35).

Produksi kolagen dalam negeri sendiri sampai saat ini masih belum optimal. Data menyebutkan bahwa pada tahun 2003 Indonesia masih mengimpor lebih dari 6200 ton kolagen dengan harga per gramnya mencapai kurang lebih 1 \$ US. Selama ini, kebutuhan kolagen lebih banyak dipenuhi dari limbah peternakan unggas dan mamalia. Seiring semakin banyaknya penyakit yang ditemukan pada unggas dan mamalia, maka alternatif pencarian bahan baku pembuatan kolagen dari bahan yang aman sangat diperlukan. Kolagen dari sisik ikan merupakan kolagen derivat dari ikan, dan diekstrak dari sisik ikan. Hal tersebut mengakibatkan suhu denaturasi kolagen sisik ikan relatif rendah dan membuatnya menjadi protein yang mudah dicerna dan dapat. Diturunkan menjadi produk lain seperti gelatin. Karena kolagen sisik ikan diturunkan dari ikan, maka tidak perlu ada kekhawatiran terhadap penyakit penyakit mamalia seperti penyakit sapi gila maupun virus flu burung. Kolagen dari limbah perikanan dan kelautan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan kolagen yang diperoleh dari limbah peternakan (unggas). Keunggulan kolagen dari limbah perikanan tersebut diantaranya :

1. Bebas dari penyakit unggas dan mamalia seperti sapi gila dan flu burung
2. Kandungan kolagen dari limbah perikanan cukup tinggi
3. Kegunaan yang lebih beragam (dapat digunakan dalam industri makanan)
4. Bahan baku murah (limbah)

Sebagai negara yang terus menggalakkan potensi perikanan, pengolahan limbah kulit dan sisik ikan menjadi kolagen memberikan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah pemecahan masalah limbah perikanan. Sedangkan keuntungan kedua adalah pemenuhan kebutuhan kolagen dalam negeri untuk penghematan devisa. Bahkan jika pengolahan limbah ini dapat dilakukan secara optimal, maka Indonesia mungkin akan menjadi salah satu negara pengekspor kolagen. Proses produksi kolagen dari kulit dan sisik ikan dapat dilakukan melalui proses ekstraksi secara konvensional dengan menggunakan solvent maupun ekstraksi secara enzimatis. Ekstraksi adalah suatu metoda operasi yang digunakan dalam proses pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan sejumlah massa bahan (Solven) sebagai materi pemisah. (Hartati, 2010: 34).

2. Gelatin

Gelatin berasal dari bahasa latin “gelatus” yang berarti pembekuan. Gelatin adalah protein yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen dari kulit, jaringan ikat putih dan tulang hewan. Gelatin menyerap air 5-10 kali beratnya. Gelatin larut dalam air panas dan jika didinginkan akan membentuk gel. Sifat yang dimiliki gelatin bergantung pada jenis asam amino penyusunnya. Gelatin merupakan polipeptida dengan bobot molekul tinggi, antara 20,000 g/mol sampai 250,000 g/mol (Suryani, 2009 : 1).

Gelatin adalah produk alami yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen. Gelatin merupakan protein yang larut yang bisa bersifat sebagai *gelling agent* (bahan pembuat gel) atau sebagai *non gelling agent*. Sumber bahan baku gelatin dapat berasal dari sapi (tulang dan kulit jangat), babi (hanya kulit) dan ikan. Karena gelatin merupakan produk alami, maka diklasifikasikan sebagai bahan pangan bukan bahan

tambahan pangan. Untuk hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, umumnya kulitnya digunakan sebagai bahan kerajinan dan *casings*, yaitu kulit bagian dalam (sisa dari penyamakan) umumnya dikumpulkan dan diproses lebih lanjut menjadi *casings* (selongsong sosis). Untuk hewan kecil, terutama kulit babi jarang yang disamak dan untuk kerajinan, oleh sebab itu dicari alternatif lain penggunaannya, yaitu umumnya diproses lebih lanjut menjadi gelatin (Hastuti, 2007 : 39).

Gelatin adalah derivat protein dari serat kolagen yang ada pada kulit, tulang, dan tulang rawan. Susunan asam aminonya hampir mirip dengan kolagen, dimana glisin sebagai asam amino utama dan merupakan $2/3$ dari seluruh asam amino yang menyusunnya, $1/3$ asam amino yang tersisa diisi oleh prolin dan hidroksprolin. Asam-asam amino saling terikat melalui ikatan peptida membentuk gelatin. Tidak terdapatnya triptofan pada gelatin menyebabkan gelatin tidak dapat digolongkan sebagai protein lengkap (Groben et al, 2004 : 330)

Berat molekul gelatin rata-rata berkisar antara 15.000 – 250.000. Berat molekul gelatin sekitar 90.000 sedangkan rata-rata berat molekul gelatin komersial berkisar antara 20.000 – 70.000 (Utama, 1997 :10).

Nama resmi gelatin adalah GELATINUM. Pemerriannya adalah berupa lembaran, kepingan, serbuk atau butiran, tidak berwarna atau kekuningan pucat, bau dan rasa lemah. Kelarutan yaitu jika direndam dalam air mengembang dan menjadi lunak, berangsur-angsur menyerap air 5 sampai 10 kali bobotnya, larut dalam air panas dan jika didinginkan berbentuk gundir, tidak larut dalam etanol (95%) P, dalam kloroform P dan dalam eter P, larut dalam campuran gliserol P dan air, jika dipanaskan lebih mudah larut, larut dalam asam asetat P. Larut dalam gliserin, asam, dan basa meskipun asam kuat atau alkalis dapat menyebabkan pengendapan (Rowe et

al. 2009: 1072). Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kegunaan yakni sebagai zat tambahan (Anonim,1979 : 265).

Gelatin dapat dihasilkan dari sumber yang berbeda karena berbagai dari faktor-faktor seperti ketersediaan, biaya, wilayah, agama, dan lain-lain Dengan demikian, otentikasi gelatin telah menjadi isu penting di antara Muslim, Yahudi, Hindu, Vegan, dan masyarakat vegetarian. Untuk Misalnya, Muslim dan Yahudi dilarang untuk mengkonsumsi babi setiap produk makanan berasal (Boran et al, 2010 : 470).

Agama Hindu juga melarang penyembelihan sapi atau konsumsi sapi. Juga, vegetarian tidak mengonsumsi makanan hewani produk (Nhari et al, 2012 :42).

3. Pembuatan Gelatin

Cara pembuatan gelatin secara umum adalah : kulit atau tulang hewan yang kaya akan kolagen direndam dalam asam atau basa, kemudian diekstraksi dengan panas secara bertingkat, yaitu dilakukan pada evaporator atau tangki biasa pada suhu 60,70, 80, 90, dan 100 derajat Celcius untuk menghasilkan mutu gelatin yang berbeda-beda. Hasil ekstrak yang mengandung gelatin dibersihkan dari kotoran halus dan mineral dengan cara penyaringan, sentrifugasi, demineralisasi dengan ion exchanger. Filtrat disterilisasi UHT, dikeringkan, digiling dan terakhir dikemas dan siap dipasarkan. Proses lain yaitu filtrat hidrolisa lebih lanjut dengan enzim protease, sehingga dihasilkan peptida atau sampai ke tingkat asam amino yang disebut gelita sol (Hastuti et al, 2007: 40).

4. Bahan Pembuatan Gelatin

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi gelatin adalah tulang sapi, kulit sapi, dan kulit babi. Beberapa sumber alternatif termasuk unggas dan ikan.

Zat asing, seperti mineral (dalam kasus tulang), lemak dan albumin (ditemukan di kulit), yang didapatkan dengan perlakuan kimia dan fisik untuk menghasilkan kolagen murni. Dengan perlakuan awal bahan-bahan dihidrolisis menjadi gelatin yang larut dalam air panas (Gmia, 2012 :12).

Berdasarkan proses pembuatannya terdapat dua jenis gelatin yaitu Tipe A dan Tipe B. Pada proses pembuatan gelatin Tipe A melalui proses asam, bahan baku diberi perlakuan perendaman dalam larutan asam seperti asam klorida, asam sulfat, asam sulfit atau asam fosfat, sedangkan proses produksi gelatin Tipe B melalui proses basa, perlakuan yang diberikan adalah perendaman dalam air kapur, proses ini sering dikenal sebagai proses alkali (Huda, 2013 : 71). Meskipun secara umum semua gelatin mempunyai kegunaan yang hampir sama, namun terdapat perbedaan sifat antara gelatin tipe A dan tipe B seperti yang diperlihatkan pada

Tabel I Tipe Jenis Gelatin (GMIA,2012 : 12)

Sifat gelatin tipe A dan tipe B	Tipe A	Tipe B
Kekuatan gel (bloom)	50 – 300	50 – 300
Viskositas (cP)	1,50 – 7,50	2,00 – 7,50
Kadar abu (%)	0,30 – 2,00	0,50 – 2,00
Ph	3,80 – 6,00	5,00 – 7,10
Titik isoelektrik	7,00 – 9,00	4,70 – 5,40

Pada prinsipnya gelatin dapat dibuat dari bahan apa saja yang kaya akan kolagen seperti kulit dan tulang baik dari babi, ikan,sapi atau hewan lainnya. Akan tetapi perlu dike tahui bahwa faktor ketersediaan dan kemudahan bahan baku serta efisiensi proses dan nilai ekonomis menyebabkan sebagian besar gelatin yang beredar

dewasa ini kebanyakan dari kulit babi. Sebagai gambaran, konsumsi rata-rata daging di Jerman adalah 60 kg/kapita/tahun, dimana daging babinya adalah 40 kg artinya sekitar 2/3 konsumsinya adalah daging babi. Dengan demikian jika Jerman dapat menghasilkan daging sekitar 6-7 juta ton per tahun, berapa ketersediaan kulit babi sebagai bahan baku gelatin tersebut, belum lagi dari negara/benua lain. Kelemahan lain apabila dibuat dari kulit dan tulang sapi atau hewan besar lainnya, prosesnya lebih lama dan memerlukan air pencuci atau penetral (bahan kimia) yang lebih banyak, dan umumnya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan gelatin dari kulit babi, sehingga harga gelatin babi pada tingkat mutu yang sama lebih mahal. Faktor teknis dan ekonomis inilah yang menyebabkan gelatin kulit babi lebih berkembang dibanding gelatin dari kulit lain (Hastuti, 2007: 40)

Dari cara pembuatannya, ada dua jenis gelatin yaitu gelatin tipe A dan tipe B. Gelatin tipe A adalah gelatin yang umumnya dibuat dari kulit hewan muda (terutama kulit babi), sehingga proses pelunakannya dapat dilakukan dengan cepat yaitu dengan sistem perendaman dalam larutan asam (A = acid). Gelatin tipe B adalah gelatin yang diolah dari bahan baku yang keras seperti dari kulit hewan yang tua atau tulang, sehingga proses perendamannya perlu lama dan larutan yang digunakan yaitu larutan basa (B = basa). Di pasaran masyarakat keliru menterjemahkan singkatan tersebut. Konsumen sering menganggap B adalah singkatan dari beef (sapi), sehingga gelatin B dianggap gelatin sapi, padahal belum tentu, bisa saja dari tulang babi atau lainnya. Gelatin mengandung protein yang sangat tinggi dan rendah kadar lemaknya. Gelatin kering dengan kadar air 8-12% mengandung protein sekitar 84-86% Protein, lemak hampir tidak ada dan 2-4% mineral. Dari 10 jenis asam amino essensial yang dibutuhkan tubuh, gelatin mengandung 9 jenis asam amino essensial,

satu asam amino esensial yang hampir tidak terkandung dalam gelatin yaitu Treptophane (Hastuti, 2007: 44)

5. Mutu Gelatin

Gelatin terdapat dalam dua bentuk yaitu gelatin tipe A dan gelatin tipe B. Gelatin digolongkan menjadi lima golongan berdasarkan viscositas dan kekuatan gel yang dinyatakan dalam gram Bloom. Satu gram Bloom adalah ukuran kekuatan gel yang dapat menggerakkan piston dalam alat Bloomgelometer sepanjang jarak tertentu. Pada dasarnya makin tinggi kekuatan gel dan viscositasnya makin tinggi mutu gelatinnya. Pembagian golongan tersebut adalah :

1. Gelatin berkualitas no 1 kekuatan gel 210 gram Bloom dan viscositas 32 millipoise (mp).
2. Gelatin berkualitas no 2. kekuatan gel 170 gram Bloom dan viscositas 29 millipoise (mp).
3. Gelatin berkualitas no 3. kekuatan gel 130gram Bloom dan viscositas 26 millipoise (mp).
4. Gelatin berkualitas no 4. kekuatan gel 90 gram Bloom dan viscositas 23 millipoise (mp).
5. Gelatin berkualitas no 5. kekuatan gel 50 gram Bloom dan viscositas 20

(Hastuti, 2007 :44).

Mutu gelatin ditentukan oleh sifat fisika, kimia, dan fungsional yang menjadikan gelatin sebagai karakter yang unik. Sifat-sifat yang dapat dijadikan parameter dalam menentukan mutu gelatin antara lain kekuatan gel, viskositas, dan rendemen. Kekuatan gel dipengaruhi oleh pH, adanya komponen elektrolit dan non

elektrolit dan bahan tambahan lainnya, sedangkan viskositas dipengaruhi oleh interaksi hidrodinamik, suhu, pH, dan konsentrasi (Hastuti, 2007 : 45).

6. Pemanfaatan Gelatin

Pengenalan gelatin kepada masyarakat adalah sangat penting, karena gelatin dewasa ini luas dan banyak sekali penggunaannya, bukan saja terbatas pada produk pangan tetapi juga pada produk non pangan seperti kapsul obat-obatan, kosmetika, film, dan kedokteran. Di Indonesia, gelatin masih merupakan barang impor, dimana negara pengimpor utama adalah Eropa dan Amerika. Menurut data BPS 1997, secara umum terjadi pemanfaatan dalam industri pangan dan farmasi. Dalam industri farmasi, gelatin digunakan sebagai bahan pembuat kapsul. Dalam industri pangan, gelatin pun sekarang marak digunakan (Hastuti, 2007: 39).

Oleh karena itu, banyak digunakan dalam makanan, farmasi, kosmetik dan industri. Dalam industri makanan, gelatin memiliki berbagai aplikasi termasuk pembentukan gel, pembentukan busa dan stabilisasi es krim, emulsi stabilisasi dalam produk daging, stabilisasi dalam yoghurt, dan lain-lain (Nhari, 2012 :43).

Karena beberapa fungsinya (misalnya, pembentuk gel properti, berbusa properti, pengemulsi sifat, pembentuk film kemampuan), gelatin banyak digunakan dalam makanan, material, farmasi, kosmetik dan industri fotografi, terutama dalam makanan dan farmasi (Sha et al, 2014: 173).

C. Uraian Umum Sediaan Gel

1. Definisi Gel

Gel merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi partikel anorganik kecil atau molekul organik besar terpenetrasi oleh suatu cairan (Anonim, 1995 :7).

Gel adalah suatu sistem padat atau setengah padat dari paling sedikit dua konstituen yang terdiri dari massa seperti pagar yang rapat dan diselusupi oleh cairan. Gel memiliki sifat yang lunak, lembut, mudah dioleskan, serta tidak meninggalkan lapisan berminyak pada permukaan kulit. Hal ini merupakan nilai tambah yang menunjukkan pemerataan distribusi dari komponen pembentuk gel dalam pelarut (Abdassah, 2009 :108).

Gel umumnya merupakan suatu sediaan semipadat yang jernih, tembus cahaya dan mengandung zat aktif, merupakan dispersi koloid mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi (Ansel, 1989 : 390).

2. Bahan-Bahan Penyusun Gel

Zat -zat pembentuk gel digunakan sebagai pengikat dalam granulasi, koloid pelindung dalam suspensi, pengental untuk sediaan oral dan sebagai basis supositoria. Secara luas sediaan gel banyak digunakan pada produk obat-obatan, kosmetik dan makanan juga pada beberapa proses industri. Pada kosmetik yaitu sebagai sediaan untuk perawatan kulit, sampo, sediaan pewangi dan pasta gigi (Herdiana, 2007 :45).

Makromolekul pada sediaan gel disebarkan keseluruh cairan sampai tidak terlihat ada batas diantaranya, disebut dengan gel satu fase. Jika masa gel terdiri dari kelompok-kelompok partikel kecil yang berbeda, maka gel ini dikelompokkan dalam sistem dua fase (Ansel, 1989 :390).

Polimer-polimer yang biasa digunakan untuk membuat gel-gel farmasetik meliputi gom alam tragakan, pektin, karagen, agar, asam alginat, serta bahan-bahan sintesis dan semisintesis seperti metil selulosa, hidroksietil selulosa,

karboksimetilselulosa, dan karbopol yang merupakan polimer vinil sintetis dengan gugus karboksil yang terionisasi. Gel dibuat dengan proses peleburan, atau diperlukan suatu prosedur khusus berkenaan dengan sifat mengembang dari gel (Lachman, 1994 :496).

3. Parameter Kestabilan Gel

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kestabilan selama penyimpanan beberapa waktu:

a. Organoleptis

Untuk mengetahui tampilan gel yang berupa wujud, warna, dan bau sediaan gel. Pengujian ini perlu dilakukan karena berkaitan dengan kenyamanan pemakaian sebagai sediaan topical (Afianti, 2015: 311). Konsumen cenderung untuk memilih sediaan gel yang tingkat kejernihannya tinggi. Namun, ada beberapa gel yang keruh karena bahan-bahannya tidak terdispersi secara molekular dengan sempurna atau membentuk agregat yang mendispersikan cahaya (Muliana, 2012: 41).

b. Homogenitas

Uji homogenitas merupakan salah satu uji yang penting dalam melakukan formulasi sediaan farmasetika, tujuannya untuk mengetahui apakah bahan-bahan dalam formulasi tersebut tercampur merata atau tidak (Afianti, 2015: 311). Gel yang stabil harus dapat mempertahankan homogenitasnya selama waktu penyimpanan. Gel harus dapat mempertahankan susunan yang homogen atau tidak adanya pemisahan fase baik berpisahannya fase cairan sebagai sinersis atau berpisahannya padatan sebagai partikel yang bersedimentasi. Kestabilan utama gel terlihat saat terjadinya bleeding dan meningkatnya konsistensi karena penyimpanan dan suhu yang berubah. Ketika

komponen gel berpisah fenomena itu disebut dengan bleeding dan dapat diamati dengan kasat mata (Muliana, 2012: 40).

c. pH

Bertujuan untuk mengetahui keamanan suatu sediaan, terutama sediaan topikal. Idealnya sediaan topikal mempunyai nilai pH yang sama dengan pH kulit agar tidak terjadi iritasi pada permukaan kulit. pH sediaan yang memenuhi kriteria pH kulit yaitu dalam interval 4,5 – 6,5 (Afianti, 2015 : 311).

D. Spektrofotometer FTIR

Analisis FTIR (Fourier Transform Infra Red)

Spektrofotometri FTIR (Fourier Transform Infra Red) Spektrofotometri inframerah merupakan salah satu alat instrument yang digunakan untuk mengetahui gugus fungsi pada suatu sampel. FTIR didasarkan pada vibrasi dalam suatu molekul yang menghasilkan spektrum. Spectrum yang dihasilkan melalui pelewatan sinar inframerah pada sampel yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan fraksi dalam molekul yang menyerap sinar pada tingkatan energy. Keuntungan menggunakan alat ini dapat menguji sampel dalam bentuk cairan, larutan, pasta dan serbuk maupun gas (Syafiqoh, 2014 : 18).

Proses instrument alat spektroskopi FTIR diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sumber Energi : energi inframerah dipancarkan dari sumber yang disebut glowing black-body dan sinar yang dihasilkan dilewatkan melalui celah yang dapat mengontrol jumlah energy yang mengenai sampel.

2. Interferometer : sinar memasuki interferometer dimana spectral encoding berlangsung. Sinar tersebut akan diubah menjadi sinyal interferogram yang akan keluar dari interferometer.
3. Sampel : sinar memasuki ruang sampel kemudian diteruskan/dipantulkan dari permukaan sampel tergantung dari jenis analisis yang digunakan.
4. Detektor : Sinar diteruskan pada detektor sebagai pengukuran akhir.
5. Komputer : sinyal yang telah diukur akan terbaca/terekam pada computer sebagai kromatogram (Syafiqoh, 2014 :19).

E. Uraian Bahan

1. Metil Paraben

Metil paraben mengandung tidak kurang dari 99,0%, dan tidak lebih dari 101,0% $C_8H_8O_3$. Pemerian; serbuk hablur halus, putih, hamper tidak berbau, tidak mempunyai rasa, kemudian agak mem bakar diikutirasa tebal. Kelarutan; larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 3,5 bagian *etanol (95%) P* dan dalam 3 bagian *aseton P*; mudah larut dalam *eter P* dan dalam larutan alkali hidroksida: larut dalam 60 bagian *gliserol P* panas dan dalam 40 bagian minyak lemak nabati panas, jika didinginkan larutan tetap jernih (Anonim, 1979: 378).

Metil lparaben banyak digunakan sebagai pengawet antimikroba di kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmasi. Metil paraben dapat digunakan baik sendiri atau dalam kombinasi dengan bahan paraben lainnya atau dengan agen antimikroba lainnya. Parabens efektif pada rentang pH yang luas dan memiliki spektrum yang luas dari aktivitas antimikroba, paling efektif terhadap ragi dan jamur. Aktivitas antimikroba meningkat dengan panjang rantai alkil yang meningkat, tapi kelarutan berkurang. Khasiat pengawet juga ditingkatkan dengan penambahan

propilen glikol (2-5%), range metil paraben untuk sediaan topikal 0.02–0.3 (Rowe, 2009: 441-442).

2. Propilen Glikol

Pemerian; cairan kental, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, rasa agak manis, higroskopik. Kelarutan; dapat campur dengan air, dengan *etanol (95%) P* dan dengan *kloroform P*; larut dalam 6 bagian *eter P*; tidak dapat campur dengan *eter minyak tanah P* dan dengan minyak lemak (Anonim, 1979: 534)

Propilen glikol dalam sediaan farmasi berfungsi sebagai pengawet antimikroba; desinfektan; humektan; plasticizer; pelarut; agen penstabil ; kosolvent (Rowe, 2009: 592). Propilenglikol digunakan sebagai humektan yang akan mempertahankan kandungan air dalam sediaan sehingga sifat fisik dan stabilitas sediaan selama penyimpanan dapat dipertahankan. Propilen glikol memiliki stabilitas yang baik pada pH 3-6. Propilen glikol digunakan sebagai humektan dengan konsentrasi 15% (Rowe, 2009: 592).

3. Tinjauan Islam mengenai penyakit dan pengobatan

Peradaban islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan Muslim di era kejayaan islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat Muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat (Shihab. 2009).

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Dan Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan Seperti halnya dalam dunia kesehatan,

jika suatu penyakit menyerang kita dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu dengan menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat adalah salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan (Shihab. 2009).

4. Konteks Islam mengenai makanan yang halal.

Gelatin dari sisik ikan kakap merah dan juga tulang ikan kakap merah sangat penting artinya untuk negara Indonesia yang mayoritas warganya adalah muslim. Gelatin yang terbuat dari sisik ikan kakap merah dan juga tulang ikan kakap merah sangat terjamin kehalalannya. Hal ini berkaitan dengan hukum syariat Islam yang mewajibkan pengikutnya untuk mengonsumsi sesuatu yang jelas kehalalannya mengonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan wujud dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal ini terkait dengan perintah Allah kepada manusia sebagaimana yang tertera dalam surat al-Maidah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya :

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (thayib) dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Departemen Agama RI : 176).

Q.S. al-an'am/6: 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih

atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Departemen Agama RI 2005,148).

Yusuf Qardhawi (2005:11) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan halal adalah sesuatu yang tidak menimbulkan kerugian dan Allah Swt. Memberikan kewenangan untuk melakukannya. Sedangkan haram adalah sesuatu yang secara tegas dilarang Allah SWT, untuk dikerjakan dan pelakunya diancam siksa dan hukuman secara permanen di akhirat bahkan terkadang ditambah dengan sanksi di dunia. Diantara perkara yang halal dan haram tersebut ada perkara yang syubhat, yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan tidak permanen (tentatif), tidak memberikan dampak yang merugikan dan pelakunya tidak diancam dengan hukuman. Walaupun tingkatan larangan Allah SWT.terhadap perkara yang syubhat terbilang lebih rendah dibandingkan yang haram namun jika dianggap enteng atau disepelekan. justru akan membawa pelakunya kepada keharaman (Qardawi. 2005 : 11).

Dengan kemajuan teknologi, gelatin banyak yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada berbagai produk olahan. Gelatin merupakan salah satu bahan tambahan yang umumnya digunakan untuk produk makanan. Gelatin dapat bersumber dari tulang babi dan tulang sapi, jelas diketahui bahwa gelatin babi haram hukumnya untuk dikonsumsi dan gelatin sapi juga haram dikonsumsi bila dalam proses penyembelihannya tidak menyebut nama Allah. Disamping itu gelatin yang berasal dari sapi dikhawatirkan telah tercemar dengan virus antrax dan penyakit sapi gila (Rachmania, 2013 :19)

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan saat ini, makin menambah pengertian manusia, betapa berbahayanya daging binatang yang telah diharamkan Allah swt sejak berabad-abad lamanya ini. Pada abad yang lalu manusia telah dapat

mengetahui. bahwa dalam daging babi, darahnya dan susunya terdapat jenis cacing dan telur telurnya yang amat berbahaya. yang terkenal dengan nama cacing pita. Pada masa-masa terakhir abad ke-20 sekarang ini manusia sudah mengetahui bahwa pada binatang babi terdapat unsur-unsur yang membahayakan dan merusak kesehatan. antara lain, daging babi dapat memindahkan (menularkan) penyakit, suatu jenis penyakit yang hingga sekarang belum ditemukan cara penyembuhan dan obatnya. Daging babi juga memindahkan kuman-kuman busuk dan *paratyphus* yang menyebabkan demam disertai infeksi berat dalam saluran pencernaan yang dapat mengakibatkan kematian dalam beberapa jam. Hasil studi yang menunjukkan bahwa daging babi sukar dicerna karena serabut urat-uratnya penuh dengan sel-sel lemak yang jumlahnya melebihi sel-sel lemak yang terdapat pada daging lembu, kambing dan unta sehingga tidak mudah baginya mencerna bahan-bahan, mempersulit pencernaan dan membuat orang tersebut merasakan sesuatu yang berat di dalam perutnya, serta tidak ada jalan lain baginya kecuali muntah atau mencret (Al-Baghdadi, 1989 :13).

Hal ini menambah keyakinan kaum muslim akan kebenaran agamanya. Hanya hukum syari'at agama mereka yang sejalan dan paling tepat. Allah dengan jelas telah mengharamkan hambanya untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana dalam surat al: Baqarah:173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۖ لِعِغْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Departemen Agama RI: 42)

Memakan makanan yang halal dan baik akan bertentangan dengan keinginan syaitan yang menghendaki agar manusia terjerumus kepada yang haram. Hal tersebut terdapatpula dalam surat al-Baqarah : 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya :

“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Departemen Agama RI: 41).

Ayat tersebut menjelaskan dua sifat makanan yang boleh bahkan manusia diperintahkan Allah SWT untuk memakannya, yaitu halal dan thayyib. Sesuatu yang halal adalah sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum berarti sesuatu yang dibolehkan agama baik kebolehan itu bersifat sunnah (anjuran untuk dilakukan), makruh (anjuran untuk ditinggalkan) atau mubah (boleh-boleh saja/netral). Sedangkan thayy'ib secara bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan, dan paling utama. Menurut para pakar tafsir dalam konteks makanan kata thayyib berarti makanan yang tidak kotor dan segi zatnya atau rusak(kadaluarsa). atau dicampuri benda najis. Ada juga yang menafsirkan sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan Memakannya dan tidak membahayakan fisik dan

akalnya. Makanan yang *thayyib* adalah makanan yang sehat yaitu makanan yang memiliki gizi yang cukup dan seimbang, proporsional dalam pengertian sesuai dengan kebutuhan pemakan dan tidak berlebihan, dan aman dari bahaya baik duniawi maupun ukhrawi (Qhardawi. 2005 : 11).

Karenanya Allah mengecam orang-orang yang mengharamkan makanan yang baik-baik yang telah dihalalkan untuk dimakan. Imam Al Ghazali mengumpamakan makanan dalam agama seperti fondasi pada bangunan. Jika fondasi itu kokoh dan kuat, bangunan pun akan berdiri tegak dan kokoh. Sebaliknya, jika fondasi itu rapuh dan bengkok, bangunan itu pun akan runtuh dan ambruk (Qhardawi. 2005 : 11).

Illat adalah sifat yang terdapat dalam hukum ashal yang digunakan sebagai dasar hukum. '*Illat* merupakan salah satu rukun atau unsur *qiyas*, '*Illat* unsur yang terpenting, karena adanya '*illat* itulah menentukan adanya *qiyas* atau menentukan suatu hukum untuk dapat direntangkan kepada masalah yang lain. Pada prinsipnya semua hukum *syari'at* itu ditetapkan memiliki latar belakang, sebab dan unsur kemaslahatan bagi umat manusia, yakni menolak bahaya dan menghilangkan kesulitan bagi manusia (Bay, 2012: 141).

Tujuan tersebut dapat dilihat dari beberapa isyarat atau tanda ('*illat*) yang terdapat di dalam nash yang menetapkannya. Sebagian disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah, sebagian lagi hanya berupa isyarat, dan ada pula yang harus diamati dan dianalisa terlebih dahulu, sehingga para mujtahid memerlukan cara atau metode tertentu untuk mengetahuinya, Penetapan '*illat* secara '*aqli* tidak bisa diterima. Sebab, menetapkan '*illat* hukum itu adalah hak "prerogatif" Allah. Atas dasar itu, '*illat* harus bersifat *syar'i*, bukan *aqli*. Penetapan '*illat* adalah perkara yang hanya bisa dicapai dengan dalil *sam'i*, *khobari*, *naqli*. Artinya, '*illat* suatu hukum

hanya bisa ditetapkan jika Allah mengkabarkannya di dalam *nash*. Jika tidak didapati suatu '*illat* di dalam *nash*, maka tidak boleh menetapkan *illat*nya dengan akal (Bay, 2012: 141).

Babi itu haram karena Allah SWT telah menetapkan keharamannya. Bukan hanya semata-mata karena mengandung cacing pita, bakteri, virus atau alasan apapun. Tetapi karena kita percaya kepada Allah SWT, juga karena kita percaya keaslian kitab suci, juga karena kita percaya kepada Rasulullah SAW, bahwa haramnya itu karena Allah SWT mengharamkannya. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah...(QS. Al-Maidah: 3) Kalau alasan kita tidak makan babi hanya semata-mata alasan ilmiah dan kesehatan, maka babi itu sudah halal hukumnya. pengharaman daging babi itu bersifat tauqifi, yakni ketentuan yang ditetapkan oleh Allah di dalam *nash syara'* tanpa didasarkan atas alasan rasional apa pun. Allah menetapkan keharamannya berdasarkan kekuasaanNya, dan Dia tidak membutuhkan justifikasi ilmiah apa pun untuk menetapkan keputusanNya dalam aspek hukum. Sesungguhnya itu urusan Allah. Dan yang lebih penting, kita meninggalkan daging babi itu semata-mata karena taat kepada Allah. Sebab di zaman sekarang ini sudah banyak ditemukan teknis memasak babi yang bisa mematikan semua jenis virus, bakteri dan cacing pita (Sarwat, 2014 :20).

Babi adalah binatang yang paling kotor, karena hidupnya selalu berada di dalam lingkungan yang kotor, najis dan merupakan sarang penyakit. Lebih dari itu, babi gemar sekali makan bangkai tikus. Ular berbisa dan ulat yang timbul dan bangkai busuk yang tidak berbahaya bagi babi, bahkan la lahap makan ular dan sangat tertarik kepada bangkai binatang sebagai makanan yang paling digemarinya.

Walaupun babi makan rumput atau dedaunan, tetapi ia sering makan bangkai dan kotoran-kotoran lainnya. Karena itulah babi menurut esensinya (dzatnya) tidak disukai dan menjijikkan bagi manusia. Adalah karunia yang amat besar jika sejak dahulu kala Allah mengharamkan manusia makan babi (Al-Baghdadi, 1989 :13).

Makanan yang haram dapat membawa dampak buruk terutama bagi yang mengkonsumsinya. Makan makanan yang haram dapat menyebabkan beberapa hal antara lain:

- a. Hasil nutrient dari makanan haram akan memberikan efek berbagai masalah kesehatan .
- b. Apabila kita mengkonsumsi makanan haram, makanan tersebut akan menyatu dalam tubuh kita kemudian menjadi darah daging kita. Dan kemungkinan berbagai macam penyakit akan menyerang tubuh.
- c. Tubuh kita juga akan lebih mudah terserang penyakit dan menyebabkan lemahnya sistem imun.
- d. Kita akan lebih cenderung menjadi orang yang senang untuk meninggalkan sholat dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah.
- e. Sesungguhnya mengkonsumsi makanan haram adalah hasutan setan serta tipu daya dari orang-orang kafir.

Menghadapi kasus seperti ini maka perlu digunakan alternatif lain sebagai penggantinya, yaitu gelatin dari sisik dan tulang. Gelatin dari sisik ikan dan tulang ikan halal untuk dikonsumsi.

Dengan demikian senantiasa di usahakan untuk menggunakan bahan- bahan yang halal, kecuali dalam keadaan darurat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif eksperimental dengan menggunakan sampel dari sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah yang kemudian diekstraksi dengan proses asam (tipe A). Gelatin yang diperoleh dari hasil ekstraksi sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah untuk dianalisis untuk mendapatkan bahan dasar pembuat gel sebagai control digunakan gelatin komersil (Brataco).

b. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmasi Biologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Farmasetik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Biofarmaka Universitas Hasanuddin, Laboratorium Forensik Polri Polda, Laboratorium Farmasetik Universitas Muslim Indonesia, Laboratorium Kimia Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar .

2. *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental di laboratorium, yaitu penelitian yang mengungkapkan pengaruh atau suatu gejala yang timbul, dengan ciri khusus, yaitu dengan melakukan percobaan (Budiharto. 2008: 46).

3. Sampel

Sampel penelitian ini adalah sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah di ambil dari Pabrik KIMA PT. Buah Mimpi.

4. Alat dan Bahan

a. Alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan, blender, *balk*, cawan petri, corong gelas, desikator, erlenmeyer, *fresh dryer*, gelas ukur, kain saring, kompor, kurst, pengaduk kaca, pengaduk, pH meter, pipet volumetri, pisau, spektrofotometri infra red, tabung reaksi, tabung soxhlet, sendok tanduk, talenan, tanur, termometer, timbangan digital, *viscometer oswaltd*, wadah tahan asam, *waterbath*.

b. Bahan yang digunakan

Bahan baku yang digunakan adalah aquades, Gelatin Komersil, HCl 5%, CH₃COOH 3%, silica gel, Metil Paraben, Propilen Glikol, Sisik ikan kakap merah, tulang ikan kakap merah,

5. Prosedur Kerja

a. Pengambilan sampel

Sampel berupa sisik ikan kakap dan tulang ikan kakap merah diambil dari Pabrik Kima PT. Buah Mimpi

b. Pengolahan sampel

Sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah diolah menjadi gelatin melalui beberapa tahap:

1. Degreasing

Sisik ikan kakap dan tulang ikan kakap merah yang telah diperoleh, dilakukan proses pencucian atau pembersihan pada sisik ikan kakap merah dan tulang ikan

kakap merah. Proses pembersihan dilakukan dengan cara membuang kotoran, sisa daging, lemak, pada kulit. Untuk memudahkan proses pembersihan, dapat dilakukan dengan pemanasan sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah pada air mendidih selama 30 menit. Selanjutnya sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah ditiriskan dan dipotong 3 cm untuk memperluas permukaan (Huda. 2013).

2. Demineralisasi

Demineralisasi merupakan proses penghilangan kalsium dan garam-garam mineral yang terdapat didalam tulang sehingga tulang yang dihasilkan menjadi lunak atau disebut *ossein* yang terdapat kolagen didalamnya. Proses *demineralisasi* dilakukan menggunakan larutan HCl dengan konsentrasi 5% untuk sampel tulang ikan kakap merah dan CH₃COOH dengan konsentersasi 3% untuk sampel sisik ikan kakap merah serta lama perendaman hingga terbentuknya ossein. *Ossein* dicuci dengan menggunakan air mengalir kemudiaan ditambahkan NaOH hingga pH nya netral (Huda. 2013).

3. Ekstraksi

Ossein yang ber-pH netral tersebut dimasukkan ke dalam *beaker glass* dan ditambahkan aquadest, perbandingan *ossein* dengan aquadest adalah 1 : 1 (b/v). Setelah itu diekstraksi dalam *waterbath* pada suhu 70⁰C selama 5 jam. Kemudian disaring dengan kain flanel.

4. Pengerinan

Cairan pekat gelatin yang diperoleh dari ekstraksi *waterbath* dituang ke dalam cawan petri untuk dikeringkan dalam *fresh dryer* selama 60 jam, setelah kering kemudian digiling dan dianalisis.

6. Analisis Gugus Fungsi dengan Fourier Transform Infra Red (FTIR).

Gelatin hasil ekstraksi di ukur dengan menggunakan alat Fourier Transform Infra Red (FTIR). Dengan melihat posisi puncak dan gugus fungsi spektra FTIR pada gelatin sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah.

7. Analisis Kuantitatif Sampel

a. Penentuan Rendamen (AOAC. 1995)

Rendamen ditentukan dengan cara gelatin yang telah dikeringkan kemudian ditimbang. Hasil penimbangan tersebut dibagi dengan berat sampel yang digunakan untuk membuat gelatin tersebut.

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Berat gelatin}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\%$$

b. Penentuan Kadar Abu (AOAC, 1995)

Kurst kosong dimasukkan kedalam tanur dengan suhu 300⁰C selama 30 menit, dilakukan sebanyak 3 kali hingga bobot kurst kosong adalah konstan. Kemudian gelatin ditimbang sebanyak 1 gram, dimasukkan kedalam kurst lalu ditimbang bobot awalnya. Setelah itu dimasukkan kedalam tanur dengan suhu 600⁰C selama 5 jam. Proses penguapan dilakukan sampai semua bahan berubah warna menjadi abu-abu, kemudian ditimbang.

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{Berat Abu}}{\text{Berat Gelatin}} \times 100\%$$

c. pH

Sampel sebanyak 1 gram ditimbang dan dilarutkan kedalam air pada suhu 80°C lalu tambahkan air hingga 100 ml. pH diukur pada suhu 25°C menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi terlebih dahulu (Tazwir, 2007).

d. Viskositas

Sampel ditimbang sebanyak 6,67 g kemudian dilarutkan dalam aquades hingga volume 100 ml. Kemudian dipanaskan pada suhu 60°C dan diukur viskositasnya menggunakan alat viskometer Oswald (Tazwir, 2007).

8. *Pembuatan Sediaan Gel*

1) Master Formula

Tabel 2. Master Formula

Bahan	Formulasi		
	GK (%)	GS (%)	GT(%)
Gelatin (b/v)	5	10	15
Metil Paraben (b/v)	0,18	0,18	0,18
Propilen Glikol (b/v)	15	15	15
Aquadest	ad 20 ml	ad 20 ml	ad 20 ml

Ket : GT : Gelatin Tulang

GS : Gelatin Sisik

GK : Gelatin Komersil

2). Preparasi Gel

Aquadest sebanyak 10 ml dipanaskan hingga mendidih, kemudian diangkat dan gelatin digerus, setelah kembang ditambahkan metil paraben yang telah dilarutkan di dalam air suling panas. Ditambahkan propilen glikol sedikit demi sedikit

sambil digerus sampai homogen, lalu ditambahkan sisa aquadest yang dibutuhkan (Ester Natalia, 2012).

9. *Evaluasi Sediaan Gel*

a. Uji Organoleptik

Uji organoleptik dilakukan untuk melihat tampilan fisik sediaan dengan cara melakukan pengamatan terhadap bentuk, warna dan bau dari sediaan yang telah dibuat (Mappa, 2013).

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah sediaan yang telah dibuat homogen atau tidak. Caranya, gel dioleskan pada kaca transparan dimana sediaan diambil 3 bagian yaitu atas, tengah dan bawah. Homogenitas ditunjukkan dengan tidak adanya butiran kasar (Mappa, 2013).

c. Uji pH

Uji pH dilakukan untuk melihat tingkat keasaman sediaan gel untuk menjamin sediaan gel tidak menyebabkan iritasi pada kulit. pH sediaan gel diukur dengan menggunakan stik pH universal. Stik pH universal dicelupkan ke dalam sampel gel yang telah diencerkan, diamkan beberapa saat dan hasilnya disesuaikan dengan standar pH universal. pH sediaan yang memenuhi kriteria pH kulit yaitu dalam interval 4,5 – 6,5 (Mappa, 2013).

d. Uji Daya Sebar

Ditimbang sampel gel sebanyak 1 gram kemudian diletakkan ditengah-tengah plastic transparan yang dibawahnya terdapat kertas grafik, setelah itu ditutup dengan plastik lalu didiamkan selama 1 menit. Kemudian diukur luas area sebar sampel. Setelah itu ditambah beban dengan berat 2 gram dan didiamkan 1 menit, kemudian

diukur luas area sebaranya. Dilakukan perlakuan yang sama secara terus menerus pada beban 4 dan 6 gram, kemudian diukur luas sebar sediaan (Ati Mala,2012).

e. Viskositas Sediaan

Pengukuran viskositas dilakukan terhadap sediaan gel dengan menggunakan *viscometer Brookfield* dengan spindle nomor 7. Hal ini dilakukan dengan cara mencelupkan spindle dalam sediaan gel kemudian dilihat viskositasnya. Pengukuran dilakukan sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat (Ati Mala,2012).

10. Analisis Data Penelitian

Data karakteristik sifat fisika kimia gelatin dari sisik dan tulang ikan kakap merah beserta gelatin komersil dianalisis menggunakan deskriptif secara visual. Data evaluasi sediaan gel yang meliputi uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, dan viskositas gel gelatin sisik dan tulang ikan kakap merah serta gelatin komersil dianalisis menggunakan deskriptif secara visual, sedangkan uji daya sebar dianalisis dengan uji regresi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Pada penelitian ini dilakukan pembuatan gelatin dengan menggunakan sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah serta penentuan karakteristik fisika dan kimianya sebagai bahan dasar pembuat gel (gelling agent), juga analisis gugus fungsi senyawa gelatin dengan menggunakan FTIR, kemudian melakukan pengamatan terhadap sediaan gel yang dibuat dari sampel sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Hasil analisis sifat fisika kimia pada sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah.


Tabel 3. Analisis Sifat Fisika Kimia

Karakteristik Fisika Kimia	Gelatin Sisik Ikan	Gelatin Tulang Ikan	Gelatin Komersil
Rendamen (%)	2,5	3,31	-
Viskositas (mp)	25,5	23,32	35,22
Kadar Abu (%)	1,53	0,49	1,84
pH	5,55	4,54	4,9

2. Analisis FTIR


- a. Hasil Analisis FTIR Sisik Ikan

Gambar 7. Analisis FTIR Sisik Ikan



b. Hasil Analisis FTIR Tulang Ikan Kakap Merah

Gambar 8. Analisis FTIR Tulang Ikan



3. Evaluasi Sediaan Gel

a. Hasil uji organoleptis

Tabel 4. Hasil Uji Organoleptis

Formula	Warna	Bau	Bentuk
Formula Gelatin Sisik Ikan Kakap Merah	Putih	Bau Khas ikan	Semi Padat
Formula Gelatin Tulang Ikan Kakap Merah	Putih gading	Bau Khas ikan	Semi Padat
Formula Gelatin Komersil	Kuning	Tidak Berbau	Semi Padat

b. Hasil Uji Homogenitas

Tabel 5. Hasil Uji Organoleptis

Formula	Keterangan
Formula Gelatin Sisik Ikan Kakap Merah	Homogen
Formula Gelatin Tulang Ikan Kakap Merah	Homogen
Formula Gelatin Komersil	Homogen

c. Hasil Uji pH

Tabel 6. Hasil Uji pH

Formula	Nilai pH		
	Replikasi		
	1	2	3
Formula Gelatin Sisik Ikan Kakap Merah	5	5	5
Formula Gelatin Tulang Ikan Kakap Merah	5	5	5
Formula Gelatin Komersil	5	5	5

d. Hasil Uji Daya Sebar

Tabel 7. Hasil Uji Daya Sebar

Formula	Beban (gram)	Luas area (cm ²)			Rata-rata (cm ²)
		Replikasi			
		1	2	3	
Formula Gelatin Sisik Ikan Kakap Merah	0	2,8	2,9	2,5	2,73
	2	3,5	3,7	3,9	3,7
	4	4,0	4,1	4,3	4,13
	6	4,5	4,3	4,6	4,46
Formula Gelatin Tulang Ikan	0	1,5	1,8	1,6	1,63
	2	2,0	2,2	2,0	2,06
	4	2,8	2,4	2,6	2,6
	6	3,6	3,6	3,7	3,63
Formula Gelatin Komersil	0	1,6	1,5	1,4	1,5
	2	1,8	1,6	1,6	1,66
	4	2,1	1,8	1,8	1,9
	6	2,3	2,0	2,2	2,16

e. Hasil Uji Viskositas

Tabel 8. Hasil Uji Viskositas

Formula	Nilai Viskositas			Rata-rata (cps)
	Replikasi			
	1	2	3	
Formula Gelatin Sisik Ikan Kakap Merah	1570	1460	1450	1493

Formula Gelatin Tulang Ikan Kakap Merah	980	856	720	852
Formula Gelatin Komersil	1744	1670	1654	1689

B. Pembahasan

Sebelum dilakukan penelitian terlebih dahulu dilakukan pengambilan dan pengamatan pada sisik dan tulang ikan kakap merah. Sisik dan Tulang ikan kakap merah diolah menjadi gelatin melalui beberapa tahap :

1. Degreasing

Degreasing merupakan tahap persiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah Sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah, Tahap persiapan, dilakukan proses pencucian atau pembersihan pada tulang. Proses pembersihan dilakukan dengan cara membuang kotoran, sisa daging, lemak, pada tulang. Untuk memudahkan proses pembersihan, dapat dilakukan dengan pemanasan tulang pada air mendidih selama 30 menit. Selanjutnya tulang ditiriskan dan dipotong kecil-kecil yang bertujuan untuk memperluas permukaan sehingga lebih mudah untuk diekstraksi sehingga proses selanjutnya dapat berlangsung lebih cepat.

2. Demineralisasi

Demineralisasi merupakan proses penghilangan kalsium dan garam-garam mineral yang terdapat didalam tulang maupun sisik sehingga tulang dan sisik yang dihasilkan menjadi lunak atau disebut *ossein* yang terdapat kolagen didalamnya. (Huda,2013). Proses demineralisasi pada tulang dilakukan menggunakan larutan HCl 5% penelitian (Riezky 2009) pada HCl 5% menghasilkan rendemen, kandungan kadar air, yang paling baik. Sedangkan pada Sisik, proses demineralisasinya menggunakan larutan CH₃COOH 3% berdasarkan penelitian Ima 2009 di peroleh

hasil optimumnya, dengan nilai rendemen, pH, viskositas, kekuatan gel yang lebih besar.

Direndam dengan suasana asam sebab asam dapat merubah serat kalogen triple heliks menjadi rantai tunggal. Perendaman tersebut akan menghasilkan ossein yaitu tulang dan sisik yang lunak. Ossein kemudian dicuci dengan menggunakan air mengalir.

3. Ekstraksi

Ossein kemudian diekstraksi dalam waterbath pada suhu 70°C dengan menggunakan aquades dengan perbandingan 1:1. Perbandingan 1:1 digunakan agar dalam proses pengeringan menjadi mudah akibat tidak banyaknya mengandung air. Ekstraksi bertujuan untuk mengkonversi kolagen menjadi gelatin. Digunakan suhu 70°C karena menurut (Wulandari,2013) merupakan suhu yang optimal untuk menghasilkan rendamen yang banyak.

4. Pengeringan

Pengeringan merupakan proses terakhir dari ekstraksi gelatin. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan *freeze dryer*. Penggunaan alat *freeze dryer* untuk pengeringan sampel karena sampel gelatin tidak tahan akan suhu yang tinggi, sedangkan *freeze dryer* merupakan alat dengan proses pembekuan sampel, dan dilanjutkan dengan pengeringan, yaitu memisahkan sebagian atau hampir semua kandungan air dengan melalui mekanisme sublimasi.


Rendemen merupakan salah satu parameter penting dalam pembuatan gelatin, rendamen merupakan hasil yang diperoleh dari perbandingan penimbangan gelatin dengan berat tulang maupun sisik ikan yang digunakan adalah 500 gram dalam pembuatan gelatin. Rendemen sisik ikan kakap merah yang diperoleh pada penelitian

ini adalah 2,5 % sedangkan rendamen tulang ikan kakap merah yang diperoleh adalah 3,31%. Nilai rendamen merupakan parameter yang penting untuk mengetahui tingkat efisiensi dari suatu proses pengolahan. Nilai rendamen sangat dipengaruhi oleh bahan baku serta suhu ekstraksi. Semakin tinggi suhu ekstraksi maka semakin banyak rendamen gelatin yang dihasilkan, hal itu terjadi karena naiknya suhu maka proses ekstraksi gelatin semakin sempurna dan jumlah gelatin yang diperoleh semakin banyak.

Abu adalah zat organik yang tidak ikut terbakar dalam proses pembakaran zat organik. Zat tersebut diantaranya adalah natrium, klor, kalsium, fosfor, magnesium, dan belerang. Nilai kadar abu suatu bahan pangan menunjukkan besarnya jumlah mineral yang terkandung dalam suatu bahan pangan tersebut (Ima, 2009 :78).

Kadar abu ditentukan dengan cara menimbang sebanyak 1 gr dan dimasukkan ke dalam cawan pengabuan yang telah ditimbang dan dibakar di dalam tanur dengan suhu 600 °C secara bertahap, terlebih dahulu kurs kosong dibakar dalam tanur dengan suhu 300 °C selama masing-masing 1 jam sebanyak 3 kali hingga bobot konstant, serta didinginkan dalam desikator. Cawan yang berisi contoh dimasukkan ke dalam tanur pengabuan dan dibakar sampai didapat abu yang berwarna keabu-abuan. Pengabuan ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu pertama pada suhu sekitar 400 °C selama 1 jam dan kedua pada suhu 600 °C selama 5 jam. Cawan yang berisi abu tersebut didinginkan dalam desikator dan kemudian ditimbang.

Gambar 9. Grafik histogram pada uji kadar abu




Kadar abu yang diperoleh pada sisik rata-ratanya 1,53% dan kadar abu yang diperoleh untuk tulang rata-ratanya adalah 0,49%. Besar kecilnya nilai kadar abu ditentukan oleh proses pencucian atau demineralisasi, semakin banyak mineral yang luruh maka nilai kadar abu semakin rendah. Rendahnya kadar abu yang dimiliki oleh gelatin tulang daripada gelatin sisik diduga karena banyaknya jumlah mineral yang ikut larut dalam proses pencucian. Menurut GMIA mensyaratkan untuk kadar abu gelatin maksimum adalah 0,30-2,00 %. Dengan demikian kadar abu gelatin hasil penelitian ini memenuhi standar kadar abu yang ditetapkan.

Umumnya mineral yang terdapat dalam gelatin yang diekstraksi terdiri dari kalsium, natrium, klor, flor, magnesium, dan belerang. Kalsium merupakan mineral yang jumlahnya paling banyak sehingga menyebabkan larutan gelatinnya berwarna kuning keruh (Junianto, 2013 :34).

Nilai pH gelatin atau derajat keasaman gelatin merupakan salah satu parameter penting dalam standar mutu gelatin. Pengukuran nilai pH larutan gelatin penting dilakukan karena pH larutan gelatin mempengaruhi sifat-sifat yang lainnya seperti viskositas, serta akan berpengaruh juga pada aplikasi gelatin dalam produk.


Gelatin dengan pH netral akan bersifat stabil dan penggunaannya akan menjadi lebih luas.

Gambar 10. Grafik histogram pada Uji pH



Nilai pH pada analisis karakteristik fisika dan kimia sampel sisik diperoleh 5,55 sedangkan pada tulang ikan diperoleh 4,54 dalam hal ini sebagai pembandingan yaitu gelatin komersil diperoleh yaitu 4,9. Hal ini telah sesuai dengan literatur GMIA yang menyebutkan untuk proses asam standar pHnya yaitu 3,8-6,0. Dilihat pada gambar, terlihat pH pada sisik lebih tinggi dibandingkan dengan pH gelatin komersil dan tulang ikan, hal ini dikarenakan pada saat *demineralisasi* atau pada proses perendaman dimana tulang ikan direndam dengan larutan asam klorida yang lebih asam ketimbang dengan sisik ikan yang direndam dengan asam lemah yang pHnya agak kurang asam. Rendahnya nilai pH gelatin sisik ikan kakap merah diakibatkan oleh karena masih ada sisa-sisa asam asetat yang digunakan pada saat perendaman yang terbawa pada saat ekstraksi, sehingga akan mempengaruhi tingkat keasaman (pH) gelatin yang dihasilkan.

Gambar 11. Grafik histogram pada Uji Viskositas



Nilai viskositas gelatin dari sisik ikan kakap merah dan tulang ikan kakap merah adalah 25,5 mp dan 23,32 mp dimana memenuhi syarat standar daripada nilai viskositas yang ditetapkan oleh GMIA yaitu 15-75 mp. Pada gambar grafik histogram menunjukkan bahwa gelatin komersil memiliki viskositas yang lebih tinggi daripada sisik dan tulang ikan kakap merah, hal ini dikarenakan viskositas berhubungan dengan bobot molekul (BM) sedangkan bobot molekul gelatin berhubungan langsung dengan panjang rantai asam aminonya. Hal ini berarti semakin panjang rantai asam amino maka nilai viskositas akan semakin tinggi. Konsentrasi larutan asam yang berbeda berpengaruh terhadap bobot molekul (BM) gelatin yang dihasilkan. Semakin besar bobot molekul maka laju aliran larutan semakin lambat sehingga akan meningkatkan nilai viskositas.


Gelatin seperti halnya protein memiliki struktur yang terdiri dari karbon, hidrogen, gugus hidroksil (OH), gugus karbonil (C=O), dan gugus amina (NH). Hasil daripada FTIR ditunjukkan pada Gambar 7 dan Gambar 8. Spektra infra merah menunjukkan adanya *bending* OH yang terdapat pada daerah (1.500-1.300) cm⁻¹. Gugus OH dimungkinkan karena masih adanya senyawa OH dari air yang digunakan untuk mengekstraksi gelatin. Puncak CH aromatik pada daerah (3.100-3.000) cm⁻¹.

Gugus amina NH ditunjukkan pada daerah 3.300 cm^{-1} , gugus C=O ditunjukkan pada daerah 1700 cm^{-1} . Gugus-gugus fungsi tersebut merupakan indikator terbentuknya gelatin. Pada sampel sisik ikan kakap merah diperoleh kemiripan dengan gelatin adalah 98%, sedangkan untuk sampel tulang ikan kakap merah diperoleh kemiripan dengan gelatin sebesar 90%.

Uji organoleptik dilakukan untuk melihat tampilan fisik sediaan dengan cara melakukan pengamatan terhadap bentuk, warna dan bau dari sediaan yang telah dibuat. Pada sampel sisik terlihat, pada sampel tulang ikan terlihat berwarna putih dengan bau khas ikan, bentuknya adalah semi padat, pada sampel tulang memiliki warna putih gading dengan baunya khas ikan, dan bentuknya semi padat. Sedangkan pada komersil berwarna kuning, tidak memiliki bau, dan bentuknya semi padat.

Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah sediaan yang telah dibuat homogen atau tidak. Gel dioleskan pada kaca transparan dimana sediaan diambil 3 bagian yaitu atas, tengah dan bawah. Homogenitas ditunjukkan dengan tidak adanya butiran kasar. Pada sampel sisik dan tulang ikan terlihat sediaan yang diperoleh adalah homogen, hasil pengujian homogenitas menunjukkan semua sediaan gel yang dihasilkan yaitu homogen yang ditandai dengan tidak adanya butiran kasar.


Grafik 12. Grafik histogram pada uji pH sediaan



Uji pH dilakukan untuk melihat tingkat keasaman sediaan gel untuk menjamin sediaan gel tidak menyebabkan iritasi pada kulit. pH sediaan gel diukur dengan menggunakan stik pH universal. Stik pH universal dicelupkan ke dalam sampel gel yang telah diencerkan, diamkan beberapa saat dan hasilnya disesuaikan dengan standar pH universal. pH sediaan yang memenuhi kriteria pH kulit yaitu dalam interval 4,5 – 6,5). Pada sampel sisik dan tulang ikan kakap merah dan gelatin komersil diperoleh pH nya adalah 5. Mengacu pada nilai pH tersebut, sediaan gel sisik dan tulang ikan kakap merah masih memenuhi persyaratan. Dari data yang dihasilkan, nilai pH sediaan gel masih berada dalam rentang pH normal kulit yaitu 4,5–6,5. Gel sebaiknya memiliki pH yang sesuai dengan pH kulit yaitu 4,5 –6,5 karena jika gel memiliki pH yang terlalu basa maka dapat menyebabkan kulit menjadi kering, sedangkan jika pH terlalu asam akan menimbulkan iritasi kulit.

Hasil yang diperoleh dari uji daya sebar pada sediaan gel dapat dilihat dari pengamatan dengan menggunakan analisis grafik, menunjukkan gelatin sisik ikan kakap merah dengan nilai regresi $R^2 = 0,9993$, sediaan gel tulang ikan regresi $R^2 = 0,9914$, dan gel gelatin komersil dengan nilai regresi $R^2 = 0,989$. Hasil uji daya sebar gel sisik dan tulang ikan dan gel gelatin komersil menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena dengan meningkatnya beban yang diberikan maka semakin meningkat pula luas sebarannya, yang ditunjukkan dengan nilai regresi yang mendekati 1 (0,99) dengan pengamatan pada grafik yang mengikuti grafik linear. Pada sampel sisik ikan mengikuti fungsi eksponensial, sedangkan pada tulang ikan mengikuti fungsi logaritma. Penurunan daya sebar terjadi melalui meningkatnya ukuran unit molekul karena telah mengabsorpsi pelarut sehingga cairan tersebut tertahan dan meningkatkan tahanan untuk mengalir dan menyebar.

Pengukuran viskositas dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu viskositas dari sediaan, dimana nilai viskositas tersebut menyatakan besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Pengukuran viskositas terhadap sediaan gel dengan menggunakan *viscometer Brookfield*.



Hasil viskositas gel gelatin dari sisik yaitu 1493 cps, gel gelatin dari tulang ikan yaitu 852 cps dan gelatin komersil yaitu 1689 cps, dapat dilihat pada gambar, hasil menunjukkan bahwa gelatin komersil memiliki viskositas yang lebih tinggi daripada sisik dan tulang ikan kakap merah, hal ini dikarenakan viskositas berhubungan dengan bobot molekul (BM) sedangkan bobot molekul gelatin berhubungan langsung dengan panjang rantai asam aminonya. Hal ini berarti semakin panjang rantai asam amino maka nilai viskositas akan semakin tinggi. Sedangkan pada sisik dilihat memiliki viskositas yang hampir mendekati standar yaitu gelatin komersil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil :

1. Dengan menggunakan sampel sisik dan tulang ikan kakap merah dapat dijadikan alternative sebagai sumber gelatin.
2. Berdasarkan karakteristik fisika dan memenuhi yang ditetapkan, hal ini berarti gelatin dari sisik dan tulang ikan kakap merah dapat dijadikan sebagai bahan-bahan farmasi.
3. Berdasarkan perbandingan kualitas sediaan gel, gel gelatin sisik ikan kakap dapat memenuhi standar gel dibandingkan gel gelatin tulang ikan kakap merah.

B. Saran

1. Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kestabilan gelatin.
2. Sebaiknya dilakukan juga penelitian mengenai analisis proksimat serta kekuatan gel.

KEPUSTAKAAN

- Abdassah, Marline et al. *Formulasi Gel Pengelupas Kulit Mati yang Mengandung Etil Vitamin C dalam Sistem Penghantaran Macrobead*. Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia. Vol 7 No 2 (2009) : h.105-111.
- Adam, Abdalbasit, Hadia Fadol. *Review: gelatin, source, extraction and industrial applications*. Acta Scientiarum Polonorum Vol 12 No 2 (2013) : h. 135-147.
- Afianti, Hannum Pramuji dan Mimiek Murrukmihadi. *Pengaruh Variasi Kadar Gelling Agent HPMC Terhadap Sifat Fisika dan Aktivitas Antibakteri Sediaan Gel Ekstrak Etanolik Daun Kemangi (Ocimum basilicum L. forma citratum Back)*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, Vol 11 No 2 (2015) : h. 307-315
- Al Qardhawi, Yusuf. *Al Halal Wa Al Haram Fi Al Islam*, terj. Achmad Sunarto, Halal Haram dalam Islam, Surabaya: Karya Utama. 2005
- Al Baghdadi, Abdurrahman. *Babi Halal Babi Haram*. Jakarta : Gema Insani Press. (1989).
- Anonim. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Depkes RI. 1995.
- Anonim. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: Depkes RI. 1979.
- Ansel, Howard C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Edisi Keempat. Jakarta: UI Press, 1989.
- AOAC. *Official Methods Of Analysis Of Association Official Agricultur Chemist Volume One*. Published by Assosiation of Official Analytical Chemist INC: USA. 1995.
- Atimala, Andi. “Pengaruh Jenis dan Konsentersasi Basis Terhadap Stabilitas Fisik Sediaan Gel Sari Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa blimbi* Linn.)” Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2012.
- Bakar, Abu. *Struktur dan Fungsi Protein Kolagen*. Jurnal Pelangi Ilmu Vol 2 No. 5 (2009) : h. 19-29.
- Bay, Kaizal. *Metode Mengetahui 'Illat Dengan Nash (Al-Qur'an Dan Sunnah) Dalam Qiyas*. Jurnal Ushuluddin Vol. 18 No 2 (2012) : h. 141-155
- Burhanuddin, Iqbal. *Ikhtiologi, Ikan dan Segala Aspek Kehidupannya*. Depublisher : Yogyakarta. 2014.
- Boran, G., Lawless, H. T. and Regenstein, J. M. *The Effect of Extraction Conditions on the Sensory and Instrumental Characteristics of Fish Gelatin Gels*. Journal Food Science Vol 75 No 9 (2010) : h. 469-476.
- Budiharto. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2008.

- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Depok: Al-Huda, 2005.
- Ester Natalia *et al.* *Formulasi Gel Dari Ekstrak Rimpang Jahe Merah (Zingiber Officinale Roscoe) Gel Formulation Of Red Ginger (Zingiber Officinale Roscoe) Extract*. *Journal Of Pharmaceutics And Pharmacology* Vol. 1. (2012) : h. 9-20.
- Gmia. *Gelatin Handbook*. USA: Gelatin Manufactur Institute of America, 2012.
- Groben, A.H, et al. *Inactivation of The Bovine-Spongiform-Encephalopathy (BSE) Agent by The Acid and Alkali Processes Used The Manufacture of Bone Gelatin*. *Journal Biotechnology and Applied Biochemistry* Vol 39 (2004) : h. 329 – 338.
- Hartati Indah dan L. Kurniasari. *Kajian Produksi Kolagen dari Limbah Sisik Ikan Secara Ekstraksi Enzimatis*. *Momentum* Vol 6 No 1 (2010) : h. 33 – 35.
- Hastuti, Dewi dan Iriane Sumpe. *Pengenalan dan Proses Pembuatan Gelatin* *Mediagro* Vol 3 No 1 (2007) : h. 39-48.
- Hehsan, Rafiqi. *Q dan A Fiqh Perubatan*. Publishing House Sendirian Berhad : Malaysia : 2015.
- Herdiana, Y. *Formulasi Gel Undesilenil Fenilalanin dalam Aktivitas Sebagai Pencerah Kulit*. Karya Ilmiah. Fakultas Farmasi Unipad Jatinangor. 2007.
- Huda. Wahyu Nurul , Ir. Windi Atmaka, M.P, Edhi Nurhartadi S.TP., M.P. *Kajian Karakteristik Fisik Dan Kimia Gelatin Ekstrak Tulang Kaki Ayam (Gallus Gallus Bankiva) Dengan Variasi Lama Perendaman Dan Konsentrasi Asam*. *Jurnal Teknosains Pangan* Vol 2 No 3 (2013) : h. 70-75.
- Setiawati, Ima Hani. “Karakterisasi Mutu Fisika Kimia Gelatin Kulit Ikan Kakap Merah (*Lutjanus Sp.*) Hasil Proses Perlakuan Asam.” Skripsi Sarjana. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. 2009.
- Junianto. *Karakteristik Cangkang Kapsul yang Terbuat dari Gelatin Tulang Ikan*. Bandung: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, 2013.
- Kasim, Syaharuddin. *Pengaruh Variasi Jenis Pelarut Asam Pada Ekstraksi Kolagen Dari Ikan Pari (*Himantura Gerrardi*) Dan Ikan Tuna (*Thunnus Sp.*)*. *Majalah Farmasi Dan Farmakologi* Vol 17 No2 (2013) : h. 35 – 38.
- Kementrian Agama Ri. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Depok : Surabaya.
- Kuncoro, Eko Budi. *Akuarium Laut*. Yogyakarta : Kanisius. 2004.
- Lachman. *Teori Dan Praktek Farmasi Industri*. Jakarta: UI Press. 2012.


- Mappa, Tiara dan Hosea Jaya Edy. *Formulasi Gel Ekstrak Daun Sasaladahan (Peperomia Pellucida (L.) H.B.K) dan Uji Efektivitasnya Terhadap Luka Bakar Pada Kelinci (Oryctolagus Cuniculus)*. Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi Unsrat Vol 2 No 02 (2013) : h. 49-55.
- Murniyati, Dkk. *Teknik Pengolahan Tulang Kalsium Dari Tulang Ikan Nila*. Penebar Swadaya: Jakarta. 2015.
- Muliana, Ulfa. "Formulasi dan Uji Aktivitas Gel Sari Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi. L) Kombinasi Ekstrak Rimpang Kunyit (Curcuma domestica. Val) Terhadap Bakteri Propionium bacterium Acnes". Skripsi Sarjana, Fakultas Peternakan Universitas Hassanuddin Makassar. 2013
- Nhari, Ismail & Che Man, Y. *Analytical Methods For Gelatin Differentiation From Bovine And Porcine Origins And Food Products*. Journal Of Food Science, Vol 77 (2012) : h 42-46.
- Pan, Hsiung Min et al. *Purification And Characterization Of A Fish Scale-Degrading Enzyme From A Newly Identified Vog. esella Sp*. Journal Agricultural and Food Chemistry Vol 58 (2010) : h.12541-12546.
- Peranginangin, Rosmawaty. dkk. *Pengolahan Kolagen Dari Kulit Ikan Nila* Jakarta : Penebar Swadaya. 2015.
- Praja, Denny Indra Stp *Zat Aditif Makanan Manfaat dan Bahayanya*. Penerbit Garudhawaca Yogyakarta. 2015.
- Rowe, Et Al. *Handbook Of Excipient Sixth Edition*. Usa: Pharmeceutical Press And America Pharmacists Association, 2009.
- Rachmania, Rizky Arcinthyia , Fathanih Nisma, Elok Mayangsari. *Ekstraksi Gelatin Dari Tulang Ikan Tenggiri Melalui Proses Hidrolisis Menggunakan Larutan Basa*. Jurnal Media Farmasi, Vol 10 No.2 (2013) : h. 18-28
- Sarwat, Ahmad . *Fiqih Kuliner Cetakan Keempat*. Jakarta : Penerbit Du Center 2014.
- Sha, Xiao-Mei et al.. *Effect of ammonium sulfate fractional precipitation on gel strength and characteristics of gelatin from bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis) scale*. Food Hydrocolloids Vol 36 (2014) : h. 173-180.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 3*. Jakarta : Lentera Hati. 2009.
- Suptijah, Pipih Sugeng Heri Suseno, Cholil Anwar. *Analisis Kekuatan Gel (Gel Strength) Produk Permen Jelly Dari Gelatin Kulit Ikan Cucut Dengan Penambahan Karaginan Dan Rumput Laut : Gel Strength Analysis Of Jelly Candy Produced From Shark Skin Gelatin With Addition Of Carrageenan And Seaweed*. JPHPI. Vol 16 No2 (2013) : h. 183-191.


- Suryani, Nelly, Farida Sulistiawati, Astri Fajriani. *Kekuatan Gel Gelatin Tipe B Dalam Formulasi Granul Terhadap Kemampuan Mukoadhesif*. Makara Kesehatan, Vol 13 No 1 (2009) : h. 1-4.
- Syafiqoh, Fathmah. "Analisis Gelatin Sapid an Gelatin Babi pada Produk Cangkang Kapsul Keras Obat dan Vitamin Menggunakan FTIR dan KCKT ." Skripsi Sarjana. Jakarta : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Tazwir. *Optimasi Pembuatan Gelatin dari Tulang Ikan Kaci-Kaci (Plectorhynchus chaetodonoides Lac.) Menggunakan Berbagai Konsentrasi Asam dan Waktu Ekstraksi*. Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Vol 2 No 1 (2007) : h.35-43
- Utama, H. *Gelatin yang Bikin Heboh*. Jurnal Halal LPPOM-MUI No.18 (1997) : h. 10-12.
- Wulandari, Agus Supriadi, Budi Purwanto. *Pengaruh Defatting dan Suhu Ekstraksi Terhadap Karakteristik Fisik Gelatin Tulang Ikan Gabus (Channa striata)*. Bogor: Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Indralaya Ogan Ilir, Vol. 2 no. 1 (2013) h. 38-45
- Wulandari, Novia. *Penggunaan Kompleks Polielektrolit Gelatin Karaginan Sebagai Basis Gel Topikal*. Skripsi Sarjana. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Farmasi Paralel Universita Indonesia.2012.
- Vanadia, Yogaswari. "Karakteristik Kimia Dan Fisik Sisik Ikan Gurami (Osphronemus Gouramy)." Skripsi Sarjana, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Bogor, 2009.
- Yudhomenggolo, Sastro Darmanto, Tri winarni Agustini, Fronthea Swastawati. *Effect Of Various Fish Bone Collagens On The Quality Of Myofibril Fish Protein During Dehydration*. Jurnal Teknologi dan industry Pangan Vol 23 No 1 (2012) : h.36-40.

LAMPIRAN


Lampiran 1 Penyiapan Bahan Baku


A. Sisik Ikan






B. Tulang Ikan







Lampiran 2 Analisis Karakteristik fisika dan kimia



Lampiran 3 Preparasi Sediaan Gel



Lampiran 4 Analisis Sediaan Gel



Lampiran 5. Perhitungan Hasil

Sampel	Karakteristik											
	Viskositas			Rata-Rata	kadar Abu			Rata-Rata	pH			Rata-Rata
	1	2	3		1	2	3		1	2	3	
I	27,06mp	25,19 mp	24,26 mp	25,5 mp	1,7 %	2%	0,89%	1,53%	5,55	5,50	5,45	5,5
II	23,33 mp	22,39 mp	24,26 mp	23,32 mp	0,40%	0,50%	0,57%	0,49%	4,58	4,50	4,55	4,54
III	36,39 mp	33,67 mp	35,61 mp	35,22 mp	1,47%	2,18%	1,87%	1,84%	4,93	4,90	4,89	4,9

1. Rendamen

a. Rendamen yang diperoleh dari sisik ikan kakap merah

$$\text{Berat Sisik} = 500 \text{ gram}$$

$$\text{Berat Gelatin} = 12,5717 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned} \text{\% Rendamen} &= \frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sisik Ikan Kakap Merah}} \times 100 \% \\ &= \frac{12,5717 \text{ gram}}{500 \text{ gram}} \times 100 \% \end{aligned}$$

$$= 0,025 \times 100\%$$

$$= 2,5 \%$$

b. Rendamen yang diperoleh dari tulang ikan kakap merah

$$\text{Berat Tulang} = 500 \text{ gram}$$

$$\text{Berat Gelatin} = 15,5711 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned} \text{\% Rendamen} &= \frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Tulang Ikan}} \times 100 \% \\ &= \frac{15,5711 \text{ gram}}{500 \text{ gram}} \times 100 \% \end{aligned}$$

$$= 0,0331 \times 100\%$$

$$= 3,31 \%$$

2. Kadar Abu

a. Kadar abu yang diperoleh dari gelatin sisik ikan adalah

$$\begin{aligned} \text{Berat kurs} &= 21,903 \text{ g} \\ \text{kosong} & \\ \text{Berat kurs} + &= 21,920 \text{ g} \\ \text{abu} & \\ \text{Berat abu} &= (\text{Berat kurs} + \text{abu}) + (\text{berat kurs kosong}) = 21,920 \\ & \text{g} - 21,903 \text{ g} = 0,017 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\text{Berat gelatin} = 1,0004 \text{ g}$$

$$\begin{aligned} \text{Kadar Abu (\%)} &= \frac{\text{Berat abu}}{\text{Berat gelatin}} \times 100\% \\ &= \frac{0,017 \text{ g}}{1,0004 \text{ g}} \times 100 \\ &= 1,7 \text{ \%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Berat kurs} &= 21,877 \text{ g} \\ \text{kosong} & \\ \text{Berat kurs} + &= 21,852 \text{ g} \\ \text{abu} & \\ \text{Berat abu} &= (\text{Berat kurs} + \text{abu}) + (\text{berat kurs kosong}) = 21,877 \\ & \text{g} - 21,852 \text{ g} = 0,025 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\text{Berat gelatin} = 1,0058 \text{ g}$$

$$\begin{aligned} \text{Kadar Abu (\%)} &= \frac{\text{Berat abu}}{\text{Berat gelatin}} \times 100\% \\ &= \frac{0,025 \text{ g}}{1,0058 \text{ g}} \times 100 \\ &= 2 \text{ \%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Berat kurs} &= 21,450 \text{ g} \\ \text{kosong} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Berat kurs} &= 21,380 \text{ g} \\
 \text{abu} & \\
 \text{Berat abu} &= (\text{Berat kurs} + \text{abu}) + (\text{berat kurs kosong}) = 21,450 \\
 &\quad \text{g} - 21,380 \text{ g} = 0,07 \text{ g} \\
 \text{Berat gelatin} &= 1,083 \text{ g} \\
 \text{Kadar Abu (\%)} &= \frac{\text{Berat abu}}{\text{Berat gelatin}} \times 100\% \\
 &= \frac{0,07 \text{ g}}{1,083 \text{ g}} \times 100 \\
 &= 0,89 \%
 \end{aligned}$$

b. Kadar abu yang diperoleh dari gelatin tulang ikan kakap merah

$$\begin{aligned}
 \text{Berat kurs} &= 22,060 \text{ g} \\
 \text{kosong} & \\
 \text{Berat kurs} &+ = 22,056 \text{ g} \\
 \text{abu} & \\
 \text{Berat abu} &= (\text{Berat kurs} + \text{abu}) + (\text{berat kurs kosong}) = 22,060 \\
 &\quad \text{g} - 22,056 = 0,004 \text{ g} \\
 \text{Berat gelatin} &= 1,0002 \text{ g} \\
 \text{Kadar Abu (\%)} &= \frac{\text{Berat abu}}{\text{Berat gelatin}} \times 100\% \\
 &= \frac{0,004 \text{ g}}{1,0002 \text{ g}} \times 100 \\
 &= 0,4 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Berat kurs} &= 21,899 \text{ g} \\
 \text{kosong} & \\
 \text{Berat kurs} &+ = 21,894 \text{ g} \\
 \text{abu} & \\
 \text{Berat abu} &= (\text{Berat kurs} + \text{abu}) + (\text{berat kurs kosong}) = 21,899 \\
 &\quad \text{g} - 21,894 \text{ g} = 0,005 \text{ g}
 \end{aligned}$$

$$\text{Berat gelatin} = 1,0038 \text{ g}$$

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{Berat abu}}{\text{Berat gelatin}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,005 \text{ g}}{1,0038 \text{ g}} \times 100$$

$$= 0,498 \%$$

$$\begin{array}{l} \text{Berat} \quad \text{kurs} \\ \text{kosong} \end{array} = 22,058 \text{ g}$$

$$\text{Berat} \quad \text{kurs} + \text{abu} = 22,052 \text{ g}$$

$$\begin{array}{l} \text{Berat} \quad \text{abu} \\ \text{Berat} \quad \text{abu} \end{array} = (\text{Berat kurs} + \text{abu}) + (\text{berat kurs kosong}) = 22,058 \text{ g} - 22,052 \text{ g} = 0,006 \text{ g}$$

$$\text{Berat gelatin} = 1,05 \text{ g}$$

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{Berat abu}}{\text{Berat gelatin}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,006 \text{ g}}{1,05 \text{ g}} \times 100$$

$$= 0,57 \%$$

c. Kadar abu yang diperoleh dari gelatin komersil

$$\begin{array}{l} \text{Berat} \quad \text{kurs} \\ \text{kosong} \end{array} = 18,236 \text{ g}$$

$$\text{Berat} \quad \text{kurs} + \text{abu} = 18,265 \text{ g}$$

$$\begin{array}{l} \text{Berat} \quad \text{abu} \\ \text{Berat} \quad \text{abu} \end{array} = (\text{Berat kurs} + \text{abu}) + (\text{berat kurs kosong}) = 18,265 \text{ g} - 18,236 \text{ g} = 0,03 \text{ g}$$

$$\text{Berat gelatin} = 2,037 \text{ g}$$

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{Berat abu}}{\text{Berat gelatin}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,03 \text{ g}}{2,037 \text{ g}} \times 100$$

$$= 1,473 \%$$

$$\text{Berat kurs kosong} = 20,679 \text{ g}$$

$$\text{Berat kurs + abu} = 20,691 \text{ g}$$

$$\text{Berat abu} = (\text{Berat kurs + abu}) - (\text{berat kurs kosong}) = 20,691 \text{ g} - 20,679 \text{ g} = 0,012 \text{ g}$$

$$\text{Berat gelatin} = 0,550 \text{ g}$$

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{Berat abu}}{\text{Berat gelatin}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,012 \text{ g}}{0,550 \text{ g}} \times 100$$

$$= 2,182 \%$$

$$\text{Berat kurs kosong} = 21,736 \text{ g}$$

$$\text{Berat kurs + abu} = 21,747 \text{ g}$$

$$\text{Berat abu} = (\text{Berat kurs + abu}) - (\text{berat kurs kosong}) = 21,747 \text{ g} - 21,736 \text{ g} = 0,011 \text{ g}$$

$$\text{Berat gelatin} = 0,589$$

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{Berat abu}}{\text{Berat gelatin}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,011 \text{ g}}{0,589 \text{ g}} \times 100$$

$$= 1,868 \%$$

a. Nilai Viskositas

1. Nilai viskositas dari gelatin sisik ikan

$$\text{Ditanya : } \eta \text{ sampel} = \dots?$$

$$\text{Diketahui : } \eta \text{ air} = 0,470$$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 1,35 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 0,68 \text{ secon}$$

$$t \text{ sampel} = 29 \text{ secon}$$

$$T = 60^{\circ}\text{C}$$

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$= \frac{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 29}$$

$$1 \text{ g/cm}^3 \cdot 0,68 \text{ secon} \cdot \eta = 1,35 \text{ g/cm}^3 \cdot 29 \text{ secon} \cdot 0,470$$

$$\eta = \frac{18,4005 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}$$

$$\eta = 27,0595 \text{ mp}$$

$$\text{Ditanya : } \eta \text{ sampel} = \dots?$$

$$\text{Diketahui : } \eta \text{ air} = 0,470$$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 1,35 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 0,68 \text{ secon}$$

$$t \text{ sampel} = 27 \text{ secon}$$

$$T = 60^{\circ}\text{C}$$

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$= \frac{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 27}$$

$$1 \text{ g/cm}^3 \cdot 0,68 \text{ secon} \cdot \eta = 1,35 \text{ g/cm}^3 \cdot 27 \text{ secon} \cdot 0,470$$

$$\eta = \frac{17,1315 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}$$

$$\eta = 25,193 \text{ mp}$$

Ditanya : $\eta \text{ sampel} = \dots?$

Diketahui : $\eta \text{ air} = 0,470$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 1,35 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 0,68 \text{ secon}$$

$$t \text{ sampel} = 26 \text{ secon}$$

$$T = 60^{\circ}\text{C}$$

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$= \frac{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 26}$$

$$1 \text{ g/cm}^3 \cdot 0,68 \text{ secon. } \eta = 1,35 \text{ g/cm}^3 \cdot 26 \text{ secon. } 0,470$$

$$\eta = \frac{16,497 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}$$

$$\eta = 24,260 \text{ mp}$$

2. Nilai viskositas dari gelatin tulang ikan kakap merah

Ditanya : η sampel =?

Diketahui : η air = 0,470

ρ air = 1 g/cm^3

ρ sampel = $1,35 \text{ g/cm}^3$

t air = 0,68 secon

t sampel = 25 secon

T = 60°C

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$= \frac{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 25}$$

$$1 \text{ g/cm}^3 \cdot 0,68 \text{ secon. } \eta = 1,35 \text{ g/cm}^3 \cdot 25 \text{ secon. } 0,470$$

$$\eta = \frac{15,8625 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}$$

$$\eta = 23,32 \text{ mp}$$

Ditanya : η sampel =?

Diketahui : η air = 0,470

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 1,35 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 0,68 \text{ secon}$$

$$t \text{ sampel} = 24 \text{ secon}$$

$$T = 60^{\circ}\text{C}$$

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$= \frac{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 24}$$

$$1 \text{ g/cm}^3 \cdot 0,68 \text{ secon} \cdot \eta = 1,35 \text{ g/cm}^3 \cdot 24 \text{ secon} \cdot 0,470$$

$$\eta = \frac{15,228 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}$$

$$\eta = 22,394 \text{ mp}$$

Ditanya : η sampel =?

Diketahui : η air = 0,470

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 1,35 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 0,68 \text{ secon}$$

$$t \text{ sampel} = 26 \text{ secon}$$

$$T = 60^{\circ}\text{C}$$

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$= \frac{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 26}$$

$$1 \text{ g/cm}^3 \cdot 0,68 \text{ secon} \cdot \eta = 1,35 \text{ g/cm}^3 \cdot 26 \text{ secon} \cdot 0,470$$

$$\eta = \frac{16,497 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}$$

$$\eta = 24,260 \text{ mps}$$

3. Nilai viskositas dari gelatin komersil

$$\text{Ditanya : } \eta \text{ sampel} = \dots?$$

$$\text{Diketahui : } \eta \text{ air} = 0,470$$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 1,35 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 0,68 \text{ secon}$$

$$t \text{ sampel} = 39 \text{ secon}$$

$$T = 60^{\circ}\text{C}$$

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$= \frac{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}$$

$$1 \text{ g/cm}^3 \cdot 0,68 \text{ secon. } \eta = 1,35 \text{ g/cm}^3 \cdot 39 \text{ secon. } 0,470$$

$$\eta = \frac{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}$$

$$\eta = 36,39 \text{ mps}$$

Ditanya : η sampel =?

Diketahui : η air = 0,470

ρ air = 1 g/cm³

ρ sampel = 1,35 g/cm³

t air = 0,68 secon

t sampel = 36,08 secon

T = 60⁰C

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$= \frac{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}$$

$$1 \text{ g/cm}^3 \cdot 0,68 \text{ secon. } \eta = 1,35 \text{ g/cm}^3 \cdot 36,08 \text{ secon. } 0,470$$

$$\eta = \frac{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}$$

$$\eta = 33,665 \text{ mps}$$

Ditanya : η sampel =?

Diketahui : η air = 0,470

ρ air = 1 g/cm³

ρ sampel = 1,35 g/cm³

t air = 0,68 secon

t sampel = 36,16 secon

T = 60⁰C

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$


$$= \frac{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}$$

$$1 \text{ g/cm}^3 \cdot 0,68 \text{ secon} \cdot \eta = 1,35 \text{ g/cm}^3 \cdot 36,16 \text{ secon} \cdot 0,470$$


$$\eta = \frac{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}$$

$$\eta = 35,606 \text{ mps}$$


Lampiran 6. Grafik Histogram Analisis Karakteristik Fisika dan Kimia



Gambar 9. Grafik Histogram pada Uji Viskositas




Gambar 10. Grafik Histogram pada Uji Kadar Abu




Gambar 11. Grafik Histogram pada Uji pH

Lampiran 7. Grafik Histogram Evaluasi Sediaan Gel




Gambar 12. Grafik Histogram Evaluasi Sediaan Gel pada Uji Viskositas




Gambar 13. Grafik Histogram Evaluasi Sediaan Gel pada Uji pH


Lampiran 8. Grafik Daya sebar pada Evaluasi Sediaan



Gambar 14. Grafik Daya sebar pada Formula 1




Gambar 15. Grafik Daya sebar pada Formula 2



Gambar 16. Grafik Daya sebar pada Formula 3


Lampiran 9. Gambar



Gambar 17. (a) dan (b)

Keterangan :

- (a) Perendaman Tulang Ikan kakap merah dengan HCL 5%
- (b) Perendaman Sisik Ikan Kakap merah dengan CH_3COOH 3%



Gambar 18. (a) dan (b)

Keterangan :

- (a) Pencucian Sisik Ikan kakap merah dengan air mengalir

(b) Pencucian Tulang Ikan kakap merah dengan air mengalir



(a)



(b)

Tahap sebelum dilakukan Pengeringan dengan Freeze Dryer

Gambar 19. (a) dan (b)

Keterangan :

- (a) Sampel dimasukkan Kedalam Cawan Petri
- (b) Tahap pembekuan



Tahap Pengeringan dengan Freeze Dryer



(a)



(b)

Gambar 20. (a) dan (b)

Keterangan :

(c) Nilai pH Gelatin Tulang ikan kakap merah

(d) Nilai pH Gelatin Sisik ikan kakap merah



(a)




(b)

Gambar 21. (a) dan (b)

Keterangan :


- (a) Penggunaan alat Viskositas Oswald pada sampel Sisik ikan
- (b) Penggunaan alat Viskositas Oswald pada sampel Tulang ikan




Gambar 22. (a) dan (b)

Keterangan :

- (a) Hasil Kadar abu pada sampel Sisik ikan
- (b) Hasil Kadar abu pada sampel Tulang ikan







Gambar 23. (a) (b) (c) (d)

Keterangan :

- (a) Uji daya sebar pada sampel sisik ikan tanpa beban
- (b) Uji daya sebar pada sampel sisik ikan dengan beban 2 gr
- (c) Uji daya sebar pada sampel sisik ikan dengan beban 4 gr
- (d) Uji daya sebar pada sampel sisik ikan dengan beban 6 gr






Gambar 24. (a) (b) (c) (d)

Keterangan :

- (a) Uji daya sebar pada sampel Tulang ikan tanpa beban
- (b) Uji daya sebar pada sampel Tulang ikan dengan beban 2 gr
- (c) Uji daya sebar pada sampel Tulang ikan dengan beban 4 gr
- (d) Uji daya sebar pada sampel Tulang ikan dengan beban 6 gr



Gambar 25. (a) dan (b)

Keterangan :

- (a) Nilai pH Gel Gelatin Tulang ikan kakap merah
- (b) Nilai pH Gel Gelatin Sisik ikan kakap merah



Gambar 26. Alat Viskometer Brookfield

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Samhariratul Kauliyah, biasa akrab dipanggil samday, lahir di samboja tepatnya di Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 1995. Bertempat tinggal di Samboja juga. Anak ke 3 dari pasangan Drs. Syamsul Bahri, B Msi dan Hj. Zuhrah Kasim ini menempuh pendidikan sekolah dasar di SD 037 di samboja, kemudian melanjutkan jenjang sekolah menengah pertama yaitu MTSn 1 samboja juga, lalu mencoba kehidupan asrama disalah satu sekolah tenggarong tepatnya di SMAN 3 Unggulan Tenggarong. Dan sekarang merantau dipulau seberang yaitu Makassar tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Farmasi.

Penulis sangat suka membaca novel, menyukai negeri sakura “all about japan”, saat ini memiliki hobi baru yaitu travelling, yang juga berhubungan dengan dunia fotografi dan editing. Memiliki prinsip hidup “*saaajtahidu fauqa mustawa al-akhar*” yang dikutip dari novel negeri 5 menara yang berarti “Berjuang diatas rata-rata orang lain”, harapan penulis bisa menjadi pribadi farmasis yg berguna bagi orang lain.