

**UJI KERAPATAN, VISKOSITAS DAN TEGANGAN  
PERMUKAAN PADA TINTA PRINT DENGAN BAHAN  
DASAR ARANG SABUT KELAPA**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana (S-1) Sains  
Jurusan Fisika Pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN)  
Alauddin Makassar

Oleh :

**REZKY SALAM**  
**NIM: 60400112062**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**2017**

## PENGESAHAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Uji Kerapatan Viskositas dan Tegangan Permukaan Pada Tinta Print dengan Bahan Dasar Arang Sabut Kelapa”**. Ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 24 Februari 2017

Penulis



Rezky Salam

NIM: 60400112062

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Uji Kerapatan Viskositas dan Tegangan Permukaan Pada Tinta Print dengan Bahan Dasar Arang Sabut Kelapa" yang disusun oleh Rezky Salam, Nim: 60400112062, mahasiswi Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 M, bertepatan dengan 27 Jumadil Awal 1438 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam Ilmu Sains, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 24 Februari 2017 M  
27 Jumadil Awal 1438 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

Sekretaris : Sri Zelfviani S.Si., M.Sc.

Munajiq 1 : Mah. Said L., S.Si., M.Pd.

Munajiq 2 : Ihsan, S.Pd., M.Si.

Munajiq 3 : Dr. Abdullah, M.Ag.

Pembimbing 1 : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Pembimbing 2 : Hernawati, S.Pd., M.Pfis.



Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP: 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, yang dengan segala Rahmat dan Hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Uji Kerapatan Viskositas dan Tegangan Permukaan Pada Tinta Print dengan Bahan Dasar Arang Sabut Kelapa** “ sebagai salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana S-1 pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Banyak hambatan dan tantangan yang penulis hadapi selama menempuh perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini, namun dengan bantuan semua pihak baik materil maupun non materil kepada penulis sehingga semua itu dapat teratasi sesuai harapan. Terima kasih penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak **Abd. Salam** dan Ibu **Nadirah**. Terima kasih karena telah memberikan semangat yang tiada henti memberikan kasih sayang dan cintanya serta doa-doanya untuk keberhasilan penulis.

Penulis tak lupa pula untuk mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu:

1. **Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar periode 2016-2017.
2. **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. **Sahara, S.Si, M.Sc, Ph. D** selaku ketua jurusan dan **Ihsan, S.Pd., M.Si** selaku sekretaris jurusan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

4. **Sahara, S.Si., M.Sc, Ph. D** selaku pembimbing I dan **Hernawati, S.Pd.,M.Pfis** selaku pembimbing II, dengan segala ketulusan hati membimbing, dan memberikan bantuan kepada penulis baik berupa arahan dan nasehat dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
5. **Muh. Said L,S.Pd., M.Si** selaku penguji I, **Kurniati Abidin, S.Si., M.Si** dan **Ihsan S.Pd., M.Si** selaku penguji II serta **Dr. Abdullah M.Ag** selaku penguji III atas semua bimbingan serta nasehat yang diberikan.
6. Segenap dosen pengajar jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membekali pengetahuan, bimbingan dan arahan selama ini.
7. Laboran laboratorium Fisika jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
8. Laboran laboratorium Kimia Fisika dan Anorganik jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
9. Kakak-kakakku **Fitriyani Salam, Heriyani, Abd.Rahman S, Sahid dan Muh.Rusdi** yang sudah memberikan semangat, kasih sayang dan nasehat yang diberikan selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku **Hasfianah H, Ernawati, Arnidarwati** yang sudah senantiasa menemani dan membantu selama penelitian dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada **Ardian, Ahdiatul Muqaddas, Nurhikmah, Susilas Tuti, Irwan Afandi**, yang senantiasa memberikan bantuan dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Teman-teman angkatan Radiasi 2012 terima kasih atas semangat yang telah diberikan.
13. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu dan telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian studi, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua orang yang membacanya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Gowa, 24 Februari 2017

Penulis



Rezky Salam  
NIM: 60400112062

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SIMBOL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>(1-5)</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>(6-34)</b>
2.1 Pengertian Tinta dan Jenis-jenisnya.....	6
2.2 Sifat-Sifat Tinta.....	12
2.2.1 Kerapatan (massa jenis) .....	12

2.2.2 Kekentalan (viskositas) .....	15
2.2.3 Tegangan Permukaan .....	19
2.3 Sabut Kelapa, Unsur Kandungannya .....	23
2.4 Tinjauan Al Quran Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>(35-39)</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	35
3.2 Alat dan Bahan .....	35
3.3 Prosedur Penelitian.....	37
3.4 Teknik Analisis Data.....	41
3.5 Diagram Alir .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>(40-54)</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	40
4.2 Pembahasan.....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>(55)</b>
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Implikasi penelitian.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>



## ABSTRAK

Nama Penyusun : Rezky Salam  
NIM : 60400112062  
Judul Skripsi : Uji kerapatan, viskositas dan tegangan permukaan pada tinta print dengan bahan dasar arang sabut kelapa

---

Penelitian yang dilakukan adalah uji kerapatan, viskositas dan tegangan permukaan pada tinta print dengan bahan dasar arang sabut kelapa. Dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan nilai kerapatan, viskositas dan tegangan permukaan tinta yang terbuat dari arang dengan tinta komersial canon. Pengukuran nilai kerapatan dilakukan dengan perbandingan massa per volume tinta, sedangkan untuk mengetahui nilai viskositas tinta dengan menggunakan viskometer ostwald dan pengukuran tegangan permukaan dengan menggunakan metode kenaikan kapiler. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tinta arang memiliki nilai kerapatan, viskositas dan tegangan permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan tinta komersial. Nilai kerapatan tinta yang terbuat dari arang tinta dari arang memiliki kerapatan rata-rata  $0,91 \text{ gr/cm}^3$  lebih besar 4,5 % dari pada tinta komersial. Nilai viskositas tinta yang terbuat dari arang memiliki nilai viskositas rata-rata sebesar 2,422 poise lebih tinggi 93,2 % dari pada tinta komersial. Nilai tegangan permukaan tinta yang terbuat dari arang mempunyai nilai tegangan permukaan rata-rata adalah 34,584 dyne/cm lebih besar 15,7 % dari pada tinta komersial.

**Kata Kunci:** Tinta, Arang sabut kelapa, Kerapatan, Viskositas, Tegangan permukaan

## ABSTRACT

Name : Rezky Salam  
NIM : 60400112062  
Thesis Title : Test density, viscosity and surface tension on the ink print with the basic ingredients of coconut husk charcoal

---

The study was a test of density, viscosity and surface tension on the ink print with the basic ingredients of coconut husk charcoal. With the aim to determine the comparative value of the density, viscosity and surface tension of ink made from charcoal with commercial ink canon. Measurement of the density value is done by comparison of mass per volume of ink, while to know the value of ink viscosity using Ostwald viscometer and surface tension measurements using capillary rise. Based on the research that has been conducted shows that the ink charcoal has a value of density, viscosity and surface tension greater than the commercial inks. Ink density value of charcoal ink made from charcoal has an average density of  $0.91 \text{ gr/cm}^3$  greater 4.5% of the komersial. Nilai ink viscosity ink made from charcoal has an average viscosity of 2,422 poise higher 93.2% of the surface tension komersial. Nilai ink ink made from charcoal has a surface tension value of the average is 34.584 dyne/cm greater 15.7% of the commercial ink.

**Keywords:** Ink, Charcoal coconut fiber, Density, Viscosity, Surface tension

## DAFTAR SIMBOL

Simbol	Keterangan Simbol	Satuan
P	Massa jenis	(gr/cm <sup>3</sup> )
m	Massa	(gr)
V	Volume	(mL atau gr <sup>3</sup> )
$\eta$	Koefisien Viskositas	(poise)
r	Jari-jari	(cm)
t	Waktu	(s)
L	Panjang	(cm)
P	Tekanan	(dyne/cm <sup>2</sup> )
$\gamma$	Tegangan permukaan	(dyne/cm)
h	Tinggi permukaan cairan	(cm)
g	Gaya gravitasi	(m/s <sup>2</sup> )
$\theta$	Sudut kontak	-

## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Tinta hitam	7
2.2	Viskometer ostwald	17
2.3	Tegangan permukaan zat cair	19
2.4	Sudut kontak zat cair	21
2.5	Kenaikan pipa kapiler	22
2.6	Sabut kelapa	24
4.1	Tinta yang terbuat dari arang	43
4.2	Hasil uji print tinta	53

## DAFTAR TABEL

No	Keterangan Tabel	Halaman
2.1	Komposisi sabut kelapa	25
2.2	Sifat bahan dasar arang sabut kelapa	26
3.1	Tabel pengamatan uji kerapatan tinta	39
3.2	Tabel pengamatan uji viskositas tinta	40
3.3	Tabel pengamatan uji tegangan permukaan tinta	40
4.1	Tabel hasil uji kerapatan tinta	44
4.2	Tabel hasil uji viskositas tinta	46
4.3	Tabel hasil uji tegangan permukaan tinta	47

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
4.1	Hubungan nilai kerapatan dengan variasi komposisi tinta	45
4.2	Hubungan nilai viskositas dengan variasi komposisi tinta	46
4.3	Hubungan nilai tegangan permukaan dengan variasi komposisi tinta	48

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan	Halaman
1	Data hasil penelitian	60
2	Analisis data penelitian	62
3	Dokumentasi penelitian	69
4	Persuratan	74

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat penggunaan tinta dalam bidang pendidikan sangat tinggi. Tinta sangat berperan penting dalam bidang percetakan sehingga produksi berbagai jenis tinta juga semakin meningkat. Akan tetapi sebagian besar tinta yang digunakan saat ini mengandung bahan kimia yang berbahaya terhadap kesehatan. Bahan kimia yang terkandung dalam tinta tersebut dapat menguap jika digunakan sehingga tercampur dengan udara bebas dan apabila terhirup oleh manusia dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan, pusing, sakit kepala bahkan dapat menyebabkan kerusakan otak permanen dan kerusakan hati, ginjal dan sistem saraf jika digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan hal tersebut sangat diperlukan pengembangan atau pembuatan tinta dengan menggunakan bahan yang lebih aman. Salah satu bahan penyusun dari tinta adalah carbon black sebagai pigmen hitam. Dengan demikian salah satu bahan alami yang mengandung unsur karbon dapat diperoleh dari hasil pembakaran sampah organik yang berupa arang. Salah satu limbah organik yang dapat digunakan adalah sabut kelapa. Sabut kelapa merupakan hasil samping dari buah kelapa yang paling banyak. Sehingga apabila tidak diolah dengan baik maka akan menjadi limbah. Selain itu, adanya senyawa organik seperti selulosa,



hemiselulosa dan lignin yang cukup tinggi dalam sabut kelapa. Senyawa organik ini merupakan senyawa yang tersusun dari bantai rantai karbon. Hasil dari pembakaran sabut kelapa inilah yang digunakan sebagai pewarna hitam alami pada tinta hitam.

Untuk mendapatkan kualitas cetakan yang baik tinta harus memiliki sifat yang meliputi kerapatan, tegangan permukaan dan viskositas dari tinta. Tinta yang memiliki kerapatan yang besar, jika digunakan pada mesin pencetak dapat mengalami penyumbatan. Hal ini disebabkan oleh ukuran dan jumlah pigmen dalam tinta. Kerapatan yang besar mempengaruhi konsumsi tinta yang digunakan pada saat percetakan. Semakin besar kerapatan tinta maka tinta akan lebih cepat mengering dan dapat menyebabkan akumulasi tinta pada mesin pencetak sehingga terjadi penyumbatan. Tinta tidak boleh terlalu encer maupun terlalu kental ukuran kekentalan tinta ini disebut viskositas. Tingkat kekentalan tinta dapat mempengaruhi daya alir tinta mulai dari mesin cetak hingga pada permukaan media cetak (kertas). Selain itu, kemampuan tinta untuk melekat pada media cetak (kertas) dapat dilihat dari nilai tegangan permukaannya. Semakin kecil tegangan permukaan maka sudut kontak antara permukaan kertas dan tinta semakin kecil sehingga butiran tinta dapat menyebar dan membasahi permukaan dengan baik. Besar kecilnya tegangan permukaan dipengaruhi pula oleh massa jenis tinta. Oleh karena itu dalam penelitian dilakukan pengujian sifat fisika tinta tersebut untuk mengetahui nilai dan perbandingannya dengan tinta komersial yang pada umumnya.

Penelitian sebelumnya, melakukan penelitian membuat tinta *whiteboard* ramah lingkungan dengan bahan dasar dari arang jerami. Dari hasil penelitian tersebut terdapat sampel tinta yang memiliki kualitas yang mendekati tinta *whiteboard* biasa. (Niar Suhartini dkk, 2012). Penelitian lain adalah pembuatan tinta printer menggunakan unsur karbon dari hasil pembakaran sampah daun sebagai pigmen warna hitam pada tinta. Hasil ujinya menunjukkan bahwa tinta dengan bahan dasar arang dari daun kering memiliki warna yang lebih hitam dibandingkan dengan tinta komersial (P. A. Wiguna dkk, 2014)

Berdasarkan penelitian tersebut di ketahui bahwa bahan karbon dari tinta hitam dapat diperoleh dari hasil pembakaran limbah organik seperti daun kering dan jerami. Maka, dilakukan penelitian membuat tinta dengan menggunakan limbah organik berupa sabut kelapa dengan memanfaatkan arangnya sebagai pigmen warna hitam pada pembuatan tinta dengan judul penelitian **“Uji kerapatan, viskositas dan tegangan permukaan pada tinta print dengan bahan dasar arang sabut kelapa”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan di atas rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah

- a. Seberapa besar nilai kerapatan tinta yang terbuat dari arang sabut kelapa dibandingkan dengan tinta komersial ?
- b. Seberapa besar nilai viskositas tinta yang terbuat dari arang sabut kelapa dibandingkan dengan tinta komersial ?

- c. Seberapa besar nilai tegangan permukaan tinta yang terbuat dari arang sabut kelapa dibandingkan dengan tinta komersial ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui seberapa besar nilai kerapatan tinta yang terbuat dari arang sabut kelapa dibandingkan dengan tinta komersial.
- b. Mengetahui seberapa besar nilai viskositas tinta yang terbuat dari arang sabut kelapa dibandingkan dengan tinta komersial.
- c. Mengetahui seberapa besar nilai tegangan permukaan tinta yang terbuat dari arang sabut kelapa dibandingkan dengan tinta komersial.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

- a. Penelitian ini membuat tinta print dari arang sabut kelapa yang diperoleh dari limbah hasil buah kelapa. Jenis sabut yang digunakan adalah sabut kelapa tua. Warna tinta yang akan dibuat adalah tinta hitam.
- b. Pembuatan tinta ini menggunakan arang sabut kelapa sebagai zat perwarna, gom arab dan aquades sebagai zat pengikat dan zat aditif yaitu alkohol.
- c. Pengujian tinta yang dilakukan adalah uji kerapatan, tegangan muka dan viskositas. Untuk mengetahui kualitas tinta dilakukan uji kerapatan untuk mengetahui massa jenis, tegangan permukaan dengan metode kenaikan kapiler dan uji kekentalan dengan menggunakan viskometer ostwald.
- d. Penelitian ini menggunakan tinta komersial canon sebagai pembanding.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat membuat tinta print yang aman dan ramah lingkungan serta peneliti dapat menentukan sifat fisik tinta organik yang dibuat dari arang sabut kelapa

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan gagasan baru kepada mahasiswa untuk mengembangkan penelitian ini dengan berbagai macam bahan yang lebih aman.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan tinta yang lebih aman terhadap kesehatan dan ramah lingkungan.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Tinta dan Jenis-jenisnya**

Tinta merupakan suatu bahan berwarna yang bersifat cair yang mengandung bahan pewarna (pigmen) yang digunakan untuk mewarnai suatu permukaan. Tinta merupakan sebuah media yang sangat kompleks, berisikan pelarut, pigmen, celupan, resin dan pelumas, sollubbilizer (semacam senyawa yang membentuk ion-ion polimer polar dengan resin tahan air), surfaktan yaitu unsur basah yang menurunkan tekanan permukaan dari sebuah cairan, memungkinkan penyebaran yang mudah, surfaktan juga menurunkan tekanan antar permukaan antara dua cairan, materi-materi partikuler, pemijar dan material-material lainnya. Komponen-komponen tinta tersebut menjalankan banyak fungsi seperti sebagai pembawa atau pengikat tinta, pewarna dan bahan-bahan adiktif lainnya digunakan untuk mengatur aliran, ketebalan dll (wikipedia, 2009).

Tinta cetak merupakan suatu bahan pewarna yang bersifat cair, yang berfungsi untuk menghasilkan gambar pada suatu media cetak seperti kertas atau karton. Tinta cetak adalah hasil dispersi antara zat pigmen pada suatu zat pelarut yang menghasilkan sebuah gambar pada suatu media cetak. Selain itu tinta cetak dapat pula diartikan sebagai cairan yang mengandung berbagai macam bahan pewarna (pigmen) atau dyes yang digunakan untuk mewarnai sebuah permukaan untuk menghasilkan sebuah gambar atau tulisan. (Antono, 2013: 10).



Gambar 2.1: Tinta hitam

(Sumber: <http://www.citrajaya.net/produk/eprint-tinta/888-eprint-super-black-pigment-ink.html>)

Secara umum tinta terdiri beberapa komponen penyusun yaitu bahan pewarna, zat pengikat (varnish), dan zat aditif. Bahan pewarna ini ada dua macam yaitu pigmen dan zat warna dai. Pigmen sendiri terdiri dari pigmen organik, anorganik. Pigmen membutuhkan suspensi yang berfungsi sebagai pengikat yang berbentuk larutan atau cairan. Bentuk dari pigmen berupa partikel padat yang mempunyai kehalusan tertentu sesuai dengan teknik cetak yang digunakan. Pigmen berfungsi untuk memberikan warna pada tinta dan memberikan lapisan warna pada permukaan hasil cetakan. Kenampakan warna tinta ditentukan jenis pigmen yang dikandung. Semakin kecil ukuran pigmen, maka kualitas pigmen semakin baik sehingga intensitas (kekuatan) warna yang dihasilkan pada tinta semakin baik pula. Jika dibandingkan dengan tinta *dyes*, warna yang dihasilkan oleh pigmen lebih permanen, karena tidak mudah memudar jika berkontak langsung dengan sinar matahari. Pada dasarnya warna dasar pigmen terdiri dari 3 warna yaitu pigmen cyan, pigmen magenta dan pigmen yellow. Dan sebagai tambahan untuk mendapatkan kedalaman warna maka

ditambahkan warna hitam yang sering disebut key color atau kunci warna (Antono, 2013).

Zat pengikat (pembawa pigmen) berfungsi sebagai pengikat pigmen. Zat pengikat adalah komponen pelarut bagi pigmen agar dapat teraplikasi pada substrat. Zat pengikat tinta umumnya menggunakan resin polimer, baik resin alami maupun resin sintesis. Fungsi dari resin adalah untuk menentukan sifat dan karakter tinta, menyebarkan partikel pigmen tinta agar merata di semua bagian, mengatur viskositas dan membantu pembentukan film dan menaikkan sifat mekanis dan sifat khusus dari tinta seperti kemampuan pembasahan dan ketahanan gesek. Resin alami dapat diperoleh dari penyadapan getah tumbuhan, misalnya pohon pinus atau pohon *acacia* atau yang lebih dikenal sebagai gum arab. Gum arab pada dasarnya merupakan serangkaian satuan-satuan galaktosa, arabinosa, asam galakturonat dan protein yang berperan sebagai bahan pengental yang efektif karena kemampuannya melindungi koloid dan dapat mengikat partikel.

Zat aditif yaitu zat tambahan yang diberikan pada larutan tinta untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu pada tinta, baik sifat kimia (proses pengeringan tinta) maupun sifat fisika tinta (sifat alir tinta, ketahanan gosok tinta dan sebagainya). Kandungan tambahan pada tinta salah satunya adalah surfaktan yaitu agen aktif permukaan yang berguna untuk menurunkan tegangan permukaan dari pelarut di dalam mana surfaktan dilarutkan. Fungsi zat aditif ini adalah sebagai zat penstabil untuk penyebaran pigmen, zat pembasah, menjaga agar tegangan permukaan air tetap rendah sehingga tinta dapat bereaksi lebih leluasa dengan

substrat dan untuk menghindari masalah pembentukan busa dalam tinta (Antono, 2013: 10).

Untuk mendapatkan hasil cetakan yang baik, tinta cetak harus mempunyai sifat alir yang baik. Sifat alir tinta dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perubahan bentuk dan aliran suatu bahan cair (cairan). Menurut Antono, 2013 yang termasuk dalam sifat alir tinta adalah sebagai berikut:

1. Kekentalan

Untuk memperoleh gambar cetak yang baik, tinta tidak boleh terlalu encer maupun terlalu kental. Viskositas adalah kekentalan tinta cetak atau ukuran tekanan dalam dari suatu zat cair terhadap alirannya yang diukur dengan alat viskometer. Tinggi rendahnya nilai viscositas tinta cetak dipengaruhi oleh sifat mesin cetak dan bahan cetakan (kertas).

2. Daya alir

Daya alir adalah kemampuan tinta untuk mengalir. Tinta akan mengalir dari bak penyimpanan tinta hingga menuju ke media cetak atau kertas setelah mengalami proses mekanis dalam mesin pencetak. Dengan adanya energi atau gaya yang diberikan maka cairan tinta tersebut akan mengalir. energi yang didapat berasal dari adanya pengadukan, penggilingan dan gravitasi cairan.

3. *Thixotrophy*

Tiksotrop adalah sifat yang dimiliki oleh tinta akan menjadi cair ketika diaduk dan akan kembali mengental jika didiamkan. Sifat tinta ini akan mempengaruhi



aliarannya dimana tinta akan mengalir apabila terdapat gerakan dan akan diam apabila gerakan tersebut dihentikan.

#### 4. *Tackness*

Merupakan kelengketan atau sifat daya tarik internal dan eksternal tinta sehingga terjadi perpindahan tinta ke permukaan material cetak dengan baik.

*Tackness* suatu tinta disesuaikan dengan kecepatan mesin dan jenis material cetak yang digunakan.

#### 5. *Driying Time*

Merupakan sifat pengering tinta sampai dengan ke pori-pori kertas.

Terdapat berbagai macam jenis tinta untuk mesin printer. Berbeda jenis tinta printer, maka tentu berbeda pula fungsi maupun kualitasnya. Menurut Anonim, Berikut adalah jenis tinta berdasarkan jenis formula dan fungsinya:

##### a. Tinta printer dye base

Tinta dye base merupakan jenis tinta yang dominan berbahan dasar air ( $H_2O$ ) dan dicampur dengan bahan pewarna yang bisa menyatu dengan baik, sehingga kemungkinan untuk mengendap dan tersumbat pada mesin printer semakin kecil. Tinta printer tipe ini lebih banyak digunakan untuk printer standar karena hasil cetak yang bagus dan warna yang cerah. Namun hasil cetak tinta jenis ini kurang pekat dan tidak tahan air jika dicetak di kertas biasa. Tinta ini juga mudah luntur dan warnanya cepat pudar jika terpapar sinar matahari.

##### b. Tinta printer pigment

Tinta pigmen memiliki kualitas cetak yang lebih tajam, pekat, tahan lama dan tahan air di semua jenis kertas seperti HVS, inkjet paper maupun photo paper.

Formula tintanya yang terdiri dari pencair, pewarna pigment dan yang lainnya. Akan terdapat pula kekurangan dari tinta ini yaitu mudah mengendap jika printer tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dikarenakan cartridge dari printer tersebut tersumbat oleh bahan pewarna tinta yang mengendap dan mengering.

c. Tinta printer art paper ink

Jenis tinta ini cocok digunakan di percetakan skala kecil maupun besar. Biasanya digunakan untuk mencetak di kertas art paper ivory dengan jumlah kecil untuk gambar full color.

d. Tinta printer sublimation ink

Jenis tinta sublimation ink atau water based sublimation memiliki sifat yang lebih tahan terhadap air dan memiliki degradasi warna yang lebih kuat sehingga jenis tinta ini sangat cocok untuk mencetak bahan-bahan sablon, seperti baju maupun kaos, pin mug, keramik dll.

e. Tinta printer solvent

Jenis tinta ini memiliki ketahanan yang paling baik terhadap air dan panas sinar matahari karena tinta solvent terbuat dari bahan-bahan yang mendekati seperti cat duco ditambah dengan bahan-bahan yang disesuaikan untuk tipe-tipe printer outdoor. Tinta solvent banyak digunakan untuk mencetak banner, spanduk, biliboard, neonbox dan lain yang lainnya. Kekurangan dari tinta ini memiliki bau yang menyengat sehingga disarankan menggunakan masker pada saat proses percetakan untuk meminimalisir kandungan kimia yang bisa terhirup.

f. Tinta printer eco solvent

Tinta eco solvent sama seperti tinta solvent, hanya karakteristik tinta eco solvent sedikit kurang tahan terhadap sinar UV, namun tidak berbau menyengat dibanding tinta solvent. Oleh karena itu tinta eco solvent banyak digunakan untuk cetakan dalam ruangan.

## **2.2 Sifat-sifat Tinta**

### **2.2.1 Kerapatan (massa jenis)**

Kerapatan didefinisikan sebagai berat per satuan volume tinta. Kerapatan tinta dipengaruhi oleh jenis bahan baku dan jumlahnya, serta dipengaruhi oleh suhu. Kerapatan akan mempengaruhi penggunaan tinta selama proses pencetakan. Kerapatan yang besar disebabkan oleh jumlah pigmen dalam tinta. Dalam proses percetakan, mesin pencetak tidak dapat mentransfer tinta dengan kerapatan pigmen yang besar, hal ini menyebabkan akumulasi pigmen dan partikel padat di penggulung tinta ataupun bagian-bagian dari mesin cetak tersebut sehingga menyebabkan penyumbatan. Hal ini biasanya terjadi pada pengerjaan cetak dengan kecepatan tinggi. Selain itu, kerapatan tinggi dan kerapatan rendah atau perbedaan kerapatan yang terlalu besar akan menyebabkan lapisan-lapisan tinta. Tinta dengan kerapatan rendah akan mengambang, tinta dengan kerapatan tinggi akan mengendap. Umumnya, kerapatan tinta cetak adalah  $1 \text{ gr/cm}^3$  (Hendri Muchtar, 2014).

Kerapatan merupakan perbandingan antara massa dan volume dari suatu zat. Makin besar volume dan massa dari suatu zat, makin besar kerapatannya. Begitupula sebaliknya, makin kecil volume dan massa suatu zat, kerapatannya

makin kecil pula. Sebagian besar zat padat dan cair mengembang bila dipanaskan dan menyusut bila dipengaruhi penambahan tekanan eksternal (Soedjojo, 1999).

Massa suatu benda adalah ukuran banyak zat yang terkandung dalam suatu benda. Sedangkan massa jenis adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara massa dengan volume suatu benda. Sebagaimana yang dikemukakan bahwa “massa jenis suatu benda adalah massa benda itu dibagi dengan volumenya”.

Secara matematis dapat dituliskan: (Tipler, 1996 )

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (2.1)$$

Dimana,  $\rho$  = kerapatan (gr/cm<sup>3</sup>)

m = massa (gr)

V = volume (cm<sup>3</sup>)

Dalam pengukuran massa jenis suatu benda adalah mengukur massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Massa jenis berfungsi untuk menentukan zat. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Dan satu zat berapapun massanya berapapun volumenya akan memiliki massa jenis yang sama.

Bila kerapatan benda lebih besar dari kerapatan air maka benda tersebut akan tenggelam dalam air. Bila kerapatannya lebih kecil maka benda akan mengapung. Benda mengapung bagian volume sebuah benda yang tercelup dalam cairan sama dengan rasio kerapatan benda-benda terhadap kerapatan cairan. Rasio kerapatan dinamakan berat jenis zat itu. Massa jenis relative tidak memiliki

satuan, massa jenis relative kurang ketelitiannya dibandingkan dengan pengukuran massa.

Massa jenis zat dapat dihitung dengan membandingkan massa zat (benda) dengan volumenya. Massa jenis merupakan salah satu ciri untuk mengetahui kerapatan zat. Pada volume yang sama, semakin rapat zatnya semakin besar massanya. Sebaliknya makin renggang, makin kecil massa suatu benda. Pada massa yang sama semakin rapat zatnya semakin kecil volumenya. Sebaliknya semakin renggang kerapatannya semakin besar volumenya.

Massa jenis merupakan nilai yang menunjukkan besarnya perbandingan antara massa benda dengan volume benda tersebut. Massa jenis suatu benda bersifat tetap artinya jika ukuran dan bentuk benda diubah massa jenis benda tidak berubah. Misalnya ukurannya diperbesar sehingga massa benda maupun volumenya benda makin besar walaupun kedua besaran yang menunjukkan ukuran benda makin diperbesar tetapi massa jenisnya tetap.

Untuk menentukan volume benda dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan bentuk bendanya. Untuk benda yang beraturan bentuknya dapat dilakukan dengan rumusan yang sesuai, misal untuk bentuk kubus maka yang harus dilakukan adalah mengukur panjang sisi kubus, kemudian menghitungnya dengan rumusan sisi pangkat tiga. Sedangkan untuk benda tidak beraturan pengukuran volume dilakukan dengan cara memasukkan benda tersebut kedalam gelas ukur yang di isi dengan air dengan volume tertentu, kemudian diamati selisih volumenya. Selisih volume tersebut adalah volume benda

yang dimasukkan ke dalam gelas ukur. Setelah itu dapat dihitung berapa massa jenis benda (Taba, 2010).

Selain itu, untuk menentukan massa jenis zat cair dapat dilakukan dengan mengukur volume dengan menggunakan gelas ukur dan mengukur massa zat cair dengan menghitung selisih massa gelas ukur sebelum diisi zat cair dan setelah diisi zat cair. Selisih massa tersebut adalah massa zatnya. Untuk mengukur massa zat cair dapat menggunakan neraca analitik atau yang lainnya (Bird, 1993).

### **2.2.2 Kekentalan (viskositas)**

Viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. Kekentalan merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Viskositas menentukan kecepatan mengalirnya suatu cairan. Suatu jenis larutan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah, dan sebaliknya larutan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Kekentalan yang dimiliki setiap zat berbeda-beda, hal ini bergantung pada konsentrasi dari zat terlarut dalam cair atau fluida tersebut (Atkins, 1996).

Fluida, baik zat cair maupun zat gas yang jenisnya berbeda memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Viskositas atau kekentalan sebenarnya merupakan gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Jadi molekul-molekul yang membentuk suatu fluida saling gesek-menggesek ketika fluida-fluida tersebut mengalir. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi (gaya tarik menarik antara molekul sejenis). Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbukan molekul (Bird, 1993).

Satuan sistem internasional (SI) untuk koefisien viskositas adalah  $\text{Ns/m}^2 = \text{Pa}\cdot\text{s}$  (pascal sekon). Satuan CGS (centimeter gram sekon) untuk koefisien viskositas adalah  $\text{dyn}\cdot\text{s/cm}^2 = \text{poise (p)}$ . Viskositas juga sering dinyatakan dalam sentipoise (cp).  $1 \text{ cp} = 1/1000 \text{ p}$ . Satuan poise digunakan untuk mengenang seorang Ilmuwan Prancis, almarhum Jean Louis Marie Poiseuille.

$$1 \text{ poise} = 1 \text{ dyn}\cdot\text{s/cm}^2 = 10^{-1} \text{ N}\cdot\text{s/m}^2$$

Suatu fluida dapat diketahui tingkat kekentalan berdasarkan koefisien kekentalan fluida tersebut. Koefisien viskositas adalah hambatan pada aliran cairan. Koefisien viskositas dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Poiseuille: (Sutiah, K, 2008)

$$\eta = \frac{\pi P r^4 t}{8 V L} \quad (2.2)$$

$\eta$  = koefisien viskositas (poise)

$r$  = jari-jari pipa (cm)


$t$  = waktu (s)

$V$  = volume (ml)

$L$  = panjang pipa (cm)

$P$  = tekanan ( $\text{dyne/cm}^2$ )

Menentukan viskositas suatu zat menggunakan alat yang disebut dengan viskometer. Viskositas yang digunakan untuk menentukan viskositas cairan adalah metode ostwald. Metode ini ditentukan berdasarkan hukum Poiseuille menggunakan viskometer ostwald. Cara menentukannya dilakukan dengan mengukur waktu yang diperlukan cairan untuk mengalir dalam pipa kapiler dari A ke B seperti gambar berikut:



Gambar 2.2: Viskometer Ostwald

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan cara penggunaan alat viskometer ostwald, yaitu cairan yang akan diukur viskositasnya dimasukkan ke dalam viskometer ostwald melalui tabung A. Cairan diisap dengan pompa ke tabung B, hingga permukaan cairan melewati batas atas (tanda a), dan cairan dibiarkan mengalir melalui batas. Menghitung waktu yang dibutuhkan cairan mengalir mulai dari batas a hingga melewati batas b menggunakan stopwatch.

Pengukuran viskositas yang tepat dengan cara seperti persamaan (2.2) sulit dicapai. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya harga  $r$  dan  $l$  sukar ditentukan secara tepat dalam persamaan Poiseuille. Oleh karena itu viskositas cairan ditetapkan dengan cara membandingkannya dengan cairan yang mempunyai viskositas tertentu, misalnya aquades.

Untuk dua cairan yang berbeda dengan pengukuran alat yang sama, diperoleh hubungan:



$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\pi \rho_1 r^4 t_1}{8 l V} \cdot \frac{8 l V}{\pi \rho_2 r^4 t_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2} \quad (2.3)$$

Karena tekanan berbanding lurus dengan kerapatan cairan, maka berlaku:

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2} \quad (2.4)$$

Jadi, bila viskositas dan kerapatan pembanding diketahui, maka dengan mengukur waktu yang diperlukan kedua cairan untuk mengalir melalui alat yang sama dapat ditentukan viskositas ( $\eta$ ) cairan yang sudah diketahui kerapatannya (Devina Apriani, 2013).


Salah satu sifat fisik yang mempengaruhi hasil cetakan adalah ukuran keadaan encer kentalnya tinta yang disebut dengan viskositas. Viskositas adalah kekentalan tinta atau ukuran tekanan dalam dari suatu zat cair terhadap alirannya. Tinggi rendahnya viskositas tinta dapat mempengaruhi mesin cetak dan hasil cetaknya. Tingkat kekentalan tinta tidak boleh terlalu kental maupun terlalu encer sehingga tidak mudah tersumbat atau mengendap pada mesin pencetak (Antonius, 2008: 18).

Viskositas merupakan kekentalan tinta cetak atau ukuran kekentalan dalam dari suatu zat cair terhadap alirannya yang diukur dengan alat ukur Viscometer dengan satuan Centipoise (cP). Viskositas tinta ditentukan oleh bahan pengikatnya (pembawa warnanya). Dengan menambahkan zat pelarut atau vernis dari berbagai tingkat viskositas, maka akan berpengaruh terhadap mesin pencetak dan hasil cetaknya. Oleh karena itu dibutuhkan konsentrasi yang tepat untuk menghasilkan tinta dengan tingkat kekentalan yang sesuai dengan standar

kekentalan tinta. Viskositas tinta dapat diubah dengan penambahan bahan dasar pembuat tinta, bahan pengencer dan bahan pengikat.

### 2.2.3 Tegangan permukaan

Tegangan permukaan suatu cairan adalah banyaknya gaya yang dibutuhkan untuk memperluas permukaan cairan per satu satuan luas. Satuan tegangan permukaan ( $\gamma$ ) dalam cgs dinyatakan dalam  $\text{erg cm}^{-1}$  atau  $\text{dyne cm}^{-1}$ , sedangkan dalam satuan SI dinyatakan dalam  $\text{N m}^{-1}$ . Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Tegangan permukaan ini disebabkan karena adanya molekul dalam suatu cairan yang saling tarik menarik anatar satu dengan yang lainnya ke segala arah dengan gaya yang sama besarnya. Namun, pada permukaan cairan tidak ada molekul yang saling tarik menarik sehingga luas permukaan cairan cenderung untuk menyusut. Permukaan cairan akan mengalami resultan gaya yang berasal dari sisi samping dan bawah permukaan yang menarik permukaan cairan mengarah ke dalam cairan itu sendiri (Tang, 2011: 2).




Gambar 2.3: tegangan permukaan zat cair

(Sumber: Sri Jumini, 2015: 109)

Gambar di atas menunjukkan salah satu peristiwa tegangan permukaan yang terjadi pada permukaan zat cair. Uang logam memiliki massa jenis yang lebih besar dari massa jenis zat. Akan tetapi, uang logam tersebut tidak tenggelam karena adanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini disebabkan karena partikel dalam zat cair saling tarik menarik dengan partikel lain di sekitarnya. Sedangkan di permukaan zat cair tidak ada partikel lain di atasnya sehingga permukaan air tertarik ke dalam cairan karena adanya gaya yang berasal dari bawah permukaan zat cair yang mengarah ke atas permukaan. Gaya inilah yang menahan uang logam untuk tidak tenggelam (Sri Jumini, 2015: 109).

Partikel di dalam zat cair mempunyai gaya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya yang disebut dengan gaya kohesi. Tegangan permukaan merupakan hasil interaksi pada permukaan kontak antara dua material yang berbeda jenis. Istilah tegangan permukaan ini biasanya dikorelasikan antara benda padat dengan zat cair. Semakin rendah tegangan permukaan maka semakin besar permukaan kontak antara dua material tersebut. Sehingga butiran-butiran zat cair akan menyebar secara merata pada permukaan benda. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil cetakan yang baik atau merata maka tinta harus mempunyai tegangan permukaan yang rendah (Antonius, 2008: 24-25).

Tegangan permukaan merupakan fenomena yang terjadi pada zat cair (fluida) yang berada dalam keadaan diam. Gaya ini biasanya dapat diketahui dengan melihat kenaikan cairan dalam pipa kapiler dan bentuk suatu tetesan kecil cairan.




Gambar 2.4: Sudut kontak zat cair

(Sumber: Antonius, 2008)

Tegangan antar permukaan merupakan hasil dari interaksi kohesi dan adhesi pada permukaan kontak antara dua material yang berbeda. Weitting umumnya dihubungkan antara benda padat dengan zat cair. Semakin rendah tegangan antar permukaan semakin besar efek dari weitting. Weitting diartikan sebagai ukuran (besar/kecilnya) permukaan kontak antara dua material. Semakin kecil sudut kontak, butiran zat cair akan menyebar lebih baik sehingga akan membasahi permukaan secara sempurna (tipis dan merata). Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil cetakan yang baik atau merata maka tinta harus mempunyai tegangan permukaan yang rendah (Antonius, 2008: 24-25).

Penentuan tegangan permukaan dalam penelitian ini akan digunakan metode kenaikan kapiler yaitu mengukur tegangan permukaan zat cair dengan menggunakan pipa berdiameter. Metode ini didasarkan pada kenyataan bahwa apabila pipa kapiler dimasukkan ke dalam cairan maka permukaan cairan dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Kenaikan atau penurunan cairan dalam kapiler disebabkan oleh adanya tegangan permukaan yang bekerja pada

permukaan cairan yang menyentuh dinding sepanjang keliling pipa. Akibat tegangan permukaan ini pipa akan memberikan gaya reaksi pada permukaan cairan yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan (Yazid, 2005).



Gambar 2.5: Kenaikan pipa kapiler

Bila pipa kapiler dimasukkan ke dalam suatu zat cair, maka zat tersebut akan naik ke dalam pipa sampai ketinggian tertentu akibat adanya tegangan permukaan, sehingga terjadi keseimbangan antara gaya ke atas dan ke bawah yang menyebabkan tinggi permukaan cairan akan stabil. Oleh karena gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah sehingga diperoleh persamaan untuk tegangan permukaan (Atastina, 2003: 21-22).

$$F_1 = 2 \pi r \gamma \cos\theta \text{ (gaya ke atas)} \quad (2.5)$$

$$F_2 = \pi r^2 h \rho g \text{ (gaya ke bawah)} \quad (2.6)$$

Pada saat setimbang berlaku  $F_1 = F_2$ , sehingga diperoleh:

$$2 \pi r \gamma \cos\theta = \pi r^2 h \rho g \quad (2.7)$$

$$\gamma = \frac{r h \rho g}{2 \cos\theta} \quad (2.8)$$

untuk cairan dengan sudut kontak yang kecil seperti air  $\theta \approx 0$ , maka  $\cos \theta = 1$ .

Persamaan menjadi: (Atastina, 2003)

$$\gamma = \frac{r h \rho g}{2} \quad (2.9)$$

Keterangan,

$\gamma$  = tegangan permukaan (dyne/cm)

$r$  = jari-jari pipa kapiler (cm)

$h$  = tinggi permukaan cairan pada kapiler (cm)

$\rho$  = massa jenis cairan ( $\text{gr}/\text{cm}^3$ )

$g$  = gaya gravitasi ( $\text{m}/\text{s}^2$ )

$\theta$  = sudut kontak

Faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan adalah jenis cairan, suhu, tekanan, zat terlarut, kerapatan/massa jenis. Semakin besar massa jenis berarti makin rapat muatan atau partikel dari cairan sehingga menyebabkan makin besar gaya yang diperlukan untuk memecahkan permukaan cairan tersebut. Karena partikel yang rapat mempunyai gaya tarik menarik yang lebih kuat antar partikel. Begitupun sebaliknya cairan yang mempunyai massa jenis yang kecil akan mempunyai tegangan permukaan yang kecil pula (Mughtar, 2015).

### 2.3 Sabut kelapa, unsur kandungannya

Tanaman kelapa (*Cocos nucifera*) merupakan salah satu tanaman yang banyak tumbuh di daerah Indonesia. Pada tahun 2009, luas areal tanaman kelapa di Indonesia mencapai sekitar 3.799.124 Ha, dengan total produksi diperkirakan sebanyak 3.257.969 ton butir kelapa, yang sebagian besar (95 %) merupakan perkebunan rakyat. Tidak hanya itu, dari tahun ke tahun produksi buah kelapa

semakin meningkat sehingga akan menyebabkan peningkatan jumlah produksi limbah yang dihasilkan dari buah kelapa.



Gambar 2.6: Sabut Kelapa  
(Sumber: Dokumen pribadi)

Sabut kelapa merupakan hasil samping dan merupakan bagian yang terbesar dari buah kelapa, yaitu sekitar 35 persen dari bobot buah kelapa. Sabut kelapa terdiri dari serat dan gabus yang menghubungkan satu serat dengan serat lainnya. Setiap butir kelapa mengandung serat 525 gram (75 % dari sabut), dan gabus 175 gram (25 % dari sabut). Dengan demikian, jika dilihat dari jumlah produksi buah kelapa pertahunnya apabila secara rata-rata produksi buah kelapa pertahun adalah sebesar 5,6 juta ton, maka berarti terdapat sekitar 1,7 juta ton sabut kelapa yang dihasilkan. Oleh karena itu untuk meminimalkan limbah sabut kelapa sebagian masyarakat memanfaatkan serat sabut kelapa untuk dijadikan alat-alat rumah tangga seperti sapu, keset, tali dan lain-lain (Yesika Arini, 2010: 205-206).

Tabel 2.1. Komposisi Sabut Kelapa

Parameter	Kadar (%)
$\alpha$ Selulosa	26,6
Hemiselulosa	27,7
Lignin	29,4
Air	8
Komponen Ekstraktif	4,2
Uronat Anhidrat	3,5
Nitrogen	0,1
Abu	0,5

(Sumber: Yesika Arini dkk, 2010)

Berdasarkan komposisi sabut kelapa di atas menunjukkan bahwa selulosa, hemiselulosa dan lignin yang terkandung dalam sabut kelapa cukup tinggi. Senyawa organik seperti selulosa, hemiselulosa dan lignin tersebut tersusun atas banyak rantai karbon. Bahan organik yang memiliki kandungan lignin yang tinggi maka kualitas arang yang dihasilkan semakin bagus (Iskandar, 2012).

Proses pengarangan biasanya disebut dengan karbonisasi yang menurut istilah berarti penguraian biomassa karena panas di atas 150°C. Proses pengarangan merupakan proses pembentukan arang dari senyawa organik dalam bahan baku yang dominan yang mengandung selulosa. Proses pengarangan terjadi melalui pemutusan ikatan karbon dengan hidrogen, dimana karbon tersebut mengalami proses oksidasi. Pada proses pengarangan dihindari terdapatnya oksigen karena adanya oksigen dari luar dapat mempengaruhi hasil arang yang



diperoleh karena karbon yang terbentuk dengan adanya oksigen akan mengalami reaksi lanjutan yaitu oksidasi, sehingga hasil akhirnya berupa abu. Produk yang paling penting dalam proses karbonasi adalah arang.

Tabel 2.2 Sifat bahan dasar arang sabut kelapa

<b>Sifat</b>	<b>Arang sabut kelapa</b>
Moisture (%)	1,56
Ash (%)	10,37
Volatile Matter (%)	22,11
Fixed carbon (%)	67,52
Calor Value (kal/g)	5267

(Sumber: Hendra)

Salah satu metode pembuatan arang adalah dengan metode kiln drum. Pembuatan arang dengan cara kiln drum umumnya digunakan untuk tujuan komersil. Dengan metode drum, karbonisasi dapat diamati dan diawasi melalui pengatur udara masuk dan tidak tergantung dari cuaca pada saat itu. Cara kerjanya adalah panas berasal dari bahan baku itu sendiri yang dibantu oleh udara dari luar yang diatur menurut kapasitas kiln tersebut.

Teknologi pembuatan arang dengan kiln drum adalah suatu metode pembuatan arang yang murah dan sederhana tetapi dapat menghasilkan rendemen dan kualitas arang yang cukup tinggi. Teknologi ini dapat diterapkan pada industri rumah tangga di pedesaan karena bahan konstruksi drum bekas mudah diperoleh dengan harga yang relatif murah. Selain itu, konstruksi tungku dan operasi

pengolahannya mudah dilakukan oleh siapa saja yang berminat dan tidak memerlukan pendidikan khusus.

Sebelum melaksanakan pembakaran terlebih dahulu alat dibersihkan dari sisa abu yang tertinggal di dasar drum. Selanjutnya pada dasar drum diberi beberapa kayu atau kertas dan dibakar, kemudian dibiarkan sampai bahan tersebut menyala, kemudian ditambahkan setengah dari drum ke dalam tungku pembakaran, pada tahap ini harus dijaga agar bahan yang dibakar tidak menyala. Untuk tahap penambahan selanjutnya dilakukan apabila bahan yang sedang dibakar menyala dan tidak mau padam walaupun telah ditutup penutup drumnya. Banyaknya penambahan sama dengan penambahan pertamanya. Pekerjaan ini dilakukan sampai drum pembakaran penuh, setelah itu bahan yang ditambahkan terkarbonisasi drum ditutup tapi lubang kecil tetap dibiarkan terbuka. Setelah ada tanda-tanda asap putih kebiruan yang halus keluar dari lubang kecil penutup drum maka lubang tersebut ditutup rapat dan akhirnya drum dibiarkan sampai bahan terkarbonisasi penuh dan dikeluarkan dari drum pembakaran.

#### **2.4 Tinjauan Al Quran Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan**

Al Quran merupakan petunjuk atau pedoman bagi ummat Islam. Oleh karena itu, sekiranya sebagai generasi penuntut ilmu sudah sepatutnya menjadikan Al Quran sebagai salah satu pedoman dalam mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan. Dalam Al Quran telah dijelaskan segala macam dasar ilmu pengetahuan peristiwa atau kejadian baik pada zaman dahulu hingga masa yang akan datang. Seiring perkembangan zaman maka ilmu pengetahuan dan teknologi

pengolahannya mudah dilakukan oleh siapa saja yang berminat dan tidak memerlukan pendidikan khusus.

Sebelum melaksanakan pembakaran terlebih dahulu alat dibersihkan dari sisa abu yang tertinggal di dasar drum. Selanjutnya pada dasar drum diberi beberapa kayu atau kertas dan dibakar, kemudian dibiarkan sampai bahan tersebut menyala, kemudian ditambahkan setengah dari drum ke dalam tungku pembakaran, pada tahap ini harus dijaga agar bahan yang dibakar tidak menyala. Untuk tahap penambahan selanjutnya dilakukan apabila bahan yang sedang dibakar menyala dan tidak mau padam walaupun telah ditutup penutup drumnya. Banyaknya penambahan sama dengan penambahan pertamanya. Pekerjaan ini dilakukan sampai drum pembakaran penuh, setelah itu bahan yang ditambahkan terkarbonisasi drum ditutup tapi lubang kecil tetap dibiarkan terbuka. Setelah ada tanda-tanda asap putih kebiruan yang halus keluar dari lubang kecil penutup drum maka lubang tersebut ditutup rapat dan akhirnya drum dibiarkan sampai bahan terkarbonisasi penuh dan dikeluarkan dari drum pembakaran.

## **2.5 Tinjauan Al Quran Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan**

Al Quran merupakan petunjuk atau pedoman bagi ummat Islam. Oleh karena itu, sekiranya sebagai generasi penuntut ilmu sudah sepatutnya menjadikan Al Quran sebagai salah satu pedoman dalam mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan. Dalam Al Quran telah dijelaskan segala macam dasar ilmu pengetahuan peristiwa atau kejadian baik pada zaman dahulu hingga masa yang akan datang. Seiring perkembangan zaman maka ilmu pengetahuan dan teknologi

juga semakin meningkat. Yakni, dalam dunia pendidikan diperlukan beberapa aspek yang dapat menunjang proses belajar mengajar misalnya alat tulis, buku pelajaran dan lain sebagainya.

Tinta mempunyai peranan penting dalam kehidupan khususnya dalam bidang pendidikan. Tinta dapat digunakan sebagai alat tulis dalam proses belajar mengajar hingga untuk mencetak buku-buku pelajaran. Sejak zaman dahulu tinta sudah digunakan di beberapa negara dengan bahan penyusun yang berbeda. Bahan penyusun tinta saat itu berasal dari campuran antara jelaga dari asap kayu cemara, lampu minyak dan jelatoh dari kulit binatang serta darah yang dibekukan. Selain itu menggunakan karbon hitam yang dihasilkan dari pembakaran tulang, aspal dan substansi-substansi lainnya. Hingga saat ini produksi tinta semakin dikembangkan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini semakin berkembang. Hal ini berkaitan dengan ayat Al Quran dalam Surah Al Kahfi ayat 109 yang berbunyi:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

Terjemahnya:

*Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)". (Q.S. Al Kahfi: 109).*

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, makna yang dimaksud dari lafaz *bimislihi* bukanlah tambahan sebanyak itu, melainkan tambahan yang semisal, kemudian yang semisal lagi tanpa ada henti-hentinya, karena ayat-ayat Allah dan kalimat-kalimatnya tidak dapat dibatasi. Ar-Rabi' ibnu Anas mengatakan, sesungguhnya perumpamaan ilmu semua hamba Allah dibandingkan dengan ilmu Allah sama dengan setetes air dibandingkan dengan semua lautan yang ada. Allah Swt. telah menurunkan firman-Nya berkenaan dengan hal ini, yaitu: *Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena. (Luqman: 27)*, hingga akhir ayat. Yakni seandainya laut dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimah-kalimah Allah dan semua pepohonan dijadikan sebagai pena, niscaya semua pena itu akan patah dan semua air laut kering kehabisan; sedangkan kalimah-kalimah Allah masih tetap utuh, tiada sesuatu pun yang dapat membatasinya. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan mampu memperkirakan batasannya dan tiada seorang pun yang dapat memuji-Nya sesuai dengan apa yang selayaknya bagi Dia, melainkan hanya Dia sendirilah yang mengetahui pujian itu sebagaimana Dia memuji diri-Nya sendiri. Sesungguhnya pujian Tuhan kami adalah seperti apa yang difirmankan-Nya, dan berada di luar jangkauan apa yang kita katakan (Tafsir Ibn Katsir, 2008).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa jika seandainya lautan dijadikan tinta untuk menulis maka tidak akan cukup. Dimana dalam ayat di atas dijelaskan bahwa tidak akan habis kalimat-kalimat Allah jika ditulis dengan tinta walaupun sebanyak lautan. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting dan tidak akan ada habisnya untuk dipelajari. Ilmu-ilmu pengetahuan tersebut

biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan agar dapat dibaca dan dipelajari pula oleh orang lain. Tinta merupakan salah satu yang berperan penting dalam penulisan buku-buku ilmu pengetahuan ataupun semacamnya. Dalam ayat tersebut diumpamakan bahwa laut dapat dijadikan tinta. Hal ini menunjukkan bahwa tinta dapat diperoleh dari alam karena segala apa yang diciptakan di bumi ini mempunyai manfaat masing-masing. Bahkan limbah sekalipun masih bisa dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang berguna dalam kehidupan. Hal ini berkaitan pula dengan Quran surah Al Imran ayat 191 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

*(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. (Q.S. Al-Imran: 191).*

Menurut Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memuji hamba-hamba-Nya yang beriman (“yaitu] orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.”) Yang mana mereka berkata, (“Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia.”) Artinya, Engkau tidak menciptakan semuanya ini dengan sia-sia, tetapi dengan penuh kebenaran, agar

Engkau memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal buruk terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan dan juga memberikan balasan orang-orang yang beramal baik dengan balasan yang lebih baik (Surga). Kemudian mereka menyucikan Allah dari perbuatan sia-sia dan penciptaan yang bathil seraya berkata, *subhaanaka* (“Mahasuci Engkau.”) Yakni dari menciptakan sesuatu yang sia-sia. *Wa qinaa ‘adzaaban naar* (“Maka peliharalah kami dari siksa Neraka.”) Maksudnya, wahai Rabb yang menciptakan makhluk ini dengan sungguh-sungguh dan adil. Wahai Dzat yang jauh dari kekurangan, aib dan kesia-siaan, peliharalah kami dari adzab Neraka dengan daya dan kekuatan-Mu. Dan berikanlah taufik kepada kami dalam menjalankan amal shalih yang dapat mengantarkan kami ke Surga serta menyelamatkan kami dari adzab-Mu yang sangat pedih (Tafsir Ibnu Katsir, 2008).

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berakal adalah mereka yang senantiasa memikirkan alam semesta. Memahami dan menyadari bahwa segala di dunia yang diciptakan tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakannya berdasarkan tujuan tertentu. Dalam hal ini manusia mempunyai peran penting dalam mengetahui maksud dan tujuan penciptaan alam semesta beserta isinya. Sejauh mana kita dapat memanfaatkan alam semesta dan sejauh mana pula kita melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh sang pencipta. Semua yang diciptakan mempunyai manfaat masing-masing.

Allah menciptakan bumi dengan segala macam isinya. Setiap yang diciptakan memiliki tujuan dan manfaat tertentu, mulai dari makhluk hidup hingga makhluk tak hidup sekalipun. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan

dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Salah satu tumbuhan yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia adalah tumbuhan kelapa. Sebagian besar bagian dari tumbuhan kelapa dapat dimanfaatkan mulai dari buah, daun hingga batangnya. Masyarakat pada umumnya sering memanfaatkan bagian dari kelapa untuk keperluan sehari-hari. Bagian dari kelapa yang paling banyak dimanfaatkan adalah buahnya, mulai dari air, isi hingga sabut dari kelapa tersebut. Sabut kelapa merupakan hasil samping terbesar dari buah kelapa. Oleh karena itu, sebagian masyarakat memanfaatkannya sebagai alat-alat rumah tangga seperti sapu, keset, tali dll. Akan tetapi, tak sedikit pula masyarakat yang membiarkan sabut kelapa tersebut sehingga apabila dibiarkan begitu saja maka lama kelamaan sabut kelapa tersebut semakin menumpuk hingga menjadi limbah.

Jadi, jika tidak dimanfaatkan lama kelamaan sabut tersebut akan kering dan hancur. Di lihat dari kandungan senyawa organik yang dimiliki oleh sabut kelapa seperti selulosa, hemiselulosa dan lignin. Senyawa ini tersusun dari banyak rantai karbon sehingga dalam sabut kelapa tersebut mengandung unsur karbon yang tinggi. Maka dari itu setelah melalui suatu proses pengolahan maka limbah sabut kelapa dapat dimanfaatkan kembali dengan bentuk material yang berbeda yaitu dalam bentuk arang karena pada dasarnya tumbuhan itu akan kering dan menjadi hitam. Sebagaimana dalam Quran surah Al-A'laa ayat 4-5 yang berbunyi:

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُ رُغَاءً أَحْوَىٰ ﴿٥﴾



Terjemahnya:

*Dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.*

Dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud dari ayat di atas adalah Allah menumbuhkan tumbuhan yang terdiri dari seluruh tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Lalu dijadikan kering kehitam-hitaman. Ibnu Abbas mengatakan: Yakni kering dan mengalami perubahan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini sabut kelapa ini akan diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan tinta print warna hitam. Sabut kelapa yang telah kering diolah melalui proses pembakaran. Proses pembakaran yang dilakukan menggunakan metode karbonisasi. Proses karbonisasi dilakukan dengan cara kiln drum dimana pembakaran terjadi di dalam drum dengan kondisi oksigen yang rendah sehingga sabut kelapa tidak terbakar habis dan menjadi arang. Sebagaimana dalam Al Quran terdapat proses pembakaran yang terjadi kepada Nabi Ibrahim as. Yaitu surah As-Shaffat ayat 97 yang berbunyi:

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

*Mereka berkata: "Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakar) Ibrahim;lalu lemparkanlah Dia ke dalam api yang menyala-nyala itu". (Q.S. As-shaffat: 97).*

Serta dalam surah Al-Anbiyaa' ayat 69 yang berbunyi:

قُلْنَا يَنَّارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ إِبرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

*Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim", (Q.S. Al-Anbiyaa': 69).*

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ats-Tsauri berkata dari al-A'masy, dari seorang syaikh, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata "Kami berfirman: 'Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim.'" Yaitu, janganlah engkau mencelakakannya." Ibnu Abbas dan Abul 'Aliyah berkata: Seandainya Allah Swt tidak berfirman: keselamatanlah bagi Ibrahim, niscaya dinginnya (api) itu akan mencelakakan Ibrahim.

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang proses pembakaran terhadap Nabi Ibrahim as. Sebagaimana dalam penelitian ini dilakukan proses pembakaran sab kelapa dengan proses karbonisasi hingga kemudian menjadi arang. Arang tersebut digunakan sebagai pigmen atau bahan pewarna hitam pada pembuatan tinta print.

Ayat –ayat al quran di atas adalah beberapa bukti bahwa ilmu pengetahuan dan sains memiliki kaitan yang erat dengan Al quran. Fakta tentang hal-hal ilmiah dan berita tentang masa depan serta fakta-fakta yang tak diketahui pada saat itu telah dipaparkan dalam Al quran. Dengan demikian, sangat jelas bahwa Al quran merupakan sumber ilmu pengetahuan dan sains yang sudah jelas kebenarannya.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Waktu : Oktober 2016 – Januari 2017

Tempat :

1. Laboratorium Fisika Dasar Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
2. Laboratorium Kimia Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

#### **3.2 Alat dan Bahan**

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **3.2.1 Alat**

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah:

##### **a. Alat Pembuatan Tinta**

Alat yang digunakan untuk membuat tinta pada penelitian ini adalah:

1. Drum
2. Termokopel
3. Kabel penghubung
4. Lesung dan alu untuk menghaluskan arang

5. Oven untuk mengeringkan arang
6. Mesin ayakan 170 mesh untuk mengayak arang.
7. Neraca digital sebagai alat untuk menimbang massa bahan baku arang dan gom arab
8. Gelas ukur untuk mengukur volume bahan aquades, alkohol
9. Gelas kimia sebagai wadah tempat pencampuran bahan.
10. Pipet tetes
11. Pengaduk
12. Korek api

**b. Alat Pengujian Tinta**

Alat yang digunakan pada proses pengujian adalah:

1. Uji kerapatan
  - a. Neraca digital
  - b. Gelas kimia
  - c. Gelas ukur
2. Uji viskositas
  - a. Viskometer ostwald
  - b. Stopwatch
  - c. Kaki tiga
  - d. Bunsen
  - e. Termometer
  - f. Gelas kimia
  - g. Oven

- h. Desikator
  - i. Bulp
  - j. Korek api
3. Uji tegangan permukaan
    - a. Pipa kapiler
    - b. Gelas kimia
    - c. Penggaris

### **3.2.2 Bahan**

Bahan yang digunakan pada pembuatan tinta adalah:

1. Arang sabut kelapa
2. Aquades
3. Alkohol
4. Gom arab

### **3.3 Prosedur Penelitian**

Adapun langkah kerja pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.3.1 Pembuatan tinta**

- a. Menyiapkan alat dan bahan
- b. Memasukkan sabut kelapa ke dalam drum dan dibakar hingga menyala.
- c. Setelah menyala, kemudian menambahkan sabut kelapa hingga drum terisi penuh.
- d. Menutup drum dengan membiarkan lubang sebagai keluarnya asap
- e. Mengukur suhu selama proses pembakaran menggunakan termokopel

- f. Setelah bahan menjadi arang, kemudian keluarkan dari drum dan haluskan arang dengan cara ditumbuk menggunakan lesung dan alu.
- g. Meringkakan arang menggunakan oven pada suhu 105°C untuk menghilangkan kadar air dalam arang selama kurang lebih 2 jam.
- h. Mengayak arang menggunakan ayakan 170 mesh agar dihasilkan arang dalam bentuk serbuk halus sebagai pigmen dalam pembuatan tinta.
- i. Membuat tinta dengan tiga komposisi. Volume total tinta yang dibuat adalah 50 ml. Komposisi untuk tiap sampel adalah sebagai berikut:  
K.I = arang : 2gr, gom arab : 2,5 gr, alkohol : 5ml, aquades : 40,5ml  
K.II = arang : 3gr, gom arab : 2,5 gr, alkohol : 7,5ml, aquades : 37ml  
K.III = arang : 4gr, gom arab : 2,5 gr, alkohol : 10ml, aquades : 33,5ml  
TK = Tinta komersial canon
- j. Untuk tinta KI: menyiapkan 2,5 gr gum arab dan aquades sebanyak 40,5 ml. Kemudian memasukkan sedikit demi sedikit aquades ke dalam gelas kimia yang berisi gum arab hingga tercampur dengan baik. Mencampur arang sebanyak 2 gr ke dalam 5 ml alkohol. Setelah itu mencampur larutan gum dengan larutan arang. Aduk hingga tercampur rata
- k. Mengulang kegiatan (k) untuk masing-masing komposisi tinta

### **3.3.2 Tahap Pengujian**

1. Uji kerapatan (massa jenis)
  - a. Massa jenis tinta dapat diukur dengan menimbang gelas ukur kosong dengan menggunakan neraca digital.
  - b. Mencatat massa gelas ukur kosong.

- c. Memasukkan tinta ke dalam gelas ukur kemudian menimbang kembali gelas ukur yang telah di isi tinta.
- d. Mencatat hasil pengamatan pada tabel pengamatan

Tabel 3.1: Kerapatan tinta dari arang sabut kelapa

Sampel tinta	Massa gelas ukur kosong (gr)	Massa gelas ukur + sampel (gr)	Massa sampel (gr)	Volume (ml)	Kerapatan ( $\text{gr}/\text{cm}^3$ )
K.I					
K.II					
K.III					
TK					

## 2. Uji viskositas

- a. Membersihkan viskometer dengan menggunakan aquades
- b. Mengisi viskometer dengan sampel tinta melalui tabung yang lebih besar sehingga reservoir terbawah sampel cukup hingga setara atau seimbang.
- c. Kemudian, menghisap sampel melalui tabung yang lebih kecil menggunakan bulb, melepaskan bulb, dan biarkan sampel mengalir hingga melewati batas yang ada pada viskometer.
- d. Hitung waktu pada saat bulb dilepaskan hingga sampel melewati batas yang ada pada viskometer.
- e. Mengulangi percobaan untuk sampel yang berbeda dan mengulanginya sebanyak tiga kali
- f. Menghitung masing-masing viskositas masing-masing sampel.

Tabel 3.2: Uji viskositas tinta dari arang sabut kelapa

Sampel tinta	Waktu (s)			Waktu rata-rata (s)	Viskositas (poise)
	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	s <sub>3</sub>		
K.I					
K.II					
K.III					
TK					

## 3. Uji tegangan permukaan

- a. Menentukan terlebih dahulu massa jenis tinta
- b. Mengisi gelas kimia dengan tinta
- c. Memasukkan pipa kapiler ke dalam cairan tinta, sehingga tinta dalam kapiler akan naik
- d. Mengukur tinggi kenaikan cairan tinta pada pipa kapiler (h)

Tabel 3: Uji tegangan permukaan tinta arang sabut kelapa

Ket : h = tinggi permukaan cairan pada kapiler (cm)

r = jari-jari pipa kapiler (cm)


Sampel tinta	h (cm)			h rata-rata (cm)	Tegangan permukaan (dyne/cm)
	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>		
K.I					
K.II					
K.III					
TK					



### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan persamaan (2.1), persamaan (2.4) dan persamaan (2.9).

### 3.5 Diagram Alir



## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 HASIL PENELITIAN**

##### **4.1.1 Pembuatan Tinta**

Penelitian ini membuat tinta print warna hitam dari bahan dasar arang. Arang diperoleh dari limbah organik sabut kelapa. Sabut kelapa dibakar dengan kadar oksigen rendah di dalam drum hingga menjadi arang. Setelah bahan menjadi arang kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk sebelum kemudian diayak menggunakan ayakan 170 mesh untuk memperoleh arang dalam bentuk serbuk halus. Dalam proses pengayakan arang harus dalam kondisi kering sehingga terlebih dahulu sampel arang dioven agar arang kering sempurna. Proses pengeringan sampel arang membutuhkan waktu hingga kurang lebih 120 menit pada oven dengan suhu 105°C.

Bahan penyusun tinta terdiri zat pewarna, zat pengikat dan zat aditif. Pada penelitian ini zat pewarna atau pigmen warna yang digunakan adalah arang sabut kelapa. Arang sabut kelapa mengandung unsur karbon yang dapat digunakan sebagai pewarna hitam pada tinta. Jenis tinta yang dibuat adalah tinta pigmen yang warnanya berasal pigmen yang berupa bubuk. Karena pewarna pigmen yang berupa bubuk, partikel pigmen ini tidak ikut merembes masuk ke dalam serat kertas, tetapi tinggal di permukaan kertas menjadi sebuah tulisan atau gambar. Zat pengikat adalah bahan pengikat pigmen atau pembawa pigmen. Bahan pengikat yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis resin dari getah pohon *acacia sp.*

atau lebih dikenal sebagai gum arab adalah salah satu produk getah (resin) yang dihasilkan dari penyadapan getah pohon. Gum arab banyak digunakan dalam industri makanan dan kimia lainnya. Pada dasarnya gum arab terdiri dari serangkaian satuan-satuan galaktosa, arabinosa, asam galakturonat dan protein yang berperan sebagai agen pengemulsi, pengikat dan penstabil. Gum arab jauh lebih mudah larut dalam air. Gum arab ini berfungsi sebagai pengental dan dapat meningkatkan stabilitas viskositas. Pelarut gum arab yang digunakan adalah aquades. Pada pembuatan tinta ini menggunakan alkohol sebagai bahan aditif. Alkohol ini berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan cairan tinta dan untuk menghindari pembentukan busa dalam tinta.



Gambar 4.1: Tinta yang terbuat dari arang

Pada penelitian ini membuat tinta dengan tiga komposisi yang berbeda. Masing-masing komposisi tinta dibuat sebanyak 50 ml. Untuk tinta KI dilakukan dengan cara menyiapkan 2,5 gr gum arab dan aquades sebanyak 40,5 ml. Kemudian memasukkan sedikit demi sedikit aquades ke dalam gelas kimia yang berisi gum arab hingga tercampur dengan baik. Mencampur arang sebanyak 2 gr

ke dalam 5 ml alkohol. Setelah itu mencampur larutan gum dengan larutan arang. Aduk hingga tercampur rata. Begitupun untuk tinta KII dan KIII.

Setelah itu dilakukan pengujian untuk mengetahui kualitas tinta. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji kerapatan untuk mengetahui nilai massa jenis dari tinta, uji viskositas untuk mengetahui tingkat kekentalan tinta serta uji tegangan permukaan untuk mengetahui daya rekat tinta pada media cetak atau kertas. Sebagai perbandingan maka dilakukan pula uji pada tinta komersial. Tinta komersial yang digunakan sebagai pembanding adalah tinta canon. Tinta canon merupakan salah satu jenis tinta yang paling banyak digunakan karena memiliki harga yang cukup terjangkau dengan kualitas cetakan yang baik.

#### 4.1.2 Hasil pengujian tinta

Tahap pengujian pada penelitian ini meliputi pengujian kerapatan, tegangan permukaan dan uji viskositas.


##### a. Kerapatan tinta

Tabel 4.1: Tabel hasil uji kerapatan tinta

Sampel tinta	Massa gelas kimia kosong (gr)	Massa gelas + sampel (gr)	Massa sampel (gr)	Volume (ml)	Kerapatan (gr/cm <sup>3</sup> )
K1.2	101,5	145,8	44,3	50	0,88
K2.2	101,5	147	45,5	50	0,91
K3.2	101,5	148,6	47,1	50	0,94
TK	101,5	145,3	43,8	50	0,87

Pengujian kerapatan dilakukan dengan mengukur massa dan volume tinta. Massa tinta diukur dengan menimbang terlebih dahulu massa gelas kimia kosong kemudian massa gelas kimia dengan berisi tinta sehingga diperoleh massa tinta. Menghitung besar nilai kerapatan menggunakan persamaan 2.1. Pengujian kerapatan tinta dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai kerapatan tinta arang yang dibuat dengan tinta komersial.

Grafik 4.1 Hubungan nilai kerapatan dengan variasi komposisi tinta



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa semakin besar massa arang yang terdapat dalam komposisi tinta maka nilai kerapatannya semakin besar pula. Nilai kerapatan terkecil sebesar  $0,88 \text{ gr/cm}^3$  sedangkan yang terbesar adalah  $0,94 \text{ gr/cm}^3$ . Tinta yang dibuat memiliki nilai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan tinta komersial dengan nilai kerapatan sebesar  $0,87 \text{ gr/cm}^3$ . Sampel yang memiliki nilai kerapatan yang mendekati tinta komersial adalah tinta dengan komposisi K.I yaitu sebesar  $0,88 \text{ gr/cm}^3$ .


### b. Viskositas tinta

Tabel 4.2: Tabel hasil uji viskositas tinta

Sampel tinta	Waktu (s)			Waktu rata-rata (s)	$\eta$ (poise)
	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	s <sub>3</sub>		
K.I	2,24	2,27	2,33	2,28	2,353
K.II	2,13	2,30	2,49	2,30	2,455
K.III	2,27	2,17	2,25	2,23	2,459
TK	1,17	1,36	1,11	1,21	1,253

Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan tinta arang dengan tinta komersial. Pada penelitian ini pengujian viskositas menggunakan metode viskometer oswaltd. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung waktu yang dibutuhkan sampel untuk mengalir dari batas yang ada pada tabung viskometer. Menentukan viskositas sampel dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.4.

Grafik 4.2 Hubungan nilai viskositas dengan variasi komposisi tinta



Hasil penelitian menunjukkan adanya selisih perbedaan yang tinggi antara nilai viskositas tinta yang dibuat dengan tinta komersial. Tinta komersial mempunyai nilai viskositas sebesar 1,253 poise lebih rendah jika dibandingkan dengan tinta yang dibuat. Nilai viskositas tinta yang tertinggi adalah tinta K.III sebesar 2,459 poise. Sedangkan viskositas terendah dari tinta arang adalah K.I yaitu 2,353 poise.


### c. Tegangan permukaan tinta

Tabel 4.3: Tabel hasil tegangan permukaan tinta

Sampel tinta	h (cm)			h rata-rata (cm)	Tegangan permukaan (dyne/cm)
	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>		
K1.2	1,5	1,6	1,6	1,56	33,667
K2.2	1,5	1,6	1,6	1,56	34,815
K3.2	1,6	1,5	1,5	1,53	35,271
TK	1,4	1,4	1,4	1,4	29,871

Pengujian tegangan permukaan dilakukan mengetahui kemampuan tinta untuk melekat. Tegangan permukaan dapat diketahui dengan cara kenaikan cairan pada pipa kapiler. Untuk menghitung nilai tegangan permukaan tinta dengan menggunakan persamaan 2.9.

Grafik 4.3 Hubungan tegangan permukaan dengan variasi komposisi tinta



Hasil pengujian terhadap tegangan permukaan menunjukkan bahwa semakin besar massa arang dalam tinta maka tegangan permukaannya semakin besar. Nilai tegangan permukaan terbesar adalah K.III sebesar 35,271 dyne/cm dan yang terkecil adalah tinta K.I sebesar 33,667 dyne/cm. Sedangkan tinta komersial mempunyai nilai tegangan permukaan yang lebih kecil yaitu sebesar 29,871 dyne/cm dibandingkan dengan tinta yang dibuat.

#### 4.2 Pembahasan

Tinta merupakan bahan zat cair yang berwarna digunakan untuk menghasilkan suatu gambar atau tulisan pada media cetak. Terdapat beberapa macam jenis tinta, secara umum tinta yang paling sering dan banyak digunakan seperti tinta canon, epon dan hp. Sifat dari masing-masing tinta tersebut pun berbeda tergantung dari jenis tinta itu sendiri biasanya disesuaikan dengan dari pabrik mesin pencetaknya. Secara umum parameter-parameter tinta antara lain



warna, kandungan padatan terlarut (ppm), pengukuran ph, pengukuran viskositas, tegangan permukaan, ketahanan gesek dan waktu pengeringan.

Pada penelitian ini parameter yang diujikan adalah kerapatan atau massa jenis, viskositas dan tegangan permukaan tinta. Kerapatan atau massa jenis tinta adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda atau zat cair. Semakin besar massa setiap volumenya maka semakin besar pula massa jenisnya. Berdasarkan SNI tinta cap yang dipersyaratkan memiliki berat jenis minimal  $1 \text{ gr/cm}^3$ . Kerapatan tinta akan mempengaruhi kualitas dan hasil cetakan yang dihasilkan. Semakin rapat tinta maka hasil cetakan yang dihasilkan semakin bagus karena partikel-partikel dalam tinta saling terikat. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tinta komersial canon yang digunakan sebagai pembanding menunjukkan nilai yang berbeda dari berat jenis tinta yang dipersyaratkan yakni sebesar  $0,87 \text{ gr/cm}^3$ .

Pengukuran kerapatan tinta dilakukan dengan menggunakan gelas kimia dan neraca digital. Variabel yang diukur adalah massa gelas ukur kosong dan massa gelas ukur ditambah dengan sampel. Sedangkan variabel kontrolnya adalah volume yaitu sebanyak 50 ml sehingga nilai kerapatan dapat dihitung dengan cara menghitung perbandingan antara massa sampel dan volume cairan tinta. Dari hasil penelitian tinta yang terbuat dari arang memiliki nilai kerapatan yang mendekati nilai kerapatan dari tinta komersial. Besarnya nilai kerapatan dipengaruhi oleh massa arang setiap volume tinta. Semakin besar massa arang dalam tinta maka nilai kerapatannya akan semakin besar. Akan tetapi tinta dengan massa arang yang besar akan memiliki tingkat viskositas yang tinggi pula sehingga dapat

mengganggu daya alir pada proses percetakan dan dapat menyebabkan penyumbatan atau pengedapan.

Dari data hasil pengujian kerapatan menunjukkan bahwa nilai kerapatan tinta yang terbuat dari arang memiliki nilai rata  $0,91 \text{ gr/cm}^3$  lebih besar 4,5 % dibandingkan tinta komersial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kerapatan tinta yang dibuat lebih besar dibandingkan dengan tinta komersial. Hal ini dipengaruhi oleh massa dan ukuran partikel arang yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tinta relatif besar sehingga partikel karbon tidak dapat terdispersi dengan baik dalam cairan tinta.

Viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan. Kekentalan merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Viskositas menentukan kecepatan mengalirnya suatu cairan. Semakin besar viskositas cairan maka akan sulit mengalir, sebaliknya semakin kecil viskositas maka cairan akan lebih mudah untuk mengalir. Dalam hal ini tinta harus memiliki tingkat viskositas yang tidak terlalu encer maupun kental untuk mendapatkan hasil cetakan yang baik. Semakin besar viskositasnya maka tinta akan sulit mengalir yang dapat menyumbat pada perangkat cetak. Sedangkan apabila viskositasnya terlalu rendah maka hasil yang dihasilkan akan cepat pudar.

Tingkat kekentalan tinta merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil cetakan karena dapat mengatur daya alir tinta. Nilai viskositas tinta yang ada dipasaran berkisar antara 0,9226 sampai 1,1200 poise (Mughtar, 2015). Selain itu dilakukan pula pengujian terhadap tinta komersial canon sebagai pembanding nilai viskositas dari tinta yang terbuat dari arang. Nilai

viskositas yang diperoleh terhadap tinta canon adalah sebesar 1,253 poise. Pengukuran nilai viskositas dilakukan dengan menggunakan viskometer ostwald dimana variabel yang diukur adalah waktu yang diperlukan cairan tinta mengalir pada viskometer pada suhu 40°C sehingga dapat dihitung nilai kekentalan dari tinta tersebut. Hasil pengujian viskositas yang telah dilakukan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai viskositas tinta yang dibuat dengan tinta komersial yang diuji. Tingkat viskositas tinta meningkat karena massa arang yang diberikan tiap komposisi tinta semakin besar.

Berdasarkan data yang diperoleh nilai rata-rata viskositas tinta yang terbuat dari arang adalah sebesar 2,422 poise lebih tinggi 93,2 % dari pada tinta komersial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai viskositas tinta arang jauh lebih besar dibandingkan dengan tinta arang yang dibuat. Adanya perbedaan tingkat viskositas antara tinta komersial dan tinta yang terbuat dari arang disebabkan oleh komposisi dari zat pengikat yang digunakan. Penggunaan aquades sebagai pelarut zat pengikat atau gum arab cukup besar sehingga dalam cairan tinta tersebut partikel arang tidak dapat terikat dengan baik. Selain itu Tinta arang memiliki nilai viskositas yang tinggi disebabkan oleh ukuran partikel arang yang digunakan. Ukuran dan berat molekul juga dapat menghambat laju aliran zat cair sehingga tingkat viskositasnya semakin besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai viskositas tinta arang tidak sesuai dengan standar tinta dipasaran.

Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Gaya ini dapat diketahui dengan metode kenaikan cairan pada pipa kapiler. Tinta


merupakan zat cair yang memiliki tegangan permukaan. Tinta yang baik memiliki tegangan permukaan yang rendah. Dengan demikian maka butiran zat cair tinta akan menyebar lebih baik pada permukaan kertas. Tegangan permukaan dari beberapa jenis tinta komersial yang ada dipasaran berkisar antara 27,83 sampai 42,78 dyne/cm (Mughtar, 2015). Sedangkan nilai tegangan permukaan dari tinta komersial dengan merk canon yang digunakan sebagai pembanding diperoleh sebesar 29,871 dyne/cm.

Pengukuran nilai tegangan permukaan tinta dilakukan dengan metode kenaikan kapiler, dimana cairan tinta akan naik sebesar  $h$  pada pipa kapiler yang memiliki jari-jari sebesar 0,05 cm. Dari data hasil pengujian tegangan permukaan menunjukkan nilai tegangan permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan tegangan permukaan tinta komersial. Nilai tegangan permukaan yang diperoleh adalah rata-rata 34,584 dyne/cm lebih besar 15,7 % jika dibandingkan dengan tinta komersial. Besarnya nilai tegangan permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis cairan, zat terlarut, kerapatan dan massa jenisnya. Semakin besar masa jenisnya berarti makin rapat muatan atau partikel dari cairan. Kerapatan ini yang menyebabkan makin besarnya gaya yang diperlukan untuk memecahkan permukaan cairan tersebut. Hal ini karena partikel yang rapat mempunyai gaya tarik menarik yang lebih besar antar partikel. Sebaliknya cairan yang memiliki massa jenis yang kecil akan mempunyai tegangan permukaan yang kecil pula. Selain itu, komposisi alkohol dalam cairan juga mempengaruhi tegangan permukaan tinta. Alkohol dapat menurunkan tegangan permukaan

cairan. Semakin besar penambahan alkohol dapat menurunkan tegangan permukaan tinta.

Besarnya nilai kerapatan yang diperoleh menunjukkan bahwa tinta yang terbuat dari arang mendekati nilai kerapatan tinta yang dipersyaratkan yaitu sebesar  $1 \text{ gr/cm}^3$ . Nilai viskositas yang tinggi akan menghambat daya alir tinta pada saat pencetakan serta dapat menyebabkan penyumbatan pada mesin pencetak karena semakin tinggi tingkat viskositas tinta maka tinta akan semakin sulit mengalir. Sama halnya dengan nilai tegangan permukaan yang besar, jika tinta yang dihasilkan memiliki tegangan permukaan yang besar maka akan menyebabkan sudut kontak antara kertas dan tinta juga semakin besar sehingga tinta tidak dapat meresap atau melekat baik pada media cetak atau kertas.

Untuk mengetahui hasil cetakan dari tinta dengan pigmen dari arang sabut kelapa dilakukan dengan mencoba pada perangkat cetak yaitu printer jenis canon ip2770 dengan tipe *catridge* 810 untuk warna hitam. Pengujian ini dilakukan untuk melihat perbandingan atau kualitas hasil cetakan dari tinta arang dibandingkan dengan tinta komersial.



Gambar 4.2: Hasil print tinta yang terbuat dari arang sabut kelapa

Hasil uji tinta pada perangkat cetak menunjukkan bahwa tinta yang terbuat dari arang dapat digunakan sebagai tinta print. Akan tetapi kualitas hasil cetakan masih di bawah standar tinta komersial. Hasil cetakan yang dihasilkan tidak hitam sebagaimana tinta pada umumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor dari komponen penyusun tinta. Tinta yang dihasilkan tidak terlalu pekat karena komposisi pelarut zat pengikat (aquades) yang digunakan cukup besar sehingga zat pengikat tidak cukup kuat dalam mengikat partikel arang. Selain itu, ukuran partikel arang juga sangat berpengaruh pada hasil cetakan. Ukuran partikel arang yang besar menyebabkan arang tidak terdispersi dengan baik pada cairan tinta sehingga partikel arang tidak seluruhnya dapat mengalir dari cartridge menuju kertas atau dengan kata lain sebagian besar partikel arangnya tertinggal di dalam cartridge sehingga hasil cetaknya tidak sehitam tinta komersial.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tinta arang dapat digunakan sebagai tinta print. Akan tetapi masih harus dikembangkan agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Selain itu tinta yang terbuat dari arang lebih aman jika dibandingkan dengan beberapa tinta yang ada di pasaran karena terdiri dari bahan-bahan penyusun yang lebih aman. Seperti pigmen atau zat warna yang berasal dari arang sabut kelapa, dan zat pengikat yang digunakan yaitu gum arab yang berasal dari getah pohon serta penggunaan zat aditif yang lebih sedikit.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data-data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa,

- a. Nilai kerapatan tinta yang terbuat dari arang tinta dari arang memiliki kerapatan rata-rata  $0,91 \text{ gr/cm}^3$  lebih besar 4,5 % dari pada tinta komersial.
- b. Nilai viskositas tinta yang terbuat dari arang memiliki nilai viskositas rata-rata sebesar 2,422 poise lebih tinggi 93,2 % dari pada tinta komersial.
- c. Nilai tegangan permukaan tinta yang terbuat dari arang memiliki nilai tegangan permukaan rata-rata adalah 34,584 dyne/cm lebih besar 15,7 % dari pada tinta komersial.

#### **5.2 Saran**

Saran untuk peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menghasilkan tinta yang baik sebaiknya menggunakan arang dengan ukuran mesh yang lebih kecil atau dengan menggunakan alat pengaduk mekanik agar partikel pigmen arang tercampur secara homogen.
- b. Sebaiknya menggunakan variasi komposisi yang lebih beragam.
- c. Menggunakan bahan aditif yang lebih beragam untuk meningkatkan sifat fisik dan kimia dari tinta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Antono dan Sebastianus Adi Susanto. 2013. *Pengaruh Pemilihan Tinta terhadap Kualitas Cetak dalam Industri Percetakan Koran*. Dinamika Teknik Vol. VII No. 1 (9-16)
- Atkins P.W. 1996. *Kimia Fisika edisi keempat*. Jakarta: Erlangga
- Basuki, Atastina Sri dan setijo Bismo. 2003. *Buku Panduan Praktikum Kimia Fisika*. Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Bird, Tony. 1993. *Kimia Fisik Untuk Universitas*. Jakarta : PT Gramedia
- Devina aprian, dkk. 2013. *Studi tentang nilai viskositas madu hutan dari beberapa daerah di sumatera barat untuk mengetahui kualitas madu*. Pillar of Physics, Vol.2. 91-98.
- DR. ‘Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *TAFSIR IBNU KATSIR*, (Jakarta: PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI’I, 2008).
- Hendra, Djeni. Tanpa Tahun. *Pembuatan Briket Arang dari Campuran Kayu, Bambu, Sabut Kelapa dan Tempurung Kelapa sebagai Sumber Energi Alternatif*
- Hendri Muchtar, dkk. 2015. *Pengaruh Kecepatan Pengadukan Dan Kehalusan Gambir Serta Variasi Komposisi Terhadap Beberapa Sifat Fisika Dalam Pembuatan Tinta Cetak*. Jurnal Litbang Industri Vol. 5 No. 2, Desember 2015: 131-139
- Iskandar.2012. *Analisis Unsur Karbon Aktif Tempurung Kelapa dengan Metode Analisis Ultimat (Ultimate Analysis)*. Jurnal Fisika.
- Jumini, Sri. 2015. *Pengaruh Tegangan Permukaan di Selat Gibraltar Berdasarkan surat Arrahman ayat 19-20*. Jurnal PPKM
- askawati, Yesika Arini et al. 2010. *Pemanfaatan Sabut Kelapa sebagai Bahan Baku Pembuatan Kertas Komposit Alternatif*. Widya Teknik Vol. 9 No. 1 (12-21)



- Sutiah, K dkk. 2008. *Studi Kualitas Minyak Goreng dengan Parameter Viskositas dan Indeks Bias*. Berkala Fisika. Vol 11. No.2 April 2008, hal 53-58)
- Suhartini, Niar et al. 2012. *Pemanfaatan Arang Jerami Sebagai Bahan Dasar Pembuat Tinta WhiteBoard yang Ramah Lingkungan*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Soedjo, peter. 1999. *Fisika dasar*. Yogyakarta.
- Taba, P., Zakir, M., dan Fauziah, S. 2010. *Penuntun Praktikum Kimia Fisika*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Tang Muhamad & Veinardi Suendo. 2011. *Pengaruh Penambahan Pelarut Organik Terhadap Tegangan Permukaan Larutan Sabun*. Prosiding Simposium Nasional Inovasi Pembelajaran dan Sains. Bandung
- Tippler A Paul. 1996 *Fisika untuk Sains dan Teknik Edisi ketiga Jilid I*. Erlangga. Jakarta.
- Wiguna P. A. et al. 2014. *Fabrikasi Tinta Printer Berbahan Dasar Pigmen Organik Dari Sampah Daun*. Jurnal Fisika Vol. 4 No.2.
- Wasono, Antonius Bowo. 2008. *Teknik Grafika dan Industri Grafika jilid 1*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Yazid, Estien. 2005. *Kimia Fisika untuk Paramedis*. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Anonim, <http://klik.co.id/read/65/Mengenal-Macam-Jenis-Tinta-Printer.html>

## RIWAYAT HIDUP



Rezky Salam lahir pada tanggal 20 Februari 1993 di Belawa Wajo. Anak bungsu dari enam bersaudara dari pasangan Abd. Salam dan Nadirah. Penulis memulai Pendidikan formal dari sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Asadiyah (MIA) No. 1 Puteri Belawa pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2006, lalu dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di MTs No. 6 Lautang Belawa dan lulus pada tahun 2009, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat) di MAN Wajo dan lulus pada tahun 2012 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar mengambil jurusan FISIKA Fakultas Sains dan Teknologi untuk memperoleh gelar S-1 dalam bidang Sains Fisika.

# **DAFTAR LAMPIRAN**

# **LAMPIRAN 1**

## **(DATA HASIL PENELITIAN)**

## TABEL HASIL PENGAMATAN

### 1. Kerapatan tinta

Sampel tinta	Massa gelas kimia kosong (gr)	Massa gelas + sampel (gr)	Massa sampel (gr)	Volume (ml)	Kerapatan (gr/cm <sup>3</sup> )
K1.2	101,5	145,8	44,3	50	0,88
K2.2	101,5	147	45,5	50	0,91
K3.2	101,5	148,6	47,1	50	0,94
TK	101,5	145,3	43,8	50	0,87

### 2. Viskositas tinta

Sampel tinta	Waktu (s)			Waktu rata2 (s)	$\eta$ (poise)
	s1	s2	s3		
K.I	2,24	2,27	2,33	2,28	2,353
K.II	2,13	2,30	2,49	2,30	2,455
K.III	2,27	2,17	2,25	2,23	2,459
TK	1,17	1,36	1,11	1,21	1,253

### 3. Tegangan permukaan tinta

Sampel tinta	h (cm)			h rata-rata (cm)	Tegangan permukaan (dyne/cm)
	h1	h2	h3		
K1.2	1,5	1,6	1,6	1,56	33,667
K2.2	1,5	1,6	1,6	1,56	34,815
K3.2	1,6	1,5	1,5	1,53	35,271
TK	1,4	1,4	1,4	1,4	29,871

# **LAMPIRAN 2**

## **(ANALISIS DATA)**

## Analisis Data

### 1. Kerapatan tinta

Persamaan:

$$\rho = \frac{m}{v}$$

Diketahui: Massa gelas kimia = 101,5 gram

- Untuk sampel K.I

Massa tinta = 44,3 gr

Volume tinta = 50 ml

$$\text{Jadi } \rho = \frac{\text{Massa tinta}}{\text{Volume}}$$

$$= \frac{44,3}{50}$$

$$= 0,88 \text{ gr/cm}^3$$

$$= 0,91 \text{ gr/cm}^3$$

- Untuk sampel K.II

Massa tinta = 45,5 gr

Volume tinta = 50 ml

$$\text{Jadi } \rho = \frac{\text{Massa tinta}}{\text{Volume}}$$

$$= \frac{45,5}{50}$$

$$= 0,91 \text{ gr/cm}^3$$

- Untuk sampel K.III

$$\text{Massa tinta} = 47,1 \text{ gr}$$

$$\text{Volume tinta} = 50 \text{ ml}$$

$$\text{Jadi } \rho = \frac{\text{Massa tinta}}{\text{Volume}}$$

$$= \frac{47,1}{50}$$

$$= 0,94 \text{ gr/cm}^3$$

- Untuk TK

$$\text{Massa tinta} = 43,8 \text{ gr}$$

$$\text{Volume tinta} = 50 \text{ ml}$$

$$\text{Jadi } \rho = \frac{\text{Massa tinta}}{\text{Volume}}$$

$$= \frac{43,8}{50}$$

$$= 0,87 \text{ gr/cm}^3$$

## 2. Viskositas tinta

Persamaan:

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

Diketahui:

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ gr/cm}^3$$

$$\eta_1 \text{ air T } 40^\circ\text{C} = 1,009 \text{ poise}$$



- Untuk tinta sampel K.I

Diketahui  $\rho = 0,88 \text{ gr/cm}^3$

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

$$\frac{1,009}{\eta_2} = \frac{1 \text{ gr/cm}^3 \times 0,86 \text{ sekon}}{0,88 \text{ gr/cm}^3 \times 2,28 \text{ sekon}}$$

$$\frac{1,009}{\eta_2} = \frac{0,86 \text{ gr/cm}^3 \times \text{sekon}}{2,0064 \text{ gr/cm}^3 \times \text{sekon}}$$

$$\eta_2 = \frac{2,0244}{0,86} = 2,353 \text{ poise}$$

- Untuk tinta sampel K.II

Diketahui  $\rho = 0,91 \text{ gr/cm}^3$

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

$$\frac{1,009}{\eta_2} = \frac{1 \text{ gr/cm}^3 \times 0,86 \text{ sekon}}{0,91 \text{ gr/cm}^3 \times 2,30 \text{ sekon}}$$

$$\frac{1,009}{\eta_2} = \frac{0,86 \text{ gr/cm}^3 \times \text{sekon}}{2,093 \text{ gr/cm}^3 \times \text{sekon}}$$

$$\eta_2 = \frac{2,1118}{0,86} = 2,455 \text{ poise}$$

- Untuk tinta sampel K.III

Diketahui  $\rho = 0,94 \text{ gr/cm}^3$

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

$$\frac{1,009}{\eta_2} = \frac{1 \text{ gr/cm}^3 \times 0,86 \text{ sekon}}{0,94 \text{ gr/cm}^3 \times 2,23 \text{ sekon}}$$

$$\frac{1,009}{\eta_2} = \frac{0,86 \text{ gr/cm}^3 \times \text{sekon}}{2,0962 \text{ gr/cm}^3 \times \text{sekon}}$$

$$\eta_2 = \frac{2,1150}{0,86} = 2,459 \text{ poise}$$

- Untuk sampel TK

Diketahui  $\rho = 0,87 \text{ gr/cm}^3$

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

$$\frac{1,009}{\eta_2} = \frac{1 \text{ gr/cm}^3 \times 0,86 \text{ sekon}}{0,87 \text{ gr/cm}^3 \times 1,21 \text{ sekon}}$$

$$\frac{1,009}{\eta_2} = \frac{0,86 \text{ gr/cm}^3 \times \text{sekon}}{1,0527 \text{ gr/cm}^3 \times \text{sekon}}$$

$$\eta_2 = \frac{1,0621}{0,86} = 1,235 \text{ poise}$$

### 3. Tegangan permukaan

Persamaan:

$$\gamma = \frac{r h \rho g}{2}$$

Diketahui:  $r = 0,05 \text{ cm}$

$$g = 981 \text{ cm/s}^2$$

- Untuk tinta sampel K.I

$$h = 1,56 \text{ cm}$$

$$\rho = 0,88 \text{ gr/cm}^3$$

$$\gamma = \frac{r h \rho g}{2}$$

$$\gamma = \frac{0,05 \text{ cm} \cdot 1,56 \text{ cm} \cdot 0,88 \text{ gr/cm}^3 \cdot 981 \text{ cm/s}^2}{2}$$

$$\gamma = 33,667 \text{ dyne/cm}$$

- Untuk tinta sampel K.II

$$h = 1,56 \text{ cm}$$

$$\rho = 0,91 \text{ gr/cm}^3$$

$$\gamma = \frac{r h \rho g}{2}$$

$$\gamma = \frac{0,05 \text{ cm} \cdot 1,56 \text{ cm} \cdot 0,91 \text{ gr/cm}^3 \cdot 981 \text{ cm/s}^2}{2}$$

$$\gamma = 34,815 \text{ dyne/cm}$$

- Untuk tinta sampel K.III

$$h = 1,53 \text{ cm}$$

$$\rho = 0,94 \text{ gr/cm}^3$$

$$\gamma = \frac{r h \rho g}{2}$$

$$\gamma = \frac{0,05 \text{ cm} \cdot 1,53 \text{ cm} \cdot 0,94 \text{ gr/cm}^3 \cdot 981 \text{ cm/s}^2}{2}$$

$$\gamma = 35,271 \text{ dyne/cm}$$

- Untuk tinta sampel TK

$$h = 1,4 \text{ cm}$$

$$\rho = 0,87 \text{ gr/cm}^3$$

$$\gamma = \frac{r h \rho g}{2}$$

$$\gamma = \frac{0,06 \text{ cm} \cdot 1,4 \text{ cm} \cdot 0,87 \text{ gr/cm}^3 \cdot 981 \text{ cm/s}^2}{2}$$

$$\gamma = 29,871 \text{ dyne/cm}$$

#### 4. Persen perbedaan nilai terhadap tinta arang dengan tinta komersial

- a. Kerapatan

$$\rho_{\text{rata-rata TA}} = 0,91$$

$$\rho_{\text{rata-rata TK}} = 0,87$$

$$\left| \frac{\rho_{\text{rata-rata TA}} - \rho_{\text{TK}}}{\rho_{\text{TK}}} \right| \times 100 \%$$

$$= \left| \frac{0,91 - 0,87}{0,87} \right| \times 100 \%$$

$$= \frac{0,04}{0,87} \times 100 \%$$

$$= 4,5 \%$$

b. Viskositas

$$\eta_{\text{rata-rata TA}} = 2,422$$

$$\eta_{\text{rata-rata TK}} = 1,253$$

$$\left| \frac{\eta_{\text{rata-rata TA}} - \eta_{\text{TK}}}{\eta_{\text{TK}}} \right| \times 100 \%$$

$$= \left| \frac{2,422 - 1,253}{1,253} \right| \times 100 \%$$

$$= \frac{1,169}{1,253} \times 100 \%$$

$$= 93,2 \%$$

c. Tegangan permukaan

$$\gamma_{\text{rata-rata TA}} = 34,584$$

$$\gamma_{\text{rata-rata TK}} = 29,871$$

$$\left| \frac{\gamma_{\text{rata-rata TA}} - \gamma_{\text{TK}}}{\gamma_{\text{TK}}} \right| \times 100 \%$$

$$= \left| \frac{34,584 - 29,871}{29,871} \right| \times 100 \%$$

$$= \frac{4,713}{29,871} \times 100 \%$$

$$= 15 \%$$

# **LAMPIRAN 3**

## **(DOKUMENTASI PENELITIAN)**

### Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: sabut kelapa



Gambar 2: Proses pengarangan



Gambar 3: Arang sabut kelapa




Gambar 4: Pengeringan arang




Gambar 5: Proses Pengayakan



Gambar 6: Alat dan bahan



Gambar 7: menimbang dan mengukur bahan baku





Gambar 8: Pembuatan tinta



Gambar 9: Pengujian Kerapatan





Gambar 10: Pengujian viskositas

# **LAMPIRAN 4**

## **(PERSURATAN)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa. ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
LABORATORIUM KIMIA FISIK

Nomor : 12.13/LA/KF/XII/2016  
Lampiran : -  
Hal : *Laporan Hasil Analisa*

Nama Peneliti : Resky Salam  
NIM : 60400112062  
Jurusan : Fisika UIN Alauddin Makassar  
Waktu Analisa : 18 sampai 23 November 2016  
Judul Penelitian : Uji Kerapatan Viskositas dan Tegangan Permukaan pada Tinta Print dengan Bahan Dasar Arang Sabuk Kelapa


**Penentuan Nilai Viskositas**

No	Sampel	Suhu (°C)	t(s)	$\eta$ (poise)
1	Tinta Komersil	40	1,21	1,235
2	Sampel K. I	40	3,28	3,078
		40	2,28	2,353
		40	2,48	2,647
3	Sampel K. II	40	2,31	2,086
		40	2,30	2,455
		40	2,03	2,214
4	Sampel K. III	40	53,185	2,022
		40	36,425	2,0459
		40	23,105	2,492

Mengetahui,  
Kepala Laboratorium,  
  
**Dra. St. Chadijah, M.Si**  
NIP. 19680216 199903 2 001

Gowa, 19 Desember 2016

Laboran Kimia Fisik

  
**Andi Nurahma, S.Si**  
NIP.19880422 201101 2 009



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 2134 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **REZKY SALAM** NIM : **60400112062** tertanggal **14 Desember 2015** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "**Pembuatan Tinta Printer Berbahan Dasar Pigmen Organik Dari Sabut Kelapa**"
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.  
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di tingkat Depag;  
5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Surat Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :  
1. Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D. sebagai Pembimbing Pertama,  
2. Hernawati, S.Pd., M.Plis. sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 14 Desember 2015

  
Dekan,  
  
Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
N.P. 79691205 199303 1 001





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1081 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA SEMINAR DRAFT PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
REZKY SALAM NIM 60400112062  
JURUSAN FISIKA SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, nama **REZKY SALAM NIM 60400112062**, untuk melaksanakan seminar draft
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar draft dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kyasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama  
5. Keputusan Menteri Agama Ri. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar  
6. Keputusan Menteri Agama Ri. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Draft, Jurusan **FISIKA** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.  
Sekertaris : Ihsan, S.Pd., M.Si.  
Pembimbing I : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.  
Pembimbing II : Hernawati, S.Pd., M.Pls.  
Penguji I : Muh. Said, L. S.Si., M.Pd.  
Penguji II : Kurniati Abidin, S.Si., M.Si.  
Penguji III : Dr. Abdullah, M.Ag.  
Pelaksana : Dra. Agustina

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi  
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar  
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 20 Juni 2016



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 137 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat Permohonan **REZKY SALAM**, NIM 60400112062, tertanggal 23-Jan-17, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
  5. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
  6. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
  7. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
  8. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Hasil, Jurusan **Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

**Ketua** : Iswadi, S.Pd., M.Si.  
**Sekretaris** : Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.  
**Pembimbing I** : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.  
**Pembimbing II** : Hernawati, S.Pd., M.Piis  
**Penguji I** : Muh.Said L, S.Si., M.Pd.  
**Penguji II** : Ihsan, S.Pd.M.Si.  
**Penguji III** : Dr.Abdullah, M.Ag.  
**Pelaksana** : Nurman Najib, S.Ag., M.M.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditandatangani : Makassar  
 Pada tanggal : 23-Jan-17



Dekan  
 Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
 NIP. 19691205 199303 1 001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1914 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif : **REZKY SALAM, NIM: 60400112062**
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
  5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129 C tahun 2013

**MEMUTUSKAN -**

- Menetapkan** :
1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
    - Ketua : Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T.
    - Sekretaris : Nassar,S.Ag.
    - Penguji I : Dr.Abdullah,M.Ag.
    - Penguji II : Sahara,S.Si.,M.Sc.Ph.D.
    - Penguji III : Hernawati,S.Pd., M.Pfis.
    - Pelaksana : Agusdin,S.Sos.
  2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
  3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
  4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
  5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 24-Okt-16



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 19933 1 001





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR :353 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA UJIAN MUHAQASYAH  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : **REZKY SALAM**  
NIM : **60400112062**  
Tanggal : **17 Februari 2017**  
Mahasiswa Jurusan : **FISIKA**  
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " **Pernukaan pada Tinta Print dengan Bahan Dasar Arang Sabut Kelapa**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah  
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : **Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.**  
Sekretaris : **Sri Zelviani S.Si., M.Sc.**  
Penguji I : **Muh.Said L.S.Si., M.Pd.**  
Penguji II : **Ihsan,S.Pd., M.Sj.**  
Penguji III : **Dr.Abdullah,M.Ag.**  
Pembimbing I : **Sahara,S.Si., M.Sc,Ph.D.**  
Pembimbing II : **Hernawati,S.Pd., M.Pfis.**  
Pelaksana : **Agusdin,S.Sos.**

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.  
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 17 Februari 2017



Dekan,  
**Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.**  
NIP. 19691205 199303 1 001



### Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada jadwal berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Bulan																Tempat
		Oktober				November				Desember				Januari				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Studi literatur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2.	Persiapan alat dan bahan	■																Desa japing Pattalassang
3.	Pengarangan bahan baku	■																Desa japing Pattalassang
4.	Proses penumbukan arang	■																Desa japing Pattalassang
5.	Pengeringan arang		■															Lab. Kimia Fisika Jurusan Kimia
6.	Proses pengayakan			■	■													Lab. An organik Jurusan Kimia
7.	Pembuatan tinta					■	■	■	■									Balang Labua Romang Polong
8.	Uji kerapatan									■								Lab. Fisika Dasar
9.	Uji viskositas											■	■					Lab. Kimia Fisika Jurusan Kimia
10.	Uji tegangan permukaan														■			Balang Labua Romang Polong
11.	Analisis data										■	■	■	■	■	■	■	Balang Labua Romang Polong
12.	Penyusunan laporan										■	■	■	■	■	■	■	Balang Labua Romang Polong